

6. ფოფორაძე გ. ზუბაძაია

პვირვასი და სანახელაგო
ქვები

მვირფასი და სანახელაგო ქვები დღეს და წარსულში

მვირფასი ქვა უფერო ან ლამაზი ფერის, კაშკაშა, მოელვარე, მეტნაკლებად გამჭვირვალეა. იგი მაგარი მინერალია, უპირატესად კრისტალი, რომელიც ხასიათდება დიდი მედგრობით, ძლიერი შუქბაბნევით, შეფერვის ტონის ერთგვაროვნებით.

სილამაზე, გამძლეობა, იშვიათობა – აი სამი ღირსება ნამდვილი ძვირფასი ქვისა. ქვა, რომელსაც ამ სამი თვისებიდან ერთი მაინც არა აქვს, არ შეიძლება ჩაითვალოს ძვირფას ქვად, თუმცა ეს როდი ნიშნავს, რომ ის არ გამოიყენება სამკაულისათვის. ძვირფას ქვებს აერთიანებს ერთი საერთო თვისება-სილამაზე; იგი ბუნების ულამაზესი, იშვიათი ქმნილებაა, რომელსაც უდიდესი მიზნიდველობითი ძალა აქვს. იგი ამჟობენ ადამიანს, ანიჭებს სიხარულს, ამყოფებენ მშვენიერების სამყაროში; ამავე დროს ძვირფასი ქვები კაპიტალის დაგროვების წყარო იყო. ამას ხელს უწყობდა ქვების მცირე მოცულობა და დიდი დირებულება. ჩვეულებრივი მინერალებისაგან ძვირფასი ქვა სილამაზით გამოირჩევა. ამ სილამაზეს ქმნის სასიამოვნო ფერი.

ძვირფასი ქვების ელვარება განისაზღვრება მინერალისათვის დამახსასიათებელი ოპტიკური თვისებებით, პირველ რიგში, გარდატეხის მაჩვნენებლით. ოპტიკური თვისებებიდან განსაკუთრებით ძვირფასია კაშკაშა ფერთა თამაშის მოცემი ოპალესცენციისა და ირიზაციის ეფექტი (ოპალი), სინათლის ათინათი ექვს სხივიანი ვარსკვლავის სახით (საფირონი), ფერთა ცვლა სხვადასხვა მყარი განათებისას (ალექსანდრიტი), ფერთა ცვლა კრისტალში სინათლის სხივების მიმართულების შეცვლასთან დაკავშირებით (ტურმალინი). ძვირფას, ანუ საიველირო ქვებს აძლევს გამჭვირვალობა სიღრმეს, შინაგან ცეცხლს; სიმარჯე განსაზღვრავს ქვის ქიმიურ მდგრადობას, ცვეთისადმი წინააღმდეგობას, გაპრიალებისა და დაწახნაგებისას მახვილი კუთხებისა და წიბოების შენარჩუნების უნარს; მაღალი შუქბაბნევა ძვირფას ქვებში აპირობებს ფერთა ე.წ. „თამაშს“.

ძვირფასი ქვების რაოდენობა წარსულში მცირე იყო, ამჟამად მათი რიცხვი გაიზარდა, მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. უკანასკნელ წლებში მთელს მსოფლიოში მატულობს ინტერესი ბუნებრივი ძვირფასი ქვებისადმი. დიდი რაოდენობით სინთეზური საიუველირო ქვების წარმოებამ არ

შეამცირა ინტერესი ბუნებრივი ძვირფას ქვებისადმი. მომხმარებელი უპირატესობას აძლევს ნაკლებ სრულქმნილ, მაგრამ ბუნებრივ ძვირფას ქვას, ვიდრე უფრო ლამაზ ხელოვნურს, რადგან ბუნებრივი ქვა თავისებურად უნიკალურია, ბუნების ჰეშმარიტი ქმნილებაა.

ამჟამად განუწყვეტლივ იზრდება საფირონის და ლალის ექსპორტი: ტაილანდიდან, შრი-ლანკიდან, ბირმიდან; ბივრილის, ტროპაზის, ამეთვისტოს – ბრაზილიიდან; მადაგასკარიდან, ზურმუხტისა – კოლუმბიიდან, ინდოეთიდან; კეთილშობილი ოპალისა – ავსტრალიიდან; ლაზურიტისა – ავღანეთიდან; მალაქიტისა – ზაირი და ზამბიიდან და ა.შ. 1966 წელს რუსეთში შეიქმნა ცენტრალიზებული საიუველირო მრეწველობა, რომელიც ამზადებს საექსპორტო ძვირფას ქვებს. ეს როდი ნიშანებს, რომ რუსეთიდან მანამდე არ ხდებოდა ძვირფასი ქვების გატანა. ურალიდან ძვირფასი ქვების ექსპორტი XVIII საუკუნიდანად ცნობილი.

ალმასი, ლალი, საფირონი, ზურმუხტი და კეთილშობილი ოპალი ამჟამადაც არის გაცხოველებული საერთაშორისო ვაჭრობის საგანი და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალი ქვეყნის ეკონომიკაში, მათი ღირებულება არ შემცირებულა ანალოგიური სინთეზური ქვების წარმოების შედეგებად.

ძვირფასი ქვები წარმოქმნება დედამიწის ქერქის დიდ სიღრმეში ფუძე მაგმის გაცივებისას (ალმასი, ქრიზოლითი, ლაბრადორი, ჟადეიტი, ნეფრიტი), გრანიტული ქანების წარმოქმნისას (ამაზონიტი, ჩაროიტი), გრანიტული მდინარის ნარჩენ პროდუქტებსა და პეგმატიტებში (ბივრილი, აქვამარინი, ტრპაზი, ტურმალინი, ფლუორიტი, მთის ბროლი), მათთან ასოციაციაში მყოფ გრეიზნებში (ზურმუხტი, ალექსანდრიტი); ძვირფასი ქვები წარმოიქმნება მეტამორფული მინერალების დროს (მთის ბროლი, შპინელი, ლაზურიტი); დედამიწის ზედაპირზე – გამოფიტების ქერქში (ონიქსი, ქრიზოპრაზი, მალაქიტი, ფირუზი); გვხვდება მდინარეულ თუ ზღვიურ ქიშრობებში (ალმასი, გრანიტი, ტრპაზი, აქვამარინი, აქატი, ქალცედონი, ქარვა).

ძვირფასი ქვების წარმოქმნა მიმდინარეობდა გეოლოგიური ციკლის ყველა ეტაპზე და სტადიაზე. ადრეული გეოსინკლინური ეტაპის ოროგენამდელ სტადიასთან დაკავშირებულია ძვირფასი ქვები: ფადეიტი, ნეფრიტი, როდონიტი, ეშმა; გეოსინკლინური ეტაპის გვიან ოროგენულ სტადიასთან: ბივრილი, ზურმუხტი, აქვამარინი, ტრპაზი, ალექსანდრიტი,

ტურმალინი, ფლუორიტი, მთის ბროლი. ბაქნების გეოლოგიური აქტივობაციის დროს წარმოქმნება კიმბერლიტის ალმასის შემცველი მილები და ა.შ.

ძვირფასი ქვების წარმოქმნა მიმდინარეობდა ეველა გეოლოგიურ ღროში, დაწყებული არქეულში – მილიარდი წლის წინათ (ლაზურიტი, შპინელი) თითქმის ჩვენს დრომდე – ქარვა ბალტიის ზღვის სანაპიროებზე; ძვირფასი ქვების წარმოქმნა მიმდინარეობდა 2000 ტემპერატურისა და 500 ატმ. წნ. პირობებიდან, ნორმალურ ტემპერატურამდე და წნევამდე, რომელიც დამახსიათებელია გრაფიტის ქრქისათვის.

მიუხედავად ასეთი გეოლოგიური და ფიზიკურ-ქიმიური პირობებისა, ძვირფასი ქვები იშვიათია. ეს იშვიათობა იმით აისხება, რომ მათი წარმოქმნა ხდება უკიდურეს-ექსტრემალურ ბუნებრივ პირობებში. წარმოქმნის განსაკუთრებული პირობები გამოყოფს ძვირფას ქვებს მინერალთა სხვა ასოციაციებისაგან, აპირობებს მათ იშვიათობას. ძვირფასი ქვების გენეზისის საკითხები განხილულია სპეციალურ თავში და ცალკეული ძვირფასი ქვის დახასიათებისას.

ძვირფასი ქვის ღირებულება განისაზღვრება დაწახნაგებისა და გაპრიალების უნარით. ასეთ შემთხვევაში უკეთ ჩანს ქვის უკელა ლირსება: ფერი, გამჭვირვალობა და ელგარება. ძვირფას ქვებს აქვთ ამ უმნიშვნელოვანეს თვისებათა შენარჩუნების უნარი. მათ არ უნდა ჰქონდეთ დეფექტი (ბზარები, ჩანართები). იშვიათობა, ძებნასა და მოპოვებაზე დახარჯული შრომა, ძვირფასი ქვების ინდივიდუალური თვისებები (სიღიღე, გამჭვირვალობა, ელგარება, ფერთა სილამაზე) განსაზღვრავს მის ღირებულებას (ფასს). და ბოლოს არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც მნიშვნელოვნად მოქმედებს მსოფლიო ბაზარზე ძვირფასი ქვის ფასზე. ესაა მოდა, მოთხოვნილება, მომხმარებელთა გემოვნება. ეს ძლიერი, თანაც კაპრიზული ფაქტორია, სადაც დიდ როლს ასრულებს კომერცია და რეკლამა. ძვირფასი ქვის ფასი მის ინდივიდუალურ თვისებებსა და წონაზეა დამოკიდებული. წონის ერთეული – კარატი უდრის 0,2 გრ. ანუ 200 მგ-ს, ხოლო მარგალიტის წონის ერთეული – გრანი 0,25 კარატის ტოლია. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მარგალიტი არა სწორადაა მიკუთვნებული ძვირფასი ქვებისადმი, რადგან იგი ცოცხალი ორგანიზმიდან წარმოიშვა და დიდი ხანგრძლივობით არ ხასიათდება, მაგრამ ამ ქვას მაინც საპატიო ადგილი უკავია საიუველირო საქმეში, რადგან მისი სილამაზე აანაზღაურებს მცირე ხანგრძლივობას;

ძველ საქართველოში მარგალიტს ცალკე გამოყოფდნენ თვალ-მარგალიტის სახელწოდებით, ე.ი. ძვირფას ქვებს არ მიაკუთვნებდნენ.

ვაჭრობაში ჯერ კიდევ არსებობს ნახევრად ძვირფასი ქვების ცნება. წინათ ნახევარ ძვირფასს უწოდებდნენ ნაკლები ღირებულების, არც ისე მაგარ ქვებს. ამჟამად მეცნიერებაში ეს ცნება არ არსებობს. ნახევარ ძვირფასად მიჩნეული ქვები არ ამჟავნებენ განსაკუთრებულ ოპტიკურ თვისებებს, მაგრამ ჩვეულებრივი მინერალებისაგან განირჩევიან ფერით, ელვარგბით, და ა.შ.

გარდა ძვირფასი ქვებისა არსებობს ფერადი ქვებიც – ლამაზი ფერის, გაუმჭვირვალე, ზოგჯერ შუქბამტარი მინერალები და ქანები, ხშირად ფერადი ჩანართებითა და ნატეხებით. ძვირფას ქვებთან შედარებით ისინი უფრო მეტად არიან გაუმჭვირვალე. ფერადი ქვები კარგად პრიალდება, მათ შორის ზოგიერთი ლამაზი სახესხვაობა საიუველირო ქვაა (ნეფრიტი), მაგრამ ჩვეულებრივ იყენებენ ტექნიკური მიზნით მხატვრულ-დეკორატიული ნაკეთობისათვის. ამიტომ მათ სანაკეთი ან სანახელავო ქვებს უწოდებენ. მათ ყოფენ მაგარ (სიმაგრის მინერალოგიური სკალის ხუთი და მეტი ერთეული) და რბილ (სიმაგრე ოთხი და ნაკლები) ქვებად.

როგორც ძვირფასი, ისე სანახელავო ქვების ღირსებას განსაზღვრავს მათი იშვიათობა, მოპოვებაზე დახარჯული შრომა და ქვების ინდივიდუალური თვისებები (ფერი, ნახატების სილამაზე და სხვ.). ინდივიდუალური თვისებების გათვალისწინებით სანახელავო ქვების ფასი წონაზე (კილოგრამებში, ცენტრ გრამებში) ან მოცულობაზე (კუბური მეტრი) დამოკიდებული. ისინი გამოყენებულია სამკაულად და სხვა ნაკეთობათა დასამზადებლად.

გამოიყიფა შუალედური საიველიო-სანახელავო ქვები. ძვირფასი და სანახელავო ქვების გამოყენების ისტორია ისევე ძველია, როგორც თავად კაცობრიობის ისტორია. ძვირფასი და სანახელავო ქვები ყოველთვის იყრობდა ადამიანის ურადებას. ჯერ კიდევ ზედა პალეოლითში ფერად ქვებს სამკაულებისათვის იყენებდნენ. თავდაპირველად ძვირფას ქვებს ატარებდნენ სამკაულებად იმ სახით, როგორსაც პოულობდნენ ბუნებაში. შემდეგში მეტი სილამაზის მისაცემად დაიწყეს დამუშავება. ჯერ ქვებს აძლევდნენ მომრგვალებულ ფორმას, შემდეგ აწახნაგებდნენ. მაგალითად, შორეულ წარსულში ინდოელებმა, რომელთა ქვეყანა ძლიერ მდიდარი იყო ძვირფასი

ქვებით, დაიწყეს მათი დამუშავება სამკაულებისათვის. შვიდი ათასი წლის წინათ დაიწყო ჩინეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში ნეფრიტის, ლაზურიტის და სხვა ფერადი ქვების გამოყენება. ძველ ბაბილონში სამკაულებისათვის იყენებდნენ ლაჟვარდს, ეშმას, სერპენტინს, მთის ბროლს. უფრო გვიან სმარებაში შემოვიდა ამეთვისტო, სარდონიქსი, სარდიონი; ბაბილონიდან ქვის ჭრის ხელოგნება გადავიდა ეგვიპტეში, სადაც ამზადებდნენ ხოჭოს ფორმის სკარაბეუსებს და უკვდავების სიმბოლოდ მიცვალებულთ პირში უდებდნენ. ძველი ეგვიპტელები, ბერძნები, რომელები ამზადებდნენ გემებს – ხელოვნების მინიატურ ნაწარმს. ტროას საფლავებში ნაპოვნია ბევრი მარგალიტი, ასევე ლაჟვარდის, ქარვისა და სარდიონისაგან დამზადებული სამკაული. მიკენის კულტურის აუგვავების პერიოდში სამკაულებად, ამულეტებად, თილისმებად იყენებდნენ ძვირფას ქვებს. ამ დროისათვის ადამიანი იცნობდა აგრეთვე ზურმუხებს, ფირუზს, მარჯანს, გრანატს.

რომის იმპერიის ეპოქაში ძვირფასი ქვებით ამკობდნენ ბეჭდებს, საყურებებს, სამაჯერებს, გულქანდებს, ტანსაცმელს, ავეჯს. ძვირფასი ქვა გახდა ფუფუნების საგანი. გვირგვინოსნები ძვირფასი ქვებით ამკობდენ გვირგვინებს, სკიპორტებს, ტახტებს, მანტიებს და სხვა სამეფო რევალიებს. გაპრიალებული მრგვალი ძვირფასი ქმნებით ამკობდნენ წმინდანთა ნაწილებს, რელიქვიებს, ფიალებს, წიგნის ყდებს. იულიუს ცეზარი ოვატრში დალიოდა გვირგვინით, რომელიც ელგარებდა ოქროთი და ძვირფასი ქვებით. პლინიურს ცნობით იმპერატორ კალიგულას მეუღლეს ამკობდა ოთხი მილიონი სესტერციის (დაახლოობით 2,4 მილიონი ოქროს მანეთი) ლირებულების ძვირფასი ქვები. გერმანიის იმპერატორ კარლოს მეხუთეს პქონდა მარგალიტით ალმასით, ამეთვისტოთი, ლალით, ზურმუხეტითა და სხვა ძვირფასი ქვებით შემცული რამდენიმე გვირგვინი. მეფე პენრის მესამე ატარებდა ძვირფასი ქვებით შემცულ ათეულობით ბეჭედს, ხოლო ლუდოვიკო XIV-ს სამეფო ცერმონიალის დღეებში ამკობდა ოორმეტი მილიონი ფრანკის ბრილიანტი. მოსკოვის კრემლში, „საჭურვლის პალატაში“ ახლაც ინახება ძვირფასი ქვებით შემცული ვლადიმერ მონომახის თავსაქმაული „მონომახის ქუდი“, ალმასის გვირგვინი ათასზე მეტი სხვადასხვა ზომის ალმასით; ბორის გოდუნოვის ტახტს ამკობდა 876 ალმასი, 1124 ცალი ლალი, ზურმუხეტი, ფირუზი და სხვა ძვირფასი ქვები. ძვირფასი ქვების

სიმდიდრით ცნობილია რესეფტის იმპერიატრიცა ეკატერინე მეორე და ა.შ.

„ილაიდაში“ იუნონას მანიაკის (ფარდულის) აღწერისას ჰომეროსი ასახელებს მრავალ ძვირფას ქვას, რომელიც ამ მანიაკს ამკობდა. პეროდოტემ საინტერესო ცნობები დატოვა ძვირფას ქვებზე. არისტოტელე ძვირფას ქვებს გაცვრით ისესნებს ხოლო მისი მოწაფე თეოფრასტე „ტრაქტატი ქვებზე“ თექვსმეტ ძვირფას ქვას აღწერს. „ბუნების ისტორიაში“ ძვირფას ქვებზე საინტერესო ცნობებს გვაწვდის პლინიუსი (ახ.წ. I საუკუნე). პლინიუსის შემდეგ მთელი ათი საუკუნის განმავლობაში ძვირფას ქვებზე ცნობებით კაცობრიობა თითქმის არ გამდიდრებულა. მე-10 საუკუნეში აღსანიშნავია ბირუნისა და ავიცენას ცნობები ძვირფას ქვებზე. მე-13 საუკუნეში ალბერტ დიდი თხულებაში „ტრაქტატი მინერალებზე“ ასახელებს მანამდე უცნობ მრავალ ძვირფას ქვას, იძლევა ზოგიერთი ყალბი ქვის დამზადების მეთოდს. თომა აკვინელს თხულებაში „მინერალთა ბუნება“ გამოთქმული აქვს მრავალი ორიგინალური შეხედულება ყალბი ძვირფასი ქვების დამზადების შესახებ. ძვირფას ქვებზე საინტერესო ცნობები გვხვდება ვ. ბირინგუჩიოს, გ. აგრიკოლას, მ. ლომონოსოვის, ვ. სევერგინის, ნ. კოკოშარიოვის, განსაკუთრებით ვ. ვერნადსკის შრომებში. ამავე საკითხებს ეხება ა. ფერსმანის, ე. კიევლენკოს შრომები, როგორც მეცნიერული მონოგრაფიები ისე მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვებები.

ადამიანმა აზროვნების დაბალ საფეხურზე ძვირფას ქვებს მაგიური ძალა მიანიჭა. ძველ ღროში ძვირფას ქვას მიაწერდნენ იდუმალ ძალას, იყენებდნენ ამულეტად თილისმად, რომელც ადამიანს დაიცავადა მტრული ძალებისაგან და მოუტანდა ბედნიერებას; ქვები იცავდა ადმიანს ბოროტი ძალებისაგან, იცავდა მის ჯანმრთელობას; ცნობილი იყო დაბადების თვეების მიხედვით ძვირფასი ქვა. მაგრამ ჩვენ ღროში ძვირფასი ქვებისადმი მისტიკური დამოკიდებულება შეიცვალა ესთეტიკურით. ძვირფას ქვებს, როგორც მაგიური ძალების მქონეს დიდი ადგილი უჭირავს მსოფლიო, მათ შორის ქართულ ლეგენდებსა და თქმულებებში; მათ მიაწერდნენ სამკურნალო თვისებებსაც.

ძვირფასი ქვა მრავალჯერ ყოფილა მეგობრობის ხიდიცა და ფიცის ბეჭედიც, მარჯვე მსტოვარიცა და გასაღებიც. იგი ადვილად მორგებია ქალაქებისა და ბასტიონების კარიბჭეებს. ძვირფასი ქვები, რომელთაც ზოგჯერ პატიოსან თვლებსაც უწოდებენ, ისტორიაში ხშირად ტოვებენ სისხლიან კვალს.

ხდებიან მიზეზი დალატის, ძალადობის, მოტყუებისა და მკვლელობისა, ზოგჯერ ომებისაც. საკმარისია გავიხსენოთ რომ 1899-1902 წლებში სამხრეთ აფრიკაში ინგლის-ბურების ომი მიმდინარეობდა იმ ხანებში აღმოჩენილი აღმასის დიდი საბადოს ხელში ჩაგდების მიზნით.

ძვირფასი ქვები საუკუნეების მანძილზე იყო კაპიტალის დაგროვების, საჩუქრების, კონტრიბუციის, ვალის გადახდის უმნიშვნელოვანესი წყარო.

მხატვრული ხიტები ეპითეტებისათვის, მეტაფორებისათვის, მხატვრული შედარებებისათვის, სილამაზის, სიმშვენიერის არსის თუ მოვლენის სრულქმნილი მხატვრული ასახვისათვის იყენებენ ძვირფას ქვებთან შედარებას, რადგან ფერები ისე არასად არ არის ამეტყველებული, როგორც ძვირფას ქვებში. ფერები კი საუკეთესო საშუალებაა ადამიანის შინაგანი განცდის, სიხარულისა და ჭმუნების (მწუხარების) გამოსახატავად. ამ მხრივ მსოფლიო პოეზიაში სავსებით საქმარისია დავასახელოთ გენიალური რუსთაველი.

რუსეთი ცნობილია ძვირფასი და სანახელავო ქვების შესანიშნავი კოლექციებით. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია სანკტ-პეტერბურგის და ეკატერინბურგის სამთო ინსტიტუტების მუზეუმები, ილმენის მინერალოგიური ნაკრძალის მუზეუმი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფერსმანის სახელობის მინერალოგიური მუზეუმი, ერმიტაჟი, საჭურვლის პალატა და ბოლოს – მოსკოვში აღმასის ფონდი.

მოსკოვის აღმასის ფონდში არის ძვირფასი ქვები, ოქროსა და პლატინის უნიკალური თვითნაბადები, ისტორიული მნიშვნელობის საიუველირო ნაწარმი.

აღმასისი ფონდის ისტორია იწყება პეტრე პირველიდან, რომელმაც გამოსცა ბრძანებულება სპეციალურ დაცვაზე აეყვანათ „სახელმწიფოს კუთვნილი ნივთები“. კოლექციაში თავდაპირველად შედიოდა ხელისუფლების სიმბოლოები (გვირგვინები, სკიპტრები და სხვ) შემდეგ იგი შეიცხო მრავალი საიუველირო ნაწარმითა და ძვირფასი ქვებით. მე-18 საუკუნიდან კოლექცია ინახბოდა პეტერბურგის სასახლის ე.წ. ბრილიანტის ოთახში, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე გადაიტანეს მოსკოვში. 1922 წელს დაარსდა აღმასის ფონდი. აქ ინახბა მსოფლიოში ცნობილი აღმასი „ორლოვი“, იაკუტიის აღმასები – „მარია“, „ჩეკისტი“, „ოქტიაბრსკი“ და სხვ. აქ არის დაცული მსოფლიოში უდიდესი (258,8 კარატი) გათლილი საფირონი, ყველაზე დიდი

ქრიზოლითი (1926 კარატი), მუქი წითელი შპინელი (398,72 კარატი) და მრავალი სხვა. ერთი სიტყვით რუსეთის ალმასის ფონდი წარმოადგენს ძვირფასი ქვების მსოფლიო მნიშვნელობის მუზეუმს.

ერმიტაჟში ყოფილი ზამთრის სასახლის გიორგის დარბაზის ერთ-ერთი კედლის ცენტრალურ ნაწილს ფარავს მსოფლიოში უბადლო, შეუდარებელი სილამაზის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოზაიკური რუსა, რომელიც გაკეთებულია 50 ათასზე მეტი მცირე ზომის ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი გაპრიალებული ქვისაგან. რუსის ფართობი 27,5მ²-ია, მის შედეგენაზე 1935-1937 წლებში მუშაობდა ორასამდე ურალელი და პეტერკოფელი ოსტატი. სამამულო ომის შემდეგ რუსა გადააკეთეს ერმიტაჟის რესტავრატორებმა. აქ გამოყენებულია რუსეთში მოპოვებული ძვირფასი და ფერადი ქვები: წითელი, მაგრამ სხვადასხვა ელფერის ლალი, როდონიტი, მუქი ალუბლისფერი ალმანიდინი, ღია და მუქი ლურჯი ლათურიტი, მწვანე და ყავისფერი ეშმა, თეთრი ოპალი და ფენაკიტი, მტრედისფერი ამაზონიტი და აქვამარინი, მტრედისფერი ტოპაზი, მწვანე ზურმუხტი, ალექსანდრიტი, ბრილიანტი და სხვა. საიუველირო ხელოვნების გვირგვინმა – მოზაიკურმა რუსამ საყვაველთაო აღიარება პპოვა პარიზისა (1937) და ნიუ-იორკის (1939) მსოფლიო გამოფენებზე.

„მომავალში კაცობრიობის ნივთიერი კულტურის ისტორიაში, ძვირფასი ქვის მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს მისი შესანიშნავი ტექნიკური თვისებებით, აგრეთვე სილამაზით. ქვა იყო და დარჩება ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ქვაში ადამიანი ხედავს ბუნების მარადიულობას და სწორუპოვარ სილამაზებს“ (ა. ფერსმანი).

საქართველოში ძვირფასი და სანახელავო ქვების გამოყენება შორეულ წარსულში დაიწყო. ამას დაასტურებს საგარეჯილები ნაპოვნი სტეატიტის (ტალკის) ყელსაკიდები. პალეოლიტური ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენენ ნეოლიტური დროის კისტრიკის (გუდაუთა) დასახლებაში წვრილი კენჭების სახით ნაპოვნი მუქი წითელი ფერის ეშმა, გიშერი, სარდიონისებრი ქვები. არ არის გამორიცხული ამ ქექების გამოყენება სამკაულებად. ენეოლიტში გვხვდება სასამკაულო ქვები (სარდიონის, აქატის მძივები) და სხვ.

ბრინჯაოს სანაში, განსაკუთრებით შუა ბრინჯაოს ეპოქიდან, სასამკაულე ქვებზე მოთხოვნილებათა მკვეთრმა ზრდამ გამოიწვია ძვირფასი და სანახელავო ქვების მასობრივი

გამოყენება. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქვა სარდიონი. საკმარისია ითქას, რომ მარტო სამთავროს სამართვან სამარხებში აღმოჩნდილია სარდიონის რამდენმე ათასი ძლიერ ფაქტზად დამუშავებული მმივი. გარდა სარდიონისა, კვარცის ჯგუფის მინერალებიდან ბრინჯაოს ხანაში გამოყენებულია მთის ბროლი, აქატი, ონიქსი და სხვ. არქეოლოგიური მასალებიდან ჩანს, რომ ბრინჯაოს ხანაში გიშრიდან მძივების დამზადებას უკვე მასობრივი ხასიათი ჰქონია. კახეთში ბრინჯაოს და რკინის ნივთებთან ერთად ნაპოვნია ტოპაზის მმივები (ცხადია ქვა შამოტანილია). ადგილობრივ მოპოვებულ ძვირფას და სანახელავო ქვებთან ერთად ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიურ ძეგლებს შორის არის ფირუზი, მარჯანი, ქარვა – შემოტანილი ქვები.

ბრინჯაოს ხანის ოქრომჟელდობის გვირგვინს წარმოადგენს თრიალეთში ნაპოვნი ფირუზებითა და სარდიონებით შემკული ოქროს თასი. სამთავროს ნეკროპოლში (ჩვენს ერამდე ბე-14 საუკუნიდან, ჩვენი წელთაღრიცხვის ბე-18 საუკუნის ჩათვლით) ნაპოვნი ქვის სამკაულები მიგვითოთებს ქვის ჭრის მაღალ ტექნიკასა და ძველი მცხეობის საგაჭრო კავშირზე სხვა ქვეყნებთან.

ძვირფასი ქვების დამუშავების და ქვის ჭრის მაღალი დონის მაჩვენებელია ანტიკური დროის საქართველოს (მცხეთა, ვანი, ბორი, კლდევეთი და სხვ.) მატერიალური კულტურის ძეგლები – ძვირფასი ქვებით შემკული სამკაულები, სადაც ქვების ჩასმა და ფერთა შეხამება ტექნიკურად ძლიერ მაღალ დრნეზეა. ანტიკური დროის საქართველოში ოქროს პოლიქრომული ნივთების დამზადება უშუალო კავშირში იყო ძვირფასი ქვების გათლა-დამუშავებასთან. ამ დროს მცხეობის ქვის საჭრელ სახელოსნოებს სახელმწიფო მნიშვნელობა ჰქონდა და უზრუნველყოფილი იყო ძვირფასი ქვების დასამუშავებელი ფაქტი სელსაწყობით. ანტიკური დროის საქართველოში და სხვა სამკაულებისათვის გამოყენებული ძვირფასი ქვები მინერალოგიური მრავალფეროვნებით ხასიათდება. ეს ქვებია: ალმანდინი, ალმასი, ამეთვისტო, აქატი, აქვამარინი, ბივრილი, ზურმუხტი, იასპინი (ეშმა), ლაუვარდი, მალაქიტი, მარგალიტი, მარკაზიტი, მარჯანი, მთის ბროლი, ნეფრიტი, ონიქსია, ოპალი, ობსიდიანი, პლაზმა, პრაზემი, სარდიონი, სარდერი, სარდონიქსი, სტეპტიტი, რაუხეტოპაზი (კვამლა კვარცი), ქარვა, ქალცედონი, ტოპაზი, ფირუზი და სხვ.

ძვირფასი ქვებიდან სამამკაულებში ყველაზე მეტად აღმანიდინია გამოყენებული. იგი საქართველოში შეუძლია მარტინ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა და წითელი იაგუნდის სახელწოდებით იყო ცნობილი.

ნაკლებად გვხვდება აღმასი, ასევე იშვიათია ნეფრიტი. ანტიკური დროის მცხეთასა და ვანში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ადგილებში ნაპოვნი ძვირფასი ქვებით შემცული ოქროს ნივთები, გემა-კამები უფლებას გაძლიერების მიუთითოთ იმდროინდელი იბერებისა და კოლხების არა მარტო სიმდიდრეზე, არმედ მაღალ ესთუტიკურ გემოწებაზეც. ძვირფასი ქვებით შემცული ნივთები საუკუნეების განმავლობაში გამოხატავდნენ ქართველი ხალხის მაღალ მხატვრულ გემოვნებას და შეესაბამებოდნენ თავისი დროის იდეებსა და მოთხოვნილებებს.

როგორც ქართული, ისე უცხოური წყაროები არა ერთხელ მიუთითებენ შეუძლია საუკუნეების საქართველოს ძვირფასი ქვებით სიმდიდრეზე. „ქართლის ცხოვრების“ ცნობებებით რუსთაველი ეპოქაში იმდენი თვალმარგალიტი ყოფილა, რომ, „წყვევით დასდებდეს“, ხოლო ვერცხლის ჭურჭლის ნაცვლად ბროლითა და სხვა ძვირფასი ქვებით შემცული ოქროს ჭურჭლები იხმარებოდა. შეუძლია საქართველო ძვირფას ქვებს ღებულობდა აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ქვენებთან სავაჭრო ურთიერთობით. ქართული ისტორიოგრაფიული მასალებიდან ცნობილია, რომ მე-11, მე-13 საუკუნეების საქართველოში სხვა საქონელთან ერთად შემოქონდათ ძვირფასი თვალ-მარგალიტი, ბადახშანური ლალი, იაგუნდი, ფირუზი, სადაფი, ბროლი.

ძვირფასი ქვების გამოყენება, მათი გათლა-დამუშავების მაღალი ტექნიკა ნივთიერი ძეგლების გარდა ისტორიულ-ლიტერატურული წყაროებითაც მტკიცდება.

სამკაულად დიდი რაოდენობით სხვადასხვა სახის ძვირფასი ქვების გამოყენებაზე უხვ მასალას იძლევა ქართველ დედოფალთა, მეფეთა და დიდგვაროვანთა ასეულების მზითვის წიგნები. ძვირფასი ქვების რაოდენობა ათასებს აღწევს, ხოლო მარგალიტები ათეულ ათასობითაა. იგივე უნდა გავიმეოროთ ქართველ მეფეთა რეგალიების, ხატებისა და ჯვრების შესამკობად გამოყენებულ ძვირფას და სანახელავო ქვებზეც.

ისტორიულ-ლიტერატურულ ძეგლებთან ერთად ძველი ქართული ხელნაწერები მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს შეუძლია საუკუნეების საქართველოში ძვირფასი და სანახელავო

ქვების გავრცელებისა და გამოყენების შესასწავლად. ბერძნულ-ლათინურ და არაბულ-სპარსულ სახელწოდებასთან ერთად გვხვდება ძვირფასი და სანახელავო ქვების ქართული სახელწოდებანი, არ თუ ძვირფასი სანახელავო ქვების, მათ სახესხვაობათა სახელწოდებაც ხშირად ქართულია. შეა საუკუნეების საქართველოში ცნობილი ყოფილი ნამდვილი ანუ „მართლი“ და ყალბი ანუ „მორთული“ ძვირფასი ქვები სიყალბის გამორჩევის მეთოდებით. სცოდნიათ შეცვლილი (მარგალიტი, ფირუზი, და სხვ.) ქვების ხელახლა აღდგენისა და მათი შენახვის წესები.

ქართველი ხალხის სულიერ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა ქვებისადმი თაყვანისცემას, ქვებს აწერდნენ მაგიურ ძალას. ხალხური მედიცინიდან დღემდე შემორჩენილი ძველი ქართული სამედიცინო კარაბადინებით მტკიცდება რომ ქვებს იყენებდნენ სამკურნალო მიზნისათვის.

საუკუნეების მანძილზე ძვირფასი ქვები იყო ქართველი ხალხის თანამზაგრი, მას ყოველთვის პქონდა და ამჟამადაც აქვს გამოყენება.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდება

ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდებას ფესვები შორეულ წარსულში აქვს. ეს სახელწოდებანი უფრო ძველია ვიღრე მინერალოგია – მეცნიერება მინერალებზე. ამჟამად მიღწეულია საერთაშორისო შეთანხმება საიუველირო საქმეში გამოყენებული ქვების სახელწოდებათა შესახებ. უპირველეს ყოვლისა სახელწოდება მიუთითებს ძვირფასი ქვის ბუნებაზე, მის დამახასიათებელ უმნიშვნელოვანებს თავისებურებებზე. ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდებანი ტექსტში მოცემულია თითოეული ქვის აღწერისას. აქ კი ზოგადად განხილულია თუ რა თვისებებთან იყო დაკავშირებული ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდებანი.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდებანი ძირითად ბერძნულ-ლათინური და არაბულ-სპარსულია. არის ქართული სახელწოდებანიც, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ძვირფასი ქვა ხშირად რამოდენიმე სახელწოდებას ატარებს. ზოგიერთი ძვირფასი ქვის არაქართული სახელწოდება ისე შევთვისა ქართულ ქანს, რომ ამჟამად კიდევაც გვიკვირს მათი არაქართული წარმოშობა (მაგალითად, ლალი, ბროლი და სხვ.).

ძვირფასი და სანახელავო ქვების სახელწოდებანი ხშირად დაკაგშირებულია მათ ფიზიკურ თვისებებთან (განსაკუთრებით ფერთან, სიმაგრესთან, ფორმასთან და ა.შ.)

ფერი: ლალი – არაბულ-სპარსულია და წითელს ნიშნავს, აქვამარინი – ლათინურად ზღვის წყლის ფერი. ფენაკიტი – სახელწოდება ფერის ცვალებადობასთანაა დაკაგშირებული. პიროვი – ცეცხლისფერი. პრაზემი – მკრთალი მწვანე, როდონიტი – ვარდისფერი, ფლოგოპიტი – ცეცხლის მსვანესი. ლაჟვარდი – ცისფერი. კიანიტი – ძველ ბერძნულად ლურჯი, ლაჟვარდოვანი. მალაქიტი – ბალახის ფოთლისფერი. ცირკონი – სპარსულად ოქროსფერი. სპოდუმენი – ბერძნულად ფერფლისებრ-ნაცრისფერი. ციტრინი – ლიმონისებრ-ყვითელი და ა.შ. ალმასი ბერძნულად ნიშნავს უძლეველს, არაბულად – უმაგრესს. პერსიტი – უსუსტეს მცირე სიმაგრის გამო. ბერილის სახელწოდება მოდის ბერილიუმიდან, რაც ბერძნულად ტბილს ნიშნავს, მისი მარილების მოტბორ გემოს გამო. ზოგჯერ ძვირფასი ქვის სახელწოდება ფორმასთან არის დამოკიდებული. მაგალითად: გრანატი – მარცვლოვანი. სკაპოლიტი – ღეროსებრი. სტავროლიტი – ჯვრის ქვა. ძვირფასი ქვის სახელწოდება ზოგჯერ მის შემადგენლობასთანაა დაკაგშირებული. მაგალითად: სოდალიტი – ნატრიუმიანი ქვა. კობალტინი, ტიტანიტი, ფლუორიტი და სხვა. გეოგრაფიული სახელწოდების მიხედვით – ანდალუზიტი, ალმანდინი, ამაზონიტი, ალებასტრი, აქატი, ბენიტოიტი, გაგატი, ვეზუვიანი, ისლანდიური შპატი, მუსკოვიტი, კორდიერიტი, ობსიდიანი, პრენეტი. გვარები: ტომსონიტი, უვაროვიტი და სხვა. მაგიურ თვისებაზე – ამეთვისტო. სამკურნალო თვისებაზე – ნეფრიტი. ზოგჯერ თვითონ სახელწოდება ძვირფას ქვაზე მიუთითებს. მაგალითად: ოპალი, სანსკრიტულად „უპალა“ – ძვირფასი ქვა.

ძვირფას ქვებს ეწოდება მზის ქვა, მთვარის ქვა, ვეფხვის თვალი, შევარდენის თვალი, კატის ვალი და ა.შ.

ძვირფასი ქვებით ვაჭრობის განვითარებამ გამოიწვია მინერალთა მეცნიერულ სახელწოდებებში დამატებითი ტერმინების შეტანა. მყიდველთა დაინტერესების მიზნით ხშირად გამოყენებულია ძვირფასი ქვების ბაზარზე სავაჭრო, უფრო ძვირად ლირებული ქვის სახელწოდება. მაგალითისათვის გერმანიაში ძვირფასი ქვების სავაჭრო აღნიშვნა (ნიშანი) და სწორი მინერალოგიური სახელწოდება ასეთია:

ალიასკური ალმასი – მთის ბროლი;

აფრიკული ზურმუხტი – მწვანე ფლუორიტი;
ბოჰემის ლალი – პირიპი ან გარდის კვარცი;
ბოჰემის ტოპაზი – ციტრინი;
ვენის საფირონი – ლურჯი ტერმალინი და ა.შ.

საიუველირო საქმეში ძვირფასი ქვების ერთმანეთისაგან გასარჩევად შემოღებულია განსაკუთრებული ეპითეტები, რომელიც მიგვითოთებენ არა ამა თუ იმ ძვირფასი ან სანახელავო ქვის სახესხვაობაზე, არამედ გარეგნულად მათ მსგავს სულ სხვა ქვაზე, მაგალითად: აქვამარინი ბივრილის მომტრედისფერო – მწვანე სახეობაა, ხოლო აღმოსავლური აქვამარინი და სიამის აქვამარინი – ესაა მომწვანო კორუნდი და მწვანე შპინელი; პიაცინტი – ცირკონის მოწითალო – ყავისფერი სახესხვაობაა. აღმოსავლური პიაცინტი – მოწითალო – ყავისფერი კორუნდია. ზოგჯერ მას არასწორად აღნიშნავენ ამავე ელფერის ძოწების ნაცვლად. კეთილშობილი შპინელი პირველი კლასის ძვირფასი ქვაა, ხოლო არიზონის შპინელი წითელი ან მწვანე ძოწია, ხოლო კანდიის შპინელი – მკრთალი წითელი ძოწი ცეილონიდან. ქართულ წყაროებში ერთი და იგივე ქვა ხშირად სხვადასხვაგარად მოიხსენება. მაგალითად: „აქატი“, „აქატე“, „აკატი“ და „აგატი“. ძვირფასი ქვების სახესხვაობაზე ქართულად: პიაცინტი – ლიგური – ლიგვირიონი – სეილანი, მთის ბროლი – ქარწიბა, დამანი, გველის ნალოკი ქვა, მუდრეცი (სვანურად). გრანატის ჯვეუფის ძვირფას ქვებს პირობას და აღმანდინს ქართულად – ანთრაკი, იაკინო, წითელი იაგუნდი ეწოდება; საფირონს – სოფრი, საპფირი, საპფირონი, ლურჯი იაგუნდი, მარჯანი – ძოწი, გიშერს – სათი, სარდიონს აყიფო – იამრანი, იასპი – ეშმა, ამარტა, ალექსატრი – თაგგმარილა, ონიქსი – ანუქიონი, ანკიქითო, ფრცხილი; ამეთვისტო – სნოსნა; ზურმუხტი – ზმური, სამარაგდი; მარგალიტი – მანგი, ქრიზობერილი – ზაბერჯათი, ზობარჯი, ბუქმედი, კაცის თვალი, ფირუზი – ფეროზი, კეთილშობილი შპინელი – ბადახშანის ლალი, ქრიზოლითი – ხერისოლინიტი, ტუბაზი-პაზიონი, თუპაზი, ტანპაზონი, ტანბაზი, ტანბაზი, თეთრი იაგუნდის სახელწოდებით და ა.შ. საიუველირო ქვების სახელწოდებანი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მრავალ ქვეყანაში არსებობს კანონი ძვირფასი ქვების არასწორად განსაზღვრა – გაყიდვისათვის სასჯელის გათვალისწინებით, მაგალითად: 1968 წელს ინგლისის პარლამენტმა სპციალური კნონი მიიღო ძვირფასი ქვების სახელწოდებათა შესახებ, კანონით სასჯელია

გათვალისწინებული მვირფასი ქვების არასწორად აწერვისათვის, მაგალითად: კანონით აკრძალულია სინთეზური ზურმუხების გაყიდვა „ზურმუხების“ სახელწოდებით, კვარცისა – ტოპაზის სახელწოდებით, სინთეზური კორუნდისა – ალექსანდრიტის სახელწოდებით, სინთეზური მტრედისფერი შპინელისა აქვამარინის სახელწოდებით და ა.შ.

ჩვენ საგსებით ვეთანხმებით მვირფასი ქვების შესახებ მონოგრაფიის ავტორს გ. სმიტს, რომ მვირფასი ქვისათვის სახელწოდება თითქმის ყველაფერია ბუნების ამ ულამაზები ქმნილებისათვის; ასეული და ათასეული წლებია ეს სახელწოდებანი არსებობენ და იარსებებენ მომავალშიც.

ძველი ქართული ხელნაწერი თხზულებანი მვირფასი ქვებიძ შესახებ

ძველი ქართული ხელნაწერები მნიშვნელოვან წერტილის წარმოადგენს შესახებ საუკუნეების საქართველოში სასარგებლო ნამართა, განსაკუთრებით მვირფასი ქვების გავრცელებისა და გამოყენების შესასწავლად. ამასთან ერთად იგი მიუთითებს მინერალების შესახებ მეცნიერების განვითარებაში ქართველი ხალხის გარკვეულ წლილზე.

უძველესი ხელნაწერი მვირფას ქვებზე X საუკუნეს ეკუთვნის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქართულ ლიტერატურულ წერტილში მინერალები – მვირფასი ქვები უფრო ადრე არ იყო მოხსენებული.

1888 წელს ს. მესხიშვილმა ქართველთა შორის წ. კ. გამავრცელებელ საზოგადოებას გადასცა 581 გვერდიანი ძველი ხელნაწერი. იგი ძირითადად სამი განყოფილებისაგან შედგებოდა: პირველი ეხებოდა ადამიანის წარმოშობას, მეორე აღწერდა მვირფას ქვებს და მესამე იხილავდა ზოოლოგიის საკითხებს. მვირფასი ქვების შესახებ ტრაქტატის სათაურიდან ჩანს, რომ ის ნათარგმნია ბერძნულიდან IV საუკუნის მწერალ ეპიფანე კვიპროსელის თხზულებიდან იოანე ბერაის მიერ X საუკუნეში.

ამ ხელნაწერის ნაწილი 1898 წელს გამოსცა ისტორიკოსმა მოსე ჯანაშვილმა „თვალთაის“ სახელწოდებით. ხელნაწერი მეორეჯერ გამოსცა ამერიკელმა ქართველოლოგმა რობერტ ბლეიკმა, მესამეჯერ დაიბუჭდა შატბერდის კრებულში 1979 წელს.

ამჟამად საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა ინსტიტუტში და საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ისტორიულ არქივში „თვალთაიში“ რამდენიმე ხელნაწერია დაცული. მათ შორის ყველაზე ძველი X საუკუნეს ეკუთვნის. „თვალთაიში“ აღწერილია თორმეტი ძვირფასი და სანახელავო ქვა: სარდიონი, ტბაზიონი (ტოპაზი), ზმური (ზურმუხტი), იაკინთე (იაგუნდი), საფიორნი, იასპინი (იასპი, ეშმა), ლიგვირონი (ჰიაცინტი), აქატი, ამეთისტონი (ამეთვისტო), ძოწეული (პროფირი), ფრცხილი (ონიქსი). ძვირფასი და სანახელავო ქვების თორმეტი სახელწოდებიდან ქართულია მხოლოდ ორი – ძოწეული და ფრცხილი, დანარჩენი ბერძნულია. ამ ძვირფასი ქვების აღწერასთან ერთად ხელნაწერში დასახელებულია ოცმდე სხვა მინერალი.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის, საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო ისტორიული არქივის და ქუთაისის მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდებში დაცულია ათამდე ძველი ქართული ხელნაწერი ძვირფასი და სანახელავო ქვების შესახებ. თუ „თვალთაი“ სამჯერად გამოცემული, დანარჩენი ხელნაწერები არც ერთი არ არის შესწავლილი და გამოქვეყნებული, თუმცა ამ ბოლო დროს გამოქვეყნდა XVIII საუკუნის ქართული ქნციკლოპედიის „კალმასობის“ ცნობები მინერალებზე.

ხელნაწერთა შორის ყველაზე საინტერესო ერთი საქმაოდ ვრცელი თხზულება ძვირფასი ქვების შესახებ. მასში აღწერილია თერთმეტი მინერალი: ალმასი, იაგუნდი, ლალი, ზურმუხტი, ფირუზი, მარგალიტი, ფაზარი, ლაჟვარდი, გრანატი, აყივი, ეშმი. ამ თხზულების სხვადასხვა დროს გადაწერილი რამდენიმე ხელნაწერია დაცული. ტექსტები ერთმანეთისაგან მცირედ (ენობრივად) განსხვავდებიან. მათ შორის ყველაზე ძველია ცენტრალური ისტორიული არქივის ხელნაწერი სათაურით: „მინერალთა თვისებანი და მოთხოვანი მათ გამო“ (ფ. 1446, №204). ხელის მიხედვით XVII საუკუნის დასაწყისს უნდა ეკუთვნილება. ხელნაწერი 38 ფურცელს შეიცავს, ზომა 16,4 x 11,7სმ, მხედრული, ქადალდი, თაგბოლო ნაკლული, აკლია შიგა გვერდებიც. ხელნაწერი კალიგრაფიულად ლამაზადაა დაწერილი. ძვირფასი ქვების სახელწოდებანი შესრულებულია სინგურით.

მეორე ხელნაწერი – „პატიოსანი ქვები“ ხელნაწერთა ინსტიტუტის ზუბინაშვილის განყოფილებიდან (ფ. S-3722)

შეიცავს 44 ფურცელს. ზომა 20 x 16სმ, მხედრული, ხელნაწერს დასაწყისი აკლია. ტექსტი ბოლონაკლულია. კალიგრაფიის მიხედვით XVIII საუკუნის დასაწყისში გადაწერილადაა მიწნეული, მაგრამ რადგანაც იმდროინდელი (1725წ.) ხელნაწერიც გვაქს და პირველი უფრო არქაული ჩანს, ვფიქრობთ, რომ იგი XVII საუკუნისაა. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დაცულ ანალოგიურ ტექსტს ძვირფასი ქვების შესახებ (ფ. H-181), აწერია თარიღი 1744 წელი. იგი გადაწერილია კორნელი და თომა ჩახიკაშვილების მიერ, შეიცავს 57 ფურცელს, ზომა 15,3 x 11სმ, მხედრული. სათაურები შესრულებულია სინგურით. შესავალში აღნიშვნულია, რომ „ესე წიგნი სპარსთაგან გადმოწერილი არის“.

ხელნაწერთა ინსტიტუტის ერთ-ერთ ხელნაწერში (ფ. H-3002-16) მხელოდ მარგალიტისა და ზურმუხეტის აღწერაა მოცემული, ისიც არასრულად, დანარჩენი ნაწილი არ არის. შედარებით სრულ ტექსტს ქუთაისის მუზეუმის ხელნაწერი წარმოადგენს (ფ. 242), იგი შეიცავს 73 ფურცელს, ზომა 18,5 x 14სმ, მხედრული. ტექსტის ბოლო მინაწერი: „ქვა-სა უიგ (1725) მარტის აღიწერა წიგნი ესე ხელითა თუმანიშვილის ძმივნის დავითისათა“.

მინერალებზე საინტერესო ცნობებს შეიცავს საქართველოს ცენტრალური ისტორიული ორქივის ხელნაწერი (ფ. 1446, №388). აქ მოკლედ აღწერილია ოცდაერთი მინერალი და ქანი: ალმასი, წითელი იაგუნდი, ლურჯი იაგუნდი, ლალი, ზურმუხეტი, ფირუზი, ყაჩატი, აქატი, ტოპაზი, ბალანუნის ქვა, ვინისა, პლატეს, ასპიტი, მაგნიტი, ფაზარი, ცელინიტი, ორბის ქვა, მერცხლის ქვა, ქათმის ქვა, მარჯანი. ხელნაწერში მარგალიტის მხელოდ სახელწოდება-სათაურია აღნიშვნული, ე.ი. ტექსტი დასრულებული არ არის. ვფიქრობ, რომ ეს ხელნაწერი ორიგინალურ თხზულებას წარმოადგენს და შესაძლებელია XVIII საუკუნეზე ადრინდელია. აღმოსავლური-დან რომ არ არის ნათარგმნი ამის საბუთად ისიც გამოდგება, რომ ხელნაწერში ჯვარია მოხსენებული; ასპიტის ქვისაგან ჯვარის დამზადებაზეა ლაპარაკი.

ხელნაწერთა ინსტიტუტის ერთი თავნაკლული ხელნაწერი „პატიოსახ თვალთაფის“ (კოლექცია-H-N: 406) დიდი ზომის ქაღალდზეა დაწერილი, სულ თხუთმეტ გვერდზე, მხედრული, ჭეირნიშანი – 1821 წელი. შინაარსიდან ჩანს, რომ ეს თხზულება უფრო ძველია, შესაძლებელია XVIII საუკუნეზე ადრინდელი, ნათარგმნს არა ჰგავს, ორიგინალურია. ხელნაწერი

რი „პატიოსან თვალთათვის“ ძვირთასი ქვების შესახებ საინტერესო ცნობებს შეიცავს. აյ საკმაოდ ვრცლადაა აღწერილი: იასპი, საფირონი, ქალცედონი, სამარაგდე, სარდონიქსი, სარდიონი, „ოქროს ქუა“, ბივრიტი, ტოპაზიონი, ქრიზოპრაზი, იაკინთი, ამეთვისტო. გარდა ამისა, ტექსტში მოხსენებულია ლაჟვარდი, ზურმუხტი, ანთრაკი, ქარვა, ფრცხილი, საღრებილი, ტალი, იამანი, სეილანი, ყვითელი იაგუნდი, ლურჯი იაგუნდი, წითელი იაგუნდი, ანდამატი, პორფირი, ფირუზი.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების შესახებ განსაკუთრებით საინტერესოა „გალმასობის“ ხელნაწერი (კოლექცია-H-2170). იმ დროისთვის იგი შეიძლება მინერალოგიის სახელმძღვანელოდ ჩაითვალოს.

შესავალში საუბარია ძვირფასი ქვის წონის ერთგულზე, ქვების დამუშავებასა და დირებულებაზე. აღწერილია ძვირფასი ქვები: ალმასი, ანთრაკი, აქატი, ამეთვისტო, აყიყი, ანუქიონი, ბივრიტი, ეშმა, ზურმუხტი, იაგუნდი, იასპი, იამანი, ლალი, ლაჟვარდი, კატისთვალი, კაპოეტი, მარგალიტი, მარჯანი ანუ გრანატი, მწვანე ქვა (მალაქიტი), ოპალი ანუ ზღვის ცრემლი, პოგვირიონი, პაიზონი, საფირონი, ფირუზი, სულეიმანი, ფრცხილი, ხრისოლაფი, ლაურიონი ანუ ლიგვირიონი, სეილანი. გარდა ამისა, ტექსტში მოხსენებულია ანდამატი, ბრილიანტი, ოქროს ქვა, დაუთრობელი (ამეთისტი), წითელი იაგუნდი, ტალი, ონიქსი, ბირკილიონი-ბივრიტი, ამიატი, სამარადდო, ყვითელი იაგუნდი, ლურჯი იაგუნდი, იაკინთი, იახონტი, ბროლი, ფაზარი, სარდიონი, სარდონიქსი, ფრცხილი, სტეფანეს ქვა.

მინერალოგიის სახელმძღვანელოდ შეიძლება ჩაითვალოს იოანე გვარამიძის (ვინძე მესხის) თხზულება. „მოთხრობა ბუნებათმეცნიერებისა მოკლედ შედგენილი მსურველთა და ახალგაზრდა მოწაფეთათვის ქართველთა“. იგი დასრულებულია 1907 წელს ქ. ახალციხეში. ამ თხზულებას წინ უძვის ქართველი ენის განმარტებითი ლექსიკონი – „ქართველი ენის საუნჯე“ (352 გვერდამდე). ნაშრომი მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული ხასიათისაა. ეტყობა ავტორმა გამოიყენა მეცნიერების ამ დარგში იმ დროისათვის ცნობილი სახელმძღვანელოები, მაგრამ ნაშრომს მაინც დიდი დირებულება აქვს, თუნდაც ზოგიერთ მინერალთა სახელწოდებისა და მთელ რიგ გეოლოგიური-მინერალოგიურ ტერმინთა და ცნებათა თავისებურად განმარტებისათვის. ხელნაწერში მინერალთა ქართველ სახელწოდებასთან ერთად მოცემულია ფრანგული, სომხური და თურქული სახელწოდებანი. თან მოცემული აქვს მინერალე-

ბისა და ქანების თავისებური კლასიფიკაცია: პენჭნარისებრნი, ილეგრონი, თიხისებრნი, ლითონები, კირიანი მიწის ლითონები, „დასაწველი ლითონები“, კლდის წყებანი. ცალკე აქვს მოცემული ცნობები პალეონტოლოგიიდან, ამ ნაწილის სათაურია „გაქვავებულები“.

ქენჭნარისებრნის მიაკუთვნებს ძვირფას ქვებს: ზირკონი (ცირკონი), ზურმუხტი, ნაცრის ქვა (შერლი), ანთრაკი (კარბუნკული), ბროლი, სნოსნა (ამეთისტი), ქალკიდონი, სარდიონი (აყიყი), იასპი, აქატი (პაპაყური), ობალი (ოპალი), გვარიანი გორდუნი ანუ საფირი, ტოპაზონი, სპინელი ყვითელ-წითელი თვალი, ოქროს ანთრაკო, ამასთან ერთად დასახელდებულია მრავალი სხვა მინერალი და ქანი (მგმური, დანალექი და მეტამორფული).

ძველ ქართულ ხელნაწერებში საინტერესო ცნობები გვაქვს მინერალთა ფიზიკური თვისებების შესახებ. ხელნაწერებში მოცემულია ქანისა და მინერალის განმარტება. ირკვევა, რომ შეა საუკუნეებში ქანის ქვეშ გულისხმობენ არა მინერალთა აგრეგატს, როგორც ამჟამად, არამედ ამა თუ იმ სასარგებლო ნამარხის საბადოს. საინტერესო მინერალის განმარტება: XVIII საუკუნის რუსულიდან ნათარგმნ ერთ ხელნაწერში (ფ. 5-2000) მეოთხე გვერდზე სქოლიოში მთარგმნელის მიერ (დავით რექტორი უნდა იყოს) მოცემულია განმარტება: „მინერალი არს ჯვარი ანუ ლითონი, ანუ მადანი, ნახევარ ლითონი, გოგირდი, მარილი, და ესე კითარნი სხუნი...ფრიად ქუანი, მიწანი და სხვ“.

ძვირფასი ქვები ძველ ქართულ ხელნაწერებში მრავალი ტერმინთაა აღნიშნული. X საუკუნის თხზულებას ძვირფასი ქვების შესახებ „თვალთაი“ ეწოდება, ხოლო თითოეული ძვირფასი ქვა „თოვალის“ სახელწოდებითაა აღწერილი: „თოვალი სარდონი“, „თოვალი ფრცხილი“ და ა.შ. XVII საუკუნის ხელნაწერში ძვირფასი ქვის სინონიმად „თუალია“ მოხსენებული, ხოლო XVIII საუკუნეში „თვალი“. ამის პარალელურად XVII საუკუნის ხელნაწერში და შემდგომაც სშირად გვხვდება ძვირფასი ქვების აღმნიშვნელი ტერმინი „ჯავარი“ ან „გოარი-გუარი-გვარი“. ჯავართან ერთად ძველ ხელნაწერებში ძვირფასი ქვებისათვის „წყალიც“ არის დამახასიათებელი. ძველ ქართულში „წყლის“ „წყლიანის“ ქვეშ „მოხდომილი, შვენიერი“ (ს.ხ. ორბელიანი) იგულისხმებოდა, რომ „ყოველთა ჯავრიანთა ქვათა სიკეთე და თვალადობა ფერი და წყალი არის სიდიდესა არ უნდა შეხარბება“.

ძველ ქართულ ხელნაწერებში „ძვირფას ქვებთან (ფ. 1446 №388 ცენტ. ისტორიული არქივი) ერთად „პატიოსანი თვალი“ ან ქუა პატიოსანი გვხვდება. H-406 ხელნაწერში, რომლის სათაურია „პატიოსან თვალთათვის“ ძვირფასი ქვები სპეციალის სახელწოდებითაა აღნიშნული („იასპი არს ქუა სპეციალი, პატიოსანი თვალი“). ოსე ზაქარიას ძე გაბაშვილის (XVIIIს.) შედგენილ კრებულში ძვირფასი ქვების ცნების გამომხატველია: „სპეციალი“, „აღრალი“, „თუალი“ და „თვალი პატიოსანი“. „კალმასობის“ ავტორს ი. ბაგრატიონს „ძვირფას ქუასა“ და „ძვირფას თუალთან“ ერთად მოსხენებული აქვს ნახევრად ძვირფასი ქვა. მინერალ ანუქიონზე წერს: „ესე აღრიცხულ არს ნახევრად ძვირფასი ქუათა შორის“.

შუა საუკუნეებში ძვირფასი ქვების შეფასებისათვის (რადგანაც ტექნიკური გამოყენების თვალსაზრისით მაშინ მათ ნაკლები ღირებულება ჰქონდა) უმთავრესი ყურადღება ძვირფასი ქვის გარეგან მხარეს, ფერსა და ელგარებას ექცეოდა. სწორედ ამით უნდა აიხსნას, რომ ძველ ქართულ ხელნაწერებში ძვირფასი ქვების დახასიათებისათვის მათი შეფერილობა და ელგარება წინა პლანზეა წამოწეული. ხელნაწერებში ძვირფასი ქვების შეფერილობის აღწერისათვის ასზე მეტი ფერია აღნიშნული, ჩვეულებრივ, საყოველთაოდ გავრცელებულ ფერებთან ერთად ზოგიერთი ძვირფასი ქვის ფერის აღწერა მეოთხელის აღტაცებას იწვევს. მაგალითად, ძვირფასი ქვის ფერი შედარებულია „ხოხბის ყელის ფერთან“ (ბერილი), „ირისეს ანუ ცისარტყელას ფერთან (ოპალი), „წეროს ბუმბულის ფერთან“ (აყიყი). გვაქვს აგრეთვე ძვირფასი ქვები „აბზინდა ბალახის ფერი“ (ოპალი), „ხდვის წყლის ფერი“ (ბივრილი), „ფუსტულისფერი“ (ეშმა), „ჩაჭირებული ლურჯი“ (ლაუვარდი) და ა.შ.

ძვირფასი ქვების ფერის დახასიათებისათვის მოცემულია ძვირფასი ქვების არა მარტო ფერის აღნიშვნა, არამედ უმცირესი ნიუანსიც, ოდნავ შეცვლილი ელფერიც: მაგალითოსათვის რამდენიმე ძვირფასი ქვის ფერზე შეგნერდებით: ამ მხრივ ძლიერ საინტერესოა იაგუნდის ფერები: „იაგუნდი ოთხფერი არის: წითელი, ლურჯი, ყვითელი და ოთორი. წითელი იაგუნდი შეიძფერი იქმნების ერთი მწვავედ მბრწყინვალე.. მეორე ბროწეულის მარცვლის ფერი, მესამე არღავანისფერი, მეოთხე ვარდისფერი, მეხუთე ღვინისფერი, მეექვსე მმრისფერი, მეშვიდე ხორცისფერი. ლურჯი იაგუნდი ხუთფერი იქმნების: ფარშავანგისფერი, ცისფერი, სურმისფერი,

ჩალურჯებულის ნივრის ფერი. ყვითელი იაგუნდი ოთხფერი იქმნების ცუინის (სანთლის-ავტორები) ფერი, თურინჯის ფერი, ნარინჯისფერი და ბზისფერი. თეთრი იაგუნდი ბროლისფერი“ (ხელნ. ფ. S-3722). აქვე აღნიშნულია, რომ შეფერილობით, სილამაზით ყველაზე „საჩინო იაგუნდია იგი არის რომ ფერად ბრწყინვალედ წითელი იყოს და ანუ ბროწეულის მარცვლის ფერი“. „ფერი ლალისა შვიდი არის მაასფარების ფერი კითამცა არაბნელად წითელი მობრწყინვალედ წითელი, მეორე წმიდისა ბროწეულის ფერი, მესამე ცეცხლისფერი, მეოთხე უნაბისფერი, მეხუთე ღვინისფერი, მეექვსე მორიელისფერი მეშვიდე ხახვისფერი (ფ. 3722). ასევე „არის მრავალფერი მარგალიტი ესე იგი თეთრი, წითელი, შავი, მოლეგო, მოყვითალო და პირის მოთეთორ“ („კალმასობა“ ხელნ. ფ. 2170). ხელნაწერში „პატიოსან თვალთაფის“ (ფ. H-406) ასევა აღწერილი სხვა ძვირფას ქვათა შეფერილობაც.

ფერთა ასეთი სიმძიდრე საკმარისია არა თუ შეასაუკუნეებისათვის ასამედ მინერალის დასახასიათებლად, არამედ იგი საკმარისია თანამედროვე მინერალოგნიური მეცნიერებისათვის, რომელიც თითქმის სამი ათასამდე მინერალს ითვლის. დასასრულს ეს საუკეთესო მასალას იძლევა ქართული ფერთა მეტყველების შესასწავლად. თუ თანამედროვე მინერალოგიური მეცნიერება ერთმანეთისაგან ანსხავებს მინერალის საკუთარ ფერს და ე.წ. ხაზის ფერს (ე.ი. ფხვილად ქცეული მინერალის ფერს), ჯერ კიდევ X საუკუნის ხელნაწერ „თვალთაიში“ ხაზგასმითაა აღნიშნული მინერალთა ეს თვისება. ძვირფასი ქვა ტოპაზის შესახებ ამ თხზულებაში გვითხულობთ, რომ „მეწამოვალ არს ხილვა მისი“ მაგრამ გალესგის ღროს „გლესის ზედა საგლესელსა...არა თოვ მეწამოვლად გამოსცის წყალი ლესვასა მას მსგავსად ფერისა მის თვისისა არამედ სბის ფერარნ სპეტაკ ნალესავი მისი“. საინტერესოა, რომ აქვე ავტორს მიუქცევა ყურადღება წონის მარადისობის კანონისათვის: „და რა უამს შეიკრიბის ნალესავი იგი, აღწონის თოვალი იგი და თოვ დამცირდის არამედ იგივე სწორება აქოვნ.“ თავისთვალი ეს ფაქტი მეტად საგულისხმოა.

ძველ ქართულ ხელნაწერებში ფერთან ერთად ხშირადაა მითითებული ძვირფასი ქვების ელვარებაზე, ანუ „ბრწყინვალებაზე“. ერთ-ერთ ხელნაწერში (ცენტ. ისტორიული არქივის ფ. 1446 №388) ალმასის ელვარების შესახებ ნათქვამია, რომ იგში „ჭურტიალებასა თავისგან გამოსცემს“. ე.ი. ლაპარაკია ალმასის შინაგანი არეკვლის თვისებაზე. ზურმუხბი და აქატი ორივენი

მწვანე ფერის მინერალია, მაგრამ „ზმოვარი (ე.ი. ზურმუხტი – ავტორები) იგი ბრწყინვალების გამომცემელ არს ხოლო აკატე იგი მწოვან ხოლო არს.“ ასეა აღწერილი ძვირფასი ქვების ეს თვისებები სხვა ხელნაწერებშიც.

ფერთან და ელვარებასთან ერთად ძვირფასი ქვების დასახასიათებლად უურადღება მიუქცევიათ მათი გამჭვირვალობისათვის, რაც ყველგან ხაზგასმითაა მითითებული. ხელნაწერში „პატიოსან თვალთათვის“ (H-406) ძვირფას ქვა სარდიონზე ვაითხულობთ: „არიან ორნი სახენი ერთი უკუ არს უგამჭვირუალო შქონებელი თავის შორის ვითარ ხორცის ფერისა ესე იგი წითელისა ჟავთესისა საღრმილოსა... და მეორესა ვიდრემდე აქვს განჭვრუალობა და ბრწყინვალება და არს ესე უმეტეს უწითლესი და უძვირფასესი უცრის პირველისა“. აღნიშნულია ნახევრად გამჭვირვალე ქვებიც. „კალმასობის“ ავტორი მიუთითებს, რომ ძვირფას ქვას აყიყს „სხუათა ძვირფასთა თუალთა შორის გამჭვირვალობა აქვს ნახევარი მათი ოდენი“. აღნიშნულია ნახევრად გამჭვირვალე ქვებიც. „კალმასობის“ ავტორი მიუთითებს, რომ ძვირფას ქვას აყიყს „სხუათა ძვირფასთა თუალთა შორის გამჭვირვალობა აქვს ნახევარი მათი ოდენი“.

ჯერ კიდევ „თვალთაში“ არის ერთმანეთისაგან გარჩეული მაგარი და რბილი მინერალები, რომ „არს რომელიმე ფიცხელ და არს რომელიმე ლბილ“. XVII საუკუნის ხელნაწერში აღმასის სიმაგრეზე პირდაპირ არის ნათქვამი: „ეკველსა ქვასა აღმასი უმაგრესი არის და რაცა მაგარი ქვა არის მით გაითლების და გაიხევრიტების“ (ფ. 388). ხელნაწერში „პატიოსან თვალთათვის“ საფირონი დასახასიათებულია „ვითარ ქუა მაგარ“ და ა.შ.

საინტერესოა, რომ ძვირფასი ქვების შესახებ ძველი ქართული ხელნაწერების ავტორებს მხედველობიდან არ გამორჩენიათ მინერალთა გარეგანი ფორმა (მორფოლოგია). უპირველეს ყოვლისა, უნდა მივუთითოთ ერთ ტერმინზე, რომელიც „თვალთაში“ გვხვდება: „წყალთა შინა დაყინებითა შეიქმნის თოვალი ესე“ ე.ი. რომ ძვირფასი ქვა ხსნარიდან გამოყოფით-კრისტალიზაციით წარმოიქმნებაო. საგულისხმოა ტერმინი „დაყინება“ როგორც ხსნარიდან მინერალურ ნივთიერებათა გამოყოფის პროცესის აღმნიშვნელი (სიტყვა „დაყინებული“ ხახმარი აქვს X საუკუნის მწერალს სტეფანე მტბევარს თხზულებაში „მარტვილობა გობრონისი“). აღმასი ბუნებაში ხშირად ოქტეადრების სახით გვხვდება. ამ უკანასკნელს კი, ცნობილია, ექვსი ერთნაირი წვერი აქვს. XVIII საუკუნის ხელნაწერში (ფ. 242) ასე არის აღწერილი აღმასის გარეგანი სახე: „ექვს კუთხი იქმნების, რომელსაც მხარს

გარდაბრუნვებ თვით მწვეტი წვერო უმაღლე დარჩების და რა გასინჯავ სიმწვეტი სწორედ აქვს“. აქ უნებლივთ შეიძლება გავისხმოთ გახუშტი ბაგრატიონის მიერ აღწერილი მთის ბროლის დიპირამიდული კრისტალები: „აქ ჭიგჭავასა ზედა არს კლდე და მისგან სცვივა ბროლი გათლილი კუთხედ, მწვეტი ორ კერძოვე“.

შეა საუკუნეების ქართული მინერალოგიური მეცნიერების მაღალი დონე, უპირველეს ყოვლისა, მინერალთა დიაგნოსტიკური ნიშნების ცოდნაში უნდა ვეძიოთ. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე მეცნიერული მინერალოგის მსგავსად, დიაგნოსტიკის ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმად მინერალის ფერი და სიმაგრე ითვლება. ზემოთ ითქვა, რომ ზურმუხტი და აქატი ორივე მწვანე ფერის მინერალია. მაგრამ „თვალთაში“ აღნიშნულია, რომ ზურმუხტი ელვარე მწვანეა, აქატი კი ჩვეულებრივი მწვანე; იაკინთი სხვა ძვირფასი ქვებისაგან იმით გნაირჩევა, რომ ფერი აქვს „ცეცხლის მსგავს...არა თოვ დღისი ჩანს ბრწყინვალებად მისი ად დამე შორით ვთარცა სანთვლი პნოიეთ და ვთარცა ნაკვერცხალმან ბრწყინვალება გამოსცის...მით პოვიან იგი“ და ა.შ.

ხელნაწერებითაც მტკიცდება, რომ შეა საუკუნეების საქართველოში ცნობილი ყოფილა ნამდვილი და ყალბი ქვების ერთმანეთისაგან გარჩევის მეთოდები. ამასთან მოცემულია ზოგიერთი შეცვლილი ძვირფასი ქვის ხელახლა აღდგენისა და მათი შენახვის მეთოდები. ქუთაისის მუზეუმის ხელნაწერში (ფ. 242) აღწერილია ნამდვილი იაგუნდის ყალბისაგან გარჩევის მეთოდი: „თუ გინდეს რომე მართლივ და მორთული (ე.ი. ყალბი-ავტორები) შეატყო ქვის მთლელთა ჩარხსა შიგან გააბან თუ ლბილი არის მორთული არის და თუ მაგარი არის იაგუნდი იქმნების ის და თუ ქვის მთლელი არ იყოს ცეცხლშიგან ჩაგდე ცოტა ხანს დააყოვნე და ტყუილი და მართალი გამოჩნდების თუ ფერი ავლოს მორთული არის და თუ არ ავლოს მართალი არის“. ყვითელი იაგუნდის შესახებ აღნიშნულია, რომ ყვითელი იაგუნდი საცნობდად ძნელი არის ამად რომე ფრანგი მინაქარსა ერთობ გალესავნებ და ჭიქასავით შეიქმენ და იაგნუდის ფერსა მისცემენ“, მაგრამ იგი ნამდვილ იაგუნდთან შედარებით „მოლბო იქმნების“. იმავე ხელნაწერში მოცემულია ნამდვილი ფაზარის გამოცნობის მეთოდი. ასეთივე ცნობებს გვაწვდის ძვირფას ქვებზე სხვა ხელნაწერებიც.

მეცნიერული თვალსაზრისით ძვირფასი ქვების შესახებ ხელნაწერების ერთ-ერთ დიდ დირექტორი მიგგჩნია მთელ რიგ შემთხვევაში მინერალთა გენეზისის, ბუნებაში მათი არსებობის ფორმისა და მოპოვების საკითხების გარკვევა. მაგალითი მოგვაქვს „თვალთაღან“, ლიგვირიონის „ვ-დ ძარღოვანი იგი კლდესა შა არიან ვინა თოვალი იგი კლდისა მისგან ოქტემბერი გამოიკვეთოს თოვალი იგი კლდისა მისგან“. ძოწეული: „ძარღოვანად იპოვების ჯოვალომოვლა მას“, ხოლო ხსნარიდან „დაყინებით“ ფრცხილის წარმოშობის შესახებ ზემოთ აღვნიშნავთ.

ქუთაისის მუზემის ხელნაწერი (ფ. 242) ჩანს, რომ ალმასის მოპოვება ძირითადად ქვიშრობიდან წარმოებდა, თან მითითებულია, რომ ალმასის შემცველი ქვიშა წარმოიშვა ქანების გამოფიტვის შედეგად „დიდი მთა ალმასის ქანი არის და დიდესა წვიმასა და დგარსა მისი ქვიშა აქა ვაკედ ჩამოუდია და...ალმასი მას შიგან არის“... აქევ ნათქვამია, რომ „ჯავარი და გვარი რაცა არის ყოველივე ქვისაგან და მიწისაგან არის“. ამ ხელნაწერში განსაკუთრებით საინტერესოა მარგალიტის წარმოშობის პროცესი: „...რომელიც სადაფი და მარგალიტი უფრო ღრმაშიგან არის მარგალიტი მისი ემჭობინების სადაფი სულიერი არის მისსა ხორცხა კვერცხის ცილის გემო აქს და თვეზეავით ქვირითსა დაყრის და მისი ბარტყი იმავე ქვირითისაგან დაიბადების და ასრუ არის დასტურობით ნათქვამი ვითა რაქამც ხევთი წლისა შეიქმნების და ყოველთა წელიწადთა მზე ათორმეტთა ეტლთა ზედა ბრწყინავს და მას დროსა ოდეს მზე ვერძსა ზედან შევა სადაფი წყალთა ზედად მოექცევის და წვიმისაგან წვეთსა შთანთქავს და იგივე ძირსა ჩავა მუნამდისი ვიდრე მზე კირჩხიბს ზედან მივიღეს და მასუკანის... მისსა მუცელსა შიგან მარგალიტი შეიქმნების და მას დროსა ოდეს სადაფი წყალსა ზედად მოექცევის თუ დარიკარგი გრილი და მისი ნებისა არის მისი მარგალიტიცა ყოვლითა სინჯითა შემქობილი იქმნების და თუ სადაფი უდროვდ მოიქცევის წყალსა ზედად მისი მარგალიტი მაშინაც ავი იქმნების. ესა იმა დროსა მოხდების რომე ჯერეთ მარგალიტი მუცელსა შიგან არა დამაგრებულიყოს“. ასევე ახსნილი ხელნაწერში სხვა ძვირფასი ქვების წარმოშობაც.

მინერალთა წარმოშობის შესახებ უფრო საინტერესო ცნობას გვწევდის „კალმასობის“ ავტორი. ამ ხელნაწერში „მწუანე ქუას“ ანუ მალაქიტის აღწერას ტექსტის არებზე (ირგვლივ) მიწერილი აქს, რომ „ამას პპოვებენ სპილენძის

მადანსშინა“. ამ ხელნაწერის ავტორი ფირუზის ორ სახეს არჩევს: „ერთი აზისა რომელიცა გამოაქუთ მიწის მადნიდან და არის კარგი და ჩინებულიცა ხოლო მეორე არს ევროპული რომელიცა უბნობენ ვითომც ძალი გაქვავდებოდეს და ფირუზის სახედ შეიცვლებოდეს და მერე შედებამდნენ გარნა ეს არს ხელოვნებითი და არა ბუნებითი ფირუზი“, და ა.შ.

ძვირფასი ქვების შესახებ ქართული ხელნაწერების გაცნობა საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ ერთგვარი დასკვნები: უპირველეს ყოვლისა, მითითებულია მათი წარმოშობის ენდოგნური და ეგზოტიკური პროცესების არსებობა. უფრო ვრცლად არის განმარტებული ონგანოგნებული ძვირფასი ქვების (მარჯანი, მარგალიტი, ფაზარი) წარმოქმნის პროცესი.

ამჟამად ცნობილია ძვირფასი ქვების მნიშვნელოვანი ნაწილის სახესხვაობანი. ეს მოვლენა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ ხელნაწერთა ავტორებსაც. „თვალთაში“ აღწერილია თორმეტი ძვირფასი ქვა, ხოლო მათთან ერთად ამ ქვების თხევთმეტზე მეტი სახესხვაობაა დასახელებული. ხელნაწერ ფ. 242-ში აღწერილია ალმასის, იაგუნდის, ლალის, ზურმუხტის, ფირუზის და ლაჟვარდის სახესხვაობანი. H-406 ხელნაწერში გარჩეულია საფირონის, სარდიონის, ტოპაზის, ხრისო-პრასის, იაკინთის სახესხვაობანი. მაგალითისათვის მოგვაჭვს ამ უკანასკნელი ქვის „სამი სახეობა“. „ცისფერი ანუ მოლურჯო რომელსაც თათარნი უწოდებენ ლურჯ იაგუნდათ ხოლო მეორე არს ჩალისფეროვანი ანუ ოქროს ფეროვან...უწოდებენ ამას იაკინთსა ოქროს ქვად ანუ ოქროს ანთრაკად... ხრისოლითის და ამას თათარნი უწოდებენ ყვითელ იაგუნდათ ხოლო მესამე იქმნების წითელ სახოვან ანუ ვარდისფერ თათარნი უწოდებენ ამას წითელ იაგუნდათ“. ასევე, „პალმასობის“ ხელნაწერშიც აღნიშნულია ალმასის, იაგუნდის, იამანის, ლაჟვარდის, მარგალიტის, ოპალის, ფირუზის, ზურმუხტის, სეილანის სახესხვაობანი.

თანამედროვე მინერალოგის სახელმძღვანელოებში მინერალთა აღწერისას უპირველეს ყოვლისა განმარტებულია მინერალთა სახელწოდებანი. „თვალთაში“ აღწერილი თორმეტი მინერალიდან ასესნილია მინერალების სარდიონისა და ტოპაზის სახელწოდებანი. მინერალთა სახელწოდებანი განმარტებულია სხვა ხელნაწერებშიც. ამ საკითხისათვის ყურადღება მიუქცევია იოანე ბაგრატიონს (H-2170): „ალმასი, არაბული სახელია ალმას, ხოლო ბერძულებ ადამატი...სიმყარითა და სიმაგრით აღემატების სხუათა ყოველთა ქუათა ზედა სახელი

ესე ანდამატი პსტოდებოდეს ამის გამო რომელიცა ნიშნავს უძველესა მით რამეთუ სიმტკიცითა თავისთა სხუათა ქუაზედა აღმატებულობას“ და ა.შ.

ძვირფასი ქვების შეფასებისას განსაკუთრებული ყურადღება მათ სამკურნალო და მაგიურ მნიშვნელობაზეა მიქცეული, რაც იმ დროისათვის ბუნებრივად უნდა მივიჩნიოთ. ამასთან ერთად ხშირადაა მითოებული ძვირფასი ქვების სამკაულებად ან მეცეთა რეგალიებისათვის, ტანსაცმლისათვის გამოყენება.

ძველ ქართულ ხელნაწერებში ძვირფასი ქვების წონის ერთეულებად დასახელებულია: ყირათი, მიტყალი, დრამა, მისხალი, დანგი. ერთ-ერთ ხელნაწერში (ფ. 204) ძვირფასი ქვების წონის ერთეულები ასევა მოცემული: „წონის ანგარიში ხაშხაშის მარცვალზედ არის გაანგარიშებული და მასზედ დაიწყებენ დაფასებასა თოხი ხაშხაშის მარცვალი ერთმარცვლად ფეტგად დაიდების თოხი ქერის მარცვალი ერთ ცერცვის მარცვალად დაიდების თოხი მარცვალი ცერცვი ერთ დანგად დაიდების და ექვსი დანგი ერთ მიტყლად დაიდების და ოცდაოთხი ყირათიც ერთი მისხალი არის“. „ყირათი“ ამჟამად ცნობილი კარატია, რომლის წონა 0,2 გრამს უდრის და მიღებულია აღმასის წონის ერთეულად.

მიუხედავად იმსისა, რომ ერთ-ერთ ქართულ ხელნაწერში გვაქვს მითითება: „ყოველთა ჯავრიანთა ქვათა სიკეთე და თვალადობა ფერი და წყალი არის სიდიდესა არ უნდა შესარტება“, მაინც ძვირფასი ქვების შეფასებისათვის ფერთან და წყალთან ერთად მთავარი იყო მათი წონა. „კალმასობის“ ხელნაწერში აღნიშნულია, რომ ერთ ყირათის სიმძიმე არის თოხის ხორბლის მარცვალის წონა და ამ ყირათით დაფასდება ის თუალი რაოდენიცა ყირათი გამოვა. ყირათით უფრო აიწონებიან შემდგომი თუალნი ესე აღმასი აგრეთვე აღმასის გავს გათლილი რომ არის ბრილიანტი იაგუნდი წითელი და სხვა ფერნი ლალი ზურმუხტი ანთრაკი მარგალიტი ხოლო სხუა თუალნი უფრონე შესახედაობითა და სიწმინდითა დაფასდებიან და ოდესაც ზემოხსენებულთ თვლებთა წონით დავაფასებთ მაშინ ის ფასი ისე ემატება როგორათაც ვერცხლი და ოქრო ფასობს იმ ქვეყანაში ესრეთ თუ ოქრო და ვერცხლი მაშინ თვალსაცა აქვს ძვირი ფასი და თუ ძვირობს ოქრო და ვერცხლი მაშინ თვალსაცა აქვს ძვირი ფასი და ესეც გათლილსა თუალსა აქვს სხვა ფასი და გაუთლებლსა სხუა. გათლილსა თუალსა და თრაშ ნაქმარსა უფრორე ჰყვარობენ ეგროპიელნი და აზიელნი ბრტყლად გათლილსა... ევროპელნი

გათლილს ალმას ბრილიანტად უფრო პყვარობენ და ეწყობიან ხოლო აზიელი წითელს იაგუნდს და სხვათა თვალსა უფრორე ჰსწყალობენ გარნა მარგალიტს ორგანვე აქვს პატივი“.

„კალმასობის“ ავტორს მოცემული აქვს ძვირფასი და სანახელავო ქვების (ალმასი ანთრაკი, ამეთისტი, აყიყი, ზურმუხტი, ლალი, ლაუგარდი, კაპოეტი ქუა, მარჯანი, მარგალიტი, ოპალი, ლიგვირიონი, ფირუზი, საფირონი, ვერცხლი, სეილანი) იმდროინდელი ფასი.

დასასრულს უნდა აღინიშნოს რომ, იოანე ბაგრატიონს ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები მათი ფერის, ელგარების, სიმაგრის და სხვა თვისებათა მიხედვით ათ ხარისხად აქვს დაყოფილი: „შერაცხილი“ და აღრიცხული“. პირველი ხარისხისაა ალმასი, იაგუნდი; მესამე ხარისხისაა: ლალი, ლიგვირიონი; მეოთხე ხარისხის – ფირუზი, ზურმუხტი; მეხუთე ხარისხის – ფრცხილი, ოპალი; მეექვსე ხარისხის – ამეთისტი, იასპი (კუმა); მეშვიდე ხარისხის – კატის თუალი, მარგალიტი; მერვე ხარისხის – სეილანი; მეცხრე ხარისხის – იამანი. „კაპოეტი ქუა“ ძვირფას ქვებშია „შერაცხილი“; ანთრაკი, აქატი, ტოპაზი, ბიკრიტი, ხოლო მარგალიტი არის „შესწორებული სხვათა ძვირფასებთა ქვებთანა“.

ამრიგად, იოანე ბაგრატონის კლასიფიკაციით ძვირფასი ქვები ათი ხარისხისაა. ახალი საინტერესოა შევადაროთ იგი ძვირფასი ქვების ე. ა. ფერსმანის თანამედროვე კლასიფიკაციას. როგორც ცნობილია ფერსმანი ძვირფას ქვებს ყოფს სამ კლასად. იოანე ბაგრატონის მიერ აღწერილი ძვირფასი ქვებიდან პირველ კლასშია: ალმასი, საფირონი (ლურჯი იაგუნდი), მარგალიტი; მეოთხე რიგშია: ქრიზოლითი (ყვითელი იაგუნდი), ამეთისტი, ოპალი, ბერილი; მესამე რიგშია: სარდიონი, აქატი, ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ იოანე ბაგრატიონის მიერ პირველ ხარისხად მიღებული წითელი იაგუნდი (ალმანდინი ან პიროპი) ფერსმანის კლასიფიკაცია მეორე კლასშია. ასევე მეოთხე ხარისხის ძვირფასი ქუა ფირუზი, ფერსმანით მესამე კლასშია და პირიქით სეილანი (ჰიაცინტი) არა მერვე ხარისხის ძვირფასი ქუა, არამედ მეორე რიგისა, ხოლო სანახელავო ქვა მალაქიტი მიჩნეული აქვს ძვირფას ქვად. ლაუგარდს კი ი. ბაგრატიონი, როგორც ამჟამად მიაკუთვნებს სანახელავო ქვებს. იოანე ბაგრატიონის მიერ ძვირფასი ქვების ხარისხებად დაყოფა ძირითადში სწორია, იგი

თითქმის შეესაბამება ძვირფასი ქვების თანამედროვე კლასიფიკაციას და სწორედ ამაშია მისი მნიშვნელობაც.

ძველ ქართულ ხელნაწერებში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი კვარცის ჯგუფის მინერალებს – ძვირფას ქვებს, რომელიც საქართველოში ღიღადაა გავრცელებული. სარგებლობებს. „ოვალთაში“ აღწერილი თორმეტი ძვირფასი ქვიდან ხუთი ამ ჯგუფიდანაა (სარდიონი, იასპი, აქატი, ამეთისტი, ვერცხლი).

H -406 ხელნაწერში კვარცის ჯგუფის მინერალებიდან – ძვირფასი ქვებიდან აღწერილია იასპი, ქალცედონი, სარდიონიქსი, ქრიზოპრაზი, ამეთისტი, ფრცხილი. იგივე შეიძლება გავიმეოროთ „კალმასობის“ ხელნაწერის შესახებაც. აქ კვარცის ჯგუფის ძვირფასი ქვებიდან დახასიათებულია აქატი, ამეთისტი, ფირცხილი, ეშმა, ბროლი, იამანი, კატის თვალი. ოპალი, სარდიონიქსი. ძველ ქართულ ხელნაწერებში კვარცის ჯგუფის ძვირფასი ქვები საქმაოდ დეტალურადაა აღწერილი.

ძველი ქართული ხელნაწერებით ირკვევა, რომ შუა საუკუნეებში საქართველოში ცნობილი იყო ასამდე ძვირფასი ქვის სახე და სახესხვაობა. ძვირფასი ქვების ცნების გამოსახატავად რამდენიმე ტერმინი არსებულა: ძვირფასი თვალი, სპეკალი, ალრალი, ჯავარი, ქვა პატიოსანი.

მატერიალური კულტურის ძეგლებით დასტურდება ხელნაწერებში მოხსენებული ძვირფასი ქვების საქართველოში გამოყენება. ხელნაწერებიდან ჩანს, რომ ქართულად ზოგიერთი ძვირფასი ქვა რამდენიმე სახელწოდებას ატარებდა: ონიქსი-ანუქიონი-ანვიქთი-ფრცხილი სარდიონი-აყიყი-იამანი, იასპი-ეშმა, გრაზიონი-პაზიონი-ტრაზი, ზურმუხტი-ზმური-სამარაგდე. არაბულ-სპარსულ და ბერძნულ სახელწოდებებთან ერთად გვხვდება მინერალთა ქართული სახელწოდებანიც. ეს ფაქტები ძველ საქართველოში მათ ფართო გამოყენებაზე მიუთითებს. ქართულ ხელნაწერებში საინტერესო ცნობები გვაქს ფიზიკური თვისებების შესახებ.

ხელნაწერების საშუალებით ირკვევა, რომ შუა საუკუნეებში საქართველოში წერდნენ არა შარტო საეკლესიო წიგნებს, ფილოსოფიური შინაარსის თხულებებს, მხატვრულ ნაწარმოებებს, არამედ მეცნიერულ ტრაქტატებსაც, ისეთი დარგებიდანაც კი, როგორიცაა მინერალოგიური მეცნიერება.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების წარმოშობა, საბადოთა ტიპები, მოპოვების მეთოდები და გეოგრაფიული გავრცელება

გარდა კრისტალებისა ძვირფასი და სანახელავო ქვები გვხვდება მინისებრ მდგომარეობაში, ვულკანური მინის სახით (ობსიდინი), ხოლო ოპალი არ მიეკუთვნება არც კრისტალებსა და არც მინას, SiO_2 -ით მდიდარი მიწისქვეშა ცხელი წყლები მიაღწევენ ზედაპირამდე და სწრაფი გაცივებისა და ორთქლების გამო გამოყოფენ ლაბისებრ კაჟიან ნალექებს წყლის შემცველობით, რომელიც გარდაიქმნება მინერალ ოპალად.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების წარმოშობის კვლაპროცესი სამ ჯგუფად იყოფა: 1. ენდოგენური (სიღრმის ანუ ჰიპოგენური) დედამიწის სითბური ენერგიით; 2. ეგზოგენური (გარეგანი ანუ ჰიპერგენული) მზის ენერგიის მოქმედებით დედამიწის ზედაპირზე მიმდინარე პროცესებით და 3. მეტამორფული, დედამიწის ქერქის სიღრმეში ფიზიკურ-ქიმიური (წნევა, ტემპერატურა და სხვ.) ცვლილებებით, ადრე არსებული მინერალების და ქანების გარდაქმნით.

ძვირფასი ქვების წარმოქმნის ენდოგენური პროცესები მიმდინარეობს დედამიწის ქერქის სიღრმეში, მაღალი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში. აქ გამოყოფენ სამ სტადიას: საკუთრივ მაგმურს, პეგმატიტურსა და პნევმატოლიტურ-ჰიდროთერმულს. მაგმური ქანებისა და მინერალების საწყის მასას, მაღალტემპერატურულ სილიკატურ მდნარს, მაგმა ეწოდება. მინერალები გამოიყოფა მდნარი მაგმის კრისტალიზაციის დროს. მაგმური მასის კრისტალიზაციის შემდეგ აქროლადი კომპონენტებით მდიდარი სილიკატური მდნარი იჭრება გვერდითი ქანების დია ადგილებში, წვრილ ნაპრალებში და საწყისს აძლევს ეწ. პეგმენტურ მარლებს. ძვირფასი ქვები მეტწილად დაკავშირებულია გრანიტული პეგმენტებთან. მრავალი საიუველირო ქვა (ტოპაზი, გამჭვირვალე ბივრილი, ტურმალინი, კუნციტი, სუფთა კვარცი, ციტრინი) დაკავშირებულია გრანიტულ პეგმატიტებთან.

ხშირად ძვირფასი და ფერადი ქვები წარმოიშობა მაგმის მიერ გამოყოფილი გაზებიდან – აქროლადი კომპონენტებიდან, გვერდითა ქანებზე გაზების ურთიერთმოქმედებით. მინერალთა წარმოშობის ამ პროცესს პნევმატოლიტური ეწოდება, ხოლო ერთი მინერალის მეორით ჩანაცვლების მოვლენას პნევმა-

ტოლიტურ-მეტასომატურ პროცესს უწოდებენ (ზურმუხტი, ლალი, ტურმალინი, შპინელი, ქრიზოლითი და სხვ.).

მაგმის დიფერენციის ბოლო ფაზაში მდნარიდან გამოყოფილი წელის ორთქლი და გაზები დედამიწის ქერქის ღრმა ზონებში დიდი წნევის გამო განიცდის კონდენსაციას და ცხელ წყალებისარებად გარდაიქმნება. ამ სინარებიდან გამოყოფა ჰიდროთერმული მინერალები. მინერალთა წარმოშობის პნევმატოლიტური და ჰიდროთერმული პროცესები ხშირად ერთად მიმდინარეობს, როდესაც პრედროთერმული წარმოშობის მინერალები ქანის ნაპრალებს ამოავსებს, საბადო ძარღვის ფორმას იღებს.

ცნობილია ვულკანური და პოსტვულკანური პროცესებით წარმოქმნილი ძვირფასი და სანახელავო ქვები (საფირნი, ქრიზოლითი, ალმანდინი, ამეთვისტო, ოპალი, ზოგჯერ ტოპაზი).

ძვირფასი ქვებისა და საერთოდ, მინერალთა ეგზოგენური პროცესებით წარმოქმნა მიმდინარეობს დედამიწის ზედაპირზე ადრე არსებული ქანებისა და მინერალების დაშლის ხარჯზე. ძვირფასი და სანახელავო ქვების წარმოშობა დაკავშირებულია გამოყიტვის, დალექვის პროცესებთან, ორგანიზმების ცხოველ-მოქმედებასთან, თუმცა ეს უკანასკნელი (მარგალიტი, მარჯანი, ქარვა, გიშერი) ლამაზნი არიან, მაგრამ ისინი „ქვები“ არ არიან, რადგან მათი წარმოქმნა დაკავშირებულია ცოცხალ მატერიალთან, მაგრამ მათ ვერ გამოყრიცხავთ ძვირფასი ქვებიდან, რადგან უძველესი დროიდან ძვირფას ქვებს მიაკუთვნებდნენ.

ძვირფასი ქვების ნაწილი მეტამორპოზული წარმოშობისაა. დედამიწის ქერქის სიღრმეში ქანები და მინერალები გადაკრისტალდება მყარ მდგომარეობაში მაღალი ტემპერატურის, დიდი წნევისა და მაგნის მიერ გამოყოფილი აქროლადი კომპონენტებქის გავლენით.

ამრიგად ძვირფასი ქვები წარმოშობა განსაზღვრული ბუნებრივი გეოქიმიური პროცესების შედეგად გარემოს სხვა-დასხვა ფიზიკურ მდგომარეობაში (მდნარი, სინარი, გაზი). ძვირფასი და სანახელავო ქვების წარმოშობის პროცესში იგულისხმება: მინერალთა წარმოქმნის ქიმიზმი, გარემოს ფიზიკური მდგომარეობა, სისტემის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრები (ტემპერატურა, წნევა, კომპონენტების აქტიურობა, უანგბადის პოტენციალი, ფუძიანობა-მუავიანობის რეჟიმი), მინერალთა წარმოქმნის, ზრდისა და განვითარების მექანიზმი (თავი-

სუფალი კრისტალიზაცია, მეტასომატური განვითარება გადაკრისტალება და სხვა), ძვირფასი ქვების შემდგომი ცვლილებები.

მაგმურ ქანებში გვხვდება ძვირფასი ქვები: ალმასი, პიროპი, საფირონი, უადეიტი, ლაბრადორი; ბაზალტებსა და მელაფინრებში – აქატი, ქალცედონი, სარდიონი, ჰელიოტროპი; მჟავე ეფუზივებში – ოფისიდიანი, ნაჭილობრივ სილიფიცირებული ეშმები, აპლიტებსა და სილექსიტებში-მთის ბროლი კვამლა კვარცი, გარდისფერი კვარცი და კორუნდი. ანდალუზიტი, ალექსანდრიტი, სოდალიტი, უვდიალიტი, პიაცინტი, კუნციტი, სპოდუმენი, რუბინიტი და ა.შ.

მაგმურს გარდა, ძვირფასი და სანახელავო ქვების წარმოშობა დაკავშირებულია შემდეგ პროცესებთან:

ა) პნევმატოლიტური: გროსულარი, ვეზუვიანი, ნეფრიტი, ტოპაზი, ფლორიტი, ტურმალინი, ლეპიდოლიტი, ვორობიუვიტი, აქვამარინი, მთვარის ქვა.

ბ) კონტაქტური: შპინელი, კორუნდი, გრანატი, ლაზურიტი, ვეზუვიანი, ნეფრიტი.

გ) პიოროთერმული: მთის ბროლი, კვამლა კვარცი, მთვარის ქვა, ამეთვისტო, ოპალი, მალაქიტი, აზურიტი, დიოპტაზი, აქატი, ქალცედონი, ეპიდოტი, რუბილი,

დ) მეტამორფული: აგანტიურინი, კვარციტი, ალმანდინი, სტავროლითი, კერილი შობილი სერაპენტინი, სტეატიტი, აგალმათოლითი, ეშმა, როდინიტი, ნეფრიტი, კიანიტი.

ე) ეზოგენური (ქვიშორობებში): ალმასი, ანდალუზიტი, ბერილი, გრანატები, უვდაზი, ეპიდოტი, კიანიტი, კორდიურიტი, კორუნდი, რუბილი, სპოდუმენი, სტავროლითი, ტოპაზი, ტურმალინი, ფენაკიტი, ფლუორიტი, ქარვა, ქრიზობერილი, ცირკონი, შპინელი.

ვ) დანალექი: ქვამარილი, ანპიდრიტი, თაბაშირი, სელენიტი, ონიქსი, მალაქიტი.

ზ) ორგანული: გიშერი, მარგალიტი, მარჯანი, ქარვა. თითოეული ძვირფასი თუ სანახელავო ქვის დახასიათებისათვის ტექსტრებში მოცემულია მათი წარმოქმნის პროცესის უფრო ვრცელი აღწერა.

მაგმურ-ვულკანურ, დანალექ და მეტამორფულ ქანებთან დაკავშირებული ძვირფასი ქვების საბადოები თრგვარი წარმოშობისაა: პირველადი და მეორეული. პირველადი გვხვდება წარმოშობის ადგილზე, ხოლო მეორეული გადატანილია სხვა ადგილას. პირველად ბუდობებში ძვირფასი ქვები მჭიდრო კავშირშია დედაქანებთან, კრისტალები კარგადაა

დაცული-შენახული; ასეთი ბუდობებიდან ძვირფასი ქვების მოპოვება სწარმოებს ფუჭი ქანების მოცილებით.

ძვირფასი ქვების მეორეულ საბადოებში, სადაც ქვები შეიძლება გადატანილ იქნას მდინარის ან ზღვის მიერ, შეიძლება გვქონდეს ეოლურ ნალექებიც, გადატანის ღროს მკვრივი კრისტალები მრგვალდება, ნაკლებ მკვრივი-იმსხვრევა, შეიძლება სულ დაიშალოს.

მეორეულ ბუდობებში ძვირფასი ქვები გახვდება ქვიშრობებში (ალუვიური ბუდობები). ქვიშრობი ბუდობები შეიძლება გვქონდეს ზღვის სანაპიროს გასწვრივაც, ასეთი ბულდობებიდან წარმოებს ნამიბიაში (აფრიკა) ალმასის მოპოვება.

ძვირფასი ქვების მოპოვების ყველაზე მარტივი ხერხია მათი, უშუალოდ ზედაპირზე მოგროვება. ნაპრალიდან მოპოვების შემთხვევაში საჭიროა მარტივი ხელსაწყოები (ჩაქუჩი, სატეხი, წერაქეი, ძალაყინი), ზოგჯერ ნერევა-აფეთქებაც. ზოგჯერ ძვირფასი ქვების მოპოვება ხდება უშუალოდ მდინარის კალაპოტიდან, ამისათვის ცალკეულ ადგილებში აგუბებენ მდინარეს, რათა წყალმა სწრაფად იდინოს, ამ შემთხვევაში უფრო მსუბუქ ქვიშიან და თიხიან კომპონენტებს წყლის ნაკადი გაიტანს, ხოლო მძიმე ძვირფასი ქვები რჩება ფსკერზე. თუ ძვირფასი ქვები ქვიშრობებში დრმად არის განლაგებული მაშინ მოპოვება წარმოებს მიწისქვეშა ჰორიზონტალური გვირაბების გაყვანით.

მდინარიდან ან შახტიდან მოპოვებული ძვირფასი ქვის შემცველი ქვიშის შემდგომი გამდიდრება წარმოებს გამორცხვევით, ქვიშისა და თიხის გატანის შემდეგ უფრო მძიმე ძვირფასი ქვები რჩება კონცენტრატში.

ძვირფასი ქვების მოპოვება უფრო ადგილია მეორეული საბადოებიდან, ვიდრე პირველადი ბუდობებიდან – კლდოვანი ქანებიდან.

ძვირფასი ქვები არ უნდა მოვიპოვოთ, რომ ქვა არ დაიმსხვრას და არ დაკარგოს სილამაზე.

ძვირფასი და სანახელავო ქვები ყველა კონტინეტზეა ცნობილი: ქვემოთ მოცემული ცნობები ძვირფასი და სანახელავო ქვების გავრცელების შესახებ შესაძლებელია სრული არ იყოს, რადგან მრავალი ქვეყანა არ იძლევა სრულ, ზუსტ ცნობებს.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების გავრცელება მსოფლიოს ძირთად ქვეყნებში: ეკროპა, დიდი ბრიტანეთი: კვარცი

(მთის ბროლი, კვამლა კვარცი, კერნპორმი, ამეთვისტო), ქალ-ცედონი (აქატი), ფლუორიტი, ჰემატიტი, ქარვა, გიშერი.

საფრანგეთი: ცირკონი, ვარისციტი, კვარცი (მთის ბროლი, ამეთვისტო).

გერმანია: ტოპაზი, გრანატი (ალმანდინი, პიროპი), კორუნდი (საფირონი), ქრიზოლითი, კვარცი (ამეთვისტო), ქალ-ცედონი, (ქრიზორაზი, აქატი), დიოფსიდი, ფლუორიტი, ქარვა.

ნორვეგია: ბივრილი, მინდვრის შპატი.

ესპანეთი: კვარცი (ამეთვისტო), ჰემატიტი, გიშერი.

შვეიცარია: სფენი, კვარცი (მთის ბროლი, კვამლა კვარცი).

ბალტიისპირეთი: ქარვა.

აზია.

ჩინეთი: ნეფრიტი, კვარცი (ამეთვისტო, კვამლა კვარცი), ქალ-ცედონი (სარდიონი, აქატი).

ტაივანი: ქალცედონი, ნეფრიტი.

იაპონია: კვარცი (მთის ბროლი, ამეთვისტო, ვარდისფერი კვარცი, ეშმა, პლაზმა), ჟადეიტი.

ავღანეთი: კორუნდი (ლალი), ლაზურიტი.

ირანი: ფირუზი.

ინდოეთი: ალმასი, კორუნდი (საფირონი), ქრიზობერილი (ციმოფანი), ბივრილი (ზურმუხტი), გრანატი (ალმანდინი), ტურ-მალინი, კვარცი (მთის ბროლი, ამეთვისტო, ვარდის კვარცი, აგანტიურინი), ქალ-ცედონი (აქატი), კიანიტი, ეგეპაზი, სერპენტინი (ბოვენიტი), აპატიტი, კორდიურიტი, მინდვრის შპატი (ამაზონიტი), ცირკონი, როდონიტი.

პაკისტანი: ბივრილი (ზურმუხტი), გრანატი (გროსულარი), სერპენტინი.

შრი-ლანკა: კორუნდი (საფირონი, ლალი), ქრიზობერილი (ალუქსანდრიტი), შპატი, ცირკონი, ტოპაზი, გრანატი, ბივრილი, ტურ-მალინი, სფენი, რუტილო, კორდიურიტი, ფიბრო-ლიტი, ანდალუზიტი, დიოფსიდი, აპატიტი, კვარცი (ამეთვისტო, კატის თვალი), მინდვრის შპატი (მთვარის ქვა), კორნერუბინი.

ბირმა: კორუნდი (ლალი, საფირონი), შპატი, ჟადეიტი, ცირკონი, კვარცი, ბივრილი, ქრიზობერილი, ტოპაზი, ქრიზოლითი, სკაპოლითი, აპატიტი, ფიბრო-ლიტი, ტურ-მალინი, ქარვა (ბირმიტი), ლაჟვარდი, დიოფსიდი, ენსტატიტი, კიანიტი, დანბურიტი.

ქამპუჩია: კორუნდი (ლალი, საფირონი), ცირკონი კვარცი (მთის ბროლი, ამეთვისტო).

ვიეტნამი: ცირკონი.

ინდონეზია: ალმასი.

აფრიკა

ალუმინი, მაროკო: ქალცედონი, სერპენტინი.

უგვიპტე: ბიკრილი, ქრიზოლითი, ფირუზი.

სიერა-ლეონე, გვინეა: ალმასი, გრანატი (ანდრადიტი),
კორუნდი (ლალი), ცირკონი.

განა, სპილეს ძვლის სანაპირო: ალმასი.

ნიგერია: ტოპაზი.

ცენტრალურ აფრიკული რესპუბლიკა: ალმასი.

ზაირი: ალმასი, ქალცედონი, დიოპტაზი.

ანგოლა: ალმასი, კორუნდი.

ტანზანია: ალამასი, კორუნდი (საფირონი, ლალი),
გრანატი (ალმანდინი, პიროპი), კვარცი (ამეთვისტო), ფენაგიტი,
ტურმალინი, მინდვრის შპატი (მთვარის ქვა), ეგვალიზი,
ცოიზიტი.

ზამბია: კვარცი (ამეთვისტო), გრანატი (გროსულარი).

მალავი: კორუნდი (საფირონი, ლალი).

ზიმბაბვე: ალმასი, ბივრილი (ზურმუხტი, აქვამარინი),
ქრიზობერილი, ტოპაზი, გრანატი (პიროპი), ტურმალინი, კვარ-
ცი (ამეთვისტო), ქალცედონი, ნეფრიტი.

ბოსტვანა: ალმასი.

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა: ალმასი, გარანატი,
გროსულარი, პიროპი), ბივრილი (ზურმუხტი), კვარცი
(ამეთვისტო, ვარდის კვარცი), ქალცედონი (ქრიზოპრაზი,
ჰელიოტროპი), კორდიერიტი, ლაზურიტი.

მადაგასკარი: კორუნდი (ლალი, საფირონი), ბივრილი,
გრანატი (ალმანდინი, სპესარტინი), ტოპაზი, ტურმალინი,
შპინელი, ქრიზობერილი, სპოდუმენი (კუნციტი), კვარცი (მთის
ბროლი, ამეთვისტო, ვარდის კვარცი), ქალცედონი,
კორდიერიტი, მინდვრის შპატი (მთვარის ქვა, ამაზონიტი),
ცირკონი, კორნერუუპინი, სკაპოლითი, დანაბურიტი, ჰამბერგიტი,
როდიციტი.

ამერიკა

კანადა: ქრიზოლითი, ტურმალინი, აპატიტი, ფირუზი,
კვარცი (ამეთვისტო), ქალცედონი (აქატი), მინდვრის შპატი
(ლაბრადორი).

ნიუფაუნდლენდი: ლაბრადორი.

ამერიკის შეერთებული შტატები: ალმასი, კორუნდი
(საფირონი), ფირუზი, ტურმალინი, ოპალი, ქალცედონი (აქატი),

ბიგრილი, მინდვრის შპატი (ამაზონიტი, მზის ქვა), ლაპის-ლაზური, ნეფრიტი, როდონიტი, ტოპაზი, სპოდუმენი (კუნციტი, გიდენიტი), პოლუციტი, ცინკიტი, ვარისციტი, დიუმორტიურიტი.

მექსიკა: ოპალი, გრანატი, კვარცი (ამეთვისტო, მთის ბროლი).

გვატემალა: ქადვიტი.

გონდურასი: ოპალი.

კოლუმბია: ბივრილი (ზურმუხტი), კორუნდი (ლალი, საფირონი), გრანატი (პიროპი, გროსულარი, სპესარტინი), ტოპაზი, ქრიზობერილი, ტურმალინი, კვარცი (ამეთვისტო, მთის ბროლი, ციტრინი), ქალცედონი (აქატი), ანდალუზიტი, უკლაზი, ნეფრიტი, ფენაკიტი, სკაპოლიտი, ბრაზილიანტი.

არგენტინა: გრანიტი (პიროპი), ბივრილი, კვარცი (ვარდის კვარცი), ქალცედინი (აქატი), როდოქროზიტი.

ბრაზილია: ზურმუხტი, ბივრილი, აქვამარინი, ტოპაზი, ამეთვისტო, აქატი, ფენაკიტი, ალმასი, ტურმალინი.

ურუგვაი: კვარცი (ამეთვისტო), ქალცედონი (სარდიონი, აქატი).

ავსტრალია: ალმასი, კორუნდი (საფირონი, ლალი), ოპალი, ბივრილი (ზურმუხტი, აქვამარინი), ცირკონი, ჰაინელი, ტოპაზი, გრანატი (პიროპი, სპესარტინი), კვარცი (ამეთვისტო), ქალცედონი (აქატი, ქრიზოპრაზი, ეშმა), ფირუზი, ქრიზოლიტი, ტურმალინი.

ახალი ზელანდია: ნეფრიტი, ოპალი, ქალცედონი, სერპენტინი (ბოვენტი).

რუსეთი: ალმასი, ზურმუხტი, ალექსანდრიტი, დემანტოდი, კორუნდი (ლალი, საფირონი), აქვამარინი, ტურმალინი, ამეთვისტო, ტოპაზი, ქრომდიოფსიდი, ეშმა, მალაქიტი, როდონიტი, ნეფრიტი, ამაზონიტი და სხვ.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების საბადოთა მრავალფეროვნებით გამოიჩინა ურალი, იგი ძვირფასი ქვების უნივერსალური მხარეა. აქ თითქმის ქვის ყველა საბადო მეტწილად გრანიტულ ინტრუზივებსა და პეგმატიტურ ძარღვებთან არის დაკავშირებული. ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გამოყოფილია ძვირფასი და სანახელავო ქვების გავრცელების ოთხი რაიონი: მურზინკა, ბაჟენოვის მიდამოები, ილმენის მთები და კაჩარის ქვიშრობები. აქ მოიპოვება: ტოპაზი, კვამლა კვარცი, ტურმალინი, გრანატები, ამეთვისტო, მინდვრის შპატი, აქვამარინი, ზურმუხტი და სხვ.

ბაიკალისპირეთმა თუ ბაიკალის იქეთა მხარემ, საინისა და იაბლონვეის ქედებმა ძვირფასი და სანახელავო ქვების სიმდიდრით შეიძლება გაიზიარონ ურალის დიდება. აქ მოიპოვება ტოპაზი, ფლუორიტი, ლეპიდოლითი, ტურმალინი, შერლი და ა.შ. სანახელავო ქვებიდან აქ საქვეყნოდ ცნობილია ძლიერ ლამაზი, დაი მწვანიდან მუქ მწვანე ფერში გარდამავალი ნეფრიტი, ოფიოკალციტი, აგალმათოლითი, ლაზურიტი და სხვ. ალტაი მსოფლიოში ცნობილია ლამაზი ეშმისებრი ქანქით, სილამაზითა და ტექნიკური ღირსებებით შემკული საუცხოო ქვის-ბელორეზით.

უკრაინის: ტოპაზს.

უზბეკეთის: ონიქსი.

სომხეთი: ობსიდიანი.

ყაზახეთი: ოპალი.

საქართველო: ფირუზი, აქატი, ქალცედონი, გიშერი, ეშმა. საქართველოს უკანასკნელ ათეულ წლებში სხვა ქვეყნებში გაპქონდა ძვირფასი-ტექნიკური ქა აქატი და მარმარილო. ეს უკანასკნელი საშენი-დეკორატიული ქვაა, მაგრამ ზოგიერთი სახესხვაობა შეიძლება ჩაითვალოს სანახელავო ქვად. წარსულში საქართველოში, განსაკუთრებით ზემო იმერეთში წარმოებდა გიშრის მოპოვება და დამუშავება.

ისტორიულ წარსულში საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული ადამიანის მიერ გამოყენებული ძვირფასი თუ სანახელავო ქა წარმოადგენს რომელიმე გეოლოგიურ ფორმა-ციასთან დაკავშირებულ მინერალს ან ქანს. ძვირფასი თუ სანახელავო ქვების საქვეყნოდ ცნობილი დიდი ბუდობები არა გვაქს, ისინი მეტწილად გვხვდება მცირე ზომის ნაჩენების, ძარღვების, ბუდობების სახით. ქვემოთ დასახელებულია ცალკეული ერების მიხედვით ძვირფასი და სანახელავო ქვების ბუდობები. უფრო ვრცლად ქვები აღწერით ნაწილშია დახასიათებული.

ძვირფასი ქვების ფორმა და სტრუქტურა

ძვირფასი ქვები იშვიათი გამონაკლისის გარდა (ოპალი, მარგალიტი და სხვ) კრისტალურ ნივთიერებებს წარმოადგენს მინისაგან და მისი მსგავსი ნივთიერებებისაგან განსხვავებით, მათი ატომები კანონზომიერ სტრუქტურას წარმოქმნიან.

კრისტალთა დამახასიათებელი თავისებურებაა მათი ფორმა: სხვადასხვა ნივთიერებათა კრისტალები ერთმანეთი-

საგან ფორმებით განირჩევიან. მაგალითად, კალციტის რომ-ბოვდრებს ყოველთვის გავარჩევთ ქვამარილის ჰექსაედრები-საგან, ბერილის პრიზმებს გრანატის დოდეკაედრებისაგან და ა.შ.

აღნიშნული გვაქვს, რომ კრისტალი მყარი, მრავალწახნაგოვანი სხეულია, რომელშიც ელემენტარული ნაწილაკები (ატომები, იონები, მოლეკულები) სივრცობრივი ჯგუფებისა და შესაბამისი მესერის გეომეტრიული კანონების თანახმად, განლაგებულია კანონზომიერად. მრავალწახნაგა ზე-დაპირ შემოფარგლულია სიბრტყებით, წიბოებითა და წევრო-ებით. კრისტალის გეომეტრიულად წესიერ ფორმას აპირობებს კანონზომიერი შინაგანი აგებულება. გარეგანი ფორმა წესიერი შინაგანი აგებულების გამოხსატულებაა.

კრისტალში ერთგვაროვანი წახნაგების, წიბოებისა და კუთხების ნებისმიერ გარემოებას მრავალწახნაგის სიმეტრია ეწოდება. აქ იგულისხმება კრისტალურ ნივთიერებათა ნაწილა-კების კანონზომიერი განლაგება სივრცეში. კრისტალთა სიმეტ-რიას განსაზღვრავს ოთხი ელემენტი: სიბრტყე, სიმეტრიას დერძი, ინვერსიის დერძი და ინვერსიის ცენტრი. ამ ელემენტების სრულ ერთობლიობას სიმეტრიის სახე ანუ სიმეტრიის კლასი ეწოდება. ზოგიერთი საერთო მსგავსი ნიშნების მიხედვით ცნობილია სიმეტრიის 32 კლასი. კლასები გაერთიანებულია შვიდ სისტემად ანუ სინგონიად: კუბური, ჰექსაგონური, ტეტრაგონური, ტრიგონული, რომბული, მონოკ-ლინური და ტრიკლინური. ბუნებრივი თუ სელოგნური კრისტა-ლების მარტივი ანუ ერთნაირ წახნაგოვანი ფორმებია ჰექსაედრი, ოქტაედრი, ბიპირამიდა, რომბოედრი, დოდეკაედრი და სხვ. რამდენიმე მარტივი ფორმის ერთიანობა გვაძლევს რთულ ფორმას ანუ კომბინაციას. ძვირფასი თუ სანახელავო ქვები გვხვდება როგორც მარტივი ფორმების, ისე კომბინაცი-ების სახით. ხშირად ძვირფასი ქვა სხვადასხვა კრისტალური ფორმით გვხვდება. ალმასი, ჰაინელი გვხვდება ოქტაედრების, ჰექსაედრების, რომბული დოდეკაედრების ან მათი კომბინა-ციების სახით. სხვადასხვა პრიზმების სახით გვხვდება: ზურ-მუხები, ცირკონი, ტურმალინი, ტოპაზი, ქრიზობერილი, მთის ბროლი ა.შ. ცნობილია ძვირფასი ქვები რომბული დოდეკაედ-რების (გრანიტები, სპოდუმენი), პირამიდების (მთის ბროლი, ცირკონი) სახით და სხვ. ზოგჯერ ძვირფასი ქვების კრისტალებს კასრის (კორენდი, ტურმალინი) ან ჯვრის (სტაგროლითი) ფორმა აქვს. ხშირად ძვირფასი ქვების სახელ-

წოდება კრისტალთა ფორმასთანაა დაკავშირებული (გრანატი, სკაპოლიტი, სტავროლიტი, ეპიდოტი, ლეპიდოლიტი და სხვ.).

აღნიშნული გვაქვს, რომ კრისტალთა ზომა სხვადასხვა-გვარია. მაგალითად, ლალის კრისტალები ხშირად მიკროს-კოპულია, ხოლო ბივრილის კრისტალი ზოგჯერ 5,5 მეტრი სიგრძისაა, 1,2 მეტრი დიამეტრითა და 18 ტონაზე მეტი წონით. ასევე ნაპოვნია 14მ სიგრძის სპოლუმენის კრისტალი და ა.შ. ხშირად დიდი ზომის ჰირფასი ქვების ბუნებრივი კრისტალები დაბალი ხარისხის, ნაკლებად გამჭვირვალე და მკრთალი ფერისა (ბივრილის, ტოპაზის, ტურმალინის კრისტალები).

ჰირფასი და სანახელავო ქვები (ალმასი, ტოპაზი, ფლუორიტი, კვარცი, ისლანდიური შპატი და სხვ.) ხშირად გვხვდება მონოკრისტალების სახით, ერთგვაროვანი, კარგად გამოხატული ბუნებრივი წახნაგებით. მათ განსაკუთრებული თვისებები აქვთ, მაგალითად, ალმასს – სიმაგრე, ისლანდიურ შპატს – სინათლის სხივების ორმაგი გარდატეხის უნარი, კვარცის – პიეზი ელექტრულობა და ა.შ.

მონოკრისტალები გარეგანი ზემოქმედებით (მექანიკური დაძაბულობა, ელექტრული და მაგნიტური ველი, სინათლე, რადიაცია და სხვ.) იცვლიან თვისებებს. ეს მოვლენა კარგადაა გამოყენებული კვანტურ ელექტრონიკაში, სხვადასხვა გარდამქმნელ რადიოტექნიკაში, გამოთვლით ტექნიკაში, აკუსტიკაში და ა.შ.

ტექნიკაში თავდაპირველად დიდი გამოყენება ჰქონდა ბუნებრივ მონოკრისტალებს, მაგრამ რადგანაც მათი მარაგი შეზღუდულია, თანაც ისინი ხშირად შეიცავენ მინარევებს, ამიტომ ამჟამად მეტწილად იყენებენ ქიმიურად სუფთა, ხელოვნური მეორფასი ქვების სინთეზურ კრისტალებს.

ჰირფასი ქვების დიაგნოსტიკა და თვისებები

დღეისათვის საიუველირო წარმოებაში გამოიყენება მრავალი მინერალისა და ქანის ბუნებრივი, გაკეთილშობილებული და ხელოვნური სახეობა, რომელთა გარკვეული ნაწილი ერთხარი ან მსგავსი ნიშნებით სასიათდება, რაც ართულებს მათ დიაგნოსტიკას.

ჰირფასი ქვების დიაგნოსტიკისათვის მთავარია ფორმის, ქიმიური შედგენილობის და უმნიშვნელოვანესი ფიზიკური თვისებების (სიმაგრე, სიმპვრივე, გარდატეხის მაჩვენებელი,

ფერი, გამჭვირვალობა, ელვარება, ტკქმვადობა და სხვ.) განსაზღვრა.

დღეისათვის დიაგნოსტიკის მრავალი შარტივი და კომპლექსური მეთოდია ცნობილი. მსოფლიო ბაზარზე ხელოვნური ქვების გამოჩენამ და მათი მიღების მეთოდების გაუმჯობესებამ აუცილებელი გახადა დიაგნოსტიკის მეთოდების სრულყოფა. ასეთ მეთოდებს მიეკუთვნება სიმკვრივის, სიმაგრის გარდატენის მაჩვენებლის, ჩანართების სხვადასხვა თპტიკური მახასიათებლის, ფერის ლუმინესცენციის, ქიმიური შედგენილობის, სტრუქტურის და სხვათა განსაზღვრა. დღეისათვის არსებობს მრავალი სრულყოფილი მეთოდი და აპარატურა ძვირფასი და სანახელავო ქვების დიაგნოსტიკისათვის.

სიმაგრე

უელა მინერალი მექანიკური ზემოქმედებისადმი იჩნება რადაც წინააღმდეგობას, რასაც მინერალის სიმაგრე ეწოდება. სიმაგრე იზრდება კრისტალში ატომებს შორის მანძილის შემცირებით, შემადგენელის ატომების ვალენტობის და კოორდინაციული რიცხვის გადიდებით, ქიმიური კავშირით, იონური ტიპის კრისტალნებურში გადასვლისას და ა.შ. იგი მიონერალთა უმნიშვნელოვანები დიაგნოსტიკური ნიშანია.

პრაქტიკაში სიმაგრის განსაზღვრისათვის მიღებულია მინერალთა ფარდობითი სიმაგრე, კ.ო. ერთი მინერალის მიერ მეორის გაკაწვრის მარტივი მეთოდი. ფარდობით სიმაგრეს განსაზღვრავენ მოოსის სკალით, სადაც სიმაგრის ზრდის მიხედვით დალაგებულია ათი მინერალი:

1. ტალკი,
2. თაბაშირი,
3. კალციტი,
4. ფლუორიტი,
5. აპატიტი,
6. ორთოკლაზი,
7. კვარცი,
8. ტოპაზი,
9. კორუნდი,
10. ალმასი.

ამ სკალაში თითოეული შემდგავი მინერალი უფრო მაგარია, მის წინამდებარებული მაგალითად, ტოპაზი ადგილად ხაზავს მის წინ მდებარე შვიდ მინერალს, მისი გახაზება (გაკაწვრა) კი შეუძლია მხოლოდ კორუნდსა და ალმასს. მოოსის სკალით განსაზღვრული სიმაგრე შედარებითია და არა ზუსტი. მინერალთა სიმაგრის ნადმგილი კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის ამჟამად გამოყენებულია სპეციალური ხელსაწყოებით გაზომილი აბსოლიტური სიმაგრეები: ტალკის – 2.4 g/cm^2 , კვარცის – 1220 g/cm^2 , ალმასის – 10060 g/cm^2 . ძვირფასი ქვის ფარდობითი სიმაგრე მოოსის სკალით შვიდზე

ნაკლები არ უნდა იყოს. ის კრისტალში ხშირად მიმართულების მიხედვით იცვლება, რადგან ვექტორული სიდიდეები.

ტკმზადობა და მონატები

დამუშავებული ქვების დიაგნოსტიკის დამატებითი საშუალებაა ტკმზადობა და მონატები. ტკმზადობის სრულყოფა განაპირობებს მინერალთა მონატებს. მონატები არსებობს: სწორი, საფეხურისებრი, არასწორი, ნიჟარისებრი.

ზოგიერთ მინერალში (კორუნდი, ტიტანიტი და სხვ.) გვხვდება მრჩებლებით და სხვადასხვა მინარევებით გამოწვეული განწევრება. დამუშავებულ ქვებში ტკმზადობის ზედაპირი გვხვდება გაპრიალების დაფაქტებში.

სიმკვრივე

ჭვირფასი და სანახელავო ქვების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ნიშანია სიმკვრივე. დამოკიდებულია მინერალის ქიმიურ შედგენილობასა და სტრუქტურაზე. იგი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით m/v (g/cm^3), სადაც – m მასაა, v – მოცულობა.

სიმკვრივის განსაზღვის მრავალი მეთოდი არსებობს (აწონვით, მოცულობით, იმერსიული, მექანიკური, რეფრაქტო-ემტრული, ანალიტიკური და სხვ.). სიმკვრივის განსაზღვის სისწორე დამოკიდებულია განსაზღვის მეთოდსა და გამოყენებულ ხელსაწყოებზე. ერთ-ერთი მარტივი მეთოდია მინერალის გაწონასწორება მძიმე სითხეში. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში მძიმე სითხე მინერალში შედის და მას ფერს უცვლის.

სიმკვრივის უგრო ზუსტი განსაზღვრა ხორციელდება პიდროსტატიკური აწონვით და ოპტიკური მეთოდით. პიდროსტატიკური აწონვით დგინდება მინერალის მასის სხვაობა ჰაერსა და სითხეში, და გამოითვლება ფორმულით.

ოპტიკური მეთოდი დამყარებულია სიმკვრივის კორელაციასა და სითხის გარდატეხის მაჩვენებელზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს რეფრაქტომეტრის გამოყენებით.

გარდატეხის მაჩვენებელი

კრისტალის ოპტიკური მაჩვენებელი განისაზღვრება სინათლის სხივის გავრცელებით, რომელიც დამოკიდებულია კრისტალის სიმეტრიაზე. სინათლის სხივის გავრცელების მიხედვით ყველა ნივთიერება იყოფა ორ ჯგუფად: ოპტიკურად იზოტროპული და ანიზოტროპული. ოპტიკურად იზოტროპული ნივთიერებათა ჯგუფს მიეკუთვნება ქაბური სინგონიის კრისტალები, დანარჩენი სინგონიის კრისტალები ანიზოტროპულია.

სინათლის ერთი ნივთიერებიდან მეორეში გადასვლის დროს ხდება სინათლის სხივის გარდატეხა. მაგალითად, განვიხილოთ მარტივი შემთხვევა, როდესაც გვაქვს ორი გარემო და მათ შორის ზედაპირი ბრტყელია. ამ შემთხვევაში გარდატეხის მაჩვენებელი განისაზღვრება დაცემის $\sin \alpha$ -ზე გარდობითი გარდატეხის კუთხის $\sin \alpha$. სხვადასხვა გარემოსათვის გარდატეხის მაჩვენებელი სხვადასხვაა, მაგრამ თოთოვებით გარემოსათვის ეს სიდიდე უცვლელია

$$N = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

მაგალითად, ალმასის გარდატეხის მაჩვენებელი 2.42. გარდატეხის მაჩვენებელი დამოკიდებულია სინათლის სხივის გავრცელების სიჩქარეზე მოცემულ გარემოში. ვაკეუმში სინათლის გავრცელების სიჩქარე უცვლელია. სინათლის სხივის გარდატეხის მაჩვენებლი განსხვავებულია და დამოკიდებულია ტალღის სიგრძეზე. გარდატეხის მაჩვენებელი იზრდება ტალღის სიდიდის შემცირებასთან ერთად, უფრო ზუსტად ოპტიკურად იზოტროპული კრისტალების გარდატეხის მაჩვენებელი განისაზღვრება შემდგენ მეორებით: პრიზმის დახმარებით, რეფრაქტომეტრის დახმარებით, კრისტალის ჩაძირვით სითხეში, რომლისთვისაც ცნობილია გარდატეხის მაჩვენებლი (იმერსიული მეთოდი).

ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ხელსაყრელია თუ კრისტალის ჩაძირვით, გამჭვირვალე სითხეში, რომელსაც ისეთივე გარდატეხის მაჩვენებლი აქვს როგორც კრისტალს, მაშინ ეს უკანასკნელი უხილავი ხდება.

თუ კრისტალისა და სითხის გარდატეხის მაჩვენებლები განსხვავებულია, კრისტალის კონტურები გამოიკვეთება, ხილვადობა მით უფრო მკეთრი იქნება, რაც უფრო განსხვავებული იქნება გარდატეხის მაჩვენებლები, თუ კრისტალის გარდატეხის მაჩვენებელი აღმატება სითხის გარდატეხის მაჩვენებლს. კრისტალი რელიეფურად გამობერილი ჩანს,

ხოლო თუ იგივე მაჩვენებლი პირიქით ნაკლებია, რელიეფი ქრება და კრისტალი ჩანს როგორც შეზნექილი.

კრისტალთა გარდატეხის მაჩვენებლის განსაზღვრისას სითხეები გამჭვირვალე ან თითქმის გამჭვირვალე უნდა იყოს, ქიმიურად მდგრადი და არ უნდა „გახსნან“ შესასწავლი კრისტალი ან არ უნდა შევიდეს რეაქციაში.

სხივთა გარდატეხა და ორმაგი გარდატეხა

როგორც ცნობილია სინათლის სხივი პაერიდან მინერალში გადასვლისას საზღვარზე გარდატყდება, ხოლო ოპტიკურად ანიზოტროპულ კრისტალში სინათლის სხივი ორმაგდება, რომელთაც განსხვავებული გარდატეხის მაჩვენებლი გააჩნიათ, ამ მოვლენას ორმაგი გარდატეხა ეწოდება. ორმაგი გარდატეხის სიდიდე არის სხვაობა უდიდეს და უმცირესი გარდატეხის მაჩვენებელს შორის. ორმაგი გარდატეხა განისაზღვრება პოლარიზაციული მიკროსკოპით ან პოლარისკოპით.

პლეოქროიზმი

პლეოქროიზმი არის ანიზოტროპულ მინერალთა ფერის და ინტენსიურობის ცვალებადობა სხვადასხვა მიმართულებით, რაც დამოკიდებულია სინათლის შთქანოების აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა კრისტალოგრაფიული მიმართულებით დაიკვირვება სხვადასხვაგარი შეფერილობა. პექსაგონური, ტეტრაგონური და ტრიგონული სინგონიის შეფერილ მინერალებში მედავნდება ორი ფერი (დიქროიზმი), ხოლო რომბული მონოკლინური და ტრიკლინური სინგონიის კრისტალებისათვის – სამი ფერი (ტრიქროიზმი). ზოგიერთ მინერალში (ტურმალინი, საფიორი) პლეოქროიზმი შემჩნევა ვიზუალურად. უმეტეს შემთხვევაში პლეოქროიზმი შემჩნევა მიკროსკოპისა და დისტანციური გამოკენებით. ზუსტი ინფორმაცია პლეოქროიზმის შესახებ მიიღება ინფრაწითელ სპექტროსკოპების საშუალებით, რომლებიც დაფუძვნებულია შთანთქმის და არეკვლის სპექტრებზე.

ფერი და ფერთა თამაში

ფერს ყველაზე უფრო სწრაფად და ადვილად აღიქვავს ადამიანი, ამიტომ ფერი ძირითადი კრიტერიუმია მინერალე-

ბიდან ძვირფასი ქვების გამოყოფისათვის. ფერი ანიჭებს უპირატესობას ძვირფას ქვას. მაგ., აქვამარინს და ზურმუხტის ერთნაერი ქიმიური შედგენილობა აქს, მაგრამ ზურმუხტი ლამაზი ბალახისბერი, მუქი მწვანე ფერისაა, ამიტომ ზღვის წყლის ფერ აქვამარინზე უფრო ძვირფას ქვად ითვლება. რა ფერი გნებავთ ძვირფას ქვებს რომ არ პქონდეთ: თვით ერთ ფერშიც კი არის განსხვავება. ნიმუშად შეიძლება დაგასასელოთ ურალის მწვანე ქვები: კაშკაშა მწვანე ურალის დემანტოდი, ტონების მთელი გამა აკავშირებს მომწვანო ბერილს – მუქ და მწვანე აქვამარინთან, მოლურჯო მწვანე ფერისაა იშვიათი ვეკლაზი, ალექსანდრიტი დილით მწვანე, სადამოს კი წითელი. საიანის ნეფრიტის მწვანე ფერი გაზაფხულის ახლად გაშლილ მწვანე ფოთლების ფერს მოგვაგონებს. გვხიბლავს მწვანე ფერის მალაქიტი, კაშკაშა და ლურჯი მწვანე ეშმები, ქრიზოპრაზი, სერპენტინი, მოყვითალო-მომწვანო ქრიზობერილი, ტურმალინი, სპოდიუმენი, ეპიდოტი. ბუნებაში არ არსებობს შრი-ლანკას ცნობილ ლალზე უფრო კაშკაშა წითელი ფერის ძვირფასი ქვა, მხოლოდ პამირის კეთილშობილი შპინელი თუ გაუწევს მას მეტოქებას. ზოგზერ ლალზე და შპინელზე უფრო წითელი გამჭვენებათ ბოჭემიის გრანატი. არის ქვები ლია წითელი ფერისაც, მაგ., ოპალი, აქატი, სარდიონი. კაშკაშა წითელი მარჯანი, ალმანდინი. ვარდისფერია როდონიტი, რომელიც ხან ნაცრისფეროან, ხან შავთანაა შეხამებული. ლურჯი ფერის ძვირფასი ქვა ხშირად სხვა ფერებშია გარდამავალი, მაგ., მუქი ლურჯი (ინდიგოლითი), ლიდოლოსებრ ლურჯი (საფირონი, ბერილი, შპინელი), ცისფერი, ლურჯი (ფირუზი, სოდალიტი, კიანიტი), იისფერი (ფლუორიტი), მოლურჯო მწვანე (ამაზონიტი) და ა.შ. ბევრი ძვირფასი ქვა უფერულია, თუმცა ეს ულამაზოს როდი ნიშნავს. აქ მეტწილად წყლისებრ გამჭვირვალე იგულისხმება. უფრო ხშირად უფერულია პირველი და მეორე რიგის ძვირფასი ქვები: ალმასი, საფირონი, ტოპაზი, ბერილი, ტურმალინი, ცირკონი.

იშვიათია ძვირფასი ქვა, რომელსაც მხოლოდ ერთი ფერი აქს.

სშირად ერთი და იგივე შინერალი, რამდენიმე ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული ფერისაა. მაგ., ბერილი მომწვანოც არის, მწვანეც, ყვითელიც, ლურჯიც, თეთრიც, ვარდისფერიც, ოქროსფერ-მოვარდისფროც. ცნობილია უფერო, ვარდისფერი, მტრედისფერი, ყვითელი, ლურჯი, იისფერი ტოპაზი. ყვითელი, მწვანე, მურა, წითელი, ლურჯი ცირკონი.

არსებობს სხვადასხვა ფერის ალმასიც: უფერო, ყვითელი, მურა, ნაცრისფერი, შავი, წითელი, მწვანე, მოვარდისფრო, მომტრედისფრო.

ბუნებრივ ქიმიურ ნაერთებში წარმოშობის მიხედვით არჩევენ შეფერვის სამ სახეს: იდიოქრომატულს, ალოქრომატულს და ფენატოქრომატულს.

იდიოქრომატული საკუთარ ფერს ნიშნავს. ფერი დამოკიდებულია მინერალის თვისებებსა და მინერალში ფერის გამომწვევი ქიმიური ელემენტების ქრომოფორების არსებობაზე. ქრომოფორებს მიეკუთვნება ელემენტები: Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, უფრო ნაკლები ხარისხით: W, Mo. ქრომოფორებს ხატოვნად მინერალური სამეცნის მთავარ მხატვრებს, ფერმწერებს უწოდებენ. ძირფასი ქვებისათვის ქრომოფორების მიერ მიცემული ფერი ითვლება იდიოქრომატულად, ასეთია ლალის წითელი და ზურმუხტის მწვანე ფერები. იდიოქრომატულ ფერს იწვევს აგრეთვე ნაერთის ატომების და იონების ენერგეტიკული მდგრადარებობის ცელილებებთან დაკავშირებული გამოსხივება – ენერგოქრომატიზმი. მაგ., რადიუმის სხივების გავლენით უფერული ტოპაზი ხდება მკრთალი, ოქროსფერი – ყვითელი, ვარდისფერი კვარცი – კვამლა კვარცი. იდიოქრომატული ფერის მქანე მიზეზია კრისტალთა აგებულების თავისებურება – სტერეოქრომატიზმი, ე.ი. იონების განლაგება მესერის სიღრმეში.

ალოქრომატულ მინერალებში ფერი გამოწვეულია არა მინერალის ქიმიური ბუნებით, არამედ წვრილად გაფანტული მინარევით. ფხევდოქრომატული ანუ ცრუ ფერი დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის სინათლის ფოქტთან, მეტწილად ინტერფერენციასთან (ტოპაზი), ოპალესცენციასთან (ოპალი), ირიზაციასთან (ლაბრადორი) და ა.შ.

ძირფასი ქვების ფერების გამომწვევი ქრომოფორებიდან პირველი ადგილი უკავია რკინას, მეორე-ქრომს. Fe^{3+} -ით გამოწვეულია წითელი, მურა ფერის (გრანატი, კროვაგიკი), Fe^{2+} (უფრო სუსტი ქრომოფორია) გვაძლევს მწვანე ფერს, რომელიც ზოგჯერ მურა მწვანე ან ყვითელ-მურა ფერში გადადის. Fe^{2+} დამოკიდებული ქრიზოლითის, ეპიდოტის, მწვანე ტურმალინის ფერები. ფერი უფრო ინტენსიურია, როდესაც ორივე იონი Fe^{2+} და Fe^{3+} ერთდროულად მონაწილეობს. ქრომი აძლევს ძირფას ქვას წითელ, მწვანე და ისფერს.

ძვირფას ქვებში ხშირად ადგილი ქავს ფერთა ანიზოტროპიას. ამ შემთხვევაში ფერი დამოკიდებულია კრისტალოგრაფიული დერძის მიმართულებაზე. ეს მოვლენა ცნობილია პლეოქროიზმის სახელწოდებით. პლეოქროიზმი ყვალა ძვირფას ქვას არ გააჩნია. მისი სიმკვეთრე დამოკიდებულია მინერალის ქიმიურ შედგენილობაზე, ფერზე, გახურებაზე და სხვა ფიზიკურ-ქიმიურ მიზეზებზე. ოპტიკურად ერთ დერძიან კრისტალებს ორფერიანი პლეოქროიზმი აქვთ (რასაც დიქროიზმი ეწოდება), სამდერძიანებს – სამფერიანი ტრიქროიზმი აქვთ და ა.შ. პლეოქროიზმი კარგად ჩანს ტურმალინისა და კორუნდის კრისტალებში, უფრო სუსტად – ბერილში, ამეთვისტოში და ა.შ. ძლიერ პლეოქროულია ქრიზობერილი (მწვანე, წითელი, ნარინჯისფერ-ყვითელი ფერის და ა.შ.). ძვირფას ქვებში პლეოქროიზმს პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს: დაწახნაგებისას შესაძლებელია გაძლიერდეს ქვის დამაზი ტონები.

ზოგიერთ ქვაში გამავალ სინათლეზე კრისტალის შიგნით ჩანს მცირე სიდიდის მრავალსხივიანი ვარსკვლავი. ამ მოვლენას ასტერიზმი ეწოდება. როგორ ჩანს იგი გამოწვეულია კრისტალში მექანიკური მინარევების ორიენტირებული მიკროსკოპული ჩანართების არსებობით. ასტერიზმი კარგად ჩანს საფირონში, ნაკლებად – ალექსანდრიტში, ლალში. ვარსკვლავები მეტწილად მოთვალობრივია ან ლურჯი ფერისაა, მარგალიტისებრი ციმციმით. ეს მოვლენა სინთეზურ ძვირფას ქვებში არ შეიმჩნევა.

ხშირად ქრომოფორი სივრცობრივ მესერში ჩაენაცვლება ძირითად ელემენტს და უფერო კრისტალი კაშკაშა, ძვირფას ქვად გარდაიქმნება. მაგ., 0,3-0,2%-იანი ქრომის ჟანგი ბერილს გარდაქმნის ძვირფას ზურმუხხად, უფრო მცირე მანგანუმის უმნიშვნელო ნაწილაკი – ვარდისფერ ვორობიერიზად. ზოგჯერ ტურმალინის კრისტალის ერთ ბოლოს მანგანუმი აძლევს ვარდისფერს, მეორე ბოლოს კი რეინის ჟანგი – მწვანე ფერს. ასეთ შემთხვევაში კრისტალის ზრდის დროს შეცვლილია მინარევის შედგენილობა. ქრომი ლალს აძლევს წითელ ფერს, ზურმუხხს – მწვანეს, რკინა ზოგ მინერალს აძლევს მწვანე ფერს, ზოგს – ლურჯს ან წითელს. ერთი და იგივე ქრომოფორი თუ რა ფერს მისცემს ძვირფას ქვას, ეს მინერალის შედგენილობასა და სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. გარეგანი ზემოქმედება (გახურება, დასხივება) მნიშვნელოვნად ცვლის ძვირფასი ქვის ფერს. გახურებისას ოდნავ

იცვლება ყავისფერი და მწვანე ალმასის ფერი, ლალი გახურებისას გაივლის ფერთა მოულ გამას მაგრამ გაცივებისას, როგორც წესი, პირვანდელი ფერი ადსდგება. ასევე, წითელი შპინელის ფერი 1300° -მდე გახურებისას მნიშვნელოვნად იცვლება, მაგრამ გაცივებისას უბრუნდება პირვანდელს. აქვამარინი და ყვითელი ბერილი გახურებით უფერულდება, გაცივებისას კი მტრედისფერი ხდება. ყავისფერი და ყვითელი ტოპაზი 300 - 400° -მდე გახურებისას ვარდისფერში გადადის, წითელი ტურმალინი უფერულდება, ამეთვისტო და ციტრინი – 500 - 600° -ზე გახურებით უფერულდება და ა.შ.

ფერის შეცვლა ხშირად გარემოზეა დამოკიდებული: ჰიაცინტი აღმდგენელ გარემოში მკრთალდება, დამენაბეჭდ გარემოში კი უფრო ინტენსიურ ფერს დებულობს. ყვითელი ტოპაზი ატმოსფეროს უანგბადში დებულობს ვარდისფერს, ხოლო გოგირდის ორთქლში – მწვანეს. ამეთვისტო და ფენაკიტი სამხრეთის მზის სხივების მოქმედებით უფერულდება.

ძვირფასი ფერის ქვები იცვლება რადიუმის, რენტგენის, ულტრაიისფერი სხივების ან ნეიტრონების მოქმედებითაც. ძვირფასი ქვების ფერსა და ტონზე გავლენას ახდენს განათება. მაგ., ძვირფასი ქვა უფრო მტრედისფერი ხდება მზის ულტრაიისფერი სხივების მოქმედებით. ვარდისფერი ტურმალინი ხელოვნურ სინათლეზე მუქდება, კარგავს თავის ფერს. ზურმუხტი და ლალი ყოველნაირი განათების დროს ინარჩუნებს ფერს, საღამოთი აქვამარინი მკრთალდება, საფირონის ფერი, პირიქით, უფრო მუქდება და ა.შ.

შეა საუკუნეებში მინერალებს ტექნიკური გამოყენების თვალსაზრისით ნაკლები დირექტულება პქნონდა, ამიტომ უმთავრესი უურადღება მათ გარეგან მხარეს, ფერსა და ელვარებას ექცეოდა. სწორედ ამით უნდა აისხნას, რომ ძველ ქართუ ხელნაწერში მინერალთა დახასიათებისას მათი ფერი და ელვარება წინა პლანზეა წამოწეული.

ელვარება

ელვარება მინერალთა ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისებაა. იგი განსაზღვრავს მის ფასს. მინერალის მიერ არეკვლილი სხივი ქმნის მისი ელვარების შთაბეჭდილებას. არეკვლის უნარის რიცხობრივი მნიშვნელობა (არეკვლის მაჩვენებელი) დამოკიდებულია პაერსა და ძვირფას ქვაში სინათლის სხივთა შორის სიჩქარის სხვაობაზე, უფრო სწორად, ძვირფასი

ქვის გარდატების მაჩვენებელსა და ამრეკლავი ზედაპირის მდგრმარეობაზე, ზედაპირის შიდა არეგლის ხასიათზე, ბზარებზე და სხვ. ძვირფას ქვებს აქვთ მინისებრი, აღმასისებრი, ნახევრადმეტალური და მეტალური ელვარება. თუ ძვირფასი ქვის ზედაპირი არასწორია, ხორცლიანია, არეგვლილი სინათლის სხივი ნაწილობრივ იფარება – მინერალი ცხიმოვან ელვარებას იძენს (ელეოლითი, ვარდის კვარცი). ძვირფასი ქვის თხელ ფირფიტებს სინათლის სხივის ინტერფერენციის დროს აქვს სადაფისებრი ელვარება. ამ შემთხვევაში მინერალის ზედაპირის ცისარტყელასებრი, ერთი მეორეში გარდამავალი ფერები ემჩნევა (ტალკი, ქარსი, თაბაშირი). მინერალის პარალელურ-ბოჭკოვანი აგებულებით გამოწვეულია აბრეშუმისებრი ელვარება. ძვირფასი ქვების მეტ ნაწილს, როგორც გამჭვირვალე მინერალებს, აქვთ მინისებრი ელვარება. ზოგიერთი ძვირფასი ქვა ხასიათდება ფერთა ციმციმით, რაც შემადგენელი ელემენტების თავისებური ორიენტაციითაა გამოწვეული.

გამჭვირვალობა

მინერალს აქვს უნარი გაატაროს სინათლე, რადიოტალები და რენტგენის სხივები. ესაა გამჭვირვალობა. იგი იზომება მინერალში გასული გამოსხივების ნაკადის სიდიდის შეფარდებით მასზე დაცემული ნაკადის სიდიდესთან.

გამჭვირვალობის მიხედვით ძვირფასი ქვები იყოფა სამჯგუფად: გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე და შუქბაუმბარი (გამჭვირვალე). თხელ ფირფიტებში თითქმის ყველა მინერალი შუქბამტარია. გამჭვირვალე ძვირფასი ქვა ლამაზია, იგი აძლიერებს ფერს და ელვარებას. გამჭვირვალე ძვირფასი ქვა, რომლის ფირფიტის (პმ-იანი სისქის ფირფიტიდან) ნათლად ჩანს საგანი, როგორც მინაში. თუ ფირფიტის იქით საგნები ჩანს ბუნდოენად, ძვირფასი ქვა ნახევრად გამჭვირვალეა. თუ 3-5სმ სისქის ფირფიტაში არ შეიძლება გავარჩიოთ საგნები, იგი შუქბაუმტარია. გამჭვირვალობა არსებით როლს ასრულებს დაწახნაგების დროს საჭირო რაციონალური ფორმების მოძებნისას.

ლუმინესცენცია

ზოგიერთი ძვირფასი მინერალები გათბობის, წნევის, ულტრაიისფერი ან სხვა სხივების ზემოქმედებით ანათებენ. ამ

თვისებას ლუმინესცენცია ეწოდება. მინერალები გარეპეული ფერის ლუმინესცენციას განიცდიან. გარდა დიაგნოსტიკური ნიშნისა, ლუმინესცენცია გამოიყენება ქანებში თვალისათვის შეუმჩნეველი მეორფასი მინერალების აღმოსაჩენად.

ძვირფასი და სანახლავო ქვების დამუშავება

ძვრფასი ქვის ბუნებრივი კრისტალი, როგორი ლამაზიც არ უნდა იყოს დამუშავების გარეშე იშვიათად გამოდგება სასმკაულო ქვად. ყველა ძვირფასი თუ ნახევრად ძვირფასი ქვა, გარდა მარგალიტისა, მოითხოვს დამუშავებას, რადგან პირვანდელი, ბუნებრივი სახით ხორჯლიანი და მრავალი ზადის მქონენი არიან: კრისტალთა წახნაგები აჭრელებულია დარებით (კვლებით), ფოსოებით; ეს უსწორობანი კარგადაა შესამჩნევი დიდი ზომის კრისტალებში. შედარებით სრულქმნილია მცირე ზომის კრისტალები. ბუნებრივ კრისტალებს არ გააჩნიათ ის ელგარება, რაც ასე აუცილებელია ბეჭედში თუ სხვა სამკაულ-ში ჩასმული ძვირფასი ქვისთვის. ალმასის ან შპინელის ლამაზი კრისტალი შეიძლება ჩავსვათ ბეჭედში წინაწარი დამუშავების გარეშე, მაგრამ იგი უფრო ლამაზია მას შემდეგ, როდესაც მოხვდება დამწახნაგებლის (იუველირის) ხელში. ძვირფასი ქვების ზედაპირის მოსწორება, გათლა, გახვრეტა, გაპრიალება უძველესი დროიდანაა ცნობილი, ოსტატები აღწევდნენ მხოლოდ ზედაპირული შეფერვის გამოვლენის, ხოლო ქვების შინაგანი თამაში გაუხსნელი რჩებოდა. XV საუკუნეებდე, სანამ შემოვიდოდა გამჭვირვალე ქვების სიბრტყეების მიხედვით დაწახნაგება, ქვას აძლევდნენ ამოზნექილ ფორმას (ე.წ. კაბოშონი), ქვებს ჩვეულებრივ ძაფზე აცმულს ატარებდნენ ყელზე კულონის ან ყელსაბამის სახით. ბუნებაში ნაპოვნი კრისტალი ხშირად ულამაზოა, არათანაბარი წახნაგებით, მქრქალი ელგარებით, ბზარებით და სხვა დეფექტებით. იგი ვერ ავლენს ფერთა თამაშს – მისთვის დამახასიათებელ სილამაზეს. იმისათვის, რომ მიეცეს ქვას „ძვირფასის“ სახელწოდებს, გამოჩნდეს მისი ჰეშმარიტი სილამაზე ის უნდა დაწახნაგდეს. ამ შემთხვევაში სრულად გამოვლინდება ქვის ოპტიკური თვისებები და იგი მომხიბვლელი და მშვენიერი ხდება.

ამგვარად, ძვირფასი ქვა დაწახნაგებით დებულობს საუკეთესო ფორმას, სინათლის მაღალ ეფექტს, იძენს სპეციფიკურ ელგარებას. დაწახნაგებისას გამოთვლიან დახრის კუთხეს, რათა რაც შეიძლება უფეხტურად გამოიყენონ მინერალის

ოპტიკური თვისებები (გარდატეხის მაჩვენებელი, სრული შიდა არეკვლა და ა.შ.)

დაწახნაგებით ძლიერდება უფერული ქვების ელგარება, ფერად ქვებში კი ფერთა სილამეზე ამიტომ ქვა ისე უნდა დაწახნაგდეს, რომ შესაძლებელი გახდეს დეფექტიანი ქვისაგან შეიქმნას შედევრი. ამაშია იუველირის ხელოვნების საიდუმლოება.

დამწახნაგებლის (იუველირის) ამოცანაა აიძულოს ზედაპირიდან და გვერდითი წახნაგებიდან ქვაში შეჭრილი სინათლის სხივები, რაც შეიძლება მეტად აირეკლოს, ე.ი. მოხდეს სრული შიდა არეკვლა. მთელი ეფექტი დამოკიდებულია ე.წ. კრიტიკული კუთხის სიდიდეზე. კუთხეთა სიდიდეს კი განსაზღვრავს გარდატეხის მაჩვენებელი და კრისტალის ორმაგი გარდატეხა. ფერთა თამაში დამოკიდებულია დისპერსიის სიდედეზე. ამჟამად ძვირფასი ქვებისათვის განსაზღვრულია ყველა ოპტიკური მაჩვენებელი და გამოთვლილია ყველა კუთხე, ყველაზე მაღალი ეფექტი ძვირფასი ქვების „იდეალურ“ დაწახნაგებასთან მიახლოებული. აქვე უნდა დავუმატოთ, რომ დაწახნაგების ახალი ფორმები ხშირად მოითხოვს ძვირფასი ქვების ხელახლა დაწახნაგებას.

ბუნებრივ მრავალწახნაგოვან კრისტალში ან ხელოვნურად დაწახნაგებულ ქვაში თეთრი სინათლე თუ გარდატყვდება და იშლება ფერად სხივებად, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ გათლილი ქვიდან გამოდის სხვადასხვა ფერის სხივი. დაწახნაგებითა და გაკრიალებით იზრდება ქვის ლირსება, ფასი. ანდალუზიტი, დისთენი, სტავროლითი, ჩვეულებრივ მეტნაკლებად გამჭვირვალე მინერალებია. მათ, როგორც ძვირფას ქვებს, შეიძლება სრულებით არ მივაქციოთ ყურადღება, მაგრამ გაპრიალება – დაწახნაგების შემდეგ იძენენ მათვის უჩვეულო სახეს. ეს იმიტომ, რომ ხელოვნური გათლა ქვას ახალ, სწორზედაპირს აძლევს, აძლიერებს ფერთა თამაშს და ელგარებას. დაწახნაგებისას იუველირი ცდილობს ძირითადი მასის მაქსიმალურად შენარჩუნებას, რადგან ქვა ხშირად კარგავს თავისი მასის ნახევარზე მეტს. მაგ., ალმასის გახერხვისას კარგავს მასის 2-6%-ს, გაჩარხვისას 16-25%-ს და დაწახნაგებისას 40-45%-ს. საერთო დანაკარგია 55-70%. ამ დანაკარგს ფარავს მიღებული ბრიალინტის ფასი.

1456 წელს პოლანდიის ქალაქ ბრიუგეში იუველირმა ლუდვიგ ბერკენმა ალმასის ფხვნილით დააწახნაგა ალმასი და მიიღო ბრიალინტი. ამ დროიდან დაწახნაგების ბრილიანტურმა

ფორმამ განიცადა მრავალი ცელილება. ამჟამად დაწახნაგების ფორმები უჩვეულოდ მარგალფეროვანი და სრულყოფილია.

ძვირფასი ქვების დამუშავების ფორმები და მათი მასის განსაზღვრა

ძვირფას ქვებს დამუშავების ორი ფორმა აქვს: დაწახნაგებული და კაბოშონი. გათლილი ქვა მრავალწახნაგაა. იგი შედგება სხვადასხვა ფორმისა და ზომის წახნაგების, წიბოებისა და წვეროებისაგან და სპეციფიკური თვისებებით განირჩევა ბუნებრივი თუ სელოვნური მრავალწახნაგებისაგან. დაწახნაგებული ქვის ზედაპირის ელემენტებია: მოედანი – ზედა ჰორიზონტალური წახნაგი (ფასეტი); გვირგვინი – მოედნის ქვედა, ქვის მთავარი გვერდითა წახნაგები, რუნდისტი ანუ სარტყელი – ყველაზე დიდი ზომის წახნაგი. რუნდისტის ფორმა და ზომა განსაზღვრავს ქვის, მისი წახნაგების ფორმასა და ზომას. რუნდისტს ქვევით არის – პავილიონი (ბაზისი).

გვირგვინზე მოხვედრისას სინათლის სხივის ნაწილი აირეკვება მისი გაპრიალებული ზედაპირიდან, მეორე ნაწილი გადატყება და შეიქრება ქვის სიდრმეში. ჩვეულებრივ, ქვის ძირი ლითონის ჩარჩოთა დაფარული. წახნაგების დახრის კუთხები ისეთი უნდა იყოს რომ სინათლის ყველა სხივმა მიიღოს სრული არეპლა და გამოდიოდნენ გვირგვინის საშუალებით. თითოეული ძვირფასი ქვისათვის გვირგვინისა და პავილიონის წახნაგები განლაგებულია კანონზომიერად, გარკვეული კუთხით. სწორად დაწახნაგებული ძვირფასი ქვა ბუნებრივი თუ სელოვნური განათებისას გამოსცემს სინათლის სხივების ნათელ-კაშაშა თამაშს. ნახევრად გამჭვირვალე და არაგამჭვირვალე ქვებისათვის ხშირად დამახასიათებელია ოპტიკური ეფექტები: ოპალესცენცია, ირიზაცია, ასტერიზმი.

ძვირფასი ქვების შემდეგი ტიპები არსებობს:
საფეხურისებურ – ზურმუხტისებრი;
სოლისებური;
ვარდი;
ბრილიანტური;
ნარევი ანუ კომბინირებული;
ფანტაზია;
კაბოშონი.
ბუნებრივი ფერის და სილამაზის უკეთ გამოვლენის მიზნით ფერად ქვებს აძლევენ კიბისებურ ფორმას, რასაც

საფეხურისებრი (საფეხუროვანი) ეწოდება. მას აქვს ფართო ზედა მოყდანი, გვერდითი წახნაგები განლაგებულია რიგებად საფეხურების სახით. ამ შემთხვევაში ქვა მთლიანად ჩანს, ამიტომ იგი უნდა იყოს წუნდაუდებელი, ბზარებს გარეშე, ერთფეროვანი. საფეხურისებრ დაწახნაგებას მეტწილად ზურმუხებისათვის იყენებენ. ამიტომ მას ზურმუხტოვან დაწახნაგებასაც უწოდებენ. ზურმუხებს გარდა, ასე აწახნაგებენ გამჭვირვალე ფერად ქვებს – გრანატს, აქვამარინს, ჰიაცინტს, ბერილს, ტურმალინს, ზოგჯერ ლალსა და საფირონსაც.

სოლისებრი დაწახნაგება სრულდება საფეხურისებრივის ანალოგიურად სოლების დამატებით. თითოეული ფასეტი დაყოფილია ოთხ სოლად, დაწახნაგების ეს ტიპი კარგად ავლენს ქვის ფერს და სიცხოველე შეაქს მის ფერთა თამაშში.

ზოგჯერ ფართო და ბრტყელ კრისტალებს აძლევენ ვარდის ფორმას. ამ დროს დანაკარგი ნაკებია, რადგან რჩქა დიდი ფართობი, კრაგად ჩანს ქვის ფერი, ხოლო დახრილი ფასეტები აძლევენ მას მეტ მიმზიდველობას. ვარდისებურად აწახნაგებენ წვრილ, თხელ ალმასებს და გრანატებს. ამ შემთხვევაში ფუძე ბრტყელია, ხოლო გვერდით ზედაპირს ქმნის სამკუთხოვანი წახნაგები. მეტად უფექტურია ვარდი – 12-დან 72-მდე გვერდითი წახნაგით. „პოლანდიური“ ვარდი შედგება ორ რიგად განლაგებული 24 სამკუთხოვანი წახნაგისაგან. ორი ვარდის შეერთებით დაბულობენ ორმაგ ვარდს. უკანასკნელ წლებში ბრტყელ ქვებს აწახნაგებენ „პრინცესას“ ფორმით, იგი წარმოადგენს ფირფიტებს ღრმა ჭდეებით.

ბრილიანტური დაწახნაგება ყველაზე კარგად ქმნის სინათლის თამაშს. ნახევრად ბრილიანტური დაწახნაგებისათვის დამასასიათებელია – 12-დან 32 გვერდითი წახნაგი.

პირველად ბრილიანტური დაწახნაგების ზედა და ქვედა ზედაპირის ირგვლივ იყო 16 წახნაგი, შემდეგ გამოჩნდა ორმაგი ბრილიანტური დაწახნაგება 32 გვერდითი წახნაგით, ამჟამად მიღებულია სამაგი ბრილიანტური დაწახნაგება 56, 64 და 88 წახნაგით. კლასიკური დაწახნაგებისას ბრიალიანტს აქვს 56 გვერდითი წახნაგი. ამ შემთხვევაში სინათლის პარალელური კონა ბრილიანტში განიცდის სრულ შინაგან არეკვლას. ალმასის მაღალი დისპერსიის გამო, ბრილიანტში არეკვლილი სინათლე იშლება სპექტრის ფერად სხივებად, ამიტომ ანარეკლ სინათლეზე ბრილიანტი „თამაშობს“ ცისარტყელას ავტო ფერით. გარდა ალმასისა, ბრილიანტურ დაწახნაგებას იყენებენ

გრანატის, მთის ბროლის, ცირკონის, ტურმალინის, ტოპაზის, ზოგჯერ ზურმუხტისა და ლალის დასაწანაგებლად.

ნარევი, ანუ კომბირნირებული დაწახნაგებისას გვაქვს სამივე – საფეხურისებრი, სოლისებრი და ბრილიანტური ტიპები. იგი მნიშვნელოვნად აძლიერებს ქვის ელვარებას და შეფერვას. სხვადასხვა ძვირფასი და ფერადი ქვებისათვის ქვის ინდივიდუალურ თავისებურებების გამო არსებობს დაწახნაგების სხვა კომბინირებული და სპეციალური ფორმებიც. ასეთ სპეციალურ ფორმას მიეკუთვნება „მარკიზი“, დაწახნაგების ძლიერ წაგრძელებული ფორმაა ე.წ. „მსხალი“, რომელიც „მარკიზისაგან“ განსხვავებით, მხოლოდ ერთი მიმართულებითაა წაგრძელებული, „პონდელოკი“ – ძლიერ გაჭიმული, წვეთის მსგავსია, ამიტომ ეწოდება „წვეთი“. იგი რუნდისტეს მოკლებულია.

დაწახნაგების ტიპი ფანტაზია ყველა ელემენტის კომბინირებას გულისხმობს, სხვა ელემენტების დამატებით დაწახნაგების ეს ტიპი ძვირფას ქვას აძლევს ორიგინალურ სახეს, აძლირებს ფერთა თამაშს.

კაბოშონი მრგვალად გათლილი, ამობურცული, სფერული ან ოვალური ფორმის უწახნაგო ქვაა. კაბოშონები სამი ტიპისაა: პირველი – ამოზნექილი, მეორე – მაარტივი, ქვედა ზედაპირი ბრტყელია, ზედა ამოზნექილი და მესამე ტიპი – ამოზნექილ-ჩაზნექილი. ფორმას აძლევენ გაუმჯორვალე, მცირე შუქამტარ, განსაკუთრებით მოციმციმე ქვებს – ოპალს, კატის ოვალს, ქალცელნს, ვარსკვლავისებრ საფირონს, ფირუზს, ლაზურიტს, მალაქიტს, მთვარის ქვას. კაბოშონს იყენებენ გამჭვირვალე, მაგრამ ბუნებრივი ღუვექტიანი ქვებისთვისაც.

უკანასკნელ ხანებში გავრცელებულია ფერადი ქვების დამუშავების სპეციფიკური ხერხი – კენჭისებრი, განსაკუთრებით მძივების დასამზადებლად. მას იყენებენ ხელოვნური ძვირფასი ქვებისათვის, აგრეთვე ბუნებრივი ქვებისათვის – ქალცელონი, აქატი და სხვ.

ძვირფასი ქვების დაწახნაგების პროცესი ხუთ სტადიად იყოფა:

1. ქვის წინსწარი გასინჯვა;
2. გაპობა;
3. გახერხვა;
4. დაწახნაგება;
5. გაპრიალება.

ამჟამად ყველა ეს პროცესი ქარხნული წესით სრულდება, ყველაფერი ავტომატიზებულია, მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ძვირფასი ქვების ცალკეული კრისტალების თავისებურებანი იუველირისაგან მოითხოვს ინდივიდუალურ მიღებომას, სადაც დიდ როლს ასრულებს დამწახნაგებლის ალლო ჩვევები და გემოვნება.

ჩვენს ერამდე ჯერ კიდევ 4000 წლის წინათ, წინა აზიასა და ეგვიპტეში, ძვირფას და ნახევრად ძვირფას ქვებს იუვებდნენ გლიპტიკაში (ძერძნულიდან gliptike-ამოჭპა) გემას დამზადებისას (არჩევენ კამეებს ამოზნექილი გამოსახულებით და ინტალიობებს – სიღრმეში ჩაჭრილი გამოსახულებით). გემასათვის იუვებები სარდიონს, ქალცედონს, გრანატს, ამეთისტს, მთის ბროლს, რბილ ქვებს – სტეატიტს, სერპენტინს და ა.შ. გემებზე გამსახული იყო პორტრეტები, მათ შორის ისტორიულ პიროვნებათა, მთოლოგიური სცენები, ცხოველები, ფრინველები და სხვ. მაგალითისათვის საკუთრისია დავისახელოთ ერმიტაჟის მშვენება სამფურისი სარდიონიდან გამოჭრილი, დიდი ზომის, ე.წ. „გონქაგოს კამეა“. ანტიკურ ხანაში რომელ და საბერძნებიში, შავი ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროებზე, საქართველოში და ზოგიერთ სხვა ქვევნებში არსებობდა გლიპტიკის ადგილობრივი სკოლები, რომელიც აგრძელებდნენ ელინისტური და რომაული ხელოვნების ტრადიციებს და ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით ანგოთარებენ მას. დასავლეთ ევროპაში რენესანსის ეპოქიდან ხელახლა იწყება ქვის ჭრის, ამ უმნიშვნელოვანების დარგის განვითარება, განსაკუთრებით იტალიაში. უფრო გვიანმე XVIII-XIX საუკუნეებში აღინიშნება გლიპტიკის განვითარებაში ახალი აღმავლობა (საფრანგეთი, რუსეთი და სხვ.). გლიპტიკა ამჟამადაც პოპულარულია მთელს მსოფლიოში, ევროპაში ქვის ჭრის ცენტრია იდარობებრუტებინი.

თუ ანტიკურ ხანაში გემასთვის იუვებდნენ აქატს, სარდიონს, ონიქსს, ამეთისტსა და ეშმას, ამჟამად იუვებები თითქმის ყველა ქვას ალმასის ჩათვლით. ადრეულ ეპოქებში ძვირფასი და ფერადი ქვების დამუშავების დიდი ცენტრები მათი მოპოვების ადგილს იყო თავმოყრილი. შემდგომში სავაჭრო ურთიერთობათა განვითარებამ, აზიის ქვექნების კოლონიზაციამ, გამოიწვია ქვის დამმუშავებელი ცენტრების აღმოსავლეთიდან ევროპის ქვევნებში გადანაცვლება. ევროპა თანდათანობით იზიდავდა აღმოსავლეთის ქვექნების ძვირფასი ქვების სიმდიდრეს, ამას დაემატა XVIII საუკუნეში ძვირფასი

ქვების ახალი ბუდობების აღმოჩენა სამხრეთ აფრიკის ქვეყნებში, ხოლო XIX საუკუნეში – აფრიკაში.

XVIII საუკუნიდან ევროპაში შექმნილმა ქვის დამუშავების ახალმა ცენტრებმა დაწრდილა XIV-XV საუკუნეებიდან იტალიაში, გერმანიაში, უნგრეთსა და ჩეხოსლოვაკიაში არსებული ქვის დამამუშავებელი საწარმოები.

ამსტერდამში, ანტვერპენში, პარიზში, ლონდონში, ასევე შედარებით პატარა ქალაქებში, როგორიცაა განაუ, პფორცჰიმი, სენ-კლოდი დაარსდა ქვის დასაწახნაგებელი დიდი საწარმოები, სადაც მოდიოდა მსოფლიოში მოპოვებული ალმასის და ფერადი ქვების მეტი ნაწილი. მართალია, ეს ქალაქები საბადოებიდან ძალიან შორს მდგარეობდა, მაგრამ თვითონ წარმოადგენდნენ სამრეწველო და სავაჭრო ცენტრებს.

ამჟამად მსოფლიო ბაზარს ძვირფას ქვებს აწვდის ქვის დამუშავების ქვემოთ ჩამოთვლილი ცენტრები:

ალმასს – ანტვერპენი, ამსტერდამი, ობერშტეინი, ნიუ-იორკი, განაუ, პფორცჰიმი, ბერლინი, პრეტორია და იოჰანესბურგი.

ზურმუხტს – ეკატერინბურგი, პარიზი, ლონდონი.

ლალს – პარიზი, ლონდონი, პფორცჰიმი, კალკუტა, მანდალაო (ბირმა).

საფირონსა და ცირკონის – შრი-ლანკა, პარიზი, ლონდონი.

გრანატს – ტერნოვი და იაბლონეცი.

ოპალს – სიდნეი, იდარი, პარიზი, ლონდონი.

სხვადასხვა სახის ძვირფას ქვებს – პარიზი, სენ-კლოდი, საფრანგეთისა და შვეიცარიის იურა, ეკატერინბურგი, პეტროდევორეცი, ლონდონი, პფორცჰიმი, ვალდერიხე, იდარობერშტეინი.

ქარვას – გდანსკი, ბერლინი, იანტარნი.

მარგალიტს – პარიზი, იდარ-ობერშტეინი.

მარჯანს – გენუა, ნეაპოლი, ლივორნი.

გიშერს – ვიტბი, ოდი.

ზღვის ქაფს – რულა, ვენა

აქატს – იდარ-ობერშტეინი, კოლომბო, დელი, აგრა, კალკუტა, რიო-დე-ჟანეირო.

ნეფრიტს და ჟადეიტს – უნდეეიტს – უანჩუოუ, პეკინი, შანხაი.

სხვადასხვა სანახალევო ქვებს – ობერშტეინი, პარიზი, ეკატერინენბერგი, პეტროდევორეცი.

რუსეთში ძვირფასი ქვების გათლა-დაწახნაგების საქმე XVIII საუკუნიდან აყვავდა. მანამდე ქვებს ამუშავებდნენ კაბოშონით. 1720 წელს, პეტერბურგთან ახლოს პეტერპოლიში, პეტრე პირველის ბრძანებით აიგო ძვირფასი ქვების დასაწახნაგებელი ფაბრიკა. ასეთივე ფაბრიკა 1765 წელს გაიხსნა ურალში ეკატერინბურგში, ხოლო ფერადი ქვების გასაპრიალებელი ფაბრიკა კოლიგანში (ალტაი) 1786 წელს. სამივე ფარიკა მეფის სასახლის განკარგულებაში იყო და მას ემსახურებოდა.

რევოლუციამდე და საბჭოთა ხელისუფლების პირველ წლებში პარალელურად ვითარდებოდა ძვირფასი ქვების დამუშავების კუსტარული შინამრეწველური წარმოება – განსაკუთრებით ურალში, ხოლო ქალაქი ბუხარა შუა საუკუნეებიდან იყო ლაზურიტის დამუშავების ცენტრი.

1929 წელს ჩამოყალიბდა სპეციალური ტრესტი „რუსესკიე სამოცვეტი“. მი ტრესტს გადაეცა პეტერპოლის (ამჟამად პედრო-დორესი), ეკატერინბურგსა და კოლიგანის ფაბრიკები. ტრესტის განკარგულებაში იყო სანკტ-პეტერბურგის ძვირფასი ქვების დასაწახნაგებელი ფაბრიკა, ცენტრალური სამეცნიერო-კალეგით სადგური, საცდელი საწარმოო სახელოსნო, სანკტ-პეტერბურგის მოზაიკური და კერამიკული სახელოსნო, სინთეტიკური კორუნდის ლაბორატორია, საექსპორტო ნაწარმთა დასამზადებელი სპეციალური სახელოსნო, პერმის ქვების საპრიალებელი ქარხანა, კუნგურუს რბილი ქვების დასამუშავებელი სახელოსნო, ონსკის სამთო კანტორა და სხვ. „რუსესკიე სამოცვეტის“ ფაბრიკებში ბუნებრივ ქვებთან ერთად ამზადებენ სინთეზურ ქვებსაც.

იაკუტიში ალმასების ათვისების შემდეგ (1954 წელი) მათი დაწახნაგება დაიწყო მოსკოვი, ეკატერინბურგის და სმოლენსკის ფაბრიკებში. 1965 წლიდან ხორციელდება რუსეთიდან ბრილიანტებისა და სხვა საუგელირო ნაწარმის ექსპორტი.

როგორც ცნობილია, ძვირფასი მინერალების მასი სახომი ერთეული კარატი (საყოველთაოდ მიღებულია შემოკლება –კარ, ct): 1 მეტრული კარატი = $200\text{მგ}=1/5\text{გ}$.

სამკაულებში ჩასმული ძვირფასი მინერალების მასა განისაზღვრება შემდეგი ფორმულებით:

ბრილიანტებისათვის:

მრგვალი

$$M=R^2 \times H \times 0.0245$$

ა6

$$M=D^2 \times H \times 0.00612$$

ოვალი

$$M=\left(\frac{D_1+D_2}{2}\right)^2 \times H \times 0.0062$$

ზურმუხტისებრი

$$M=\left(L-\frac{1}{3}W\right) \times W \times H \times 0.013$$

ა6

$$M=L \times W \times H \times 0.0088$$

„მარჯიზი“ (ნავი)

$$M=L \times W \times H \times 0.0058$$

ა6

$$M=\left(L-\frac{1}{3}W\right) \times W \times H \times 0.0077$$

წვეთი (მსხლისებრი)

$$M=L \times W \times H \times 0.0059$$

ბაგეტი

$$M=L \times W \times H \times 0.0091$$

გალი

$$M=L \times W \times H \times 0.0059$$

სამკუთხა

$$M=L \times W \times H \times 0.0057$$

ფერადი ქვებისათვის:

მრგვალი თლილი

$$M=D^2 \times H \times p \times 0.0018$$

ოვალი

$$M=L \times W \times H \times p \times 0.0020$$

ზურმუხტისებრი ან რგაჯუთხა

$$M=L \times W \times H \times p \times 0.00245$$

მართვულობა
 $M=L \times W \times H \times p \times 0.0026$
„მარკიზი“ (ნავი)
 $M=L \times W \times H \times p \times 0.0016$

მსხლისებრი (წვეთი)
 $M=L \times W \times H \times p \times 0.00175$

პვალრატული
 $M=L \times W \times H \times p \times 0.0023$

კაბოჰონი
 $M=L \times W \times H \times p \times 0.0026$

სადაც: M – მასა, R – რადიუსი, L – სიგრძე, W – სიგანე,
 H – სიმაღლე, D – დიამეტრი, p – სიმკვრივე.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების გათლა-დამუშავება ძველ
საქართველოში

არქეოლოგიური მონაცემებით დასტურდება, რომ საქართველოში სამეცნიერო ძვირფასი თუ სანახელავო ქვა ჯერ კიდევ პალეოლითურ ადამიანს გამოუყენებია. ამ დროიდან იწყება მათი დამუშავება. „ძველი ქვის სანის ნაშთებიდან განსაკუთრებით ყურადღებას იმსახურებს საქართველოში პირველად აღმოჩენილი პალეოლითური ხელოვნების ნიმუშები: ტალაისაგან გაკეთებული სხვადასხვა გამოსახულების ყელსაკიდები“, ნაპოვნი საგერჯილეში, აქვე ნაპოვნია ორნამენტით შემცული ალებასტრის საკიდები.

კისტრიკის ნეოლითურ ნადგომში ნაპოვნია წვრილი კენჭების სახით მუქი წითელი ფერის ეშმა, სარდიონისებრი ქვები და გიშერი. შესაძლებელია ზოგიერთი მათგანი გამოყენებული იყო ესთეტიკური თვალსაზრისითაც. ეს ქვები პირველად იხმარებოდა ბუნებრივი სახით, მაგრამ შემდგომ, ტექნიკის განვითარებამ, ესთეტიკურ მოთხოვნილებათა ზრდამ, გამოიწვია ქვების გათლა-დამუშავება, ე.ი. მათთვის უფრო დამაზარ იქნის მიცემა.

ძვირფასი ქვების გათლა-დამუშავებას საქართველოში შორეული ისტორია აქვს, იწყება პალეოლითში და შემდეგ უფრო ვითარდება ნეოლითისა და ენეოლით-ადრეული ბრინჯაოს ხანაში. ძვირფასი ქვების დამუშავების მაღალი ტექნიკა თრიალეთის არქეოლოგიური ძეგლებითაც დასტურდება. აქ ნაპოვნ ფირუზითა და სარდიონით შემცულ ოქროს კულონს „ვერ მოეძებნება ბადალი ძეგლი აღმოსავლეთის ცნობილი ძეგლების ტორევტიკაში და წარმოადგენს ბრიჯაოს ხანის საქართველოში ოქრომჭედლური ხელოვნების უშესანიშნავეს მაგალითს“ (აკად. ბ. ჯუშტინი). ეს ტრადიციები გრძელდება ადრეული რეინის ხანაშიც. დვანის ნეკროპოლის არქეოლოგიური ძეგლების (ჩვენს წელთაღრიცხვამდე VII-VI სს) შესახებ ს.მაკალათია წერს: „დვანის ოსტატები დახელოვნებული ყოფილან მძივის დამზადებაშიც. მძივები ტექნიკურად კარგად არის დამუშავებული, ოსტატებს ეტყობათ დიდი დახელოვნება სარდიონის მძივების გამოთლა-გახვრეტა და სხვადასხვა ფორმის მიცემაში“

უპირველეს ყოვლისა, ძვირფასი ქვების გათლა-დამუშავების, ქვის ჭრის ტექნიკის მაღალი დონის მაჩვენებელია, ანტიკური დროის საქართველოს მატერიალური კულტურის ძეგლები, განსაკუთრებით გლიატიკის ნიმუშები.

ანტიკური დროის საქართველოში ძეგლების, საყურების, სასმაჯურების, აბზინდების, ყელსაკიდების, დიადემების და სხვათ ოქროს ელვარე ზედაპირზე მრავალფეროვანი ძვირფასი ქვების ჩასმა და ფერთა შეხამბა ტექნიკურად ძლიერ მაღალ დონეზეა შესრულებული. ქვის მასალად გამოყენებულია ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები: ალმადინი, ამეთვისტო, ფირუზი, აქატი, სარდიონი, საფირონი, აქვამარინი, ზურმუხტი, ალმასი, იასპი, ბივრილი, ოპალი, ონიქსი, ქალციდინი, სარდიონიქსი, მარგალიტი, მალაქიტი, ლაუვარდი, მარჯანი, სადაფი, გიშერი, ბროლი, ლალი, ნიკოლო, პლაზმა, პრაზემი, სარდერი, პიაცინტი, ტოპაზი, სერპენტინი, ქარვა, ნეფრიტი და სხვა.

თუ წინათ მცხეთისა და საქართველოს სხვა პუნქტებში ნაპოვნი ნივთები შემოტანილად ითვლებოდა, ამჟამად ღრმა ანალიზით დადასტურებულია, იმპორტთან ერთად, ადგილობრივ დამზადებული ძეგლების არსებობა. ძვირფასი ქვების მეტი ნაწილი ანტიკური დროიდან საქართველოში აღმოსავლეთის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებიდან იმპორტის სახით შემოდიო-

და, ნაწილობრივ გამოყენებული იყო ადგილობრივ მოპოვებული ქვებიც.

გ. ლემლეინი აღნიშნავს, რომ შესაძლებელია სარდიონის, ქალცედონის, აქატის რომელიმე სახესხვაობის მოპოვება წარმოებდა აჭარა-თრიალეთის ქედზე.

გ. მაქსიმოვას მცხეთა-სამთავროს ნეგროპოლიდან 95 გემა აქვს აღწერილი. აქედან ანტიკურ ბიზანტიურ და ორანულ-პართულ და სასანიდური ეპოქის გემებთან ერთად, რამდენიმე ადგილობრივი გემაა. იგი აღნიშნავს, რომ ანტიკურ პერიოდში ქვის ჭრის ცენტრი იყო რომი, მაგრამ იმპერიის პერიფერიულ შიც არსებობდა ქვის საჭრელი სახელოსნოები. გ. მაქსიმოვა წერს, რომ 1940 წელს მცხეთაში ნაპოვნი იყო ანტიკური ჭრილა ქვები ბერძნული წარწერით, მაგრამ ბეჭდების მფლობელი ადგილობრივია, ე.ი. სახელოსნოები ასრულებენ შეკვეთებს ადგილობრივ მცხოვრებთათვისო.

ანტიკური დროის მცხეთაში გ. ლომთათიძის აზრით „პატიოსან თვალთა გათლა-დამუშავების ხელობაც ლირსეულად უბამს მხარს ოქროს პოლიქრომული ნივთების დამზადების ხელობას. აღსანიშნავია თვით თვლების მინერალური მასალის დიდი მრავალეროვნება და ფართო ასორტიმენტი, რაც რა თქმა უნდა, ბევრ შემთხვევაში ადმოსავლურ იმპორტს მოასწავებს (ზურმუხტი, საფირონი, ალმასი, დაალი, ნეფრიტი და სხვა), ხოლო ზოგჯერ ადგილობრივი რესურსების გამოყენებას უნდა გვანიშნებდეს (ქალცედონი, აქატი, ამეთისტი, სარდიონი და სხვ.)“. სამთავროს სამარხებში (IV-VII სს) ადმონიული ქინძისთავები შემგველია სარდიონით, მარჯანით, მალაქიტით, ბროლით, სეილანით, მარგალიტით. „სამთავრული ქინძისთავების მსგავსი საქართველოს ტერიტორიის გარდა, თითქმის არსად არ არის ცნობილი, თვით საქართველოს ტერიტორიაზეც კი, ეს ქინძისთავები უმთავრესად მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოშია გავრცელებული... შესაძლებელია მძივის დასამზადებელი მასალა... შემოქმნდათ, მაგრამ თვით მძივების დამზადება კი ადგილობრივ უნდა ვიგულისხმოთ“.

მატერიალური კულტურის ძეგლებთან ერთად ძვირფასი ქვების დამუშავების მაღალი დონე ისტორიულ-ლიტერატურული წყაროებითაც დასტურდება. ბიბლიაში ქვის დამუშავებასთან დაკავშირებით გვხვდება ტერმინები: „გამოჭრილი“, „გამოქანდაკებული“ და სხვ. („მოიღეთ თქვენ თავით თქვენით, შესაწირავად უფლისა... ქვაი სარდიონი და ანთრაკი, გამოსაქანდაკებლად“). „ხუროს“ ცნებაში, როგორც ჩანს თავდა-

პირველად ძვირფასი ქვის მჭრელი იგულისხმება, ნახსენებია „ქვის მკოდელნი“ და „ქვის მთლელნი“. ძვირფასი ქვების შესახებ ძველად ქართულ ხელნაწერებში ხშირადაა ლაპარაკი ქვის გათლა-დამუშავებაზე.

მითეთბულია ოუ რა თვისებებს შეიძენს ქვა დამუშავების შედეგად... „შეკო განთლილ იქნეს ქვა ესე ზურმუხტი და განფხეცილ მაშინ აჩუქნებს იგი სახესა შთამხედავისასა“ (ხელნაწერი H-406). იმავე ხელნაწერში ავტორი ჯავაირჩს, ქვის მჭრელს “თუალთ მკეთბელს“ უწოდებს. ანთრაცზე ნათქვამია: „სპეცალი ესე თუალთ მკეთბელთა ხელოვანობებრ თდეს იგი გამოჩენით იხმარების... მაშინ განაბრწყინებს ფრიად ფეროვნებასა თვისსა“. ამავე ხელნაწერში ძვირფასი ქვების დამუშავებასთან დაკავშირებით ხშირადაა ნახმარი ტერმინები: „გამოაკეთეთს“, „გამოაქანდაკეს“; მეორე ხელნაწერით (ფ.242). „ალმასი ყოვლისა პატიოსანისა ქვისა თავი გამკეთებელი და ჯავარისა მიმცემი არის... უაღმასოდ ჯავარიანთა თვალთა თლაცა გახვრება არა ეგბის.. ჯავარიანთა ქვათა შემქობს, თვალადობას და სიკეთეს მოუმატებს და განაბრწყინებს“.

ძველ ქართულში ქვიდან ლერბის გამომჭრელს „აქაქს“ უწოდებდნენ:

„პატიოსანი თვლები ითლების აქაქისაგან, ობოლი მარგალიტები ამოიდების ზღვისაგან“ თეიმურაზ I.

გათლილ სპეცალს გამოწახნაგებელსაც უწოდებდნენ. „პალმასობის“ ავტორი გათლილ-გაპრიალებულ ძვირფას ქვას „თრაშ ნაქმნარს“ უწოდებს. ხოლო ნივთების ძვირფასი ქვებით შემკობა მრავალი ტერმინით აღინიშნებოდა: „მოთლული“, „მოთვალული“, „მოთვალ-მომარგალიტებული“, „მომარგალიტული“, „მორჭებილი“, „მურასა“ და სხვ. ოუ ქვირფასი ქვა ამობდა რომელიმე ნივთს, ამასაც სპეციალური ტერმინებით აღნიშნავდნენ: „შემკობა“, „შეჭედვა“, ან ძვირფასი თვალი „უსხედს“, „უზის“ ან „თუალნი ყვარნეს ერთი ზურმუხტისა და მეორე ბივრიტი“ (საქართველოს სამოთხე, გვ.73). შეიძლება ძვირფასი ნივთი ყოფილიყო „მარგალიტით ნაკერი“, ძვირფასი თავლი „ჩაწყობილი“, „შემკული“, ან უბრალოდ აღნიშნული „მრავალი ძვირფასის თვალმარგალიტი მასზე მსხდომარქ“, გვხვდება „სადაფით შენებული“ და სხვ.

ქართული ხელოვნების მუზეუმის ოქრომჭედლობის ძეგლებში მოჭედილობის ბუდეში ქვის ჩასმის საკითხს სპეციალური შრომა უძღვნა ხელოვნებათმცოდნე რენე შმერლინგმა.

ამასთან ერთად, რ. შმერლინგი მიუთითებს, რომ XII-XIII საუკუნეებში ჭედურ ხელოვნებაში მთავარი ყურადღება ექცეოდა გამოყენებული ქვის ფერს.

ქართველ ხალხს მართლაც პქონდა ფერებისკენ ლტოლვა. ამას ამტკიცებს ხატებისა და პანალიების შესამკობად ძვირფას ქვებთან ერთად ლამაზი ფერის მქონე უბრალო ქვების ხშირად გამოყენებაც.

თუ რა სანახელავო ქვებს იყენებდნენ XVIII საუკუნეში და რომელი იარაღებით ამუშავებდნენ მას, ამის შესახებ საინტერესო ცნობებია დაცული „კალმასობაში“ კითხვაზე: „რა გვარი ქვანი იხმარებიან ხელოვნებისა ამისათვის სათლეჭლად“, იოანე პასუხობს: „მარმარილოები სხვადასხვა გვარი, შავი ქვა, ჭრელი ქვა, თაგვმარილი... დაჟვარდი და სხვა ბეჭდის თვალნი უფრო მდაბლისა ხარისხისა და იაშმი, იამანი, აყიყი და ესე ვითარნი“. კითხვაზე: „ვითარნი იარაღნი შევნის ამ ქვათა გასათლეჭლად“ იოანე პასუხობს: „ფოლადთაგან ქმნილი სხვადასხვაგვარი წერაქნი, ხელებრნი, კალამნი, მართულნი გასახერხად, ციბრუტი გასახვრებად, ჩალხნი გასაწმენდად, ჯალატაშნი, მჭადა ქვა, ზუმფარა და სხვა ესე გვარნი იარაღნი და მჭრელი დანები“. „კალმასობის“ ავტორისათვის ცნობილია ძვირფასი და სანახელავო ქვების გათლა-დამუშავების ტექნიკაც.

საფუძველს მოკლებული არ უნდა იყოს ზ. ჭიჭინაძის ცნობა რომ XVII საუკუნეში „კრიალოსნის სამკეთებლო ქარხნებიც იყო თბილისში და სავაჭროებიც. კრიალოსნებს აკეთებდნენ ფერად-ფერადს და ბევრ ძვირფასებსაც, ხმარობდნენ ქრიალოსნის გასაკეთებლად ქარვას, მარჯანს, ფირუზს, გიშერს... მძივთა და თვალ-მარგალიტთა ოსტატნი და ვარები ყიდულობდნენ, აკეთებდნენ და პყიდნენ ყოველნაირ თვალ-მარგალიტს, მაგალითებრ ფირუზს, ქარვას, მარჯანს, ლალს, იაგუნდს, გორას, მარმარილოს (დრუგილი) შესანიშნავ ნივთებს“ იქვე დასძენს, რომ ამ დარგში ოსტატობა „დიდად იყო ქართველთა შორის გავრცელებულია“.

გასული საუკუნის 50-60-იან წლებში თბილისში არსებობდა ქვის სათლელი ფაბრიკა, სადაც მზადდებოდა ეშმის, ობსიდიანის, მარმარილოს და სხვა სანახელავო ქვებისაგან ქვის მრავალი ნაწარმი (ლარნაკები, ფიალები და სხვა). ბევრი მათგანი იგზავნებოდა პეტერბურგში მეფის სასახლისათვის. 1868 წელს თბილისის ქვასათლელი ფაბრიკა გადაეცა პეტოპირს, კინგე პეტრმიკინს.

XIX საუკუნის დასარულისათვის საქართველოში, განსაკუთრებით თბილისში, ფაბრიკული პროდუქციის კონკურენციამ, საიუველირო (საჯავაირჩო) საქონელმა, შინამრეწველობის სხვა დარგებთან ერთად თითქმის განდევნა ჩვენში ქაზე გამოჭრის ტრადიციები. ჩვენი საუკუნის 30-იან წლებში იყო აგრეთვე ქვის საჭრელი სახელოსნო, სადაც ადგილობრივი ქვებიდან ამზადებდნენ ფართო მოხმარების საგნებს, ამჟამად თბილისში არსებობს საიუველირო ფაბრიკა, ხოლო ქარხანა „აქატი“ ამზადებს ტექნიკურ ქვებს.

ძვირფასი ქვებით შემკული ნივთები საუკუნეების განმავლობაში გამოხატავდნენ ქართველი ხალხის მაღალმხატვრულ გემოვნებას და შეესაბამებოდნენ თავისი დროის მოთხოვნილებებს.

ძვირფასი ქვები რეგალიებსა, ტანსაცმელსა და საეკლესიო მორთულობაში

ისტორიულ წარსულში ქართველი ხალხის სიმდიდრე და ფაქიზი გემოვნება განსაკუთრებით მკაფიოდ ჩანს ძვირფასი ქვების რეგალიებსა, ტანსაცმელსა და საეკლესიო მორთულობისათვის გამოყენებაში.

ქართველ მეფეთა რეგალიები ნაწილობრივ შესწავლილია ქართული ჩაცმულობის ისტორიის შესწავლასთან დაკავშირებით. ჩვენ გაინტერესებს სამეფო რეგალიებისათვის გამოყენებული ძვირფასი ქვები. ისტორიულად ცნობილია ქართული სამეფო ნიშნების (გვირგვინი, კვერთხი და სხვ.) განმასხვავებელი თავისებურებანი სხვა ქვენების მეფეთა რეგალიებისაგან, მაგრამ ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ საუკუნეების მანძილზე რომაელი კეისრები, თუ ბიზანტიელი იმპერატორები, სპარსეთის შაჰები თუ თურქეთის ხონთქარები მშვიდობიანი ურთიერთობის პირობებში ასაჩქრებდნენ ქართველ მეფე მთავრებს. ამით აიხსნება ქართველ მეფე-მთავართა რეგალიების მსგავსება სხვა სახელმწიფოთა რეგალიებთან.

ქართველ მეფეთა ჩაცმულობის ყველაზე ადრინდელი აღწერილობა დაცულია ბიზანტიურ წყაროებში. იოანი მალალა (491-578 წწ) წერს, რომ 515 წელს რომაელების მიერ მეფედ კურთხევის შემდეგ დაზთა უფლისწული წათე დაბრუნდა დასავლეთ საქართველოში. „მას ემოსა რომაული სამეფო გვირგვინი...წადები, რომლითაც ატარებდა თავისი საკუთარი ქვენიდან ჩამოეტანა და მარგალიტებით იყო შემკული“. ასეთ-

სავე ცნობას იძლევა აგათიაოკოლასტიკოსიც: „წათეც დაბრუნ-და ბიზანტიონიდან სტრატეგოსთან ერთად, რომაელთა მეფისაგან მიეღო მას, როგორც ეს დაწესებული იყო, მამა-პაპის სახელი და სამეფო ნიშნები. ეს ნიშნებია: ოქროს გვირგვინი თვალმარგალიტით შემკული. კოჭებამდე გრძელი ქიტონი ოქრომკედით მოქარგული; მიტრა აგრეთვე ოქროთი და თვალებით შემკული და წითელი წალები“

ჯუანშერს, „ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისაში“ აღნიშ-ნული აქვს გორგასლის ზურმუხტისა და იაგუნდის გვირგვინი.

დავთ აღმაშენებელმა შვილი დემეტრე რომ გაამეფა „დაადგა თავსა გუირგუინი შვენიერი ქვათაგან პატიოსანთა“. ასევე გიორგი მეფემ, თამარს „დაადგა გვირგვინი ოქროსა თავსა მისსა, ოქროსა მას უფაზისაი, აღმგული იაკინთითა, ზმიონითა და სამარაგდოთა მიერ“.

სამეფო გვირგვინზე და სამოსელზე ძვირფასი ქვების არსებობა მტკიცდება ტაძრებსა და მონასტერებში დღემდე შემორჩენილი მეფეთა ფრესკებით. ივ. ციციშვილს მეფეთა ტანსაცმლის დახასიათებისათვის მოცემული აქვს ფრესკების აღწერა: „გიორგი I, ბაგრატ IV და დავთ აღმაშენებელს... სამთავეს ამიობს სპეცალებით მოფენილი ოქროჭედილი მანიაკი და „ლორო“...ბეთანიის მხატვრობაზე გიორგი მესამის „ბისონს კალთის ძირებზე შემოვლებული აქვს ოქროჭედილი არშია ძვირფასი თვლებით მოჭედილი“..., თამარ მეფეს აცვია მიწამდე გრძელი მაჯებნაქარები კიწრო, ცისფერი ტუნიკი და ძვირფასი ქვებით მოჭედილი მანიაკი“. „...გელათის ფრესკების მიხედვით გიორგი მეფეს, და ელენე დედოფლებს აბურავთ გლუვი ოქროს მაღალი თაჯები, თვლებით და მარგალიტებით მოჭედილი... გვირგვინები სპეცალებითა და მარგალიტებით არის მოჭედილი...ბეთანიის მხატვრობის მონაცემებით გიორგი III, თამარ მეფეს და გიორგი ლაშას ბურავთ...თაჯები, ამასთან ძლიერ მაღალნი და კბილოვანნი და თვალ მარგალიტით ძვირფასად მოკაზმულნი“...

ალექსი იველევს 1650-1652 წწ. იმერეთის სამეფოში ელჩობის საანგარიშო აღწერილობაში ასეა მოხსენიებული იმერეთის მეფის ალექსანდრეს ჩაცმულობა: „...მას ტანზე კაბა ეცვა აბრეშუმის ქსოვილსაგან გაკეთებული ოქროს არშიით შემოყოლებული, დილები ოქროსი პქონდა ალმასის წვრილი თვლებით გაწყობილი. კაბას დაბალი საყელო აქვს და ორმუზდული დიდი მარგალიტებით არის საყელოს ზედა ნაწილი შემოყოლებული. პერანგს მოკერებული საყელო აქვს,

რომელსაც აგრეთვე ორ ძაფზე ასხმული ორმეზდული დიდი მარგალიტები აქვს შემოყოლებული. კაბაზე სირმის, ოქრომკედისა და აბრეშუმის ძაფებისაგან ნაგრეხი სარტყელი აქვს გაკეთებული. სარტყელზე ოქროს სამკაულებია, ძვირფასი ქვბით, ზურმუხხისა და იაგუნდის ჟიუმატებით გაწყობილი. კაბაზე ოქროთი მოჭედილი ხმალი არტყია. ოქროში ჟოლოსფერი იაგუნდები და ზურმუხხებებია ჩასმული, აგრეთვე ალმასის ჟიუმატი. ხმლის შემოსარტყამ ქამარს ბოლო მიწამდე აქვს ჩამოშვებული, იგი ოქროთი არის შემკული. ოქროზე იაგუნდის, ზურმუხხისა და ალმასის ჟიუმატი არის ჩასმული... თავზე ქონგურებიანი გვირგვინი ადგას, უქობო, შვიდსაყრდენიანი, ორმეზდული მარგალიტით შემოყოლებული, შიგადაშიგ ჟოლოსფერი და ცეფერი იაგუნდის ქვებია ჩასმული, აგრეთვე ზურმუხხისა და ალმასის ჟიუმატებითაა შემკული... მეფეს ხელთ ოქროთ მოჭედილი სკიპტრა (კვერთხი) უპყრია, სკიპტრა იაგუნდის, ზურმუხხისა და ალმასის ჟიუმატებით არის შემკული. სკიპტრას (კვერთხს) ზემოთ სფერო პქონდა, რომელ შიაც ალმასის ჟიუმატები იყო ჩასმული, სფეროს ზემოთ დიდი ჟოლოსფერი წახნაგოვანი იაგუნდი პქონდა ჩასმული“.

გვიანფენიდალურ ხანაში (კერძოდ XVIII) ქართველ დედოფალთა, მეფეთა თუ ერისმთავრის ასულთა და სხვა დიდგაროვანთა სამოსისათვის სამკაულებად სხვადასხვა სახისა და სიდიდის ძვირფასი ქვების გამოყენებაზე უხევ მასალას გაძლებს ჩვენს დრომდე მოღწეული მზითვის წიგნები (მარიამ დედოფლის, ანა ქსნის ერისთავის, ელენე ქსნის ერისთავის, ანუკა ბატონიშვილის, ელისაბედ ბატონიშვილის, ნინო გიორგის ასულ ბაგრატიონის და სხვ.). ჩაცმულობისათვის ხმარებული ძვირფასი ქვების რაოდენობა ასეულებსა და ათასეულებს აღწევს. ჩვენ გამოვთვალეთ ელისაბედ ბაგრატიონის (ერეკლე მეორის და, გაათხოვეს კაცია დადანხზე 1768 წელს) მზითვის წიგნში მოხსენებული ძვირფასი ქვები: მარგალიტი ყოფილა 10 628, იაგუნდი 436, ზურმუხხი 250, ალმასი 66, ფირუზი 66 და ა.შ. ანა ქსნის ერისთავის ტანისამოსისა და სამკაულებისათვის გამოყენებულია ათეულობით და ასეულობით ზურმუხხი, ლალი, ბადახშანის ლალი, ფირუზი, ალმასი, გიშერი, ქარვა, მარჯანი, სადაფი სხვადასხვა ფერის იაგუნდი. ელენე ქსნის ერისთავის „მურასად“ შემკულ ჯილას („ჯილადიდებული თავსარჭობი“ ს.ს. ორბეგლიანი) მრავალი ლალი, ზურმუხხი, სხვადასხვა ფერის იაგუნდი, ფირუზი, მარგალიტი ამკობდა „სინსილითა და ოქროს თითრიმებითა“.

თამარ მეფის დროს ოქრო-ვერცხლითა და ძვირფასი ქვებით ქვეყნის სიმდიდრეზე მითითებულია ისტორიულ წყაროებში. კერძოდ, თხზულებაში „ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთანი“ აღწერილია თამარ მეფის სამეფო ტახტი: „...ამას შინა იყო შესწორებული საყდრები და სარკუმლები, პატიოსნად შემგული ოქროითა, რომელიმე ვერცხლითა, თვითო ვერად განშუენებული საჯდომი თვითეულისა კაცისა... ხოლო ზენა კერძო იყო ტახტი უპატიოსნები ყოველთა დასაჯდომელთა შემული ოქროითა, თუალითა და მარგალიტითა მიერ პატიოსნითა. ამას სამოთხესა შინა შეიყვანეს ჭეშმარიტად დირსი მას შინა ყოფისაი შეფე თამარ“.

ბასილ ეზოსმოძღვარი წერს, რომ თამარ მეფის დროს „არა იყო განცდა და აღრიცხვა სიდიდეთა ოქროსა და ვერცხლისა ჭურჭელთა. ნაქსოვთა სიმრავლე აურაცხელი, სასმურნი ოქროსანი, თუალ-მარგალიტოვანი ლანკნები და პინაკები. ავტორს აღწერილი აქვს რომ, თამარ მეფის დაშერის მიერ რუქნადინის დამარცხების შემდეგ „პუალად აღისნეს ყოველი საგანძურნი სამეფონი ოქროითა, რამეთუ მიწისა მსგავსად შეასხმიდეს ოქროსა, ხოლო თუალსა და მარგალიტსა წყვით დასძებდეს... ინდოურთა ქვათაგან... აღისნა ყოველნი ეპლესიანი“.

ძვირფასი ქვა, როგორც სამკაული, განსაკუთრებით დამახასიათებელია ქართული სასულიერო წოდებისათვის, პირველ რიგში მაღალი წოდების სასულიერო პირთათვის საეკლესიო მიტრების, გვირგვინების და სხვათა სამკაულად. პალატონ იოსელიანს წიგნში „Описание древностей Тифлиса“ (1866წ.) სიონის ტაძრის სიძველეთა შორის აღწერილი აქვს სიონის მიტრები. ერთ-ერთ მიტრას, რომელიც 1683 წლით არის დათარიდებული, ასე აღწერს ავტორი: „მიტრა მთლიანად ოქროსია, ჭედური ხელობისა, მასზე ზევით ალმასის ჯვარია, მრავალი აღმოსავლეური ქვით შემკული. მიტრის „შესამობად ნახმარია 66 ალმასი, 577 იაგუნდი, 16 ზურმუხტი, 520 ფირუზი, 95 მარგალიტი და სხვა ქვები. ბევრი მათგანი ფრიად დიდია და ძვირად ღირებული“. სიონის დანარჩენი ოქროს მიტრებიც უხვადაა შემკული ძვირფასი ქვებით. მცხეთის სვეტიცხოვლის „დიდ გვირგვინს მრავალი თვალმარგალიტი და ოქრო შევამატე და შევამკე“ – წერს საქართველო კათალიკოსი ნიკოლოზ ამილახვარი (1686წ.).

ალექსი იევლევი აღწერს კათალიკოსის კერთხესაც (არგანს): „კათალიკოსს ორ რქიანი კვერთხი ეპყრა ხელთ,

ბერძნული ყაიდისა, მთლიანად ოქროსგან არის მოჭედილი. ზედ სამი სფეროა, იაგუნდისა და ზურმუხტის ჟიშმატებით შემკული". ალექსი იევლევი იმერთის შეფე ალექსანდრესთან შეხვედრის მომენტში ასე აღწერს კათალიკოსის თავსამკაულს: „კათალიკოსს თავზე ესურა გვირგვინი შავხავერდგადაკრული, ქადის ჯვარედინი და გარშემო იაგუნდის, ზურმუხტისა და ალმასის ჟიშმატებით შემკული ოქროთი არის შეჭედილი... კათალიკოსს ფეხსაცმელს ცხვირი, ქუსლები და ტერფის რკალი ძვირფასი ქვების ჟიშმატებით შემკული ოქროთი არის მოჭედილი". ს. კაკაბაძის მიერ გამოქვეყნებული დიდი საკათალიკოსო იადგარიდან ჩანს რომ, 1600 წლის ახალ ხანებში აფხაზეთის კათალიკოსს ეფთვიმი საყვარელიძეს ბიჭვინთის დათიშობლისათვის შეუწირავს „გვირგვინი ოქროისა მოთვალ-მომარგალიტებული".

ძვირფასი ქვები ამკობს საეკლესიო სამოსსაც: ბისონს, ომფორს, ენქერს, საბუხარებს, მაზარებს, ბარტყულებს, საბჭურებს, ქამრებსა და სხვ.

ბისონი: 1552 წელს კათალიკოს-პატრიარქ მალაქიას მცხეთის სვეტიცხოვლისათვის შეუწირავს „ბისონი...მძიმედ ნაკერი, შემკობილი თვალითა და მარგალიტითა". აფხაზეთის კათალიკოსს ეფთვიმი საყვარელიძეს კი ბიჭვინთის ტაძრისათვის შეუწირავს ბისონი „ხავერდისა ოქროს ღილებიანი მოთვალ-მომარგალიტებული". მ. ტყემალაძე სიონის ტაძრიში 1904 წლისათვის ასახელებს რამდენიმე ბისონს. აქედან ერთს „ზურგზე აქვს ჯვარი საშუალო ზომის მარგალიტისა. მათ შორის ჩასმულია სამი ზურმუხტი; ჯვრის ბოლოს ერთი მკრთალი ზურმუხტი და მის ირგვლივ ხუთი სეილანი, ჯვრის მარჯვენა და მარცხენა მხარეზე ექვსი სეილანი და ზევით ორი ზურმუხტი აქვს, ქარვის ღილი ხუთი". მცხეთის სვეტიცხოვლის და გელათის მონასტრის სიძველეთა შორის მოხსენებულია ძვირფასი ქვებით შემკული ბისონები.

ომფორი (ომოფორი): 1532 წელს კათალიკოს მალაქიას მცხეთის სვეტიცხოვლისთვის შეუწირავს „ერთი ომფორი მძიმედ ნაკერი, შემკობილი თვალითა და მარგალიტითა", ასევე ეფთვიმი საყვარელიძეს ბიჭვინთვისათვის – „მძიმედ მოთვალ-მომარგალიტებული ომფორი". ხოლო მალაქია-გურიელი კათალიკოსს იმავე ტაძრისათვის შეუწირავს „ერთი მძიმედ მოთვალ-მომარგალიტებული ოქროს ომფორი ათასის ფლურისა სრულიად პატიოსანის თვალითა და მარგალიტითა შემკობილი". სიონის ტაძრის ოქროთი და ვერცხლით ნაკერ ომფორზე

იყო წარწერა: „ჩუენ... დადიანის ასულმან მარიამ შევაკერვინეთ ომფორი ესე და შევამკეთ თვალითა და მარგალიტითა“, ასევე ვახტანგ მესუთის შეუდლეს, დედოფალ როდამს წილგნის ღვთიშობლისათვის შეუწირავს „ომფორი ესე თვალითა და მარგალიტითა შემქული“.

ძვირფასი ქვებით შემკული ენქერი მოხსენებულია სიონის სიძველეთა აღწერილობაში და სვეტიცხოვლის სიგელებში.

საეკლესიო შესამოსლებს შორის ხშირად არის მოხსენებული ძვირფასი ქვებით შემქული საბუხარები, მაზარები, ბარტყულები, სტიქრები, საბჭეურები, მდინარები, ორარები, ქამრები და სხვ.

საეკლესიო ტანსაცმლის შესამკობად ძვირფას ქვასთან ერთად გემებითაც სარგებლობდნენ.

ქართველმა ხალხმა ქრისტიანობა IV საუკუნეში მიიღო. ამ დროიდანვე უნდა ვიგულისხმოთ ხატების, ჯერების და სხვა საეკლესიო ჭურჭლეულობის არსებობა და მათი შემკობა ძვირფასი ქვებით.

საეკლესიო მორთულობაში ქვირფასი ქვების გამოყენების შესახებ ერთ-ერთი უძველესი დოკუმენტია მელქისედეკ კათალიკოსის 1020 წლის სიგელი: „და შევსჭდე სუეტი ცხოველი ოქროითა და ვერცხლითა, თვალითა და მარგალიტითა და მოვჭედენ კანკელნი და კარნი საკურთხევლისანი ოქროითა და ვერცხლითა და შევსჭდენ ძელნი ცხოვრებისანი ოქროისანი ყოველნი თვალითა და მარგალიტითა. და სამარტვილოსაგე შიგან დაუსვენე ხატი (ესე) წმინდისა ღვთისმშობლისა შემკობილი ოქროითა, თვალითა და მარგალიტითა... და ხატი ესე დიდი მაცხოვრისა საროთითა (მოზაიკითა-ავტორები) და გარშემო თვლითა შემკობილი და სხუა ხატი მაცხოვრისა ვერცხლისა ოქროითა ცურვებული და ხატი ნათლისცემლისა იოვანეს საროთითა შექმნილი და ვერცხლითა შეჭედილი და სხუა ხატები საროთითა და ოქროს ფურცლებითა დაწერილი (ყოველნი რიცხვით ნე (155)-ე და ბარძიმ-ფეშეუმი ოქროსანი) თვლითა და მარგალიტითა და მინისა ხატებითა შემკობილი, კოვზი ოქროისა და ხვირნი (ხოირი) ოქროისანი თვლებითა და მარგალიტებით შეგაზმული და სამწერობელნი ოქროისანი (და მარგალიტით შემკობილნი)... სახარება თვლითა და მარგალიტით შემკობილი“.

ხატების ძვირფასი ქვებით შემკობის შესახებ მეტად საინტერესო ალაგერდის სახარების ივანე ლიპარიტისძისეული

მინაწერი 1059 წლისა: „დავასუენე ხატი წმიდისა გორგისა მთავარმოწამისა ოქროისა მინითა, ზედ ზის თუალი იაგუნდი დიდი და მცირე პ(20), ზურმუხტი ბ(2), ბადახშანი ბ(2) და მარგალიტი იე(15) სხვა თვალი კ-დ ბეჟელი მრთელი და სრული ყოვლითა ფერითა“.

შეუ საუკუნეების ქართულ ოქრომჭედლობაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია გეღრების ღვთისმშობლის ხახულის ხატს, რომელსაც მავლევართა უმრავლესობა XI საუკუნის ქმნილებად მიიჩნევს. ამ ხატისათვის სპეციალურად გაკეთებული კარედი შემცულია მინანაქრითა და ძვირფასი ქვებით, მასზე ასამდე ძვირფასი ქვაა. ხატი პირველად ხახულის მონასტრის საგანძურს შეადგენდა, შემდგებ კი დავით აღმაშენებლის დროს, გელათში გადაუსვენებიათ. ამ დროიდან ხატს მრავალი შესაწირი ჰქონდა. დავით აღმაშენებელს ამ ხატისათვის მრავალი თვალ მარგალიტი უანდერძებია: „...ჩემნი ალალნი (ლალნი) და თვალმარგალიტნი ხახულის ღვთისმშობლისად შემიწირავს“.

XVII საუკუნის 50-იან წლებში ალექსი იევლევი ხახულის ხატზე ასახელებს იაგუნდებს, ზურმუხტებებსა და კაპლის სიდიდის ალმასებს.

ასევე ძლიერ საინტერესოა, როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი წერს – „ქართველთათვის სათაყვანებელი განი, ყელის ჯვარი თამარ მეფისა“. იგი დაცული იყო ხობის მონასტერში. მაცხოვრის ხატი, რომელშიაც ინახება თამარის ჯვარი ე. თაყაიშვილის აზრით, დამზადებული უნდა იყოს XIII საუკუნეში შერგილ დადიანის თაოსნობით. ხატი სევადიანია, ლამაზად მოწუქურთმებული და შემკობილი 21 ძვირფასი ქვით (სარდიონი, ამეთვისტო, ფირუზი, საფირონი, იაგუნდი), ჯვრის სახეს კი ჰქმის თოხი მოგრძო ზურმუხტი. სარდიონიდან ერთი შუაშია, თოხი ფრთვებზე, ექვსი ღიდორონი მსხლის მსგავსი მარგალიტიდან თოხი ჯვრის კუთხეებშია, ორი ზემოთ. ზურგის მხარეზე კითხულობთ „მეფე და დედოფალი თამარი“.

ძვირფასი ქვებითაა შემცული ხობის „ვედრების“ ტიპის ღვთისმშობელი, ხობის მაცხოვრის წელსზევითი გამოსახულება, მოქროვილი ვერცხლი (XIIIს). ასევე კაცხის მაცხოვრის წელსზევითი გამოსახულება-მოოქროვილი ვერცხლის (XIIს), თბილისის ქაშუეთის (XIIIს) ხატი სხვადასხვა ქრისტიანულ-რელიგიური სცენებით, ანხისხატი – მაცხოვრის „ხელოუქმნელი ხატი ბექა ოპიზარისა (XIIIს) – მოქროვილი ვერცხლი“. აწყურის ღვთისმშობელი (XVს), გელათის ტრიატიქონი

დვთისმშობლის ხატით (XVIIს), ალაგერდის დვთისმშობელი (XVIIIს), ქვათახევის დვთისმშობელი (XVIIIს) და ა.შ.

ძვირფასი ქვებით შემკობის მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა სიონის დვთისმშობლის ხატი (XVII საუკუნის 60-იან წლებში შესწირა გიორგი ვახტანგ მეფის ძემ.) ეს ის ხატია, რომელიც რამდენჯერმე იყო გატაცებული და ისევ დაპრუნებული. ჩვენ შევაჯამეთ ხატის შესამკობად გამოყენებული სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ძვირფასი ქვების რაოდენობა – აღმასი 43, იაგუნდი 124, ზურმუხტი 116, ლალი 240, ტოპაზი 52, სეილანი 17, ამეთისტო 1, ლაზურიტი 2, ფირუზი 62, მარგალიტი ათასობით.

სიონში დაცულ ხატებს შორის აღსანიშნავია სიონის ივერიის დვთისმშობლის ხატი, რომელიც 1800 წელს შეუწირავს თეიმურაზ გიორგის-ძე ბაგრატიონს. მას ამკობს ხატებისათვის შედარებით იშვათად გამოყენებული ქვები: სტრაზი, მარჯანი, ამეთისტო, სარდიონი, ლაზუარდი, ფირუზი.

ეს მაგალითები საქართველოში ხატების შესამკობად ძვირფასი ქვების გამოყენების შესახებ.

ხატების ყიდვა-გაყიდვაზე საინტერესო დოკუმენტს წარმოადგენს 1664 წლის მცხეთის სიგელი (№179): „ქ. ესე... წიგნი მოგართვით საქართველოს პატრიარქს ბატონიშვილს პატრონს დომენების ჩ-ნ იუვენგულიშვილმან ამირჯანამ... ასრე ამა პირთა ზ-ა რომელ კაისრის (Sic) საბატონოდამ ათი ხატი მოვიტანეთ: ერთი ანჩისა, მეორე ნათლისმცემლისა, ერთი მახარებლისა, ერთი მთავარ ანგელოზისა და ექვსი სხვა წვრილი. ესენი თქვენ მოგართვით და ავიდეთ მისის თვალისა, მარგალიტისა, და ოქროს ფასად მარჩილი ორი ათასი, ასე რომე ათასრვაას მარჩილად ხელმწიფის მეფის შაპნავაზის საბუჟუფმა (Sic) ოქრომჭედელმა და სხვათა მცოდნეთა კაცთა ამად დააფასეს და ჩვენ ორი ათასად გაგვითავეთ და გვიძოდეთ“.

ხატებზე ნაკლებად როდი იყო გაგრცელებული ძვირფასი ქვებით შემკული ჯვრები. მათ შორის ერთ-ერთი უძველესია მარტვილის სამიტროპოლიტო სამპერდე ჯვარი, რომელიც შემკულია ძვირფასი ქვებით. ნ. კონდაკოვი მას VII-IXსს მიაკუთვნებს. იგივე ავტორი მარტვილის მონასტრის მეორე ოქროს ჯვარს, შემკულს ძვირფასი ქვებით X საუკუნით ათარიღებს. ამავე შრომაში ნ. კონდაკოვს დასახელებული აქვს ძვირფასი ქვებით შემკული მარტვილის XI-XII საუკუნის საწინამძღვრო ჯვარი. ამასთან ერთად ადწერილი აქვს მოწამეთის საწინამძღვრო ჯვარი, რომელსაც XI საუკუნეს მიაკუთვნებს.

XVII საუკუნის შუა ხანებში ოუსი ელჩები ტოლოჩანოვი და იევლევი აღნიშნავდნენ: „ჩხარის ექლებიაში აღსავლის კარებთან დგას ჯვარი სიმაღლით ორი არშინი, მოოქროვილი ვერცხლთ შემოსილი. მის ოქროს უჯრაში ინახება მთავარ მოწამის გიორგის ნაწილები, ხოლო სახურავზე არის მომცრო კაპლის ოდენა ადმასის ქვა, ოქროთი მოწახნაგებული“.

პანადიას – ამ მცირე ზომის ხატს შემკულს მრავალი ძვირფასი ქვით, ხშირად ატარებდნენ ქართველი მდვდელთმთავრები. მ. ტყემალაძეს სიონის ტაძარში აღწერილი აქვს 30-მდე პანადია, რომელთაც ძვირფასი ქვები ამკობდა. ნ.კონდაკოვი აღნიშნავს მარტვილის ტაძარში ფირუზით, ლალით, იაგუნდით, საფირონით შემქულ წმინდათა ნაწილების შესანახს. იგი ძვირფასი ქვებით შეუძია XVIII საუკუნეში ბეჭან დადიანს. ბიჭვინთის ტაძრისადმი ევდემონ კათალიკოსის (XVII საუკუნის დასაწყისი) მიერ შეწირულ ნივთთა შორის არის „ერთი ბარძიში თქროისა მოთვალ-მარგალიტებული“, ასევე აფხაზეთის კათალითოსს ეფთვიმი საკვარელიქისაგან ბიჭვინთის ტაძრისადმი შეწირულ ნივთებს შორის არის მოხსენებული „ბარძიში ბროლისა თქროთი მოჭედილი“ და ა.შ.

ძვირფასი ქვებით ამკობდნენ სასულიერო წიგნების ყდებს. ამ მხრივ განსაკუთრებით ბრწყინავს ბრეთის ოთხთავის მოჭედილობა, შესრულებული XII საუკუნეში ბეშქენ ოპიზარის მიერ და წყაროსთავის 1195 წლის ოთხთავის მოჭედილობა შესრულებული ბექა ოპიზარის მიერ. ამ უანასკნელზე წარწერაა: „ამას ოთხთავსა ზედა არის ორასი დრამისა ვერცხლი და ოცისა დრამისა თქრო, თვლები და მარგალიტი და ოქრომჭედლისა ხელფასი“...

ჩვენთვის ცნობილია ბევრი მათგანის სახელი, ვინც ქმნიდა ქართული ოქრომჭედლობის შედევრებს. დავასახელებთ ზოგიერთ მათგანს: ასათ მოქმედი და გაბრიელ საფარელი, ივანე დიაკონი და ივანე მონის-ძე, გვაზავაისძენი და ფილიპე თქრომჭედელი, ბეშქენ და ბექა ოპიზარიები, მამნე ოქრომჭედელი, პეტუ მეუნარგია და სხვ. ხატებისა თუ საწინამდგრო ჯვრებისათვის, სახარების ყდათა მოჭედილობისათვის ოქროსა და ვერცხლთან ერთად ისინი ხშირად იყენებდნენ ძვირფას ქვებს „ოვალსა და მარგალიტს“. ამასთან თვალნათლივ ჩანს მისწრაფება ქვების ლამაზი ფერებისადმი. მხატვრული შთაბეჭდილების გაძლიერებისათვის უპირატესი ყურადღება დათმობილი აქვს ფერს.

ისტორიულ წარსულში საქართველოში სრა-სასახლენი და მონასტრები ხშირად არა მარტო მარმარილოთი იყო მოპირკეთებული, არამედ კედლები, კარ-ფანჯრები და სვეტებიც კი შემცული იყო ძვირფასი ქვებით. ეს დასტურდება ისტორიული საბუთებით და ლიტერატურული წყაროებით.

ქართველი ხალხის გკონომიკურ სიძლიერეზე მიგვითოვთ ეს წარსულში ცხენი მოკაზმულობაში ძვირფასი ქვებისა და ოქრო-ვერცხლის უხვად გამოყენება.

საქართველოს ეპლებია-მონასტრებში გაფანტული ძვირფასი ქვებით შემცული ხელოვნების შესანიშნავი ქმნილებანი ამჟამად თავმოყრილია მუზეუმებში. იგი ერის კუთვნილებას შეადგენს და საკაცობრიო ძეგლად ითვლება.

ყალბი და სინთეზური ქვები

ძვირფასი და სანახელავო ქვების ყალბი ქვებით შეცვლა შორეულ წარსულში დაიწყო. ჯერ კიდევ ძველმა ეგვიპტელებმა დაიწყეს მინითა და ჭიქურით ძვირფასი ქვების ყალბი ქვებით შეცვლა. ძველ ეგვიპტებში ცნობილი იყო ლაპის-ლაზურის იმიტაცია ე.წ. ეგვიპტის ლურჯი ანუ სილიკატური სპილენ-ძიდან. ასირიასა და ეგვიპტეში ფირუზის იმიტაციისათვის მტრედისფერ მინანქარს იყენებდნენ.

ყალბი ქვების დამზადების ხერხების მრავალფეროვნებაზე ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ცნობებს გვაძლევს პლიოუსი თხეზულებაში „ბუნების ისტორია“. იგი მიუთითებს ფერის შეცვლით მთის ბროლიდან ზურმუხტისა და სხვა ძვირფასი ქვების დამზადებაზე.

ჯერ კიდევ ელინისტურ ეპოქაში ელვარების გაძლიერების მიზნით ქვის ბუდეში, ათავსებდნენ ფერად კილიტას, ვერცხლს, ოქროს ან ფერად ქსოვილს. რ. შემერლინგის ცნობით ჭედური ხელოვნების ძეგლების შესაძლებად ბროლს ან უფრულ მინას (ფერისა და ელვარების გასაძლიერებლად) ქვეშ უდებდნენ ფერად ქსოვილს; უფერული მთის ბროლი ფერადი ქვის შთაბეჭდილებას ტოვებდა; ზოგჯერ მთის ბროლს ფერს აძლევდნენ ბზარებში ფერადი ლაქის შეყვანით, ამისათვის ქას ლაქის ხსნარში ათავსებდნენ. ეს ძველი ინდური მეთოდი „პანგდაურას სახელწოდებით მოდაში იყო XVIII საუკუნის ევროპაში. ძველ ინდური მთის ბროლის ნაწარმს გამჭვირვალე ფერადი ჭიქურის თხელი აპკით ფარავდნენ. წითელი, მწვანე, ლურჯი ჭიქურით დაფარული ქვების გარჩევა ძნელია

ლალის, ზურმუხბეტისა და საფირონისაგან. არაგამჭვირვალე რძისებრ თეთრ კვარცზე მტრედისფერი და ლურჯი სპილენძის ჭიქური იძლევა ფირუზისა და ლაპი-ლაზულის სრულ იმიტაციას.

ელინისტურ და ოომაულ ეპოქაში გვხვდება საუკეთესო ფერის და ვაქტურის მმივები, ოომელნიც წარმოადგენენ ამეთვისტოს, საფირონის, ოპალის, ზურმუხბეტის, ფირუზის, ლაპის-ლაზურის, ჰელიოტროპის, მარჯანის, მთის ბროლის და სხვა ძვირფასი ქვების იმიტაციას. ელინისტურ ეპოქაში ცნობილი იყო მარგალიტის იმიტაციაც. ბირუნს მოთითებული აქვს ლეიკოსაფირონიდან ყალბი აღმასის დამზადების მეთოდი.

ყალბი ქვების დამზადების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი მეთოდია ძვირად დირებული ქვების შეცვლა ნაკლებ ფასიანით, მაგ., ალმასის ნაცვლად – მთის ბროლის, კორუნდისა და ზოგიერთი სხვა გამჭვირვალე ქვის გამოყენება, ზურმუხბეტის შეცვლა მთელი რიგი მისგან მნელად გასარჩევი მწვანე ქვებით, ტოპაზის შეცვლა ოქროსფერი და კვამლა პვარცით (რაუხეტოპაზით).

ყალბი ქვების დამზადების ერთ-ერთი ძველი და გარცელებული მეთოდია ბუნებრივ ქვებზე ზემოქმედება გარეგანი სახის გაუმჯობესებისა და შეცვლისათვის, რასაც აკეთებდნენ ქვების შეღებვითა და გავარვარებით. მაგალითი-სათვის საქმარისია დავასახელოთ ლაჟვარდით ან სხვა შესაფერისი საღებავით ცუდი ხარისხის ფირუზიდან საუკეთესო ფერის ფირუზის მიღება. ანტიკური დროიდან ცნობილია აქატის შეღებვა, ამისათვის სარგებლობდნენ მინერალის არათანაბარი ფორიანობით, რომელიც საშუალებას იძლევა ქვას მიეცეს სხვადასხვაგვარი ფერი.

ძვირფასი ქვების მიღების ერთ-ერთი საშუალებაა გავარვარებაც. ამ გზით მორიონისა ან ცუდი ხარისხის ამეთისტიდან ღებულობენ ოქროსფერ ტოპაზს. ცირკონის უფერულ ან მურა ყავისფერი სახესხვაობებიდან აღმდგენელ გარემოში გავარვარებით მიღება ძლიერ ლამაზი ქვა მტრედისფერი ცირკონი. რადიოაქტიური რენტგენული, ულტრაიისფერი სხივების მოქმედებითაც უცვლიან ფერს და ღებულობენ უფრო ლამაზი ფერის ძვირფას ქვებს.

ყალბი ძვირფასი ქვების დამზადების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია იმიტაცია. იმიტაციის საფუძველს ძირითადად ბრილიანტური სტრაზი წარმოადგენს.

1758 წელს ვენელმა ქიმიკოსმა იოზეფ შტრასსერმა გამოიგონა (ან მიიღო) მინის განსაკუთრებული სახე, რომლის გაპრიალება და დაწახნაგება ადვილად შეიძლებოდა; ასე დაწახნაგებული მინა ძლიერ ჰგავდა ბრილიანტის. სტრაზი ძლიერ გამჭვირვალე, მაღალი გარდატეხის მაჩვენებლის მქონე მინისებრი მასაა, იგი მიიღება სოდასთან, პოტაშთან, ბორაკთან, სურიჯთან, ან თეთრ დარიშხნათან წვრილად დაფქული მთის ბროლის შედონბით. ტალიუმის მარილები სტრაზის აძლევს ძლიერ ალმასისებრ ელვარებას. ფერადი ქვების იმიტაციისათვის ბრილიანტური სტაზის შედგენილობას უმატებენ სხვადასხვა ქრომოფორებს: ზურმუხტის იმიტაცია შეიძლება სტრაზე 0,8 სპილენძის უანგის და 0,02% ქრომის უანგის დამატებით; ლალის იმიტაცია სტრაზე 0,1 კასიის მეწამულის დამატებით; იისფერი ქვისათვის – მანგანუმის დამატებით, ლურჯი ფერისათვის – კობალტის მარილების, ყვითელი ფერისათვის – რკინის, სტიბიუმის, კადმიუმის მარილების დამატებით და ა.შ. ამგვარად, სტრაზის შენაძლობიდან შესაბამისი მინარევის შერჩევით შესაძლებელია მივიღოთ ნებისმიერი ფერის, ტონისა და ელფერის იმიტაცია; სტრაზებს აძლევენ დაწახნაგების ყველა ფორმას, რაც მიღვდებულია ძვირფასი ქვებისათვის.

სიყალბის ყველაზე უხეშ ფორმას მიეკუთვნება დუბლეტი – რომელიც ორი ნაწილისაგან შედგება და ტრიპლეტი – სამი ნაწილისაგან, დუბლალეტისა და ტრიპლეტის დამზადებისათვის არსებობს სხვადასხვაგარი კომბინაცია, მაგ., ბულეში მოთავსებულია შეუმჩნევლად შეერთებული ორი ქვა, ზედა ნაწილი არის ნამდვილი ძვირფასი ქვა, ხოლო ქვედა – სათანადოდ შეღებილი მინა ან ნაკლებ ლირებული ქვა; ან ზედა დაქვედა ნაწილები ბუნებრივი ძვირფასი ქვებია, ხოლო მათ შორის შეფერილი მინაა. თუ დუბლეტის ზედაპირი სხვა საიუველირო ქვით დაიფარება მიიღება – ტრიპლეტი.

ყალბი ქვების ნამდვილისაგან განსხვავების ყველაზე კარგი საშუალებაა მათი სიმაგრისა და სიმკვრივის განსაზღვრა.

ძველ საქართველოში ცნობილი იყო ნამდვილი და ყალბი ძვირფასი ქვების ერთმანეთისაგან გარჩევის მეთოდები. ნამდვილ ძვირფას ქვას, მართალს, ხოლო ყალბს – მორთულს უწოდებდნენ. შეა საუკუნეების ქართულ ხელნაწერებში მოცემულია ზოგიერთი ყალბი ქვის გამოცნობის მეთოდები.

ძვირფასი ქვების სიყალბე და იმიტაცია თანდათან განდევნა სინთეზურმა ძვირფასმა ქვებმა. ხელოვნური საიუვე-

ლირო ქვების დამზადება დაიწყო გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან. ადამიანმა ბუნებას გამოსტაცა კიდევ ერთი საიდუმლოება – დღეს თითქმის ყველა ძვირფასი ქვა მიღებულია სინთეზურად. ხელოვნური კრისტალების გამოყოფამ წარმოშვა სინთეზური გზით ძვირფასი და სანახელავო ქვების მიღების იდეა. ზოგიერთი სინთეზური ძვირფასი ქვის წარმოების ტექნოლოგიის საფუძველია ჟანგბად-წყალბადის ალში მცირე რაოდენობის კაზმის თანდათანობით დანობა. 1891 წელს ფრანგმა მეცნიერმა ოგიუს ვერნეილმა პირველად გამოიყენა ტიგელს გარეშე დნობის მეთოდი. მდნარიდან მიიღო კორუნდის დიდი ზომის მონოკრისტალები. ამით გადაიჭრა ხელოვნური ლალის, საფირონის და საერთოდ ძვირფასი ქვების სინთეზურად მიღების პრობლემა. 1910 წელს მ. ვერნეილმა მიიღო სინთეზური საფირონი, 1926 წელს მიღებული იყო ხელოვნური შპინელი. 40-იან წლებში – სინთეზური ზურმუხტი. 1947 წელს – სინთეზური ვარსკვლავისებრი ლალი და საფირონი, 1955 წელს აშშ-ში და შვეციაში მიღებულ იქნა ხელოვნური ტექნიკური ალმასი, ხოლო 1970 წელს – საიველირო ალმას-ბრილიანტი – 0,75 კარატამდე.

რუსეთში სინთეზური ლალის მისაღებად სარგებლობენ ს. პოპოვის სისტემის აპარატით, რომელიც საშუალებას იძლევა მიღებულ იქნას ლაზერის კოსმოსური ხელსაწყოების, საათებისა და საიველირო მრეწველობისათვის საჭირო 2-40მმ სიგრძისა და 2მმ დიამეტრის ლალის დეროვები.

არსებობს ხელოვნური ძვირფასი ქვები, რომელთაც ანალოგიური არა ჰყავთ ბუნებაში, მაგრამ ისინი თავიანთი ოპტიკური თვისტებებით საუკეთესო საიველირო ქვებია. მათ მიუკუთვნება 1953 წელს მიღებული ფაბულიტი ანუ დიაგემი (სტრონციუმის ტიტანატი), ალუმი იტრიუმიანი გრანატი – დიამონდერლი. ეს ქვა 1969 წლიდან რუსეთში ცნობილია გრანატის სახელწოდებით; გალიანტი – გალიუმგადოლინიანი გრანატი; ფინიტი-ცირკონის ჟანგი იტრიუმის დამატებით და სხვ.

ლაბორატორიებსა და ქარხნებში დამზადებული სინთეზური ქვები მცირედ განირჩევინ ბუნებრივი ძვირფასი ქვებისაგან, ზოგჯერ კიდევაც აჭარბებენ მათ სიმაგრითა და სილამაზით. ამჟამად მრავალი ძვირფასი ქვა ხელოვნურადად მიღებული ფერების ელვარების თუ სხვა უფაქიზესი ნიშან-თვისებათა მცირე ნიუანსების დაცვით; რამდენადაც საამაყოა, რომ ხელოვნურ ძვირფას ქვებსაც აქვთ ისეთივე ფერი თუ ელფერი, ისეთივე ქიმიური შედგენილობა და იგივე ფიზიკურ-ქიმიური

თვისებები. ამჟამად ცნობილია სინთეზური გზით თითქმის ყველა ძვირფასი ქვის მიღების ხერხი და მეთოდი.

ამჟამად მსოფლიოს მრავალ ქვეყნაში სამრეწველო მასშტაბით მზადდება სინთეზური ძვირფასი ქვები, ასეთი ქვების დიდი ცენტრებია ევროპაში ნოიგაბლონცი (გერმანია), იაბლონეცი და ტერნოვეცი (ჩეხოსლოვაკია), მოსკოვის სინთეზური მინერალური ნედლეულის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

სინთეზური ქვების მრეწველობას ფართო პერსპექტივები აქვს, იგი თანდათან იკურობს მსოფლიო ქვის ბაზარის მირი-თად პოზიციებს: შესძლებენ თუ არა „ქიმიური ქვები“ მთლიანად განვითარონ ბუნებრივი ძვირფასი ქვები, ეს მომავლის საქმეა. ჩვენ კი ვფიქრობთ რომ ეს არ მოხდება. ბუნებრივ ძვირფას ქვებს ყოველთვის ექნებათ უპირტესობა ხელოვნურთან შედარებით.

ტექნიკური ქვები

ძვირფასი და სანახელავო ქვების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამავე დროს ტექნიკურ ქვებსაც წარმოადგენს.

ტექნიკური ქვის გამოყენება პალეოლითური ხანიდან იწყება, ქვებისაგან იარაღს ამზადებდნენ. მაგრამ ყველა ქვა როდი ვარგოდა ამ საქმისათვის. ქვას უნდა ჰქონოდა დიდი სიმაგრე, ფირფიტებად დაპობის უნარი, მჭრელი და მახვილი კიდები. პელეოლითიდან დაწყებული ქვის ინდუსტრიამ როგორ და საინტერესო გზა განვლო. ცივილიზაციასთან ერთად ვითარდებაოდა ტექნიკაში ქვის გამოყენება და ფართოვდებოდა გამოყენებული ქვის ასორტიმენტი.

ტექნიკური პროგრესი, მინერალებისა და ქანების თვისებები განსაზღვრავს ქვის გამოყენებას. თანამედროვე ტექნიკა, განსაკუთრებით მანქანათმშენებლობა, ხელსაწყოთმშენებლობა, ავიაცია, რაკეტული ტექნიკა და ა.შ. მოითხოვს მაღალდა ზემადალ სიჩქარებს, ასევე მაღალ წნევასა და ტემპერატურას. ამიოტომ ხშირად საჭიროა ძლიერ მკვრივი, მაგარი მასალა, პირველ რიგში ძვირფასი და სანახელავო ქვა, ამ შემთხვევაში უკვე ტექნიკურ ქვად ქცეული. ოპტიკაში, რადიოელექტრონულ-ტექნიკაში, ელექტროენერგეტიკაში განსაკუთრებით მონიკრისტალებს იყენებენ. მავნე მინარევებს მოკლებული, ქიმიურად სუფთა სინთეზური კრისტალები ხშირად ბუნებრივ ქვებთან შედარებით დიდი უპირატესობით სარგებლობენ.

შეიძლება თამამად ითქვას, რომ არ არის თითქმის არც ერთი ზუსტი ხელსაწყო, რომელსაც დეტალის სახით არ პქონდეს ქვის საკისარი, ქვის საქუსლე, პრიზმა და ა.შ. ზუსტი ხელსაწყოებისა და მექანიზმებისათვის ქვების გამოყენება დამოკიდებულია მის თვისებებზე: უპირველეს ყოვლისა, მის სიმაგრეზე. ზოგიერთი ქვა, მაგ., აღმასი, კორუნდი, საფირონი და სხვ. ყოველგვარ ლითონზე მაგარია, ამიტომ მათ იყენებენ საპასუხისმგებლო დეტალებისათვის. გარდა ამისა ტექნიკურ ქვებს უნდა პქონდეს ხახუნის უმცირესი კოეფიციენტი, დიდი ქიმიური და ფიზიკური მედიკობა, ცვეულისადმი დიდი წინააღმდეგობის უნარი, მაღალი გამდლეობა. ამ უკანასკნელმა თვისებამ ძლიერ შეუწყო ხელი ქვების გამოყენებას ზუსტი მექანიზმების კველაზე საპასუხისმგებლო ნაწილების დასამზადებლად.

დამჟავაგების სიზუსტისა და ზომის მიხედვით ტექნიკაში გამოყენებული ქვები ორ ჯგუფად იყოფა: შედარებით მცირე ზომის და დიდი ზომისა მეტწილად აბრაზოვებად გამოყენებული ტექნიკური ქვები. გამოთქმა „ზუსტი ტექნიკური ქვა“ აღნიშნავს დეტალებს ზუსტი ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტებისათვის, რომელთაც აქვთ მცირე სიდიდე (50მმ-მდე) და ძლიერ ფაქიზად, დიდი სიზუსტით გამოყვანილი მუშა ზედაპირი. მსხვილი ტექნიკური ქვების მოცულობა ათეული სანტიმეტრებითა და მეტრებით იზომება და არ მოითხოვს ზედაპირის ფაქიზად გამოყვანას და დიდ სიზუსტეს.

მცირე ზომის ტექნიკურ ქვებს მიეკუთვნება მათემატიკური სიზუსტით, ძლიერ ფაქიზად გამოყვანილი სხვადასხვა ფორმის ქვა, რომელთა წარმოებასაც მეტ შემთხვევაში ინდივიდუალური ხასიათი აქვს. აქატისა დაკონუნდის კონუსური და სვერული საქუსლეები, საკისრები, ბრტყელი პრიზმები, მატრიცები, ბალიშები, საყრდენი ქვები – ტექნიკური ქვების ძირითადი სახეებია: საქუსლეები ყოველგვარი ელექტროსაზომის, ოპტიკური, წყალსაზომი და სხვა ხელსაწყოების, აგრეთვე კომპასების დეტალებად ითვლება. პრიზმები და ბალიშები საყრდენი ნაწილია სასწორებისა და ასტრონომიული ხელსაწყოებისათვის. საკისრები და სფერული საქუსლეების ზოგიერთი სახე გამოყენებულია საავიაციო საზომი ხელსაწყოებისათვის, ნავთობის მრეწველობაში და ა.შ.

ზუსტი ტექნიკური ქვების მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება საათის ქვები. ღერძების ხახუნის შესამცირებლად საათების მექანიზმში ათავსებენ სინთეზური ლალისაგან დამზადებულ გამდლე, ნელა ცვეთად საკისრებს. ქვების გაპრიალებული

ზედაპირი საათის მექანიზმის ლითონის დეტალებთან შეხებისას ქმნის მცირე ხახუნს, ხოლო ლალი ინერტულია საათის ზეთისადმი.

დიდი ზომის (მსხვილ) ტექნიკურ ქვებს მიეკუთვნება კვარციტიდან, მკვრივი ქვიშაქვებიდან და სხვა ქვებიდან დამზადებული სალეგავი ძელაკები, დიდი ზომის ეშმის ლილგაკები ტყავის მრეწველობისათვის, ტალკისა და პიროფილიტის ბუნიები მურსანათურებისათვის და სხვ. ამას უნდა დაემატოს ქვის დეფინირები ქაღალდის მრეწველობისათვის, ქვის ლილგაკები კვების მრეწველობის მექანიზმებისათვის, ქარსიანი და ტალკიანი იზოლატორები და ა.შ.

უმნიშვნელოვანესი ტექნიკური ქვებია: ალმასი, კორენდი, ლალი, საფირონი, ტოპაზი, მთის ბროლი, კვარცი, გრანატები, ფლუორიტი, ტურმალინი, ისლანდიური შპატი, ზუმფარა, აქატი, ეშმა, ქალცედონი, კიანიტი, პიროფილიტი, ტალკი, ქვამარილი, ქარსი, აქმზა, სტეატიტი, ოპორკა, ბელორეზიტი, კაუი, ანდალუზიტი და სხვ. ტექნიკური ქვების მეტ ნაწილს ძვირფასი და სანახელავო ქვები წარმოადგენენ. ამიტომ აღწერილი გვაქს მხოლოდ ტექნიკაში გამოყენებული ქვები, რომელნიც საიველირო და სანახელავო მნიშვნელობას მოკლებულია.

აქვე გვინდა მივუთითოთ, რომ მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარების თანამედროვე პირობებში მინერელები, რომელთაც დღეს არავითარი პრაქტიკული მნიშვნელობა არა აქვთ, ხვალ და ზეგ შესაძლებელია ტექნიკისათვის აუცილებელი გახდეს, დადგეს მათი სინთეზური გზით მიღების საკითხი. ამის მაგალითები გვაქვს.

თბილისში არის ტექნიკური ქვის დამამზადებელი ფაბრიკა „აქატი“.

ისტორიული ძვირფასი ქვები

ცნობილია ისტორიული ძვირფასი ქვები არაჩვეულებრივი სილამაზის, ელგარებისა თუ გამჭვირვალობის. ისინი ბუნების შეუდარებელი (უბადლო) ქმნილებებია. ბევრ მათგანს ლამაზი რომანტიკული ისტორია აქვს, ზოგი ბოროტ ძალას ჩავარდნია, მაგრამ უსსიათ და საიმედო სამყოფელი მიუჩენიათ. ბევრ მათგანს ლამაზი ლეგენდა ამჟენებს: დირებულებით, სილამაზით, მომხიბვლელობით, შესანიშნავი თავგადასავალით ცნობილი ქვები საკუთარ სახელებს ატარებენ. ისტორიული ქვების დიდი ნაწილი სახელმწიფო განმთსაცავებშია, ნაწილი კერძო

მფლობელთა ხელშია, ნაწილის კი ასავალ-დასავალი არ იციან.

ღრმა შინაარსიანი ლამაზი ლეგენდები, ნოველებია შექმნილი ისტორიულ ქვებზე. საქმარისია დავასახელოთ რუსტემ ვალაევის „ნოველები ძვირფას ქვებზე“ ეს არის ლეგენდები აღმასის პირველ მომპოვებლებზე, პირველი სიდიდის აღმასებზე „შაჰზე“, „კულინანზე“, „ორლოვზე“, ცნობილ აღმას „სანსზე“, ფერად აღმასებზე და ვარსკვლავისებრ საფირონებზე; ოქროსფერ ტოპაზზე, მთის ბროლზე; აღმასებით, საფირონებით, ზურმუხხებით, მარგალიტებით შემკულ საიუველირო ხელოვნების შედევრ „ფარშავანგის ტახტზე“, რომელიც დიდი, მოგოლის ჯახანის ბრძანებით (1629წ.) დამზადდა, ლეგენდა აღქსანდრიტზე და ა.შ. ისტორიული ქვები პირველ რიგში ცნობილი აღმასებია: 1. „კულინანი“ უდიდესი აღმასი მსოფლიოში; იპოვეს 1905 წელს აფრიკაში ტრანსვალში (სახელი ეწოდა აღმას მომპოვებელი კომპანიის პრეზიდენტის კულინანის პატივსაცემად). აღმასის პირვანდელი წონა 3106 კარატი იყო (621,2გრ.). ტრანსვალის მთავრობამ 1907 წელს აღმასი საჩუქრად მიართვა დიდი ბრიტანეთის მეფეს ედუარდ VII-ს. 1908 წელს აღმასი ამსტერდამში დააწანაგეს და დამზადეს ბრილიანტები: კულინან I (530,2 კარატი), კულინან II, კულინან III, კულინან IV, კულინან VI (63,3 კარატი), აგრეთვე ოთხი ბრილიანტი 18,85 კარატიდან – 8,8 კარატამდე) და 96 მცირე ზომის ბრილიანტი. ბრილიანტები ამკობს ინგლისის მეფეთა რეგალიებს. კულინანი I ინახება ლონდონის მეფეთა საგანძურ „ტაუერში“.

„ექსცელსიონი“. იპოვეს 1893 წელს სამხრეთ-აფრიკაში, ფერი – მომტრედისფრო თეთრი ელფერისა, იწონიდა 995,2 კარატს. 1904 წელს დააწანაგეს ამსტერდამში, მიიღეს 21 ბრილიანტი – 373,75 კარატის წონით, დააწანაგების დანაკარგი შეადგენდა წონის 62,44%-ს. ბრილიანტები ცალ-ცალკე გაიყიდა.

„ქოხ-ი-ნორი“ („სინათლის მთა“) იპოვეს გოლკონდში – სამხრეთ ინდოეთი, იწონიდა 800 კარატს. საუკუნეების მანძილზე ქვა ხელიდან ხელში გადადიოდა, დიდი მოგოლების დინასტიიდან, სპარსეთის შაჰ-ნადირამდე, შემდეგ ავდანელების ხელში მოექცა, აქედან ისევ ინდოეთში და ბოლოს უბმე ბრილიანტად ქცეული ინგლისი მეფის გვირგვინს ამშვენებდა.

„პიტტი“ ანუ „რეგენტი“ – იპოვეს სამხრეთ ინდოეთში 1701 წელს, იწონიდა 410 კარატს, ქვა სპარსელი ვაჭრისაგან

შეიძინა ვილიამ პიტმა. იგი ინგლისში დაწახნაგეს და მიიღეს არაჩვეულებრივი ელვარების 140,5 კარატი ბრილიანტი. იგი შეიძინა ორლეანის ჰნრიკოგმა, ამშვენებდა ლუდევიკი XIV-ის გვირგვინს, იყო ნაპოლეონის ხელში, ამჟამად ინახება ლუვრში.

„ორლოვი“. XVII საუკუნის დასაწყისში გოლკონდში ნაპოვნი ერთ-ერთი უდამაზესი ალმასი, ჩამონატებია უფრო დიდი ალმასის კრისტალიდან, იწონიდა 300 კარატს. ალმასს აქვს სასიამოვნო მტრედისფურ-მწვანე ელფერი, ბოლოს ის მოხვდა ლონდონში: 1773 წელს ალმასი შეიძინა თავადმა ორლოვმა და საჩუქრად მიართვა იმპერატრიცა ეკატერინეს. ქვა ამჟამად მოსკოვის ალმასის ფონდშია.

„სანსი“ 1570 წელს ნუშისებრი ფორმის ალმასი კონსტატინოპოლიში შეუძენია საფრანგეთის ელჩის სანსის, იწონის 55 კარატს. ალმასი იყო ლუდოვიკო XIV-ის მფლობელობაში, ამჟამად ალმასი ლონდონში კერძო მფლობელის (ასტორის) ქუთვნილებაა.

„შაპი“ – ულამაზესი ალმასი, აქვს მოყვითალო ელფერი, ნაპოვნია გოლკონდში, წაგრძელებული ოქტაედრი, წონა 88,7 კარატი, ექვთვნოდა ორანის შაპს, 1829 წელს გრიბოედოვის მეკვლელობის გამო გადაეცა რუსეთის მთავრობას. ამჟამად დაცულია მოსკოვის „ალმასის ფონდში“. ისტორიულია ალმასებია: „პოუპი“, „დრეზდენის ყვითელი“, „ტიფფანი“, „ნასსაგი“, „ფლორენციალი“, „ტაჯ-ე-მახე“, „პიგოტი“, „ემბენია“, „აქსტრიის ყვითელი“, „დილი მოგოლი“, „ქამბრლენდი“, „პოლარული გარსევლავი“, „სამხრეთის გარსევლავი“, „გოგრივერი“, „პრეზიდენტი გარგასი“, „დე-ბორსი“ „ჯონკერი“, „ნიზამი“ და სხვა.

ეს ალმასები განირჩევიან სიდიდით, დაწახნაგებით სილამაზით, მათთან დაკავშირებული ისტორიული ამბებით (შემთხვევებით), თავგადასავლებით.

სხვა ძვირფასი ქვები ალმასთან შედარებით ნაკლებად ითვლებიან ისტორიულად. ცნობილია: „შავი პრინცის ლალი“, „ოქმურის ლალი“, „ედუარდის ლალი“, „წმინდა ედუარდის საფირონი“, „სტიუარტის საფირონი“, „დევონშირის ზურმუხები“, „პოუპის ქრიზისი ბერიებილი“ და სხვ.

მსოფლიოში ცნობილი ალმასები:

სახელწოდება	მასა, კარატი	მოპოვების ადგილი	მოპოვების წელი
„პულინანი“	3106	სამხრეთ აფრ. რესპ.	1905

„ექსცელსიორი“	995,9	“_____”	1893
„სიერა-ლეონეს გარსკვლავი“	969,9	სიერა-ლეონე	1971
„დიდ მოგოლი“	793,0	ინდოეთი, გოლკოდა	1951
„პრეზიდენტი ვარგასი“	726,66	სიერა-ლეონე	1945
„საიუბილეო“	658,8	სამხრეთ აფრ. რესპ.	1895
„დიუტოიტსპენი“	616	“_____”	1895
„ბაუმგოლდი“	609,25	“_____”	1923
„ლესოტო“	601,25	ლესოტო	1967
„გოიასი“	600	ბრაზილია	1906

ამჟამად (რუსეთის ჩაუთვლელად) მსოფლიოში ალმასის მოპოვების 90% მოდის კომპანია „დე-ბირს“-ზე (სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა), მაგალითისათვის, 1995 წელს მოპოვებამ მიაღწია 22 მილიონ კარატს, მათ შორის 8,5 მილიონზე მეტი საიველიერო ალმასია.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების კლასიფიკაცია

თავდაპირველად ძვირფას და ფერად ქვებს ანაწილებენ ორ ჯგუფად: დასაწანაგებელი ანუ ძვირფასი და სანახელავო (სახაკეთო) ანუ ფერად ქვებად. მაგრამ ასეთი დანაწილება არ არის სწორი, არც ისე ძვირფასი ქვის მთის ბროლის დაწანაგება შეიძლება, ხოლო შეუდარებლად ლამაზი ქვების მარგალიტის, ოპალის, ფირუზის დაწანაგება კი არა, ამიტომ ძალაში რჩება გამოთქმა: ძვირფასი-საიუველირო და ფერადი, ანუ სანახელავო ქვები.

ძვირფასი ქვების რამდენიმე კლასიფიკაცია არსებობს: კ. კლიუგეს, ა. ფერსმანის და მ. ბაუერის, ვ. სობილევსკის, კ. კიევლენკოს, შუმანის და სხვ. ქვემოთ განვიხილავთ ძვირფასი და სანახელავო ქვების რამდენიმე კლასიფიკაციას. დავიწყებთ ფერსმანისეული კლასიფიკაციით, რომელსაც საფუძვლად უდევს მათი ფიზიკური თვისებები, პირველ რიგში გამჭვირვალობა.

1. ძვირფასი ქვები

გამჭვირვალობისა და სხვა ფიზიკური თვისებების, დირსებისა და ფასის შესაბამისად ძვირფასი ქვები სამ კლასად იყოფა.

პირველი კლასის ქვები: ალმასი, საფირონი, ლალი, ზურმუხტი, ალექსანდრიტი, ქრიზობერილი, კეთილშობილი

შპინელი და ევკლაზი. მათ მიუთვნება ორგანული წარმოშობის ძვირფასი ქვა – მარგალიტი.

მეორე კლასი: ტოპაზი, აქვამარინი, ბივრილი, წითელი ტურმალინი, დემანტოლი, ფენაკიტი, ამეთისტო (სისხლისფერი), ალმანდინი, უვაროვიტი, ჰიაცინტი, ჰესონიტი, კეთილშობილი ოპალი, ჟადეიტი, სპოდუმენი. ლამაზი ტონის, გამჭვირვალე, დიდი ზომის, მეორე კლასის ძვირფასი ქვები პირველი კლასის ქვების თანაბრად ფასობს.

მესამე კლასი: 1. გრანიტი, კორდიერიტი, ეპიდოტი, დიოპტაზი, ფირუზი, ვარისციტი, მწვანე ტურმალინი, პოლოქრომული ტურმალინი; 2. მთის ბროლი, კვამლა კვარცი, ღია ამეთისტი, ქალცედონი, აქატი, სარდიონი, ჰელიოტრიპი, ქრიზოპრაზი, პრაზერი, ნახევაროპალი; 3. მზის ქვა, მთვარის ქვა, ლაბრადორი, ელევრლითი, სუდალითი, ობსიდიანი, ტიტანიტი, ბენიტოიტი, პრენიტი, ანდალუზიტი, ღიოფსიდი, სკაპოლითი, სტაგროლითი, ტომსონიტი; 4. ჰემატიტი, პირიტი, კასიტერიტი, რუტილი, კვარცი ოქროთი, ქარვა, გიშერი, კობალტიტი. ამ ქვების იშვიათ სახეებსა და ეგზემპლარებს აქვთ მაღალი ღირებულება. ბევრი მათგანი საგაჭრო ურთიერთობაში გამოყენებისა და ღირებულების მიხედვით ნახევრად ძვირფას ქვად ითვლება.

2. სანახელავო (ფერადი) ქვები

სილამაზისა და სხვა ღირსების მიხედვით სანახელავო ანუ ფერადი ქვებიც სამ კლასად იყოფა:

პირველი კლასი: ნეფრიტი, ლაზურიტი, გლავკოლითი, სოდალითი, ამაზონიტი, ლაბრადორი, ორლეცი (როდონიტი), აზურიტი, მალაქიტი, აგანტიურინი, კვარციტი, მთის ბროლი, კვამლა კვარცი, აქატი და მისი სახესხვაობანი, ვარდის კვარცი, საწერი გრანიტი, ვეზუვიანი, ევდიალიტი.

მეორე კლასი: სერპენტინი, აგალმათოლითი, სტეატიტი, სელენიტი, ობსიდიანი, ზღვის ქაფი, მარმარილოს თნიქსი, ფლუორიტი, ქამარილი, გრაფიტი, ქარვა, ლებიდოლითი, ფუქსიტური ფიქალი, დატოლითი, ლაზურიტი, სმიტსონიტი, ცოიზიტი.

მესამე კლასი: თაბაშირი, ანჰიდრითი, მარმარილო, პორფირი, ლაბრადორიტი, ბრექჩია, ნარევი კვარციტი და სხვ.

3. ორგანოგენული ძვირფასი ქვები

მარგალიტი, მარჯანი. ქარვა, გაგატი (გიშერი).

ფერსმანული კლასიფიკაციისაგან რამდენადმე განსხვავებულია ე. კიევლენკოს კლასიფიკაცია (1982), ის ქვებს სამ ნაწი-

ლად ყოფს: 1. საიუველირო (ძვირფასი) ქვები, 2. საიუველირო-სანახელავო ქვები და 3. სანახელავო ქვები:

1. საიუველირო (ძვირფასი) ქვები:

I რიგი: ალმასი, ზურმუხტი, ლალი, ლურჯი საფირონი;

II რიგი: ალექსანდრიტი, ნარინჯისფერი, იისფერი და მწვანე საფირონი, კეთილშობილი შავი ოპალი, კეთილშობილი ქადეიტი;

III რიგი: დემანტოდი, შპინელი, კეთილშობილი მწვანე და ვარდისფერი ბერილი, კუნციტი, ფირუზი, ამეთისტი, პიროპი, ალმანდინი, მზის ქვა, მთვარის ქვა, ქრიზოპრაზი.

2. საიუველირო-სანახელავო ქვები:

I რიგი: ლაზურიტი, ჟადეიტი, ნეფრიტი, მარგალიტი, ქარვა, მთის ბროლი, უფერო და კვამლა, მთის ბროლი, ჩაროიტი;

II რიგი: აქატი, ამაზონიტი, როდინიტი, ჰემატიტი, ირიზისბეული, ობსიდიანი, ჩვეულებრივი ოპალი, გაუმჯგირვალე ირიზირებული მინდვრის შპატი.

3. სანახელავო ქვები:

ეშმა, საწერი გრანიტი, გაქვავებული ხე, მარმარილოს ონიქსი, ლისტვენიტი, ობსიდიანი, გიშერი, სელენიტი, ფლუორიტი, ავანტიურინ-კვარციტი, ნახატებიანი კაუ, ფერადი მარმარილო.

ამჟამად ძვირფასი ქვები მარტო ფუფუნების საგანი არ არის, მარტო სამაულებისათვის არ იყენებენ მათ. განსაკუთრებული ფიზიკური თვისებების გამო ისინი უმნიშვნელოვანები ტექნიკური ქვებია. მათ გარეშე შეუძლებელია თანამედროვე ოპტიკის, რადიოტექნიკის, ელექტრონიკის, ზესტი მექანიკის, თავდაცვის საქმის და სახალხო მეურნეობის მრავალი სხვა დარგის განვითარება, უმნიშვნელოვანები მეცნიერული პრობლემების გადაწყვეტა.

ამჟამად არის სინთეზური და ტექნიკური ქვების მიღების სხვადასხვა მეთოდი. მიღებულია ხელოვნური ძვირფასი და ტექნიკური ქვები – მონოკრიტსალები სხვადასხვა მიზნებისათვის.

ძვირფასი და სანახელავო ქვები დაჯგუფებულია დღეისათვის არსებული კლასიფიკაციების ჩვენს მიერ შეჯერებული ვარიანტით.

ძვირფასი ქვები

პირველი კლასი

ალმასი

ქიმიური ფორმულა: C

ფერი: უფერო, ყვითელი, ყავისფერი, ნაცრისფერი,
ზოგჯერ მწვანე, ლურჯი, მოწითალო, მოვარდისფრო,
შავი

სიმკვრივე: 3,47-3,55

ტკერგადობა: სრული

მონატეხი: ნიჟარისებრი

სინგონია: ქუბური

კრისტალის ფორმა: ოქტაედრი, რომბოდოდეკაედრი,
ჰექსაედრი (აქვს მრჩობლები)

გამჭვირგალობა: გამჭვირგალე

სხივთტეხა: 2,417-2,419

ორმაგი გარდატეხა: არა აქვს

შთანთქმის სპექტრო: უფერო და ყვითელი ალმასებისა-
თვის 478; 465; 451; 435; 423; 415,5; 401,5; 390. ნაცრისფერ
და მწვანე ალმასებს (537); 504; (438)

ლუმინესცენცია: მრავალფეროვანი. უფერო და ყვითელ
ალმასებს ცისფერი, ყავისფერ და მომწვანოს ხშირად
მწვანე

ალმასი ძვირფასი ქვების დედოფალია. იგი სხვა
ძვირფასი ქვებისაგან გამოირჩევა ძლეირი ელვარებით, ფერთა
თამაშით და დიდი სიმაგრით. ალმასის აღწერისას ხშირად
უნდა ვიხმაროთ აღმატებითი ხარისხის მაჩვენებელი სიტყვა
„ყველაზე“. მინერალებს შორის ალმასი არის: ყველაზე მაგარი,
ყველაზე ელვარე, ყველაზე გამძლე, ცვეთისადმი, ყველაზე
იშვიათი, ყველაზე ძვირფასი და ა.შ.

ალმასი არაბულად ნიშნავს ყველაზე უძლეველს, ბერძნულად – ადამას-უმაგრესს. მას ძვირფას ქვებს შორის ყველაზე მარტივი ფორმულა C და აგებულება აქს, მაგრამ იგი ყველაზე ძვირფასი სპეციალია. ალუვიონში თუ დედაქანში ნაპოვნი ალმასის კრისტალი რაგინდ დეფორმირებული არ უნდა იყოს, მაინც ჩანს მისი ელვარება და ფერთა თამაში.

ალმასის ქიმიური შემადგენლობაა C. იგი შეიცავს მინარევებს. ყველაზე სუფთა საიველირო ალმასის 18³-ში მინარევების რაოდენობა 10¹⁸ ატომს აღწევს. ანალიზებით ალმასში აღმოაჩინეს: სილიციუმი, ალუმინი, კალციუმი, მანგანუმი, რკინა, ტიტანი, სტრონციუმი, ბარიუმი, ნატრიუმი, სკანდიუმი, ქრომი, მაგნიუმი, სპილენდი, ცირკონიუმი, პლატინა, ოქრო, ვერცხლი, ტიური. მინარევები მეტწილად ალმასის კრისტალთა გარე ნაწილში ეწ. ქრექშია ნაპოვნი. გარდა ამისა, შეიცავს მყარ (ოლივინი, პიროქსინი, გრანიტი, ქრომშპინელიდები, გრაფიტი, კვარცი, რკინის უანგეები და სხვ.) თევვად (წყალი ნახიშრმება) და გაზისქერ (აზოტი და სხვ.) ჩანართებს. აფრიკასა და ბრაზილიის ალმასებში გარდა ამისა, აღმოჩენილია არგონი, ეთილენი, ბუთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი. ალმასში მინარევების მაქსიმალური რაოდენობა 5%-ს შეადგენს.

ალმასი კრისტალდება კუბურ სინგონიაში. კრისტალთა გავრცელებული ფორმებია: ოქტაედრი, რომბო დოდეკაედრი, ჰექსაედრი და მათი კომბინაციები.

ალმასის კრისტალთა წახნაგები იშვიათადაა ბრტყელი. უფრო ხშირად გავრცელებულია გამრუდებულწახნაგიანი და წიბოებიანი ალმასი. ჩვეულებრივ მათი წახნაგები მომრგვალებულია. მრუდწახნაგოვანი ალმასების სახელწოდებებია: „ოქტაედროიდი“, „დოდეკაედროიდი“ და „ჰექსაედროიდი“ კრისტალის თითოეული წახნაგი ატარებს მრავალფეროვან რთულ სკულპტურულ სამკაულს: წამონაშვერებს-ხორკლებს, ბორცვაკებს და ჩაღრმავებებს-ფოსოებს. წახნაგები ზოგჯერ დახაზულია, ვხვდებით ტალისებრ გამრუდებებს, ან ბადისებრ რთულ ნახატებსაც, დეფორმირებულ-მომრგვალებულ წახნაგებიანი ალმასის კრისტალთა ფორმა ხშირად უახლოვდება სფერულს. მრგვალ ფორმას ზოგი მკვლევარი უკავშირებს კრისტალიზაციის რთულ პირობებს, ზოგი გახსნის პროცესებს. ვ-ვერწადსკის მიხედვით ალმასის ფორმა დაკავშირებულია საბადოების თავისებურებებთან. მაგ., ბრაზილიის ალმასები დოდეკაედრების სახით გვხვდება, ხოლო სამხერეთ აფრიკისა –

ოქტავიდრების. ფორმისა და მდებარეობის მიხედვით ჩანს, რომ მაგმური მდნარიდან ალმასი ერთ-ერთი პირველი გამოიყოფა. სხვა მინერალებისაგან განსავავებით, ალმასის კრისტალებს აქვს თავისებურება მიეწებონ ზოგიერთ ცხიმოვან ნივთიერებას.

ალმასის ფერი მისი განსაზღვრის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია. ყველაზე კარგი ხარისხის ალმასი უფერული, წყლისებრ გამჭვირვალეა. საიუველირო ალმასს ფერის მიხედვით ხუთ ჯგუფად ყოფენ: უფერული, ყვითელი, მურა, ნაცრისფერი და შავი. თითოეული ჯგუფის ფარგლებში შეიძლება იყოს ყველა ტონი დიადან-მუქ ფერმდე. გვხვდება მწვანე (დრეზდენის ალმასი), მოვარდისფერო, იისფერი, ყვითელი, ყავისფერი, შავი ალმასებიც. იაკუტიის ალმასი მეტწილად უფერულია. ალმასის ფერი ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. გვხვდება ლაქებიანი და ზოლიანი ალმასებიც. ისიც შესაძლებელია, რომ ალმასის გარეთა თხელ ფენას სხვა ფერი ჰქონდეს, შიგნით კი უფერული ან სხვა ფერისა იყოს. ზოგჯერ შეიმჩნევა დამოკიდებულება კრისტალის გარებან ფორმასა და მის ფერს შორის. დადგენილია, რომ ზოგიერთ საბადოში რომბო დოდეკაგოდრების ჰაბიტუსის კრისტალები მეტწილად ყვითელია, ხოლო ოქტავიდრული-უფერული.

ყვითელი, ყავისფერი და მწვანე შეფერვა, შესაძლებელია გამოწვეული იყოს რკინის, ალუმინის და მანგანუმის უმნიშვნელო მინარევებით. ზოგჯერ ალმასს ყვითელ ფერს აძლევს აზოტის იზომორფული ნარევი, წითელ ფერს – ბორის მინარევები, ოქროსფერი და ყვითელი გამოწვეულია შეფერვის ცენტრის სხვადასხვა დეფექტით, გარდისფერი – ალმასის პლასტიკური დეფორმაციით, შავი ფერი – გრაფიტის ან კოლოიდური ნახშირბადის შემცველობით. ლურჯი, მოწითალო და მწვანე ალმასები იშვიათია, ამიტომ ისინი ძვირად ფასობს. გახურებით ალმასის კრისტალები ფერს იცვლის: მურა ფერისა ხდება ოქროსფერი, მკრთალი გარდისფერი – მუქი ვარდისფერი და ა.შ.

ალმასი შეიძლება შეფერადდეს დასხივებით. ნეიტრონებით დაბომბვისას ქვა მწვანე ფერისა ხდება, კლექტორნებით დაბომბებისას კი – ლურჯი. ელვარება ძლიერი ალმასურიდან მეტალურამდე (კარბონადო) გამოწვეულია გარდატეხის მაღალი მაჩვენებლით (2,4-2,46) და ძლიერი დისპერსიით. ალმასის მაღალი გარდატეხის მაჩვენებლით აიხსნება მისი კაშკაშა, ალმასური ელვარება, ალმასის დისპერსია 0,063-ია რაც მნიშვნელოვნად მაღალია სხვა მინერალებთან შედარებით.

მაღალი დისპერსიით აიხსნება ბრილიანტის „თამაში“ ცისარ-ტყელას ყველა ფერებით. ბრილიანტი დაწახნაგებული ალმასია. ამგარად ფერთა „თამაში“ უფრო ძლიერდება ალმასის ხელოვნური დაწახნაგებით. ცნობილია, რომ ყველა სხივი, რომელიც ეცემა ბრილიანტის ზედაპირზე, მის წახნაგებში გარდატყდება, იშლება შემადგენელ ფერებად და უკუიცვევა, ამიტომაა, რომ, ბრილიანტი ასე საოცრად თამაშობს კაშკაშა ფერადი ნაპერწალებით, ასხივებს ცისარტყელას ყველა ფერს. მზის სახივებით განათებული ალმასი გარკვეული დროის მანძილზე ანათებს სიძნელეშიც, ამგვარად ალმასისათვის და-მახასიათებელი ძლიერ მიმზიდველი ოპტიკური ეფექტის გამოა იგი ალიარებული ძვირფასი ქვების მეფედ.

ძვირფასი ქვის ჯავარი, წყალი, მომსიბულელობა მის გამჭვირვალობაზეა დამოკიდებული. იუველირები ყველაზე მეტად აფასებენ ძლიერ გამჭვირვალე ალმასე.

საგვებით გამჭვირვალე და ყოველგვარ ზადს მოკლებულ ალმასზე ამბობენ „წმინდა წყლისააო“. სუსტი მოყვითალო ელფერის ქვა არის „არა წყლიანი“ მათი ფასიც დაბალია. ალმასი ატარებს რენტგენის სხივებს, რაც საშუალებას გვაძლევს გავარჩიოთ იგი ყალბი ქვებისაგან. ალმასის გამჭვირვალობას განსაზღვრავენ არა მზის სინათლეზე, არამედ ჩრდილში ან ლამპის შუქზე. გამჭვირვალობის ელვარების და ფერთა თამაშის მიხედვით ალმასებს შორის გამოყოფენ პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის სპეციალ ქვებს.

მოცის სკალით ალმასის სიმაგრეა 10, კორუნდისა 9, მაგრამ მინერალთა სიმაგრის „აბსოლუტურ სკალაში“ ალმასის სიმაგრე 150 ჯერ აღემატება კორუნდისას და 1000 ჯერ კვარცისას. სიმაგრე იცვლება წახნაგების მიხედვით. ალმასს ყველაზე მეტი სიმაგრე აქვს ოქტაედრის წახნაგებზე, შემდეგ რომბი დოდეკაედრის და ყველაზე ნაკლები კუბის წახნაგებზე. სიმაგრის გამო ალმასის გათლა-დაწახნაგება გაცილებით უფრო რთული და შრომატევადია, ვიდრე ნებისმიერი ძვირფასი ქვისა, ამიტომ იუველირებს შორის ალმასის დამწახნაგებლები ცალკე კასტას შეადგენენ. ალმასის დაწახნაგების თანამედროვე ფორმები ცნობილია 1910 წლიდან, როდესაც დამუშავებული იყო „სრული ბრილიანტური დაწახნაგება“. XV საუკუნემდე ალმას სხვა ძვირფას ქვებზე – ზურმუხტზე, ლალზე, ქრიზობერილზე ნაკლები ფასი პქონია, რადაგნ დაუმუშავებელი ალმასი არც ისე მიმზიდველია. 1456 წელს პოლანდიელმა ლუდვიგ ბერკენმა ალმასის ფხვნილით ალმასი გააკრიალა და

მიიღო ბრილიანტი. თუმცა არის მოსაზრება, რომ უფრო ადრე იცოდნენ ალმასის გაპირალება, ჯერ კიდევ 1330 წელს.

ალმასი ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე ინერტულია, ძლიერი მჟავეებიც კი მასზე არ მოქმედებს, მაღალ ტემპერატურაზე ალმასი ქიმიურ აქტივობას იძენს. ალმასი იხსნება მდნარ თუჭასა და მდნარ ოლივინიან ქარსში.

ალმასს აქვს ოქტაედრის მიმართ ძლიერ კარგი ტკებულობა. ალმასის სიმკვრივე მერყეობს 3470-დან 3560 კგ/სმ²-მდე. შემჩნევა გარეკვეული დამოკიდებულება ალმასის სიმკვრივესა და ფენს შორის. უფრეული და ყვითელი ალმასი ნაკლებად მკვრივია. სიმკვრივე თანდათანობით მატულობს ფერთა ასეთი თანმიმდევრობით: მწვანე, მტრედისფერი, ვარდისფერი, ნარინჯისფერი.

ცნობილია ალმასის შემდეგი სახესხვაობაბი: ბორტი (ალმასის მარცვლოვანი, არაგამჭვირვალე, ნაცრისფერი ან შავი ფერის არაწესიერი კრისტალები, სფეროები და რადიალურ-სხივოსნური აგრეგატები), ბალახი (წვრილი, სფეროსბრი, ბოჭკოვან-სხივოსნური აგრეგატები. ბალახი ბორტის სახესხვაობაა ამ უკანასკნელზე მაგარი), კარბონადო (ალმასის სხვა სახეებისაგან განირჩევა მუქი ფერით და წვრილმარცვლოვანი აგებულებით; იგი მკვრივი ან ფორმვანია. ფერითა და აგებულებით მოგვაგონებს კოქსს, ფერით-შავი, ყავისფერი ან მუქი ნაცრისფერია. სხვა სახესხვაობებზე უფრო აბრაზულია). აფრიკში ცნობილია კარბონადოს სახესხვაობა მაგნიტური თვისებებით. სახესხვაობას ეწოდება სტიუარტიტი ანუ სტევარტიტი. მასში ბევრია მაგნეტიტის ჩანართი, რაც აპირობებს მის მაგნიტურ თვისებას.

არჩევან ალმასის ორ სახეს: საიუგელიროსა და ტექნიკურს.

საიველირო ალმასს მიეკუთვნება სრულყოფილი ფორმის უმაღლესი ხარისხის ქვები. ასეთი ქვა განსაკუთრებული გამჭვირვალობით, სილამაზით და ფერთა თამშით უნდა გამოირჩეოდეს, არ უნდა გააჩნდეს ბზარები და ჩანართები, არ უნდა ჰქონდეს ზადი.

ტექნიკურ ალმასებს მიეკუთვნება უფრო დაბალხარისხოვანი სახესხვაობები – ბორტი, ბალახი, კარბონადო, აგრეთვე ალმასის დამუშავებისას ნარჩენი ფხვნილი, ნაშალი, საიველირო საჭმისათვის უცარგისი ყველა ალმასი – ბზარებიანი, ლაქებიანი ან სხვა რაიმე ზადის მქონე, მცირე ზომის, უწესო კრისტალები.

საიუველირო საქმეში გამოყენებულია მსოფლიოში მოპოვებული ალმასის 20%, ტექნიკური ქვაა.

ალმასის სამრეწველო საბადოები გენეტიკურად ორ ტიპად იყოფა: მაგმური (პირველადი) და ქვიშრობები (მეორეული).

მაგმური ბუდობები დაკავშირებულია კამბრიულისწინა ფარებისა და ბაქნების (აფრიკის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის, ინდოეთის, ციმბირის) თავისებურ ქანთან – კიმბერლიტან. კიმბერლიტი (სახელწოდება აღებულია სამხრეთ აფრიკის ქალაქ კიმბერლეიდან) უფუზიური იერის მქონე ბრექჩიისებრი ულტრაფუძე ქანია, რომელიც ავსებს აფეთქების მილებს, აქ სხვადასხვაგვარ ჩანართებს შორის აუცილებლად გვხვდება პიროპშემცველი ულტრაფუძე ქანები (პერიდოტიტი, ნაკლებად ოლივინიტი და პიროქსენიტი). ჩანართების არსებობა მოწმობს, რომ კიმბერლიტი წარმოშობილია მაგმის ღრმა ზონაში, არის ამოწეული და დაკრისტალებულია ჰიპაბისიურ პირობებში. პერიდოტიტებზე უფრო მეტად კიმბერლიტში გავრცელებულია ცალკეული მინერალები: ოლივინი, პიროპი, ილმენიტი, ქრომდიოფსიდი, ფლოგოპიტი და ზოგჯერ ალმასი. ნამსხვრევი მასალის რაოდენობის მიხედვით არჩევენ: მასიურ ბრექჩიისებრ კრისტალებს, კიმბერლიტურ ბრექჩიასა და ტუფს. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ რომ, არის ვარაუდი, ბუნებრივი ალმასის მანტიაში წარმოქმნის შესახებ, რადგან ალმასის ძირთიადი დედაქანი (კიმბერლიტი) ულტრაფუძე ქანია და შედაქნილობით მანტიის მსგავსია; სინგენეტური ჩანართები მსგავსია ჩანართებისა, რომლებიც გვხვდება ზედა მანტიაში; ძლიერ მაღალი წნევა და ტემპერატურა, რომელიც აუცილებელია ალმასის წარმოქმნისათვის, შეიძლება იერს მხოლოდ მანტიაში.

კიმბერლიტი ალმასის მთავარი წყაროა. ალმასის დაკრისტალება მიმდინარეობს დიდ სიღრმეზე მაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში. კიმბერლიტური მილები ჩვეულებრივ ერთმანეთთან ახლოსაა განლაგებული, ისინი ქმნიან კონებს, სწორ რიგებს ან გირლიანდებს, რაც აისხება დედამიწის ქერქის რღვევებთან მათი მჭიდრო კავშირით. ყველაზე ხშირად კიმბერლიტები გვხვდება აფრიკაში. სერანტინიზებული ოლივინიანი ქანები გამოფიტვის ქერქში იშლება, გადადის კ.წ. „ლურჯ მიწაში“, ხოლო ეს უკანასკნელი ზედაპირთან ახლოს გადადის, „ყვითელ მიწაში“, „ყვითელი“ და ნაწილობრივ „ლუჯი მიწა“ მდიდარია ალმასებით. ცნობილია 1500-ზე მეტი კიმბერლიტური სხეული, მაგრამ აქედან მხოლოდ 8-10%-ია

ალმასშემცველი. სამრეწველოდ ითვლება კიმბერლიტი, რომელიც 1მ³ ქანში შეიცავს არა ნაკლებ 0,3-0,5 კარატ ალმასს. კიმბერლიტები გავრცელებულია აფრიკაში, ინდოეთში, ამერიკასა და რუსეთში (ციმბირი). ალმასის მეორეული, მაგრამ პრაქტიკულად უფრო მნიშვნელოვანია ბუდობები დაკავშირებულია ქვიშრობებთან. ალმასს ძირითადად ქვიშრობებიდან დგბულობენ. ქვიშრობები წარმოქმნება ძირითადი ქანის დაშლით. დაშლილი მასალა წყლის ნაკადებს გადააქვს მდინარეების, ზღვებისა და ოკეანეების ნაპირებზე.

წარმოშობის მიხედვით არჩევენ: ელუვიურ ქვიშრობებს (ქანას მიდამოები, ინდოეთი) – ძირითადი ბუდობების ძლიერი გამოფიტულ ჰირიზონტს, რომელიც მდგბარეობს კიმბერლიტური მილების გაშიშვლების ადგილას და ელუვიონის გადატანით წარმოშობილს დელუვიურ ქვიშრობებს (ბრაზილია). ყველაზე უფრო გავრცელებულია ელუვიური ქვიშრობები (ბირმა, განა, სიერალეონე, ტრანსვალი) და ზღვის ქვიშრობები (სამხრეთ-დასავლეთი აფრიკა), სადაც ალმასის რაოდგნობა 1მ³ ქვიშრობებში კარატის ნაწილიდან – რამდენიმე კარატამდე აღწევს. ცნობილია აგრეთვე რამდენიმე ალმასსშემცველი კონგლორმერატები, ბრექჩიები, ასევე პეგმატიტური ძარღვებთან დაკავშირებული პნევმატოლიტური წარმოშობის ალმასი. იგი არა ერთხელ იძოვეს ქვისა და რკინის მეტეორიტებში.

როგორც ანტიკურ ხანაში, ისე შეა სუკუნებშიც ალმასის ბუდობები, ცნობილი იყო მხოლოდ ინდოეთში. სამკაულებისათვის იყენებდნენ ბუნებრივ კრისტალებს. ანტიკურ ხანაში ალმასი ინდოეთიდან სხვა ქვექნებშიც გაჯეონდათ. იგი ცნობილი იყო ძველი ბერძენი და რომაელი მეცნიერებისათვის (თეოფრასტი, პლინიუსი და სხვ).

ევროპაში ალმასი აღორძინების ეპოქის დასაწყისიდანვე გავრცელდა, რადგან აღმოსავლეთიდან ალმასს ფანტასტიკური დიდება მოუძღვდდა. მას იყენებდნენ სამკაულისა და ტანსაცმლისათვის, სამეცნ რეგალიებისათვის. აღნიშნული გვაქს, რომ 1456 წელს ბერკენმა ალმასის ფხვნილით გააპრიალა ალმასი და მიიღო პირველი ბრილიანტი (ფრანგულად ბრილიანტი ელვარეს ნიშნავს). იგი იგივე ალმასია რომელსაც დამუშავებით მიეცა სპეციალური ფორმა, ე.წ. ბრილიანტური დაწახნაგება.

ალმასი და ბრილიანტი ყველაზე ძვირფასი საიუველირო ქვებია. საუკუნეების მანძილზე ალმასითა და ბრილიანტით ამკობდნენ ბეჭდებს, საყურეებს, ქინძისთავებს, საკინძეებს,

სამაჯურებს და სხვ. მზადდებოდა „რივიერა“ – მთლიანად აღმასის მანიაკი.

აღმასით და ბრილიანტით ამკობდნენ მეფეების გვირგვინებს სამეფო კვერთხებს, ხმლის ვადებს, ხატებს, ჯვრებს და ა.შ.

აღმასი სიმდიდრის სიმბოლო, კაპიტალის დაგროვების წყარო გახდა. ამიტომ ბედის მაძიებლებმა ქვეყნიერების თითქმის უველა კუთხიდან დაიწყეს ლტოლვა ბრაზილისკენ, სადაც 1725 წელს აღმოაჩინეს აღმასის ბუდობები, მაგრამ აღმასის „ციებ-ცხელება“ განსაკუთრებით გაძლიერდა 1867 წლიდან, როდესაც აღმოაჩინეს სამხრეთ აფრიკის აღმასის საბადოები.

აღმასი მცირე ზომის კრისტალების სახით გვხვდება: საბადოებში აღმასის საშუალო სიდიდე 0,2-0,3 კარატია. დიდ აღმასად ითვლება 5-10 კარატიანი კრისტალები. დიდი ზომის აღმასი ბუნების იშვიათი მოვლენაა, ისინი მთელს მსოფლიოშია ცნობილი და საკუთარი სახელები აქვთ.

აღნიშნული გვაქვს რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ზომის აღმასი „კულინანი“ (3116 კარატი) იპოვეს 1905 წელს. 1934 წელს სამხრეთ აფრიკაში იპოვეს 720 კარატის წონის აღმასი „ჯონკერი“, რომლისგანაც 2 მილიონ დოლარად დირებული 12 ბრილიანტი დაამზადეს. აღმასი „სიერა ლეონეს ვარსკვლავი“ დაცულია აშშ-ის ერთ-ერთ დიდ ბანკში და შეფასებულია 1 მილიონ გირვანქა სტერლინგად და ა.შ.

მოსკოვის აღმასის ფონდში დაცულია ცნობილი აღმასები „ორლოვი“, „შახი“, აგრეთვე აღმასები „მარია“ (105,98 კარატი), „ჩეკისტი“, (95,0 კარატი), „ოქტაპრესკი“ (68,74 კარატი), „ვალენტინა ტერეშკოვა“ (51,66 კარატი), „კომსომოლსკი“ (48,48 კარატი) და სხვ.

საიუველიოროდ უვარგის სახესხვაობებს ბორტს, ბალასე, კარბონადოს იყენებენ აღმასურ ბურლვაში, სხვადასხვა ინსტრუმენტების დასამზადებლად, როგორც აბრაზიულ საჭრელ და გასაკრიალებელ მასალას. ბორტს იყენებენ აპარატების წარმოებაში, ელექტრული ნათურების მავთურლის დასამზადებლად, მინის ჭრისათვის, საზომი და ასტრონომიული ხელსაწყოების დაგრადუირებისათვის, აღმასის ხერხის კბილებად, მჭრელებად, აღმასის მტვერი გამოყენებულია აღმასის და სხვა ძვირფასი ქვების, მზარდების და შენადნობების სახეხად და გასპრიალებლად, ხოლო კარბონადოს – განსაკუთრებით მკვრივი ქანის ბურლვის ტექნიკაში. როგორც ბუნებრივი,

ასე ხელოვნური ალმასი გამოიყენება მთელი რიგი ინსტრუმენტების დასამზადებლად. ასეთებია სახები ქარგოლები და ძელაკები. პონი-აბრაზიული ინსტრუმენტი მეტალთა ჭრისა და ზედაპირის მოსწორებისათვის, საჭრისი და ფრეზი (სადარავი) ალმასის ფირფიტებით, თვალაკები, აბრაზიულ ინსტრუმენტის გასამართი ფანჯრები და გორგოლაჭები, საბურდი ინსტრუმენტები, ალმასის პასტას იუქნებენ აგრეთვე მანქანათმშენებლობაში ძირითადი დეტალების გასაღესად და ზედაპირის გასასუფთავებლად.

ალმასი საშუალებას გვაძლევს აბრაზიული ინსტრუმენტებით დავამუშაოთ მეარი სენარები, ოპტიკური მინა, კერამიკა, სიტალი-მონოკრისტალური მასალები ფერიტები-რკინა-ნაცირბადოვანი შენადნობები, საშენი მასალები (ბეტონი, მარმარილო, გრანიტი), ძვირფასი ქვები, ფაიფური, ბროლი და სხვ.

ალმასური ინსტრუმენტების გამოყენება ტექნიკურად ეფექტურია ადიდებს შრომის ნაყოფიერებას.

ალმასურ ინსტრუმენტებში გამოყენებულია ბუნებრივი ტექნიკური და სინთეზური ალმასების ფხვნილი (აბრაზიული ინსტრუმენტებში), ან ცალკეული დამუშავბული კრისტალები (თვალაკებისათვის, ფანჯრებისა და გორგოლაჭებისათვის). სინთეზური ალმასის სმრეწველო ხასითის წარმოებაში ბუნებრივთან შედარებით 5-ჯერ მეტად გაზარდა ხელოვნური ალმასის გამოყენება.

ალმასის საბაზოები და მოპოვება

1829 წელს ურალში 14 წლის ყმა პავლე პოპოვმა იპოვა პირველი რუსული ალმასი. მომდევნო წლებში კვლავ იპოვეს ალმასის კრისტალები, შემდეგ კი ეპიზოდურად პოულობდნენ. საბჭოთ ხელისუფლების წლებში ურალში გამოვლინდა ალმასშემცველი ქვიშრობები, სადაც იშვიათად პოულობდნენ მცირე ზომის ალმასებს. გეოლოგმა ლ. პოპუგაევმა, რომელმაც ძვირფასი ქვების დიდი კოლექცია შეაგროვა 1952 წელს იაკუტიაში აღმოჩენის ალმასის პირველი საბაზო კიმბერლიტის მილი „ზარნიცა“ (ციალი, ელვარება). აქ პირველად იპოვეს გრანატის ჯგუფის მინერალი – ძვირფასი ქვა პიროპი. ეს მინერალი სამხრეთ აფრიკის კიმბერლიტებში ალმასის თანამგზავრია, ამიტომ ბუნებრივია, დაიბადა პიროპის ძირითადი საბაზოს მოძებნის იდეა და ძიება დასრულდა ალმასის საბაზოს

აღმოჩენით. 1954-55 წწ. იაკუტიაში აღმოჩნდა ალმასის პირველი და მეორეული ქვიშრობების საბადოები.

იაკუტიაში ალმასშემცველი კიმბერლიტური მიღები აგებულია ძლიერ შეცვლილი ბრექჩიისებრი ქანებისა და ეკლოგიტისაგან. მიღები გვემაში ოვალური მოხაზულობისაა და 45-600 მეტრის ფარგლებში მერყვებს. კიმბერლიტური მიღებიდან აღსანიშნავია „ზარნიცა“, „მირ“, „უდაჩნაია“, „აიხალი“ და სხვ. იაკუტიის კიმბერლიტური ტიპის საბადოებში გვხვდება დიდი და მცირე ზომის ალმასები. ჭარბობს ოქტაედრული, რომელ დოდეკაედრული კრისტალები, იშვიათია კუბური ჰაბიტუსის კრისტალები. აქ მოპოვებული ალმასები დიდი გამჭვირვალობით გამოირჩევიან. ისინი მეტ წილად უფერულია, ინტენსიური ფერები იშვიათია. გვხვდება კრისტალები ამონეჰექილ-გამოწეული წანაგებით. წანაგები ხშირად დაფარულია ზრდისა და ხსნადობის ფიგურებით, გვხვდება ალმასები ჩანართებით, მუქად შეფერილი ქერქით, (გრაფიტის, ქრომჴანიგლის, ოლივინის, რუტილის, პიროპის მიკროსკოპული ჩანართები), ზოგჯერ ალმასისვე ჩანართით ალმასში. იაკუტიაში ცნობილია კიმბერლიტების გამოფიტვის შედეგად წარმოშობილი ალმასშემცველი ელუვიური, დელუვიური და ალუვიური ტიპის ქვიშრობები. 1955 წელს იაკუტიაში ალმასის საბადოს აღმოჩენისა და მოპოვების დაწყებასთან დაკავშირებით აღმოცენდა დასახლებული პუნქტი „მირნი“. რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქალაქი, ამჟამად რუსეთში აღმასის მოპოვების ცენტრია. ალმასის კრისტალები ნაპოვნია ტამანზე, აგრეთვე უკრაინასა და ყაზახეთში.

ალმასის მდიდარი ბუდობები და მოპოვების ცენტრებია აფრიკის ქვეყნებში: ანგოლა, საილოს მელის სანაპირო, განა, გვინეა, კონგო, ზაირი, ნამიბია, სიერა - ლეონე, ტანზანია, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. აფრიკის სამრეწველო მნიშვნელობის უმთავრესი კიმბერლიტური მიღები - ალმასის ბუდობებია: „პრემიერი“, „დებონსი“, „ბოულფონგინი“, „კაიდუ“ და სხვ.

აფრიკაში ალმასის მოპოვება ძირითადად ქვიშრობი ბუდობებიდან წარმოებს. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია მდინარე კონგოს აუზი. კონგოში ჯერ კიდევ 1931 წელს მოიპოვეს 3,5 მილიონი კარატი, მსოფლიო მოპოვების დაახლოებით 50%. 1959 წელს აქ ალმასის მოპოვებამ მიაღწია 5,9 მილიონ კარატს, მსოფლიო მოპოვების დაახლოებით 60%-ს.

კონგრეში ალმასის მოპოვების ორი ძირითადი რაიონია: მდინარე კასაის და მდინარე დეშიმეს აუზები. პროდუქციის 90% ტექნიკური ალმასია, ხოლო 10% საიუველირო. 70% – 0,1 კარატს იწონის. ყველაზე დიდი წონის 44 კარატია. პოულობენ უფერულ, მწვანე, მტრედისფერ, ყვითელ, ყავისფერ ალმასებსაც. სამხრეთ აფრიკაში ალუვიური ალმასები ცნობილია ორანჯის, ვაალის, ხარსტის აუზებში და სხვ.

ბრაზილიის ალმასი პირველად იპოვეს დიამანტინთან ახლოს. მას შემდეგ თითქმის საუკუნე ნახევარი, აფრიკის ალმასების აღმოჩენამდე, მსოფლიო ბაზარს ბრაზილია აწოდებდა ალმასს. აქ პირველადი საბადოები არ არის. შტატ მინას ჟერაისში პოულობენ ქვიშრობებიდან, დიამანტისა და ბაგაგების რაიონებში – ძველი და თანამედროვე ალუვიური ნალექებიდან, შემდეგ ალმასი აღმოჩნდა ბაის პროვინციაში. ბრაზილიაში ბევრი ალმასი მისცა მსოფლიოს, ამჟამად აქ მისი მოპოვება უმნიშვნელოა.

ბრაზილიის ალმასის აღმოჩენამდე მსოფლიოს ძირითადად ინდოეთი აწვდიდა მას. აქ სშირად პოულობდნენ დიდი ზომის კრისტალებს. მაგ., ინდოეთში ცნობილია 787,5 კარატის წონის ალმასი. ძირითადი საბადო და ქვიშრობი ცნობილი იყო დეკანის ზეგანის აღმოსავლეთ ფერდობზე მდინარე გოლკონდის აუზში. კოლურის ქვიშრობებშია ნაპოვნი ისტორიული ალმასები „დიდი მოგოლი“ და „კრინური“. დღემდე ალმასის მოპოვების ცენტრად ითვლება პანაბუნდელხანდი. ინდოეთის ალმასები გამოირჩევიან არაჩვეულებრივი გამჭვირვალობით, ელგარებით, ფერებით. იგი როგორც თვალი პატიოსანი სჯობია აფრიკის ალმასებს. ინდოეთის საჟავეოსო საბადოები ამჟამად გამომუშავებულია და მოპოვება მცირეა. ალმასი ნაპოვნია აგრეთვე კუნძულ ბორნეოზე, ინდონეზიასა და ავსტრალიაში.

მსოფლიოში (რუსეთის გამოკლებით) ალმასი მოპოვებული იყო 1960 წელს – 237,7 მილიონი კარატი, 1964 წელს – 33,81 მილიონი კარატი, 1998 წელს 36 მილიონი, 1972 წელს – 37,7, 1980 წელს – 36,0, 1996 წელს – 36,5 მილიონი კარატი. 1996 წლამდე სულ მოპოვებული იყო 10900 მილიონი კარატი, ანუ 218 ტონა ალმასი. მოპოვებული პროდუქციის 80% ტექნიკური ალმასია.

ალმასის ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრია ლონდონი. ალმასის ბირჟები ანტვერპენი ამსტერდამი, ნიუ-იორკი, რამატ-განე (ისრაელი). ძირითადი ბუდობებიდან ალმასს პოულობენ დიდი და მიწისჩემა სამთო გამონამუშევრებით. ქანებს ჯერ

ამსხვერევენ და წერდებ ატარებენ სალექ მანქანაში-პულსატორში. კონცენტრატი, რომელიც გამოდის ამ მანქანიდან, გადაეცემა სპეციალურ რხევად მაგიდას, რომლის ზედაპირსაც წასმული აქვს ცხიმი. რხევის შედეგად ალმასი ეკვრება მაგიდას, დანარჩენი მასალა კი მიღის ნაკარში; შემდეგ ალმასს ცხიმისაგან ასუფთავებულ გათბობით, რეცხვენ აუსტიკური სოდით და ფტორული მჟავით. ქვიშრობიდან ალმასის მოპოვება წარმებს წინასწარ გაცხრილვით, გარეცხვითა და შემდეგ დალექვით. ცხიმის წასმა აქ საჭირო არ არის.

სინთეზური (ხელოვნური) ალმასის რეგულარული მიღება დაიწყო 1955 წლიდან, როდესაც ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა მაღალი ტემპერატურისა (დაახლოებით 30000°) და დიდი წნევის ქვეშ (დაახლოებით 1000 კგ/ცმ²) შეძლო მიეღო ხელოვნური ალმასი. ალმასი თითქმის ერთდროულად მიიღეს რამდენიმე ქვეყანაში (საბჭოთა კავშირი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, შვეცია). ალმასი მიიღეს მაღალი წნევის ფიზიკის ინსტიტუტში აკად. ო. ვერემხაგინის ხელმძღვანელობით. ალმასის სინთეზისათვის იყენებენ მეტწილად ლითონური გასსნილ ნახშირბადს, რადგან გრაფიტიდან ალმასის მიღებას ორჯერ მეტი წნევა და ტემპერატურა სჭირდება. ჩვეულებრივ ხელოვნურად დებულობენ ტექნიკურ ალმასებს, 1970 წელს მიიღეს საიველირეო ალმასი.

საქართველოში ალმასი ცნობილია ანტიკური ხანიდან. არქელოგიური გათხრებით არმაზის ხევში ნაპოვნი ოქროს ბეჭდის თვალბუდეში ჩასმული შვიდწახნაგოვანი ალმასი, ჯერჯერობით პირველი ალმასის თვალია მცხეთაში და საერთოდ საქართველოში ამონათხარ სამკაულოა შორის. ანტიკური დროის მცხეთაში ალმასი გამოყენებული იყო ტექნიკური მიზნისთვისაც მძივების გასახვრებად. გ. ლემლევინმა შეისწავლა სამთავროს ნეპროპოლის სხვადასხვა ძირფასი ქვისაგან დამზადებული ალმასით გახვრებილი მძივები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი მცხეთაშია დამზადებული (ჩვენს ერამდე უკანასკნელი საუკუნეები, ჩვენი ერის I-VII სს).

ქართული ხელოვნების ძეგლები მდიდარ მასალას გვაძლევს შეა საუკუნეების საქართველოში ალმასის გამოყენების შესახებ. ალმასებით, უფრო გვიან ბრილიანტებით არის შემკული სამეფო გვირგვინები, მიტრები, ხატები, ჯვრები, გულის ქინძისთვის გვირგვინები, ბეჭდები და სხვა. ოქრონის მაცხოვრის ხატი (XII) შემკულია მარგალიტითა და ალმასით. XII. ოთხთავის პერგამენტისათვის გამოყენებულია ალმასები. რუსეთის ელჩები

ტოლოჩანოვი და იევლევი (1650წ.) წერენ: „ჩხარის ეკლესიაში აღსავლის კართან დგას ჯვარი, სიმაღლით ორი არშინი მოოქროვილი ვერცხლით მროჭედილი, მის უჯრაში სახურავზე არის მომცრო კაპლის ოდენა ალმასის ქვა მოწახნაგებული“. ეს ჯვარი სამცხეშია დამზადებული XV საუკუნეში ოქრომჭედელ მამებს მიერ. იგივე ავტორები აღნიშანვნენ, რომ იმერეთის მეფის ალექსანდრე მესამის გვირგვინს ამკობდა ალმასი. ტახტზე ახლად ასულ მეფებს, პეტრე და იოანე ალექსის ძეთ ქართველი დადოფალი ელენე 1682 წელს უგზავნის ოქროს თასს, შემცულს ალმასებით. სიონის მიტრაზე, რომელსაც 1683 წლის წარწერა აქვს, არის ალმასის ჯვარი და მიტრის შესამობად გამოყენებულია 86 ალმასის თვალი.

XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან ქართულ მწერლობაში ალმასთან ერთად მოსხენებულია ბრილიანტიც. 1798 წლის 8 თებერვალს ერევლე მეორის ბოხჩაში ნახულ ნივთებს შორის არის ბრილიანტის ბეჭდები, ბრილიანტის სამხრე კავი, ბრილიანტის ჯვარი. გიორგი XIII ასულის ნინოს მზითვის წიგნიდან ჩანს, რომ ბრილიანტები ამკობს მის გვირგვინს, გულის ქინძისთავს, მანიაკს, ბეჭდებს და სხვ.

როგორც სხვა ქვეყნებში, საქართველოშიც ალმასს XV საუკუნემდე სხვა ძვირფას ქვებზე (ზურმუხტი, ლალი, ქრიზობერილი და სხვ) ნაკლები ფასი ჰქონდა, რადგან დაუმუშავებელი ალმასი არც ისე მიმზიდველია. ამ დროისათვის ალმასი საქართველოში ნაკლებ გაერცელებული ყოფილა. წარსულში საქართველო ალმასს ინდოეთიდან ღებულობდა, ხოლო XVII-XVIII საუკუნეებში და უფრო გვიანაც – ევროპისა და რუსეთის გზითაც.

წერილობითი ცნობები ალმასი-ანდამატის შესახებ ჩვენთვის IX საუკუნეზე ადრინდელი არ არის ცნობილი: „გაბრწყინდის ანდამატი იგი და ელვის სახენი ნაბერწყალნი ჰქრებოდიან მისგან“. ანდამატი მოსხენებულია სტეფანე მტბევარის თხზულებაში „მარტვილობა გობრონისი“ (Xს დასაწყისი). არსენ ბერ-მონაზონი (XIIIს) მიმართავს დავით ალმაშენებელს, რომ შენ ხარ „მტკიცე ვითარცა ანდამატი განუკუეთელთა შორის“. ი. შავთელი (XIIIს) ამბობს ალმასზე: „ოვალად ალმასად-განხოს ალმასად საფუძველ ზღუდედ წახნაგებულად“, „ვეფხისტყაოსანში“ ოთხჯერ არის ალმასი დასახლებული და არც ერთხელ არ გვხვდება იგი არც სამკაულის სახით, არც პოეტურ ფორმაში. შ. რუსთაველი მას იცნობს როგორც მაგარ ქვას. გვხვდება ანდამატიც: „გახეოქა

ლალაი, გათლილი ანდამატისა კვერითა“ აღნიშნული გვაქვს, რომ რუსთაველის დროს აღმასის არ პქონდა ისეთი დირექტულება, როგორც შემდგომ ეპოქებში.

აღმასი ხშირადაა ნახსენები ქართულ ხალხურ ლექსებსა და ზღაპრებში, როგორც სიმაგრის, სიმტკიცის სიმბოლო, როგორც ძირფასი ქვა. ხშირად გახვდება ხალხურ ზღაპრებში აღმასის დანა, აღმასის ცული, აღმასის ხმალი.

ძვირფას ქვებზე ხელნაწერში, რომელიც დაცულია ქუთაისის მუხეუმში (ფ. 242) აღმასზე კრცელი დახასიათება გვაქს: ძებნის მეთოდებზე, ოვისებზე, სახესხვაობებზე და სხვ.

მეცნიერული თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა იოანე ბაგარტიონის მიერ აღმასის აღწერა (H-2170): „ეს ქუა არს კლვარე და ძვირფასთა ქვათა შორის პირველისა ხარისხისა მქონი. სიმყარითა და სიმაგრით ადგმატების სხუათა ყოველთა ქვათა ზედა და სახელი ესე ანდამატი ჰსწოდებოდეს ამის გამო, რომელიც ნიშნავს უძლეველთა“ აღმასთან ერთად მოხსენებული აქვს ბრილიანტიც, რომ ხმარობენ მინების საჭრელად და სამკაულად.

აღმასის მნიშვნელობა საუცხოოდაა გამოხატული ძველი ქართული ხელნაწერის ერთ ფრაზაში: „მგელთა კაცოაგან ასრენათქვამი არის ვითა ჯაფარიანთა ბატონი აღმასი არისო“.

ბრილიანტის კლასიფიკაცია და შეფასება

საიუველირო აღმასი განსაკუთრებულ უურადღებას მოითხოვს კლასიფიკაცის დამუშავების მიხედვით, როგორც დაუწახნაგებელი, ასევე დაწახნაგებული ფორმებისათვის. აღმასისა და ბრილიანტის კრისტალების (ფერი, სისუფთავე, ფორმა, მასა) მრავალფეროვნება განსაკუთრებულ სირთულეებს წარმოშობს. ფასსწარმოქმნისა და შეფასებითი კლასიფიკაციების შემუშავებისას. მსოფლიო წარმოებაში არ არის ერთნაერი მიღებომა ბრილიანტის მასის, სისუფთავის, ფორმისა და ფერის შეფასების დროს. ბევრი ქვეყანა და სავაჭრო ცენტრი ხელმძღვანელობს საკუთარი ან მიღებული კრიტერიუმებით.

მხოლოდ უკანასკნელ წლებში გამოიკვეთა სტაბილიზაციის ტენდენცია: გამონახულია ბრილიანტის რაციონალური ფორმები და გეომეტრიული პროპორციები, მიღებულია მასის საზომი ერთეულები, ზუსტდება სისუფთავის, დაწახნაგებისა და ფერის ერთნიანი ტერმინლოგია.

ბრილიანტის კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს შემდეგი გეომეტრიული და ხარისხობრივი დახასიათებები: ბრილიანტის ფორმა (რომელიც განისაზღვრება რუნდიდსტის მოხაზულობით), დაწახნაგების ტიპი, მასა, ფერი, უფექტურობა.

რუნდისტის ფორმის მიხედვით ბრილიანტები იყოფა მრგვალ, ოვალურ, მსხლისებრ, ნავისებრი („მარკიზები“) სამკუთხა, ოთხკუთხა, ხუთკუთხა, ექვსკუთხა და სხვა ფორმებად. ბრილიანტის დაწახნაგების ტიპებია: საფეხურისებრი, ბრილიანტისებრი, სოლისებრი, კომბინირებული და სხვ.

მრგვალ, ოვალურ, მსხლისებრ და ნავისებრ ბრილიანტებს აწახნაგებენ ბრილიანტისებრი ტიპის გამოყენებით. სამკუთხა, ოთხკუთხა (ბაგეტი, კარე და სხვ.) ხუთკუთხა, ექვსკუთხა ბრილიანტების დაწახნაგებისათვის კი გამოიყენება, როგორც წესი დაწახნაგების საფეხურისებრი ტიპი.

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოიყენება ალმასებისა და ბრილიანტების კლასიფიკაციის ორი სახე მასის მიხედვით: რაოდენობრივი და წონითი (ცხრ. 1). პირველს საფუძვლად უდევს ქვების რაოდენობა 1 კარატზე გაანგარიშებით (მაგ.; 100, 50, 25 კ/კარ) მეორეს კი – ქვის მასა მეათედის სიზუსტით (0.01; 0.05; 0.10; 1.00 კარ.).

ცხრილი 1

ბრილიანტების კლასიფიკაცია მასის მიხედვით

რაოდენობრივი კლასიფიკაცია ც/კარ	კლასიფიკაცია მასის მიხედვით კარ	რაოდენობრივი კლასიფიკაცია ც/კარ	კლასიფიკაცია მასის მიხედვით კარ
200	0.005	14-15	0.070
150	0.007	10	0.100
100	0.010	6-7	0.150
66	0.015	5	0.200
50	0.020	4	0.250
40	0.025	3	0.330
33	0.030	2	0.500
20	0.050	1	1.000

მკაცრი გეომეტრიის გათვალისწინებით ბრილიანტის წონა შეიძლება განისაზღვროს გამოთვლებით, როგორც ეს განხილული იყო წინა თავში.

წვრილი ბრილიანტის მასა, ზეგჯერ პოინტებით (point) გამოისახება: 1 პოინტი 0.01კარ.

ბრილიანტის კლასიფიკაცია წონის მიხედვით, რომელიც სნგ-ში მიღებულია მოცემულია მე-2 ცხრილში. ამასთან წონითი ჯგუფები მოცემულია ცალ-ცალქე წვრილი ბრილიანტებისათვის უბრალო (Kp-17), შვეიცარული (Kp-33) და სრული დაწახნაგებით (Kp-57).

ცხრილი 2 ბრილიანტების კლასიფიკაცია წონის მიხედვით

ბრილიანტის ჯგუფები	ბრილიანტების წონით ჯგუფები					
	Kp-17		Kp-33		Kp-57	
	კ/კარ	კარ	კ/კარ	კარ	კ/კარ	კარ
წვრილი 0.30 კარ-მდე	200-90 90-40 40-25	0.01-მდე 0.01-0.03 0.03-0.04	120-90 90-40 40-25	0.01-მდე 0.01-0.03 0.03-0.04	120-90 90-40 40-25 25-15 15-5 5-3.4	0.01-მდე 0.01-0.03 0.03-0.04 0.04-0.07 0.07-0.20 0.20-0.30 0.30-0.39 0.40-0.59 0.60-0.79 0.80-0.89 0.90-0.99 1.00-1.24 1.25-1.49 1.50-1.74 1.75-1.99 2.00-2.24 2.25-2.49 2.50-2.74 2.75-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00 და მეტი
საშეალო 0.30-0.99						
მსხვილი 1.00 კარ და მეტი						

საზღვარგარეთ ბრილიანტების ფერის აღსანიშნავად სარგებლობებ შემდეგი საერთაშორისო ტერმინებით:

1. Jager – დახვეწეილი მოცისფრო – ოქთრი;
2. River – მოცისფრო – ოქთრი, სრულიად გამჭვირვალე;

3. Top Wesselton – სუფთა თეთრი, რამდენადმე ნაკლებ გამჭვირვალვ;
4. Wesselton – თეთრი;
5. Top Crystal – ძალიან-ძალიან მცირე ყვითელი ელფერით;
6. Crystal – ძალიამ მცირე ყვითელი ელფერით;
7. Very light brown – მოყავისფრო ელფერით;
8. Top Cape – მოყვითელი;
9. Cape – მოყვითალო;
10. Light yellow – ღია ყვითელი;
11. Light brown – ღია ყავისფერი;
12. Yellow – ყვითელი.

ამ ტერმინოლოგიაზე დამყარებული კლასიფიკაციები გამოიყენება აშშ-ში, ინგლისში, კანადასა და სხვა ქვეყნებში.

სკანდინავიური ნომერკლატურა (Scan.D.N.) ითვალისწინებს ბრილიანტების დიფერენციაციას 2 წონით ჯგუფად, რომლებიც დაიყოფა ფერის მიხედვით. სკანდინავიური ნომერკლატური ფერების სკლასა ბრილიანტებისათვის უკავშირდება ამჟრიელის გემოლოგიური ინსტიტუტის (GIA) ინდიკაციასა და ქირფასი ქვების ამერიკულ საზოგადოებას (AQS), აგრეთვე კოლორიმეტრითა და ფოტომეტრით ფერის ობიექტურ შეფასებას.

I. ბრილიანტები მასით 0.50კარ-მდე

Rorest white (უსუფთავესი თეთრი) – უფერო ბრილიანტები GJA აღნიშვნებით D-დან F-მდე. ფოტომეტრის მაჩვენებელი 0.90-მდე.

White (თეთრი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით F-დან H-მდე. ფოტომეტრის მაჩვენებლები 0.91-1.00.

Tinteo white (შეფრეიდი თეთრი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით H-დან K-მდე. ფოტომეტრის მაჩვენებლები 1.01-1.10.

Yellowist (მოყვითალო) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით K-დან R-მდე. ფოტომეტრის მაჩვენებლები 1.11-1.30.

Yellow (ვითელი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით R-დან X-მდე. ფოტომეტრის მაჩვენებლები 1.30-ზე მაღალია.

II. ბრილიანტები 0.5კარ-ზე მასით

Riwer (უწმინდესი თეთრი) – უფერი ბრილიანტები GJA აღნიშვნით D-დან F-მდე. ფოტომეტრის მაჩვენებლები 0.90.

Top Wesselton (სუფთა თეთრი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით F-დან H-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 0.91-0.95.

Wesselton (თეთრი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით H-დან HI-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 0.96-1.00.

Top Crystal (სუსტად შეფერილი თეთრი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით HI-დან IV-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 1.01-1.05.

Crystal (შეფერილი თეთრი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით IV-დან K-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 1.06-1.10.

Top Cape (მსუბუქი მოყვითალო ელფერი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით K-დან LM-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 1.11-1.1595.

Cape (მოყვითალო) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით LM-დან NO-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 1.16-1.20.

Light Yellow (ბაცი ყვითელი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით NO-დან -მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 1.21-1.30.

Yellow (ყვითელი) – ბრილიანტები GJA აღნიშვნით R-დან X-მდე. ფოტომეტრიის მაჩვენებლები 1.30-ზე მეტი.

ბრილიანტის ფერი განსაზღვრისას ამერიკის გემოლოგიური ინსტიტუტი სარგებლობს „ბრილიანტ-ეტალონების“ სერიით, რომელიც 23 ქვისაგან შედგება. თითოეული ასეთი ეტალონი პირობითად აღნიშნულია ლათონური ასოებით D-დან Z-მდე.

სხვ-ში ბრილიანტების კლასიფიკაცია ფერის მიხედვით აგრეთვე ითვალისწინებს მათ დაყოფას მასის მიხედვით. ასე მაგ., ბრილიანტები მასით 0.30კარ-მდე იყოფიან 7 ფერის ელფერად:

1. უფერი;
2. უმნიშვნელი ელფერით;
3. მცირე მოყვითალო, აქვამარინის მწვანე, იისფერი, ნაცრისფერი და უმნიშვნელო ყავისფერი ელფერით;
4. აშერად, ნათლად ხილული ყვითელი, ლიმონისფერი, მწვანე, აქვამარინის ან ნაცრისფერი ელფერით.
5. ყვითელი (ყვითელი, მწვანე, ლიმონისფერი მთლიანად ბრილიანტაში).
6. უმნიშვნელო ყავისფერი ელფერით;
7. ყავისფერი.

0.30კარ-ზე მეტი მასის ბრილიანტი ელფერის მხიედვით იყოფა 9 ჯგუფად:

1. უფერო უმაღლესი, აგრეთვე მოცისფრო ელფერით;
2. უფერო;

3. ოდნავ შესამჩნევი ელფერით;
4. სიყვითლის უმნიშვნელო ელფერით;
5. უმნიშვნელო მოყვითალო, მომწვანო, აქვამარინის, იისფერი და ნაცრისფერი ელფერით;
6. ხილული ყვითელი, მწვანე, აქვამარინის, ნაცრისფერი და უმნიშვნელო ყავისფერი ელფერით;
7. ნათლად ხილული ყვითელი, მწვანე, ლიმონის, აქვამარინისა და ნაცრისფერი ელფერით;
8. ყვითელი – მოყვითალო, მწვანე, ლიმონის ფერით მოედ ბრილანტზე;
9. ყავისფერი ან ყვითელ-ყავისფერი ელფერი.

ბრილიანტის კლასიფიკაცია დეფექტურობის ხარისხის მიხედვით

დაფექტების რაოდენობრივი აღრიცხვის გარდა მხედვლობაში უნდა იქნას მიღებული დეფექტის სიდიდე, სახე და მოცულობითი განლაგება ბრილიანტზე. ბრილიანტის ხარისხის ზუსტ განსაზღვრას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.

სხვადასხვა ქვეყანაში დეფექტურობის მიხედვით ბრილიანტების სხვადასხვა კლასიფიკაცია არსებობს, რომელიც საეთაშორისო სკალას ან ადგილობრივ მონაცემებს ემყარება.

მიუხედავდა იმისა, რომ არ არსებობს ერთიანი კლასიფიკაცია, ბრილიანტის ხარისხის შეფასების საერთო პრინციპს წარმოადგენს სიწმინდის ხარისხის განსაზღვრა. ინგლისის იუევლირთა ეროვნული ასოციაციის სავაჭრო კოდის თანახმად, ბრილიანტი, რომელიც განისაზღვრება, როგორც ქვაში შიგა ნაკლის გარეშე, უნდა იყოს სრულიად გამჭვირვალე, არ უნდა შეიცავდეს ჩანართებს, რომლებიც ათმაგი გადიდების მქონე გამადიდებელი მინით შეიმჩნევა, ზედაპირზე არ უნდა შეიმჩნეოდეს დამუშავების დეფექტები. ასეთ ქვას უწოდებენ, წმინდას, სუფთას, იდეალურს, ან იყენებენ სხვა ტერმინს, რომელიც უმაღლეს ხარისხს ასახავს.

ევროპაში სარგებლობები ამერიკის გემოლოგიის ინსტიტუტის კლასიფიკაციით ან მისი ვარიაციებით.

ბრილიანტების ხარისხის შეფასებითი კლასიფიკაცია ინგლისში ათ კლასად იყოფა:

1. FL – უწმინდესი ათმაგი გამადიდებელის ქვეშ დაკვირვებისას.
2. VVS – 10^X cleanest სუფთა ათმაგი გამადიდებელის ქვეშ დაკვირვებისას.
3. VS – 10^X very slight – ძალიან უმნიშვნელო ჩანართებით.
4. Si – 10^X slight eye clean უმნიშვნელო ჩანართებით გამადიდებელის ქვეშ დაკვირვებისას.
5. 1st Pique (very slight to eye) – ძალიან უმნიშვნელო ჩანართებით, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალით შეიმჩნევა.
6. 2nd Pique (very slight to eye) – უმნიშვნელო ჩანართებით, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალით შეიმჩნევა.
7. 3rd Pique (marked to eye) – შეუიარაღებელი თვალით ჩანს.
8. Spotted clearly (marked to eye) – ჩანართებით, რომლებიც აშკარად ცანს შეუიარაღებელი თვალით.
9. Heaviti marked to eye – ჩანართებით, რომლებიც გარკვევით ჩანს შეუიარაღებელი თვალით.
10. Rejection – დანაპრალიანებული და ძლიერ პიკირებული.

ბრილანტების სკანდინავიური ნომენკლატურა

FL (flawless) – სუფთა, უდევვექტო, ათმაგი გამადიდებელების ქვეშ დაკვირვებისას.

JF (internally flawless) – სუფთა, შინაგანი დეფექტების არ მოქნე, ათმაგი გამადიდებების ქვეშ დაკვირვებისას.

VVS1 (very very slightly imperfect) – ძალიან-ძალიან სუსტად დეფექტური 1-ლი ტიპისა.

VVS2 (very very slightly imperfect) – ძალიან-ძალიან სუსტად დეფექტური მე-2 ტიპისა.

VS1 (very slightly imperfect) – ძალიან სუსტად დეფექტური 1-ლი ტიპისა.

VS2 (very slightly imperfect) – ძალიან-ძალიან სუსტად დეფექტური მე-2 ტიპისა.

P1 (Pigue I) – 1-ლი ტიპის დეფექტურები;

P2 (Pigue II) – მე-2 ტიპის დეფექტურები;

P3 (Pigue III) – მე-3 ტიპის დეფექტურები;

ორივე შემთხვევაში VVS, VS, SJ კლასები იყოფა ორ ჯგუფად – 0.50კარ-მდე მასის მქონე ქვებისათვის და მაღლა.

საინტერესოა გ. ტილანდერის (გფრ) მიერ მრავალწლიანი დღების საფუძველზე შექმნილი ბრილიანტების კლასიფიკაცია დეფექტურობის შიხედვით. ამ კლასიფიკაციის თანახმად ბრილიანტები იყოფა 10 საფეხურად:

საფეხური 0 – ბრილიანტები შიგა და გარე დეფექტების გარეშე;

საფეხური 1 – ბრილიანტები ძალიან უმნიშვნელო წვრილი ჩანართებით, გვერდითი წახნაგების ქვეშ (და არა მოედნის ქვეშ); ჩანართები იმდენად მცირეა, რომ ძნელად შესამჩნევია ათმაგი გამადიდებლობით დაკირვებისას; აქვე შედის ბრილიანტები უმნიშვნელო გარეგნული დეფექტით (ნაკაწრებით);

საფეხური 2 – ბრილიანტებით ძალიან მცირე ჩანართების მცირე რაოდენობით, რომლებიც ძნელად შესამჩნევია ათმაგი გამადიდებლობის ქვეშ; 1კარ-მდე ბრილიანტებში დასაშვებია მსგავსი ჩანართები, ისინი თავად ქვის ფერია, მოედნის ქვეშ;

საფეხური 3 – ბრილიანტები ჩანართებით, რომლებიც ადგილად შეიმჩნევა ათმაგი გამადიდებლობის ქვეშ, უმნიშვნელო ჩანართები შეიძლება იყოს მოედნის ქვეშ, შედარებით მოზრდილი – გვერდითი წახნაგების ქვეშ.

საფეხური 4 – ბრილიანტები ჩანართებით, რომლებიც ადგილად შეიმჩნევა ათმაგი გამადიდებლობის ქვეშ (დანისლული თეთრი ადგილები და წერტილოვანი მუქი ჩანართები გამოხატული უნდა იყოს უმნიშვნელოდ); ნაპრალები, ხაზები შესაძლა იყოს რამდენადმე დიდი, მაგრამ უნდა იყოს უფერო და განლაგებული რუნდისტების სიახლოებებს;

საფეხური 5 – ბრილიანტები ძალიან მცირე ჩანართებით, რომლებიც ნაწილობრივ შეიძლება მოედნის ქვეშაც იყენებანდაგებული; ეს ჩანართები საქმაოდ დიდია საიმისოდ, რომ ნებისმიერმა იუველირმა ადგილად შენიშვნონს ისინი გამადიდებელი მინის ქვეშ, ნაპრალები, ხაზები და სხვა მსგავსი დეფექტები უნდა იყოს უფერო და განლაგებული გვერდითი წახნაგების ქვეშ.

საფეხური 6 – ბრილიანტები სხვადასხვა სახის მცირე ჩანართებით, რომლებიც განლაგებულია მოედნის ქვეშ, უფრო მსხვილი უფერო ან მცირე მუქი დეფექტებით წახნაგების ქვეშ; არც ერთი ჩანართი არ უნდა შეიმჩნეოდეს შეუიარაღებელი თვალით;

საფეხური 7 – ბრილიანტები ყველა სახის უფერო და მუქი ჩანართებით, რომლებიც შეიმჩნევა შეუიარაღებელი თვა-

ლით თეორ ფონზე მოედნით მოთავსებული ბრილიანტის დათვალისერებისას.

საფეხური 8 – ბრილიანტები ჩანართებიც, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, როდესაც ბრილიანტს ზევიდან ვათავლიერებთ, ჩანართები არ უნდა იძლეოდეს დიდი ნაპრალებს, ბრილიანტი არ უნდა იყოს ამღვრეული და ჩანართების ფერი არ უნდა ჭარბობდეს ბრილიანტის ბუნებრივ ფერს.

საფეხური 9 – ბრილიანტები დიდი ჩანართებით ან დიდი ნაპრალებით, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალით ჩანს.

ყოფილ სსრკ-ში მიღებული კლასიფიკაცის თანახმად, დასაშეგები ბუნებრივი დაფაქტების ხმისედვით ბრილიანტები იყოფა შემდეგ ჯგუფებით (ცხრილი 3).

ბრილიანტების კლასიფიკაცია დაფაქტურობის მიხედვით რუსეთის ძვირფასი მეტალების და ალმასების სახელმწიფო ცენტრალური სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის («Финалмаз-золото») მიერ მოცემულია ბრილიანტების ფერის (ცხრილი 4) და სისუფთავის (ცხრილი 5) სხვადასხვა კლასიფიკაცის შედარების მარტივი ცხრილი.

ცხრილი 3

დაფაქტურობის ჯგუფები დახასიათება	ბრილიანტების დაფაქტურობის ჯგუფები		
	Kp-17 და Kp-33	წერილი < 0.29კარ Kp-17 და Kp-33 გარდა	საშუალო და მსხვილი >0.3კარ
უდაცვებელი	1	1	1
დაფაქტურობის მქონე: ცენტრალურ ზონაში ერთი ნათელი წერტილი, რომელიც შეიმჩნევა ბრილიანტის ქვედა მხრიდან დათვალიერებისას ან შეა და აქრიფერიულ ზონებში არაუმტებეს თრი ძლიერს შესამჩნევი ნათელი წერტილისა და ერთი თღნავ შესამჩნევი ზოლი.		2	2
ნებისმიერ ზონაში არა უმტებეს 3 უმნიშვნელო ნათელი წერტილისა ან ცენტრალურ და პერიფერიულ ზონებში არაუმტებეს თრი დაფაქტურისა უმნიშვნელო მტები წერტილების ან ზოლების სახით.	2	3	3
ცენტრალურ ზონაში არაუმტებეს თრი უმნიშვნელო მტები წერტილი ან ნებისმიერ ზონაში არაუმტებეს 4 მცირე ნათელი წერტილისა, ან არაუმტებეს 2 ზოლისა, ან ერთი ზოლი და 3 მცირე ნათელი წერტილი, ან პერიფერიულ	3		4

ზონაში ერთი უმნიშვნელო ნაპრალი.			
ცენტრალურ ზონაში ერთი მცირე ნათელი ღრუბელი ან ერთი მცირე ნაპრალი, ან არაუმჯერს 3 მცირე მუქი წერტილისა. ნებისმიერ ზონაში არაუმჯერს 6 დაფაქტისა მცირე ნათელი წერტილებისა და ზოლების სახით, ან შეა და პერიფერიულ ზონაში არაუმჯერს საში უმნიშვნელო ნაპრალისა.		4	5
ნებისმიერ ზონაში არაუმჯერს 8 მცირე გაბნეული ნათელი დაფაქტებისა – წერტილების, ზოლების, მცირე ნაპრალების, ზრდის საზების სახით, ან 5 მცირე მუქი წერტილი ან ერთი უმნიშვნელო გრაფიტის ჩანართი.		5	6
ნებისმიერ ზონაში არაუმჯერს ორი მცირე გაბნეული დაფაქტებისა (მათ შორის შეუარაღებელი თვალით ოდნავ შესამჩნევი) წერტილების, ზოლების, წერტილი ბზარების, დირქებულების სახით ან ერთი მცირე გრაფიტის ჩანართის სახით.	3		7
ნებისმიერ ზონაში არაუმჯერს ორი მცირე გრაფიტის ჩანართი ან არაუმჯერს ორი მცირე ზომის ბზარი, ან ერთი მცირე ზომის ღრუბელი გრაფიტულ ჩანართიან შერწყმული ან ერთი ბზარი ნაცირის ჩანართთან შერწყმული, ან რამდენიმე წერტილი ბზარები გრაფიტის ჩანართებთან ერთად.			7 ^a
მრავალრიცხვოვანი დაფაქტების მქონე: ნებისმიერ ზონაში, გარდა გრაფიტის ჩანარეთებისა, მათ შორის ბზარის სახით, რომელებიც შეუარაღებელი თვალით შემჩნევა.			8
ნებისმიერ ზონაში გრაფიტის ჩანართის სახით ან გრაფიტის ჩანარეთების სახით შეუარაღებელი თვალით ხილულ ბზარებთან შერწყმული.	4	6	9
ნებისმიერ სხვადასხვა სახის ზონაში, შეუარაღებელი თვალით ხილული და ბრილიანტის გამჭვირვალება არა ნაკლები 60%.		7	10
სხვადასხვა სახის ნებისმიერ ზონაში, შეუარაღებელი თვალით ხილული და ბრილიანტის გამჭვირვალება ნაკლები 60%.	5	8	11

ცხრილი 4

PM	JGI	რუსეთი	GIA -აშშ	CM	DE
0.90	0+	1	D	0.25	100 90

					87
	0	2	E	0.75	80
	1+	3	F	1.25	77
0.95	1	4	G	1.75	76
1.00	2	5	H	2.25	70
1.05	3	6	I	2.75	67
	4	7	J	3.25	60
1.10	5	8	K	3.75	57
1.15-1.50	6-16		L-Z	4.25-10.00	50 45 35 30 22 20 15 14 0

PM – ფოტომეტრის მონაცემები

CM – კოლორიმეტრის შედეგები

DE – ფირმა – “Diamexpertise”-ის შედეგები

ხრილი 5

ბრილიანტების სისუფთავის სხვადასხვა კლასიფიკაციის შედარების ცხრილი

რუსეთი	GIA -აშშ	განმარტება	სისუფთავის საერთაშორის სისტემა
1	Flamelees (loup- clean)	შინაგანი და გარე- განი დეფექტები არ არსებობს	ლუპით ჩანართები არ შეიმჩნევა ჩანართი < 5 მგმ
2	Internation- ally Flamelees (IF)	შინაგანი და გარე- განი დეფექტები არ არსებობს, მაგრამ შეიმჩნევა უწვრილე- სი დეფექტები.	ლუპით ჩანართები არ დაიკვირვება ჩანართი < 5 მგმ
3	VVS1	ძალიან მნელად და- იკვირვება დეფექტე- ბი 10^x ლუპით	VVS1 ჩანართი < 12 მგმ
4	VVS2	მნელად დაიკვირვე-	VVS2

		$\delta \delta 10^x$ ლუპით	ჩანართი < 20 მკბ
5	VS1	ძნელად არ დაიკ-ვირვება 10^x ლუპით	VS1 ჩანართი < 40 მკბ
6	VS2	საგმაოდ ადვილად დაიკვირვება 10^x ლუპით	VS2 ჩანართი < 70 მკბ
7	S11	ადვილად დაიკვირვება 10^x ლუპით	S11 ჩანართი < 120 მკბ
8	S12	ძალიან ადვილად დაიკვირვება 10^x ლუპით	S12 ჩანართი < 150 მკბ
9	J1	ჩანს შეუიარაღებელი თვალით	P1 ჩანართი < 0.5 მკბ
10	J2	ჩანს შეუიარაღებელი თვალით	P2 ჩანართი < 1.5 მკბ
11	J3	ჩანს შეუიარაღებელი თვალით	P3 ჩანართი < 3 მკბ

ბრილიანტების შეფასება

ბრილიანტების შეფასების მიზანს წარმოადგენს განსაზღვროს დირებულება წონითი, გეომეტრიული (ფორმა, დაწახნაგების ტიპი) და ხარისხობრივი (ფერი, დეფექტურობა) დახასიათებების მიხედვით. ბრილიანტების შეფასების შედეგები საშუალებას იდ ევა არამარტო გამოითვალოს ცალკეული ექონომიკური მაჩვენებლები, არამედ ვიმსჯელოთ საწარმოს მუშაობის ეკონომიკურ ეფექტურობაზე.

საწარმოებში (ნაკეთობათა მასიური წარმოებით) პროდუქციის დირებულება განისაზღვრება ერთიანი ტარიფიდან გამომდინარე. ბრილიანტების პარტიებად შეფასება შეუძლებელია, რადგან არ არსებობს ორი აბსოლიტურად ერთნაერი ბრილიანტი. იგი შეფასდება ხოლოდ ცალობით.

შეფასების პროცესი შედგება შემდეგი ოპერაციებისაგან: ბრილიანტების დეფექტურობის განსაზღვრა, ფერის განსაზღვრა, აწონვა (მასის განსაზღვრა), დირებულების განსაზღვრა.

დეფექტურობის მიხედვით შეფასებისას ითვალისწინებენ როგორც ბუნებრივი წარმოშობის დეფექტებს (ნაპრალები, წერტილები, ზოლები, ლაქები, ჩანართები და ა.შ.), ასევე

დამ შავების პროცესში წარმოქმნილ დეფექტებსაც (ანატკეჩი, გაშლიფვის ნაკვალევი და სხვ.). ბრილანტის დეფექტურობა განისაზღვრება როგორც ბუნებრივი და დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი დეფექტების ჯამი. ხარისხზე დეფექტების უარყოფითი გავლენა იმაში მდგომარეობს, რომ ბრილანტის შიგნით არსებული დეფექტები ხელს უშლის შუქის გავლასა და ამცირებს ბრილიანტის „თამაშს“. დეფექტურობის ხარისხი დამოკიდებულია დეფექტების როგორც რაოდენობაზე, ასევე ბუნებასა და განლაგებაზე.

დეფექტურობის მიხედვით ბრილანტებს აფასებენ ცალობით, ინდივიდუალური შესწავლის საფუძველზე აომაგი გადიდების ქვეშ. ჯგუფს (დეფექტურობით დახასიათებას) განსაზღვრავენ დეფექტურობის მიხედვით ბრილიანტების კლასიფიკაციის მოთხოვნის შესაბამისად. 1-2 სახის დამუშავების დეფექტის არსებობისას დეფექტურობის ჯგუფს ერთი ერთეულით ამაღლებენ, დამუშავების 3-4 სახის დეფექტის არსებობისას კი – ორი ერთეულით.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მაღალი ხარისხის ბრილიანტებს. დეფექტების არ მოქნე ან უმნიშვნელო დეფექტების მქონე ბრილიანტებზე დაუშვებელია გაშლიფვივის ხილული ნაკვალევი, რენდისტის ფორიანობა, მცირე ანატკეჩები. თუკი ზედაპირზე შეიმჩნევა დამუშავების კვალი, დეფექტურობის ჯგუფს, ასევე ერთი ერთეულით ამაღლებენ. ფერის მიხედვით ბრილილიანტს მოათავსებენ წვეროთი მაღლად ზოლად მოკეცილ თეთრ ქადალდზე, რომელიც ისეა ორიენტირებული, რომ შეფასებლის მზედა პავილიონის წახნაგების პერპენდიკულარული იყოს. ბრილიანტის ასეთი მდებარეობა „თამაშის“ ხელისშემშლელი მოქმედებისა და ელვარებისაგან თავის დაწევის საშუალებას იძლევა. ბრილიანტის საკუთარი ფერი ყველაზე უკეთ შეისწავლება წვეროს მიდამოში, ამიტომ შემფასებლის ყურადღება კონცენტრირებულია რა წვეროში, იგი ბრილიანტის პავილიონს ათვალიერებს მირითადი წახნაგების გასწვრივ და განივი მიმართულებით. ბრილიანტზე მსუბუქად დანაორთქლით, დახვწელით ნიუანსების შეფერილობაში ხილული ხდება, მაშინ ორდესაც დანაორთქლი აორთქლებას იწყებს. ვიზუალურად შეფასებისას შემფასებლის თვალი მაქსიმალურად მგრძნობიარება ფერის უმნიშვნელო განსხვავების მიმართაც ბრილიანტის განათებისას ჩრდილოეთის ცის ფერით, ანუ დღის სიხათლით, რომლის სპექტრი მცირედ გა-

დაადგილებულია ცისფრისკენ. განათების დონე უნდა იყოს 760-1200ლკ ფარგლებში.

ბრილიანტის ფერს განსაზღვრავენ ბუნებრივი განათებისას ნაგებობაში, რომლის ფანჯრებიდან არ იჭრევა პირდაპირი მზის შუქი. გარეშე ზემოქმედება არ უნდა იყოს (ფერადი კედლებიდან, ჭერიდან ანარეალი შუქი და სხვ.), რადგან მას შეუძლია დაამახნიჯოს ბრილიანტის ჰეშმარიტი ფერი. მაგ., ოუ შემფასებლის თვალს მოხვდა ბრილიანტის მიერ ცისფერი კედლიდან არეკლილი ფერი, ნაკლებად ყვითელი ან უფერო ქვები მოცისფროს ემსგავსება. ყვითელი ბრილიანტების ფერი უფრო მკვეთრი ჩანს, თუ მათ შეისწავლიან ცისფერი კედლიდან არეკლილ შუქშე. კედლის ყვითელი ელფერი აძლიერებს ყვითელი ბრილიანტის ფერს; ყვითელი ბრილიანტი მოაყავისფრო ან მოცისფრო კედლის ფონზე უფრო ნაკლებად გამოიყოფა, ვიდრე უფერულ ფონზე.

საფირონი

ქიმიური ფორმულა: Al_2O_3

ფერი: ცისფერი და ლურჯი სხვადასხვა ელფერით, ზოგჯერ უფერო, გარდისფერი, ყვითელი, მწვანე, იისფერი.

ნაზის ფერი: თეთრი

სიმაგრე: 9

სიმკვრივე: 3,99-4,00

სინგონია: ტრიგონული

კრისტალები: ექ्सკუტხა ბიპირამიდა, კასრისებური

გამჭვირგლობა: გამჭვირგალე გაუმჭვირგალემდე

სხივთტება: 1,766-1,774

ორმაგი გარდატეხა: -0,008

დისპერსია: -0,018

ძლეოქროიზმი: ცისფერ საფირონს – მომწვანო ყვითლამდე ან ყვითელი

შთანთქმის სპექტრო: 471; 466; 455; 450; 379

ლუმინესცენცია: ცისფერ საფირონს იისფერი

კორუნდის (Al_2O_3) ლურჯი ფერის, გამჭვირვალე სახეს სხვაობა საფირონი პირველი კლასის ძვირფასი ქვაა, ბერძნული საფიეროს – ლურჯი. XIX საუკუნემდე საფიონს უწოდებდნენ ყველა ლურჯ ქვას, მათ შორის ლაზურიტსაც. 1800 წლიდან

საფირონს უწოდებენ კორენდის ლურჯ სახესხვაობას, ამ დროს ადმოაზინებს რომ საფირონი და ლალი კორუნდის საიუ- გელირო სახესხვაობებია. იგი კრისტალდება ტრიგონულ სინ- გონიაში. კრისტალური ფორმებია პრიზმი, ბიპირამიდა, ხშირია სვეტისებრი, კასრისებრი კრისტალდები. საფირონის კრისტალთა სიდიდე ძლიერ მცირედან ზოგჯერ ათეულ და ასეულ კარატემდევ აღწევს. მაგ., ბირმაში 1929 წელს იპოვეს 1000 კარატიანი კრისტალი. მისი სიმაგრეა 9. აქვე გვინდა მიუვთი- თოთ, რომ კორუნდის მეორე სახესხვაობის – ლალს სიმაგრე ასევე ცხრაა, მაგრამ აბსოლუტურად საფირონი ლალზე მაგარია, საფირონი გამჭვირვალეა, ზოგიერთი კრისტალი კი, რომელსაც კეთილშობილი საფირონი უწოდება – ძლიერ გამჭ- ვირვალეა. გვხვდება შუქბამტარი ან საგსებით გაუმჭვირვალე სახესხვაობანიც. საფირონის ელვარება მინისებრია. ზოგიერთი მისი სახესხვაობა (ტოპაზ-საფირონი) ელვარებით, ალმასს გარ- და უელაზე ძვირფას ქასაც სქარბობს.

ელვარებით, სხივთატეხვითა და დისპერსიით საფირონი ნაკლებია ალმასზე, მაგრამ სილამაზით არც ერთი ძვირფასი ქვა არ შეიძლება შევადაროთ ლურჯ საფირონს. საფირონისა- თვის დამახასიათებელი ფერებია: ღია ლურჯი, მკრთალი- მტრედისფერიდან მუქ-ლურჯამდე. ყველაზე მეტად ფასობს წმინდა წყლის ღიაღილოსფერი – ლურჯი საფირონი. როგორც ფერსმანი ამბობს, ბუნება ძლიერ ძუნწია ლურჯი ქვების მიმართ. ბევრი ძვირფასი თუ ნახევრად ძვირფასი ქვა ლურჯია, ან მათ მეტნაკლებად გადაჯრავთ ლურჯი ფერი, ლურჯად ციმციმებს, ლურჯ საფირონს მრავალი ქვა ჰგავს (ბენიტოიტი, კიანიტი, კორდიერიტი, ტანზანიტი, ტოპაზი, ტურმალინი, ცირკონ-სტალიტი, შპინელი), მაგრამ შვიდი ლურჯი ტონით, ელვარებითა და გამჭვირვალობით მხოლოდ ნამდვილი საფირონი შეიძლება ვაღიაროთ ლურჯ სპეციალად. საფირონის ფერებია გარდა ლურჯისა მტრედისფერი, აგრეთვე მწვანე, ისფერი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, უფეროა – ლეიკოსაფირო- ნი. ღია ფერის ქვები თითქმის უფერულია. მეტ შემთხვევაში ერთი და იგივე ქვა არათანაბრადაა შეფერილი, ისე რომ მექ ქვაზე არის რძისფერი ადგილები, ან პირიქით ღია ფერის ქვაზე მუქი ადგილები.

საიუველირო ნაწარმისათვის საუკეთესოა ერთგვაროვანი, ულტრამარინული ტონის, ხავერდოვანი, ლურჯი ფერის საფირონი. თუ ლურჯ ტონებს ყვითელი ფერი აქვს შერეული, საფირონის ხარისხი დაბალია. ცნობილია საფირონი, რომლის

ერთი ნახევარი ლურჯია, მეორე – ყვითელი. ასეთ ძვირფას ქვას საფირონ-ტოპაზს უწოდებენ. გახვდება მოწითალო-ლურჯი და მომწვანო-ლურჯი ფერის საფირონიც. საფირონ აქვამარინი ზღვის წყლის ფერია, ბრაზილიის საფირონი – ლია ლურჯი, ხოლო წყლისებრი საფირონი – ლია მტრედისფერი, ურალში გვხვდება მუქი ფერის, თითქმის შავი საფირონი.

საფირონის ლურჯი ფერი გამოწვეულია რკინისა და ტიტანის ჟანგების მინარევით, იისფერი ვანადიუმით, სამვალენ-ტოვანი რკინის მცირე მინარევი საფირონს აძლევს ყვითელ ფერს, ორვალენტოვანი რკინისა – მწვანეს, ქრომი – ვარდის-ფერს. მინარევების ოდენობასთან დამოკიდებულებით ძვირფასი ქვის ფერი იცვლება ლია ლურჯიდან შავამდე. ძლიერი ელვარების ყვითელი საფირონი (აღმოსავლეთის ტოპაზი) სხვადასხვა ელვერის ყვითელი ქვაა სუსტად გამოსახული დიქროიზმით. მის გაკრიალებულ ზედაპირზე ყოველთვის გვხვდება ღრუბლი-სებრი, რძისებრი აღგილები. ამის მიხედვით აღმოსავლეთის ტოპაზს ყვითელი ფერის სხვა ძვირფასი ქვებისაგან განასხვავებენ.

აღმოსავლეთის ამეთისტი ანუ ამეთისტ-საფირონი (იისფერი) იშვიათი ძვირფასი ქვაა. იგი ნამდვილი ამეთისტისაგან შეიძლება განვასხვავოთ სიმაგრით, სიმკვრივით და დიქროიზმით. ინტენსიურად შეფერილი – მუქი იისფერი ქვა დიქროსკოპულ ლურჯში გაძლევს ლურჯ-იისფერ მოყვითალო-ვარდისფერ გამოსახულებას. დამის სინათლეზე საფირონი კარგავს ფერის სილამაზეს, ელვარებას. ხელოვნური განათებისას მხოლოდ ტოპაზ-საფირონი ინარჩუნებს ფერსა და ელვარებას. საფირონში ხშირად ბევრია მინერალ რუტილის მიკროსკოპული, ნემსისებრი ჩანართები, რაც ქვას აბრეშუმისებრ ელვარებას აძლევს, ხოლო დიდი რაოდენობის შემთხვევაში „კატის თავლის“ ეფექტს. რუტილის ორიენტირებულ სიბრტყეში პარალელურად განხლაგებული მიკროსკოპული ჩანართები ქმნის მოციმციმე ვარსკვლავს. გაკრიალების შემდეგ კრისტალში ზევიდან ჩახედვისას ჩანს ექვსი ან თორმეტსხივიანი ვარსკვლავის მოციმციმე ფიგურა. ძვირფას ქვებში ეს მოვლენა აიხსნება ასტერიზმით; ვარსკვლავი რომ მკაფიოდ ჩანდეს, ამისათვის საჭიროა ქვა გაკრიალებს კრისტალის პრიზმის ვერტიკალური დერძის პერპენდიკულარულად (ძლიერ ამოზნექილად), ზოგი მკვლევარი აზრით საფარონის ასტერიზმი ლალისაგან განსხვავებით გამოწვიულია არა რუტილის ნემსებით, არამედ სამი მიმართულებით ორიენტირებული ღრუბენით. მიუხედავად

იმისა, რომ ვარსკვლავისებრი საფირონი ხშირად გარეგნულად არც ისე ლამაზი ფერისაა და ზოგჯერ ამღვრეულია, მისი იშვიათობისა და თავისებურებების გამო ძვირი დირს, ფასი მით უფრო მატულობს, რამდენადაც უფრო მკაფიოდ ქამოჩნდება ვარსკვლავის გამოსხივება. ვარსკვლავისებრ საფირონზე თუ კრისტალის მთავარი სიბრტყე დროის პარალელურადაა, წარმოქმნება კატის თვალის ელვარების მსგავსი სინათლე. ამიტომ ასეთ ქვას საფირონის კატის თვალს უწოდებენ.

საფირონი უფრო გავრცელებულია ვიდრე ლალი, რადგან საფირონის ქრომოფირი არის რკინა, ლალისა – ქრომი, რკინასთან შედარებით ქრომი ნაკლებად გახვდება. საფირონის წარმოშობა დაკავშირებულია გრანიტულ მაგმასთან, გრანიტებისა და კირქვების კონტაქტთან, იგი გვხვდება გნეისიებში, რომელიც მორიგეობაშია მარმალილოსთან, ხოლო მთელ წელში შექრილია გრანიტები და ჰეგმატიტური ძარღვები. ფერსმანის მიხედვით საიველირო და სანახელავო საფირონი დაკავშირებულია ჰეგმატიტური ტიპის ბულობებთან, ან ნარჩენი გრანიტული მდნარის ჰეგმატიტური ხასიათის კონტაქტთან, გვხვდება აგრეთვე ბაზალიტში. მაგრამ მისი მოპოვება უმთავრესად ხდება ალუვიური ქვიშრობებიდან, ან გამოფიტვის ქერქიდან, ნაკლებად ძირითადი ქანიდან.

საფირონის სამრეწველო საბადოები ამჟამად ცნობილია ავსტრალიაში, ბირმაში, შრი-ლანკასა და ტაილანდში. ავსტრალიაში ცნობილია კვინსლენდში და ახალ სამხრეთ უელსში, ზემო ბირმაში მოგორეთან, სადაც 1966 წელს იპოვეს ფერაზე დიდი ვარსკვლავისებრი საფირონი – 63000 კარატი. შრი-ლანკაში საფირონი ცნობილია ქველი დროიდან რატნაპურის რაიონში. აქ გვხვდება დიდ ლურჯი სახესხვაობა ისტორიი ელფერით. ამის გარდა აქ ცნობილია მწვანე, ვარდისფერი, ფავისფერი და თითქმის უფერო ქვები და ბოლოს ვარსკვლავისებრი საფირონი და საფირონულიმ „კატის თავლი“. ტაილანდში საფირონის ორი საბადოა ცნობილი: ბანგ-ქა-ჩა და ბო-პლო. აქაური საფირონი ფერით ძლიერ დამაზია, მაღალ ხარისხოვანი, კაშკაშა, ლურჯი, ცეცხლივით ანათებს და კონკურენციის გარეშეა. მსოფლიოში ულამაზესია ინდოეთში კაშმირის საფირონი (5000 მეტრის სიმაღლეზე პიმალაებში), იგი ლურჯი ფერისაა, ხავერდოვანი ელფერით, ფარები თითქმის ფარავს მის გამჭვირვალობას. 1933 წელს კაშმირში მოპოვებული იქნა 1434.285 კარატი საფირონი და კორუნდი, მეტწილად ტექნიკური ქვა.

აშშ-ში (შტატ მონტანაში) 1894 წელს აღმოაჩინეს საფირონის საბადო, აქ გვხვდება სხვადასხვა ელფერის საფირონი. საფირონის საბადოები ცნობილია ბრაზილიაში, კამპუბიაში, დასავლეთ კენიაში, ჩრდილოეთ ტანზანიაში, ზიმბაბვესა და მალაკში, იშვიათად – ფინეთში.

ამგვარად, საუკეთესოდ ითვლება შრი-ლანკას დიდილოს-ფერი, ისფერი ელფერის საფირონი, კაშმირის, ტაილანდის საფირონები, სილამაზით რამდენადმე ჩამორჩება ინდოეთისა და ბირმის ლურჯი საფირონები. ბოლო აღგილზეა ავსტრალიის საფირონები. იგი მუქი, მომწვანო-ლურჯი ფერისაა, ხშირად თითქმის შავი, გაუმჭვირვალე და ძირითადად ტექ-ნიკურ ქვას წარმოადგენს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამჟამად ავსტრალიაზე მოდის საფირონის მსოფლიო მოპოვების 80.

რუსეთში საფირონის ნარჩენებია ურალში ილმენის მთებში და ხიბინის მასივების პეგმატიტებში.

დიდი ზომის საფირონები იშვიათია, მათ საკუთარი სახელი ეწოდებათ: ამერიკის ბუნების ისტორიის მუზეუმში არის საფირონი „ინდოეთის ვარსკვლავი“ ყველაზე დიდი დამოშავე ბულ საფირონებს შორის (536 კარტი), აგრეთვე საფირონი „შუა დამის ვარსკვლავი“ (116 კარატი); – „ვაშინგტონში სმიტსონის ინსტიტუტში – „აზიის ვარსკვლავი“ (330 კარატი), აქვე არის თითოეული 2000 კარატის სამი საფირონიდან ამოკვეთილი სამი სკულპტურული პორტრეტი აშშ-ის პრეზიდენტების – ვაშინგტონისა, ლინკოლნისა და ეიზენჰოურის. ბრიტანეთის მეფის გვირგვინს ამკობს ორი ცნობილი საფირონი „წმ. ედუარდი“ და „სტიუარტი“. მოსკოვში აღმასის ფონდში დაცულია ცეილონის ლურჯი საფირონები 258 და 200 კარატისა.

ევროპაში საფირონი შემოვიდა ჯერ არაბეთიდან, შემდეგ სპარსეთიდან და ინდოეთიდან. ძველი არაბები ლალსა და საფირონს იაყუთს (იაკუთს) უწოდებენ, აქედანაა წარმომდგარი ქართული იაგუნდი. ლურჯი იაგუნდი საფირონია. აღმოსავლეთში ლალი თუ ზოგადად წითელ ქვებს აღნიშნავდა, საფირონი ლურჯი ქვების სინონიმი იყო.

ჩვენი საუკუნის დასაწყისიდან ცნობილია ბუნებრივთან ძლიერ ახლო სინთეზური საფირონი. სინთეზურ საფირონს იმავე წესით დებულობენ, როგორც კორუნდს, მხოლოდ მცირე რაოდენობით უმატებენ Fe_2O_3 -სა და TiO_2 -ს, 1947 წლიდან მიღებულია სინთეზური საიუველირო ვარსკვლავისებრი საფირონი. საფირონის დუბლებებს ამზადებენ ლურჯი კობალტური მინიდან.

საფირონი საიგელირო ქვაც არის და ტექნიკურიც. წარსულშიც და ამჟამადაც იგი უძვირფასესი სასამკაულო ლურჯი ქვაა, განსაკუთრებით ბეჭდებისა და გულის ქინძისთავების-თვის. საფირონის ფიზიკური თვისებები საშუალებას იძლევა ფართოდ იქნას გამოყენებული მიკროელექტრონიკაში, კვანტურ ელექტრონიკაში, აბრაზივებად და ოპტიკის სხვადასხვა დარგში. იყენებენ აგრეთვე ბუსოლებისა და საათების მექანიზმები და სხვ.

ძველ ქართულ წყაროებში ეს მინერალი ცნობილია საფირონის, სოფრის, სამფირონის, საპფირის, საპფირონის სახელწოდებით. ქართველ ლექსიკოგრაფებს იგი განსაზღვრული აქვთ როგორც ლურჯი იაგუნდი.

საქართველოს არქეოლოგია საფირონის შესახებ თითქმის არავითარ მასალას არ გვაძლევს. იგი სხვა ძვირფას ქვებთან შედარებით იშვიათად, მაგრამ მაინც ქართული ოქრომჭედლობის ნიმუშებში არის გამოყენებული: ხობის ღვთისმშობლის ჩილევდი ხატი სხვა ქვებს შორის შემცულია საფირონით (X-XIს.), ხობის მონასტერის დასაკეც ოქროს ხატს სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად საფირონები ამკობს (XIIIს.). მარტვილის მოანსტრის ძვირფასი ქვებით შემცულ ოქროს სანაწილეს შეუძინებელი საფირონი (XVIIIს.). სიონის ტაძრის საპატიოარქო მიტრას ამკობს რვა საფირონი, იქვე მეორე მიტრა შემცულია 12 ცალი საფირონის ქვით.

ძვირფასი ქვის, საფირონის გამოყენების შესახებ მასალის სიმცირე იმით კი არ უნდა აიხსნას, რომ ეს ქვა უცხო იყო ჩვენში. არა, იგი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებულია ისტორიულ წარსულში, მაგრამ ქართველ ხალხში მეტწილად ლურჯი იაგუნდის სახელწოდებით იყო ცნობილი.

საფირონი საქართველოში თავიდანვე ექსპორტის საგანსწაროადგენდა. ქართულ ბიბლიაში ის საფირონისა და სოფირის სახელწოდებითაა მოხსენებული. უძველეს ცნობას ქართულ ენაზე საფირონის შესახებ გვაძლევს ჯუანშერი.

საფირონი ძველი ქართველი მწერლებიდან მოხსენებული აქვს ეფრემ მცირეს (XIს.) „საპირას“ სახელწოდებით. დავით გურამიშვილის სტრიქონები. „უსასყიდლო მარგალიტო, ძვირფასისა თვალო, ანთრაქალმას-საფირონო-იაგუნდო – ლალო“ ერთგვარი პიმინა მიძღვნილი ძვირფასი ქვებისადმი.

„თვალთაში“ თორმეტ ძვირფას ქვას შორის საფირიცაა აღწერილი: „რომელი ესე არს მეფეთა საკვირველი თოვალი და შოგენიერი და საწადელი ხილვითა“.

H-406 ხელნაწერში აღნიშნულია რომ „საპფირონი არს ქვა სპეციალი პატიოსანი თუალი ლურჯი ფეროვნებითა... იწოდებოდა იგი სპეციალი სპეციალთა, რომლისა გამო თვით მეფენი და ხელმწიფენი მიიღებდნენ სამაულად და მანიაკად“.

„კალმასობის ავტორი სწორად აღნიშნავს, რომ საფირონი „არს ლურჯი იაგუნდი“, მაგრამ ცდება, როდესაც საფირონს განმარტავს როგორც ფირუზეს. ალმასის შემდეგ საფირონი ყველაზე ძვირფასი ქვაა ლალთან ერთად.“

ლალი

ქიმიური ფორმულა: Al_2O_3

ფერი: წითელი სხვადასხვა ელფერით, მურა წითელი და მოლურჯო წითელი

სიმაგრე: 9

სიმკვრივე: 3,97-4,05

სინგონია: ტრიგონული

ტკბჩვალობა: არა აქვს

კრისტალები: ექვსკუთხა ბიპირამიდა

გამჭვირვალება: გამჭვირვალედან გაუმჯვირვალემდე
სხივთტება: 1,766-1,774

ორმაგი გარდატება: -0,008

დისპერსია: -0,0018

პლეოქროიზმი: მოყვითელო – წითლიდან ძლიერ წით-
ლამდე

შთანთქმის სპექტრო: 694; 692,8; 668; 659; 610-500; 475;
468,5

ლუმინესცენცია: ძლიერი

ლალი მინერალი კორუნდის მეტწილად წითელი ფერის გამდჭვირვალე სახესხვაობაა. ლალი პირველი კლასის ძვრფასი ქვაა. სახელწოდება ლალი (ლაელ) არაბულ-სპარსულია და წითელს ნიშნავს. „ლალი“ ქართულ ენას ისე შეესისხლხორცა, რომ მისი არაქართული წარმოშობა დღეს ჩვენში გაკვირვებას იწვევს. ევროპულ ენებზე მას რუბი-რუბინ ეწოდება და წარ-
მოდგება ლათინური „რუბენსდან“, რაც ასევე წითელს ნიშნავს. აღმოსავლეთში ძველად წითელი ფერის ყველა ძვირფას ქვას ლალს უწოდებენ.

ლალის ქიმიური შედგენილობაა Al_2O_3 . იგი კორუნდის სხვა სახესხვაობებისაგან განირჩევა ქრომის (მესევდი ნაწილოდან 2%-მდე) მინარევით. ქრომი ჩაენაცვლება ალუმინის და სპეციალს აძლევს წითელ ფერს; ყავისფერ ელფერს აძლევს რკინა. მინარევების სახით შეიძლება უმნიშვნელო რაოდენობით იყოს სილიციუმი, რკინა, ვანადიუმი, მაგნიუმი და სხვ. ლალი კრისტალდება ტრიგონულ სინგონიაში, რომბიკულრის და პირამიდის ფორმებით. იგი ჩვეულებრივ გვხვდება ძლიერ მცირე ზომის კრისტალების სახით. მისი სიმაგრეა – 9, სიმკვრივე – 3,500-4,100 კგ/მ³, სინათლის გარდატეხა 1,766-1,779, ორმაგი ტემპერატურა – 0,08, დისპერსია – 0,018; ძლიერ პლეოჭრული მოვეითალო-წითლიდან ძლიერ წითლამდე. ძლიერი პლეოჭროზმის გამო დაწახნაგებისას ის ორიენტირებულია ოპტიკური ღერძის პერპენდიკულარულად. ლალში ხშირად გვხვდება ჩანართები, მაგრამ ეს არ ითვლება ლალის დაფენტად, არამედ მოწმობს მის ბუნებრივ წარმოშობას, ნემსისებრი რუტილის ჩანართები ქვას აძლევს ნაზ აბრეშუმისებრ ელფერს, რუტილის ონიგრიტირებული ჩანართები ქმნის „კატის თვალის“ უვეგებს ანუ ასტერიზმს კ.ი. ქვაზე რომელიც გათლილია კაბშონის ფორმით კარგი განათებისას ჩანს ეგეს-სხივიანი გარსევლევი. გამჭვირვალე ლალს აძლევენ საფეხურისებრ ან ბრილიანტურ დაწახნაგებას. დასაწახნაგებული ლალი ბრწყინვას თითქმის როგორც აღმასი. ლალი ძლიერ გამჭვირვალე და ელვარება, არის შუქამტარი და არა გამჭვირვალე. ლალის ფერი იცვლება ვარდისფერიდან ძლიერ წითლამდე, გვხვდება მურა წითელი და მოლურჯო-წითელი ლალიც, ყავისფერიც. ყველაზე მეტი ფასი აქვს წითელი ფერის ლალს ისფერი ელფერით. ლალი ფერს არ იცვლის საღამოს განათებისას, მზეზე უფრო კაშკაშა წითელია. მ. პილიავეის (1877წ.) აღნიშნული აქვს რომ კარგი ფერის 10 კარატინი ლალი ხუთჯერ უფრო ძვირი ყოფილა, ვინემ იმავე წონის აღმასი.

ფერის მიხედვით ლალის მსგავსია შედაარებით ნაკლებ დირებული ძვირფასი ქვები, ამ ქვების სავარო სახელწოდებებია: ბალას-ლალი (მპინელი), კაპის ლალი (ალმანდინი ან პიროპი), ციმბირის ლალი (ტერმალინი). ლალი შეიძლება შეგვეშალოს ძოწი – ალმანდინთან, ან პირობთან, ფლუროტითან, ცირკონ-პიაცინტთან, შპინელთან, ტოპაზთან, ტურმალინთან. წითელი ფერის სიმჟების მიხედვით იუველირები გამოყოფენ სახესხვაობებს: სანგინი – ღია წითელი, ლალი ვარდი – ვარდისფერი და აღმოსავალეთის ლალი – მუქი წითელი,

რამდენადაც ლალი მუქი ფერისაა, იმდენად მეტი ლირებულება აქვს.

ისტორიაში ცნობილია დიდი ზომის ლალის კრისტალუბის პოვნის ერთეული შემთხვევები. მაგ., ბირმაში ნაპოვნია ყველაზე დიდი – 1000 კარატზე მეტი წონის ლალი, მაგრამ ამღვრებული, საიველირო ლირებულებას მოკლებული. ყველაზე დიდი საიველირო ლალი – 400 კარატიანი ნაპოვნია ბირმაში, შემდეგ იგი სამ ნაწილად დაიყო. მსოფლიოში ულამაზესი ლალებია: „ედუარდის ლალი – 167 კარატი (ბუნების ისტორიის ბრიტანეთის მუზეუმი, ლონდონი); ვარსკვლავისებრი ლალი „რივა“ – 138,7 კარატი (სმიტსონის ინსტიტუტი, ვაშინგტონი); ვარსკვლავისებრი ლალი „დე ლონგა“ – 100 კარატი (ბუნების ისტორიის ამერიკის მუზეუმი, ნიუ-იორკი), ამავე მუზეუმშია ბირმიდან მოტანილი, ირანის შაჰის კუთვნილი 116 კარატიანი იისფერ-წითელი ლალი „შეადამის ვარკვლავი“, ლალი „მშეიდობა“ 43 კარატი, მოპოვებულ იქნა 1919 წელს პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, ამიტომ ეწოდა სახელი. ინდოეთში კერძო კოლექციაში არის გათლილი ლალი, ქათმის კვერცხის ნახევრის მოცულობისა. ცნობილი „შავი პრინცის ლალი“ და „თემურის ლალი“, რომლებიც ამკობენ ინგლისის გვირგვინს აღმოჩნდა არა ლალი, არამედ წითელი შპინელი“. 1830 წელს დამზადებული წვეთისებრი შპინელი, რომელიც ამკობდა ვიტტელბახის გვირგვინს, დიდხანს ლალად იყო მიჩნეული.

ლალის ბუდობები დაკავშირებულია მუავე მაგმურ კერებთან. ბირმაში მოგოგის რაიონში უძველესი დროიდან პოულობდნენ მვირას ქვებს, აქ 1931 წლამდე ყოველ წლიურად პოულობდნენ 150 ათასი კარატის ლალს. ლალის შემცველი ზონა მდებარეობს მარმალოსა და გრანიტ-დაიკების ან გრანიტ-პეგმატიტების კონტაქტთან, ლალი წარმოიქმნება მარმარილოზე მაღალ ტემპერატურულ პეგმატოლიტურ-ჰიდროთერმული სენარების მოქმედებით მუავე მაგმის შექრის დროს. Al_2O_3 წყაროდ ზოგ მკვლევარს კარბონატულ ქანებში მოქცეული ბოქსიტის შეუძლებელი მიაჩნია. ძირითად ბუდობებში ლალის შემცველობა უმნიშვნელოა, ამიტომ მოპოვება მეორეული ბუდობებიდან წარმოებს. გეოლოგიურ პირობებთან დამოკიდებულებით მეორად ბუდობებს სამ ძირითად ტიპად ჰყოფენ: а) დელუვიური (ბორცვებიან ფერდობებზე) თიხები, ნაშსხვევები, ქნები ლალის გარდა შეიცავს მცირე რაოდენობით საფირონს, გრანატსა და შპინელს; б) კირქვების კარსტულ გამოტებებასთან

დაკავშირებული ბუდობები. აქ ლალი გვხვდება ყავისფერ თიხაში, რომელიც ავსებს მდვინისებრ სიცარიელეებს, ასეთ სიცარიელეებში პოულობენ ყველაზე კარგი ხარისხის ლალს; გ) ალუვიური ქვიშრობები, სადაც ლალი მეტწილად გვხვდება 0,6-6 მეტრის სიღრმემდე. დელუვიური ტიპის ბედობებში ლალს აქვს მკვეთრად გამოხატული კრისტალური ფორმები. ქვიშრობებსა და კრისტალურ სიცარიელეებში იგი ძლიერ დამრგვალებულია. ბირმის ლალი მეტწილად მუქი წითელია სხვადასხვანიუანსებით, საშუალო სიდიდის კარატზე ნაკლებია, ხშირად კარატის 1/8 ნაწილიცა. ძლიერ იშვიათია 6-9 კარატის წონის სავსებით გამჭვირვალე, უდევექტო ქვები, ხოლო 30 კარატზე მეტი წონის ქვების პოვნა განსაკუთრებული შემთხვევაა. ბირმის ლალი მსოფლიოში საუკეთესოა, ზოგიერთი მათგანი არის ეწ. „ვარსეკვლავისებრი“. ლალის ეს სახესხვაობა ყოველგვარი კონკურენციის გარეშეა და არ შეიძლება ასეთის ხელოვნური მიღება.

ტაილანდის ლალი წვეულებრივ ყავისფერია. მოპოვება ხდება ჩანგვანდის ოლქში ბანგროკის სამხრეთ-აღმოსავლეთი. შრი-ლანკას საბადო მდებარეობს რატნაკურის რაიონში, მოპოვება წარმოებს ქვიშრობებიდან, ლალს აქვს მარტყვისებრი ელფური. ჩვენი საუკუნის 50-იანი წლებიდან იწყება ტანჩანიეში საკმაოდ მსხვილი, მაგრამ მეტწილად არაგამჭდვირვალე ლალს მოპოვება, მხოლოდ ერთეულები თუ გამოდგება დასაწახნაგებლად. ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდინარე უმბას აუზში ნაპოვნია იისფერი და წითელი ლალი. ქვების სიდიდე 2-4 ქმ აღწევს. ლალის დაბადი ხარისხის საბადოები ცნობილია ავღანეთში, აგსტრალიაში, კამპუჩიაში, პაკისტანში, მაგადასკარზე, ზომბაბვეში, აშშ-ში კაროლინას შტატში მდ. კოვიკრიის აუზში ცნობილია ოქროს შემცველი ქვიშრობები, სადაც გვხვდება ლალის ძლიერ წვრილი კრისტალები, დაწახნაგებისათვის მხოლოდ მცირე ნაწილი გამოდგება. ცენტრალურ ავსტრალიაში (ალის-სპრინგრის ახლოს) 1978 წელს აღმოჩინეს ლალის ახალი საბადო. აქ ლალი მაღალი ხარისხისაა, მაგარგიც დიდია. რუსეთში ლალი აღმოჩინეს პოლარულ ურალში – მაკარ-რუზის საბადო. იგი დაკავშირებულია ულტრაფუძექანებთან, აგრეთვე პამირის პეგმატიტებში. ორივე საბადოში არა გამჭვირვალე წითელ ლალთან ერთად გვხვდება საიველირო ლირსების ლალის გამჭდვირვალე კრისტალები.

1900-იანი წლებიდან გამოჩნდა სინთეზური საუკელირო დალი, რომელიც შედგენილობით ფიზიკური და განსაკუთრებულით თვისებებით ანალოგიურია ბუნებრივი ლალისა, მაგრამ სინთეზურში არ გვხვდება ჩანართები და ბუნებრივი საგან განსხვებით ატარებს ულტრაიისფერ სხივებს.

ლალის დუბლეტის ზედა ნაწილში გრანატს იყენებენ, ქვედაში – მინას. აღმოსავლეთის ქვეყნებში ლალი ითვლებოდა თილისმად, ლალით ამკობენ ამულეტებს, ლალს იყენებდნენ სამკურნალოდ, მიაწერდნენ ზებუნებრივ ძალას. აღმოსავლეთის ხალხთა რწმენით ლალი ანიჭდებს ადამიანს ლომის ძალას, არწივის შეუპოვრობას და გველის სიბრძნეს.

გარდა მისა რომ ლალი შესანიშნავი საუკელირო ქვაა, სილამაზისა და სიმშვერის სიმბოლოა, მას დიდი გამოყენება აქვს ტექნიკაში.

დიდ სიმაგრის გამო ლალს ფართოდ იყენებენ საათების მრეწველობაში, ელექტრომრიცხველებისა და სხვა ზუსტი ხელ-საწყობისათვის. საათის მექანიზმში ჩასმული ლალის ქვით განსაზღვრავენ საათის ხარისხსაც. მექანიზმებში ლალის მაგარი ქვის ჩასმით უმჯობესდება მათი მუშაობა და დიდდება ხმარების ვადა. დერძსა და საყრდენს შორის ხახუნის შესამცირებლად საათის მექანიზმში ათავსებენ სინთეზური ლალის საკისრეებს, რომლებიც გამძლენი არიან და ნელა ცვდებიან. ლალის კრისტალების ფიზიკური თვისებების გამოკვლევამ ამ საუცხოო ქვაში აღმოაჩინა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობანი რადიოკავშირის ტექნიკაში მისი გამოყენებისათვის. ლალის საშუალებით შეიძლება მივიღოთ მონოქრომატული წითელი სხივების ინტენსიური ზუსტი მიმართულების კონა, მილიონჯერ უფრო კაშკაშა, ვიდრე მზის სპექტრის შესაბამისი სხივებია. ამიტომ სინთეზური ლალი გამოიყენება კვანტურ ელექტრომრექნიკაში. იგი გიგანტური იმპულსის რეკორდული ენერგიის და სიმძლავრის წყაროა, მყარი ლაზერის, აგრეთვე მაზერის აქტიური ელემენტია. ლაზერის ოპტიკური გენერატორის მირითადი დეტალისათვის გამოყენებულია ხელოვნური ლალისაგან დამზადებული დერძები.

ლალის საბადოები საქართველო ცნობილი არ არის. ისტორიული წარსულში ჩვენში ლალი შემოჰქონდათ აღმოსავლეთიდან (ინდოეთი, ბირმა, ირანისა და საბერძნეთის გზით). ივ. ჯავახიშვილის ცნობით ლალი შემოჰქონდათ აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. არქეოლოგია შედარებითუფ მცირე მასალას გვაძლევს წარსულში ლალის გავრცელების შესახებ. ამ მხრივ

აღსანიშნავია 1902 წელს სოფელ ბორში აღმოჩენილი ანტიკური ხანის არქეოლოგიური ძეგლები. აქ ნაპოვნ ოქროს სამაჯურს 29 ცალი ლალი ამკობს; ყელსაბამი, რომელიც შემდგარია ექვსი მუხლისაგან, თითოეულ მუხლში ზის თითო ლალი, იქვე ნაპოვნია ოქროს ყურსაკიდი ერთი ლალით, ოქროს გვირგვინის ნატეხი ლალით, ოქროს ძეგლები ლალით.

შეუა საუკუნეებში რეგალიებისა და საეკლესიო ჭურჭელებისათვის, სამაულებისა თუ ტანისამოსისათვის ლალს დიდი გამოყენება ქონდა. აღნიშნული გვაქვს, რომ დავით აღმაშენებელმა თავისი თვალმარგალიტი ხახულის ხატს უანდერდა: „ჩემნი აღალნი (ლალნი) და თვალ-მარგალიტნი ხახული დვთისმშობლისად შემიწირავს“. ხობის მონასტერში დაცულ თამარ მეფის კვლის ჯვარს (XIIIს.) სხვა ქვებთან ერთად ამკობდა ხუთი ცალი ლალი. სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად ლალი ხშირადაა გამოყენებული ხელნაწერი წიგნების ყდების შესამკობად. XVIII საუკუნის სიონის დვთისმშობლის ხატს ამკობს 183 ცალი სხვადასხვა ზომის და ფორმის ლალი. ლალებითაა შემცული სიონის მიტრები, პანალიები, ხატები, ჯვრები და სხვ. სვეტიცხოველში ბევრგანაა ლალი გამოყენებული ნივთების შესამკობად და სხვ.

ლალის შესახებ უძველესი ცნობა ქართულ ენაზე ჩვენთვის ცნობილია X საუკუნიდან („ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა“). საინტერესო ცნობები გვხვდება ძვირფასი ქვების შესახებ XVII-XVIII სს. ქართულ ხელნაწერებში.

როგორც ძველ ისე თანამედროვე ქართულ მწერლობაში ლალი არის სიმბოლო წითელი ფერისა და სილამაზისა, ამავე დროს ხაზგასმულია მის დიდ დირებულებაც.

არც ერთ ქართველ პოეტს მხატვრული შედარებებისათვის ლალი ისე არ გამოუყენებია, როგორც რუსთაველს „ვეფხისტეათსანში“. ლალი მოხსენებულია 22-ჯერ.

ქართველ ხალხისათვის ლალი იყო და ალბათ კიდევაც დარჩება საყვარელ ქვად, სილამაზისა და სიმშვენიერის სიმბოლოდ.

ზურმუხტი

ქიმიური ფორმულა: $[Be_3Al_2Si_6O_{18}]$

ფერი: ზურმუხტისებრ მწვანედან ბალახისებრ მწვანემდე
სიმაგრე: 7,5-8

სიმკერივე: 2,67-2,78

ტკეჩვადობა: არ აქვს

მონატები: არასწორი, ნიუარისებრი

სინგონია: ჰექსაგონური

კრისტალები: ექვსკუთხა პრიზმები

გამჭვირვალობა: გამჭვირვალე გაუმჭვირვალემდე

სხივთტება: 1,576-1,582

ორმაგი გარდატება: -0,006

ღისპერსია: 0,014

პლეოქროიზმი: მყაფიო, მწვანე და მტრედისფერ

მწვანიდან – მოყვითალო მწვანემდე

შთანთქმის საქეტრო: 683,5; 680,6; 662; 646; 637; 630-580;

477,4; 472,5

ლუმინესცენცია: ულტრაიისფერ სხივებში წითელი ნათება

პირველი რიგის ძვირფასი ქვა ზურმუხტი მინერალ ბივრილის სახესხვაობაა, ზურმუხტის განსაკუთრებით ადგილი უჭირავს ბერილის ჯგუფში, რაც აიხსნება მისი განუმეორებელი ფერით, გამჭვირვალობით, იშვიათობით. არ არსებობს ფერი, რომელიც თვალისეთვის ისე სასიამოვნო იყოს, როგორც ზურმუხტი. ცნობილია რომ იმპერატორი ნერონი გლადიატორთა ბრძოლას ზურმუხტის კრისტალიდან უყურებდა. კარგი ფერის გამჭვირვალე ზურმუხტი მხოლოდ ალმასს და ზოგჯერ კარგ ლალს უთმობს პირველობას.

სახელწოდება „ზურმუხტი“ აღმოსავლურია (არაბულ-საარსული) არაბულად „ზუმრუდ“. არის მოსაზრება რომ ამ ქვის საარსული სახელწოდება „ზამოროდიდან“ მომდინარეობს ბერძნული სახელწოდება „სამორაგდოსი“. აქედან წარმოდგება ამ მინერალის ძველი ქართული სახელწოდება სამარაგდი (სამარგადე, სამარაგდი, სამარგდონი, სამარკდონი). „თვალთაიში“ სამარაგდი თარგმნილია „ზმურად“. ზმურიც არაბულ-საარსული „ზუმრუდიდან“ მოდის.

კაშკაშა მუქი მწვანე ფერის, გამჭვირვალე, ბზარებს მოკლებული ზურმუხტი პირველი კლასის ძვირფასი ქვაა. ხუთ კარატზე დიდი უდევექტო მუქი ტონის ზურმუხტი ხშირად უწევს ალმასს მეტოქეობას. ისე როგორც ალმასი, ზურმუხტიც არის სახელმწიფო ფუძლადი ღირებულების ექვივალენტი.

ზურმუხტი კრისტალდება ჰექსაგონურ სინგონიაში. ზურმუხტის კრისტალთა ძირითადი ფორმა ჰქმისაგონალური

პრიზმაა, ბოლოებზე ბაზისით ან ბიპირამიდებით. იგი ხშირად გვხვდება თორმტებასნაგოვანი პრიზმის სახითაც. პრიზმის სიმაღლე თითქმის თანაბრადაა ფუძის წიბოსი, ამიტომ წახნაგები, ერთი შეხედვით კვადრატიდ გვეჩვენება. იშვიათია დრუჟები. კრისტალთა ზომა რამდენიმე მილიმეტრიდან ზოგჯერ 20 სანტიმეტრამდე აღწევს. ზურმუხების კრისტალური ფორმა, ელვარება და სიმაგრე აიხსნება ბერილიუმის ჟანგის სხვა ჟანგულებთან ($\text{SiO}_2\text{Al}_2\text{O}_3$) შეერთებით. მისი თვალის მომაჯადოებელი მწვანე ფერი გამოწვეულია ქრომისა და ვანადიუმის მცირე რაოდნებით. ქრომის რაოდენობა ჩვეულებრივ შეადგენს 0,15-0,20%-ს, მუქ მწვანე ზურმუხებში 0,5-0,6%-მდე აღწევს. ზურმუხების მწვანე ფერი შეუდარებელია, ამიტომ ამბობენ ზურმუხებისებრ-მწვანეო.

ფერს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ძვირფასი ქვებისათვის, ზურმუხებისათვის კი გადამწყვეტი. ფერის მიხედვით ზურმუხებზე შეიძლება ითქვას, რომ ის საუკეთესოა ძვირფას ქვებს შორის. ზურმუხებს აქვს სასიამოგნო მწვანე ფერი, ამიტომ უძველესი დროიდანვე ძვირფას ქვებს შორის ყველაზე ადრე ცნობილი იყო, როგორც ერთ-ერთი უძვირფასესი თვალი პატიოსანი. ძველი ბერილები მას „ძვირფასი ქვების შარავანდებს“ უწოდებდნენ. ზურმუხებებში ხშირად გვაქვს ზონალური შეფერვა: გვხვდება კრისტალები პერიფერიებში სუსტად შეფერილი, ცენტრალურ ნაწილში კი ინტენსური მწვანე ან ბირიქით, კრისტალი შეფერილია არათანაბრად ლაქებად და სხვ.

ზურმუხები ფერს არ იცვლის არც მზეზე და არც ჩრდილში, არც ნათურაზე. ყოველთვის საუცხოო, ყოველთვის ლაქაზია.

ზურმუხების სიმაგრეა – 7,5-8, სიმკვრივე – 2,670-2,780 კგ/მ³, სხივთტება – 1,576-1,582. ორმაგი ტეხნა – 0,006, დისპერსია – 0,014; პლეოქროიზმი მკაფიო, მწვანედან და მტრედისფერ მწვანედან – მოყვითალო – მწვანედე, მკაფიოდ გამოხატულია დიქროიზმი, ელვარე – მინისებრი. სხვადასხვა საბადოს ზურმუხებებს ფიზიკური თვისებები (სიმკვრივე, სხივთტება თუ თრმაგი გარადტება, აგრეთვე პლეოქროიზმი) განსხვავებული აქვთ, ქვის დამახასიათებელი თავისებურებაა ამაღლებული სიმყიფე, მჟავების მიმართ მედეგობა, ფერი იცვლება 700°-800° ტემპერატურაზე. გამჭვირვალეა უმაღლესი ხარისხის ზურმუხები, ხშირად ამდვრეულია გაზის ან სითხის ბუმბუმებით ან სხვა მინერალების ჩანართებით. საბადოთა

ტიპების მიხედვით ზურმუხეტში გვხვდება სხვადასხვა გვარი ჩანართები: ურალის ზურმუხეტებში არის ფლოგოპიტის ან ტალკის ქერცლებისა ჩანართები, ნემსისებრი მცირე ზომის კრისტალები აქტინოლითის და ტერმანილისა. აგსტრიის ზურმუხეტში – ტრემოლითის, ტურმალინის, ეპიდიტის, სფენის, რუტილის ნემსები, ბიოტიტის ქერცლები და ა.შ. წვრილი ჩანართები არ ითვლება დეფექტად, იგი მიუთითებს ძვირფასი ქვის ბუნებრივ წარმოებაზე. მიღებულია ზურმუხეტის საფეხურისებრი დაწახნაგება, მისი სახესხვაობაა „ზურმუხეტოვანი“ (ზურმუხეტისებრი) დაწახნაგება. ძლიერ გამჭვირვალე ქვებს ბრილიანტური დაწახნაგება აქვთ. მდვრიე კრისტალებიდან კაბოშონები მზადდება, მძივებისთვის კი – სფერული. ზურმუხეტი შეიძლება აგვერიოს დემანტიდთან, დიოფსიდთან, დიოპტაზთან, გროსულართან, ქრიზოლითთან, მწვანე ტურმალინთან და უვაროვიტთან.

უველაზე ადრე 3500 წლის წინათ, ზურმუხეტის მოპოვება ეგვიპტეში დაიწყო. ბუდობებები მდებარეობდა წითელი ზღვიდან 50-60 კმ-ზე ჯებალ ზაბარას, სიკაიტისა და ნუგრუსის რაიონებში, კორსეკირას მიდამოების ქარსიან ფიქლებში. აქ იყო დედოფალი კლეოპატრის (დაახლობით 50 წელი ჩვენს ერამდე) ლეგენდარული მაღაროები. იეროგლიფური წარწერებიდან ჩანს, რომ ზურმუხეტის მაღაროების ექსპლოატაცია წარმოებდა ჩვენს ერამდე 1650 წლის წინათ. ჩვენი წელთაღრიცხვიდან 1338 წლამდე სპორადულად იღებდნენ ამ მაღაროებიდან ზურმუხეტსა და სხვა ძირფას ქვებს, შემდეგ კი როგორც ჩანს, მარაგი ამოწურულად ჩათვალეს და საბადოები დავიწყებას მიეცა. 1816-1817 წლებში ფრანგმა ოქრომჭედელმა კაიომ ხელახლა აღმოაჩინა ეს საბადოები. ჩვენი საუკუნის 30-იანი წლებიდან ამ ბუდობებმა ისევ დაკარგა მნიშვნელობა, მათ ამჟამად მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობა აქვთ.

ზურმუხეტის მოპოვების ისტორიაში ახალი ერა იწყება ამერიკის აღმოჩენის შემდეგ. 1555 წელს კოლუმბიაში აღმოაჩინეს ზურმუხეტის ბუდობები. XVI საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის 40-იანი წლებამდე კოლუმბიას ჰქონდა მონოპოლია მსოფლიო ბაზარზე ზურმუხეტის მოწოდებაში. შემდეგ კი კოლუმბია და ურალი იყოფდნენ მონოპოლიას.

კოლუმბიაში ზურმახეტის მნიშვნელოვანი მაღარო-მუხო მდებარეობს ბოგატის ჩრდილო-დასავლეთით 100 კმ-ზე. ზურმუხეტის აქ ჯერ კიდევ ინკები პოულობდნენ, შემდეგ ეს საბადო დავიწყებულ იქნა და ესპანელებმა კვლავ აღმოაჩინეს

XVII საუკუნეში. მოპოვება წარმოებს შტოლნებიდან და დია წესით. ზურმუხეტი დაკავშირებულია ქარბონატულ ფიქლებთან. მუხოს ზურმუხეტი კაშკაშა მუქი მწვანე ფერის ძვირფასი ქვაა, ხშირად გვხვდება დია მწვანე, თითქმის უფერული ზონარული სხვადასხვა ელფერის სახესხვაობანი. აქ მოპოვებულ საუკეთესო ხარისხის „ზეთის წვეთებს“ უწოდებენ. კოლუმბიაში ზურმუხეტის მქონე საბადო „ჩივორი“ მდებარეობს ბოგოტის ჩრდილოეთით მთის ფერდობზე ზღვის დონიდან 2360მ სიმაღლეზე. აქ ზურმუხეტს ჯერ კიდევ ინკები პოულობდნენ, შემდეგ ესანელები, მაგრამ 1675 წლიდან მოპოვება შეწყდა და საბადო დაგიწყებას მიეცა. XX საუკუნის დასაწყისში ისევ აღმოჩინეს იგი. აქ ზურმუხეტის შემცველი ქანებია, შავი ფიქალები და ნაცრისფერი კირქვები. უკანასკნელ ხანებში ჩივორთან ახლოს აღმოაჩინეს ზურმუხეტის ახალი საბადოები. კოლუმბიაში ამჟამად ფუნქციონირებს სამი საბადო: მუხო, ჩივორო და კოსკესი. კოლუმბიაში მოპოვებული ზურმუხეტის მესამედი გამოღვება დასაწახნაგებდად. უმაღლესი ხარისხის გამჭვირვალე ქვები იშვიათია, ჩვეულებრივ გვხვდება კაკლის ოდენა ბზარებიანი და ჩანართებიანი ქვები. აშშ-ში ზურმუხეტი ცნობილია მენის, ჩრდილოეთი კაროლინის და კონექტიტის შტატებში.

1924-25 წლებში მსოფლიო ბაზარზე პირველად გამოჩნდა ბრაზილიის ზურმუხეტი. საბადოების შეტი ნაწილი მდებარეობს შტატებში: ბაია, გრიანი და მინას ჟერაისი. აქ მოპოვებული სპეკალი ქვა ფერითა და ელვარებით არ ჩამორჩებოდა კოლუმბიის ზურმუხეტს (შტატ მინას ჟერაისში იპოვეს 48სმ სიგრძისა და 42სმ დიამეტრის ზურმუხეტის უნიკალური კრისტალი, საიდანაც დაწახნაგების შემდეგ მიიღეს ექვსწახნაგოვანი გამჭვირვალე 200 კარატი წონის ძვირფასი ქვა). ჩვენი საუკუნის 30-იანი წლებიდან ბაზარზე გამოჩნდა სამხრეთ აფრიკის ზურმუხეტი. ტრანსვალში, ლეიდსდორფის რაიონში, მაღარო სომერსექში 1928-19 წლებში ყოველკირეულად ამოქქონდათ 300 ტონა ზურმუხეტები შემცველი ქანი, საიდანაც იდებდნენ 120-140კგ ზურმუხეტის ნედლეულს, ეს კი იძლეოდა დაახლოებით 2-4კგ სარეალიზაციო ზურმუხეტს. აქ ზურმუხეტი გვხვდება წვრილი ჰექსაგონური პრიზმის სახით, უსწორო ზედაპირით, ფერი აქვს მწვანედან კაშკაშა მუქ მწვანემდე. ტრანსვალში ზურმუხეტის მოპოვება წარმოებს აგრეთვე მაღარო „კობრადან“, მაგრამ აქ მხოლოდ საერთო პროდუქციის 5%-ია გარგისი დასაწახნაგებლად, დანარჩენიდან მზადდება კაბოშინი. ჩვენი საუკუნის 50-

იანი წლებიდან ზურმუხეტის მოპოლვება წარმოებს ზიმბაბვეში, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის სამხრეთი მაღარო „სანდვანა“ აქ მცირე ზომის, მაგრამ მაღლი ხარისხის კრისტალებია. შემცველი ქანია რქატყუარიანი ფიქალი. ზურმუხეტის მცირე საბადოებია ზამბიაში, ტანზანიაში, მადაგასკარში. 1943 წელს ზურმუხეტი აღმოაჩინეს ინდოეთში რაჯასტანში, ზურმუხეტის საბადოები აქ 927კმ გრძელდება. ამ რეგიონში არის საბადოები ტიკი, კალაგუმანი კალაგურხა, რაჯგარხი და ბუბანო. ამჟამად ზურმუხეტის მოპოლვება ბუბანოდან წარმოებს. ზურმუხეტის საბადოები ცნობილია პაკისტანში, ავსტრალიაშიც (შტატი ახალი სამხრეთ უელსი, დლასავლეთ ავსტრალია).

ევროპაში პირველი ზურმუხეტი იპოვეს 1797 წელს ავსტრიაში ზალცბურგთან ახლოს, ხოლო ექსპლოატაცია დაიწყო XIX საუკუნიდან. აქ აღპების მოებში, ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე პოულობდნენ ზურმუხეტის ძლიერ ლამაზ კრისტალებს. ჩვენი საუკუნის 30-იანი წლებიდან მაღაროებს სამრეწველო პროდუქცია არ მოუციათ. მცირე საბადოები ცნობილია ნორვეგიაში ორდოს ჩრდილოეთით 50 კმ-ზე.

რუსეთში ამ ქვაზე პირველი მითითებანი გვხვდება XVI საუკუნიდან. შეა ურალში ზურმუხეტის ცნობილი ბუდობები აღმოაჩინეს 1831 წელს. ექსპლუატაციის პირველ წლებში ურალის ბუდობებიდან პოულობდნენ განსაკუთრებული სილამაზისა და ხარისხის კრისტალებს. ზოგიერთი მათგანი ახლაც შეიძლება განხორციელოს სამთო ინსტიტუტის და მოსკოვის მინერალოგიურ მუზეუმებში, მოსკოვის ალამაისის ფუნდში. ურალში ხშირად პოულობდნენ 20სმ-მდე სიგრძის და ასეთივე დიამეტრის კრისტალებს. მართალია ურალში იყო სხვა ძეირფასი ქვებიც – ამეთვისტო, ტოპაზი და სხვა, მაგრამ ურალს დიდება ზურმუხეტმა მოუტანა. ალმასების ბუდობების აღმოჩენამდე რუსეთის ძეირფასი ქვების საექსპორტო ნომენკლატურის სათავეში ყველთვის იყო ზურმუხეტი. იყო წლები, როდესაც ურალის ძეირფასი ქვების ექსპორტის 90% მოდიოდა ზურმუხეტზე. ძეირფას ქვებს შორის ზურმუხეტს განსაკუთრებული საექსპორტო ნომენკლატურის მნიშვნელობა აქვს, რადგან ზურმუხეტზე მოთხოვნილება, მოდა მეტნაკლებად უცვლელია.

ზურმუხეტის საყოველთაოდ ცნობილი ბუდობები მდებარეობდა ეპატერინენბურგის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ამჟამად იქ პატარა ქალაქი იზუმრულია. ეს საბადო ძირითადი წყარო იყო ზურმუხეტის, ალექსანდრიტის მოსაპოვებლად. ფერსმანის მიხედვით ამ ბუდობის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეო-

ბენ კრისტალური ფიქლები, რომლებიც მოქცეულია დასავლეთით გრანიტულ და აღმოსავლეთით გაბრო-პერიდოტიტულ მასივებს შორის. კრისტალური ფიქლების ზურმუხტოვანი ზოლი აგებულია ტალკოვანი, ტალკ-ქლორიტიანი, ბიოტიტიანი, ტალკ-აქტინოლიტიანი, პეგმატიტური მაფიბოლ-მინდვრის შპატიანი ქანებით. ეს წყება ზევით კვალგან გამოფიტულია. მუქი მწვანე ფერის ზურმუხტის კრისტალების გამოყოფა მხოლოდ ბიოტიტიანი ფიქლების ზონასთან არსი დაკაგშირებული, ხოლო მოთეთორო – მომწვანო ფერის ზურმუხტისა – მინდვრის შპატისა და კვარცის ლინზებთან. ზურმუხტისა და მის თანამგზავრ მინერალთა გენეზისი დაკაგშირებულია კრისტალურ ფიქლებზე გრანიტული მაგმის, კერძოდ, პეგმატიტური ძარღვების მოქმედებასთან. მჟავა, მაგრამ ნარჩენ სხენარსა და მაგნიუმიან სილიკატებს შორის პეგმატიტური პროცესების შედეგად წარმოიშვა ზურმუხტშემცველი ბიოტიტიანი ფიქალი. ფერსმანის მიხედვით ეს პროცესი მიმდინარეობდა $600\text{--}800^{\circ}$ ტემპერატურულ პირობებში (B და C ფაზა). პიატინიცის მიხედვით, ზურმუხტიანი ფიქლები წარმოიშვა დიორიტ-ამფიბოლიტების ხარჯზე.

დიდი ზომის ზურმუხტის მრავალი კრისტალია ნაპროვნი. დავასახელებთ ზოგიერთ მათგანს: მსოფლიოში კველაზე დიდი ზურმუხტი (ზომა 14×35 სმ და მასა 2400 კარატი) იპოვეს 1956 წელს სომერსეგში. 1629,6 და 1160 კარატი წონის უნიკალური ზურმუხტები აღმოჩენილია ზიმბაბვეში. ჩრდილოეთ ამერიკიდან ცნობილია დიდი ზომის ზურმუხტები „ამერიკის სიამაყუ“ (1470 კარატი), „სტეფანსონის ზურმუხტი“ (1438 კარატი) და სხვ. ნიუიორკის ნაციონალურ მუზეუმში არის ზურმუხტი „პატრიცია“ (632 კარატი). კოლუმბიიდან ცნობილია ზურმუხტი „კრისტალი გაჩალდან“ (7025 კარატი), ცნობილია აგრეთვე „ავსტრიის ზურმუხტი“ (2681 კარატი), „დევონშირის ზურმუხტი“ (1383,9 კარატი). რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფერსმანის სახელობის მინერალოგიურ მუზეუმში არის ძლიერ დამაზი, მწვანე ფერის „კოჩუბეის ზურმუხტი“ (11,00 კარატი), ალმასის ფონდში – სინთეზური ზურმუხტი „ურალის სიდიადე“ (3362,5 კარატი) და სხვ. პირველი სინთეზური ზურმუხტი მიიღეს 1848 წელს საფრანგეთში. 1935 წელს გერმანიაში მიიღეს ხელოვნური ზურმუხტი, რომელსაც „იგმერალდი“ უწოდეს. საინტერესოა, რომ პირველად ხელოვნური საფირონი და ლალი მიიღეს არაკრისტალური ეწ. ბულის სახით, რომელსაც ფიზიკური თვისებები (ფერი, სიმაგრე, სიმკვრივე, გარდატეხის მაჩვენებე-

ლი) თოთქმის ისეთივე პქონდა, როგორც ურალის, კოლუმბიის ბუნებრივ კრისტალებს. ღუბლეტისათვის იყენებენ აქვამარინს, ბერილს, მკრთალ ზურმუხხს, მთის ბროლს, წარსულში იყო რწმენა, რომ ზურმუხხი ამშეიდებს, კეთილად მოქმედებს ადამიანის თვალზე, აბრმავებს გველს.

ზურმუხხი ძვირფასი სასამაულო ქვაა, იყენებენ ბეჭდების, საყურეებისა, ყელსაბამისა და სხვათა შესამკობად, ხშირად შეთავსებულია (შეხამძღვულია) ბრილიანტთან.

ზურმუხხის საბადოები საქართველოში არ არის. ზურმუხხი იმ ძვირფას ქვებს მიეკუთვნება, რომელთაც ანტიკური ხანიდან ფართო გამოყენება პქონდა საქართველოში. ანტიკური დროის მცხეთაში ზურმუხხი გამოუყენებიათ გემასთვის: „კატ. 156 ოქროს ბეჭდი ზის კვერცხისებური ამობურცული, ლამაზი, გამჭვირვალე ზურმუხხის თვალი“. კატ. 157 ოქროს ბეჭდი. თვალბუდეში „დრმად ამობურცული მწვანე, ნაკლებ გამჭვირვალე თვალი ზურმუხხი“. „ოთხი პატარა ზურმუხხი იქნა ნაპოვნი პირველი სამარხის ოქროს მძივში“. შეასაუკუნეებში ეკლესია-მონასტრებში დაცული ხელოვნების ნიმუშებიც მკაფიოდ მიგვითოვებენ ამ ძვირფასი ქვის ფართოდ გამოყენებაზე. მარტვილის სამიტროპოლიტო ოქროს ჯვარი (VIII-IXსს.), შემკულია ზურმუხხტებით, ხობის ღვთისმშობლის ხატის ოქროს ჩარჩოში სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად არის ზურმუხხიც (X-XIსს.). თამარ მეფის ყელის ჯვარზე თოხი მოგრძო ზურმუხია, ისინი შეადგენენ ჯვრის სახეს. პლატონ იოსელიანის ცნობით, სიონში დაცულ ერთ-ერთ მიტრას (XIIIს.) სხვა ქვებთან ერთად ამკობდა 16 ზურმუხხი. მცხეთის, გელათის, მოწამეთასა და სხვა ტაძრების ხატებს, პანალიებს, ჯვრებს ხშირად ამკობდა ზურმუხხი. საუკუნეების მანძილზე სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად ზურმუხხს იყენებდნენ საეკლესიო წიგნების ყდის შესამკობად. პარიზიდან დაბრუნებულ ოთხთავის საწელიწადო საკითხავს (XVIIIს.) ამკობს ზურმუხხი, ლალი, ფირუზი.

ზურმუხხის შესახებ საინტერესეო ცნობებს გვაწვდის ქართული ისტორიული წყაროები. იგი მოხსენიებულია ჯერ კიდევა ჯუანშერის „ცხოვრება და მოქალაქეობა ვახტანგ გორგასლისაში“. მეფემ „ქუდი კართანი და სარქმელთანი იაკინთისა და ზურმუხხისიანი შექმნა: რამეთუ მათისა სინათლისაგან ვერ შეძლებდა დაბნელებას დამე“ თამარ მეფეს, როცა სამეფო ტახტზე აიყვანეს მამამ, გიორგი მესამე „დაადგა გვირგვინი ოქროსა თავსა მისსა ოქროსა მის

ოფიაზისა, აღმქული იაკინთითა, ზმირთა და სამარაგდითა მიერ“.

ზურმუხტი სშირად ამკობდა ქართველ მეფეთა და დიდგვაროვანთა ტანსაცმელს, სამეფო რეგალიებს, კათალიკოსის მიტრებს. ზურმუხტი ამკობს მეფეთა და ერისთავთა ასულების მზითვად გატანებულ გვირგვინ-ჭუდებს, მანიაკებს, ამბარჩას, გულამბარს, სამკლავურს, ქამრებს, ქურქებს, ფეხსაც-მელს. ზურმუხტით შემქული ნივთები ხშირადაა მოხსენებული მეფე-დიდებულთა მოძრავი ქონების ნუსხაშიც.

ძველ ქართველ მწერლებს – ოემიურაზ პირველს, ვახტანგ მეექვსეს, ბესიკს და სხვ. ძვირფას ქვებთან ერთად ხოტბა შეუსხამო ამ ქვისთვისაც. იგი ნახსენებია „ვეფხისტყაოსანშიც“.

ძველმა ქართულმა ხელნაწერებმა მრავალი საყურადღებო ცნობები შემოგვინახეს ზურმუხტის შესახებ. „თავლთაიში“ იგი აღწერილია „ზმურის“ სახელწოდებით, სადაც აღნიშნულია, რომ ზურმუხტს „ძლიერად აქს სიმწოვანე თავისი და შოვენიერ არს ხილვაი მისი“. ძველმა ქართულმა ხელნაწერებმა მრავალი საყურადღებო ცნობა შემოგვინახეს ზურმუხტის შესახებ. კარგად არის აღწერილი ეს ქვა „პალმასობაში“ „ფერით მწუანე და მხიარული სიმტკიცით ესწორების ლალსა და გამჭვირვალობითა საამო და კარგის წყლისა“ (H-2170).

მწვანე ფერის ქვებს შორის იგი ყველაზე ლამაზი და ძვირფასია, იშვიათია ქვა, რომელიც თვალისოვის ასე საამო და მიმზიდველი იყოს როგორც ზურმუხტი.

ალქსანდრიტი

ქიმიური ფორმულა: Al_2BeO_4

ფერი: ღლის სინათლეზე მწვანე, ხელოვნურ განათებაზე იისებრ-წითელი

ხაზის ფერი: თეთრი

სიმაგრე: 8,5

სიმკვრივე: 3,70-3,72

ტკეტვადობა: არსრული
მონატები: ნიუარისებრი
სინგონია: რომბული
კრისტალები: თხელპრიზმული
გამჭვირვალობა: გამჭვირვალე
სხივთტება: 1,746-1,755
ორმაგი გარდატება: -0,011
პლეოქროიზმი: ანომალურად ძლიერი მწვანე
შთანთქმის საექტრო: 680,5; 678,5; 665; 649; 540-555.
ლუმინესცენცია: სუსტი მუქი წითელი

ალექსანდრიტი მინერალი ქრიზობიკრილის გამჭვირვალე, ზურმუხტისებრი მწვანე ფერის სახესხვაობაა. პირველი მისი ნიმუშები აღმოაჩინეს ურალში ზურმუხტის მაღაროებში. 1834 წელს ფინელმა მინერალოგმა ნორდენშელდმა რუსეთის მეფისწულ ალექსანდრეს (შემდეგში იმპერატორი ალექსანდრე მეორე) პატივსაცემად ალექსანდრიტი უწოდა. ალექსანდრიტი გარეგნული იერით ქრიზობიკრილის სხვა სახესხვაობებისაგან ძლიერ განსხვავდება, რომ მათი მიკუთვნება ერთი მინერალისათვის შეუძლებელია.

ალექსანდრიტი პირველი კლასის ძვირფასი ქვაა, მისი ქიმიური შედგენილობაა: BeAl_2O_4 ; BeO -19,8%, Al_2O_3 -80,2% შეიცვალს 0,5%-მდე Cr_2O_3 -ს. კრისტალდება რომბულ სინგონიაში. კრისტალები გვხვდება სქელ ფირფიტოვანი, მოკლე და გრძელი პრიზმების სახით, ხშირად გვხვდება დიდი ზომის ექვსწახნაგოვანი ელვარე კრისტალებიც, იგი ცნობილია დრუზების სახითაც, 1840 წელს ურალის მაღაროში ნაპოვნია ალექსანდრიტის 22 კრისტალისაგან შემდგარი 5,38 კგ წონის დრუზა. ლამაზი ფერის 2-3 კარატზე მეტი წონის ალექსანდრიტი ითვლება პირველი კლასის ძვირფას ქვად. კარგი სარისების, დიდი ზომის დასაწახნაგებელი ალექსანდრიტი იშვიათია. 100-150 გრამზე დიდი ალექსანდრიტი მეტწილად გაუმჭვირვალეა, აქვს ბზარები და ძლიერ მუქი ფერისაა, ამიტომ ასეთ კრისტალებს იშვიათად იყენებენ საიუველირო საქმეში. ალექსანდრიტის სიმაგრე 8,5-ია, სიმკვრივე 3,700 კგ/მ³, ელგარება მინისებრი აქვს, მონატებში – ცხიმოვანი, იგი მყიფე მინერალია, ამიოტომ დამუშავებისას სიფრთხილეა საჭირო. მისი ფერებია: მწვანე, ზურმუხტისებრ მწვანე, ბალახისებრ მწვანე. ურალის ალექსანდრიტი მომტრედისფერო მწვანე ფერისაა,

ხოლო შრი-ლანკის ალექსანდრიტი ზეთისხილისფერი მწვანე. ფერი აიხსნება ქრომისა და ვანადიუმის მინარევებით. ალექსანდრიტის სილამაზე, პირველ რიგში, ფერის ცვლაშია. ფერის თავსიებურება ისაა, რომ დღის სინათლეზე იგი კაშაშა ზურმუხტისფერი მწვანე, ხელოვნური განათებისას – წითელი ან იისფერი-წითელი. ამიტომ ამბობენ, რომ ხელოვნური განათებისას ფერთა ასეთმა ცვლამ ეს ქა გაახვია საიდუმლო საფარველში, ამიტომად, რომ გ. სიმტკი – ძვირფასი ქვების ავტორი ალექსანდრიტს ქრიზოდერილის ქამელეონისებრ სახესხვაობას უწოდებს. ეს მოვლენა აიხსნება ერთის მხრივ სპექტრის ყვითელი და ლურჯი სხივების მძლავრი აბსორბციით და, მეორეს მხრივ, მზისა და ხელოვნურ სინათლეს შორის განსხვავებით. მზის შუქი მდიდარია მწვანე სხივებით, ამიტომ ყვითელი და ლურჯი სხივების აბსორბცია ალექსანდრიტს აძლევს მწვანე ფერს, ხელოვნური სინათლე კი (ელექტროგანათება, ლამპის ან ჩვეულებრივი სინალის შუქი) მდიდარია წითელი სხივებით და თოტქმის არ შეიცავს მწვანეს, ამიტომ ალექსანდრიტი წითელი ფერს დებულობს და წითელი ფერის ქვად გვეჩვენება. ფერთა ცვლა მთ უფრო საგრძნობია, რამდენადაც ქვა სქელია. იშვიათია ალექსანდრიტის „კატის თვალი“. გარდა ამისა, ალექსანდრიტს ახასიათებს მკვერად გამოსახული ტრიქროიზმი დერძების შესაბამისად. Ng – ზურმუხტისებრ-მწვანე, Nm – ნარინჯისფერ-ყვითელი, Nr – იისფერ-წითელი.

ა. ფერსმანის აზრით ალექსანდრიტი D-E გეოფაზის მინერალია. წარმოიშობა პეგმატიტების დესილიკაციით ან პეგმატიტების Al_2O_3 -ით საჭიროების შემთხვევაში. ალექსანდრიტი ყველგან (ურალი, აფრიკა, ინდოეთი) გვხვდება ზურმუხტ შემცვლელი ბიოტიტ-ფლოროპაიტიანი მეტასომატიტებში. პეგმატიტებსა ან კონტაქტურ-ანევმატოლიტური წარმონაქმნების სიცარიელეში დრუჟების სახით გვხვდება. მინერალი მომრგვალებული კენჭებისა და მარცვლების სახით გვხვდება ქვიშრობებში. ალექსანდრიტის თანამგზავრი ძვირფასი ქვებია: ზურმუხტი, ამეთვისტო, გრანატი, ტურმალინი, შპინელი, ტოპაზი და სხვ

რუსეთში ალექსანდრიტის მთვარი ბუდობები იყო ურალის ზურმუხტის მაღაროებში. ზურმუხტ შემცველი ფიქლები შეიცავს ალექსანდრიტსაც. ბზარებს მოკლებული ალექსანდრიტი იშვიათია. ეს მინერალი მოიპოვება ბრაზილიაში, მინას ჟერაისის ქვიშრობებში, აშშ-ში შტატი მეინი, მადაგასკარზე პეგმატიტებში, ცნობილია შრი-ლანკასა და

ზიმბაბვეს ქვიშრობებში. ალექსანდრიტის საბადოები ცნობილია აგრეთვე ბირმაში, ტასმანიაში.

ურალში ნაპოვნია ალექსანდრიტის უნიკალური კრისტალი „კოჩუბეის დრუზა“ (ზომა 25x15სმ), კარგად განვითარებული 6x3სმ სიდიდის კრისტალებით, დაცულია რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფერსმანის სახელობის მინერალოგიურ მუზეუმში. პეტერბურგის სამთო ინსტიტუტის მუზეუმში არის ალექსანდრიტის გამჭვირვალე კრისტალები ურალდან (მდ.ტაკოვაის აუზი, ზომა 6x3სმ). ბუნების ისტორიის ბრიტანეთის მუზეუმში (ლონდონი) არის შრი-ლანკას ორი ძლიერ ლამაზი ალექსანდრიტი (43 და 27,5 კარატი წონით). ყველაზე დიდი ალექსანდრიტი (1876 კარატი წონის) ნაპოვნია შრი-ლანკაში. დამუშავებული ალექსანდრიტის ყველაზე დიდი წონაა 66,6 კარატი. იგი დაცულია ვაშინგტონში სმიტსონის ინსტიტუტში. ამჟამად მსოფლიო ბაზრებზე დიდი წარმატებით სარგებლობს შრი-ლანკას ალექსანდრიტი.

გარეგნული იერით ალექსანდრიტთან ახლოსაა სინთეზური ალექსანდრიტული კორუნდი, იგივე სინთეზური ალექსანდრიტი. ფერი მიღებული აქვს ვანადიუმის მინარევით. იგი მკრთალი – მწვანეა, ხოლო დამით ვარდისფერი. იმიტაცია – სინთეზური შპინელით. ამზადებენ დუბლებებს – ზედა ნაწილი წითელი გრანატია, ქვედა – მწვანე მინაა.

მეირფასი ქვების მსოფლიო ბაზარზე ალექსანდრიტი გამოჩნდა XIX საუკუნეში.

წარსულში საქართველოში ალექსანდრიტის გამოყენებაზე ცნობები არ არის. ამჟამად მხოლოდ კერძო პირთა ხელშია სამკაულებები ჩასმული ალექსანდრიტი.

ქრიზობერილი

ქიმიური ფორმულა: Al_2BeO_4

ფერი: ოქროსებრ-ყვითელი, ყავისფერი

საზის ფერი: თეთრი

სიმაგრე: 8,5

სიმკვრივე: 3,70-3,72

ტკენტვადობა: არსებული

მონატები: ნიუარისებრი

სინგონია: რომბული

ქრისტალები: მოკლე-პრიზმული, სქელფირული ტოვანი

გამჭვირვალობა: გამჭვირვალე

სხივთტება: 1,744-1,755

ორმაგი გარდატება: -0,015

პლეოქროიზმი: ძლიერ სუსტი წითლიდან მწვანემდე

შთანთქმის საექტრო: 540; 495; 435; 445.

ქრისტალებილი იშვიათი მინერალია. ფერსმანის კლასიფიკაციით პირველი კლასის ძვირფას ქვებს შორის გამჭვირვალე ქრიზობერილს მეოთხე ადგილი უჭირავს (ბერმნულად ხრიზის ოქროს ნიშნავს, ბერილოს კი - ბერილს). მისი ქიმიური შედგენილობაა BeAl_2O_4 ; BeO -19,8%, Al_2O_3 -80,2% მინარევებია (Fe_2O_3 3,5%-დან – 6%-მდე, TiO_2 3% და Cr_2O_3 0,4%-მდე). ქრისტალებილი ქრისტალება რომბულ სინგონიაში მოკლე პრიზმული, სქელფირული ქრისტალები, ქმნის მრჩობლებს. იგი გვხვდება მხოლოდ ქრისტალების სახით, დიდი ზომის ქრისტალები იშვიათია. გ. ბანკის ცნობით ქრისტალებილის 8გგ წონის ერთ-ერთი დიდი ქრისტალი რეგისტრირებული იყო რიო-დე ჟანეიროში 1828 წელს.

მისი ფერებია: მომწვანო-ყვითელი, მურა ყვითელი, ნაკლებად ყავისფერი, წითელი, იისფერი, როგორც ძვირფასი ქვა ყველაზე მნიშვნელოვანია გამჭვირვალე მომწვანო-ყვითელი ან ზეთისხილისფერი სახესხვაობა. გამჭვირვალე ან შუქამბრია, სიმაგრე – 8,5, სიმკვრივე – 3,631-3,835 გ/სმ³, სხივთტება – 1,744-1,755, ორმაგი გარდატება – 0,011, დისპერსია – 0,015, პლეოქროიზმი სუსტი. მისი სახესხვაობაა: კეთილშობილი ქრისტალებილი, რომელიც გამჭვირვალე, ყვითელი ან მოყვითალო-მომწვანო ფერისაა, ალექსანდრიტი – ზურმუხტის-ფერი მწვანე, და ციმოფანი, ანუ აღმოსავლეთის კატის თვალი – ფერთა ტალღისებრი გადასხვლებით. მწვანე ან მოყვითალო ქრისტალებილი ანარეკლ სინათლეზე მტრედისფრად, ტალღობრივად ციმციმებს. სავსებით გამჭვირვალე ქვები ამ მოვლენას არ ამჟღავნებს, ის დამახინჯებულია ამდვრეული ან შუქამბრარი სახესხვაობებისათვის. ფერთა ციმციმი გამოწვეულია ქვაში გარევეული წესით განლაგებული მიკროსკოპული სიდიდის მრავალრიცხოვანი სიცარიელეებით. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქრისტალებილის სახესხვაობა ციმოფანი, ანუ კატის თვალი. სუბპარალელურად და უწესრიგოდ განლაგებული პაერით სავსე მიკროსკოპული სიცარიელეები – არხები

ქვაში ჩანს როგორც წერილი ვერცხლისფერი სხივები. კაბოშონად დაწანაგებულ ქვაში აღიძვრება მოძრავი სინათლის ტალღის ეფექტი. ამ გამო მიიღო ქვამ ასეთი სახელწოდება. გაეტროვი წერს, რომ კატის თვალის ნაცვლად უმჯობესია აღვნიშნოთ აღმოსავლეთის კატის თავლი, რადგან თვალი დამასასიათებელია სხვა მინარევებისთვისაც. ქრიზობერილს აწანაგებენ საფეხურისებრ ან ბრილიანტური ფორმით. ციმოვონს უკეთებენ ამობურცულ ზედაპირს, რათა უკეთ გამოჩნდეს სინათლის ციმციმი. ქრიზობერილის გამჭვირვალე, ლამაზი ფერის კრისტალები, როგორც პირველი კლასის ძირფასი ქვა, გამოყენებულია სამკაულებისათვის. მ. პილიავეის მიხედვით აღმოსავლეთის ქვეენებში ქრიზობერილს აწერდნენ მაგიურ თვისებებს, ვითომც ის იცავდა ადამიანს კეთრისაგან, მუნისაგან, ალკოჰოლისაგან.

ქრიზობერილი ხელოვნურად მიიღება Al_2O_3 და BeO -გან, კატალიზატორების Be_2O_3 -ის, AlF_3 -ის და სხვათა მონტილერით.

ქრიზობერილი წარმოიშობა პნევმატოლიტურ ფაზაში ბერილთან და ფენაკიტთან ერთად. ფერსმანის მიხედვით ქრიზობერილი გამოიყოფა D-E გეოფაზაში Al_2O_3 -ის სიჭარბის პირობებში. როგორც მედეგი მინერალი გვხვდება ქვიშრობებში მომრგვალებული ან გაბრტყელებული კენჭების სახით – სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად (ზურმუხტი, ტურმალინი, გრანატი და სხვ.) მოპოვება ხდება ქვიშრობებიდან.

საბადოები ცნობილია ბრაზილიაში (შტატი მინას ჟერაისი) ბერილის შემცველ პეგმატიტებში, მოპოვება ხდება ალუვიური ქვიშრობებიდან. მოპოვების მხრივ მეორე ადგილი უკავია შრი-ლანკას, გვხვდება რიყნარში, აქ ქრიზობერილის ყველა სახესხვაობაა ცნობილი, მათ შორის „კატის თავლი“. ციმოფანს პოულობენ აგრეთვე მაღაგასკარზე – ქვიშრობები-დან, ნაპოვნია აშშ-ში (კოლორადოს შტატი) გულადენის მახლობლად გრანიტ-პეგმატიტებში, იშვიათად გვხვდება ბირმაში, მოგოკისა და ბერნარდინის მიდამოებში. ინგლისის მეცენა საგანმურში არის შრი-ლანკიდან – „კატის თავლი“ 31,2 კარატი. შრი-ლანკაში ნაპოვნია „კატის თავლი“ 475 კარატი წონით, აგრეთვე 187 კარატის წონის ქრიზობერილი, ვაშინგტონში სმიტსონის ინსტიტუტში არის 171 კარატი წონის ქრიზობერილი. რუსეთში ცნობილია – ურალში.

ინდოეთში ყვითელ-მწვანე ქრიზობერლს ზაბერჯათი ეწოდება. ძველ ქართულში იგი ცნობილი იყო ზობარჯისა და ზაბერჯათის სახელით. ს. ორბელიანს ზაბერჯათი განსაზღვრული აქვს როგორც ბეჭმედი. ამ უკანასკნელის შესახებ ცნობა ჯერ პიდვე XI საუკუნიდან გვაქვს: „დავასუენე ხატი წმიდისა გიორგი მოწამისა ოქროითა მინითა, ზედა ზის თუალი ზურმუხტი... ბეჭმედი მრთელი და სრული ყოვლითა ფერითა“.

ქრიზობერლის სახესხაობა ციმოვანი ხშირად იწოდება ინდოეთის ანუ აღმოსავლეთის კატის თავლად. ეს ქვა აღწერილი აქვს „კალმასობის“ ავტორს იოანე ბაგრატიონს: „კატის თუალი“... არს ძვირფასთა თუალებთა შორის მეშვიდედ და მერვედ... ფერით არს მომწვანო, მოყვითალო და მოყომრალო, ანუ შავ წითელიცა. შინაგან გული მისი ელვარებს და გამოსცემს მწვანესა და ყვითელ სხივსა და ნათობს ვითა კატის თუალი და სახელიცა ამის გამო მოუძიეს ვინაითგან მჰსგაგსებს მანათობით კატის თავლსა“.

იშვიათი ძვირფასი ქვა ქრიზობერლი შუა საუკუნეების საქართველოში ცნობილი ყოფილა.

კეთილშობილი შპინელი

ქიმიური ფორმულა: $MgAl_2O_4$

ფერი: წითელი, ვარდისფერი, ნარინჯისფერი, მუქი მწვანე, შავი

საზის ფერი: თეთრი

სიმაგრე: 8

სიმკვრივე: 3,58-3,61

მონატენი: ნიჟარისებრი

სინგონია: კუბური

ქრისტალები: ოქტაედრები, იშვიათად რომბოდოდეკაედრი

გამჭვირვალობა: გამჭვირვალე

სხივთეხა: 1,712-1,736

ორმაგი გარდატეხა: არ აქვს

დისპერსია: 0,026

პლეოქროიზმი: არ აქვს

შთანთქმის სპექტრო: 685,5; 684; 675; 665; 650; 642; 632; 465.

ლუმინესცენცია: წითელ შპინელს ძლიერი შპინელი; ცისფერს და მწვანეს – სუსტი მოწითალო

კეთილშობილი შპინელი, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებში ბადახშანის ლალის სახელწოდებითაა ცნობილი, პირველი კლასის ძვირფასი ქაა. ძვირფას ქვის სახელწოდება მისცა აგრიკოლმა 1546 წელს. ძველად შპინელს მიაკუთვნებდნენ კარბუნკულის (ლალს). აგრიკოლა წერდა: „თუ კარბუნკული გამოამჟღავნებს საუცხოო წითელ ფერს და ელვარებას, მას უწოდებენ შპინელს“. ვარაუდობენ რომ შპინელი მას წვეტიანი ოქტაედრული ფორმის გამო ეწოდა ან საუცხოო ელვარების და „თამაშის“ გამო. სპინელ-ნაპერწალი როგორც დამოუკიდებელი მინერალი გამოყოფილ იქნა 150 წლის წინათ, მანამდე ლალს მიაკუთვნებდნენ, მით უმეტს, რომ ლალი და შპინელი ბუნებაში ხშირად ერთად გვხვდება. ძვირფას ქებზე, კლასიკური მონოგრაფიის ავტორი გ. სმიტი წერს: „შპინელი როგორც ძვირფასი ქვა ძლიერ არახელსაყრელ მდგომარეობაშია, იგი შევიწროვებულია ლალითა და საფირონით, ამიტომ იმდენად ცნობილი არ არის, როგორც იმსახურებს. შპინელები-დან არის ერთადერთი სახესხვაობა კეთილშობილი შპინელი, რომელიც მოგაგონებს ლალს. ამიტომ ხშირად ურევენ ამ თრქვას ერთმანეთში“.

კეთილშობილი შპინელი რთული ჟანგეულების კლასის შპინელების ჯგუფის მინერალია. მათი საერთო ფორმულაა AB_2O_4 სადაც A არის Mg, Zn, Fe^{2+} , Ca, Ni, B – Al, Fe^{2+} , Cr, Mn, Ti^{4+} , V^{3+} . კატიონ B-ს სიჭარბის მიხედვით არჩევენ ჯგუფებს: ალუმინშპინელი და ვანადი შპინელი.

კეთილშობილი შპინელის ქიმიური შემადგენლობა $MgAl_2O_4$, აქედან MgO -28,2%, Al_2O_3 -71,8% მინარევებია Fe_2O_3 , FeO , Cr_2O_3 . ამ უკანასკნელის შემცველობა ზოგჯერ (შროლანგის შპინელი) 1%-მდე აღწევს. ქრომიან შპინელში (სახელის სხვაობა პიკოტიტი ზოგჯერ Cr_2O_3 -ის რაოდენობა 8%-მდე აღწევს). რკინისა და ქრომის გარდა შპინელის სპეცირში აღმოაჩინეს ელემენტები: V, Cu, Ni, Zn, Ti, Mn მაგნიუმს ხშირად ჩაენაცვლება Fe^{2+} , Mn, Zn, , ხოლო ალუმინს Fe^{2+} და Cr.

კეთილშობილი შპინელი კრისტალდება კუბურ სინგონიაში, იგი ჩვეულებრივ გვხვდება ოქტაედრების სახით, იშვიათად რომბოდოდეგაედრი და კუბი.

შპინელის კრისტალთა ზომა არის დიდი, ჩვეულებრივ არ აღემატება 10-12 კარატს, მაგრამ ურალსა და ჩრდილოეთ

ამერიკაში ნაპოენია 6-7 კგ წონისა და 25-30 სმ სიგრძის კრისტალები. ბუდობებში შპინელი გვხვდება ქანში ჩაზრდილი, კარგად განვითარებული კრისტალების ან მცირე შენაზარდების, ნაკლებად დრუზების სახით, ზოგჯერ მკვრივ და მარცვლოვან მესრად, ცალკეულ კრისტალებს შორის გვხვდება ასტერიზმი (ოთხქიმიანი ვარსკვლავის სახით), რაც გამოწვეულია რუტილის ან სფენის ორიგნტირებული ჩანართებით. ასეთ კრისტალებს აწახნავებენ კობოშინის სახით, ჩვეულებრივ აძლევენ ბრილიანტურ ან საფეხურებრივ დაწახნავებას.

შპინელის სიმაგრედ – 8-8,25, Fe_2O_3 , Cr_2O_3 -ის მინარევები სიმაგრეს დაბლა სწევს 7,5-7-მდე. შპინელის კრისტალებში გვხვდება არაერთგვაროვანი სიმაგრის უნიკატი, ის აღიიღები, რომლებიც უფრო მაგარია, უკეთ და სწრაფად კრიალდება. მისი სიმკვრივეა 3,580-3,610 გ/მ³, სინაოლის გარდატეხა – 1,712-1,73, დისპერსია – 0,026. მონატეხი ნიჟარისებრია, მყიფე მინერალია, ელგარება აქვს მინისებრიდან მქრქალამდე. გაკრიალებით იძენს ძლიერ ელგარებას. შპინელის ფერებია: წითელი, ვარდისფერი, იისფერი, ყვითელი, ლურჯი, მწვანე და სხვ. უფრო სახესხვაობა იშვიათია. ფერი გამოწვეულია წითელ შპინელში Cr_2O_3 -ის, მწვანე სახესხვაობაში Fe_2O_3 -ის მინარევით, ყავისფერიდან-შავამდე სახესხვაობაში. Fe_2O_3 , FeO -ს მინარევებით. შპინელი ძლიერ გამჭვირვალეა, თუმცა მოიპოვება შუქამტარი და გაუმჭვერვალე სახესხვაობანიც. კეთილშობლი შპინელი გარეგნულად ჰგავს გრანიტს, ლალსა და წითელ ცირკონს. გრანიტისაგან განირჩევა კრისტალების პაბიტუსითა და მეტი სიმაგრით, ლალი უფრო მძიმეა და აქვს ბევრი ჩანართი.

შპინელის სახელწოდებით გაერთიანებულია მინერალთა დიდი ჯგუფი, მაგრამ ყველა სახესხვაობიდან როგორც საიუველირო ძვირფასი სპექალი ქვა, საინტერესოა გამჭვირვალე, ე.წ. კეთილშობილი შპინელი. საიუველირო შპინელებს შორის გამოყოფებრივი შემდეგ სახესხვაობებს: ყველაზე უფრო კარგი სარისხის ქვა ძლიერ გამჭვირვალე, მაგნიუმიანი კეთილშობილი ანუ ლალისებრი შპინელია. მერთალი წითელი ფერის შპინელს ეწოდება ლალი-ბალე (რუბინ-ბალე), ალმანდინური შპინელი მოწითალო-იისფერია, პიაცინტური შპინელი, ანუ რუბიცელი წითელი შპინელია ყვითელი ელფერით, საფირონული შპინელი ანუ კანდიტი ლურჯი იშვიათი ქვაა „სისხლის წვეთათ“ – სისხლისფერი წითელი, ძლიერ ლამაზი

ქვაა, ქლორ-შპინელი მუქი მწვანეა. იშვიათად გვხვდება ბალასისებრ მწვანე შპინელი, ძმრის შპინელი მოწითალო ყვითელი შპინელია, პიკოტიტი-მომწვანო-მურა შპინელია. გვხვდება აგრეთვე ქრომ-შპინელი, პლეონასტი - მაგნიუმ-რინიანი შპინელი მუქ-მწვანე ან მუქ-ლურჯი ფერისაა, ცეილონიტი (პლეონასტის სახესხვაობაა) მწვანე და შავი ფერისაა, განიტი-თუთიის შპინელი-გამჭვირვალე სხვადასხვა ელფერის ინტენსიური ლურჯი ფერის საიუველირო ქვაა. აქე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ გ. სმიტი წერს: არ არის სწორი არიზონის შპინელს და კანდი შპინელს ეწოდოს **ალმანდინ**-შპინელი, რამდენადაც ალმანდინი გრანიტის სახესხვაობაა. აღნიშნულ ფენებს შორის საიუველირო ნიმუშები გვაქს მრავალგვარი ელფერი: ღია წითლიდან წითელ ფერამდე, ნაზი იისფერიდან მუქ იისფერამდე, გვხვდება მოლურჯო მწვევ ფერები და სხვა. ცნობილია საიუველირო ღირებულებას მოკლებული სახესხვაობანიც.

შპინელი ტიპიური კონტაქტურ-მეტასომატური მინერალია. კრისტალურ და გადოლომიტებულ კირქვებში წარმოიქმნება პნევმატოლიტურ და ჰიდროტერმულ პირობებში, აგრეთვე გრანიტული მაგმის ნარჩენი მდნარის ინექციით. იშვიათად არის კრისტალურ ფიქლებში, გნეისებში, აგრეთვე ულტრა ფუქ ქანებში, ალუვიურ ნალექებში. იგი შეიძლება შეგვხვდეს აქცესორული მინერალის სახითაც. შპინელი ასოციაციაშია ლალთან, გრანატთან, ვეზუვიანთან, პიროქსენებთან.

VII საუკუნეში ბადახშის რაიონში აღმოაჩინეს პირველად წითელი შპინელის დიდი ბუდობი. აქ ნაპოვნ ძვირფას ქვას ბადახშის ლალი უწოდეს.

შეა საუკუნეებში ბადახში-ბადახშის სახელ-წოდებით დიდად იყო გავრცელებული წითელი ფერის ძვირფასი ქვა შპინელი. ჯერ კიდევ X საუკუნეში შეა აზიელი დიდი მეცნიერი ალი ბირუნი წერდა: „დიდებისათვის ძირთადად სამი ძვირფასი ქვა უწევს ერთმანეთს მეტოქეობას, ესაა, ზურმუხტი და მარგალიტი... მაგრამ საჭიროა მათ მივუმატო კეთილშობილი შპინელი, რადაგნ იგი ერთ-ერთი მათგანია მათ შორის ყველაზე ლამაზი. ეს გამჭვირვალე სპეკალი ემსგავსება მშვენიერ ლალს და ხოგჯერ ჭარბობს მას სილამაზითა და ელვარებით“. უნდა შევნიშნოთ, რომ ბირუნს ლალის ადგილას მოხსენებული აქვს იაყუთი, ხოლო კეთილშობილი შპინელისა-ბადახშის ლალი.

პამირში ფართოდ იყო ცნობილი ლალის ძველი მაღაროები, რომელთაც ფერსმანი პირობითად მიაკუთხნებს წითელ შპინელს, კერძოდ, შუნგანში, დაბა გარანთან ახლოს, მდინარე ფიანჯის მარჯვენა ნაპირზე, კირქვიან კლდეზე მდებარეობს „კუხ-ი-ლალი“. აქ მაღაროების არსებობაზე XIII საუკუნეში მიუთითებდა მარკო პოლო, იგი წერდა რომ ლამაზ ქვას „ბალაშს“ პოულობენ ბადახშანის რაიონში. უფრო ადრე (Xს.) „კუხ-ი-ლალის“ მაღაროები აღწერა ალი-ბირუნმა. იგი მიუთითებს შპინელის ძებნის ნიშნებზე. შუა საუკუნეებში შპინელის არსებობას მოწმობს 400-მდე გამონამუშევარი. დედაქანებია: პეგმატიტები და მაგნეზიური მარმარილო, გეხვედება აგრეთვე ამფიბოლიტები და პეგმატიტები. ბუდობი „კუხ-ი-ლალი“ ამჟამად თითოეულის გამომუშავებულია. თავის დროზე კი პამირის კეთილშობილ შპინელს შეეძლო მეტოქეობა გაეწია ლალისათვის.

ბირმაში, შპინელი ლალის თანამგზავრია. პირველადი ბუდობები დაპავშირებულია ძლიერ მეტამორფულ კირქვებთან. ამ კირქვების გამოფიტვით წარმოიშვა ლალისა და შპინელის ალუვიური ბუდობი. აქაური კეთილშობილი შპინელის კრისტალები ისეთი კარგია, რომ ძნელი გასარჩევია ლალისაგან. შპინელი საფირონთან და ლალთან ერთად არის ტაილანდში, პროვინცია სტრუნგ-სტრენგი ცნობილია პიკოტიტით, რომელსაც ალუვიური ნალექებიდან პოულობენ. შრი-ლანკას შპინელი უფრო ღია და გამჭვირვალეა. ბორნეოს შპინელი გეხვედება ოქროს ქვიშრობებში, იტალიაში ვეზუვის ვულკანურ ზონებში, ნიუ-ორენჯის შტატში კირქვებისა და სერპენტინიტში, ბრაზილიაში – მინას ნოვასის პროვინციაში და სხვ. ძვირფას ქვებთან ერთად ზურმუხტისებრი მწვანე ფერის შპინელის კრისტალები აღმოჩნდა სამხრეთ ურალში, პლეონასტი ცნობილი იყო ჩრდილო ურალში, ხოლო იისფერი და ლურჯი შპინელი ნაპოვნია ბაიკალის ტბის მიდამოებში.

ქვიშრობებში შპინელი გეხვედება მომრგვალებული ოქტაედრების, კენჭების და უფრო დიდი ზომის ქვების სახით. მართალია, შპინელი მდგრადი მინერალია, მაგრამ დედამიწის ზედარ-პირზე სათანადო პირობებში, ისიც შეიძლება დაიშალოს და გადავიდეს ალუმინის და რკინის ჟანგის ჰიდრატებად გარდაიქმნას.

ადსანიშნავია, რომ ისტორიული ქვები „შავი პრიცის ლალი“ და „ოქმურის ლალი“ აღმოჩნდა შპინელი, ასევე შპინელი აღმოჩნდა 398,72 კარტის წონის ლალად მიჩნეული

ქვა, რომელიც ამკობდა რუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინე მეორის გვირგვინს (1762წ.). შპინელის ყველაზე დიდი კრისტალები ბირმიდან „თითოეული 520 კარატი“ არის ბრიტანეთის ბუნების ისტორიის მუზეუმში – ლონდონში, პარიზში, ლუვრის მუზეუმში დაცული შპინელი (105 კარატი), ძვირფას ქვებთან ერთად ამკობდა საფრანგეთის მეფეთა გვირგვინს. ნიუ-იორკის ბუნების ისტორიის მუზეუმში არის შრი-ლანკის 71,5 კარატიანი შპინელი, ვაშინგტონის სმიტსონის ინსტიტუტში შრი-ლანკის შპინელი 45,8 კარატი და 29,7 კარატი და სხვ. ამჟამად შპინელს ხელოვნურად დებულობენ Al_2O_3 , - ისა და MgO -ს შედნობით მგრგვინავი გაზის ალტი 2500° ტემპერატურაზე 13 პროპორციით. წარმოიქმნება უფრო შპინელი – ნახევრად ძვირფასი ქვა. შპინელის მიღება სამრეწველო მასშტაბითაც შეიძლება.

შპინელის ჯგუფის მინერალები ქრომის, რკინის, მანგანუმის, ტიტანის, თუთიის მნიშვნელოვანი მაღნებია. გამოყენებულია კერამიკაში, როგორც ცეცხლგამძლე მასალა, თერმომდეგი საღებავებისათვის. ხელოვნური შპინელები (შპინელური ფერიტები) საფუძვლად უდევს მრავალ მაგნიტურ მასალას და ფართოდაა გამოყენებული ხელსაწყოთა დასამზადებლად, რადიორეკინიკასა და კერამიკულ მრეწველობაში.

გაუმჯორვალე სახესხვაობანი (დიდი გროვების სახით შპინელის ზუმფარა) წარმოადგენს აბრაზიულ მასალას. მისი გამჭვირვალე, ლამაზი სახესხვაობანი, როგორც ავღნიშვნელ, ძვირფასი ქვაა.

კეთილშობილი შპინელი საქართველოში ცნობილია იყო ბადახშის, ბადახშანის ლალის სახელწოდებით. რაფ. ერისთავი ასე განსაზღვრავს ამ მინერალს: „ბადახშანი, ბადახში, ლალი, ბალახშანი – „Спинель-лалъ“.

ი. გვარამაძე: ბადახშა, ბადახშანი-საუცხოო ლალი, სპინელი. ვ. ნოზაძე მთელ რიგ მკვლევარებზე დაყრდნობით ასკენის, რომ ბადახში არის მინერალი სპინელ-რუბის ან უბრალოდ სპინელი-შპინელი. ქართულად მას ბადახში, ბადახშანი, ბალახში და ბადახშანის ლალი ან „ლალი უმჯობესი ეწოდებოდა“. ბადახშის შესახებ ქართულ ენაზე ერთ-ერთი უძველესი ცნობა XI საუკუნეს ეპუთვნის. ესაა ალავერდის ოვანე ლიპარიტისეული მინაწერი 1059 წლისა, სადაც აღნიშნულია, რომ წმ. გიორგის ოქროს ხატზე „ზის თუალი ბადახში“. ბადახში მოხსენებულია ი. შავთელის „აბდულ-მესიანში“. „ვეფხისტეათსანში“ ბადახში 14-ჯერ არის

ნახსენები ადამიანის პირისახის-დაწვისა თუ ბაგეების შესამკობად. ბადახში მოხსენიებული აქვს თეომურაზ პირველს, ნახსენებია ქართულ ფოლკლორშიც. დასასრულს შეუძლებელია არ მოვიგონოთ ი. გრიშაშვილის სტრიქონები.

„საქართველო ბეჭედია ბაჯაღლო
და ობილისი შიგ ჩასმული ბადახში“

ბადახშანის ლალითაა შემკობილი XVII-XVIII სუკუნეებში ქართველი ქალებისათვის მზითვად გატანებული სმეაულები. ბადახშანის ლალი ამკობს ანა ქსნის ერისთავის საყურეს, ოქროს ჯაჭვს; ბეჭედს; როსტომ მეფის მეუღლის კავსარავს, ყამჩეს, საჯიდეს, ოქროს ამბარჩას; ელისაბედ ბატონიშვილის საყურჯინჯილს, მანიაქს და ა.შ.

ძვირფასი ქვა შპინელი ანუ ბადახშანის ლალი საქართველოში ცნობილია ადრეულ შუა სუკუნეებიდან. შესაძლებელია ძველ საქართველოში ამ ძვირფას ქვას უშუალოდ ბადახშანიდან ღებულობდნენ, ან ზოგიერთი სხვა ძვირფასი ქვების მსგავსად, მეტწილად სპარსეთის გზით შემოდიოდა.

ეგადაზი

ქიმიური ფორმულა: $\text{Al}[\text{BeSiO}_4]\text{OH}$

ფერი: უფერო, ღია-მოცისფრო

ხაზის ფერი: თეთრი

სიმაგრე: 7,5

სიმკვრივე: 3,10

ტკენტვაღობა: სრული

მონატენი: ნიჟარისებრი

სინგონია: მონოკლინური

კრისტალები: პრიზმული

გამჭვირვალობა: გამჭვირვალე

სხივთეხა: 1,652-1,672

ორმაგი გარდატეხა: +0,020

ღისპერსია: 0,016

პლეოქროიზმი: ძლიერ სუსტი

შთანთქმის სპექტრო: 706,5; 704; 695; 688; 660; 650; 639; 455

ეს იშვიათი მინერალი, რომელიც სშირად მინერალოგთა და იუგელირთათვისაც უცნობია, ლამაზი კრისტალების სახით პირველი კლასის ქვას წარმოადგენს. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ინგლისურიდან რუსულ ენაზე თარგმნილ პ. ფრეის

რედაქციით შედგენილ მინერალოგიურ ენციკლოპედიაში (1985წ.) ევკლაზი მეორეხარისხოვან ძვირფას ქვად არის აღნიშნული (ჩათვლილი). სახელწოდება „ევკლაზი“ ბერძნულად „ადვილად ნაბზარს“ ნიშნავს (რადგან მინერალი ადვილად იპობა). ძლიერი სიმყიფის გამო რუსულად ამ მინერალს „ხრუპიკი“ ეწოდება, მას „აღმოსავლეთის აქვამარინსაც“ უწოდებენ, ევკლაზი პირველად 1792 წელს აღწერა რ. ჰაუიმ. მისი ქიმიური შედგენილობაა: $\text{BeAlSiO}_4(\text{OH})$, კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, მინერალი ბუნებაში გვხვდება მხოლოდ კრისტალების სახით სხვადასხვაზ ზომის წაგრძელებული პრიზმებით. მ. სმიტი წერს: „ევკლაზის ელეგანტური ლამაზი კრისტალები მრავარიცხოვანი წახნაგებით ძლიერ ლამაზია“. იგი გამოირჩევა გამჭვირვალობით, ძლიერი ელგარებითა და ნაზი ფერებით.

ევკლაზს აქვს სრული ტკეჩვადობა, ამიტომ ძნელია მისი დამუშავება, მისი დაწახნაგებული ეგზემპლარები იშვიათია. სიმაგრე 7,5, სიმკვრივე 3,050-3,1000 კგ/მ³. ელვარება ძლიერი, მინისებრი, ზოგჯერ ალმასური. იგი გამჭვირვალე ლამაზი მინერალია. იშვიათადაა უფერული, ლურჯი-ხღვის წყლის ფერი, მკრთალი მტრედისფერი, ყვითელი მწვანე, ლურჯი ევკლაზი დიქროულია – ერთი მიმართულებით მუქი ლურჯი, მეორე მიმართულებით მუქი მწვანე. ფერი გამოწვეულია FeO და Cr_2O_3 -ის მინარევით. ზოგიერთ კრისტალზე არის არათანაბარი ზონალური შეფერვა მოყვითალო და მუქი ფერის ზონებს შორის. ევკლაზის კრისტალები პიეზოელექტრულია-ხახუნითა და შეემჭვით ელექტროვდება. გარდატეხის მაჩვენებელი 1,671-1,677. ორმაგი გარდატეხის სიდიდე 0,019, დისპერსია – 0-16. დაწახნაგებული ევკლაზი ემსავავება ბერილს, განსაკუთრებით აქვამარინს, დაწახნაგებული სახით ცნობილია ქვები ბრაზილიიდან, ურალიდან.

ევკლაზის ბუდობები დაკავშირებულია პეგმატიტის კვარციან დერივატებთან, გვხვდება ქლორიტიანი ფიქლების სიცარიელებში, ალპური ტიპის ძარღვებში, ქვიშრობებში.

ევკლაზის მდიდარი ბუდობებია ბრაზილიაში ბაას, ვისტიოუროსა და პრეტოსთან ახლოს. ბრაზილიის ევკლაზის იუნებენ დასაწახნაგებლად, აქ გავრცელებულია დია მწვანე და წყლისებრ გამჭვირვალე ევკლაზი. იგი ცნობილი იყო აგრეთვე აგსტრიაში – გრისვის ალპებში, ზალცბურგსა და კარანტიაში

გროსკლოპნების რაიონში. გვხვდება აგრეთვე ინდოეთში, ზომბამბვეში, ტარზანიაში, ზაირში.

რესერვი, სამხრეთ ურალის ოქროს ქვიშრობებში ეგალაზი პირველად იპოვეს 1858 წელს. აკადემიკოსმა ნ. ი. კოქშაროვმა აღწერა 1862 წელს ურალში ნაპოვნი მწვანე ფერის გამჭვირვალე 7x3x2x1,4სმ ზომის კრისტალი. ურალის ნიმუშებიდან ფერსმანმა გამოყო ეგალაზის ორი ჯგუფი: მკრთალად შეფერილი მომწვანო-მოლურჯო და მოყვითალო ტონებში და ძლიერ ლამაზი ფერის ლურჯი და მოლურჯო-მომწვანო ტონისა. აქვე გვინდა ავღწეროთ რომ ფერსმანი ეგალაზს თვლიდა უმაღლესი სარისხის ძვირფას ქვად. და მართლაც ძლიერი ელვარება, ლამაზი ფერი, საკმაოდ მაღალი სიმაგრე – ყელა ამ ნიშნებით ეგალაზმა დირსეული ადგილი დაიკავა ყველაზე ძვირფას საიუველირო ქვებს შორის, მაგრამ იშვიათობის გამო, ჯერჯერობით იგი ძვირფას და საკოლექციო ქვას წარმოადგენს, ამკობს მინერალოგიურ კოლექციებს.

მარგალიტი

ფერი: თეთრი, მოყვითალო, მოვერცხლისფრო, კრემის-ფერი, ოქროსფერი, მწვანე, ცისფერი, ნაცრისფერი, შავი.

საზის ფერი: თეთრი

სიმაგრე: 3-4

ტკენებადობა: არა აქვს

გამჭვირვალობა:

სხივთა გარდატება: 1,52-1,66

ორმაგსხივთტეხვა: სუსტი ან არ შეინიშნება

დისპერსია: არ შეინიშნება

ლუმინესცენცია: ძირითადად მოცისფრო ლურჯი სხვადასხვა ინტენსივობით

მარგალიტი ორგანაული წარმოშობის პირველი კლასის ძვირფასი ქვაა, იგი ბუნების ერთ-ერთი საოცარი ქმნილებაა. მარგალიტმა ფერით, ფორმით, სიდიდით და ელვარებით უძველესი დროიდან მიიპყრო ადამიანის ყურადღება. შეცდომა არ იქნება ოუ ვიტყვით, რომ მარგალიტი როგორც ძვირფასი ქვა შეამჩნია ჯერ კიდევ პალეოლითულმა ადამიანმა და ამ დროიდან მას ფართოდ იყენებენ სამკაულად საიუველირო

ხელოვნებაში. აქვე გვინდა ავღნიშნოთ, რომ მარგალიტი უყვართ იმიტომ, რომ ლამაზია და არ საჭიროებს დამუშავებას.

ქიმიური შედგენილობით მარგალიტის $90\text{-}92\%$ CaCO_3 -ია, რქოვანი ორგანული ნივთიერება – კონსიონილი – 5% და წყალი – 3%; თუმცა მდინარეულ მარგალიტში CaCO_3 შესაძლებელია მერყეობდეს 10-95%-ს შორის, კონსიონილი – 10-14% და წყალი 0,5-4%, როგორც სადაფში, ისე მარგალიტში CaCO_3 გამოიყოფა პალციტის წერილი ფირფიტებისა და არაგონიტის რადიალურ-სხივური ნემსების სახით, რომელიც შემადუდაბებელ ორგანულ მასასთან – კონსიოლინთან ერთად სინათლეზე თავისებურად, ცისარტყელასებრ ფერებით ციმციმებს. CaCO_3 -ის ამ ორ კრისტალურ ფორმაზე არის დამოკიდებული მარგალიტსა და სადაფს შორის განსხვავება. მარგალიტი უმთავრესად არაგონიტისაგან წარმოიქმნება, სადაფი კალციტისაგან. მარგალიტში კირქვიანი ნივთიერება ეწ. გაუანინის ფენები კონცენტრულადაა განლაგებული, სადაფში კი პარალელურად. სადაფის ლამაზი, გარდამავალი, ინტერფერენციული ფერები გამოწვეულია მისი თხელ ფირფიტოგნაზი (0,004-0,006 მმ სისქის) სტრუქტურით.

მარგალიტის სიმაგრეა 3-4, შუქაგამტარი, გაუმჭვირვალეა, სინათლის გარდატეხა 1-52-1-66, შავი მარგალიტის 1,53-1,69; ლუმინსცენცია: სხვადასხვა ინტენსიურობის ცისფერ-მტრყდის-ფერი, ნაკლებად თეთრი, მომწვანო, ბუნებრივ შავ მარგალიტს – მოწითალო ტონები.

მარგალიტის ფერი ნებისმიერია – თეთრიდან შავამდე. იგი დამოკიდებულია კონსიონილის ფენის ფერზე, რომელიც მონაცემებს არაგონიტით აგებულ უფერულ ფენებთან. კონსიონილის ფერი დამოკიდებულია რინის, მანგანუმის, ცირკონიუმისა და სხვა ელემენტთა მინარევებზე, აგრეთვე ზღვის ფსკერის აგებულებაზე, წყალქვეშა დინებათა სიჩარეზე, წყლის ტემპერატურაზე და ა.შ. მარგალიტისა და სადაფის ცისარტყელასებრი ფერები დაკავშირებულია სინათლის სხივების დიფრაქციასთან. მარგალიტის არის: თეთრი, მოყვითალო, მტრედისფერი, კრემისფერი, მწვანე, ოქროსფერი, ვერცხლის-ფერი, ნაცრისფერი, შავი. ვარდისფერი მარგალიტის მმივებს ნაზი ფერის სახის ქრის ადამიანები იყენებენ, ხოლო შაგგა-რემანები – მეტწილად კრემისფერს.

ფერისა და ელვარების მიხედვით არჩევენ მარგალიტის სახესხვაობებს: ინდოეთის მარგალიტი – ნაზი ვარდისფერია, ძლიერი ელვარებით, მეტწილად საარსეთის უბიდან, შრილანკისა და ბახრეინის კუნძულებიდან, მაღრასი ცნობილია თეთრი მარგალიტით, აგსტრალიის მარგალიტი – სავსებით თეთრი, ვერცხლისფერი, ციმციმითა და ძლიერი ელვარებით, პანამის – „ვენესუელას“ მარგალიტი ოქროსფერი ელვარებით, იაპონიის მარგალიტი – მომწვანო ელფერით და სხვ.

მარგალიტი მრავალნაირი ფორმისაა: სფერული, ოვალური, მსხლისებრი, ერთმხრივ ამოზნექილი, წაგრძელებული, მტევნისებრი შენაზარდები, უსწორო, ხშირად ფანტასტიკური მოხაზულობის „ბაროკო“, რომელსაც დიდი მოწონება აქვს მხატვარ-იუველირებს შორის. მას ოქროსა და მინანქართან ერთად იყენებენ სამკაულებად.

მარგალიტი სხვადასხვა ზომისაა, მიკროსკოპულიდან მტრედის კვერცხის სიდიდემდე მუხუდოს ზომამდე მარგალიტი იზრდება 12 წლის განმავლობაში, მარგალიტი 8 მილიმეტრი დიამეტრის სიდიდე, რომ გაიზარდოს საჭიროა არა ნაკლები 30-40 წელი.

მარგალიტი გვხვდება ისეთი მოლუსკების ნიჟარებში, რომელთაც სადაფის გამოყოფის უნარი აქვთ. მოლუსკების ნიჟარა სამი ფენისაგან შედგება: გარეთა – ორგანული კონხინი ანუ კონხიონილი, შეა ფენა აგებულია არაგონიტის მიკროკრისტალებით, შედა ფენა სადაფისებრი.

მარგალიტი წარმოიშობა იმ შემთხვევაში, როცა მანტიებს შორის ან მანტიას და ნიჟარას შორის მოხვდება მოლუსკის გამაღიზიანებელი უცხო სხეული: ქვიშის მარცვალი, ნიჟარის ნამცეცა ნატები, პარაზიტი და ა.შ. ასეთ შემთხვევაში მოლუსკი თავდაცვის მიზნით უცხო სხეულის ირგვლივ მანტიის კედელში ან მანტიასა და ნიჟარას შორის თანდათანობით გამოჰყოფს CaCO_3 -ის ფენას და შემაღულაბებელ ორგანულ ნიგორებას – კორხიონილს, საიდანაც რამდენიმე წლის შემდეგ წარმოიშობა მარგალიტი. ზოგჯერ მარგალიტის მარცვალი იზრდება ნიჟარის შიდა ზედეპირზე, მაშინ მარგალიტის სადაფისებრივი ფენა უერთდება ნიჟარის სადაფს და წარმოიშობა არაწესიერი მოხაზულობის „ნახევარი“ მარგალიტი, რომელსაც ბლისტერი ანუ ნიჟარიანი მარგალიტი ეწოდება. მრგვალი, წესიერი, სფერული მარგალიტი ვითარდება თვით მოლუსკის სხეულზე და თავისუფლად გამოეყოფა მას. პარკი შეიძლება განვითარდეს მოლუსკის ნებისმიერ ნაწილში,

მაგ., კუნთებში. ამ შემთხვევაში ვითარდება წვეთისებრი ან მსხლისებრი ფორმის მარგალიტი. ნიუარით ჩვეულებრივ ჩნდება ერთი, ორი, სამი მარგალიტი, როგორც გამონაკლისი გვხვდება 6-7 მარცვალიც, ზოგჯერ კი ასამდეც. ინდოეთის სანაპიროზე ერთ ნიუარაში იპოვეს 87 მარაგალიტის მარცვალი.

უხსოვარი დროიდან საუცხოო მარგალიტებს პოულობენ სპარსეთის უბეში. აქ მარგალიტის სარეწაოები ცნობილია ალექსანდრე მაკედონელის დროიდან. პოულობდნენ „ყველაზე კარგ მარგალიტს – თეთრი, ნაზი ვარდისფერი ან კრემისფერი ელფერით, მოყვითალო ფერის მარგალიტს. ამ რაიონის მიხედვით ყველა ბუნებრივ მარგალიტს, სადაც არ უნდა ყოფილიყო ის აღმოსავლეთის ქეყენებში მოპოვებული „აღმოსავლურ მარგალიტს“ ონიენტალს უწოდებდნენ. შარდენის ცნობით XVII საუკუნეში სპარსეთის უბიდან ყოველწლიურად ამოპქონდათ ერთ მილიონზე მეტი მარგალიტი. ამჟამადაც წარმოებს აქ მარგალიტის მოპოვება. პოულობენ აგრეთვე ინდოეთსა და შრი-ლანკას შორის მანაპირის უბეში. ინდოეთის მარგალიტი მცირე ზომისაა, მკრთალი-ვარდისფერი ან ნაზი-ყვითელი ფერის. არაბეთის სანაპიროებზე მარგალიტით ვაჭრობის მთავარი ცენტრი იყო ნავსადგური ლანგა-აქაური მარგალიტი ბომბეის სახელწოდებით იყო ცნობილი. წითელი ზღვის სანაპიროზე მარგალიტის სარეწაო არსებობდა პტოლომეების დროიდან. განსაკუთრებით ჯიდისა და კოსეირის მიდამოებში. ამჟამად მათ დაკარგული აქეთ სარეწაო მნიშვნელობა. ინდოეთის ოკეანეში მნიშვნელოვანი სარეწაო ცნობილი იყო ჯერ კიდევ 2500 წლის წინათ. მოიპოვებოდა აგრეთვე იაპონიის ზღვაში მალი-დივის ანდამანის კუნძულებიდან, ბენგალის უბეში, კარაჩი-არაბეთის ზღვის ნაპირებთან, აფრიკის ნაპრებთან ზანზიბარში, კუნძულ მადაგასკართან, ავსტრალიის სანაპიროებზე. მარგალიტის მოპოვებას ძირითადად ეწევდნენ მალაკელები და პაპუასები. ავსტრალიის დასავლეთ სანაპიროზე განსაკუთრებით ცნობილი იყო შარსეის უერე, საუკეთესო მარგალიტის პოულობდნენ ზულუს ზღვაში. ბორნეოს ჩრდილო-აღმოსავლეთით, კუნძულ ტიმორის ახლოს, ახალი კალედონიის, პაუმოტუს, ტაიტის ნაპირებზე. ადგილობრივი შცხოვრებნი ამერიკის სანაპიროებზე (განსაკუთრებით კალიფორნიასა და ნაწილობრივი პანამის უბეში), ევროპელების მოსვლამდეც იჭერდნენ მარგალიტის შემცველ მოღუსებებს. ჯერ კიდევ ესპანელი კონსეკისტადორნების დროს მარგალიტს პოულობდნენ ვენესუელას ნაპირებთან, მექსიკის უბეში, კოლუმბიის ნაპირებზე,

პანამის უბეში. ამჟამად ამერიკის ნაპირებზე მარგალიტის მოპოვება არ წარმოებს. რუსეთში XV საუკუნიდან მარგალიტის მოპოვება წარმოებდა ილმენის ტბიდან, ასევე რუსეთის ჩრდილოეთ მდინარეებში მარგალიტის მოპოვება წარმოებდა შეუა საუკუნეებიდან. განსაკუთრებით ცნობილი იყო კოლის ნახევარკუნძულის მდინარეები, აგრეთვე მდინარეები ონეგისა და ჩრდილოეთ დვინის აუზებში, ურალი, აღმოსავლეთ კიმბირი, სდაც მარგალიტის მოპოვება უკანსკნელ დრომდე გრძელდებოდა. შავ ზღვაზე ფერდოსიისა და ხერსონის ნაპირებთან უძველესი დროიდან იჯერდნენ დიდი ზომის მარგალიტ-შემცველ მოლუსებს. აქ მოპოვებული მრავალი მარგალიტი დღესაც ამკობს რუსული ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშებს.

მსოფლიოში ყველაზე დიდი მარგალიტი, რომლის სიგრძეა 50 მმ, დიამეტრი 37,5 მმ, ხოლო წონა 485 კარატი, დაცულია ლონდონის გეოლოგიურ მუზეუმში. აგსტრიის იმპერატორთა გვირგვინს ამკობდა 300 კარატიანი მარგალიტი. ცნობილ მარგალიტს ფლობდა ესპანეთის მეფე ფილიპე მეორე, მისი სიდიდე იყო მტრედის კვერცხის ოდენა-134 კარატი, ნაპოვნი იყო პანამაში. ასევე ესპანეთის მეფე ფილიპე მეოთხე ფლობდა 126 კარატის წონის მარგალიტს ინდოეთიდან. სპარსეთის შაჰს ეკუთვნოდა მსხლისებრი ფორმის 35 მმ სიგრძის და 25 მმ დიამეტრის მარგალიტი. მოსკოვში „ალმასის ფონდში“ და „საჭურველის პალატაში“ დაცულია სხვა ქვებთან ერთად მარგალიტით შემკული „მონომახის ქუდი“, „აზანის ქუდი“, „ალმასის ქუდი“ და სხვა მშობლის ხატები და სხვ. „ალმასის ფონდში“ დაცული განსაკუთრებული ელვარებისა და უჩვეულო სილამაზის მარგალიტი „პილეგრინი“ იწონის 28 კარატს, მარაგლიტი „რეგუნტი“ მტრედის კვერცხის სიდიდისა (337 გრანი) და ა.შ.

ძვირფას აღმოსავლურ მარგალიტს გვაძლევს გვარი მელეაგრინა. შრი-ლანკაში, მადაგასკარში, ავსტრალიაში, კენეთუელაში და სხვ. ნარინჯისფერი, წმვანე, ყავისფერი, და შავი მარგალიტი წარმოიშობა ნახევარმეტრიანი ნიუარის მქონე ორსაგდულიანი მოლუსები პინასაგან; თუთო და ვარდისფერ მარგალიტს იღებენ გიგანტურ მოლუსების ტრიდაკნას ნიუარიდან. მიტილუსის და პეკტენის გვარები იძლევა სხვადასხვა ელფერის მომწვანო და იასამნისფერ მარგალიტს, მალეუსი-ბრინჯაოსფერ მარგალიტს, ვენუსის გვარი-ისფერს და ა.შ. მტკნარ წყალში მარგალიტს წარმოქმნის უნიო და უნიო მარგარიტიფერა.

ორგანული ნივთიერებების შემცველობის გამო მარგალიტი დროთა ვითარებაში შრება, უფერული ფერმკრთალი ხდება, კარგავს მიმზიდველობას და ორგანული ნივთიერების დაშლის გამო, მტკრად იქცევა. კონსიოლინი როგორც ორგანული ნივთიერება „ბერდება“ და „კვდება“. დასაწყისში იგი ფერმკრთალდება („ავადდება“), შემდეგ მასში ჩნდება ბზარები და ბოლოს იწყება ბურთულის აქერცვლა, გარსის შრეებად აცლა და დაშლა. მარგალიტი საშუალოდ 250-300 წელს ცოცხლობს, იშვიათად (ტანსაცმელში ჩაკერებული) – 500 წელსაც. თუმცა აღსანიშნავია, რომ პომპეის გათხრისას ნაპოვნია ჩვენი წელთაღრიცხვის 79 წელს ფერფლში ჩამარხულდი ქალის ჩონჩხი მარგალიტის საყურებით, ასევე ჩრდილოეთ ამერიკის აღმოსავლეთი სანაპიროზე, ჩრდილოეთ კაროლინასა და ფლორიდაში ნაპოვნია 50-ზე მეტი მარგალიტებშემცველი ნახმარი მოლუსკის მცირე ნიჟარა. ქანების ასაკი, რომელშიაც მარგალიტიანი ნიჟარებია დაცული განისაზღვრება 10-25 მილიონი წლით. როგორც ჩანს, ნამარს მდგომარეობაში მარგალიტი დიდხანს ძლებს, რომ არ დაიშალოს მარგალიტი ამისათვის საჭიროა იგი მუდამ ატაროს ადამიანმა, არ იქნას შენახული ძლიერ მშრალ ან ძლიერ ტენიან ადგილის, არ შეიძლება დიდისანს გვქონდეს მზეზე. თუ იგი მკრთალდება, მაშინ საჭიროა: 1) გაირეცხოს მარილიან წყალში ან დამუშავდეს ნახშირმჟავა კალციუმით, შემდეგ ეთერით; 2) გაირეცხოს სუსტ მარილიან წყალში, შემდეგ გაპრიალდეს მარილმჟავით დასველებულ ქატოთი ან კორპის ფქვილით. გათეთრებული მარგალიტის ელვარებისა და ფერთა ციმციმის აღსაღენად ხმარობენ სუსტ მარილმჟავას.

მარგალიტი ძლიერ ნაზი ქვაა, იგი ადვიალდ იშლება მჟავით, ტუტით და საპნიანი წყლის მოქმედებით, ასევე გახახუნებითა და ძლიერი გაცივებით. ლაქიანი ან დაზიანებული მარგალიტი შეიძლება გავაუმჯობესოთ ქერქის ზედა ნაწილის მოცილებით, დევეტებიან ნაწილებს ამოჭრიან, დანარჩენი ნაწილი შეიძლება გამოყენებულ იქნას საყურებისათვის, გულქანდებისათვის.

უძველესი დროიდან მარგალიტს ხმარობენ სამკაულების, ტანსაცმლის, სამეფო რეგალიების, თუ ხატების და ჯვრების შესამკობად. მარგალიტების 70 პროცენტი ხმარდება მძივების დამზადებას. საერთაშორისო შეთანხმებით ხვრელის დიამეტრი უნდა იყოს 0,63 მმ. მისამაგრებლად, ჩამოსაკიდებლად საქმარისია გაიხვრიტოს, მარგალიტი 2x3 ან 3x4 დიამეტრის

მტრედისფერი მარგალიტი არ უნდა გაიხვრიობოს, რადგან პაერის შექრის გამო ფერს იცვლის.

იმისათვის, რომ მარგალიტის ზედაპრირი ლამაზი ფერისა და ელგარე გახდეს, ახლად მოპოვებულ მარგალიტს აშრობენ, შემდეგ აკრიალებენ. მისი ლირსება მაშინ გამოჩნდება, როლდესაც ზედაპირიდან მოაცილებენ გაუფერულებულ ფენებს, ცუდი შეფერვის შემთხვევაში ამჟავებენ ქიმიური გზით.

სამკაულებს გარდა, მარგალიტიდან ამზადებენ პასტისებრ მასას, რომელსაც იყენებენ კოსმეტიკაში – პომადის, საღებავის, ლაქისა და მინანქრის წარმოებაში.

ბუნებრივი მარგალიტის მოპოვების თანდათანობით შემცირების ხოლო მასებზე მოთხოვნილების ზრდის გამო, დაისვა პრობლემა მარგალიტის ხელოვნურად მიღების შესახებ.

მოლუსკების შინაგანი ორგანოების დაზიანებით მარგალიტის პირველი საღი მარცვადი მიიღო შევეძმა მეცნიერმა კარლ ლინეიმ 1761 წელს, მაგრამ შემდეგ ლინეის ცდები არ განმეორებულა. პრაქტიკულად ეს ამოცანა პირველად გადაჭრა და სამრეწველორ ხასიათის მარგალიტები მიიღო (1913 წელს) იაპონელმა კოკოჩი მიკიმიტომ. ხელოვნური მარგალიტის მიღება შემდგნაირად ხდება: მარგალიტის შემქნელი მოლუსკების ბინადრობის ადგილას, ფსკერზე, აწყობენ ქვის ლოდებს, სადაც მაგრდებიან ახალდაბადებული ნორჩი მოლუსკები. ეს ადგილი შემოკავებულია ზღვის მტაცებელი ცხოველებისაგან მავთულის ბადით. სამი წლის მანძილზე აკვირდებიან მოლუსკების ზრდას, შემდეგ უკეთებენ ოპერაციებს: მოლუსკის ერთ მხარეზე ფრთხილად იდებენ მანტის ზედა ფენას, იქ ათავსებენ ნამცეცა სადაფის ბურთულაკს და კრავენ ძაფით. პარკს ათავსებენ მოლუსკის მეორე ნახევრის მანტიაში, სადაც განვითარდება მარგალიტი. ამ პროცესისათვის საჭიროა შვიდი წელი. ამ გზით მიღებული ხელოვნური მარგალიტი საშუალოდ 0,4-1 კარატამდე, ზოგჯერ წონა 4 კარატსაც აღწევს. იგი კარგი ხარისხისა და წესიერი სფერული ფორმისაა, არაფრით არ განირჩევა ბუნებრივი მარგალიტისაგან. ხელოვნური მარგალიტი არ არის იმიტაცია, იგი ბუნებრივია, მხოლოდ ადამიანის ზემოქმედებით წარმოქმნილი. ამჟამად სავაჭრო მარაგალიტის 90%-ს კულტივირებული ე.ი. ადამიანის მიერ გამოყვანილი მარგალიტი შეადგენს.

იაპონელებს მხოლოდ ორსაგდულიანი მოლუსკის-პინკტადა მარტენზის გვარიდან გამოყავთ თეთრი მტერდის-

ფერი ან ვარდისფერი მარგალიტი, უფრო დიდი ზომის თეთრ ან ყვითელ მარგალიტს იძლევა პინკტადა მაქსიმას გვარი (იგი ბინადრობს ავტორლიის, ფილიპინების, ბირმის, სოლომონის კუნძულებისა და ახალ გვინეასთან ახლოს), ხოლო პინკტადა მარაგარიტიფერას გვარი იძლევა შავ, ყველა ელფერის მწვანე, ბრინჯაოსფერ, მოლურჯო მარგალიტს.

არქიპელაგ ტუამოტუს ატოლური კუნძულები მდიდარია მარგალიტის ნიუარებით. ადგილობრივი მცხოვრები აქ პოულობდნენ მსოფლიოში საუკეთესო მარგალიტებს. სწორედ აქ დაიწყეს (1963 წლიდან) ხელოვნური მარგალიტის გამოყვანა. ამჟამად ამ კუნძულებზე ღებულობენ დიდი ზომის (10-14 მმ დიამეტრის) ლამაზ იშვიათი ფერის მარგალიტს, რომელიც არაფრით არ ჩამორჩება ნატურალურს. ბუნებრივი და ხელოვნური მარგალიტი ერთნაირია, მათ ერთმანეთისაგან გარჩევა ძნელია, ხელოვნურს მეტი სიმკვრივე აქვს ვიდრე ბუნებრივს, განსხვავებულია შინაგანი აგებულება. ნამდვილი მარგალიტი სქელ მინაზე დარტყმისას არ იმსხვრევა, ხელოვნური კი იმსხვრევა, ანსხვავებენ სპეციალური ხელსაწყოთი (ენდოსკოპი).

ჯერ კიდევ XVII საუკუნიდან (1680წ.) ცნობილია მარგალიტის იმიტაცია მინის, მანგანუმის უსენციისა და თევზის ქერცლის გამოყენებით, ასევე ალებასტრიდან – ცვილითა და მარგალიტის ესენციით დაფარვით, იმიტაცია არა გონიტიდან, ცელულოზიდან და სხვ.

მარაგლიტი ყოველთვის ერთ-ერთი უძვირფასეს ქვად ითვლებოდა ქართველი ხალხისათვის. სუკუნების მანძილზე მარგალიტი საყვარელი და გავრცელებული ქვაა.

ქართული სახელწორდება „მარგალიტი“ წარმოდგება ბერძნული მარგარის „მარგარიტესდან“. სპარსულად მას გავაპრ-გოგპარ-გუპარ-გუარ-ჯავარს უწოდებენ. ეს უკანასკნელი არის ძვირფასი ქვების ზოგადი სახელიც, ძველ ქართულში ძვირფას ქვას ჯვარსაც უწოდებდნენ. ძველ ქართულში მარგალიტის მანგსაც უწოდებდნენ. ამ მინერალს ასე განმარტავს ნ. ჩუბინიშვილი: „მარგარიტი, მარგლიტი-ნიუარათა შინა პოვებული მარცვალი, მრგვალი, გამაგრებული, თეთრი და ელგარე, რომელიც სიძირისა გამო მისისა აღირიცხების სპეკალთა თანა“.

ძველ საქართველოში არჩევდნენ მარგალიტის შემდეგ სახესხვაობებს: მცირე ზომის წვრილ მარგალიტს ჭიოტა ეწოდებოდა, საშეალო ზომისას ხოშორი, დიდი ზომის მარგალიტს-ობოლი, უსასყიდლო, ბევრს ერთად მარგალიტის

აკუმი. მართალია მარგალიტი ხშირად ძვირფას ქვებზე მეტად ფასობდა, მაგრამ მათს სათვალავში არ შედიოდა და ყოველთვის ცალკე გამოჰყოფდნენ „თვალ-მარგალიტი“ ავიდე რაც ოდენ ამედებოდა“. ამის მიზეზი კი მარგალიტის „ავადმყოფობაა“ – ორგანული ნივთიერების ეწ. კონსიონილის დაშლა, რის შედეგად მარგალიტი ელგარებასა და სილამაზეს პარგავს და ბოლოს შეიძლება მტვრად იქცეს.

ქართველი ხალხი მარგალიტს შორეული დროიდან იცნობდა. „არქეოლოგიური გათხრებით მტკიცდება, რომ ქალებს უხსოვარი დროიდან პქონიათ მარგალიტინიურა მძივებისაგან ასხმული ყელსაბამები“.

სოფ. ქვედა ვანში, ბავშვის საფლავში საყურის სამკაულად აღმოჩენილი მარგალიტი შესაძლებელია ჯერ-ჯერობით საქართველოში ნაპოვნ მარგალიტებს შორსი ყველაზე ძველი იყოს (ჩვენს წელთაღრიცხვამდე).

მარგალიტს მნიშვნელოვანი გამოყენება პქონია ანტიკური დროის მცხეთაში (იხ. ავტორთა ჯგუფის „მცხეთა“): კატ. 40, ოქროს ბეჭედი. „მთავარ ბუდეში ზის მარგალიტის მძივი, რაც ჯერ-ჯერობით ერთად-ერთი შემთხვევაა“.

არმაზისხევის ბეჭედებს შორის, ამჟამად მძივი ბუდეში ძალიან თავისუფლადაა, რადგან მარგალიტი „მომქვდარა“ და ქერქი „შემოფცევნია“. იქვე ნაპოვნია ოქროს საყურები მარგალიტის ბურთულებით, ზოგჯერ კვერცხისებრი მოყვანილობის მარგალიტით შემკული. გ. ლემლეინი წერს, რომ სამთავროს ნეკროპოლში „ნაპოვნი იყო მძივები... მარგალიტის და სხვადასხვა ნიუარისაგნ“.

1902 წელს ე. თაყაიშვილმა მცხეთის სადგურთან იპოვა მარგალიტით შემკული ოქროს ფიბულები. ასევე საგურამოში ე. პჩელინამ არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოაჩინა ქინძის-თავი შემკული მარგალიტით. სამთავროს სამაროვანში ადრე უერთდებოდა კულტურის ძეგლებს შორის ქინძისთავებისათვის სხვა ქვებს შორის გამოყენებულია მარგალიტიც.

ისტორიულ-ლიტერატურული წყაროები მდიდარ მასალას გვაძლევს საქართველოში მარგალიტის გამოყენებაზე. VII საუკუნეში ხაზარებმა თბილისი რომ გაძარცვეს ამის შესახებ სომეხი მწერალი კალანკატუელი წერს: მტერმა ხელო იგდო მრავალი განძი, მათ შორის „ვინ მოსთვლის მარგალიტის ქვებით მოოჭვილ საგვალესიო სამკაულს და ჭურჭელს“. XIII საუკუნეში, როცა საქართველო გაიყვეს გიორგი ლაშასა და რუსულანის მემკვიდრეებმა, საგანმურის ნაწილი გამოიდეს

ხვამლის კლდიდან და მრავალ ძვირფასეულს შორის „მარგალიტი იგი რომლისა სწორი არვის სადა უხილავს ეს სამიერე რუსუდანის-ძესა დავითს შიხუდა“. მართლაც არაჩვეულებრივი დიდი მარგალიტი უნდა ყოფილიყო, რომ უამთა აღმწერელს საჭიროდ უცნია მისი აღნიშვნა.

მრავლად არის მარგალიტი მოხსენებული მეფე-დიდებულთა ქონების ნუსხებში, დიდგვაროვან ქალიშვილთა მზითვის წიგნებში და ეკლესია-მონასტრებში. მეტწილად მარგალიტთა შემჯული ხატები, ჯვრები, ბარძიმები, ომფორები, ბარტებულები და სხვ. თავსამკაულებს ამკობს ათასობით მარგალიტი. ძველ საქართველოში მარგალიტი იყო ყველაზე უფრო გავრცელებული ქა.

ერთ-ერთ ქართულ პალიმფსესტში, რომელიც VI-VII ს.ს. მიეკუთვნება (ი. ჯავახიშვილი) წერია: „ნუ მისცემთ სიწმინდეესა ძალთა, ნუცა დახუდებით მარგალიტსა თქვენსა წინაშე ღორთა“. შესაძლებელია ეს ერთ-ერთი უძველესი ცნობა იყოს ქართულ ენაზე მარგალიტის შესახებ. შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, რომ წარსულში ქართველ მწერლობას არც ერთი ძვირფასი ქვისათვის ისეთი ხოტბა არ შეუსხამთ, როგორც მარგალიტისათვის. იგი მოხსენებული აქვს VIII საუკუნის მწერალ იოანე საბანისძეს, X საუკუნეში – იოანე ზოსიმეს, ბასილ ზარზმელს, XI საუკუნეში გიორგი მერჩულეს და სხვ.

როგორც სხვა ძვირფას ქვებზე, ისე მარგალიტზეც იგივე უნდა გავიმეოროთ, რომ მარგალიტისათვის ქართულ პოეზიაში რუსთაველზე უკეთ არავის არ უმდერია. „ვეფხისტყაოსანში“ იგი 39 ჯერ არის მოხსენებული. მარგალიტის მაგალითზე ჩანს, რომ რუსთაველი მას მარტო ესთეტიკური თვალსაზრისით მეტაფორებისათვის კი არ იყენებს, არამედ, უპიროველეს ყოვლისა იხსენიებს, როგორც განძს: უხვად გასცეს საბომვარი, მარგალიტი, ვითა დრამა“ (სტრ. 684). რუსთაველს მარგალიტი ნახმარი აქვს მხატვრულ სახეებშიც: „ცრემლსა ვითა მარგალიტსა, ჰყრის გარდისა და სანაზოდ“; „ებილნი-ვითა მარგალიტი, ბაგე-ვარდი ნაპობარი“ (სტრ. 901). მარგალიტს უმდერენ რუსთაველის მომდევნო პოეტები და ხალხური პოეზიაც.

მარგალიტის შესახებ ლიტერატურულ წყაროებთან ერთად საინტერესო ცნობებს გვაწვდის ძველი ქართული ხელნაწერები (ფ.242). მარგალიტი ასეა დახასიათებული „კალმასობაში“ (ფ. რ2170): „მარგალიტი, ხოლო ბერძულებ მარდარიტ არის მოხსენებული და შესწორებული სხვათა ძვირ-

ფასებთა ქვებთანა... და არს მკვრივი, მშიმე და ბრწყინვალე, ხოლო რამდენიმე ცუდად შენახვისა გამო გაყვითლდებიან. აგრეთვე არის მრავალეური მარგალიტი ესე იგი თეთრი წითელი შავი მოლეგო მოყვითალო და პირის მოფერო, მაგრამ კარგნი ძნელად საპოვნელი გარდა თეთრისა“. საინტერესოა ერთი ფაქტიც: შესავალში „კალმასობის“ აგზორს აღნიშნული აქვს, რომ ევროპელთ ალმას-ბრილიანტი უყვართ, აზიელთ-წითელი იაგუნდი, „გარნა მარაგლიტს ორგანვე აქვს პატივი“. ძველ საქართველოში ასე გავრცელებული ქვა – მარგალიტი მეტწილად საპრესენტოდა. აქვე გვინდა მივუთითოთ ერთ საგულისხმო ფაქტზე: საქართველოში ცნობილია მარგალიტ შექმნილი მოლუსება მელეოგრინა მარგარიტიფერა „მარგალიტის ლოქორიას“ სახელწოდებით. აფხაზეთის მციერ ტბებში გვხვდება მარგალიტის შექმნილი ორსაგდულიანი მოლუსება უნიო. შესაძლებელია ასეთი მოლუსები საქართველოს სხვა მხარეშიც იყოს, შეიძლება წარსულში ადგილობრივ მოპოვებული მარგალიტითაც სარგებლობდნენ.

მეორე კლასი

ტოპაზი

ტოპაზი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა. პლინიუს უფროსი წერს, რომ ძვირფასი ქვის სახელწოდება დაკავშირებულია წითელი ზღვის კუნძულ ტოპაზისთან (თანამედროვე ზებერგედი), აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ პლინიუსის მიერ აღწერილი მინერალი აღმოჩნდა არა ტოპაზი, არამედ ქრიზოლითი, რაც დასტურდება არქეოლოგიური გათხრებით. არსებობს მეორე მოსაზრება: სანსკრინისტულად ტაპაზ ცეცხლს ნიშნავს; რუსეთში მას „ციმბირის ალმასს“ უწოდებდნენ, ურალში დიდი სიმკვრივის გამო უწოდეს „ტიაჟელოვესი“. ტოპაზს მიაკუთვნებენ კვამლა კვარცს, ამიტომ მას უწოდებდნენ კვამლა ტოპაზს ანუ რაუხეტოპაზს. ერთ დროს ყველა ყვითელ ქვას ტოპაზად თვლიდნენ. ყველა ტოპაზი ყვითელი ფერის ქვად მიაჩნდათ.

ტოპაზის ქიმიური შედგენილობაა: $\text{Al}_2[\text{SiO}_4](\text{OH},\text{F})_2$, აქვდან SiO_2 -28,2-39%, Al_2O_3 -48,2-62,0%, F -13-20,40%, HO_2 -2-4%-მდე. მინარევების სახით გვხვდება: K, Na, Ca, Mg, Fe, Cr, Ti, V. კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, კრისტალდების ფორმა უპირატესად პრიზმული, სვეტისებრია. რუსეთში არჩევენ კრისტალთა შემდეგ ჰაბიტუსიან ტიპებს: 1. მერზინსკისა – თითქმის იზომეტრული კრისტალები, კარგად განვითარებული

პრიზმა და პინაკოიდი; 2. ილმენისა – კასრისებრი კრისტალები; 3. კორისტენისა – არ არის პინაკოიდი, კარგადაა განვითარებული პრიზმის წახნაგები; 4. შერლოკოგორსკის – კარგადაა განვითარებული დიედრი, თანაბრადაა განვითარებული პრიზმები. კრისტალებთან ერთად გვხვდება ტოპაზის სხივოსნურ-სვეტისებრი, ძლიერ მკვრივი სახესხვაობა, რომელსაც პიკნიტი ეწოდება.

მინერალი განირჩევა წახნაგების სრულყოფით და სიმდიდრით, ზოგჯერ სიდიდითაც, გრეიზენებში იგი გვხვდება მთლიანი მარცვლოვანი აგრეგატების სახით: ტოპაზის სიმბგრა – 8, სიმკვრივე – 3,520-3,570 კგ/მ³, აქვს ძლიერი, მინისებრი ელვარება, საოცარი გამჭვირვალობა, ამიტომაც უწოდებენ უფერო ტოპაზს კეთილშობილს, ან „წყლის წვეთებს“. მეტ შემთხვევაში ის სავსებით გამჭვირვალეა, ზოგჯერ „კატის თვალის“ ეფექტით, თუმცა გვხვდება ამდვრეული და გაუმტკირვალებ. ფერი: უფერო, ყვითელი, მტრედისფერი, ვარდისფერი, იისფერი, მწვანე, წითელი. მისი ძირითადი ფერი ყვითელია, მაგრამ სხვადასხვა ციმციმით: მკრთალი ყვითელი, ღვინისფერ-ყვითელი, ზაფრანისფერ-ყვითელი მუქ ფერამდე, ოქროსფერ-ყვითელი, ყავისფერ-ყვითელი, რომელსაც ზოგჯერ წითელი ელფერი გადაკერავს. ხშირად ტოპაზებში გვაქვს შეფერვის სექტორული განაწილება. ერთსა და იმავე კრისტალში გვაქვს მტრედისფერი და ვარდისფერი. გ. ბანკის მიხედვით (1977წ.) ტოპაზის ფერები იცვლება: გახურებისას ყავისფერი და ყვითელი ტოპაზები ხდება ვარდისფერი, დასხივებით უფერო – ფავისფერი. ხოლო შემდეგ გახურებით – მტრედისფერი. ტოპაზი ზოგჯერ ფერს იცვლის მზის სხივების მოქმედებითაც. წითელი ტოპაზი მეტად ფასობს, ვიდრე ყვითელი. ამიტომ ყვითელი ტოპაზიდან ნელი გახურებით ღებულობენ წითელი ფერის სახესხვაობას. ტოპაზი ზოგჯერ უფერული და ძლიერ გამჭვირვალეა, ისე რომ მოგვაგონებს აღმასს.

სინათლის გარდატეხა – 1,610-1,638, ორმაგი გარდატეხა – 0,08-დან 0,010-მდე. პლეოქროიზმი: ყვითელი ფერისას – მაფიო ყვითელ ტონებში და მინისფერიდან თაფლისფერ და ჩალის-ფერამდე; მტრედისფერისა – სუსტი მტრედისფერი, ვარდის-ფერი, უფერო, მომტრედისფრო – მწვანე, მწვანე; წითელი – ძლიერ მუქი წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი. ლუმინესცენცია: ვარდისფერს – სუსტი ყავისფერი, ყვითელს – სუსტი ნარინჯისფერი, მტრედისფერს – ვარდისფერი, ღია მწვანე. ტკმებადობა სრული, ამიტომ გაპრიალებისას სიფრთხილეა

საჭირო. ტოპაზი შეიცავს გაზებისა და სითხეთა ჩანართებს, მყარი ჩანართებიდან აღინიშნება ფლუორიტი, კრიოლიტი, ჰალიტი, სილვინი, ტურმალინი და სხვა. დაწახნაგება: მეტწილად საფეხურებრი. უფერო სახესხვაობებს – ბრილიანტური. ჭუჭყიან-ჩანართებიან ტოპაზებისაგან ამზადებენ კაბოშონებს.

ფერისა და ბუდობის მიხედვით არჩევენ ტოპაზის სხვადასხვა ტიპებს: ზაფრანისებრ-ყვითელი – ინდოეთის ტიპი, ოქროსებრ-ყვითელი – ბრაზილიის ტიპი, ლვინისებრ-ყვითელი-საქსონიის ტიპი. ამ უკანასკნელს ზოგჯერ მწვანე ელფერი გადაკრავს. ასეთ შემთხვევაში მას საქსონიის ქრიზოლითს უწოდებენ.

მსოფლიო ბაზარზე ტოპაზები სხვადასხვა სახელწოდებით შემოდიოდა: მწვანე ტოპაზს – საქსონიის ქრიზოლითს უწოდებდნენ, ლვინისფერ-ყვითელს – საქსონიის ტოპაზს, წითელ ბრაზილიურ ტოპაზს – ბრაზილიის ლალს, შრი-ლანკას ტოპაზს – ინდოეთისას.

ტოპაზი წარმოშიბით დაკავშირებულია მჟავე გრანიტული მაგმის პეგმატიტურ, პნეფრიტოლიტურ და მაღალტემპერატურულ ჰიდროტერმულ პროცესებთან, გრეიზენებთან, მეორადი საბადოები – ქვიშრობებთან.

რუსეთში ტოპაზის ბუდობები ცნობილი იყო ურალში და იმიერ-ბაიკალეთში. ურალ-ილმენის მთებში ცნობილი იყო დია მტრედისფერი, უფერო, წყლისებრ გამჭვირვალე, დასაწახნაგებლად საუკეთესო ტოპაზი. იგი დაკავშირებულია გრანიტულ პეგმატიტებთან. ტოპაზთან ერთად პოულობდნენ აქვამარინს, ამაზონიტს და სხვ. კოჩარის რაიონში ვარდისფერი, წითელი და ისიფერი ტოპაზი დაკავშირებული იყო კვარცის ძარღვებთან. კამენკასა და სანარკას ოქროს შემცველ ქვიშრობებში ცნობილი იყო ვარდისფერი, ისიფერი, ლვინისფერ-ყვითელი ტოპაზები. მერზინკის ტოპაზი მტრედისფერი, იშვიათად მომწვანო ან მოყვითალო ელფერისაა, გახედება უფერო, დია ვარდისფერი და ყვითელი ფერის კრისტალებიც. ბუდობების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამჟამად მეტწილად გამომუშავებულია.

იმიერბაიკალეთის ტოპაზის ბუდობებს ფერსმანი ორ ჯგუფად ჰქონდა: ტოპაზიანი გრანიტული პეგმატიტები და პნეფრიტოლიტური ბუდობები – გრეიზენები. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ბორშევონინის ქედი და კუკუსერაკნი, მეორეს – შერლოვი გორა. კობეროვსკაიას მაღაროდან აღებული ერთერთი კრისტალი 12 კგ-ს იწონიდა. ნერჩინსკთან, მდ. ურულგის მიდამოებში ნაპოვნია 28სმ სიგრძისა და 16სმ დიამეტრის

კრისტალი. ნაპოვნია აგრეთვე 10 კგ-იანი ტოპაზის ულამაზები კრისტალი. აი, რას წერს ამ კრისტალზე ცნობილი მინერალოგი რ. ბრაუნის: თავისი არაჩვეულებრივი სიდიდით, გამჭვირვალობით, სასიამოვნო დვინისფერ-ყვითელი ფერით, სრულქმილი, მკაფიო კრისტალიზაციით, ეს ტოპაზი წიაღისეული სამეფოს ერთ-ერთ შესანიშნავ იშვიათობას წარმოადგენს.

XX საუკუნის დასაწყისში კოლინში (უკრაინა) აღმოჩენილ იქნა უნიკალური პეგმატიტური ძარღვები. ამ ძარღვების ქვიშრობებში იპოვეს ტოპაზის მეტწილად პრიზმული, დვინისფერ-ყვითელ-ვარდისფერში გარდამავალი, მტრედისფერი, ძლიერ გამჭვირვალე კრისტალები.

რუსეთისა და უკრაინის ტოპაზების კრისტალთა ულამაზები კოლექცია დაცულია სანკტ-პეტერბურგის სამთო ინსტიტუტის მინერალოგიურ მუზეუმში. საქსონია – ვოგეხებში ცნობილია ტოპაზის პირველადი ბუდობები მოკლე პრიზმული კრისტალები, ეს ადგილი ამჟამად ბუნების ძეგლად არის გამოცხადებული. ტოპაზის ბუდობებიდან აღსანიშნავია ბრაზილიის მინას ნოვასსა და იუნო პრეტოს სამხრეთი მდებარე ძირითადად პეგმატიტური ძარღვები. ტოპაზის ფერია: უფერული, (წყლის წვეთები), ყვითელი სხვადასხვა ელფერით, ვარდისფერი, ლალისფერი და იისფერი. მარამბიის მხარეში ტოპაზს პოულობდნენ ქვიშრობებში. ამჟამად მარაგი თითქმის ამოწურულია. ტოპაზის ნაკლებ მნიშვნელოვანი ბუდობები ცნობილია აშშ-ში მექსიკაში (კალის მაღაროებში), ავსტრალიაში მოიპოვეს კვინსლენდის ლითორალურ ქვებში, მადაგასკარზე ცნობილია უფერო და მტრედისფერი ტოპაზის დიდი ზომის კრისტალები, ცნობილია აგრეთვე შრი-ლანკაში, ბირმაში, ინგლისში (კორნული), ჩრდილოეთ ირლანდიაში, იაპონიაში, ნორვეგიაში და სხვ.

ტოპაზებით შემცული მრავალი სამკაული. ტოპაზის დიდი ზომის კრისტალები: X საუკუნის გიზელის თავსამკაული – ტოპაზებით, მოსკოვის „ალმასის ფონდში“ დაცულია ძეველებური ესპანური ორდენი „ოქროს საწმისი“, მის ზედა ნაწილს 5 დაწახნაგებული ბრაზილიის ტოპაზი ამკობს, ქვების ზომაა – 3,3x2,4-1,4x1,1სმ. ფერი ნაზი ოქროსფერი. შემორჩენილია ირინა გოდუნოვას (XVIII.) გვირგვინის აღწერა, მას სხვა ქვებთან ერთად დიდი ზომის ტოპაზები ამკობს. ცნობილი უფერო ტოპაზი „ბრაგანცა“ (1640 კარატი) ამკობდა პორტუგალიის მეფის გვირგვინს, მას დიდხანს ალმასად თვლიდნენ. 1965 წელს კოლინში იპოვეს დვინისფერ-ყვითელი ტოპაზის კრისტალი 117

ებ წონისა, ზომა: 82x37x35 სმ. იქვე იპოვეს 116,4 კგ და 110 კგ წონის ტოპაზის კრისტალები, მათი ფერი არათანაბარი იყო: ცენტრალური ნაწილი ცირკონიული, პერიფერიული – ლინიტისფერ-ცირკონიული, თავი სუფთა, გამჭვირვალე, ძირი მდგრიე ჩანართების გამო. ეს კრისტალები დაცული არ არის. მოსკოვის უნივერსიტეტის მუზეუმში არის ვოლინის დიდი კრისტალი 68 კგ წონისა ნაპოვნი 1952 წელს. ნორვეგიაში ნაპოვნი იყო 64 კგ წონის ტოპაზი, ურალში მურზინკაში 27,5 კგ წონისა, აგრეთვე სანარკასა და კამენკაში ნაპოვნია განუმეორებული სილამაზის ნაზი მტრედისფერი ტოპაზები; ჩიყაგოს ბუნების ისტორიის მუზეუმში დაცულია 5890 კარატის წონის ტოპაზი, ბრიტანეთის ბუნების ისტორიის მუზეუმში – ლონდონში – ბრაზილიის საფეხურებრივად დაწახნაგებული 614 კარატი წონის მტრედისფერი ტოპაზი, იქვე არის მეორე, უფრო ბრილიანტური დაწახნაგების ტოპაზი – 1300 კარატი, მკრთალი-მტრედისფერი დაუწახნაგებული ტოპაზი წონით 3,6 კგ. ბრაზილიიდან 13 კგ და შრი-ლანკადან 6 კგ წონის ტოპაზი, ვაშინგტონის (სმიტსონის) მუზეუმში არის რამდენიმე ათასი კარატის გათლილი ტოპაზები და ა.შ.

ტოპაზი ემსგავსება აქვამარინს, ბერილს, ქრიზომერილს, ციტრინს, ზოგჯერ ალმასსასაც.

იმიტაციისათვის იყენებენ კორუნდს, აქვამარინს, ვორობიევიტს, ციტრინს, მთის ბროლს, ფლუორიტს. სინთეზურ ტოპაზს არა აქვს კომერციული ღირებულება.

ძველად ტოპაზს მიაწერდნენ მაგიურ თვისებებს. ასირიაში, ბაბილონში, ეგვიპტეში ის იყო ზოდიაქოს ერთ-ერთი ნიშნის მორიელის სიმბოლო. ვინც ტოპაზს ატარებდა იგი ყოველთვის იყო წესიერი, პატიოსანი, სულგრძელი, ტოპაზი აწყნარებდა ზღვის ქარიშხალს.

რადგანაც ტოპაზი გამჭვირვალობითა და ელვარებით ალმასს უახლოვდება, მას ბრილიანტისებურად აწახნაგებენ და იყენებენ მძივებისა და სხვა სამკაულების დასამზადებლად. ბეჭდებსა და გულქანდებში ჩასასმელად იგი ნაკლებ ეფექტურია, რადგან „მინის მსგავსია“.

ტოპაზს აქვს პიეზო-ელექტრული თვისება, ამიტომაც იყენებენ ამ მიმართულებითაც. საინტერესოა აგრეთვე ტოპაზი, როგორც ტექნიკური ქვა. ტოპაზის ფხვნილს იყენებენ აბრაზიულ მასალად, სახეხი ფხვნილებისათვის, ტოპაზიანი ქანები (გრეიზენები) გამოყენებულია, როგორც ცეცხლგამძლე მასალა.

შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას, რომ წარსულში ქართულ ენაზე არც ერთი ძვირფასი ქვის სახელწოდებას არ განუცდია იმდენი ცვლილება თუ დამახინჯება, როგორც ტოპაზეს. ბიბლიაში იგი პაზიონის თუ თუპაზის სახელწოდებით არის („არა ესწოროს მას თუპაზი ეთიოპისა“) მოხსენებული. „ოვალთაიში“ ტბაზიონის სახელწოდებითაა აღწერილი, არჩილის ქრონოგრაფში სუთი სხვადასხვა სახელწოდება აქვს: „ტოპაზი“, „ტანკაზინ“, „ტამბაზიონ“, „ტამბაზი“ და „ტანბაზი“. ძველ ქართულ ხელნაწერებში მას „ტუმბაზი“, „პაიზონი“ და „ტაბზი“ ეწოდებოდა. ს. ს. ორბელიანი და ს. ჩუბინაშვილი ტოპაზეს განმარტავენ როგორც თეთრ იაგუნდს, ასეა განსაზღვრული ეს ქვა ქართული ენის განმარტებით დექსიკონში.

წარსულში ამ მინერალს სხვა ძვირფას ქვებთან შედარებით ნაკლები გამოყენება პქონდა ყველგან. იგივე ითქმის მის გამოყენებაზე საქართველოშიც. მაგრამ ამასთან ერთად, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართველი ხალხისათვის ტოპაზი უცნობი არ ყოფილა. ამის საფუძველს გვაძლევს, როგორც არქეოლოგიური მასალა, ისე წერილობითი ცნობები. ალაზნის ველზე სოფ. არჩილოსკალოში აღმოჩენილი ტოპაზის მძირვების შესახებ პროფ. გ. ნიორაძე წერს: „ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელი იყო მშვენიერად გახეხილი 15 ცალი ტოპაზის მძირის აღმოჩენა ამავე სამარხში, ტოპაზის მძირები საერთოდ იშვიათად გვხვდება ხოლმე საქართველოს ტერიტორიაზე გათხრილ სამარხებში“. ჯერ კიდევ XIX საუკუნის ბოლოს ურბნისის ნაქალაქართან არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი იქნა ტოპაზის მძირები. ანტიკური დროის საქართველოში სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად ტოპაზიც გამოუყენებიათ: სოფ. უსახელოში (ცაგერის რაიონი) ნაპოვნია ოქროსფერი ტოპაზის გემა პელიონის გამოსახულებით. მ. ლორთქიფანიძეს აღწერილი აქვს ოქროსფერ ტოპაზზე ამოჭრილი გემა. ას.წ. I საუკუნით დათარიღებული მცხეთა-სამთავროს სამარხებში ნაპოვნია ტოპაზის საკიდო. სოფ. ლიხაურის ეკლესიის დვთისმშობლის ხატი (XVII.) შემტელი არის ტოპაზითა და აქვამარინით. განსაკუთრებით ბევრგან გვხვდება ტოპაზი სიონის ტაძრის სიძველეებში. სიონის დვთისმშობლის ხატს ამკობს რვა ცალი დიდი ზომის გამჭვირვალე ტოპაზი. ეს ქვა ამკობს საპატრიარქო მიტრას, პანადიებს.

ტოპაზის შესახებ ცნობები გვაქვს ძველ ქართულ ხელნაწერებშიც. „ოვალთაიში“ თორმეტ ძვირფას ქვას შორის აღწერილია „ოოვალი ტბაზიონიც“. ყველაზე ვრცლად ეს ქვა H-406

ხელნაწერშია აღწერილი. ტოპაზის აღწერა მოცემულია სხვა ხელნაწერებშიც (H-294, H-52, არქივის ხელნაწერი 388), მაგრამ ყველაზე საინტერესოა „კალმასობის ცნობები (H-2170): „პაიზონი ბერძნულად ტოპაზ არს ძირფას ქუთა შინა შერაცხილი მტკიცე და ელვარე და გამჭვირვალეცა ფერით არს მომწუანო ყვითელი ოქროსფრად ყვითელი და კუამლისფერიცა ოდესაც კვესს ჩამოჰკრავ გამოსცემს წინწალსა... ფასით ესწორების ზურმუხხებსა“ სადათ არ უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ საქართველოში ტოპაზი შემოტანილია ციმბირიდან და ურალიდან. შეა საუკუნეების საქართველოში ტოპაზი ვერ მოხვდებოდა, რადგან ეს მინერალი მაშინ იქაც არ იყო ცნობილი. მისი მოპოვება აღმოსავლეთის ქვეყნებში ხდებოდა, შესაძლებელია საქართველოში ირანიდან ან საბერძნეთ-ბიზანტიიდან შემოდიოდა ეს ძვირფასი ქვა.

აქვამარინი

მეორე კლასის ძვირფასი ქვა აქვამარინი მინერალ ბივრილის გამჭვირვალე სახესხვაობადა. პლინიუს უფროსმა ბივრილის ერთ-ერთ სახესხვაობას უწოდა აქვამარინი, რაც ლათინურად ზღვის წყალს ნიშნავს, (ტროპიკული ზღვისას), აქვამარინს კეთილშობილ ბივრილსაც უწოდებენ. მისი ქიმიური შედგენილობაა: $\text{Al}_2\text{Be}_3[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$, მასში შედის BeO - 14,0%, Al_2O_3 - 19,4%, SiO_3 - 67,0%. აქვამარინი კრისტალდება ჰექსაგონურ სინგონიაში. კრისტალები გვხვდება ნაკლებად ფირფატოვანი მეტწილად წაგრძელებული პრიზმების სახით. კრისტალთა ზომა ზოგჯერ ერთ მეტრსაც აღწევს. აქვამარინი გვხვდება აგრეთვე დრუზების, ნაკლებად სხივოსნური აგრეგატების სახით. აქვამარინის ელვარება მინისებრია, სიმაგრეა - 7,5-8, სიმკრივე - 2,650-2,800 კგ/მ³; გამჭვირვალეა-გაუმჭვირვალემდე, მონატები ნიუარისებრი; სხივოსტეხვა - 1,577-1,583, დისპერსია - 0,014; პლეოპროიზმი - მკაფიო - მკრთალი მტრედისფერიდან - თითქმის უგერომდე, ცისფერ მტრედისფრამდე. აქვამარინი სხვადასხვა ფერისაა, ზღვის წყლისფერი, ღია მტრედისფერი, მომტრედისფრო-მწვანე, მომწვანო ლურჯი, ნაცრისფერი. სხვადასხვა ბუდობების აქვამარინი ერთმანეთისაგან განირჩევა ფერებითაც. ფერსმანით ზაბაიკალიეს აქვამარინებისათვის დამასასიათებალია სხვადასხვაგვარი ელფერის ლურჯი ტონები, ილმების მოებისათვის - ლურჯი ტონები. აქვამარინის

ფერი თანაბარია. მაგრამ ზოგიერთ კრისტალზე შესამჩნევია ფერების ზონალური განაწილება. ბრაზილიაში მინას-უერაისის შტატში იპოვეს 110 კგ მასის აქვამარინი, სიგრძით 48,5 სმ. ამ კრისტალს ცენტრალურ ზონაში აქვს მტრედისფერი, „კერიფერიულში“ – დია მწვანე და შუალედ ზონაში მოყვითალო მწვანე ფერი. არაჩვეულებრივი საფირონისებრ-ლურჯი აქვამარინი იპოვეს 1917 წელს ბრაზილიაში მექსიკის მაღაროებში და უწოდეს აქვამარინ-მექსიკი, მაგრამ რამდენიმე დღეში კრისტალები გაუფერულდა. აქვამარინის ფერები სხვადასხვა ინტენსივობისაა დია ელფერიდან ზეთისხილის ფერამდე ფერს აძლევს ორი და სამვალენტოვანი რკინა. დამის სინათლეზე იგი ინარჩუნებს ეფექტს და უფრო კაშკაშებს. უფერული, ულამაზო აქვამარინი ფრთხილად გახურებით 400-მდე დებულობს სასიამოვნო მტრედისფერსა და ზღვის წყლისფერს, გახურებით მწვანე აქვამარინი გარდაიქმნება ლურჯად, ხოლო დია მწვანე – მუქ-მწვანედ; მოყვითალო-მწვანე კრისტალებს აქვამარინ-ქრიზოლითს უწოდებენ. იუველირები ძლიერ გამჭვირვალე აქვამარინთან, აქვამარინ-ქრიზოლითთან ერთად ხმარობენ აღმოსავლეთის აქვამარინს – კორუნდის მოლურჯო-მწვანე სახესხვაობას. აქვამარინს ამჟამად ხშირად ცვლის კობალტით შეფერილი აქვამარინის მინა. აქვამარინისათვის დამახასიათებელია მცირე ზომის ღრუ არხები, რომელიც იწვევს ვერცხლისფერ-თეთრი სინათლის ეფექტს. თუ ქვაში ასეთი არხები ბევრია მაშინ კაბოზონად გათლილ ქვაში შეიძლება გვქონდეს კატის თვალის“ ეფექტი ანუ ასტერიზმი ექვსქიმიანი ვარსკვლავის სახით. როგორც ბერილისათვის ისე აქვამარინისათვის დამახასიათებელია გაზებრივ-სითხებრივი და სითხებრივი ჩანართები, აქვამარინს აქვს მყარი ჩანართები „ქრიზანთემა“ და „თოვლის ნიშნები“. ეს ჩანართები წარმოადგენენ დიაგნოსტიკურ ნიშნებს.

აქვამარინის დიდი ბუდობები ცნობილი არ არის. იგი გახვდება მცირე რაოდენობით ბერილთან ერთად. აქვამარინი კავშირშია გრანიტული ტიპის მაგმასთან – აეგმატიტებსა და პნევმატოლიტებთან. ლამაზ, საიველირო აქვამარინს პოულობენ პეგმატიტურ და გრეგოზენულ ბუდობებში. ვ. ვერნადსკის მიხედვით, მტრედისფერ-მწვანე აქვამარინი გამოიყოფა E გეოფაზაზე. ტემპერატურის დაცემასთან ერთად მინერალის ფერი უფრო მკრთალი ხდება და F ფაზაში სავსებით უფერულ ბერილად გარდაიქმნება. აქვამარინის მოპოვებასა და გამოყენებაზე წყაროები XVIII საუკუნემდე ძლიერ მცირეა. ამ

დრომდე ლამაზი აქვამარინის მომწოდებელი იყო ინდოეთი და ნაწილობრივ შრი-ლანკა. XVIII საუკუნეში მსოფლიო ბაზარზე გამოჩნდა ბრაზილიისა და ციმბირის აქვამარინი. უფრო მეტი ფასი აქვს მუქ-ლურჯ და მუქ-მწვანე სახესხვაობებს – ლურჯი ელფერით, ნაკლები – ლია ფერის სახესხვაობებს.

რუსეთში აქვამარინის ნაზი ფერის, ძლიერ გამჭვირვალე, დიდი ზომის კრისტალები ცნობილია იმიერ-ბაიკალეთში, ურალსა და აგრეთვე ალტაიში.

XVIII საუკუნეში აქვამარინის უმდიდრესი ბუდობები აღმოჩინეს ბრაზილიაში, მარაბაიას ოლქში, სერა-დო შეფრეს სამხრეთ ნაწილთან. აქვამარინის მოპოვება ხდებოდა მეორეული ბუდობებიდან მდ. მუქურის ქვიშრობებიდან და სხვ. ძირითადი ბუდობები აქ პეგმატიტურ ძარღვებშია. ბრაზილიის ბუდობებიდან ცნობილია ორი-სამი, იშვიათად 7 და 15 კგ-იანი კრისტალები.

ამჟამად კუნძულ მადაგასკარზე გეხვდება მუქი ლურჯი აქვამარინი, რომელიც იუველირთა დიდი მოწონებით სარგებლობს. მადაგასკარი მსოფლიო ბაზრისათვის აქვამარინის ერთ-ერთი დიდი მიმწოდებელია. სხვადასხვა ელფერის, მწვანე, მუქი ლურჯი, ზოგჯერ ზეთისხილისებრი ტონების აქვამარინის შემცველი ძარღვისებრი კალიუმიანი პეგმატიტები ცნობილია მადაგასკარის მრავალ პუნქტში (ანკაცობე, მინეზი, ტევო, საატანიდა სხვ). მსოფლიო ბაზარს აქვამარინის აწვდის აგრეთვე სამხრეთ აფრიკის კავშირი. მტრედისფერი აქვამარინით მდიდარი იყო ინდოხმანის ნახევარკუნძული. აქ ძირითადი ბუდობები მდებარეობდა კოიმბატორში, პადურში, კაშმირში და სხვა. აქვამარინით ცნობილი იყო შრი-ლანკაც, მაგრამ ინდოეთსა და შრი-ლანკაში ამჟამად აქვამარინის მოპოვება თითქმის შეწყვეტილია. აქვამარინი ცნობილია აშშ-ის მრავალ შტატში, ბირმაში, ტანზანიაში, არგენტინაში, ჩინეთში, ნორვეგიაში, ირლანდიაში.

1910 წელს ბრაზილიაში მოპოვებული 110 კგ-იანი კრისტალიდან დამუშავების შემდეგ მიიღეს 200,000 კარატი (40 კგ) ძვირფასი ქვა. ფრთხილი გახურებით ქვას მისცეს მტრედისფერი. ამ კრისტალის ერთი ნაწილი 6 კგ მასით დაცულია ნიუ-იორკის ბუნების ისტორიის მუზეუმში. ბრაზილიაში ნაპოვნია აგრეთვე 22,3; 22,10 და 5,3 კგ მასის აქვამარინის კრისტალები, აგრეთვე დიდი აქვამარინი „მარტა როხა“ 34 კგ მასით. შესანიშნავი აქვამარინები ამკობდა ინგლისის დედოფლის გვირგვინის, რომის პაპის ტიარას. 1867 წელს პარიზში მსოფლიო

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო მთლიანად აქვამარინისაგან დამზადებული იმპერატორ ნაპოლეონ მესამის ბიუსტი.

აქვამარინი შეიძლება შეგვეულოს ეკლაზთან, კიანიტთან, მტრედისფერ ტოპაზთან, ტერმალინთან. საიუველირო ნაწარმში ძნელია აქვამარინის გარჩევა ბუნებრივი მტრედის-ფერი ტოპაზისაგან, სინთეზური შპინელისაგან. დაწახნაგება საფეხურისებრი, ბრილიანტური, ხშირად პოულობენ დასაწახნა-გებლად უვარგის, ამდვრეულ აქვამარინის. ბაზარზე ხელოვნური აქვამარინი არის აქვამარინის ფერი კორუნდი. სინთეზურ აქვამარინის არ ღებულობენ, ეკონომიკურად საზარალოა. კარგი მტრედისფერი აქვამარინები პრაქტიკულად მიღებულია ჩვეულებრივი აქვამარინების თერმული დამუშავებით.

აქვამარინი უძველესი დროიდან ითვლებოდა მეზღვაურთა ამულეტად. აქვამარინის ლამაზ კრისტალებს იყენებენ სამკაულებისათვის, განსაკუთრებით საყურეებისათვის, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა შედარებით დიდი მომტრედის-ფრო ან მოყვითალო-მწვანე ქვები.

გაუქვემდებარებულე, ამდვრეული, ბზარებიანი, მარცვლოვანი, საიუველიროდ უვარგისი აქვამარინი წარმოადგენს ბერილის მადანს, მეტალური ბერილის მისაღებად.

საქართველოში წარსულში აქვამარინის გამოყენების შესახებ მცირე ცნობები მოგვეპოვება: მცხოვარში მექქსე სამარხში ნაპოვნია ცისფერი ქვა, რომელიც აქვამარინის მოგვაგონებს, ლიხაურის ხატს (XVII.). ამტობს აქვამარინი, თამარ მეფის ყელის ჯვარი შემკულია აქვამარინით და სხვ.

ბივრილი

ბივრილი მეორე კლასის ბვირფასი ქვაა. მისი სახელწოდება მოდის „ბერილოსიდან“ – ბერილიუმიდან, რაც ბერძნულად ტყბილს ნიშნავს. ელემენტი ბერილიუმი ცნობილი იყო გლიცინიას სახელწოდებით მისი მარილების ტყბილი გემოს გამო. იგი პირველად მოხსენებული აქვს თეოფრასტეს, ჯერ კიდევ პლინიუსი წერდა: „ბერილს როგორც ფიქრობენ აქვს იგივე ბუნება რაც ზურმუხტს, ან ყოველ შემთხვევაში ძლიერ მსგავსია მისი“. ბივრილის ქიმიური შედგენილობაა:

$\text{Be}_3\text{Al}_2[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$ აქედან BeO -14,1%, Al_2O_3 -19,0%, SiO_2 -66,9%, მინარევებია: $\text{Na}, \text{K}, \text{Li}, \text{Rb}, \text{Cs}$ (7%-მდე); იზომორფული მინარევებია: $\text{Mn}, \text{Fe}, \text{Cr}$; აგრეთვე წყალი, გაზები (არგონი, ჰელიუმი), იშვიათად ბორი და ფოსფორი. მინარევების მიხედვით

არჩევენ: ტუტეს მოკლებულ, ნატრიუმიან, ნატრიუმ-ლითიუმიან და ლითიუმ-ცეზიუმიან ბერილს.

ბივრილი კრისტალება ჰქექსაგონურ სინგონიაში. კრისტალები კარგადაა განვითარებული, მათი ზომა მილიმეტრებიდან რამდენიმე მეტრამდეა. კრისტალთა პაბიტუსი პრიზმულია, უმთავრესი ფორმებია ჰქექსაგონალური პრიზმა პინაკოიდი, დიპირამიდა. ბივრილის კრისტალებზე ცნობილია 40 კომბინაცია, გამოყოფენ კრისტალთა შემდეგ ტიპებს: I ტიპი-წაგრძელებული, II ტიპი-იზომეტრული, III ტიპი-გაბრტყელებული, IV ტიპი-ძლიერ გაბრტყელებული. იგი გვაძლევს პარალელურ შენაზარდებსა და დრუზებს. ფირფიტისებრ კრისტალებს წარმოქმნის ცეზიუმითა და რუბიდიუმით მდიდარი ბივრილი. ბივრილის ჯონისებრი შენაზარდები ქმნის მთლიან მასებს, გვხვდება მარცვლოვანი გროვების სახითაც; ბივრილი გვხვდება აგრეთვე კონისებური, პარალელური, რადიალურ-სხივოსნური აგრეგატების სახით. კრისტალებს პრიზმის წახნაგებზე ხშირად აქვთ ვერტიკალური, იშვიათად პორიზონტალური დახაზულობა, რაც გამოწვეულია კრისტალთა ზრდის სპეციფიკური პირობებით. ბივრილი კრისტალება გრანიტული პეგმატიტების სიცარიელეებში, გრეიზნებსა და კვარცის ძარღვებში.

ბივრილის სიმაგრეა 7,5-8, სიმკვრივე – 2,650-2,800 კგ/მ³; სინათლის გარდატეხა – 1,570-1,600, ორმაგი გარდატეხა – 0,006-0,009, დისპერსია – 0,014. ელგარება აქვს მინისებრი, მონატეხი უთანაბრო, ნიუკარისებრი, გამჭვირვალეა, გვხვდება ოდნავ შუქამტარი და გაუმჭვირვალე, სახესხვაობანი. პლეოქროიზმი: ოქროსფერ ბივრილ-ს-სუსტი ლიმონისფერიდან – ოქროსფერ ყვითლამდე, ჰელიოდორის – სუსტი – მწვანედან – ოქროსფერ ყვითლამდე; კორობიერის – მკაფიო-მკრთალი ვარდისფერიდან – მეწამულ ფერამდე; მწვანე ბივრილს – მკაფიო ყვითლიდან – მომტრედისფრო მწვანემდე. ფერი: თეთრი, ყვითელი, მოყვითალო მწვანე, მტრედისფერი, კაშაპა მწვანე, ვარდისფერი, ოქროსფერი, გვხვდება უფერო სახესხვაობანიც. ბივრილის სახესხვაობანი ერთმანეთისაგან განირჩევიან ფერთა მდიდრული გამით. რ. ბრაუნსი წერს: „ბერილი ძეირფას ქვებს შორის მოხვდა არა იმდენად ელგარებისა და ფერთა თამაშის გამო, რამდენადაც თავისი სასიამოვნო ფერისა და გამჭვირვალეობისათვის“. გამჭვირვალე კეთილშობილი ბივრილის სახესხვაობებია: ზურმუხტისა და აქვამარინის გარდა, ვორობიერიტი, ჰელიოდორი, როსტერიტი, ბიკსიბიტი და სხვ.

ვორობიევიტი, ანუ მორგანიტი ალუბლისფერი, საუცხოო ელგარების ძვირფასი ქვაა. მას უწოდებენ აგრეთვე ცეზიუმიან ბივრილს. ა. ბეტებინის მიხედვით, ვორობიევიტის შედგენილობაა $\text{Cs}[\text{Be}_2\text{Li}]\text{Al}_2[\text{Si}_6\text{O}_{18}]$, ძლიერ ლამაზია დია ვარდისფერი ვორობიევიტი თავისი სასიამოვნო ელგარებით, ცნობილია ვარდისფერ-ისფერი, წითელი მურა ფერისაც, მოკლესვეტოვანი ან ფირფიტისებრი კრისტალებით. მონაჟილეობს მანგანუმი. ფერს მანგანუმი აძლევს. ინტენსიური შეფერვა დიდდება 400-500°-ზე გავარვარებით.

ჰლიოდორი – დია მომწვანო-ყვითელი ბივრილი. პელიოდორი მზის ნაჩუქარს ნიშნავს, იპოვეს 1910 წელს დღევანდელი ნამიბიის ტერიტორიაზე. აქაური პელიოდორი სუსტად რადიოაქტიურია, მისთვის დამახასიათებელია ასტერიზმი. პელიოდორი, გამჭვირვალე, ოქროსფერი კაშაშა ქვაა, რომელიც თუნდაც მცირე ზომის სამკაულში ჩასმული, თავისი ელგარებითა და სხივთა თამაშით უნგბურად იპყრობს ადამიანის ყურადღებას.

როსტერიტი – უფერო, ზოგჯერ მერთალ-ვარდისფერი, თეთრი კრისტალები, მეტწილად ფირფიტისებრი პაბიტუსით, მდიდარია ნატრიუმით და სხვა ტუტე მეტალებით.

მოშენიტი – უფერული, მწვანე ბივრილი, სახელწოდება ადგილ მოშენიდან (აშშ შტატი კონექტიკუტი) მოგვაგონებს ბრილიანტს, მხოლოდ ნაკლები ელგარებით. იყენებენ ბრილიანტებისა და ზურმუხტების იმიტაციისათვის.

საიუველირო ბივრილებს შორის ცნობილია აგრეთვე სახესხვაობანი: ბიქსიბიტი და მაქსის-ბერილი. პირველი წითელი ფერისაა, როგორც ლალი, მეორე ინდიგოსებრ-ლურჯი. ჩვეულებრივი ბერილი ყვითელია, მოყვითალო – მწვანე, მწვანე ფერთა ასეთი სხვადასხვაობა მინარევებზეა დამოკიდებული: ბივრილს ალუმინის ნაცვლად 1,5% რკინის ჟანგის (Fe^{2+}) მინარევი აძლევს აქვამარინის ფერს, ქრომის ჟანგი ამ მინერალს გარდაქმნის ზურმუხტად, მანგანუმის Mn პროცენტის მეათასედი – ვარდისფერ ვორობიევიტად. რკინის ჟანგის Fe^{3+} მცირე რაოდენობა ძვირფას ქვას ყვითელ ფერს აძლევს (პელიოდორი). მოშენიტის ფერი გამოწვეულია ნატრიუმით, როსტერიტიც როგორც აღვნიშნეთ – ლითოუმისა და ცეზიუმის მინარევებით. ბივრილს მიეკუთვნება ჩვეულებრივი ბივრილი – ამდვრეული და გაუმჭვირვალე, მომწვანო – მოყვითალო ფერისა.

ბიგრილი წარმოიქმნება გრანიტულ პეგმატიტებში, გრეიზენებში, სკარნებში. ფერსმანის მიხედვით, ბერილი მიეცუთვნება ტიფომორფულ მინერალებს, სავსებით განსაზღვრული თანამიმდევრობით: გეოფაზაში B-C გამოყოფა ლურჯი ბიგრილი, გრძელი პრიზმების სახით. D-E -ში გამოყოფა ყვითელი, ოქროსფერი, ზოგჯერ მურა ბიგრილი. E-F ფაზაში – მომწვანო-ლურჯი აქვამარინი, უფერო ბიგრილი, ამ შემთხვევაში პრიზმების სიგრძე მცირდება. F გეოფაზაში გამოყოფა მოკლე, სვეტისებრი, უფერული ბიგრილი კრისტალების სახით, G გეოფაზაში ვარდისფერი ვორობიერი (მორგანიტი), მოკლე სვეტისებრი, ბრტყელი კრისტალები, რომლებიც შეიცავენ Cs_2O და Li_2O -ს (1,5-3,5%-მდე).

რესეტში ბიგრილის ბუდობები ცნობილი იყო ურალში, იმიერბაიკალეთსა და ალტაიში.

ბიგრილი დიდი რაოდენობით მოიპოვება კუნძულ მადაგასკარზე. აქ ბიგრილის იდებენ ძირითადი ბუდობებიდან – პეგმატიტებიდან. ფრანგი მინერალოგები მადაგასკარს „ბერილის ქვეყანას“ უწოდებენ. ფრანგი პეტროგრაფი ლაკრუა გამოჰყოფს ბიგრილის შემცველ კალიუმიან, ნატრიუმილითიუმიან და Al_2O_3 -იან პეგმატიტებს და პეგმატიტებთან დაკავშირებულ კვარცის ძარღვებს. აქ ბიგრილი წარმოდგენილია ყველა სახესხვაობით, გარდა ზურმუხტისა. ლაკრუა მადაგასკარის ბერილებს ორ ჯგუფად ყოფს: ე.წ. „მსუბუქი ბიგრილები“, რომლებიც კუთრი წონითა და სხივთატებით ახლოს არიან ნორმალურ ბერილთან, მტრედისფერი, მომწვანო და სხვა სახესხვაობებით და „მძიმე ბიგრილები“ მაღალი კუთრი წონითა და გარდატეხის მაჩვენებლებით. ამ უკანასკნელთ მიეკუთვნება მხოლოდ ვარდისფერი ბიგრილი. პირველი ჯგუფი დაკავშირებულია კალიუმიან, მეორე-ნატრიუმიან პეგმატიტებთან. „მსუბუქი ბიგრილის“ ხორკლიანი კრისტალები გვხვდება გრძელი ჰექსაგონული პრიზმების სახით. ბიგრილის კრისტალების სიგრძე სშირად ერთ მეტრამდე აღწევს, ხოლო წონა-30 კგ-მდე. ამპანგაბში ბიგრილის კრისტალების სიგრძე რამდენიმე მეტრიცაა. აფრიკის კონტინენტზე ნამაკვალენდში ნაპოვნი ბიგრილის ერთი კრისტალი იწონიდა 16 ტონას. „მძიმე ბიგრილი“ უფერო მცირე ზომის კრისტალებს გვაძლევს. მათი სიგრძე 10 სანტიმეტრზე ნაკლებია.

ბრაზილიის შტატი მინას ჟერაისი ცნობილია ვარდისფერი და ოქროსფერი ბივრილის ბუდობებით. მინას ჟერაისის რაიონში გადარეცხილ პეგმატიტებში, ქვიშრობებში, მდ. მუკურის მრავალრიცხოვან შენაბადებში, სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად გვხვდება ოქროსფერი და ვარდისფერი ბივრილი.

აშშ-ში, მეინის შტატში, ბუმბუსის მაღაროში, ვარდისფერ ქარცვან და თეთრ ქარსთან ერთად იპოვეს ბივრილის არაწესიერი ფორმის კრისტალები. მათგან ყველაზე დიდის სიგრძე იყო 5,5 მეტრი, დიამეტრი 1-1,2 მ. წონა 18 ტონაზე მეტი. როგორც ბუნების უნიკალური ძეგლი ეს კრისტალები დაცულია. სამწუხაროდ დიდი ზომის კრისტალების მეტი ნაწილი მოკლებულია გამჭვირვალობას და ძვირფასი ქვისთვის საჭირო სხვა ფიზიკურ თვისებებს. ბივრილი მოიპოვება აგრეთვე კროლუმბიაში (მუზო), შრი-ლანკაში, მოზამბიკში, ზიმბაბვეში, ნამიბიაში და სხვა.

ურალში მურზინკაში 1829 წელს იპოვეს მოყვითალო-მწვანე ფერის ბივრილის კრისტალი 2,5გ წონისა, კრისტალი ამჟამად დაცულია სანკტ-პეტერბურგის სამთო ინსტიტუტის მუზეუმში, 1900 წელს მურზინკაში ნაპოვნია ბივრილის 18სმ სიგრძის კრისტალი, ხოლო 13სმ-ზე ნაკლები სიგრძისა – 700-ზე მეტი კრისტალი.

ბივრილის დაწანენაგების ძირითადი ფორმაა – ბრილიანტური, „როზა“, საფეხურისებრი და კომბინირებული.

კეთილშობილი, გამჭვირვალე ბივრილი სახესხვაობებთან ერთად არის საიუველირო ქვა. იგი შორეული დროიდან სარგებლობს დიდი პოპულარობით. ბივრილის გამჭვირვალე, ლამაზი სხვადასხვა ფერის სახესხვაობანი (ზურმუხტი, აქამარინი, ვორობივიტი, პელიოდორი, უფერო ძვირფასი ბერილი) პირველი და მეორე კლასის ძვირფასი ქვებია და ფართო გამოყენება აქვთ საიუველირო ხელოვნებაში. მინერალ ბერილის შემადგენლობაში ქიმიური ულემენტი ბერილიუმი პირველად აღმოაჩინეს 1798 წელს. ბივრილი უმთავრესი მაღანია ქიმიური ელემენტის ბერილიუმის მისაღებად. ბერილიუმი მსუბუქი ლითონია, მისი კუთრი წონა 1,5-ჯერ ნაკლებია ალუმინზე. ამიტომ იყენებენ „მსუბუქი შენადნობის“ მისაღებად. ბერილიუმი ალუმინთან და მანგანუმთან გვაძლევს მსუბუქ მტკიცე შენადნობს, რომელსაც იყენებენ თვითმფრინავ-მშენებლობაში. 0,01% ბერილიუმის დამატება მნიშვნელოვნად აძლიერებს ბრინჯაოს სიმტკიცეს და გამოიყენება საავიაციო

ხელსაწყოთა დასამზადებლად. ბერილიუმის შენადნობს სპილენძთან – „ბერილიან ბრინჯაოს“ აქვს მაღალი სიმტკიცე, დიდი მდგრადობა კოროზიის მიმართ და სუკეთესო მასალაა კბილანების, ელექტროკონტაქტების, მასრების და სხვათა დასამზადებლად. ბერილიუმს იყენებენ ფოლადის ზედაპირის ბერილიზაციისათვის (დაჟანგვისაგან დასაცავად 1100-მდე). ბერილიუმს იყენებენ აგრეთვე ატომურ მრეწველობაში – ნეიტრონულ წყაროდ, რენტგენის მილებისათვის, რაკეტულ ტექნიკაში, აერამიკაში, მედიცინაში და ა.შ. ბერილის ფხვნილი გამოყენებულია აბრაზიულ მასალად და სხვ.

ქართულ წყაროებში ეს ძვირფასი ქვა სხვადასხვა სახელწოდებას ატარებს: ბერილისი, ბივრილი, ბივრიტი, ბერილიონი, ბიროლი. „ბიბლიაში“ ეს ქვა „ბივრილიონის“ სახელწოდებითაა აღნიშნული. ს. ს. ორბელიანის განმარტება: „ბივრილიონი – ნახეთ ამეთვისტომი, ანთრაკი“ – არ არის სწორი. ეჭვთ. თაყაიშვილის ცნობით, ვაუშტის გეოგრაფიის ხელნაწერის აშიებზე შენიშვნები და განმარტებები გაუკეთებია დავით რექტორს, სადაც ის წერს: „ბივრიტი და ბივრილი ერთი და იგივე არს“. ქართულ ენაზე მას მეტწილად ბივრიტს ან ბივრილიონს უწოდებდნენ.

უველახე ადრინდელი ცნობა ამ ძვირფასი ქვის შესახებ გვაქვს თხზულებაში „ცხოვრება წმ. ნინოსი“. წმ. ნინომ მცხეთაში ნახა კერპი: „დგა კაცი ერთი სპილენძისა და ტანსა მისსა ეცუა ჯაჭვ ოქროისა და ჩაფეუტი ოქროისა და სამხარინი ესხნეს ფრცხილნი და ბივრიტი“. „ხოლო მასვე დღესა რისხვისასა, ოდეს დასცხო ხეტყვა იგი და ქარი სასტიკი, გამოვიდა წმინდა ნინო კლდისა მისგან ნაპრალსა და პოვა თუალი იგი ბივრიტი“.

ხელნაწერთა ინსტიტუტის H-406 ხელნაწერით: „ბივრილი არს ქუა სპეკალი თუალი ჰატიოსანი ოქროსფერი და ელუარე აღრეული სიმწუანითა... რომელიცა ესე თუმცა სიმწუანითა თვისითა პმსგაებს სამარაგდოსა გარნა რომელიცა არს ყვითელი ფერითა იგი არს თვით უკეთესი ბივრიტი“. „კალმასობა“ (H-2170): „ბივრილიონი... აგრეთვე ბივრიტი ეწოდების ესე ქუა არს სხუათა ძვირფას ქუათა შინა აღრიცხული. მყარი და ბრწყინვალე ფერით არს ზღვისწყლისფერი ანუ ხოხბის ყელის გინა მომწვანო მომრქალო... და ფასითა ესწორების ზურმუხხესა“.

ქართულ ხელნაწერებსა და სხვა წერილობით წყაროებში ასე თუ ისე არის ცნობები ამ მინერალზე, ხოლო არქეოლოგია

და გამოყენებითი ხელოვნება ძუნწ მასალას გვაძლევს ბივრილზე.

არავითარი საბუთო არა გვაქვს, საქართველოში ბივრილის მოპოვებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ძირულის მასივში ნაპოვნია ბივრილის ნაკლები ლირებულების კრისტალები. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენში არ იგრძნობოდა ამ ძვირფასი ქვით გატაცება, შესაძლებელია მისი იშვიათობის გამო.

ფენაკიტი

ფენაკიტი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა, („ფენაკს“ – ბერძნულად ნიშნავს მატყუარას, ვერ არჩევდნენ კვარცისაგან და ტყუვდებოდნენ). აღმოაჩინა ურალში ლ. ა. პეროვსკიმ. მისი ქიმიური შედგენილობა პირველად განსაზღვრა, აღწერა და სახელი უწოდა 1833 წელს ნ. ნორდენშელდმა. ფენაკიტის ქიმიური შედგენილობაა $\text{Be}[\text{SiO}_4]$, მასში შედის BeO -45,55%,

SiO_2 -54,45%. მინარევები: Na_2O , CaO , MgO , Al_2O_3 და სხვა უმნიშვნელო რაოდენობითაა. იგი კრისტალდება ტრიგონულ სინგონიაში, კრისტალები ფირფიტისებრი, მოკლე სვეტისებრი, წვრილი, ზოგჯერ დიდ ზომასაც აღწევს 10სმ. სიგრძეს, ნაპოვნია 600 გრამიანი ფენაკიტიც, იგი გვხვდება დრუზების სახითაც. კრისტალები მდიდარია წახნაგებით. ფენაკიტის სიმაგრეა - 7,5-8, სიმკვრივე - 2900- 3000 კგ/მ³, ქლვარება აქვს მინისებრი ალმასებამდე, მონატები ნიჟარისებრი, სინათლის გარდატეხა +0,016, დისპერსია - 0,015; პლეოქროიზმი მკაფიო - უფეროდან ნარინჯისფერ-ყვითლამდე; გამჭვირვალე ან შუქამბრარია. ფენაკიტი გვხვდება უფერო, ყვითელი, მოყვითალო - თეთრი, იშვიათად ვარდისფერი, ზოგჯერ მოწითალო ან ყავისფერი. ფენაკიტის ფერი არამდგრადია: ლამაზი ფერის ფენაკიტი ხშირად მოპოვების მომენტიდან რამდენიმე თვეში მზის სხივების მოქმედებით სავსებით უფერულდება. 1867 წელს პარიზში გამოფენაზე რუსეთიდან, ურალიდან გაგზავნილი ფენაკიტის ფერი კატალოგში აღინიშნა როგორც ღვინისფერ-მოყვითალო, მაგრამ ორი თვის შემდეგ, როდესაც უუთი გახსნეს, აღმოჩნდა, რომ ფენაკიტი გაუფერულებულიყო, უკეთ რომ კოქვათ, მას დაკარგული პქონდა პირვანდელი ფერი. ბუნებრივი თუ დაწახნაგებული ფენაკიტი მსგავსი მინერალებისაგან განირჩება: კვარცისაგან - გარდატების უფრო მაღალი მაჩვენებლით და სიმკვრივით, ტოპაზისაგან - დაბალი

სიმკვრივით, უფრო მაღალი გარდატეხის მაჩვენებლით და არასრული ტექნიკური, ბერილისაგან – რომბული ან მოკლე სვეტისებრი კრისტალებით, გარდატეხის უფრო მაღალი მაჩვენებლით, ალმასისაგან – დაბალი სიმაგრით, სიმკვრივით. გარდატეხის მაჩვენებლით, დისპერსიით და კრისტალთა ფორმით. დიდი კრისტალები წევულებრივ ამზრული და ბზარებიანია, დასაწანებებლად ვარგისი გამჭვირვალე ქვები იშვიათია. გაკრიალებით ფენაკიტიდან მიიღება გამჭვირვალე ძეირუასი ქვა, რომელსაც აქვს ძლიერი ელვარება. მას იყენებენ სამკულებად, ბეჭდებისა და ქინძისთავებისათვის. იუველირებს იგი მოსწონთ იშვიათობის გამო, განსაკუთრებით ვარდისფერი ნიმუშები. მაგრამ ფენაკიტით, როგორც იშვიათი მინერალით, უფრო დაინტერესებული არიან მინერალოგები, იგი საკოლექციო მინერალია. სანკტ-პეტერბურგის სამთო ინსტიტუტის მინერალოგიურ მუზეუმში ინახება ფენაკიტის კარგი კრისტალები ურალიდან.

ფენაკიტს აწახნავებენ ბრილიანტის ფორმით.

ბუნებაში საიუველირო ფენაკიტი წარმოიშვება პეგმატიტებში, ალპურ ძარღვებში, გრეიიზენებში. საბადოები: ბრაზილია (შტატი მინას-ჟერაისი), შრი-ლანკა, მექსიკა, ზიმბაბვე, ნამიბია, ტანზანია, ნორვეგია, რუსეთში – ურალი.

ფენაკიტის მიღება შესაძლებელია ხელოვნურად, მაგრამ პრაქტიკულად სინთეზურ ფენაკიტს საიუველირო საქმეში გამოყენება არა აქვს.

ამეთვისტო

ამეთვისტო მთის ბროლის ისფერი სახესხვაობაა. ეს ძეირუასი ქვა ბერმძულ და ლათინურ ლაპიდარიებში ამეთვისტონის სახელწოდებითაა მოხსენებული. ძეელ საბერძნებულში ამეთვისტოს უწოდებდნენ ყველა იისფერ და მეწამულ-წითელი ფერის ქვებს, რომელიც ვითომ ადამიანს იცავდა ძლიერი დათრობისაგან. ძირფასი ქვის სახელწოდება „ამეთისტ“ ბერმძულად ნიშნავს „არ დათვრეთ“. ურალის სისხლისფერი წითელი ამეთვისტოები, რომელიც ხელოვნური განათებისას ფერთა თამაშის უნარს, ტონების ფერადოვნებას და ელვარებას ინარჩუნებენ, მეორე კლასის ძვირფასი ქვებია, დანარჩენი დია ფერის სახესხვაობანი მესამე კლასისაა.

ამეთვისტოს ქიმიური შედგენილობაა: SiO_2 , რეინის გარდა ამეთვისტოს მინარევებია: Al, Li, K, Ca, Mg, Cr, Mn, Ti, Cu. კრისტალდება ტრიგონულ სინგონიაში, არჩევენ პრიზმულ,

მოკლე სვეტოვან და კვერთხისებურ კრისტალებს, ზომა არა უმეტეს 10-12 სმ-ისა; გვხვდება კრისტალთა დრუზების სახითაც. უფრო დიდი კრისტალები იშვიათად გვხვდება, ისინი წვეულებრივ ამღვრეული და ბზარებიანია. სიმაგრე – 7, სიმკვრივე – 2,651 გ/სმ³, მონაცემი ნიჟარისებრი, ელვარება – მინისებრი, გამჭვირვალეა, სინათლის გარდატეხა – 1,54-1,55, ორმაგი გარდატეხა +0,09, დისპერსია – 0,013. ამეთვისტოს ფერებია: ღია იისფერი, იისფერი, მტრედისფერი, მერამული, წითელი, იასამნისფერი, ლურჯი – იასამნისფერი, გვხვდება თითქმის უფერო, ძლიერ მუქად შეფერილი სახესხვაობანი. ამეთვისტოს კრისტალებში სიმუქე და ერთგვარობა დიდდება კრისტალის ფუძიდან წვეროსაკენ. ამეთვისტოს იისფერი აისხება მინერალში კოლოიდური რკინის ნაერთების არსებობით, მანგანუმისა და ტიტენის უანგებით (ვატსონი, ბირდი), მანგანუმისა და კობალტის უანგებით. ამეთვისტო მზის სხივების მოქმედებით შესაძლებელია გაუფერულდეს, 180-200° გახურებით ამეთვისტო უფერულდება, ფერი ისევ ადსდგება 300-500° -ზე გახურებისას. 550-600°-ზე გახურების შემდეგ ფერის ადგგენა შეუძლებელია. 600-750°-ზე გახურებისას მინერალი რძისებრ თეთრ ფერს დებულობს და ოპალესცენციის უნარს იძენს. ფერი აღსდგება რენტგენის სხივებითაც. ულტრაიისფერი სხივების სანგრძლივი მოქმედებით ამეთვისტო უფერულდება, გამა სხივების მოქმედებით აღსდგება უფრო ძლიერი ფერი. სხვადასხვა საბადოების ამეთვისტოები განსხვავდებიან ფერით: მაღაგასკარის კრისტალებს აქვთ მოლურჯო – ლავანდისფერი, აშშ-ის (ჩრდილო კაროლინის შტატი) და შეა ურალის ამეთისტებს წითელი, ბრაზილიისა და ურუგვაის კრისტალებს – მურა-წითელი, მაღაგასკარზე, ურალში, ციმბირში გვხვდება იისფერი ამეთვისტოები. თითქმის ყველა საბადოს ამეთვისტო სელოვნური განათებისას კარგავს სილამაზეს, მხოლოდ ურალის ამეთვისტოები ინარჩუნებენ პირვანდელ სახეს. აშშომ ურალის ამეთისტი მსოფლიოშია განთქმული. მას ვერ შეეძრება შრი-ლანკასა და ბრაზილიის ცნობილი ამეთვისტოები. ურალის მუქი იისფერი წითელი ელვერის სახესხვაობა ფასდება როგორც მეორე კლასის ძვირფასი ქვა. ფერსმანი წერდა: „ყველა საბადოს ამეთისტი სელოვნური განათებისას კარგავს სილამაზეს, ტონების წყლიანობას, ხოლო ურალის – ტალიატის ან სარანსკის ამეთისტები აენთებიან სისხლისფერი ანარეკლით“.

ამეთვისტო ცნობილი იყო ჯერ კიდევ წინა ისტორიულ დროში. იგი კვარცის ჯგუფის მინერალებიდან ყველაზე მიმზიდელი ქვაა. ძველად მას მიაწერდნენ ზებუნებრივ თვისებებს: ადამიანისათვის მოაქს ბედნიერება, იცავს ცდუნებისაგან, ავი თვალისაგან, ავადმყოფობისაგან, სიმთვრალისაგან. ძველ ჩინეთში ამეთვისტოსაგან ამზადებდნენ ფლაკონებს, ლარნაკებს, სხვადასხვა სამშვენისებს. ამეთვისტოს ფართოდ იყენებდნენ ელინურ ეპოქასა და რომის სახელმწიფოს პირველ საუკუნეებში ბეჭდებისა და გემებისათვის. წარსულში იყენებდნენ და ამჟამადაც იყენებენ ყოველნაირი საიუველირო (ბეჭდებში, საყურეებში, საკინძებში ჩასმა, ყელსაბამები, გულქანდები, მმივები და სხვ.) ნაწარმთა დასამზადებლად. ლამაზი იისფერი და იისფერ-წითელი ამეთვისტოების კომბინაციას ზურმუხტიან და ბრილიანტიან იყენებდნენ მხატვრულ ნაკეთობათათვის (კოლოფები, ლარნაკები, ზარდაპშები, ქანდაკებები და სხვ). როგორც წარსულში, ისე ამჟამადაც ამეთვისტო დიდ პატივშია კათოლიკურ ეკლესიებში – ხატების, ჯვრების, პანალიების, ეკლესიის მსახურთა ტანისამოსის შესამკობად. საიველირო პრაქტიკაში აღმოსავლეთის ამეთვისტოს სახელწოდებით ცნობილია კორუნდის გამჭვირვალე – იისფერი სახესხვაობა.

გამჭვირვალე კრისტალებს აწახნაგებენ საფეხურისებრ. ამდვრული, ცუდად შეფერილი, დეფექტიანი ამეთვისტოებისაგან მზადდება – აბოზონები. რესეტში პირველი სარისხის ამეთვისტოს მიაკუთვნებენ 75-100%-ით უდევექტო ქვებს, მეორე სარისხს – 35-75%-ით უდევექტო ქვებს.

ამეთვისტო ჰიდროთერმული მინერალია, გვხვდება ალპურ და ჰიდროთერმულ ძარღვებში. მისი ბუდობები გენეტიკურად დაკავშირებულია გრანიტული პეგმატიტებისა და პეგმატოლიტების მჟავე დერივატებთან (კვარც- ამეთვისტოს ძარღვები), ან ბუდობები ავსებენ დიაბაზ – ბაზალტური ქანების სიცარიელებისა და მინდალინებს. ბუდობთა პირველი ტიპი მჭიდრო კავშირშია პეგმატიტებთან, კვარც- ამეთვისტოს ძარღვები მოქცეულია პეგმატიტებში. ამეთვისტო ღრუზების, ჯაგრისის ფორმის სხეულების სახით გვხვდება სიცარიელეებში. ვიწრო ხერელისებრ სიდრუეებში, კრისტალები სშირად მიმაგრებულია სიცარიელეთა კედლებზე, კვარცის კრისტალებზე ან მოქცეულია ამომვსებ წითელ თიხებში. ბუდობთა მეორე ტიპი (დიაბაზ – ბაზალტური ქანების სიცარიელეებში არსებული)

კავშირშია ქალცედონთან და აქატთან. ამ შემთხვევაში ამეთისტის ფენა ხშირად ენაცვლება აქატის ფენებს. ამეთვისტო გვხვდება ქვიშრობებშიც.

XVI საუკუნეში რუსეთში ლამაზი ფერის ამეთვისტოს „ვარენიებ“ ანუ „ამეფისებ“ უწოდებდნენ და ლალზე მეტად ფასოდა. XV საუკუნიდან ამეთვისტოს პოულობდნენ კოლის ნახევარკუნძულზე ეგარციან ქვიშრობებში. 1768 წელს ურალში (მურზინკაში) საუცხოო ამეთვისტოები იარვეს, გრანიტებს შორის კვარცისა და აპლიტის ძარღვებში, პეგმატიტებში. მურზინკა ამეთვისტოს მოპოვების ერთ-ერთი ცენტრი იყო მსოფლიოში.

გარდა მურზინკისა, მსოფლიოში სახელგანთქმული წითელი ელფერის მუქი ისტორია ამეთვისტოს ბუდობები ცნობილი იყო სიზოგსკაიას, ლიპოვკას, ალაბაშვას მიდამოებში. სწორედ აქ მოპოვებული ნიმუშებით გაითქვა სახელი ურალის ამეთვისტომ. ამეთვისტოს დრუზებით ცნობილი იყო ადუის მიდამოებიც. ამჟამად ამეთისტ შემცველი ძარღვების მეტი ნაწილი გამომუშავებულია. ურალში ნაპოვნია 100კგ-ზე მეტი წონის ამეთვისტოს ლოდებიც კ. შუა ურალში ტალიანის საბადოში პოულობდნენ მთელს მსოფლიოში ცნობილ წითელი ელფერის მუქ იისფერ ამეთვისტოს, ონეგის ტბის ნაპირებზე პოულობდნენ და იისფერ ამეთისტს. ბაიკალის მხარეში გვხვდება ამეთვისტოს დიდი ზომის (20-30სმ სიგრძის) კრისტალები ბითუმისა და პირიტის ჩანართებით.

ეკროპაში ამეთვისტოს ფართოდ გამოყენება ადიწყო XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან, დრეზებენთან ახლოს ვეზენშტეინის ბუდობის აღმოჩნის შემდეგ. ობერშტეინიდარი გახდა ამეთისტის დამუშავების მთავარი ცენტრი. შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის ცენტრები იყო პარიზი, სენ-კლოდი, პფორცვეიმი, განაუ, ლონდონი.

XIX საუკუნის შუა წლებიდან მსოფლიო ბაზარზე გამოჩნდა ბრაზილიის ამეთვისტო. აქ ცნობილია მუქი ისტორია ამეთვისტოს ბუდობები, რომელიც მოცეულია მელაფირებს შორის ქანში. ნუშისებრი სიცარიელები ამოვსებულია აქატითა და ამეთვისტოთი. ბრაზილიაში აღმოჩნილია ამეთვისტოს გიგანტური ქეოდა, რომლის სიგრძეა 10მ, სიგანე 5მ და სიმაღლე 3მ, ხოლო ამეთვისტოს ერთ-ერთი დრუზა იწონის 1700კგ-ს. ურუგვაიში ამეთვისტოები გენეტიკურ კავშირშია მელაფირებთან. ცნობილია ლამაზი, მუქი იისფერი ამეთვისტოს ბუდობები აშშ-ში, მექსიკაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, შრი-ლანკაში, ბირმაში, სამხრეთ აფრიკაში. ჩვენი საუკუნის 30-იან

წლებამდე მსოფლიო ბაზარს ამეთვისტოს ბრაზილია და ურუგვაი აწვდიდა. 30-იან წლებში აფრიკაში (ზამბია, ზიმბაბვე) აღმოჩინეს ამეთვისტოს უმდიდრესი საბაზოები. თუ ურალის საბაზოებში 1948-1978 წლებში მოპოვებული იყო 900 აბ ამეთვისტო, აფრიკაში 1958-1964 წლებში მოპოვებული იქნა 60 ტონა ამეთვისტო.

საქართველოში ამეთვისტოს, როგორც ძვირფას ქვას, გამოყენება ანტიკური დროიდან პქონია. ბიბლიაში ის მოხსენებულია „ამეთვისტონის“ და „მეათისტონის“ სახელწოდებით. ს.ს. ორბეგლიანი მას შემდეგ განმარტებას აძლევს: „ამეთვისტომი წითელი და ისფერია, იაგუნდს ჰგავს“. ოსე გაბაშვილი მას იაგუნდთან აიგივებს: „ამეთვისტო იაკინთე, წითელი და ისფერია, იაგუნდსა ჰგავს“. ერთ-ერთ ძველ ხელნაწერში (A-1177) ამ ქვაზე ნათელია: „ამემოს-უმოცრალო, ესეცა წითელი არს, უპოუ ვისმე ეპყრას ხელთა მისთა არ დაითრობის, იგი რაოდენიცა სუას“. ი. გარამაძე ამეთვისტოს სხოსანს უწოდებს.

არქოლოგიური გათხრებისას მცხეთაში საქმაო რაოდენობით აღმოჩნდა ბეჭდებსა და სხვა სამკაულებში ამეთვისტოს თვალი: მეექვეს სამარხის ოქროს ბეჭდის „თვალბუდეში მკვიდრად ზის ამეთვისტოს თვალი, ძლიერ ამობურცული“. მეოთხე საუკუნის მდიდრული სამარხებიდან: მეთორმეტე სამარხის ოქროს ბეჭდი – „შიგ ზის ფერმკრთალი ამეთვისტოს ნახევარბურთულა თვალი, თვალის გვერდით რკალიდან ამოზიდულია მაღალი მომსხო ბურთულა“. ამეთვისტის გამოყენების თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესოა მცხეთაში ნაპოვნი (მეშვიდე სამარხი) ოქროს ყელსაკიდი „მის ბუდეში ზის ამეთვისტოსაგან გამოთლილ-გაკრიალებული ვერძის თავი, რომელსაც დიდორნი მორკალული და ღრმასდებიანი რქები აქვს. მცირე ქანდაკების ეს ნიმუში ამ საერთოდ არაჩვეულებრივი სამკაულის ყველაზე უფრო თვალწარმტაც ნაწილს წარმოადგენს. ქანდაკება უაღრესად რეალისტური და დახვეწილია. გამომკვეთის უზადო ოსტატობის გარდა გამოსახულების სილამაზეს, აძლიერებს ამეთვისტოს მუქი ფერიც, ამ ისფერს, გამჭვირვალე ქვას, მოლაპლაპე ოქრო საუკეთესო ფონს უქმნის“.

გრანატები

ამჟამად მოპოვებული გრანატების 90% ტექნიკურ მიზნებს ხმარდება, მხოლოდ 10%-ია შერჩეული, როგორც საიუველირო

ქვა. გამჭვირვალე, ძლიერ ლამაზი ნიმუშები მეორე კლასის ლამაზ ქვებს წარმოადგენენ.

ქვირფას ქვებს შორის გრანატი ქმნის მინერალთა ყველაზე უფრო მრავალრიცხვან ჯგუფს. ეს მინერალები ფორმით მსგავსნი და ქიმიური შედგენილობით განსხვავებული არიან. სახელწოდება „გრანატუს“ – ბერძნულიდან მომდინარეობს და მარცვლისებრს ნიშნავს (სახელწოდება მიიღო ბროწეულის მარცვალთან მსგავსების გამო). გრანატს კაცობრიობა უძველესი დროიდან იცნობს ანთრაკის სახელწოდებით. ანთრაკი პირველად მოხსენებული აქვს თეოფრასტეს (300 წლით ადრე ჩვენს წელთაღრიცხვანები) წითელი გრანატი-ანთრაკი იგივე კარბუქულუსია. ლათინურად „კარბუნკულუს“ ნაკვერცხალს ნიშნავს. ჭველ რუსულ წყაროებში გრანატი „ვენისას“ სახელწოდებითაა მოხსენებული.

გრანატების საერთო ფორმულაა $R_3^{2+}R_2^{3+}[SiO_4]$, სადაც R^{2+} არის Ca, Mg, Fe²⁺, Mn²⁺, ხოლო R^{3+} , Al, Fe³⁺, Cr ნაკლებად Ti^{2+} და V. გრანატებს შორის უმნიშვნელოვანებია ალმანდინის (პირალსპიტი) და ანდრადიტის (უგრანდიტი) იზომორფული რიგი. პირველი რიგიდან უმნიშვნელოვანებია საბუთრივ ალმანდინი – $Fe_3Al_2[SiO_4]_3$; პიროპი – $Mg_3Al_2[SiO_4]_2$; სპესარტინი – $Mn_3Al_2[SiO_4]_3$; მეორე რიგიდან – ანდრადიტი – $Ca_3Fe_2[SiO_4]_3$; უვაროვიტი – $Ca_3Cr_2[SiO_4]_3$; გროსულარი – $Ca_3Al_2[SiO_4]_3$. იზომორფულ რიგებს, თავის მხრივ მრავალი სახესხვაობა აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია მელანიტი – შავი ფერის ანდრადიტი. შარლომიტი – ტიტანშემცველი ანდრადიტი, ჰესონიტი – გროსულარის რკინიანი სახესხვაობა, გოლდმანიტი $Ca_3V_2[SiO_4]_3$, რომელიც იშვიათად გვხვდება და სხვ.

გრანატებიდან ქვირფას ქვად ითვლება: ალმანდინი, პიროპი, ჰესონიტი, დემანტოიდი, სპესარტინი, გროსულარი, უვაროვიტი. არასაიველირო გრანატებია: მაგნიუმ-რკინიანი კოხარიტი, რკინიანი – სეიაგიტი, მანგანუმიანი – ბლიტიტი, ისინი არასოდეს არ გვხვდებიან ქვირფასი ქვების სახით.

გრანატების საერთო ოვისებაა კრისტალური ფორმა. კრისტალებიან კუბურ სინგონიაში, ყველაზე მეტად გახვდება რომბული დოდეკადრების სახით. ეს ფორმა გრანატისათვის იმდენად დამახასიათებელია, რომ ხშირად მათ გრანატოვდრს

უწოდებენ. იგი გვხვდება ტეტრაგონტრიოქტაედრისა და კასრისებრი კრისტალების სახით. კრისტალები მეტწილად იზომეტრულია, ხშირად დიდი ზომისა და წონის. მაგალითად, მსოფლიოში ყველაზე დიდი გრანატი ნაპოვნია ნორვეგიაში, (700 კგ. წონის) გრანატი მეტწილად გვხვდება კარგად განვითარებული ცალკეული კრისტალებისა და კრისტალთა გროვების სახით, გვხვდება მთლიანი მარცვლოვანი აგრეგატების სახითაც. მისი სიმაგრე 6,5-7,5-ია, ალმანდინის, პიროპის, სპესარტინის სიმაგრეა 7-7,5, გროსულარის, ანდრადიტის – 6,5-7. სიმკვრივე – 4,100-4,300 კგ/მ³. ცნობილია გრანატების გამჭვირვალე, შუქბამტარი და გაუმჭვირვალე სახესხვაობანი. უდევეებზო ღია ფერის კრისტალები გამჭვირვალეა, სინათლის გარდატეხა – 1.74-1.89; ელვარება მინისებური, დემანტოდისა – ალმასური, მონატეხი – ნიჟარისებრი. გრანატი არის თითქმის ყველა ფერის, თეთრიდან შავამდე (უცნობია მხოლოდ ლურჯი გრანატი), იშვიათია თეთრი და სავსებით უფერული გრანატები. მისი ფერი დამოკიდებულია ქრომოფორებზე: Fe^{2+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} , Mn^{2+} , Mn^{3+} , V^{3+} , Ti^{4+} . ორი და სამვალენტოვანი რეინა აძლიერებს წითელ ფერს, სამვალენტოვანი ქრომი აპირობებს მწვანე, წითელ და იისფერს, ორი და სამვალენტოვანი მანგანუმი – ნარინჯისფერს და ვარდისფერს, სამვალენტოვანი ვანადიუმი – მწვანე ფერს.

გრანატები ქანთმშენი მინერალებია, ჩვეულებრივ მეორებარისხვანი, ზოგჯერ უმოავრესი.

გრანატები უმთავრესად გვხვდებიან კრისტალურ ფიქლებში, გნეისებში, მარმარილოებში. პიროპი, დემანტოდი, უვაროვიტი დაკაგშირებულია ულტრაფურეტული ქანქითან, ალმანდინი, სპესარტინი – პეგმატიტებთან, როგორც მედეგი მინერალი გვხვდება ქვიშრობებშიც.

არსებობს ხელოვნური გრანატიც: გროსულარი, რომელიც მიღებულია Al_2O_3 -ის და 3SiO_2 -ის CaCl_2 -თან შედნობით; სპესარტინი, რომელიც Al_2O_3 -ის, 3SiO_2 -ს და MnCl_2 -ის ურთიერთქმედებითაა მიღებული.

წინათ გრანატებს აწახნაგებდნენ თითქმის ყოველთვის კაბოშონის ფორმით. ამჟამად აწახნაგებენ ჩვეულებრივ საფეხურისებრ ან ზემოთ ბრილიანტისებრ და ქვევით საფეხურისებრ. გრანატს იყენებენ ბეჭდებში, კულონებში, სამაჯურებში ჩასასმელად, მდვერისათვის. გრანატზე საუბრისას არ შეიძლება არ გავიხსენოთ რუსი მწერლის ა. ი. კუპრინის პოეტური

მოთხოვბა „გრანატის სამაჯური“, რომელიც ქართულ ენაზე „ძოწის სამაჯურად“ არის თარგმნილი. ალმანდინსა და ჰესნიტს იყენებდნენ კამეებისათვის, საიუველირო ნაწარმთათვის გრანატს ხშირად იყენებდნენ სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად. ცალკე შევჩერდებით გრანატის გამოყენებაზე ტექნიკაში.

გრანატს კაცობრიობა უძველესი დროიდან იცნობს ანთრაპის სახელწოდებით. წითელი გრანატი – ანთრაპი იგივე კარბუნკულუსია. სპარსელები ამ ქვას სამეფოდ თვლიდნენ. გრანატის ზედაპირზე ამოკვეთდნენ მბრძანებლის სურათს, ძველად გრანატებს მიაწერდნენ მაგიურ თვისებებს, ატარებდნენ ამულეტებად, იყენებდნენ სამკურნალოდ (ციტისა და სიყვითლის წინააღმდეგ). საბაადოებს დავასახელებთ გრანატის ჯგუფის ძვირფასი ქვების აღწერისას.

ერთ ძველ ქართულ ხელნაწერში (ცენტრალური არქივის ფ.388) აღნიშნულია, რომ ამ მინერალს „ქართულად ეწოდების ლრანან და რუსულად ვინისა“, კი. ტერმინი გრანან-გრანატი შეა საუგუნეებში ქართველთათვის ცნობილი ყოფილა. ბიბლიაში ის ანთრაპის სახელწოდებითაა მოხსენებული: „პირი იგი ეტლის-თუალთაი მათ ვითარცა პირი ქვისა ანთრაპისაი“ (ოშეის ბიბლია); „თვალთაიში“ აღწერილია როგორც თვალი იაკინთი. ანთრაპი, იაკინთი, წითელი იაგუნდი არის გრანატის ჯგუფის მინერალი პიროპი ან ალმანდინი, უფრო პიროპი. ს.ს. ორბელიანი: „ანთრაპი ეს თვალი ნაკვერცხლისფერია, დამეცეცხლებრ ელაგს, დია ძვირფასია (აფრიკეთს იშოვების)“. ანთრაპი ჯერ იაკინთმა შეცვალა, შემდგომ იაგუნდმა. საეკლესიო ჭურჭლეულობის, ხატების, ტანსაცმლის, სამკაულების აღწერაში, არც მზითვის წიგნებში ანთრაპი მოხსენებული არ არის, გვხვდება მხოლოდ წითელი იაგუნდი. საინტერესოა „კალმასობის“ ხელნაწერი (H-2170): „ანთრაპი ესე ქუა არს ძვირფასთა ქუათა შორის შერაცხილ, ხოლო უერთ არს ნაკვერცხლის მსგავსი და ამის გამო ჰსორდებიეს სახელი ესე ანთრაპს ანუ ანთრაპი... ესე თვალი უფრორე ბუნებით მიეწერება წითელსა იაგუნდსა და ფასითა არს მასთანავე შერაცხილ“.

საქართველოში ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან გრანატის გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვან მასალებს იძლევა არქეოლოგი ა. ბ. კუფტინი წალგაში მიუთითებს გრანატებით შეკულ ქინძისთავებზე. 1902 წელს ე. თაყაიშვილს მცხეთის სადგურთან არქეოლოგიური გათხრების დროს უპოვია გრანატის მმივები.

პროფ. ა. ზახაროვს აღწერილი აქვს სამთავროსა და ზემო ავჭალაში ნაპოვნი აღმანდინის თოთხმეტი გემა, რომლებიც საქართველოს მუზეუმშია. გ. ლემლების სამთავროს მიმღებს შორის აღწერილი აქვს აღმანდინის მძივები (უკანასკნელი საუკუნეები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და პირველი საუკუნეები ჩვენი წელთაღრიცხვით VI საუკუნეები).

ანტიკურ ხანაში დიდი გამოყენება ჰქონია გრანატს (განსაბუთორებით აღმანდინს, ნაკლებად კი პიროპს).

არმაზის ხევის არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნი ძვირფასი ქვებიდან გემასთვის ყველაზე მეტად აღმანდინია გამოყენებული. აღმანდინი ამკობს ბეჭდებს, ბალთას, ოქროს დიადემას, ოქროს ყელსაბამს, ოქროს გულსაკიდს, ოქროსტარიან რკინის სატევარს, საყურებებს. ზევანის სარტყელის მრგვალი ბალთის თვალბუდეში ფირუზთან ერთად ჩასმულია აღმანდინი. იბერიელი ოსტატების ნახელავ გემათა შორის გვხვდება პიროპის ინტალიო.

ცნობილია გრანატის მძივები მცხეთის სამთავროდან, თრიალეთიდან, ქუთაისიდან. ურეკში ნაპოვნ ნივთებს შორის არის აღმანდინით შემკული ოქროს სამაჯური. ამავე ქვით არის შემკული გრიგოლეთში ნაპოვნი ოქროს გულსაკიდი (III-IV სს. ჩვენი წელთაღრიცხვით). ანტიკური ხანის კლდეეთის სამაროვანში ნაპოვნ ოქროს ნივთებს ხშირად ამკობს აღმანდინი. პ. უვაროვას მიერ აღწერილ კოლექციაში მცხეთა – სამთავროდან მოხსენებულია მრგვალი და ოსპისებრი ფორმის გრანატის მძივები. მ. ლორთქიფანიძეს არმაზის ხევის რომაულ გემათა შორის აღწერილი აქვს აღმანდინისა და პიროპის ინტალითები (ახ.წ. II ს.). შეა საუკუნეებში გრანატი ხატების, ჯვრების შესამკობად ყოფილი გამოყენებული: მოწამეთის საწინამდვრო ჯვარი (XI ს.), ხობის მონასტრის დვორისმობლის ხატი (XI ს.), ხონის წმინდა გიორგის ხატი (1636 წ.), ბექა ოპიზრის მიერ მოჭედილი სახარება და სხვ.

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის სამოცდათიან წლებში ფ. ბაიერნი აფხაზეთში (ოჩამჩირესა და მდ. დდამიშს შორის) ზღვის სანაპირო ქვიშაში მიუთითებდა გრანატ-აღმანდინის არსებობას. იგი აღნიშნავდა, რომ ქვიშის ნახევარი შედგება გრანატისაგან და ისეთი ლამაზი ფერისაა, რომ პირველად ლალი ეგონა; შემდეგ გერმანიაში უწარმოებია ამ მინერალის მიკროსკოპული შესწავლა, კრისტალოგრაფიული გაზომვა და დადასტურებულა, რომ იგი აღმანდინია.

ცალქეული კრისტალებისა და ბუდისებრი გამონაყოფების სახით გრანატი გვხვდება ძირულის მასივის პეგმატიტურ ძარღვებს შორის. იგი ხშირია პეგმატიტების გვერდით ზონებსა და საწერ გრანიტებში მცირე ზომის იზომეტრული კრისტალების ჩანართებით. გრანატი გვხვდება ძირულის მასივის აღმოსავლეთ პერიფერიაზეც, ჩორჩან-უწლევის რაიონში ფილიტების წყებაში ინტენსიურ მეტამორფიზებულ ქარსიან ფიქლებში. გრანატები ცნობილია მდ. კოდორის შენაკად ხეცავარასა და ჩხალთის შენაკად პტიშის ხეობებში. აქ პალეოზოურ გრანიტებთან ერთად შიშვლდება ულტრაფუნდექანები – პერილტიტები და ამფიბოლიტები. ეს უკანასკნელი მდიდარია გრანატებით. ასევე აფხაზებულ სანჭარის რეინის საბადოსთან მდ. ძაფშის ნაპირზე დიორიტულ ქანებსა და გრაფიტიან ფიქლებს შორის გვხვდება გრანიტიანი ქანი. საშურის რაიონში, მდ. სათერძეს ხეობაში დიორიტისა და ზედა ცარცული მერგელების კონტაქტის ზონაში, გრანატი გვხვდება სკარნული ტიპის ქანში. სკარნი შედგება მაგნეტიტის, გრანატის, აქტინოლიტის, ტრემოლიტისა და სხვა მინერალებისაგან. კონტაქტური ზონის მინერალების 50%-ზე მეტს გრანატი აღმანიდინი შეაღენს. გამორიცხული არ არის პიროპის მონაწილეობა, როგორც კრისტალების, ისე მთლიანი მასების სახით. აქ შესაძლებელია არსებობდეს კეთილშობილი გრანატი და მისი აბრაზიული სახესხვაობა.

ქართლში, ლოპანის ხეობაში კამბრიულის გამარმაროლოებულ კირქვებსა და დიაბაზების კონტაქტის ზონაში სკარნის მთავარ მინერალს გრანატი წარმოადგენს.

ამგვარად, საქართველოში გრანატი გვხვდება მაგმურ ქანებში ცალქეული კრისტალებისა და აქცესორული მინერალის სახით, როგორც პეგმატიტური პროცესისა და, განსაკუთრებით, როგორც კონტაქტური ზონის მინერალი, გრანატები ცნობილია ქვიშრობებშიც.

არავითარი საბუთი არა გვაქვს იმის დასამტკიცებლად, რომ წარსულში ჩვენში საიუველირო გრანატს ნაწილობრივ მაინც პოულობდნენ, მაგრამ არც იმის უფლება გვაქვს ეს შესაძლებლობა გამოვრიცხოთ.

ქვემოთ მოცემულია გრანატის ჯგუფის ძვირფასი ქვების მოკლე დახასიათება.

დემანტოდი

დემანტოიდი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა, იგი გრანატის ჯგუფის მინერალ ანდრადიტის ძლიერ გამჭვირვალე ოქროს ან მწვერვალის ფერის სახესხვაობაა, გრანატის ჯგუფიდან ყველაზე ძვირფასი საიუველირო ქვაა, მიეკუთვნება კალციუმ-რკინიან გრანატებს – $\text{Ca}_3\text{Fe}_2[\text{SiO}_4]$; შეიცავს CaO -ს 33,9%, Fe_2O_3 -ს 31,5%, SiO_2 -ს 35,5%, Cr_2O_3 -ს 1,50%.

დემანტოიდი ურალში ნიჟნი – ტაგილთან ახლოს ოქროს ქიშრობებში იპოვა ნ. ნორდენშელდმა, 1871 წელს აღწერა პ. ერემეევმა.

დემანტოიდი კრისტალდება კუბურ სინგონიაში. მეტ-წილად გვხვდება რომბული დოდგაედრისა და ტრაპეციონულის სახით. იგი მეტწილად მცირე ზომისაა, 1-3 სმ, გვხვდება მრგვალი და ოვალური მარცვლების სახით მიღიმეტრის ნაწილიდან 10 სმ-მდე. უფრო დიდი ზომის ქვები იშვიათია. გასულ საუკუნეში ურალში იპოვეს 50,5 გრ. და 28,5 გრამი წინის კრისტალები, ნაპოვნია „კატის თვალის“ ეფექტის დემანტოიდი. მისი სიმაგრეა 6,5-7; სიმკვრივე – 3,830-3,850 კგ/სმ³, სინათლის გარდატეხა – 1,888-1,889, დისპერსია დიდი – 0-0,57, ელვარება აქვს უმაღლესი ხარისხის – ალმასური. ფერთა თამაშით მაღლა დგას ყველა ძვირფას ქვაზე, მათ შორის ალმასხედაც. ამით აიხსნება ამ ქვის სახელწოდება „დემანტოიდი“, ე.ი. ალმასისებრი მინერალი. დემანტოიდი გამჭვირვალეა შუქბარიც. ფერი: ზურმუხტისებრ-მწვანე, ოქროსფერი, ყავისფერი. მაღალი დისპერსიის გამო ლამაზ ფერებთან ერთად ცისარტყელასებრ სხივთა ფანტვის უნარი დემანტოიდს აძლევს არაჩვეულებრივ სიკაშკაშეს, ცოცხალ ფერთა თამაშის უნარს, იშვიათ მწვანე ბრილიანტს რომ მოგვაგონებს. როგორც რ. ბრაუნის წერს: „თავისი სილამაზით ეს მინერალი უკან იტოვებს ფერით მსგავს უფრო ძვირფას ზურმუხტს“. დემანტოიდს ფერს აძლევს რკინა და ქრომი, მაგრამ აქვს ერთი ნაკლი, რის გამოც არ არის მოქცეული ყველაზე ძვირფას ქვებს შორის, ის არ არის ძლიერ მაგარი. მართალია მოხსის სკალით მისი სიმაგრე 6,5-7-ია, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ ერთ-ერთ უძვირფასებს ქვად ითვლებოდეს. ამიტომ დემანტოიდი საიველირო საქმეში ვერ პოულობს გავრცელებას. ამას ემატება კრისტალების მცირე ზომაც. მიუხედავად ამისა საიუველიროდ მაინც იყენებენ მწვანე, ბალახისებრ-მწვანე დემანტოიდს. უმაღლესი ხარისხის დემანტოიდის მარცვლების ზომაა 3x3x3 მმ, I ხარისხის –

1,5x1,5x1,5 მმ და ლია ოქროსფერი – მწვანე; II ხარისხისათვის მარცვლების ზომა 3x3x3 მმ; III ხარისხისათვის – 1,5x1,5x1,5 მმ.

გრანატის მწვანე ფერის სახესხვაობებიდან დიდ როლს ასრულებს ურალის დემანტოიდი, იუველირების მიერ „ურალის ან ციმბირის ქრიზოლითად“, „ურალის ზურმუხტად“ წოდებული. იგი ზურმუხტის შემდეგ ურალის საუკეთესო დასაწანებელ ქვად ითვლებოდა. ურალში დემანტოიდის ორი საბადო იყო ცნობილი: ბობროვსკი და პოლნევესკი. სადაც დემანტოიდის მოპოვება წარმოებდა XX საუკუნის 20-იან წლებამდე. მისი ლამაზი, გამჭვირვალე კრისტალები აღმოჩენილია იტალიაში ალას ხეობაში, შრი-ლანკაში, კონგოში, ზაირიში, შევიცარიაში, უნგრეთში, აშშ (შემატი არიზონა). აღნიშნულ ადგილებში დემანტოიდი წარმოდგენილია მრგვალი ან ოვალური მარცვლების სახით და დაკავშირებულია სერპენტინიზებულ ულტრაფუნდე ქანებთან.

ანდრადიტი კონტაქტურ-ჰეტასომატური წარმოშობის მინერალია. გამოფიტვის პროცესისადმი მდგრადობის გამო გვხვდება ქვაშრობებში.

ამ მინერალს ქრიზოლითს უწოდებენ, მაგრამ ეს არ არის სწორი. ქრიზოლითი მინერალ ოლივინის მოყვითალო – მწვანე ფერის გამჭვირვალე სახესხვაობაა, თავისი ღირსებით (ფერი, ელგარება, გამჭვირვალობა) იგი დემანტოიდს ვერ შეედრება. გარდა ქრიზოლითისა იგი ჰგავს მწვანე შპინელს, ტურმალინს, ვეზუვიანს, ზოგჯერ ზურმუხტს.

დემანტოიდის დაიგნოსტიკის ერთ-ერთი ნიშანია მასში მუდმივად ბოჭკოვანი აქტინოლითური აზბესტის – ბისოლითის ჩანართები. დაწანების ფორმაა – ბრილიანტისებრი, ნაკლებად საფეხურისებრი, დეფექტიანი ქვებისათვის – კაბოშონი.

დემანტოიდის იუველირი საყურებებისათვის, ყელსაბამებისათვის, ბეჭდებისათვის მისი სიმაგრე დაბალია.

ანდრადიტის გამჭვირვალე სახესხვაობაა, ყვითელი, ლიმონისებრ-ოქროსფერი და თაფლივი ყვითელი ტოპაზოლითი. იგი ემსგავსება ყვითელ ტოპაზს, ამიტომ უწოდეს ტოპაზოლითი. 2-3 კარატიანი დამუშავებული ტოპაზოლითი ითვლება უნიკალურ ქვად. იგი ცნობილია შევიცარიაში და იტალიაში. უფრო მინერალური მნიშვნელობის – საკოლექციო ქვაა.

მელანიტი („მელას“ ბერმბულად შავი) ანუ შორლომიტი ანდრადიტის შავი ფერის სახესხვაობაა, შეიცავს ტიტანს, ცნობილია იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, აშშ-ში

(შტატი კოლორადო). იყენებენ ტრაურის შემთხვევაში. ანდრადიტის არასაიუველირო მნიშვნელობისაა მედანიტი, კოლოფონიტი და სხვა.

ალმანდინი

ალმანდინი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა. იგი მცირე აზის ქალაქ ალაბანდას დამასინჯებული სახელწოდებაა. აქ შორეული დროიდან ამუშავებდნენ საიუველირო ქვებს. პლინიუსის ცნობით იქ აწანაგებდნენ „ალაბანდის ვენისას“. საიუველირო ალმანდინის სახელწოდებებია: ალმანდინი, ცეილონის ლალი, სირიამის ლალი (სირიამი ბირმის ტერიტორიაზე არსებული ჰეგეს სახელმწიფოს დედაქალაქი), აღელაიდის ლალი, კოლონის გრანატი, კეოლშობილი გრანატი, კარტუქელშტეინი, აღმოსავლეთის გრანატი, უფრო ადრე კარტუქელი (პიროპსაც ასე უწოდებდნენ), ანთრაკი. ისისფერი – წითელ ალმანდინს უწოდებდნენ – სირიამს, წითელს – „ბურგუნდიის ღვინის ფერს“ – კეთილშობილ გრანატს, წითელს – ყავისფერი ელფერით – ფალუმს, მუქ წითელს – თითქმის შავამდე – ჩვეულებრივ გრანატს. ალმანდინის ქიმიური შედეგნილოგბაა: $\text{Fe}_3\text{Al}_2[\text{SiO}_4]_3$, Fe_2O_3 - 43,3%, Al_2O_3 - 20,5%, SiO_2 - 36,2% მინარევის სახით ხშირად შეიცავს Mn -სა და Mg -ს; რომლებიც ჩაენაცვლებიან რკინას. ალმანდინი გვხვდება კარგად განვითარებული კრისტალების სახით – რომბული დოდეკაედრი, ტრიგონტრიოქტაციდრი, ხშირად წახნაგებზე დახაზულობით, კრისტალთა ზომა რამდენიმე ათეულ სანტიმეტრამდეა, საიუველირო კრისტალები ჩვეულებრივ 5-6 მმ-მდეა, დიდი კრისტალები იშვიათია. მიღებულია I ხარისხის წითელი ალმანდინისათვის კრისტალთა ზომები – 5x5x5მმ, II ხარისხისათვის – 4x4x4მმ. ალმანდინის მინისებრივი ელვარება აქვს, მონატები – ნიუარისებრი, გამჭვირვალე ან შუქამტარია, გვხვდება გაუმჭვირვალე სახესხვაობაც. მისი სიმაგრეა – 7-7,5, სიმკერივე – 4,200 კგ/მ³. ალმანდინის გრანატებს შორის ყველაზე დიდი სიმკერივე აქვს. სინათლის გარდატება – 1,78-1,81, დისპერსია – 0,024. მისი ფერებია წითელი ისისფერი ელფერით, ალუბლისფერი, მოწითალო – ყავისფერი. ალმანდინის ფერს აძლევს ქრომი და რკინა, რკინის რაოდენობის გადიდებით იგი ხდება ყავისფერი, შავი და გაუმჭვირვალე. ქვის ფერი უკეთ რომ გამოვლინდეს მისი კაბოშონად დამუშავების დროს, ქვედა მხარეზე უკეთებენ

ჩაღრმავებას. ალმანდინს ასტერიზმის ეფექტით ვარსკვლავი-სებრ გრანატს უწოდებენ. მას სხვადასხვაგვარად აწახნაგებენ, კაბოშონადაც ემსგავსება პიროპს, ლალსა და შპინელს.

ალმანდინს უძველესი დროიდან იყენებდნენ სამკაულე-ბად, წითელი და იისფერი ალმანდინი ამჟობს მრავალრიცხოვან სკვითურ დიადემებს და სხვა სამკაულებს. ელინისტურ და ბერძნულ-რომაულ გლიპტიკაში ალმანდინი გამორჩეულ ქვას წარმოადგენდა. ეს მცხეთის მაგალითზედაც ჩანს. გრანატებიდან შუა საუკუნეებში პიროპთან ერთად ყველაზე მეტი გამოყენება პქონდა დვინისფერ-წითელ, ხშირად იისფერი ელფერის ალმანდინს. იგი როგორც მეორე კლასის ძვირფასი ქვა ხშირად გამოყენებულია სამკაულებისათვის.

ალუმინის ბუფობები დაკავშირებულია ალუვიურ, ელუვიურ, ნაკლებად სანაპირო ზღვიურ ქვიშრობებთან. ქვიშრობები კი მეტამორფული ქანების – კრისტალური ფიქლების გნეისების, პეგმატიტების და ეფუზივების დაშლის შედეგია.

საუკეთესო ალმანდინია შრი-ლანკისა, სადაც ალმანდინის მოპოვება წარმოებდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და ამჟამადაც წარმოებს. კარგი ალმანდინი გვხვდება ინდოეთში, ბრაზილიაში, კანადაში, ავსტრიაში, იაპონიაში, მადაგასკარზე, ტანზანიაში, ზამბიაში, ნორვეგიაში, ესპანეთიში, შვეციაში, აშშ (ალიასკა, შტატები კოლორადო, სამხრეთი დაკოტა, მიჩიგანი, ნიუ-იორკი, პენსილვანია, მენი, კალიფორნია). ალმანდინი რუსეთში ცნობილია XVIII საუკუნიდან, კოდის ნახევარუნდულზე, კარელიაში, აგრეთვე სამხრეთ ურალში, აღმოსავლეთ ციმბირში. დიდი ბუფობია კიტელი (ლადოგის ტბის ნაპირას) და ჩუპინსკა. პროფ. პ. პეტროვი ალმანდინს მიუთითებს მოსკოვის მიდამოებში მდინარე მოსკვას ნაპირებზე ქვიშაში, მაგრამ მარცვლები ზომით მიღიმეტრზე ნაკლებია.

პიროპი

გრანატებს შორის ყველაზე ძვირფასი ქვებია დემანტოდი და პიროპი. სახელწოდება „პიროპი“ ბერძნულად ცეცხლის მსგავსს ნიშნავს. „ანთრაკი“ და „გარბუნკულიც“ გავარვარებული ნახშირის წითელ ფერზე მიუთითებს. ასეთი სახელი (ცეცხლისფერი) ეწოდა წითელი ფერის გამო. იგი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა. მისი ქმიტები შედგენილობაა:

$Mg_3Al_2[SiO_4]_3$; MgO -29,8%, Al₂O₃ -25,4%, SiO₂ -44,8%. მინარევებია Fe, Mn და სხვა. პიროპის სიმაგრეა 7-7,5, სიმკვრივე - 3,650-3,800; სინათლის გარდატება - 1,730-1,760, დისპერსია -

0,020, გამჭვირვალეა – შუქბამტარი. ფერი: მუქი წითელი, ცეცხლივით წითელი მსუბუქი ყავისფერი ელფერით. წითელი ფერი გამოწვეულია ქრომის მინარევით.

პიროპი მაგნეზიუმი გრანატია, თუ სუფთაა. უფეროა, მაგრამ მასში მუდმივად გვხვდება ქრომი და რკინა, ამიტომ პიროპს აქვს სხვადასხვა ფერი – ვარდისფერი, ალუბლისფერი, მოწითალო – იისფერი, ცნობილია ალექსანდრიტის ეფექტის პიროპი, რომელიც განათებისას ღებულობს მომტრედისფრო-მომწვანო-ყავისფერს და ვარდისფერ-იისფერს.

XIII საუკუნიდან ევროპაში პიროპი ცნობილია ბოპემის გრანატის სახელწოდებით, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აფრიკაში მას ფაშოდა გრანატს უწოდებენ, აშშ-ში ამერიკის, არიზონისა და კალიფრადოს ლალს. სამხრეთ აფრიკის პიროპი – კაპის ლალი შესანიშნავი ელვარებითა და ცეცხლოვანი ფერით ყელა გრანატზე ძვირფასია, ელი-ლალი ეწოდა შოტლანდიაში ადგილ ელი-ნესიდან, შრი-ლანკადან ცნობილია პიროპი კანდი-უპინელის სახელწოდებით.

პიროპი გვხვდება მომრგვალებული მარცვლების, ნაკლებად კარგად განვითარებული კრისტალების სახით (ზომით 10 მმ-მდე). დიდი ზომის პიროპი იშვიათია. დრეზდენში მუზეუმ „მწვანე თაღში“ დაცულია უნიკალური პიროპი ჩეხეთიდან (633,4 კარატი), მეორე ნიმუში მტრედის კვერცხის ოდენაა, ვენაში ყოფილი იმპერატორის საგანძურში დაცულია პიროპი ქათმის კვერცხის სიდიდისაა.

პიროპის საბადოები დაკავშირებულია სილრმის მაგმურ ულტრაფიურ ქანებთან (კიმბერლიტები, გრანატიანი პერიდოტიტები, პიროქსენიტები), აგრევვე ბაზალტურ ბრექჩიებთან და ალუვიურ და დელუვიურ ქვიშრობებთან, რომელიც დაკავშირებულია ზემოთ აღნიშნულ ქანებთან. ბაზალტური ერუუფტიული ბრექჩიების ელუვიურ-დელუვიურ ქვიშრობებთან არის დაკავშირებული ბოჰემიის (ჩეხეთი) პიროპის საბადო. ბოჰემიის პიროპს მსოფლიო ბაზარზე დიდხანს არ ჰყავდა კონკურენტი, განსაკუთრებით XIX საუკუნეში, სანამ არ დაიწყო პიროპის მოპოვება სამხრეთ აფრიკაში (ალმასშემცველი კიმბერლიტი-დან, შემდეგ კიმბერლიტური ალუვიური და დელუვიური ქვიშრობებიდან).

ანტიკური ხანიდან აღმოსავლეთის თუ დასავლეთის ქვეშებში ფერის, სიმაგრის, ელვარების თუ გამჭვირვალობის გამო პიროპი გლიპტიკისათვის უძვირფასესი ქვა იყო. გრანატებიდან სამკაულებისათვის ყველაზე მეტი გამოყენება

პქონდა მუქ წითელ პირობას. სასიამოვნო ფერითა და სითბოთი დალი და შპინელი ხშირად ადგილს უთმობენ ბოჭმიის გრანატს – მეორე კლასის ძვირფას ქვას.

პიროპი ცნობილია კამენეაზე (პოჩარის ქვიშრობებში), აგრეთვე კარელიაში (შუერეცკაიას ბუდობი), ყაზახეთში (აქმოლინსკის ოლქი). იაკუტიაში პიროპს ღებულობენ ალმასთან ერთად, კიმბერლიტური მიღებიდან („მირ“, „უდაჩნაია“ და სხვ).

სამხრეთ აფრიკაში პიროპის მოპოვება წარმოებდა ალმასთან ერთად კიმბერლიტებში, მდ. ვაალის ალუვიურ ნალექებში. კიმბერლიტის მიღებთან პიროპი სხვადასხვა ფერისაა: პიაცინტისებრი წითელი, სისხლისფერ წითელი, ღვინისფერ წითელი, მოლურჯო წითელი, მოყავისფრო წითელი და სხვ: განსაკუთრებით ძვირფასია კაპის ლალი. ტანგანიკაში რქატყუარიან გნეისებს შორის ცნობილია მუქი წითელი ფერის ლამაზი პიროპი და ყავისფერი მოწითალო ე.წ. „ფაშოდა-გრანატი“. მადაგასკარზე სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად პიროპი ცნობილია ბეტაფოსა და ანტიბიასეში. აშშ-ში (არიზონას, იუტას, კოლორადოს, ნიუ-მექსიკოს, არკანზასის შტატებში). პიროპი ცნობილია ბრაზილიაში, არგენტინაში, ავსტრალიაში, მონტოლეეთში.

პიროპის სახესხვაობა როდოლიტი გვხვდება ვარდისფერი, კარგად განვითარებული კრისტალების სახით, საბადოები დაკავშირებულია ჰიბერსტენიან გნეისებთან ჩანართების სახით. საბადოებია: შრი-ლანკა, ტანზანია, ზიმბაბვე, მადაგასკარი.

საუკუნეების მანძილზე პიროპი ძლიერ პოპულარული, საყვარელი, ძაირფასი ქვა იყო.

პქსონიტი

პქსონიტი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა. იგი კალციუმიანი ალუმინორანატის რკინიანი სახესხვაობაა. სახელწოდება პქსონიტი მომდინარეობს ბერძნული „ესსონ“-იდან, რაც ნიშანავს უსუსტესს. ასეთი სახელწოდება მიეცა მინერალის ცირკონთან-პიაცინტთან შედარებით ნაკლები სიმაგრის გამო. პქსონიტის ქიმიური შედგენილობაა: $\text{Ca}_3(\text{Al}, \text{Fe})_2[\text{SiO}_4]_3$, აქედან $\text{CaO} - 37,8\%$,

$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 - 22,7\%$, $\text{SiO}_2 - 40,0\%$. რკინის მეტნაკლები რაოდენობა ძვირფას ქვას აძლევს სხვადასხვა ფერს. პქსონიტი ჩვეულებრივ გხევდება რომბული დოდეკაგლის ფორმის კრისტალების სახით. პქსონიტის მურა ფერის სახესხვაობას „რუმიანცევიტი“

ეწოდება. პესონიტი მეტწილად თაფლისფერი-ყვითელი, ყავისფერია. ფერის გამო ხშირად უწოდებენ ყავისფერ ქვას. სიმაგრე – 7-7,5, სიმკვრივე – 3,500-3,750, გარდატეხის მაჩვენებელი – 1,742- 1,748. პესონიტი ფერით პგაგს პიაცინტს, ამიტომ ხშირად მას პიაცინტ-პესონიტს უწოდებენ. პესონიტი ხშირად ეშლებათ პიაცინტთან. მაგრამ ამ უგანასკნელზე უფრო მსუბუქია. გვხვდება კირქვიან სკარნებში და მათთან დაკავშირებულ ქვიშრობებში. საუცხოო ხარისხის ყავისფერი, წითელ-ნარინჯოვანი, წითელი პესონიტი გვხვდება შრი-ლანკაში, კუნძულის სამხრეთით (ველიგამასა და მატარაში) გვხვდება პესონიტის დიდი ზომის ლამაზი კრისტალები. აქ მას პიაცინტს უწოდებენ. მისი გამჭერვალე კრისტალები ცნობილია კალიფორნიაში, ალკებში, ურალში (ახმატოვის მაღაროები) გვხვდება დოლომიტებში. ეს უგანასკნელი ბუდეების სახით მოქცეულია გრანიტებსა და გრანიტ-გნეისებში. ა. კარნოუიცი ფერის მიხედვით გამოჰყოფს პესონიტის ხუთ სახესხვაობას: მუქ ყავისფერს, თაფლისფერ-წითელს, ნორმალურს ანუ თაფლისფერ-ყვითელს, ღია ყვითელსა და მკრთალ ყვითელს, თითქმის უფერულს.

როგორც ძვირფასი ქვა პესონიტი (კანელშტეინი) ცნობილია ანტიგური ხანიდან.

გროსულარი

გროსულარი – გრანატის სახესხვაობაა. ქიმიური შედგენილობა: $\text{Ca}_3\text{Al}_2[\text{SiO}_4]_3$ ლათინურად გროსულარია – ხურტკმელს (კინძრიუს) ნიშნავს, სახელი უწოდა აბად. პ. ლაგმანმა 1790 წელს.

სიმაგრე – 7-7,5, სიმკვრივე – 3,600-3,680, გამჭერვალე, შუქაგამტარია, სინათლის გარდატეხება – 1,738-1,745, დისპერსია-0,027. გროსულარის ფერი: ზეთისხილისფერი, მწვანე, მოყვითალო – ნარინჯისფერი, ვარდისფერი, მოწითალო-ყავისფერი. საიუველირო საქმეში უპირატებობა აქვს მოყვითალო და ნარინჯისფერ სახესხვაობებს, მაგრამ ასეთი ფერის სახესხვაობანი არასაკმაოდ გამჭერვალეა და ვერ აქმაყოფილებს ქირფას ქვისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს. ის როგორც საიუველირო ქვა არ იყო მიღებული, მაგრამ 1968 წელს ტანზანიასა და კენიაში აღმოაჩნეს საიუველირო სახესხვაობა უფერული და მკრთალი მწვანე ვანადიუმიანი გროსულარი – ტსავორიტი. რისტალთა ფორმა – რომბული დოდეკაედრი, ტეტრაგონტ-

რიოქტაედრი. საიუველირო საქმეში გამოყენებულია პიდროგრო-სულარი ანუ ტრანსვალის უტი, მისი სიმაგრეა – 7-7,5, სიმკვრივე – 3,450- 3,560, გარდატეხის მაჩვენებელი – 1,70-1,74. ტრანსვალის უტი გვხვდება სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ასალ ზელანდიაში, პაკისტანში, აღმოსავლეთ ციმბირში, აგრეთვე ყაზახეთში, შრი-ლანკა, კანადა. იგი ნეფრიტსა და ჟადეიტს მსგავსია.

გროსულარი გვხვდება სკარნებსა და შეცვლილ სერპენტინიტებში. აღმოსავლეთ ბრაზილიაში, მექსიკაში ცნობილია თეთრ მარმარილოზე ლამაზი გარდისფერი გროსულარი; ლამაზი მოყავისფრო მწვანე გროსულარები – მდ. ლენას შენაკად ვოლუის ხეობაში.

სპესარტინი

სახელწოდება მიიღო პლატო სპესარტიდან (ბავარია). ქიმიური შედგენილობა: $Mn_3Al_2[SiO_4]_3$, სიმაგრე – 7-7,5, სიმკვრივე – 4,120-2,200, სხივთრტება – 1,795-1,815, დისპერსია 0,027, გარდატეხის მაჩვენებელი – 1,790-1,820, გამჭვირვალეა შუქბამტარამდე, ფერი: ვარდისფერი, წითელი, ნარინჯისფერი, მოყავისფრო. საიუველირო მნიშვნელობის სპესარტინის სიღიღე უმნიშვნელოა. ბრაზილიასა და მადაგასკარზე აღმოჩენილია უნიკალური კრისტალები 100 კარატი მასისა. ამერიკაში სმიტსონის ინსტიტუტში დაცულია ბრაზილიიდან 100 და 53,8 კარატი მასის სპესარტინი.

საიუველირო სპესარტინი გვხვდება შრი-ლანკაში, ბრაზილიაში, ნორვეგიაში, შვეციაში, მექსიკაში, იტალიაში. პოულობენ ურალის პეგმატიტებთან ერთად.

უვაროვიტი

უვაროვიტი ერთ-ერთი ულამაზესი გრანატია. მინერალი აღმოაჩინეს 1832 წელს, სახელწოდება მიიღო უვაროვის გვარის მიხედვით. იგი მეორე კლასის ძირიფასი ქვაა. მისი ქიმიური შედგენილობაა: $Ca_3Cr_2[SiO_4]_3$, რომელშიც შედის CaO -33,5%, Cr_2O_3 -30,5%, SiO_2 -35,9%, ხშირად შეიცავს ალუმინის. უვაროვიტის სიმაგრეა – 7,5, სიმკვრივე – 3,900 კგ/მ³. მწვანე ძლიერი ელვარებით. მწვანე ფერი გამოწვეულია Cr_2O_3 -ით. გვხვდება წვრილი კრისტალების ან ასეთი კრისტალებისაგან აგებული დრუზების სახით. კრისტალებს აქვს რომბული დოდეკაგედრის

ფორმა. უვაროვიტის ქრომიტის ბუდობების პოსტმაგმური მინერალია. გვხვდება სერპენტინიტებში, ქრომიტებსა და მარმარილოებში. უვაროვიტის ცნობილი საბადოებია აფრიკაში, პრეტარიის აღმოსავლეთში, ბუშველდში. აქ მოპოვებული უვაროვიტი განსაკუთრებული სილამაზისაა და სამხრეთ აფრიკის ნეფრიტის სახელწოდებას ატარებს.

იყენებენ სამკაულებისათვის (ბეჭდები, სამაჯურები, გულქანდები).

გრანატების გამოყენება ტექნიკაში

დიდი სიმაგრის გამო გაუმჭვირვალე გრანატის სახესხე-გაობანი გამოიყენება აბრაზიულ მასალად. ამჟამად მოპოვებული გრანატის 90% მოდის აბრაზიულ მასალად, ძირითადად სახეხი ქაღალდისა და სახეხი ტილოს დასამზადებლად. აბრაზიული გრანატის 20-25% გამოყენებულია სხვადასხვა ფენილის დასამზადებლად. გრანატის სახეს ბაღალდსა და ტილოს იყენებენ ხის დამტეშავებელ მრეწველობაში – მუსიკალური ინსტრუმენტების, მათ შორის პიანინოს გარეთა კედლების ზედაპირის, რადიო და ტელეაპარატების გასაპრიალებლად; ასევე რეზინის, ბაკელიტის, ცელულოიდის და სხვა ნაწარმთა გამოყანისათვის.

გრანატის ფენილს იყენებენ სარკის გასახებად, სალესი და სახეხი ქარგოლებისათვის. სალესი ქვა „კოკტიული“ ორმხრივი ძელაკია, რომლის ერთი მხარე სერიციტის მასაში მოთავსებული სხესარტინის წვრილი კრისტალებისაგან (საშუალო დიამეტრი 0,02მმ) შემდგარი ერთგვაროვანი ქანია, მეორეე კი – სხვადასხვა ფერის ფილიტი (სხესარტინული მხარე მაგარია, ფილიტისა რბილი), მას იყენებენ სამართულებლის პირის ასაწყობად.

გრანატს იყენებენ საათებში, სათლელ მანქანებსა და სხვა შედარებით იაფესიან მქანიზმებში. იგი ცვლის უფრო ძვირფას ლალსა და საფირონს. საქუსლებად ყოველწლიურად იყენედენ მილიონობით გრანატის ქვას. ამისათვის მეტწლად სარგებლობენ საიუველირო გრანატების გამოწახნაგების დროს მიღებული ნატეხებით. აბრაზიული გრანატებისათვის ტექნიკური მოთხოვნილებაა: სიმაგრე, დამსხვრევისას მოგვცეს მახვილი, მჭრელ კიდეებიანი ნატეხები, ჰქონდეს ქაღალდზე ან ტილოზე მიწებების უნარი.

XX საუკუნის 40-იანი წლებიდან დაიწყეს დაბალი სარისხის გრანატის აბრაზიული წვრილმანის გამოყენება

ცემენტის ფილების დასამზადებლად. იატაკის საფარს თუ მივუმატებო გრანატის მარცვლებს, იატაკის ფილები გაცილებით დიდხანს ძლებს და უფრო ლამაზიც არის. გრანატის ფილებს აგებენ სასტუმროების, ვაგზლების, ფოსტა-ტელეგრაფების და მაღაზიების იატაკებზე.

გრანატის ზოგიერთი სახესხვაობის ფერომაგნიტური თვისება გამოყენებულია თანამედროვე სწრაფმოქმედი გამოთვლითი მანქანების შესაქმნელად. ეს მანქანები წამში 100000 ოპერაციას ატარებენ. მსგავს მანქანებს იყენებენ კოსმოსური რაკეტების ფრენის ტრაექტორიის გამოანგარიშებისა და ფრენის დროს მართვისათვის. უკანასკნელ დროს ხელოვნურად დებულობენ გრანატული სტრუქტულის ნაერთებს, რომელთაც იყენებენ როგორც ნახევრად გრანატებს. გრანატებიდან შეიძლება დამზადეს სტრიზი-ბრილიანტის იმიტაცია. გრანატს იყენებენ კვანტურ გენერატორში, მან შეცვალა ლალი დაზერში და სხვ.

ოპალი

კეთილშობილი ოპალი $\text{SiO}_2\text{H}_2\text{O}$ მეორე კლასის იდუმალად მოციმციმე ძვირფასი ქვაა, ცისარტყელასებრ ფერთა თამაშით. იგი მეტად სასიმოვნო, მომაჯადოებული სანახავია. ქვის ამოზნექილ ზედაპირზე გამოჩნდება და ქვის შემობრუნებისას იცვლება წითელი, ნარინძისფერი, ვარდისფერი, ყავისფერი, მტრედისფერი, მომწვანო თუ სხვა ფერები; მათ აქვთ ოპალესცენცია – ფერთა ცისარტყელასებრ თამაში, ხან ცალკეულ წერტილებში იზოლირებულად აღძრული, ხან ერთმანეთში გარდამხვალი ნაზი ისტვერი ამეთვისტოს, კაშკაშა დურჯი საფირონის, თვალისათვის სამო ზურმუხტის, ყვითელი ტოპაზის და წითელი ლალის ფერები. ეს ფერები განსაზღვრავენ ძვირფასი ქვის სილამაზესა და ლირსებას. სპეკალის კაშკაშა ფერები კიდევ უფრო ლამაზი ხდება ქვის მტრედისფერ-რინისფერ ფონზე. სახელწოდება „ოპალი“ სანსკრინტული „უპალადან“ მომდინარეობს და ნიშნავს ძვირფას ქვას. ოპალი ამორფული მინერალია, ტიპიური მყარი ჰიდროგელი. ფერი: თეთრი, შავი, მტრედისფერი, მწვანე, ნარინჯისფერი. კეთილშობილი ოპალისათვის დამახასიათებელია ფერთა ცისარტყელასებრ გადასვლა – ოპალიზაცია; სიმაგრე 5,5-6,5, მონატები ნიუარისებრი. გამონაყოფია ფორმები: მტევნისები ან თირქმლისებრი, ამორფული კაჟმიწას აგრეგატებია, გამჭვირვალედან-შუქბამტარამდე, სინათლის გარდატეხა –

1,44-1,46. ოპალი ყოველთვის შეიცავს წყალს, რომლის რაოდენობაა 2-14%, იშვიათად 34%. არის უწყლო ოპალიც, რომელიც გახურებით გამოყოფს წყალს. მისგან სავსებით თავისუფლდება 250-ზე, ხოლო 700-ზე გარდაიქმნება ქრისტობალიტად და კვარცის ნარევში. ოპალი უნდა წარმოვიდგინოთ თავდგპირველად როგორც SiO_2 -ის ლაბისებრი ნალექი, რომელიც ჯერ რბილი იყო, დიდი რაოდენობით შეიცავდა წყალს, შემდეგ თანდათანობით კარგავდა წყალს და მყარდებოდა. ოპალის ჩვეულებრივი მინარევებია: MgO , CaO , ZnO , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , TiO_2 , K_2O , Na_2O . ოპალში Al , Fe , Zn , Ti , Ca -ის შედარებით მაღალი რაოდენობა აიხსნება თიხიანი და სხვა მინერალთა მინარევებით. ზოგჯერ კი მინარევები იმდენად მცირება, რომ SiO_2 -ის რაოდენობა 98-99%-ს აღწევს. ოპალის კრისტალური ფაზა წარმოდგენილია კვარცში გარდამავალი ქრისტობალიტით, ზოგიერთი ოპალი შეიცავს ტრილიტს.

შევერვის თავისებურებითა და ოპტიკური ეფექტის მიხედვით გამოყოფენ კეთილშობილი ოპალის შემდეგ სახესხვაობებს: თეთრი ოპალი, დია ფერის გამჭვირვალე, სინათლის თამაში დია მტრედისფერ ტონებში; შავი ოპალი. შავი ან ძლიერ მუქი ისტერი, ლურჯი, მწვანე. მკაფიო სინათლის თამაშით უპირატესად წითელ, მწვანე და ლურჯ ტონებში.

არლეკინი – ლაქებიანი ოპალი წითელი ფერის სიჭარით; „კატის თვალი“ – კეთილშობილი ოპალის იშვიათი სახესხვაობა კონცენტრიული ზონალურ კაშკაშა მწვანე გადასვლებით; ცეცხლა ოპალი – ჰიაცინტისებრ-წითლიდან თაფლისფერ-ყვითელი ცეცხლოვანი თამაში; ჯირაზოლი – მტრედისფერი და თეთრად შუქბამტარი ოპალი წითელ ტონებში ფერთა თამაშით; დედოფლის ოპალი – აგსტრიის ოპალების უნიკალური სახესხვაობა; ლეიკონ ოპალი – რძისებრ-მწვანე, მწვანე ან კარმინისფერი (ლიაფერი) თამაშით.

ძვირფას სახესხვაობებს გარდა მინერალი ოპალი ცნობილია სხვა სახესხვაობებითაც: ოპალ-ონიქსი – ჩვეულებრივი და კეთილშობილი ოპალის ფენების მონაცელეობით; ჩვეულებრივი ოპალი – გაუმჭვირვალე, შუქბამტარი, ფერთა თამაშის გარეშე, მათ შორის რძისებრ-თეთრი; ჰიდროფანი – მისთვის დამასხსიათებელია ოპალებსცენცია წყლით გაჯერების შემდეგ; პრაზოლი – შუქბამტარი, ვაშლისებრ-მწვანე ფერისა;

ხისებრ ოპალი წარმოიქმნა მერქანის ნატეხების ოპალიზაციის შედეგად.

ოპალის მრავალსახესხვაობათა შორის ელვარებათა და ფერთა თამაშით საიუველირო მნიშვნელობა აქვს სამ ძირითად სახეს: კეთილშობილ ანუ აღმოსავლეთის ოპალს, ცეცხლა და ჩვეულებრივ ოპალს.

კეთილშობილი ოპალი ერთ-ერთი ულამაზესი მოცილი ძვირფასი ქვაა. მისი სილამაზე გამოწეულია არა იმდენად ქვის ფერით, რამდენადაც შემობრუნებისას კაშკაშითა და ელვარებით. ძლიერი ოპალესცენცია, ფერთა ცისარტყელასებრ თამაში, ოპალის უცნაური ციმციმი, აისხნება მისი აგებულებით: ყველა ოპალი აგებულია ბურთულებისაგან (გლობულები). ჩვეულებრივ ოპალში გლობულების ზომა ძლიერ ცვალებადია, განლაგებულია ისე, როგორც თავდაპირველად მოხვდნენ – დიდი შუალედებით. ამიტომ იგი უშვებს და ფანტაზის სხვებს, ხოლო კეთილშობილ ოპალში (გლობულები) ერთგვაროვანია და ჩაწყობილია ისე, როგორც ჩოგბურთის ბურთები ყუთში. სინათლე თავლში იქრება ბურთულების ფერებს შორის ნაწილდება, გარდატყდება, მრავალჯერ აირეკლება და იშლება სპეცირის ფერებად. თეთრი ფერი იყოფა ფერად სხვებად: ამ მოულოდნელ გადასვლებს თან ახლავს ოპალესცენცია – ფერთა ცისარტყელასებრ თამაში.

კეთილშობილი ოპალი თავის მხრივ წარმოქმნის მრავალ ძვირფას სახესხვაობას, რომელიც ერთმანეთისაგან განირჩევიან ქვის ფერითა და „ანთების“ დროს წარმოქმნილი ფერებით. კეთილშობილი ოპალის ფერია თეთრი, მტრედისფერ-ნაცრის-ფერამდე. წითელი ფერის არღევინ-ოპალსაც იუგელირები აქთილშობილი ოპალის სინონიმად თვლიან.

ცეცხლა ოპალი აღმოსავლეთის კეთილშობილ ოპალთან შედარებით უფრო მუქია. აქვს ცეცხლოვანი ელვარება, წითელი ციმციმი, რომელიც გადადის ყვითელ ფერში. განსაკუთრებით ლამაზია ცეცხლა ოპალის ნარინჯისფერი ე.წ. „ალის ენები“; ამიტომ მას ალის ოპალსაც უწოდებენ. იგი ბრუნვის დროს განიცდის ოპალესცენციას; ფერი გამოწვეულია ნეინის ჟანგის კოლოიდის მინარევით. ცეცხლა ოპალი გამჭვირვალე ან შუქამბრარია. მისი ფერებია: მურა – წითელი, მურა – ყვითელი ან ღია ყვითელი. ფერით ძალიან პგავს ყვითელ ტოპაზს – ამ უკანასკნელისა და ყვითელი კვარცისაგან განირჩევა ხელის შეხებით (მათთან შედარებით უფრო თბილი გვეჩენება. განსხვავება არის სიმკვრივესა და

სიმაგრეშიც. ოპალის ორივე სიდიდე შედარებით ნაკლები აქვს). ცეცხლა ოპალი უნდა მოვარიდოთ ტენს, რადგან პაურზე დროთა ვირთარებაში უფრო ადვილად იშლება, ვიდრე პეტოლშობილი ოპალი.

ჩვეულებრივი ოპალი კეთილშობილ და ცეცხლა ოპალთან შედარებით ფერთა სუსტი თამაშით ხასიათდება. ელგარება მეტწილად მინისებრი აქს, ფერი – თეთრი და ნაცრისფერი, ნაწილობრივ შუქამტარია. ჩვეულებრივი ოპალის სახესხვაობებია: რძისებრ ოპალი (რძისებრ თეთრი, მომწვანო – მოყვითალო – მტრედისფერამდე), ფისისებრი ან ცვალისებრი ოპალი (თაფლისფერი ან ოქროსფერი), მურა ჰიდროფანი, ფოროვანი ოპალი (შეიცავს 32%-მდე წყალს), გაუმჭვირვალეა, მაგრამ წყალში მთავსებით გამჭვირვალე ხდება, რადგან შეიცავს წყალს. წყლის გარდატეხის მაჩვენებელი დაბალია ჰიდროფანის გარდატეხის მაჩვენებელზე. (სანამ ფორები სავსეა წყლით, ჰიდროფენას ისევე როგორც კეთილშობილ ოპალს ახასიათებს ფერთა ციმციმი) ლერწამის ოპალი (რძისებრ თეთრი ჰიდროფანი, წარმოიქმნება ტროპიკული ქვეყნების ბამბუკის ღეროვებში) და კახოლონგი (გაუმჭვირვალე, ფაიფურისებრი ან მინანქრისებრი ოპალი მოწითალო თეთრი, დია მოყვითალო, რომელსაც მარგალიტისებრ ოპალსაც უწოდებენ).

ოპალის ერთ-ერთი სახეა ნახევაროპალი, თეთრი ან მოყვითალო ფერის, მქრქალი, კიდევბში შუქამტარი მინერალი. აღნიშნული გაქს აგრეთვე ხის სტრუქტურის ოპალი. პრიზ-ოპალი, ოპალ-ონიქსი, არსებობს აგრეთვე ეშმური ოპალი, აგატ-ოპალი და სხვ.

სსნარიდან გამოყოფისა და აგრეგატის აგებულების მიხედვით არჩევენ აგრეთვე გეიზერიტს, რომელიც წარმოიქმნება SiO_2 -ით მდიდარი ცხელი წყალსხნარებიდან. იგი თეთრი ან ნაცრისფერი ფოროვანი მინერალია, გვხვდება ფენების, სტალაქტიტების ან კომბოსტოს ფორმის გამონაყოფების სახით. გეიზერიტის დამაზი სახესხვაობათა ფიორიტი – ფტორშემცველი გეიზერიტი, შუქამტარიდან გაუმჭვირვალემდე, თეთრი, მონაცრისფრო, ყვითელი, ზოგჯერ ბოჭკოვანი, სადაფისებრი ელვარებით. კეთილშობილი ოპალი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა და იყენებენ სამკაულებად, ასეთივე გამოყენება აქს ცეცხლა ოპალს, ჩვეულებრივი ოპალის ლამაზ სახესხვაობებს; ნახევრად ოპალი მესამე კლასის ქვასი ქვაა.

ოპალი გავრცელებული მინერალია. გამოიყოფა ცხელი და ციფი წყლებიდან გელების სახით. გამოყოფას იწვევს

წყლის აორთქლება, ტემპერატურისა და წნევის დაცემა, Ph-ის ცვლილებები. ოპალის წარმოქმნის პროცესები ამჟამადაც მიმდინარეობს; ოპალი ჰიპერგენულ ზონაში მრავალი სილიკატური მინერალის დაშლის საბოლოო პროდუქტია. იგი ორგანიზმების ცხოველქმედების პროდუქტიცაა და პოსტულაციური ჰიდროთერმული წარმოშობის მინერალიც. გვხვდება გულანური ქანების ნაპრალებში, უეოდებში, მინდალინებში. გულანურ მხარეებში ოპალი გამოიყოფა ცხელი წყაროებიდან, გეიზერებიდან; წარმოქმნება მაღანთა დაჟანგვის ზონაშიც გამოიყიტგის ქერქში ოპალი გვხვდება ბუდების და ძარღვების და სხვადასხვა ფორმის გამონაყოფების სახით. უკრაინასა და ყაზახეთში გვხვდება ოპალის კაოლინიტთან ნარევი ქანი – პელიკანიტი.

მეორეხარისხოვანი, უფრო სწორად, ნახევაროპალი არის უკრაინაში – კოლინის პელიკანიტურ ქანებს შორის. სამხრეთ ურალში იგი მოიპოვება ერტემევსკაიას მაღაროებში. ჩვეულებრივი ოპალი ცნობილია ალტაში, პალიტი იმიერ ბაიკალში გეიზერიტი, ცეცხლა ოპალი – კამჩატკაზე, რძისებრი ოპალი იაკუტიაში და სხვ. ნახევაროპალი დიდი რაოდგნობით მოიპოვება აგსტრალიაში, სამხრეთ უელსში. ჩვენს საუკუნეები ოპალის მთავარი მიმწოდებელია ავსტრალია. აქ ცნობილია კეთილშობილი ოპალის სახესხვაობანი: „იოვაის თხილის“ სახელწოდებით, შავი ფერის ოპალი, ფერთა ლამაზი ციმციმით. ეს უკანასკნელი დრულებისა და მარჯნების მიმართ ოპალის ფევერომორფოზეს წარმოადგენს. სპეცტრის ფერთა უწვევულო თამაშით ხასიათდება სამხრეთ უელსის დია ყვითელი მტრედისფერი ოპალი, რომელიც ცარცულ კირქვებში ქმნის ფსევდომორფოზებს ხეების მხარფებიანების, მოლუსკების მიმართ. ოპალი ზოგიერთი ცოცხალი ორგანიზმის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია, რომელიც ამ ორგანიზმების სიკვდილის შემდეგ ზღვის ფსკერზე ილექტი დიატომეტრების ჯავშანის რადიოლარიების ჩონჩხის, ღრუბელთა სპიკულების და სხვათა სახით. ამ ნალექებიდან წარმოქმნილი ოპალის ფხვიერი ფენა დროთა ვითარებაში მკვრივდება და სხვადასხვა მინარევებთან ურთიერთობით წარმოქმნის კაჟიან ქანებს – დიატომიტს, ტრეპელს, სპონგოლიტს, ოპიკას.

შესანიშვანი მექსიკის ოპალის ზოგიერთი სახესხვაობა: კეთილშობილი ოპალი, რძისფერი, გამჭვირვალე, ფერთა თამაშით (სიმაბანი), ყვითელი – წითელი ოპალი, გამჭვირვალე, ცეცხლოვანი იდალგო, არის უფერული ოპალიც (კერეტარო).

აშშ-ს ნევადას შტატში ცნობილია შავი ოპალი. ძლიერ დაშლილ, გაკვარცებულ ტრაქიზებთან არის დაკავშირებული მცირე აზიაში შაფანეს წინა მთებში კარამანჯიკის ბუდობი. აქ მოყვითალო, მოწითალო, ცეცხლოვანი – ყავისფერი, წითელი ოპალი ავსებს ქანის სიცარიელეებსა და ნაპრალებს. ჩეხოსლოვაკიაში, ჩერვნიცოან ახლის და მთა ლიბანკაზე, ოპალი ავსებს ანდეზიტებისა და ტუფების სიცარიელეებს, ნაპრალებსა და ფორებს. ოპალის წარმოშობა დაკავშირებულია პოსტგულკანური – თერმული სსნარებისა და გაზების ცირკულაციასთან; რძისებრ თეორი, გაუმჯორვალე ოპალში კეთილშობილი სახესხვაობა ქმნის თხელ შუაშრებს. კეთილშობილი ოპალის თანამგზავრებია ნახევაროპალი, ჰიდროფანი, თირკმლისებრი ჰიალიტი და სხვ. ძველი დროიდან მთელს მსოფლიოში ცნობილი იყო ჩეხოსლოვაკიის კეთილშობილი ოპალი, მაგრამ ავსტრალიის ბუდობების აღმოჩენების შემდეგ აქ მოპოვება შემცირდა. ოპალის მსოფლიო მოპოვების 95% ავსტრალიაზე მოდის. პირველი სინთეზური ოპალი მიღებულ იქნა 1972წ.

არქეოლოგიური მასალებით მტკიცდება, რომ ოპალს ანტიკური ხანის საქართველოში იცნობდნენ. მცხეთის სამარხებში აღმოჩენილ ნივთებს შორის ოპალის თვლიანი ოქროს ბეჭედიცა.

ოპალი მოხსენებულია ძველ ქართულ ხელნაწერებშიც. მაგალითად ითანე ბაგრატიონი „აალმასობაში“ ასე ახასიათებს ოპალს: „ოპალი ანუ ზღვის ცრემლი არს ძვირფვსთა ქვათა შორის მეხუთისა, ანუ მეექვსისა ხარისხისა მქონებელი. ფერით არის შაქრისა და რძისა ფერი, მყარი და ბზინვარე“.

საქართველოში ოპალი მთელ რიგ ადგილებშია ცნობილი: გვხვდება აჯამეთის სპონგოლითიანი ქვიშაქვებისა და ქალცედანის საბადოში. ოპალი და ნახევაროპალი მნიშვნელოვანი რაოდენობით ცნობილია ქობულეთის მიდამოებში, ზღვისპირზე, დამრგვალებული კენჭებისა და ზღვის „ცრემლების“ სახით ახალციხის აქატის ბუდობებში, უსწორო ფორმის გროვებში ქალცედანთან ერთ ზოგჯერ გვხვდება ოპალიც, აქ მეტწილად ქალცედონდაა გარდაქმნილი.

დასარულს, გვინდა მივუთითოთ გოდერძის გადასასვლელის (უთხისუბანი) გაქვავებულ ტყეზე. აქ ხეები გაოპალებულია. შავი, მოყვითალო, მწვანე და მურა გაქვავებული ხეები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სანახელავო ქად. უთხისუბანის გაქვავებული ტყის შესახებ ა. ფერსმანი წერს: „ხეების

დეროების ფერი შავი, ნაცრისფერი და ყავისფერია კვარცის თეთრი ძარღვებითა და გროვებით, ხოლო მინერალოგიური ბუნებით ისინი შეიკუთვნება ნახევრად ოპალსა და ქალცედონს“. ადგილობრივი მოსახლეობა გაოპალებულ ხეებს „სოჭიქვას“ უწოდებს. ასეთი სახის ოპალიდან ყველაზე ლამაზია მწვანე ფერის სახესხვაობა, საიდანაც შეიძლება ქვის ნაკეთობათა დამზადება.

საჟეროდ არ მიგანჩია საქართველოში (ანტიურ ხანაში და უცრო ადრეც) კვარცის ჯგუფის სხვა მინერალებთან ერთად ქალცედონისა და ოპალის ადგილობრივ მოპოვება. ლამაზი ელფერისა და ხარისხის სახესხვაობები ისტორიულ წარსულში გამოყენებულ იქნა, როგორც ნახევრადძვირფასი და სანახელავო ქვა. ოუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ სხვა ძვირფას და ნახევრადძვირფას ქვებთან ერთად შემოჰქონდათ ქალცედონისა და ოპალის სახესხვაობანიც.

საქართველოში ცნობილია ოპალიანი ქანი დიატომიტი (სოფ. ქისათიბი). იგი ფართოდაა გამოყენებული ქიმიურ მრეწველობაში, შთანთქმელებად, ფილტრებად, დინამიტებისათვის, სითბური და ბენზინით იზოლაციისათვის და სხვ.

ცირკონი

ცირკონი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა, ცნობილია ანტიკური დროიდან. სახელწოდება ცირკონი სპარსული სიტყვაა და ქართულად ნიშნავს ოქროსფერს. მისი ქიმიური შედაგნილობაა: $ZrSiO_4$, ZrO_2 -61,1% (Zr 49,5%), SiO_2 -32,9% მინარევებია: Fe_2O_3 -0,35%-მდე და მეტი, ხშირად CaO -0,05-4%-საც აღწევს ყველთვის შეიცავს ჰაფნიუმის ჟანგს HfO_2 -0,4-6%-მდე, ზოგჯერ 16%-მდეც კი.

მთელ რიგ შემთხვევებში დადგენილია ცირკონი P_2O_5 -ის იშვიათი მიწების, ცერიუმის Ce_2O_3 , ურანიუმის ჟანგების, აგრეთვე იტრიუმის ტანტალის და სხვათ არსებობა.

კრისტალდება ტეტრაგონურ სინგონიშაი. ცირკონი თორიუმის ThO_2 ურანიუმის U_2O_3 ჩვეულებრივ მცირე ზომის კარგად განვითარებული კრისტალების, პრიზმების, პირამიდების და მათი კომბინაციის სახით გვხვდება. ერთ სანტიმეტრზე დიდი კრისტალები იშვიათია, ზოგჯერ გვხვდება 5კგ-მდე წონის ცალკეული ეგზემპლარები. ცირკონის

კრისტალები მეტწილად ამდვრულია, ლაბზარული და გაუმჯორვალე, ზედაპირი ხშირად ხორკლიანი აქვს, კრისტალები მომრგვალებულია ისე, რომ მნელია პირვანდელი ფორმის დადგენა, ცირკონის სიმაგრეა 7-8, ზოგჯერ ჩამოდის 3,5-4-მდეც, სიმკვრივე 4,000-5,100 კგ/მ³; მონატები ნიჟარისებრი. გვხვდება, როგორც გამჭვირვალე, ისე შუქგამტარი და გაუმჯორვალე სახესხვაობანი; სხივტება 1,777-1,987, ორმაგი სხივტება 0,059, დისპერსია – 0,059. ელგარება აქვს ალმასური. მინისებრი, ცხიმოვანი. ცირკონის ფერებია: ყვითელი, მურა, ნარინჯისფერი, წითელი, ყავისფერი, ნაცრისფერი, გარდისფერი. ნაკლებად უფერო, მწვანე. მაღალი სხივტება და ძლიერი დისპერსია აპირობებს ბრილიანტისებრ კაშკაშა თამაშს. რადიოაქტიური ელემენტების (ურანიუმი, თორიუმი) მნიშვნელოვანი მინერავები არის მიზეზი ფიზიკური თვისებების მერყეობისა. რადიოაქტიური ელემენტის ზემოქმედებით მწვანე ცირკონი ზოგჯერ განიცდის მნიშვნელოვან ცელილებებს, სტრუქტურის რღვევას, ისე, რომ თითქმის ამორფული (მეტამოქტიური) ხდება.

ცირკონის სახესხვაობებია: а) პიაცინტი, გამჭვირვალე, წითელი, მეწამული, სხვადასხვა ტონის მოწითალო – ყავისფერი, იშვიათად მომწვანო ან იისფერი, უფერული. ალმასური ელგარებით – (პიაცინტი – ცირკონის კეთილშობილი სახესხვაობაა – მეორე კლასის საიუველირო ქვა. პიაცინტის კრისტალს ხშირად შიგნით აქვს ლაქები, წერტილები და ბუჭბულები, ჩანართები სითხეების სახით. გვხვდება ჩანართი ჩანართშიც. ზოგჯერ წაგრძელებული ჩანართები თორიენტირებულია კრისტალის მთავარი ღერძის პარალელურად. თორიუმის მინარევები ცირკონის კრისტალის ირგვლივ ხშირად წარმოქმნის წითელი ფერის შარავანდებს.

იუველირები პიაცინტს აძლევენ ბრილიანტისებრ ან ნარევ ფორმას, რომ უკეთ გამოჩნდეს ქვის ფერი და ელგარება. ფერით, ძლიერი ელგარებითა და ციმციმით სხვადასხვა ელფერის პიაცინტი გამორჩეული სასამქაულე ქვირფასი ქვაა. განსაკუთრებით ფერთა ძლიერი თამაშით აღსანიშნავია მუქი წითელი – პიაცინტი ტოპაზი. ცირკონის სხვა სახესხვაობებია: ბ) მალაკონი – რადიაქტიური ნივთიერებით (თორიმით) მდიდარი, უარგონი – მომწვანო, მუქი, ყავისფერი; დ) ცირტოლითი – ურანიუმით მდიდარი, დაშლილი (ცირკონი; ე) ბეკარტი ზეთისხილისებრ მწვანე ცირკონი; გ) „ალმასი მატურა“ (მატურა ნაპონია შრი-ლანკაში). უფერული, წყლისმიერი, გახეხილი

ცირკონის მარცვლები და კენჭები; ზ) ნაემატი - მწვანე, ნაცრისფერი ან მურა სახესხვაობა, რომელიც შეიცავს იტ-რიუმს, ცერიუმს, ტანტალს, თორიუმს, ურანის ჟანგებს სტალიტ-მტრედისფერი, ხელოვნური მზით მიღებული.

გახურების მიმართ ძლიერ მგრძნობიარეა წითელი და ყავისფერი ცირკონი, შედარებით ნაკლებ მგრძნობიარეა - მწვანე და ყვითელი. 300-ზე გახურებით ზოგიერთ ცირკონს ფერი ეკარგება, ან იძნეს ნაცრისფერს, ან მოყვითალო ფერს, ამდვრეული კრისტალები უფრო გამჭვირვალე, ლამაზი ხდება და იძნეს საიუველირო ქვის თვისებებს; ამ შემთხვევაში ძლიერდება ელარება, ბრილიანტისებრი ხდება.

ცირკონი მზეზე კარგავს თავის ბუნებრივ ფერს, თუ შემდეგ სიბნელეში მოვათავსებთ ზოგჯერ აღსდგება ბუნებრივი ფერი. შრი-ლანკას უფერო ცირკონი რადიუმის სხივების მოქმედებით ყავისფერი ხდება. შემდეგ მზეზე მოთავსებით კარგავს ხელოვნურად მიღებულ ფერს და პირიქით. ცირკონის, რომელმაც მზის სხივების მოქმედებით დაკარგა პირვანდელი ფერი, აღუდგება რადიუმის სხივების მოქმედებით.

უფერო ცირკონის აძლევენ ბრილიანტისებრ დაწახნაგებას, ფერადს კი საფეხურისებრს, ნაკლებ გამჭვირვალე, ქვებიდან კაბოშონებს ამზადებენ. ცირკონის სინონიმებია: პიაცინტი, ენგელგარდიტი, აზორიტი, აუერბაზიტი. ცირკონის მსგავსი მინერალებია: აქვამარინი, ქრიზობერილი, საფირონი, ჰესონიტი, სინთეზური შპინელი. მწვანე ცირკონის უპირატესად საკოლექციო მნიშვნელობა აქვს, ხოლო სინთეზურ ცირკონის - მხოლოდ მეცნიერული მნიშვნელობა. ცირკონის მეტი ნაწილი სმარდება ელემენტ ცირკონიუმის მიღებას. საიუველირო ცირკონი კი - უმნიშვნელო ნაწილს შეადგენს მინერალ ცირკონისას. მისი საიუველირო სახესხვაობანი ძლიერი იშვიათია და დაკავშირებულია მეტწილად კიმბერლიტებთან, საფირონშემცველ ტუტე ბაზალტებთან და სიენიტურ ან მიასკიტურ პეგმატიტებთან. ცირკონი ფართოდ გაგრცელებული აქცესორული მინერალია ტუტე მაგმური ქანებისა და პეგმატიტებისათვის. გახვდება მცირე ზომის კასრისებრი ფორმის გამჭვირვალე და უფერო კრისტალები წვეტიანი წვეროებით; გრანიტულ ძარღვებში გვხვდება პრიზმული იერის გამჭვირვალე, ვარდისფერი კრისტალები. პეგმატიტურ ძარღვებში ცირკონი იზომეტრული, დიპირამიდული, პრიზმული იერისაა, მაგრამ გაუმჭვირვალე, მუქი ფერისა. პეგმატიტურ ძარღვებში ხშირად გვხვდება დიდი ზომის კარგად განვითარებული

კრისტალები, რომლებიც ხშირად გვაძლევენ სამრეწველო მნიშვნელობის გროვებს. რადგან ცირკონი მაგმიდან შედარებით აღრე გამოიყოფა, იგი ხშირად გვხვდება სხვა მინერალებს შორის ჩანართების სახით. ცირკონი ასოციაციაში მინდვრის შტაპებთან, კორუნდთან, პიროქსენთან, აპატიტთან. მეტამორფული ქანები გნესები და ქარსიანი ფიქლები შეიცავს ცირკონის დამრგველებულ მარცვლებს. აქ ცირკონი მეორეული მინერალია, ხოლო მეტამორფული ქანები დანალექიდანაა წარმიქმნილი. ცირკონი, როგორც მედეგი მინერალი გვხვდება ქვიშრობებში, სამრეწველო თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს უკანასკნელია.

კოლის ნახევარქუნძულზე, ნეფელინიან სიენიტებში მოიპოვება დიაპირამიდული კრისტალები; ხრდილოეთ კარელიაში აეგმატიტურ ძარღვებში – ცირტოლითი, ილმენის მთებში 1937 წელს იპოვეს ცირკონის სამ კილოგრამზე მეტი წონის კრისტალი, რომელიც ამჟამად ინახება სანქტ-პეტერბურგის სამთო ინსტიტუტის მუზეუმში. ვიშნევის მთებში – ნეფელინიან სიენიტებში, ნეფელინურ აეგმატიტებში ნაპოვნია დიაპირამიდული და პირზმული კრისტალები (მალაკონი). ეს მინერალი ცნობილია აგრეთვე ბაიკალისპირეთში – სლუდიანქის აეგმატიტურ ძარღვებში, საიანში, პამირში და სხვ. ცირკონი ცნობილია იაკუტიის კიმბერლიტურ მილებში „ზარნიცა“, „მირ“ და „უდაჩნიაა“. უკრაინაში – დიაპირამიდული კრისტალები ცნობილია უმთავრესად მიასკიტსა სიენიტებში, ნაკლებად გრანიტგნეისებში და გრანიტებში (ამ უკანასკნელში გვხვდება მალაკონი).

ცირკონის ბუდობები ცნობილია: კამპუნია, ბირმა, ტაილანდი, ვიეტნამი, შრი-ლანკა, აშშ-ის მრავალ შტატში, მადაგასკარი, ნიგერია, ბრაზილია და სხვ.

საქმის გარდა ცირკონს დიდი გამოყენება აქვს ტექნიკაში. ცირკონს იყენებენ ტყვიის მეთოდით ქანების აბსოლუტური ასაკის განსასაზღვრავათ; იგი შეიცავს ცირკონიუმის ელემენტს, რომელსაც იყენებენ ატომური რეაქტორების მშენებლობაში. ალუმინის, ცირკონიუმისა და ზოგიერთი იშვიათი ელემენტების შენადნობებიდან ამზადებენ რეაქტიული ოვითმფრინავის ზოგიერთ დეტალს. ცირკონი გამოყენებულია სწრაფმჭრელი ფოლადის დასამზადებლად. ფეროცირკონიუმის მინარევი ფოლადთან, სპილენგნმთან, თითბერთან აუმჯობესებს სხმულის ხარისხს, ადიდებს შენადნობების სიმაგრეს და ქიმიურ მდგრადობას. ცირკონიდან დებულობენ ცირკონიუმის

ქანგს, რომელსაც აქვს სუსტი სითბოგამტარობა და გაფართოების მცირე კოეფიციენტი. მას იყენებენ მჟავა და ცეცხლგამძლე ტიგელების წარმოებაში, ცეცხლგამძლე მჟავაგამძლე ლაბორატორიული ჭურჭლის დასამზადებლად, მას უმატებენ კვარციან მინას (2,5%-მდე). ცირკონი გამოყენებულია აგრეთვე ცეცხლგამძლე აგურისა და ცემენტის წარმოებაში. ამ გზით მიღებულ ცემენტს კი იყენებენ ელექტროსადნობი დუმელების შიგა ნაწილების მოსაპირეეთებლად, თეთრი მინანქრისა და ძლიერ ძლგრადი სალებავების დასამზადებლად. ლითონური ცირკონიუმისა და მაგნიუმის შენადნობი გამოიყენება უკამლო ანთებისათვის (აპირალებისათვის, სინათლის სიგნალიზაციასა და ფოტოგრაფიაში). სამეცნიერო – კვლევითი მუშაობისათვის საჭირო ხელსაწყოთა წარმოებაში სუფთა ცირკონიუმი ცვლის პლატინას. მას იყენებენ თერმოელექტრობად პირომეტრებში და სხვ. ქიმიური ელემენტის ჰაფნიუმის ერთადერთი წყაროა მინერალი ცირკონი. ჰაფნიუმს იყენებენ ბირთვულ ენერგეტიკაში, რაკეტული ძრავების დეტალებისათვის, ელექტროტექნიკაში, რადიოლამპების დასამზადებლად და სხვ.

ძველ ქართულ წყაროებში მინერალი ცირკონი სეილონის სახელწოდებითაა მოხსენებული. უფრო სწორად სეილონის ქვეშ ამ უკანასკნელის სახესხვაობა პიაცინტია ნაგულისხმევი. პიაცინტი კი, როგორც აღნიშნული გვაქვს ცირკონის გამჭვირვალე სახესხვაობაა (წითელი, ნარინჯისფერი, მურა, იშვიათად მწვანე).

რაფ. ერისთავი სეილანს განსაზღვრავს, როგორც ცირკონს. პეტკანოვის მიხედვით ცირკონი ანუ პიაცინტი და სეილანი სინონიმებია. პიაცინტი ძველად ლიგურის – ლიგვირიონის სახელწოდებითაც იყო ცნობილი. ასე აქვს აღნიშნული მ. პილიავეს, გ. სმიტს აღნიშნული აქვს რომ ლიგური არის ცირკონი. ვ. ნოზაძესაც (იხ. ვ. ნოზაძე „ფერთა-მეტყველება ვეფხვისტყაოსანში“) მითითებული აქვს, რომ ლიგურიუს, იგივეა რაც პიაცინტი.

პიაცინტ-სეილანის სინონიმი ლიგვირიონი ბიბლიაში ხშირადაა ნახსენები. ძვირფასი ქვების შესახებ X საუკუნის ხელნაწერ თვალთაიში თორმეტ ძვირფას ქვას შორის ყველაზე გრცლად ლიგვირიონია აღწერილი. მას ახსენებს ი. შავთელიც: „ბივრილიონი, ლიგვირიონი, ურთიერთობით შორის შთათხრილინი“. ლიგვირი ანუ ლიგვირიონი აღწერილი აქვს „კალმასობის“ ავტორს იონე ბაგრატიონსაც.

მატერიალური კულტურის ძეგლები მიგვითოვებენ საქართველოში სეილანის (ჰიაცინტის) გავრცელებაზე. სეილანს საქმაოდ დიდი გამოყენება ჰქონია ელინისტურ და რომაულ გლოპტიკაში. საქართველოში სეილანის გემმა, როგორც მ. ლორთქიფანიძე აღნიშნავს იშვიათია და ახ.წ. პირველი საუკუნით თარიღდება. „რომაულ გემმა – ინტალიო მოწითალო ფერის ჰიაცინტისა, გამჭვირვალე, წვეთისფერი მოყვანილობისაა, ვერცხლის ბეჭედს ამკობს“. ანტიკურ დროს ეკუთვნის არმაზის საფლავებში ნაპოვნი სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად სეილანით შემკობილი ქინძისთავები (ალ. კალანდაძე).

მცხეთის სვეტიცხოვლის (სიგელი №376) ერთ-ერთ ხატს გარშემო სხვა ქვებთან ერთად „სეილანი უსხედს“. სიონის ღვთისმშობლის ხატს ადგილზე უზის „ათი ზურმუხტი და მათ შორის დიდი ოთხეუთხოვანი წითელი სეილანი“. ღვთისმშობლის მარცხენა მხარეზე არის „თორმეტი დიდი და მცირე სეილანი“. იგი გამოყენებულია გვირგვინზეც. სიონის ერთ-ერთ მიტრას, სხვა ქვებთან ერთად ამკობს სეილანი. სიონის ერთ-ერთი პანალია შემკულია წითელი სეილანის ქვებით.

XVIII. მზითვის წიგნებში ხშირადაა მოხსენიებული სეილანით მოჭედილი ხატები და ჯვრები. ფიტარეთის მონასტრის ნივთების ნუსხაში (XVIII. დასაწყისი), აღნიშნულია სეილანის ბეჭედი, 1799წ. მანუჩარ მდიგნის სახლიდან წაღებულ ნივთებს შორის არის „სეილანის ბეჭედი“.

სეილანი აღწერილი აქვს იოანე ბაგრატიონის: „სეილანი ქუა ესე ... ფერად ჩაჭირებული ჯიგარი ანუ ჭიისფერი ჩაჭირებული, და რომელიმე არს გამჭვირვალე და რომელიმე არა, ოდესმეცა ესრეთივე სიმტკიცე მეტი აქვს ბროლზეცა და მერვე ხარისხსა შინა არს დადგებული... საფასით უკეთუ კარგია ესწორების ამათისტოსა მცირედ ნაკლები“ (H -2170).

ძვირფასი ქვის ცირკონის – სეილან-ჰიაცინტის ბეჭედები საქართველოში ცნობილი არ არის. იგი შემოტანილია როგორც აქცესორული მინერალი გვხვდება ქანებში.

სპოდუმენი

სპოდუმენი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა. „სპოდუმენოს“ ბერძნულად ფერფლისებრს ნიშნავს. სახელწიდება აქედან მიიღო. იგი ფენულისებრ-ნაცრისფერია. მისი ქმიური შედგენლობაა: $\text{LiAl}[\text{Si}_2\text{O}_6]$; მასში შედის Li_2O -8,1%, Al_2O_3 -27,4%, SiO_2 -64,5% სპოდუმენის მინარევებია: ნატრიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი,

რეინა, გალიუმი; ზოგიერთი სახესხვაობა შეიცავს ქრომს, მანგანუმს და ვანადიუმს, იშვიათად ცეზიუმს. სპოდუმენტი ლითოუმის მთავარი მადანია. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალთა იერი გრძელპრიზმულია, ჩვეულებრივ 1-10სმ, ზოგჯერ გვხვდება 1მ. სპოდუმენტი გვაძლევს ყველაზე დიდი ზომის კრისტალებს. სპოდუმენის ყველაზე დიდი კრისტალი 65 ტ. მასის 12,6მ სიგრძის, 13x2x1მ² განივევეთის ივეს აშშ-ის სამხრეთ დაკოტის შტატში. გვხვდება ფირფიტი-სებრ-ჭოკისებრი აგრეგატის, მკვრივი ფარულეპრისტალური მასების სახითაც. მიღებულია სპოდუმენის საფეხურისებრი დაწახნაგება, სპოდუმენის სიმაგრეა 6,5-7, სიმკვრივე 3,100-3,200კგ/მ³, გარდატეხის მაჩვენებელი 1,654-1,669, ელვარება – მინისებრი, ტკეფვებობა სიბრტყეზე სადაფისებრი. დისპერსია – 0,017. ჩვეულებრივ თითქმის თეთრია, ფერფლისფერი, ნაცრის-ფერი, მოყვითალო ან მომწვანო.

გარდა კუნციტის და გოდენიტისა სპოდუმენის საიუველირო სახესხვაობა ჩვეულებრივი სპოდუმენი ანუ ტრიფანი – უფერულია ჩალისებრ-ყვითელი ან მოყვითალო – მომწვანო, ციმათოლითი – სპოდუმენის დაშლით წარმოქმნილი ალბიტისა და მუსკვიტის ნარევი, ბოჭკოვანი სტრუქტურითა და აბრეშუმისებრი ელვარებით.

მრავალი სპოდუმენი განსაკუთრებით სუსტად შეფერილი უფერულდება მზის სინათლეზე. სპოდუმენი გრანიტული პეგმატიტების ტიპომორფული მინერალია. გამოიყოფა პეგმატიტური ძარღვების წარმოქმნის პნევმატოლიტური ეტაპის ბოლოს (ფერსმანის მიხედვით F და G ფაზებში), ჰიდროთერმული ეტაპის საზღვარზე შეიძლება წარმოიშვას ჰიდროთერმული ჩანაცლებითაც. საიუველირო სპოდუმენი გვხვდება კვარც სპოდუმენური ზონის კიდური ნაწილების მიარულ სიცარიელეში. ისინი გვხვდება ზოგჯერ კვამლა-კვარცთან, ვორობიერი ტოან და მინდვრის შპატთან ერთად. შტატ მინას-ჟერაისში (ბრაზილია) გამჭვირვალე სპოდუმენი ცნობილია მიაროლურ სიცარიელეში 1877 წლიდან. საიუველირო სპოდუმენის საბადო გვხვდება კალიფორნიაში პალასპეგმატიტურ რაიონში, სპოდუმენის საბადოები ცნობილია ბრაზილიაში, მადაგასკარზე, ბირმაში, ავდანეთში, თურქისტანის ქედზე და იმიერ ბაიკალში.

გამჭვირვალე სპოდუმენი არის მეორე კლასის საიუველირო ქვა. ამასთან ერთად სპოდუმენი უმნიშვნელოვანესი ტექნიკური ქვაა, იგი ლითოუმის ძირითადი მადანია. მისგან დებულობებს ლითოუმის პრეპარატებს, რომელსაც იყენებენ ბირთვულ

ენერგეტიკაში. იგი ერთადერთი წეაროა ტრიტიუმის – წყალბადის რადიოაქტიური იზოტოპის მისაღებად, რომელსაც იყენებენ თერმობირთვულ რეაქციებში. ლითიუმი ასევე გამოყენებულია ატომურ რეაქტორებში, სილიკატურ მრეწველობაში, ელექტროკერამიკის წარმოებაში. შავსა და ფერად მეტალურგიაში პლასტიკური საპოხავების მისაღებად. ლითიუმის იყენებენ აგრეთვე მედიცინაში, პიროტექნიკაში, რენტგენოგრაფიაში და სხვ.

ლითიუმის კარბონატის Li_2CO_3 , Al_2O_3 და SiO_2 შედნობით მიღებულია ხელოვნური სპოდუმენის მოდიფიკაცია, რომელიც ბუნებრივი სპოდუმენისაგან სხივდება ოპტიკური თვისებებით. ბუნებრივი სპოდუმენი გახურებით (690°) უფრო მდგრად სპოდუმენად გარდაიქმნება.

სპოდუმენის სახესხვაობანი გამჭვირვალე, ლამაზი ფერის კუნციტი და გიდენიტი მეორე კლასის ძვირფასი ქვებია; ისინი ზოგჯერ ცნობილია სპოდუმენ-ამეთისტი-კუნციტის და სპოდუმენ-ზურმუხტ-გოდენიტის სახელწოდებითაც.

1879 წლიდან ცნობილია სპოდუმენის ორი საიუველირო სახესხვაობა გიდენიტი და კუნციტი.

გიდენიტი

ფერი: მოყვითალო – მწვანე ზურმუხტისებრ-მწვანემდე, სიმაგრე 6-7, სიმკვრივე 3,160-3,200. ტკეჩვადობა სრული პრიზმის მიმართ, მონაცენი – უთანაბრო, სხივთტებვა – 1,655-1,680, ორმაგი სხივთტებვა 0,01015, დისპერსია – 0,017. პლეოქროიზმი მკაფიო – მტრედისფერი მწვანე – ზურმუხტისებრი მწვანე – მოყვითალო.

გიდენიტის ზურმუხტოვანი და მტრედისფერი – მწვანე ფერი დაკავშირებულია V^{3+} იონების არსებობასთან. სპოდუმენის მომხიბლელი ზურმუხტისებრი – მწვანე ფერის სახესხვაობის მოპოვება 1879 წლიდან ხდება ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში.

სახელწოდება მიიღო ამერიკელი მინერალოგის ჟევიდენის საპატიოცემულოდ. გიდენიტის საბადოები ცნობილია: ბრაზილიაში, მადაგასკარზე აშშ-ში, ბირმაში, ავდანეთში. დაწახნაგების ფორმაა ჩვეულებრივ – საფეხურისებრი, იშვიათად ბრილიანტისებრი. გიდენიტი შეიძლება შეგვეშალოს ბერილთან, ქრიზობერილთან, ეკლაზთან, მკრთალ ზურმუხტ-

თან, მწვანე ტურბალინთან. ყველაზე დიდი გიდენიტი (3x0,6სმ ზომის) დაცულია ვენის ბუნების ისტორიის ინსტიტუტში.

პუნქტი

ფერი: იასამნისფერ-ვარდისფერი, სიმაგრე 6-7, სიმკვრივე 3,160-3,200 ტკებადობა სრული – პრიზმის მიმართ, მონატები უთანაბრო, კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმული ფირფიტისებრი, გამჭვირვალება სხივთბება 1,655-1,680, ორმაგი სხივგეხვა 0,015, დისპერსია 0,017, პლეოქროიზმი მკაფიო – იასამნისფერი მკრთალი – ვარდისფერი უფერული. ქვას სახელი ეწოდა ამერიკელი გეოლოგის დ.კუნცის საპატივცემულოდ. კუნციტის დიდი ზომის კრისტალები (კალიფორნიის შტატიდან 2200გ) დაცულია ჰარვარდში. უნიკალურია ბრაზილიის კუნციტი (880 კარატი) – სმიტსონის ინსტიტუტში. კუნციტის საბადოები: პალარიკ – კალიფორნიაში, ვანდებერგი; სანპედრო, სტოუნი – პოინტი (ჩრ.კაროლინა, აშშ); ავღანეთში – ისტყვრ-წითელი კუნციტი, კულამის ბუნები, საბადო 1973-1975 წწ. მოპოვებულ იქნა 1200 კგ კუნციტი და სპოდუმენი. კუნციტის დიდი კრისტალების ზომა 4x20x15სმ. აქვე გვიჩვით მზის სინათლის ეშინია, მუზეუმებში ის ჩვეულებრივ შავი ხუფის ქვეშ ინახება.

მესამე კლასი

ტურმალინი

ტრმალინი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა (მისი მუქი წითელი ფერის სახეს გაობა, რუბილიტი მეორე კლასისაა). მიუხედავად იმისა, რომ ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებისათვის ტურმალინი ცნობილი იყო ანტიური დროიდან, ეს ძვირფასი ქვა პირველად ეკროპაში ამსტერდამში პოლანდიელების მიერ შემოტანილ იქნა 1703 წელს. ამ ქვას სინგალური ენიო ტურმალინი ეწოდება. რაც ნიშნავს ქვას, რომელიც იზიდავს ფერფლს, იგი დაკავშირებულია ტურმალინის გახურებით დაელექტროებათან.

ტურმალინის აქვს რთული და ცვალებადი ქიმიური შედგენილობა: $\text{NaMg}_6[\text{B}_3\text{Al}_3\text{Si}_6\text{O}_{25}][\text{OH}]$; ცვალებადი შედგენილობის რთული მონოსილიკატია; აქვდან SiO_2 შადგენს 30-40%. B_2O_3 – 8-12%-ს, Al_2O_3 – 18-44%-ს, MgO – 25%-მდე, H_2O – 1-4%. გარდა ამისა მონაწილეობს $\text{FeO}+\text{Fe}_2\text{O}_3$ (38%-მდე), CaO , K_2O , Li_2O , MnO , Cr_2O_3 , Fe და Cl – 4%-მდე. ქიმიური შედგენილობის მიხედვით არჩევენ: ნატრიუმიან ან ლითიუმიან ტურმალინს ან ორივეს ერთად, კალიუმიან ტურმალინს, რინიან ან მაგნიუმიან სახეს გაობებს. გვხვდება ქრომის შემცველი ტურმალინიც. იგი კრისტალება ტრიგონალურ სინგრინიაში, უმთავრესად გვხვდება კრისტალების სახით. კრისტალებს აქვს სხვადასხვა ფორმა: პრიზმული, სვეტისებრი, კასრისებრი, ჭოკისებრი, ნემსისებრი. არსებობს აგრეთვე დახლართულ-ბოჭქოვნი და რადიალურ-სხივოსნური აგრებატები („ტურმალინის მზე“), ფარულკრისტალური და მარცვლოვანი მკენივი მასები. წვეულებრივ, კრისტალები მცირე ზომისაა, მაგრამ გვხვდება გმიგანტებიც - ერთი მეტრი სიგრძისა. შერლი კი ხშირად აღწევს ორ-სამ მეტრსაც. მარკავილში (აშშ, ალაბამის შტატი) აღწერილია ერთი მეტრი სიგანის 100 კგ-იანი კრისტალი. 1898 წელს ნერჩინსკთან იპოვეს ტურმალინის 48 კგ-იანი საუცხოო ვარდისფერი კრისტალი, რომელიც ინახება სანქტ-პეტერბურგის სამთო ინსტიტუტის მინერალოგიის მუზეუმში.

ტურმალინის სიმაგრეა 7-7,5, სიმკვრივე 3,000-3,200 კგ/მ³. ელგარება მინისებრი, მონატები უთანაბრო გამჭვირვალე გაუმჭვირვალემდე, სინათლის გარდატეხა 1,616-1,652, ორმაგი სხივთტეხა – 0,014-0,044, დისპერსია – 0,017; გარდისფერი,

წითელი, ნარინჯისფერი – ყავისფერი, ყვითელი, მწვანე, ღურჯი, წითელი – იისფერი, უფერო, შავი, პოლიქრომული ტურმალინი სასიათდება უჩვეულო ლამაზი ფერგბით. ტურმალინი ფერგბითა და სახესხვაობებით განსაკუთრებით საინტერესო მინერალია. ფერგბის სიუხვით იგი ძვირფას ქვებს შორის პირველ ადგილზეა, მის კრისტალებს აქვთ მკვეთრად გამოსახული დიქროიზმი. ტურმალინის სახესხვაობებს შორის ცისარტყელას ეველა ფერია. ცნობილია აგრეთვე მისი უფერო სახესხვაობა. ტურმალინში შეიძლება შეგვხვდეს გადასხვლები ნაზი ვარდისხებრიდან მუქ ლალისფრამდე, ლია მწვანედან მუქ მწვანემდე, ლია ღურჯიდან მუქ ღურჯამდე. პლეოქრომზი ჩვეულებრივ ძლიერი, მკაფიო: წითელი – მუქი – წითელი, ყვითელი – ლია ყვითელი, ყავისფერი – მურა, მუქი მურა ფერი, მწვანე – მუქიდან ლია მწვანემდე. ღურჯი – მუქი ღურჯიდან მტრედისფერამდე.

ტურმალინი პოლიქრომული მინერალია, ზოგჯერ მისი კრისტალის ერთი ბოლო ვარდისფერ-იისფერია, მეორე კი ღურჯი, მწვანე ან ლილისფერი საკოლექციო კრისტალების ერთი ბოლო შავი ფერისაა, მას „მავრის თავს“ უწოდებენ, წითელი ფერისას „თურქის თავს“. პოლიქრომიზმის მოვლენა გამოწვეულია კრისტალის ზრდის დროს მინარევის შედგენილობის ცვლილებით. მაგალითად, მანგანუმის მინარევის გამო, შეიძლება ერთი ბოლო ვარდისფერი იყოს, რაინის მინარევმა კი მას მისცეს მწვანე ფერი. პოლიქრომულ ტურმალინებში არჩევენ ფერთა ზონალობის ორ ტიპს: სიგრძიგ-ზოლური და კონცენტრიული. პირველ შემთხვევაში იცვლება კრისტალის ფერი წაგრძელების გასწვრივ, მეორე შემთხვევაში კრისტალის განივალებით გავაქს რგოლის სხვადასხვა შეფერვა. სპეციალის უფერო და ლამაზი ფერის სრული გამჭვირვალე სახესხვაობანი ცნობილია კეთილშობილი ტურმალინის სახელწოდებით. რაინის მოკლებული ტურმალინები ლია, ვარდისფერი, წითელი, ყვითელი და მწვანე ფერისაა. მაგნიუმ-რკინიანი სახესხვაობანი მუქი მწვანე და შავია.

ფერის მიხედვით ტურმალინის უმნიშვნელოვანები სახესხვაობებია: რუბელიტი, ლათინურად ნიშნავს მოწითალოს, ქვის ფერია ვარდისფერიდან წითელ ფერამდე. ყველაზე ძვირფასია ლალისფერი წითელი სახესხვაობა. აღნიშნული გვაქს, რომ რუბელიტი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა, დრავიტი სახელწოდება მიიღო ადგილის მიხედვით (დრავე – აქსტრიაში). ქვის ფერია მოყვითალო – ყავისფერიდან მუქ-

ყავისფერამდე. ვერლიტი იტალიურად „მწვანე ქვა“, სხვადასხვა ელფერის მწვანე, განსაკუთრებით ძვირფასია ზურმუხტისებრი მწვანე სახესხვაობა. კეთილშობილი ტურმალინიდან ყველაზე მეტად გავრცელებულია ვერლიტი, ინდიგოლითი. სახელწოდება მიიღო ქვის ფერიდან. ქვა სხვადასხვა ელფერის ლურჯია. ლამაზი ლურჯი ტურმალინი ანუ ინდიგოლითი იშვიათი სახესხვაობაა, მას ბრაზილიის საფირონსაც უწოდებენ, ხოლო ბრაზილიის მწვანე ტურმალინს, ბრაზილიის ზურმუხტს უწოდებენ. ბრაზილიის საფირონი მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა. ახროიტი – (ბერძნულად უფეროს ნიშნავს) ტურმალინის იშვიათი, უფერო ან თითქმის უფერო სახესხვაობაა შერლი, სახელწოდება მომდინარეობს გერმანულ ენაზე მინერალთა საერთო სახელწოდებიდან, რომელიც გვხვდება მაღნეულ მინერალებთან ერთად. შერლი ტურმალინის ძლიერ გავრცელებული შავი ფერის სახესხვაობაა, დიდი ნატეხები გაუმჭვირვალება, თხელი ფიფრულიტები კი შუქამბარია, აქეს ძლიერი ლიქროზმი. მიცნიერულ ლიტერატურაში მიღებულია ტურმალინის კლასიფიკაცია ქიმიური შედგენილობის მიხედვით:

ბიურგერიტი – რკინიანი ტურმალინია Fe^{3+} , დრავიტი ნატიუმ-მაგნიუმიანი, ელბაიტი – ლითიუმიანი, შერლი Fe^{2+} -ით მდიდარი, ტსილაიზიტი – მანგანუმიანი, უვიტი – კალციუმ-მაგნიუმიანი, აქედან ვარდისფერი ელბაიტი ტურმალინი არის ყველაზე მეტად გამოყენებული საიუველირო საქმეებში. მეორე კლასის ძვირფასი ქვა რუბელიტი ლითიუმიანი ტურმალინის – ისფერვარდისფერი ელბაიტის ყველაზე ლამაზი სახესხვაობაა. წითელი ტურმალინი ძლიერ პიგმენტის დალს, ამიტომ უწოდეს რუბელიტი, XVIII საუკუნიდან რუსეთში კი უწოდებენ სიბირიტს ანუ „ციმბირის ლალს“.

ტურმალინი, იმის გამო რომ რბილია, ბეჭდისათვის არ გამოიყენება, ძირითადად იყენებენ ლილების საყურევების, გულქანდების და საკინძეებისათვის. საყურევებისათვის გათვალისწინებულია დაწახნაგების წვეთისებრი ფორმა. სშირად ქვებს ბრილიანტისებრი დაწახნაგება აქვს, ხოლო ქვემოდან-საფეხურისებრი ზოგჯერ ზემოთაც საფეხურისებრი დაწახნაგებაა. ბოჭკოვანი სტრუქტურის ქვები შეიძლება დაწახნაგდეს კაბოშონის ფორმად, რათა გამოვლინდეს „კატის თვალის“ ფენტი. მწვანე და ვარდისფერ ტურმალინებში ყველაზე უკეთ შეიძლება გავარჩიოთ ტურმალინის „კატის თვალი“. შერლს იყენებენ სამგლოვიარო მორთულობისათვის. ტურმალინი

ძვირფასი ტექნიკური ქვაა, გახურებისას, ხახუნითა და დაწევით პიროელექტრულ და პიეზოელექტრულ თვისებებს იძენს, რის გამოც იყენებენ ელექტროტექნიკასა და რადიოტექნიკაში სტაბილიზატორების ფირფიტებად, რკინამოკლებულ სახესხვაობებს იყენებენ აკუსტოელექტროტექნიკაში, რატიკაში, რადიოტექნიკაში. ტურმალინის ორმაგი სხივთეხის თვისებები გამოყენებულია ე.წ. „ტურმალინის მაშებისათვის“ (სინათლის პოლარიზაციის მოვლენების დემონსტრირების ხელსაწყო).

საიუველირო ტურმალინი წარმოიქმნება პეგმატიტებში ა.ე. ფერსმანის მიხედვით, ტურმალინები პეგმატებში F-G – გეოფაზაში კრისტალდება შემდეგი თანამიმდევრობით: შავი შერლი, ლურჯი ინდიგოლითი, მწვანე ვერლიტი, ვარდისფერი რუბელიტი, უფერო ახროიტი. დრაკიტული და უვიტური შედგენილობის ტურმალინები დაკავშირებულია ბორის შემცველი თიხა-ფიქლების რეგიონულ მეტამორფიზმთან. ტურმალინის ბუდობები დაკავშირებულია მუავე გრანიტული მაგმის დერივატებთან. წარმოშობის ტემპერატურული პირობები სხვადასხვაგვარია, ამიტომ გვხვდება გრანიტებში კრისტალიზაციის უკანასკნელ სტადიაზე, პეგმატიტებში, პნევმატოლიტურ და მაღალ ტემპერატურულ ჰიდროთერმულ ძარღვებში.

ტურმალინის სამკულებისათვის იყენებდნენ XVI, განსაკუთრებით XVII-XVIII საუკუნეებიდან. მოსკოვის კრემლის იარაღის პალატაში დაცულია იოანე პრედტეხის პანალი შესრულებული XII საუკუნეში ბიზანტიელი ოსტატების მიერ, რომელიც შემკულია ტურმალინით, იქვე არის XVI საუკუნის გამოყენებითი ხელოვნების შესანიშნავი ძეგლები – ტურმალინით შემკული ხატები, ტურმალინი ამკობს რუსეთის მეფეების მიხეილ რომანოვის, ივან ალექსის ძის (XVIII) გვირგვინებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ალმასის ფონდში დაცული „დიდი ლალი“ ანუ „ცეზარის ლალი“, რადგან დიდხანს მას თვლიდნენ ლალად, სინამდვილეში ტურმალინი აღმოჩნდა.

ყველაზე საინტერესო იყო ტურმალინის იმიერ-ბაიკალის ბუდობები, აქედან ტურმალინის იღებდნენ ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან. მთავარი ბუდობი მდებარეობდა ბორშჩნევორინის ქედზე (შერლის მთა). გრანიტ-გნეისებში მოქცეული პეგმატიტების ბუდობებთან ხშირია ფერადი და პოლიქრომული ტურმალინის გროვები. მათ შორის მწვანე, ყვითელი, ზოგჯერ უფეროც. აქ ერთ-ერთი პეგმატიტური ძარღვიდან მოპოვებულია რამდენიმე ათეული კილოგრამი

ფერადი ტურმალინის გამჭვირვალე კრისტალები. ვარდისფერი ტურალინის ლამაზი კრისტალები ცნობილია ნერჩინსკთან ახლოს (მდ. ურაულგის ხეობა). ვარდისფერი, ლურჯი და მწვანე ტურმალინის საუცხოო კრისტალები ნაპოვნია ურალში – ლიპოვკაში. შერლიკი – იმიერ-ბაიკალი გარდა ამისა მოიპოვება უკრაინაში (ვოლინსა და აზოვისპირეთში).

ტურმალინი დიდი რაოდენობით მოიპოვება სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკაში. გრანიტულ პეგმატიტებში მეტწილად გვხვდება დია მწვანე, მწვანე, ლურჯი და დია ლურჯი ფერის ტურმალინი. მადაგასკარზე ტურმალინის ბუდობები უფრო მრავალრიცხვანია, მაგრამ მეტი ნაწილი გამომუშავებულია. ტურმალინი აქაც პეგმატიტურ ძარღვებთანაა დაკავშირებული. შერლი ყველა სახის ძარღვებში გვხვდება, ხოლო ფერადი ტურმალინი მხოლოდ ნატრიუმ-ლითოუმიან პეგმიატიტებში. ქანებს შორის სიცარიელეში, ზოგჯერ გამოფიტვის პროდუქტებში – ლატერიტებში.

შრი-ლანკაში ამჟამად პოულიტენ ყავისფერ და მოყვითალო – მწვანე ტურმალინს, ვარდისფერი ტურმალინი ნაპოვნია ზემო ბირმაში, მწვანე ტურმალინი – ტაილანდში, ტურმალინი საფირონთან ერთად კაშმირში (ინდოეთი). საიუველირო ტურმალინი – ავდანეთში. აქ დარაე-პიჩის საბადოში ნაპოვნია 1-20სმ სიგრძის 0,2-5სმ დიამეტრის ტურმალინი, აგრეთვე 40სმ სიგრძისა და 15 სმ დიამეტრის პოლიქრომული ტურმალინი წითელ-გარდისფერი გულით და მწვანე არშით. აშშ-ში ბევრგან მოიპოვება ცნობილი ტურმალინი, უმთავრესად სან-დიეგოსა და კალიფორნიის სამხრეთი. ტანზანიაში ცნობილია მწვანე საიუველირო კრისტალები, ელბაზე – ვარდისფერი, მოყვითალო და მწვანე ფერის ქვები, გერმანიაში იგი ქვიშრობებში გვხვდება.

ქვირფასი ქვის ტურმალინის მოპოვება წარმოებს ძირეული ბუდობებიდან, ქვიშრობებიდან და ნაწილობრივ ლატერიტებიდან.

ტურმალინი საქართველოში ცნობილი არ არის. არქეოლოგია და ხელოვნების ძეგლები, არავითარ მასალას არ იძლევა ქველ საქართველოში ამ ქვის გამოყენების შესახებ, იგივე ითქმის ქართულ წერილობით წყაროებზე. ვარაუდობენ, რომ ქველ ქართულ წერლობით წყაროებში მოხსენებული ლიგვირიონი იგივე ტურმალინია, თუ ეს ასეა, მაშინ ქართულ წყაროებში ლიგვირიონზე საქმაო მასალა არსებობს („ოვალთა“ და სხვ.).

კორდიერიტი

კორდიერიტი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა. სახელწოდება მიიღო ფრანგი მეცნიერის კორდიეს საპატივცემულოდ. ძვირფასი ქვა ცნობილია სხვა სახელწოდებითაც: იოლიტი (ბერძნულად ისფერი), დიქროიტი – მკვეთრად გამოხატული დიქროიზმის გამო: Np ალაგ-ალაგ კი უფეროა, Ng ალაგ-ალაგ კი ისფერი. შრი-ლანკაზე ნამდვილი საფირონისაგან გასარჩევად კორდიერიტის დია ლურჯი ნიმუშებს წყლიან საფირონს უწოდებენ.

კონდიერიტი ალუმინის, მაგნიუმისა და რკინის რთული ალუმინილიკატია, სტრუქტურით ემსგავსება ბერილს. მისი ქიმიური შედგენილობაა: $(\text{Mg}, \text{Fe}^{2+})_2\text{Al}_3[\text{AlSi}_5\text{O}_{18}]$ აქედან MgO შეადგენს 13,68%-ს, Al_2O_3 -34,9%, SiO_2 -51,38%-ს, აქვს მინარევები: MnO -2%-მდე, Fe_2O_3 -(1-1,5%), ზოგჯერ BeO -(1-1,5%-მდე), CaO , Na_2O , K_2O , H_2O .

მაგნიუმის თუ რკინის სიჭარბის მიხედვით არჩევენ მაგნიუმიან და რკინიან კორდიერიტებს. ჩვეულებრივი კორდიერიტი შეალები შედგენილობისაა. კრისტალდება რომბულ სინგონიაში; კრისტალდებს აქვს მოკლე პირზმული, ბიპირამიდული ჰაბიტისი, შეიძლება შეგვევდეს პოლისინოჟური მრჩობლებიც. კორდიერიტი გვხვდება აგრევე ქანებში ჩანართი მარცვლების, მთლიანი და მკვრივი მასების, უწესო გროვების, ქვიშრობებში მკრთალი ფერის დამრგვალებული მარცვლებისა და რომბოედრული კენჭების სახით. იგი უფერო, მეტწილად სხვადასხვა კლფერის ლურჯი და ისფერი, მოყვითალო თეთრი ან მურაფერისაა. ფერი დამოკიდებულია სტრუქტურაში

Fe^{2+} და Fe^{3+} მონაწილეობაზე. გამჭვირვალე შუქბამტარამდე; მინერალი დიქროულია. არის შემთხვევები, როდესაც ერთი და იგივე გამჭვირვალე კრისტალი ხან ლურჯია, ხან მოყვითალო, იმის მიხედვით თუ რომელი მიმართულებით შევხედავთ. პლეოქროიზმი: ძლიერი, ყვითელი, მუქი ლურჯი, ისფერი, მერთალი მტრედისფერი. ზოგჯერ პლეოქროიზმი ისე ძლიერია, რომ უბრალო თვალისოფასაც ადგილად შესამჩნევია. ელვარება მინისებრი აქვს, სიმაგრე 7-7,5, სიმკვრივე 2,600-2,660 კგ/მ³, სინათლის გარდატეხა 1,53-1,55; ორმაგი გარდატეხა: 0,008-0,012; დისპერსია: 0,017.

საიუველირო საქმეში იყენებენ გამჭვირვალე ლურჯ კორდიერიტს. გამჭვირვალე ლურჯი კენჭები გაპრიალების შემდეგ ძვირფასი ქვები ხდება. კორდიერიტს საიუველირო საქმეში ისეთივე მნიშვნელობა აქვს, როგორც საფირონს. მუქ-ლურჯ კორდიერიტს ცრუ საფირონს უწოდებენ. ნამდვილი საფირონისაგან განსხვავებით ის უფრო მსუბუქი და რბილია, აქვს უფრო ძლიერი დიქროიზმი, ღია და მუქი ლურჯი ქვები გამოყენებულია საფირონის იმიტაციისათვის. დაწახნაგებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას პლეოქროიზმის მიმართულება და მუქი ფერის ქვების არ მიეცეს დიდი სისქე.

კორდიერიტი გვხვდება გნეზებში, კრისტალურ ფიქლებში, შეცვლილ მაგმურ ქანებში, პეგმატიტებში, ვულკანურ ლავებში, ქვიშრობებში. იგი ტიპიური მეტამორფული მინერალია, წარმოიქმნა კონტაქტური მეტამორფიზმის პირობებში ალუმინიო და მაგნიუმით მდიდარი ქანების ხარჯზე. კორდიერიტულ გნეზებსა და ფილებში იგი ქანთმშენია; პეგმატიტებში დაკავშირებულია C გეოფაზასთან. მისი თანამგზავრებია: კვარცი, ორთოკლაზი, ალბიტი, ტურმალინი, რქატყუარა, ანდალუზიტი, გრანატი და სხვ. გარეგნულად ემსგაგსება კვარცებაც და საფირონს, კვარცისაგან განირჩევა პლეოქროიზმით და სხვა თვისებებით, საფირონისაგან – ნაკლები სიმაგრით.

177 გრამი წონის დამუშავებული კორდიერიტი გამოფენილია ბრიტანეთის ბუნების ისტორიის მინერალთა გალერეაში.

გამჭვირვალე კორდიერიტი აღმოჩენილია 1856 წელს 6. კოკმარიოვის მიერ ჩრდილო ურალში, აგრეთვე ბაიკალის იქითა მხარეში და სხვ.

საიუველირო კორდიერიტი შორეული დროიდან ცნობილია შრი-ლანკასა და მადაგასკარზე, აგრეთვე ბირმაში, ინდოეთში (მადრასის შტატი), ტანზანიაში, ბრაზილიაში, კანადაში, აშშ-ში, გრელანდიაში, ინგლისში, ნორვეგიაში, ფინეთში, ამიერ-კარპატებში, ალტაიში, კორდიერიტი – დიქროიტი ანუ „წყლიანი საფირონი“ ცნობილია ბირმაში მოგოგის სამხერეთით.

კიანიტი

კიანიტი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა. მას ორი სახელწოდება აქვს: კიანიტი (ძველ ბერძნულად ლურჯი, ლაჟვარდოვანი) და დისტენი (დი – ორი, სტენოს – წინად-მდეგობა), მიმართულების მიხედვით სიმაგრეების განსხვავება.

յօնիցո ալյումիս և սոլոյացիօ – $\text{Al}_2[\text{SiO}_4]\text{O}$; Al_2O_3 -63,11%, SiO_2 -31,9% թօնո մոնարշացիօ: Fe_2O_3 – 1-2% նոցդյր 7%-թջա, Cr_2O_3 -1,8 %, մցորյ ռառցենոծիս Շյըգուս $\text{CaO}, \text{MgO}, \text{FeO}, \text{TiO}_2$.

յօնիցո յրուսէթալցածքած թրոյլոնց սոնցոնուածու. յրուսէթալցածքի գրժելու, սցըթուսցիծո, ան ფորցութիւնուցիծո. հյեղլուցիծո մրիխոծլցածք, եմորու մոլունց լու, ճացրցեոլու յրուսէթալցածք. ցնոծուուու յրտու մերու սոցրմուս յրուսէթալցածք (յունուս նաեցարկունեցածո). զաբացածքած մարցուցածք, ռագուալցու – սանուանցուրո, մարցուցածք ացրցագուս սանուա.

յօնիցուս պարցիօ: սեցածածքած յլուցուս մթրցածուսցարու դա լուրջո միջանց (յրումուս մոնցրացու), պայրցուլու, նացրուսցարո, մացո (ցրացութիւնուս ան մացնեթիւնուս վարուու հանարտացիօ). պարցու ճամոյուցածքու յօնիցուս սէմիշէմթյուրածու Շյմացալ $\text{Cr}, \text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Ti} - \text{Ե}$.

սեցածածքած յրուսէթալցածքացուլցու մոմարտուցածքու ուցածքած պարցու ուսցյու-մթրցածուսցարուու ան յունալցիսէթալց-լուրջու ան մոյցուտալու – միջանցած միջանց պարամուց. ցնոծուուու յրուսէթալցածք „պարցու տցալուս“ յզեկիու. մաս ակցածք յածումոնուս պարմաս. Շյուցու եմորած նոնալցարու, լույցիցո. յօնիցուս անասուացուս սոմացրուս մյացտուրու անութուրուու յրուսէթալցուս վացրցելցածքու մոմարտուցածքու. սոմացրու 4,5-ու, գանցու մոմարտուցածքու 7,5-թջա ացրցածք. սոմացրուցա 3,650-3,690 կգ/մ³, Ծյեմիցածու սրուցու, մոնացածք – ենիցանո, ցամչցուրցալց – ցամչցուրցալց. սոնատուս ցարգացածք – 1,715-1,732, որմացու ցարգացածք – 0,17, ճուսցուսու – 0,020, ձլցուրուումու: մլուցու, պայրցու, ան ճուս լուրջու, մյյի լուրջու. յլցարցածք այցես մոնուսցիծո, Ծյեմիցածու սունդիմուցածք – սաճացուսցիծո. սեցա մոնցրացածքուսացան ցամուրիցա սուլուրջու դա սոմացրուս անութուրուուցածքու.

յօնիցու ան ճուստու ծյեցածու մլուցու ցարցուցածքու. մոյցուտցենց յանտմանց մոնցրացածք, մացրամ ցամչցուրցալց, լուամանու պարցու նոմյուցած մցուրցասու յցեցածք դա ցամուսացածք դավանացայցածքուսացու – սայցելուսցիծու ան ծրուուանցիսցիծո. յօնիցուս ցամչցուրցալց, պարցու սանցեսցարցեցածք ոյցյեցեց սամցալցածքած. ցանսայցուրցածքու յցասուս ցամչցուրցալց, նանու լուրջու, ացրցուց մցրուալու մթրցածուսցարու յրուսէթալցածք, մցուրցածք, ռոմյելուալ այցետ լուրջու ծուրուց. պարցուս և մցուրցածք սացլացուս նացլացածք.

დისთენის ჯგუფის მინერალებს (ანდალუზიტი, სილიმანიტი), კიანიტიან ქანებს ან მის კონცენტრატს იყენებენ მაღალ-ხარისხოვანი ფაიფურის მსგავს ცეცხლგამძლე და შეავაგამძლე ნაკეთობებისთვის, სპეციალური იზოლატორების წარმოოქმნა. ფოლადის ჩამოსასხმელი ტიგელებისათვის, პირომეტრების მისაღებად და ბოლოს, როგორც მაღანს – სილიციუმალუმინიანი შენადნობის სილუმინის მისაღებად.

კიანიტი უმთავრესად გვხვდება Al_2O_3 -ით მდიდარ გნეისებსა და ქარსიან ფიქლებში, ასევე კვარცის ძარღვებში, პეგმატიტებში, კონტაქტის ზონებში. კიანიტის წარმოშობა ძირითადად დაკავშირებულია Al_2O_3 -ით მდიდარი დანალექი ქანების ღრმა მეტამორფულობაზე. კიანიტი არის მეტამორფული, კონტაქტურ-პეგმატოლიტური წარმოშობის მინერალი. მისი თანამგზავრია ქარსები, კორუნდი, ტურმალინი, რუტილი, ანდალუზიტი და სხვ.

ლამაზი, დიდილოსფერი – ლურჯი, ცისფერ-ლურჯი და ისფერი კიანიტის კრისტალებს პოულობენ ურალში. გამჭვირვალე, ლამაზი ფერის კრისტალები გვხვდება არხანგელსკის ოლქში, სამხრეთ იაკუტიაში, ყაზახეთში. (ცნობილი იყო საიუველირო კიანიტი ინდოეთიდან (კაშმირი, პენჯაბი), საიდანაც ჯერ კიდევ XVII საუკუნეში მოჰქონდათ ბაუსად წოდებული კიანიტი. საიუველირო კიანიტი გვხვდება აგრეთვე ბირმაში, ბრაზილიაში, აშშ-ში (ჩრდილოეთ კაროლინა, ვირჯინია, მონტანა და სხვ.), შვეიცარიაში (სენ-გოტარდი, ავსტრიაში (ტიროლი), იტალიაში, კენიაში.

ეპიდოტი

ეპიდოტი სასიამოვნო ფერის მესამე ქლასის ძვირფასი ქვა. სახელწოდება ეპიდოტი მომდინარეობს ბერძნული სიტეფი-დან „ეპიდოსის“, რაც ქართულად „წაზრდას“, „გადიდებას“ ნიშნავს, რადგან კრისტალებს ერთი მხარე უფრო მეტად აქვს წაზრდილი, ვიდრე მეორე. სახელი უწოდა პაუზ 1801 წელს.

მისი ქიმიური შედგენილობაა $\text{Ca}_2(\text{Al}, \text{Fe})_3(\text{OH})\text{O}[\text{SiO}_4][\text{Si}_2\text{O}_7]$ აქედან CaO -23,5%, Al_2O_3 -24,1%, Fe_2O_3 -12,6%, SiO_2 -37,9%, H_2O -1,9% ეპიდოტის სინონიმია პისტაციტი, რაც დაკავშირებულია ფსტაფესტულოსებრ მწვანე ფერთან. ეპიდოტი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. ხასიათდება წახნაგების სიმდიდრით; გვხვდება კარგად განვითარებული კრისტალების, როგორც

მარტივი ფორმები, ისე კომბინაციები, ხშირია მრჩობლები და დრუჟები. ეპიდოტი ხშირად მარცვლოვანია, რადიალურ – სხივოსნური ან პარალელურ სვეტისებრი აგრეგატის სახით. ზოგჯერ ძლიერ წვრილ მარცვლოვანია და გვაძლევს ძლიერ მკვრივ მასას, ჟეიძლება იყოს ბოჭკოვანი აგრეგატები.

ეპიდოტი სხვადასხვა ფერისაა: მწვანე, ყვითელი, ნაცრისფერი, მოწითალო-იისფერი, მუქი-მურა, შავი. რამდენადაც მეტია Fe_2O_3 -ის რაოდენობა ეპიდოტში, მინერალი მით უფრო მუქია. ეპიდოტის სიმაგრეა 6-7, სიმკვრივე 3,250-3,500 კგ/მ³. ტკენებადობა სრული, მონაცემი ნიუკარისებრი, ხიწვისებრი, გამჭვირვალეა ან შუქებამტბარი. სინათლის გარდაიტება – 1,733-1,768, ორმაგი გარდატება 0,035, ღისპერსია – 0,03, პლეოქროზი ძლიერი, მწვანე, მურა-ყვითელი, კლვარება მინისებრი.

ეპიდოტი გავრცელებული ქანთმაშენი მინერალია, გამჭვირვალე, ლამაზი ფერის კრისტალური ფირფასი ქვაა.

ფერის, მინარევისა და სხვა ფიზიკური თვისებების მიხედვით არჩევენ ეპიდოტის მრავალ სახესხვაობას: ცოზიტი – შორეული დროიდან ცნობილია, როგორც ლამაზი დეკორატიული ქვა, ცოზიტი ძლიერი პლეოქროიულია, პლეოქროზის ფერებია: ლა-ვარდისფერი, მუქი იიფსფერი და ყვითელი. ცოზოტის ვარდისფერი სახესხვაობას ტულიტი (ნორვეგიის ძველი სახელწოდება) ეწოდება.

ტანზანიიდან ცოზიტურ მწვანე ქანს „ანიოლითი“ ეწოდება, ხოლო ძლიერ პლეოქროულ იისფერ სახესხვაობას „ტანზანიტი“. სიმაგრე 6, სიმკვრივე 3,650. ცოზიტი საიუველირო ქვად ითვლება 1967 წლიდან, როდესაც ტანზანიაში იპოვეს ლამაზი გამჭვირვალე კრისტალები საფირონისებრ-დურჯი, იისფერი, მომწვანო-მტრედისფერი ცოზიტისა. ამ სახეობას აშშ-ის საიუველირო კომპანია „ტიფანი და K“ უწოდებს ტანზანიტს. ხელოვნური განათებისას ქვები იძენენ ამჟამინდებით: დურჯი, იისფერი, მწვანე (ან ყავისფერი).

ტანზანიტის კრისტალები გვხვდება გნეისების ძარღვებში. დიდი ზომის კრისტალის მასაა 122,7-220 კარატი. დამუშავებული ტანზანიტი მოგვაგონებს საფირონს, რომლისგანაც ადვილად გამოირჩევა ფიზიკური თვისებებით.

ცოზიტის და მის სახესხვაობებს აქვთ მინისებრი ელვარება, სიმაგრე – 6, სიმკვრივე 3,100-3,350 კგ/მ³. გარდატების მაჩვენებელი – 1,697-1,725.

საიუველირო საქმეში ცოიზიტთან ერთად გამოქვებულია ეპიდოტიც, საიუველირო ეპიდოტი გვხვდება რუსეთში, აშშ-ში (მრავალ შტატში). მექსიკაში, ბრაზილიაში, ბირმაში, ნორვეგიაში, იაპონიაში, ავსტრალიაში, და სხვ.

ცოიზიტის სახესხვაობა ტულიტი – დეკორატიული ქვაა, ზოგჯერ იყენებენ საიუველირო ქვად. ამზადებენ კაბოჰონებს ბეჭდებისათვის, გულქანდებისათვის და სხვ.

ქლინოცოიზიტი უფერო, რკინით ღარიბი სახესხვაობაა. პიემონტიტი (პიემონტი – იტალია), მოწითალო შავი ეპიდოტი, რომელშიც ალუმინის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩანაცვლებულია მანგანუმითა და რკინით. იშვათით ლითონების რაოდენობის გადიდებით ეპიდოტი გარდაიქმნება ყავისფერ ან შავი ფერის ალანიტად, რომელსაც პლეიროზმი არა აქვს, რადგან თითქმის გაუმჯორვალეა. ურალში ცნობილია ეპიდოტის სახესხვაობა პუშკინიტი – ლამაზი, მუქი მწვანე, მომწვანო, მოყვითალო და პიაცინტისებრ წითელი ფერის გამჭვირვალე, რინიანი სახესხვაობა, შეიცავს 2%-მდე Na_2O და 1,5%-მდე

Li_2O -ს, აქვს ძლიერი დიქროიზმი მწვანედან მურა წითლამდე, ბაგრატიონიტი – ეპიდოტის წვრილი, შავი კრისტალები, ორტიტი – წვრილი სხივოსნური კრისტალები, თავმავიტი (ადგილი ბირმაში) ქრომეპიდოტი, მწვანე ქრომშემცველი ეპიდოტი. ტანზანიტი – გამჭვირვალე ვანდიუმშემცველი ეპიდოტი.

ეპიდოტი კირქვიანი დანალექი და კალციუმით მდიდარი მაგმური ქანების მეტამორფიზმის პროდუქტია. დამახასიათებელია კონტაქტური ზონისათვის, სკარნებისათვის; დაკავშირებულია კალციუმის შემცველი სილიკატების პიდროთერმულ ცვლილებებთან. ეპიდოტი უმთავრესად მეორეული მინერალია, რომელიც წარმოქმნილია პლაგიოკლაზების, პიროქსინების, ამფიბოლების და სხვა მინერალთა დაშლით. გვხვდება კრისტალურ ე.წ. მწვანე ფიქლებში, გნეისებში, ამფიბოლიტებში. სკარნულ კონტაქტებში ასოციაციაშია გრანატთან, კალციტთან, კვარცთან. ეპიდოტის მონოკრისტალები ხშირად დიდ ზომას აღწევს: 20სმ^2 განივავეთსა და 15სმ სიგრძეს. ალპური ტიპის ძარღვებში არის კარგად განვითარებული კრისტალები. ქვიშრობში გვხვდება ბზარებით დაფარული მომწვანო-მოყვითალო კენჭების ან მარცვლების სახით.

ქარგად განვითარებული ეპიდოტის კრისტალები ცნობილია ურალში, კარელიაში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში,

უზბექეთში. ეპიდოტის კარგად განვითარებული გამჭვირვალე კრისტალები გვხვდება ალპური ტიპის ძარღვებში – ზალცბურგის ალპებში. უელსის პრინცის კუნძულზე (ალასკა), იტალიაში – ალას ხეობა, არქნდალი – ნორვეგია, კენია, ჩეხოსლოვაკია, საფრანგეთი და სხვ.

დიოპტაზი

დიოპტაზი იგივე აშირიტი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა. ფერის გამო დიოპტაზი პირველად ზურმუხტად იყო მინეული. მას შემდეგ რაც დადგენილ იქნა ამ მინერალის ჰეშმარიტი ბუნება, მას მიეცა სახელწოდება „დიოპტაზი“. ბერძნულად დიო – გამჭოლი, ოპტაზ – ხილული, რადგან კრისტალის შიგნით ჩანს ტკეფვადობის ბზარები.

დიოპტაზის ქიმიური შედგენილობაა $\text{Cu}_6[\text{Si}_6\text{O}_{18}]_6\text{H}_2\text{O}$; $\text{CuO} - 40\text{-}50\%$, $\text{Si}_2\text{O} - 38,16\%$. მისი მინარევებია: $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 1,4\%$ -მდე,

ZnO , PbO , MgO , Al_2O_3 . კრისტალდება ტრიგონული სინგონია-ში. გვაძლევს მცირე ზომის, ლამაზ ელვარე პრიზმულ კრისტალებს, ნაკლებად რომბოედრულს. ბზარებსა და სიცარიელებში გვხვდება დრუზების სახით. ცნობილია აგრეთვე სვეტისებრ-სხივოსნური, წვრილმარცვლოვანი აგრეგატები, ჟეოდები, ქერქები. ჩვეულებრივ დიოპტაზი გვხვდება ქან-ში ჩასრდილი კრისტალების სახით. იგი იშვიათი მინერალია. აქვს მომხიბვლელი ზურმუხტისებრი – მწვანე ფერი, ოდნავ მოლურჯო, იშვიათად გვაძლევს საკმაო დიდ დასაწახნაგებლად ვარგის კრისტალებს. ელვარება აქვს მინისებრი, ძლიერი. გვხვდება გამჭვირვალე, შუქბამზარი, გაუმტკირვალე სახესხვაობანი. დიოპტაზის სიმაგრეა – 5-5,5, სიმკვრივე – 3,280-3,350 კგ/მ³. ტკეფვადობა კარგი, გარდატეხის მაჩვენებელი 1,664-1,688, ორმაგი გარდატეხა – 0,053, დისპერსია – 0,022.

დიოპტაზის გამჭვირვალე ლამაზ კრისტალებს იყენებენ საიუველირო საქმეში, როგორც ზურმუხტის იაფფასიან შემცვლელს. დიოპტაზს ძალიან კარგი ელვარება და ფერი აქვს, ზოგჯერ ზურმუხტზე კაშკაშაც, მაგრამ მის ღირსებას დაბლა სწევს ნაკლები სიმაგრე, კარგი ტკაჩვადობა და სიმყიფე. დიოპტაზი საკოლექციო მინერალია.

დიოპტაზის წარმოშობა ზედაპირულია, სპილენძის სულფიდების დაჯანგვის ზონაში იგი დაკავშირებულია სპილენძის ბუდობთა გამოფიტების პროცესებთან. ასოციაციაშია ქრიზოკრასთან, კალამინთან, მალაქიტთან და სპილენძის სხვა

მინერალებთან. დანალექ ქანებში აგსეპს ბზარებს, სიცარიელეებსა და სიღრუეებს, ზედაპირულ პირობებში იგი მდგრადია, გვხვდება ქვიშრობებში.

ბაიკალის იქთა მხარეში იგი მოიპოვება ოქროს ქვიშრობებში. ყაზახეთში გვხვდება კირქვის ნაპრალებში დიდი ზომის, ლამაზი კრისტალების, ჟერდების, უსწორო ფორმის გროვების სახით. ცნობილია აგრეთვე ბუხარის ოლქის დიოპტაზი. კარგი კრისტალები ნაპოვნია კონგოში, ნამიბიაში, უნგრეთში, ჩილეში, აშშ-ში, არგენტინაში.

ფირუზი

ფირუზი (კალაიტი) მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა. სახელწოდება „ფირუზა“ სპარსულად ნიშნავს ბედნიერების ქვას, ხოლო არაბული „ფირუზაჯი“ – ნიშნავს ქვას, რომელსაც მოაქვს გამარჯვება. სპარსული თქმულებით ფირუზი წარმოიშვა იმ ადამიანთა ძვლებიდან, რომელიც სიყვარულისათვის დაიღუპნებ. ფირუზის ყველაზე გავრცელებული სინონიმია კალაიტი (ბერძნულად ლამაზი ქვა). ევროპაში მიღებული სახელწოდება „ტიურკუზი“. „ტიურკის“ მოწმობს, რომ საგაჭრო გზა, საიდანაც კრცელდებოდა წარსულში ეს ძვირფასი ქვა, გადიოდა თურქეთში, უწოდებენ არაბულ ქვასაც და სხვ.

ფირუზის ქიმიური შედგენილობაა $\text{CuAl}_6[\text{PO}_4](\text{OH})_2 \cdot 4(\text{H}_2\text{O})$ $\text{CuO} - 9,78\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 - 37,06\%$, $\text{P}_2\text{O}_5 - 34,90\%$, $\text{H}_2\text{O} - 17,72\%$.

მინარევებიდან: $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 21\%$ -მდე. კინის მნიშვნელოვანი რაოდენობით შემცველ სახესხვაობას რაშლეიტს უწოდებენ. რკისნის გარდა მინარევის სახით ფირუზში შეიძლება მონაწილეობდეს: Ca, Zn, Mg, Cr, Ti, V, Sr, Ba, Mn, Mo, Na, Ag, B, Co, Pb, Si ორგანული ნივთიერება. ფირუზის ქიმიური შედგენილობა არაა მუდმივი. სიძველისა და სხვა ქიმიური ელემენტების შენაცვლების გამო იზრდება რკინის, სილიციუმის, კალციუმის, მაგნიუმის, თუთიის, სტრონციუმის რაოდენობა.

– ოდონტოლითი „ძვლოვანი ფირუზი“ წარმოადგენს გაქვავებულ ძვლებს, კბილებს, მამინტის ეშვებს.

წინათ ფირუზი ამორფულ მინერალად მიაჩნდათ. ამჟამად დადაგენილია, რომ იგი კრისტალდება ტრიკლინურ სინგონიაში. ფირუზის კრისტალები პირველად აღმოჩენილი იყო ვირჯინიაში 1911 წელს. ნაპოვნი კრისტალების სიდიდე 0,3 მმ-ია და ნაკლები. აქ 1912 წელს იპოვეს 4x7სმ ზომის ფირუზის უნიკალური კრისტალი, დაცულია ვირჯინიას უნივერსიტეტის

მუზეუმში. მინისებრი ელარების, კაშკაშა ლურჯი, გამჭვირვალე კრისტალები მოკლე პრიზმული იერისაა, მაგარმ ძლიერი შვიათია.

ფირუზი ჩვეულებრივ გვხვდება მიკრო და ფარული კრისტალური აგრეგატების სახით. 1979 წელს ლ. მურიმ ელექტრონულ მიკროსკოპულად შეისწავლა მექსიკის ფირუზი. გამოვლინდა, რომ მას აქვს ჭიდრო სტრუქტურა და შედგება ფირფიტისებრი მიკროსკოპისაგან, ზომით: $(0,5-0,05) \times 0,1$ -დან $(1-10) \times (0,5-1)$ მმ-დე. გარად მთლიანი ფარულკრისტალური მასებისა, გვხვდება მტვნისებრი, თირკმლისებრი აგრეგატების ქერქის წვრილი ძაღლვების სისქე 2 სმ-მდე და კენჭების სახით. ფირუზის სიმაგრეა 5-6, გამოფიტულ ნიმუშებში კი - 2-4, სიმკვრივე 2,600-2,800 კგ/მ³, ელვარება აქვს მქრქალი, ცვილისებრი (ახალ მონატებზე მინისებრი), ცისფერი - მტრედისფერი, მომტრედისფრო - მწვანე, გაშლისებრი მწვანე, ლურჯი, მომწვანო. ჩვეულებრივია შავი (ფსილომელანი) ან მურა (ლიმონიტი) ლაქები. ფირუზის მიმზიდველი ციური მტრედისფერი შეუხედავ მწვანე ფერად იცვლება 250°-ზე გახურებისას. ფერი უარესდება აგრეთვე მზის სხივების მოქმედებით, კოსმეტიკით, ოფლით, ცხიმით სუნამოს, არომატული ზეთების, საანის ქაფისა, ბენზინის, აცეტონის, ტუტების მჟავეების მოქმედებით.

ფირუზისთვლიანი ბეჭედი უმჯობესია მოისხნათ ხელის დაბანისას. გაკრიალება აძლიერებს ფერს: მისი იდიოქრომატული ფერი დაკავშირებულია მინერალის შემადგენლობაში ერთ-ერთი ძლიერი ქრომოფორის სპილენძის არსებობაზე. მწვანე ტონები ფირუზში დაკავშირებულია სამგალენტოვანი რინის იონებზე, რომელიც აღუმინის იონებს ცვლიან. ფირუზის ფასი ფერსა და სიდიდეზეა დამოკიდებული. ცისფერი - ლურჯი მეტად ფასობს. მომწვანო - ლურჯი და მწვანე ფირუზი ნაკლებად. ფირუზის მონატები - ნიჟარიანი უთანაბროა, გაუმჭვირვალეა, თხელ ფირფიტებში შუქამბარი, სინათლის გარადტეხა 1,610-1,650, ორმაგი გარდატეხა 0,054, დისპერსია არა აქვს. პლეოქროიზმი სუსტი. ფირუზი დიდ გროვებს არ ქმნის, ზოგჯერ ავსებს მცირე ზომის ნაპრალებსა და ბზარებს. მაღალხარისხისხვანი ფირუზის „აღმოსავლურს“ უწოდებენ, შედარებით დაბალი ხარისხისაა „დასავლური“. ძლიერი ფირუზი ანუ ოდონტოლითი ყალბი ფირუზია, რომელსაც მომტრედისფრო - მომწვანო ფერს აძლევს სპილენძის მარილები. ორგანული ნათების დაშლის გამო

გახურებისას ფირუზი გამოყოფს არასასიამოვნო სუნს. სადამოს განათებისას ფირუზი ფერს არ იცვლის, მაგრამ დღის სინათლის ან ალის მოქმედებით მკრთალდება, უფერო შქრქალი ხდება.

ფირუზი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მომხიბგლელი საიუველირო ქვაა კაცობრიობისათვის. იგი ცნობილია შორეული დროიდან. ფირუზიდან დამზადებულ თილისმებს, სამკაულებს პოულობენ ძველი კულტურის ძეგლების გათხრების დროს ცენტრალურ ამერიკაში, ეგვიპტეში, შუა აზიაში. ჩვენს ერამდე 3000 წლის წინათ ამჟავებდენ ირანის ნიშაპურის ყველაზე საუკეთესო ფირუზის საბადოს. პირველი ევროპელებს შორის, ვინც აღწერა ფირუზი არის მარკო პოლო (XIII) და ტავერნე (XVII).

ფირუზს აკრიალებენ როგორც კეთილშობილ ოპალს, აძლევენ წრიულ მრგვალ ფორმას. უძველესი დროიდან მას იყენებენ სამკაულების, ქინძისთავების, საყურეების, გულქანდების, გემებისა და სხვა საიუველირო თუ მხატვრული ნაკუთობისათვის. საიუველირო ნაწარმისათვის ფირუზს ჩვეულებრივ იყენებენ კაბოშონის სახით. იგი კარგადაა შეხამბული სხვა საიუველირო ქვებთან, აგრეთვე ვერცხლთან და ოქროსთან. ფირუზის დამჟავების დროს მიღებულ ნამცეცებს იყენებენ მჭიდრო, შეცემენტებული ფირუზის დასამზადებლად. ფირუზის ფორიანობას ხელოვნურად ავსებენ ანილინის საღებავებით და საილენდის მარილებით.

პირველი სინთეზური ფირუზი მიღებული იქნა 1927 წელს მ. პოფანის მიერ. 1972 წელს საფრანგეთში პ. უილსონმა მიიღო სინთეზური ფირუზი, რომელიც იდენტურია ბუნებრივისა. სინთეზური ფირუზი გვხვდება საიუველირო ბაზარზე „რეზე ფირუზის“, „პამბურგის ფირუზის“, „ნეოფირუზის“ სახელწოდებით.

ფირუზი ხელოვნურად მიიღება მალაქიტისა, Al_2O_3 -ის წყლიან სნარსა და ფოსფორმჟავას შორის რეაქციით 100° ტემპერატურაზე. ცნობილია ფირუზის ფსევდომორფოზი აპატიტის, ცხოველთა ძელებისა და კბილების მიმართ. ფირუზი შეიძლება შეგვეშალოს ამაზონიტთან, ქრიზოკოლასთან. სერპენტინთან, სმიტსონიტთან, ვარისციტთან და სხვ.

ცნობილია ფირუზის იმიტაცია „ვენის ფირუზის“ სახელწოდებით.

პოგიუს მონაცემებით ფირუზის ბუდობები წარმოშობის მიხედვით სამ ძირითად ტიპად იყოფა:

1. ფირუზის ბუდობები, რომლებიც ძლიერ გამოფიტულ ტუბების შპატებით დაკავშირებულია მდიდარ მექანიკურ ქანებთან და შეიცავენ აპატიტისა და სპილენბის მინერალს. ფირუზის წარმოქმნისათვის საჭირო ფისფორმჟავა აპატიტის დაშლით ტუბუ მინდვრისშპატების კაოლინიზაციით და სერიციტიზაციით წარმოქმნება, სპილენბის კი მისი მაღნიდან გამოიყოფა. ცხადია, აქტიურ როლს ასრულებს ზედაპირული წყლები, რადგანაც ფირუზის წარმოქმნა ქანების ზედაპირული გამოფიტვით პროცესებთან არის დაკავშირებული. ამით აისხება, რომ იგი ზედაპირიდან ათვული მეტრის სიღრმეზე გახვდება და თითქმის ყოველთვის თან ახლავს სპილენბის ნარეთები.

2. ფირუზის წარმოშობა კავშირშია მაგმურ ქანების კონტაქტთან მყოფ დანალექ და მეტამორფულ ქანებთან. აქ მიმდინარეობს მაგმური ქანების დაშლით ფირუზის წარმოქმნისათვის საჭირო ელემენტის გატანა კონტაქტის ახლოს დანალექ და მეტამორფულ ქანებში.

3. ფირუზი წარმოქმნება დანალექ ქანებში, მეტწილად ქვიშაკვებში, მაგმური ქანების მონაწილეობის გარეშე. იმ შემთხვევაში, როდესაც ზედაპირული წყლები ნაპრალებში ცირკულაციის დროს შეიცავენ ფირუზის წარმოქმნისათვის ყველა აუცილებელ ელემენტს. ამ შემთხვევაში ალუმინის წყაროა მინდვრის შპატები და თიხები. სპილენბისა - სულფიდები, ხოლო ფოსფორი გამოიყოფა დანალექ ქანებში არსებული ორგანიზმებიდან. ა. ბეტებინი ფირუზის წარმოშობას უკავშირებს გამოფიტვის პროცესებს, სპილენბის შემცველი ზედაპირული ხსნარების Al_2O_3 -ით მდიდარ ფოსფორიან (აპატიტი და სხვ.) ქანებზე მოქმედებით.

ვ. ბორისკინას და ს. კუზმინას (1980) მონაცემებით ფირუზს კონცენტრაცია წარმოებს მაღალი ფუძიანობის უბნებში და გარემოს აღდგენით პირობებში, რომლებიც ასეთი პირობები შეიქმნება გამოფიტვის ქერქის ყველაზე ქვედა ნაწილში პიდროქარსიან და მონტანილონიტ პიდროქარსიან ზონებში. ფირუზი გამოიყოფა კოლოიდური ხსნარებიდან, რასაც მოწმობს მისი აგრეგატების კოლომორფული ნაწევთარი ფორმები. ა. ე. ფერსამნი ფირუზს მიაკუთვნებს პიდროთერმულ წარმონაქმნებს. გ. გვახარიას მიხედვით მაღნეულის ფირუზი არის პიდროთერმულ-მეტასომატური პროცესების პროდუქტი.

შორეული დროიდან ცნობილია ფირუზის მოპოვების ოთხი რაიონი. ოთხი ათასი წელია, რაც ფირუზის მოპოვება

მიმდინარეობს სინაიას ნახევარკუნძულზე. იგი ფირუზით ამარაგებდა უგვიპტეს. მრავალრიცხოვნაი ბუდობებიდან ყველაზე დიდია ვადი-მეგარი, რომელიც დაკავშირებულია დია ნაცრისფერ ქვიშაქვებთან. იგი ამჟამადაც მოქმედი საბადოა. ფირუზიანი ფენა ქვიშაქვების ზედა პორიზონტშია განლაგებული. საუკეთესო ხარისხის ფირუზი გვხვდეა წვრილი ძარღვებისა და ბუდვების სახით. ფირუზი ლია მტრედისფერია, მაგრამ ხარისხით არ ჩამოუვარდება ირანულს.

ფირუზის საბადოები ცნობილია ჩინეთში – ტიბერი. აქ უძველესი დროდან სწარმოებდა და ამჟამადაც წარმოებს ფირუზის მოპოვება. მეორე ცენტრი იყო შუა აზია და ჩრდილო ირანი, ყაზახეთსა და შუა აზიაში შორეული დროიდან წარმოებდა ფირუზის მოპოვება, ჯერ კიდევ ბირუნი ასხენებს აქ ფირუზის ბუდობებს. ფირუზით ცნობილი იყო სამარყანდის სამხერეთით ყარა-ტიუბე, თურქმენეთში – ყარაკალი, უზბეკეთში – ნურატაუ და სხვ.

მსოფლიოში ცნობილი საბადოა ირანში, ხორასანში ქალაქ ნიშაპურის დასავლეთით 50 კმ-ის დაშორებით – მაადენში. იგი უძველესი დროიდან აწოდებდა აღმოსავლეთის ოუ დასავლეთის ქვეყნებს ძვირფას ქას – ფირუზს. ალი-მირზას მთის სამხერეთით ფერდობზე ნუშელიტიან კირქვებსა და მესამეულ ქვიშაქვებში ქვევით მდებარე თიხა-ფიქლებთან ერთად შექრილია ტრაქიტები და დიაბაზები. აპატიტით მდიდარი ტრაქიტები ძლიერ დამსხვრეულია და გარდაქმნილია მძლავრ ბრექიტისებრ ზონად. ფირუზი ამ უკანასკნელთანაა დაკავშირებული. კაშკაშა მტრედისფერი და მომწვანო მტრეის-ფერი ფირუზი გვხვდება ბრექიტებში წვრილი ძარღვებისა და ქერქის სახით. იგი ცნობილია ალუვირ და ელუვიურ ქვიშრობებშიც. მაადენს გარა ფირუზის მოპოვება წარმოებს ირანის სხვა რაიონებშიც (ტაბა, ტაფტი, ცარი და სხვ), მაგრამ საუკუთხესოა მაადენის ფირუზი.

აშშ-ში ცნობილია ფირუზის მნიშვნელოვანი საბადო ნიუ-მექსიკის შეტატში (ცერილოსი), მთის ზოლში, რომელიც აგებულია მონცონიტპორფირებითა და ტუფებით. გვხვდება არასამრეწველო მნიშვნელობის სპილენძისა და ოუთიის შემცველი მინერალები. გამოფიტვის პროცესებთან დაკავშირებით, დაუანგვის ზონაში, წარმოქმნილია მრავალნაირი მინერალი, მათ შორის ფირუზიც. იგი ძლიერ დაშლილი თიხისებრ ქანებში გვხვდება, ავსებს ბზარებსა და სიცარიელეს. სამთო გამონამუშევრების კედლებზე ყველგან ჩანს ფირუზის დრმა და

მწვანე ფერის ლაქები. ფირუზის მოპოვება ხდება აგრეთვე არიზონაში, კალიფორნიაში, კოლორადოსა და ვირჯინიაში.

ფირუზის საბადოები ცნობილია ავღანეთში, აღმოსავლეთ ავსტრალიაში, ტანზანიაში, ისრაელში, სომხეთში. ფირუზი საქართველოში აღმოჩენილია მადნეულში, სპილენძის ბუდობებთან.

ფირუზის შესახებ საუბარი გვინდა დავამთავროთ ქირუასი ქვების დიდი მცოდნის პროფ. ვ. პეტროვის სიტყვებით: „ფირუზი ძლიერ კეთილშობილი ქვაა და აღმიანძა მხატვრული გემოვნებით და მარჯვე ხელებით შეიძლაბ ნახოს სილამაზე ამ ქვის ყველაზე ცუდ ნატეხეშიც – კა“.

არქეოლოგია მნიშვნელოვან მასალას გვაძლევს საქართველოში ჯერ კიდევ გვიან ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის სანაში (ძვ.წ. XIII-VII სს.) მძივებად ფირუზის გამოყენებაზე.

ანიტიკური დროის მცხეთის სამარხებში ხშირად არის ნაპოვნი ფირუზი. ეს ქვა ამკობს ზევანის სარტყელს: მრგვალ ბალთაზე „ნუშისებრი ბუდეა, რომელშიც ფირუზის დიდ (3სმ სიგრძე), ამობურცული თვალი ზის“. ფირუზი ამკობს ასფარუგის სარტყლის ბალთებსაც. ეს ქვა, როგორც ჩანს, ხშირადაა გამოყენებული ერისთავთა სამკაულებისათვის: ოქროს დიადემა შემკულია ფირუზის თვლებით. ოქროს ყელსაკიდი (II-III სს.) შემკულია ფირუზითა და ალამდინით. ოქროსტარიანი რკინის სატევარის მთელ ტარზე ალმანდინის 77 და ფირუზის 5 ფირუზითა. ხშირადაა ნაპოვნი სამარხებში სამკაულებიდან ამოცვენილი ფირუზის თვლები (ავტ. ჯგუფი „მცხეთა“).

შეა საუკუნეების საქართველოში ფირუზი ერთ-ერთი ძლიერ გავრცელებული ქვა იყო. სხვა ძირფას ქვებთან ერთად ფირუზი თითქმის ყოველთვის იყო გამოყენებული საეკლესიო ინვენტარის, ხატების, ჯვრების, მიტრებისა და სხვათა შესამკობად. VIII-IX სს. მარტვილის სამიტროპოლიტო ჯვარი და ოქროს სანაწილე შემკულია ფირუზით. ეს ქვა ამკობს ხობის X-XI სს. ღვთისმშობლის ხატს. მაცხოვრის ოქროს დასაკეც ხატს, რომელშიც თამარ მეფის ყელის ჯვარი ინახება, მოწამეთის საწინამდვრო ჯვარს (XIIს.) 1460 წ. მცხეთის №124 სიგელში მოხსნებულია „ოცდათორმეტი ფიროზიანი ოქროს ბეჭედი“.

ფირუზის ფართოდ გამოყენების შესახებ საინტერესო მასალას გვაძლევს როსტომ მეფის მეუღლის მარიამ დედოფლის, დადიანის ასულის მზითვის წიგნი (1634), ერეკლე პირველის მეუღლის მზითვის წიგნიდან ჩანს, რომ ნიშაბურის ფირუზით

ყოფილა შებული საყურე, ყელსაბამი გულისპირის ჩამოსავლები, პერანგის დილი, დანა მურასად მოჭედილი და სხვ. ასევეა მოხსენებული ფირუზი ქსნის ერისთავის ასელის ელენეს მზითვებში.

ფირუზებით შემცული ხატები, ჯვრები, საეკლესიო ინვენტარი, ტანისამოსი მრავლად იყო დაცული საქართველოს ტაძრებსა და მონასტრებში (სიონი, სვეტიცხოველი, გელათი და სხვ). იგივე შეიძლება გავიმეოროთ მეფეთა და დიდებულთა ქონების ნუსხებზე.

ფირუზი ხშირად იყო გამოყენებული ხელნაწერი თუ ნაბეჭდი საეკლესიო წიგნების ყდების სამკაულად. ამ მხრივ აღსანიშნავია პირველი ნაბეჭდი სახარება: სახარების კუთხებში ოთხი ანგელოზის გამოხატულებას შემოვლებული აქვს ფირუზიანი ოქროს ღილები 34 ცალი. ყდის ცენტრალურ ადგილას შემოხაზულ ჯვრის გამოხატულებაზე დაკრულია დიდრონი ფირუზები – 10 ცალი. ცენტრში ჩაკრულია ქრისტეს (მოქროვილი) ხატი, რომლის ზემოთ ორი მომსხო და სამი პატარა ფირუზის ღილის დაკვრით გამოხაზულია ჯვარი.

სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად ქართული სიტყვის ოსტატებმა უმდერეს ფირუზებაც. ფირუზი ხშირად გვხვდება ხალხურ პოეზიაში.

„ფირუზის კაბას იკერავ ლალსა სარჩულად უდებო“.

„რად ჰგავხარ ქვასა ფირუზება, ფერისა მაღალდამგდებია: „არჩილიანი“.

– პოეტისათვის ცნობილი ყოფილა, რომ ფირუზი ფერსა იცვლის და ბოლოს დიდმა აკაკიმ ჩვენი სამშობლოს ზეცა ფირუზს შეადარა, მიწა – ზურმუხტს:

„ცა ფირუზ ხმელეთ ზურუხტო, ჩემო სამშობლო მხარეო“.

ქართველმა ხალხმა იცოდა გათლილი – გაპრიალებული ქვის უპირატესობა გაუთლელთან შედარებით, მაგრამ ისიც იცოდა რომ ზოგიერთი გათლილი ქვა თავისი დირსებით ნაკლებია გაუთლელ ქვაზე. რა კარგად უთქვამს ხალხს: „გაუთლელი სჯობს აღმასი გათლილსა ფირუზანასა“.

ქვემოთ მოტანილია ცნობები ფირუზის შესახებ ძველი ქართული ხელწერებიდან: „კარი პირველი ფეროზისა“.

„ფეროზი ოთხი თემით გამოდის პირველი მისი ქანი ნიშაბური არის ხორასნისა სახელმწიფო შიგან და რაცა დასაწყისით ვიდრე (ამა) უამამდე სახელოვანი და გვარიანი ფეროზი ჩანს და არის იქით გამოსულა... მეორე ქანი სამარყან-

დის ტახტს იქით ერთსა თემსა ხოჯანდი პქვიან იქითითცა გამოვა წინას უამშიგან იქაური ფეროზი მეტად კარგი და სახელდებული იყვის ამა უამშიგან კარგი აღარ გამოიდის... მესამე ქანი ქირმანის ქვეყანასა არის ადგილსა შაბავქი პქვიან და მას მიზეზი ესე სჭირს რომე მოლბო და ფერად მოყვითანო არის მისით ბედითა პატივითა ადარ სდებენ და მეოთხე ამა ახალს უამშიგან გამოჩნდა ორმოცდაათი წელიწადი იქმნების რომე ერზინგის სიახლესა მთა არის დიდი და მისგან გამოიღებენ მაგრა ვითარცა ქვად მოლბო არის აგრეთვე მიზეზითა ფერნაკლული არის... საჩინო ფეროზი ფერად კარგი ბრწყინვა-ლედ მომწვანო ელვარე და კარგი ნიშაბურული იქნების“ (ფ.242).

ერთ ხელნაწერში (H-406) ავტორი აღწერს მინერალი „ხრისოპრას“-ს და აღნიშნავს, რომ „...ამას საზოგადოებანი მდაბიონი უწოდებენ ფირუზად“. ქრიზოპრაზი ვაშლისებრმწვანე ფერის ქალცედონია, ემსგავსება ფირუზის, ამიტომ სავსებით ბუნებრივია ხელნაწერის ავტორს მიერ მათი გაიგივება. ძველ ქართულში ამ ქვას ფირუზთან ერთად „ფეროზი“, იშვიათად „ფერუზი“ ეწოდებოდა.

საქართველოში ფირუზი საიმპორტო ქვას წარმოადგენდა. არა გვაქვს ცნობები მაღნეულის ფირუზის გამოყენების შესახებ. ა. ფერსმანის ცნობით ირანის შინაპურის ფირუზის სპარსელი ვაჭრები ყიდდნენ თბილისში და ნიუნეგოროვდის ბაზრობაზე.

მთის ბროლი

მთის ბროლი კვარცის SiO_2 უფერული, წყლისებრ გამჭვირვალე, ქიმიურად სუფთა, მინარევებს (თითქმის) მოკლებული სახესხვაობაა. იგი ზოგჯერ ალმასზეც გამჭვირვალეცა. როგორც ბირუნი წერს: „მთის ბროლს აქვს ჰაერის სინაზე და წყლის სისპენაკე“. სახელწოდება „ბროლი“ არაბული „ბაღლავარიადნ“ („ბულური“) მომდინარეობს. ქართული „ბროლი“ ნასესხები სიტყვაა, მაგრამ იგი იმდენად შეესისხლხორცა ჩვენს ენას, რომ დღეს თითქმის დაუჯერებლად გვეჩვენება მისი არაქართული წარმოშობა. ძველმა ბერძნებმა მას „პრისტალი“ უწოდეს, კრიოს – ბერძნულად ყინული, ბროლი გაქვავებულ ყინულად მიაჩნდათ. ძველ ქართულში ბროლთან ერთად გვთვინდა სინონიმები: „ჭიქა“ მინას ეწოდებოდა, ხოლო „ქვას ჭიქის მსგავსს“ ქარწიას, ტარწას უწოდებდნენ. რაფიერ ერისთავი

სახელწოდება „ბროლი“ არაბული „ბაღლავარიადნ“ („ბულური“) მომდინარეობს. ქართული „ბროლი“ ნასესხები სიტყვაა, მაგრამ იგი იმდენად შეესისხლხორცა ჩვენს ენას, რომ დღეს თითქმის დაუჯერებლად გვეჩვენება მისი არაქართული წარმოშობა. ძველმა ბერძნებმა მას „პრისტალი“ უწოდეს, კრიოს – ბერძნულად ყინული, ბროლი გაქვავებულ ყინულად მიაჩნდათ. ძველ ქართულში ბროლთან ერთად გვთვინდა სინონიმები: „ჭიქა“ მინას ეწოდებოდა, ხოლო „ქვას ჭიქის მსგავსს“ ქარწიას, ტარწას უწოდებდნენ. რაფიერ ერისთავი

პირდაპირ მიუთითებს: „ქარწობა გორის ხრუსტალ“ – სიტყვა „ქარწობა“ გვხვდება X საუკუნის თხზულებაში („ცხონრება ადამისი“: „მათ თანა მოვიდა ეშმაკი და იგი ეშმაკსა მას ზედა და მიიღო მახვილი ქვებისაგან, რომელი იყო ქარწობა და ჟქუეთა ყელი 1. ბროლი ძველ ქართულში ცხონბილი იყო „დამანის“ სახელწოდებითაც: „ბროლსა საკუთრად ეწოდება დამანი“ (ნ.ჩუბინაშვილი). საინტერესოა ბროლის ადგილობრივი სახელწოდებანიც: ფშავში მას „გველის ნალოკი ქვა“ ეწოდება, სევსურეთში „გველსალიკა“, სვანები კი ბროლს გარდა „მუდრეცსაც“ უწოდებდნენ.

შექმფინარობით, სიმაგრით, წახნაგების სილამაზით ბროლი მუდამ იკურობდა ადამიანის ყურადღებას.

ბროლი კრიტალდება ტრიგონალურ სინგონიაში. კრისტალები მეტწილად ექვსწახნაგრვანი პრიზმები – წაწავეტებული პირამიდული ბოლოთი. კრისტალები შეიღეაბ იყოს თალით უხილავი, მხოლოდ მიკროსკოპში შესამჩნევი და გიგანტებიც. ყველაზე დიდი ზომის მთის ბროლის კრისტალი სიგრძით ერთ მეტრს აღემატება და წონით რამდენიმე ასეულ კილოგრამს აღწევს. ურალში ნაპოვნი მთის ბროლის გამჭვირვალე კრისტალები წონით ზოგჯერ ერთ ტონამდე აღწევს, ხოლო კუნძულ მადაგასკარზე ნაპოვნი მთის ბროლის კრისტალი წონით 1,5 ტონაა. ამ მინერალის გამჭვირვალე და ელგარე კარსიატ-ლებს „ალმასს“ უწოდებენ. განსაკუთრებით ცხონბილია კარპატების მესამეული ფლიშერი ნალექებიდან ორთავიანი, 110 სმ სიგრძის მთის ბროლის კრისტალები, რომლებსაც „მარმარიშის ალმასები“ ეწოდება; ასევე ცხონბილია ყირიმის ალმასი, საფრანგეთის – ალანსონის ალმასი. ინგლისში – „კორნუელის ალმასი“, „ბრისტოლის ალმასი“, „ბოკემიის ალმასი“, „ალიასკის ალმასი“, „არკანზასის ალმასი“, ამჟამად საიუველირო საქმეში ასეთი ტერმინები არაა გამოყენებული.

მთის ბოლის კრისტალები ცალკე ინდივიდების გარდა ხშირად გვხვდება ღრეზების სახითაც, სადც კრისტალის ერთი ბოლო საეთო ფუძეზე მიმაგრებული, ხოლო მეორე ბოლო - თავისუფლადაა განვითარებული და ჩვეულებრივ პირამიდით დაბოლოვებული.

მთის ბროლის სიმაგრეა 7, სიმკვრივე – 2,650, მონატები – ნიუარისებრი, სინათლის გარადგეხა – 1,544-1.553, ორმაგი გარდატეხა – 0,009, დისპრესია – 0,013.

ბროლის გამოყენებისა ქვის ხანიდან იწყება. პალეოლითურ ადამიანს ბროლი საბრძოლო ისრისთავებად გამოუყე-

ნებია. ბრინძაოს ხანში უკვე ხშირად გვხვდება ბროლის მძივები, ანტიტურ ხანში ბროლი გამოყენებულია გემებიათვის, სამკაულად, ჭურჭლად.

შეა საუკუნეებში ჩინეთსა და ინდოეთში, ბრაზილიასა და დასავლეთ ევროპაში ბროლისაგან ამზადებენ თასებს, ფიალებს, ლარნაკებს, იარაღს, სამკაულებს. საეცლებიო ოიტულის საგნებს და სხვ. ბროლს უერთებდენენ ოქტომბრისა და გერცხლის ბუდეებს და ამჟობდენენ ძვირფასი ქვებით. ოორუც ძირუჯას ქვას ხმარობდენენ მძივებად, ბეჭდისათვის, სამაჯურებისა და მედალიონებში ჩასასმელად. მილანის საკათედრო ტაძარში მთის ბროლიდან გაკეთებულ სარკოფაგში დაცულია წმ. ბართლომეს ძვლები. შეა საუკუნეებში, ასეული წლების მანძილზე, ალპების ბროლის „სარდაფებიდან“ დებულობდენენ მასალას შვიცარიის, იატლიის, გერმანიის, ჩეხოსლოვაკიის ქვის დასაწენაგებელი ქარხანა – სახელოსნოები. ბროლის მეტწილად ბრილიანტისებურად აწახნაგებდენნ, გაერიალებისას იძენს კარგ ელვარებას, ასეთ შემთხვევში ბროლის ნაკთობა – სამკაულები – ძლიერ ეფექტურია, მაგრამ ალმასის გვერდით იგი უსიცოცხლოა, არა აქვს ალმასისებრ ფერთა ციმციმი და ცეცხლი. ბროლის დიდი ზომის კრისტალები საშუალებას იძლეოდა ერთი კრისტალიდან საგანი მთლიანად გამოყრილიყო. მაგალითად, მსოფლიოს საჭურველის პალატაში ინახება პეტრე პირველის სამოგარი გამოჭრილი ბროლის ერთი კრისტალისაგან, ხოლო ვენის სამხატვრო მუზეუმში – ფლეიატ. ხელოვნების იშვიათი ნიმუში. ამგვარად მთის ბროლის კრხიალები უნდა იყოს ზომით დიდი, იდეალურად გამჭივირვალე, უფერული, არ უნდა შეიცავდეს ჩანართებს და ბზარებს. მაგრამ მთის ბროლის ხშირად შეიცავს ჩანართებს: რეტილს, გეტიებს (ვარსკვლავისებრი კვარცი), ოქროს, პირტს, ტურმალინს და სხვ. რენტგენის და სხივებით მას შეიძელა მივცეთ კვამლა, იასამნის და სხვა ფერი.

მთის ბროლი კვარცის დაბალ ტემპერატურულ (დაახლოებით $350\text{--}150^{\circ}$) მოღიურიკაციას მიეკუთვნება; იგი მეტწილად დაკავშირებულია ეწ. ალპური ტიპის ძარღვებისა და გრანიტულ პეგმატიტებთან. მთის ბროლის მსოფლიო მნიშვნელობის საბადოები (ბრაზილია, ალპები, მადაგასკარი) ამ ტიპისაა ეწ. „ალპური ბრდვები“ ავსებს გრანიტების, გნესისების, კრისტალური ფიქლების ხაპრალებს; ჰიდროთერმული ძარღვების დამახასიათებელ თავისებურებას შეადგენს მინერალთა პარაგენეზისსა და შემავალ ქანებს შორის მჭიდრო კავშირი. კერძოდ,

გვერდითა ქანების გამოტუტვაა, ტექნიკურის თანდათვნობით დაწევა და კრისტალიზაციის თანამიმდევრობა. ალპური ძარღვები ფორმით ლინზისებურია. ძარღვებში სამ ზონას არჩევენ: 1) ქანების გამოტუტვის, 2) კვარცის ზონა და 3) მთის ბროლისა და სხვა მინერალთა კრისტალებისა და დრუზების ზონა სიცარეელებში. ალპური ტიპი ძარღვებსიათვის დამახასიათებლია დიდი ზომის სიცარიელეები, ქწ. „ბროლის სარდაფები“, საიდანაც იღებენ ასეულობით კილოგრამ სამრეწველო ბროლის დიდ კრისტალებს. მაგალითად, ალპებში ასეთმა სარდაფმა – გრიმზელმა ბერნერ-ობერლანდში მოგვცა 100 000 კილოგრამი სუფთა მთის ბროლი. ალპური ტიპის ძარღვებმა ამჟამად დაკარგეს სამრეწველო მნიშვნელობა.

ჭურჭლეულობის დამზადების და საერთოდ საწახნაგო – საიუველირო საქმის გარდა, ბროლს ამჟამად დიდი გამოყენება აქვს ზუსტ მექანიკაში, ოპტიკაში, რადიოტექნიკურ მრეწველობასა და ტექნიკის სხვა დარგებში.

მთის ბროლი სითბოს კარგი გამტარია: აქვს პიეზოელექტრული თვისება, იგი უწვევულო გამჭვირვალეა, არა აქვს კრისტალებში სიცარიელეები, სიბრტყეთა ათინათი, ლაქები და ეწ. „ნისლი“. ბროლის ამ თვისებას ფართოდ იყენებენ ულტრაისფერი სხივების ოპტიკაში. ზუსტ მექანიკაში მთის ბროლს იყენებენ ოპტიკური ხელსაწყოების სხვადასხვა დეტალისა და დამატებით მოწყობილობათა დასმზადებლად. მათ მიეკუთხება ფირფიტები პოლარიზებულებისა და საქარიმეტრებისათვის, პრიზმები სპექტროგრაფებისათვის, ფრენკელის ტრიპრიზმისათვის, კომპენსაციებისა და კომპარატორების სოლებად.

პიეზოელექტრული თვისებების გამო მთის ბროლის ფართო გამოყენება აქვს რადიოტექნიკაში. მთის ბროლის მეორე რიგის დერძის პერპენდიკულარულად ამოჭრილ ფირფიტაში წნევით ან გაჭიმვით აღიძვრება ლეპტრული მუხტი. ეს მოვლენა შეცვევადია. თუ კი პიეზოელექტრული ფირფიტით გავატარებოთ რხევის დიდი სიხშირის ცვლად ელექტრულ დენს, მაშინ ამ სიხშირის შესაბამისად ირხევა კვარცის ფირფიტაც. ბროლის ასეთი ფირფიტა სტაბილიზატორს წარმოადგენს რადიოდანადგარებისათვის. ამ გზით დებულობენ ულტრაბგერულ რხევას, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ტექნიკის სხვადასხვა დარგში, მაგალითად წყალქვეშა სიგნალებისათვის.

ამჟამად მთის ბროლს ქირითადად რადიოტექნიკაში იყენებენ; იგი აუცილებელია ოსცილატორების, რეზონატორე-

ბის, მერისონის რგოლის ულტრაბგერითი რხევების წარმომქმნელი მოზაიკური დისკოების ასაწყობად და სხვ.

კვარცითა და მთის ბროლის ბუდოებით ცნობილია ურალი. პოლარულ ურალში ალპური ტიპის ბუდობები დაკავშირებულია მეტამორფულ ქანებთან. აქ ნაპოვნი მთის ბროლის სუფთაა, გამჭვირვალე კრისტალები კილოგრამებს იწონის, გვხვდება ტონაზე მეტი წონის მთის ბროლის უხარსიხო ერისხალებიც. სამხრეთ ურალში კვარცის სახესხვაობით ცნობილია კამჩატკა და სანარკა. იმიურ-ბაიკალიშ ცნობილია მდინარე ურგუჩანის ხეობაში, სოფელ საგატაევოში. ციმბირის მდინარეებს ხშირად მაქვთ მთის ბროლის დამანგრეველი კარსიტალები, რომელთა გამოყენება შეიძლება ტექნიკური მიზნებსიათვის. ალტაის მხარეში იგი გვხვდებოდა მდ. ბელაიას ინის სათავეებთან. კვარცის სახესხვაობებით მდიდარია ვოლინის (უკრაინა) პეგმატიტები – ვოლოდარსკ-ვოლინის რაიონის სოფელი პისარევსკაია. ვოლინში ნაპოვნია კვარცის კრისტალი სიგრძით 2,7 მეტრი, წონით 10 ტონა.

მთის ბროლი ცნობილი იყო შვეიცარიის ალპებში, ტოროლსა და საფრანგეთაში. უკანასკნელ საუკუნეებში ევროპის ქასაჭრელ მრეწველობას მთის ბროლით ალპები ამარაგებდა, მაგრამ მარაგის ამოწურვის გამო „ალპური სარდაფები“ მსოფლიო ბაზარზე მთის ბროლის მიწოდების მონოპოლია ბრაზილიას უკავია. იგი იძლევა მთის ბროლის მოპოვების 90%-ს, მაღალასარზე მთის ბროლი გვხვდება პეგმატიტების „სარდაფებში“, ძარღვებში, ალუვიურ და ელუვიურ ქვიშრობებში, კრისტალთა სიდიდე ზოგჯერ 60სმ-ს აღწევს, წონით – 150 კგ-ია.

მთის ბროლის ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუდობებია აშშ-ში, აფრიკაში, თურქეთში, ინდოეთში, გვხვდება აგრეთვე იაპონიაში, კორეაში, მონგოლეთში.

საქართველოში ბროლის გამოყენება – გავრცელება ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან დასტურდება. მცხეთის შეუბრინჯაოს ხანის სამარხში ნაპოვნია მთის ბროლის ორი მძივსაკიდი. ამავე დროს ყორდანელ სამარხში ნაპოვნია მთლის ბროლის მძივები, ხოლო ე. თაყაიშვილმა საჩხერის ყორდანულ სამარხში იპოვა ბროლის მძივსაკიდი. ცნობილია, რომ ანტიკური დროის გლიპტიკაში ხშირად ისამრებოდა ბროლი. ეს შეიძლება გავიმუშოროთ საქართველოს შესახებაც. ჩვენში ბროლზე ამოკვეთილი შემები ა.ხ.წ. I-VI საუკუნეებით თარიღდება. მლორთქიფანიის მიერ აღწერილ საქართველოს მუზეუმის

გემებს შორის გვხვდება ბროლის რომეული ინტალიო, ავჭალიდან, აგრეთვე პაროული ეპოქის ინტალიო საბეჭდევები, ასალებორის განძიდანაც ცნობილია ბროლის მძივები.

ა. მაქსიმოვის მიერ აღწერილი მცხეთა – სამთავროს ნევროპოლის ბიზანტიურ გემებს შორის გვხვდება ბეჭედი მთლიანად ბროლითაა გამოჭრილი (ახ.წ. VIIს.). მცხეთის მეორე სამარებში 1 ნაპოვნ ოქროს ბეჭდის ბეჭდეში ზის წახნაგოვანი მთის ბროლი. მცხეთაშივე ჩანს, რომ ზოგჯერ მთის ბროლის ბეჭებრივი კენჭები გამოუყენებიათ. სოფ. უსახლოში (ლეჩხუმი) ნაპოვნი თქროს ბალთა მთის ბროლითაა შემკული. ამ უკანასკნელზე ამოკეთილია ჰელის თავი (ახ.წ. IIს.). მთის ბროლის მძივები ნაპოვნია სოხუმის რაიონში, ყაზბეგში, ურკში და სხვ.

სამთავროს ადრე ფეოდალური ხანის (ახ.წ. IV-VII სს.) მატერიალური კულტურის ძეგლებს შორის გვხვდება ქინძის-თავები შემქობილი ბროლით. ადადსტურებულია, რმო ეს ქინძისთავები აღგილობრივ მზადდებოდა.

შეა საუკუნეებში ბროლი ამკობდა საექლესიო – სარიტუალო საგნებს: ჯუმათის ტაძრის ჯვარი (XVIIIს.) ფირუზთან ერთად ბროლითაა შემქობილი. სიონის ტაძარში პანალიას ამკობდა 13 მცირე ზომის ბროლი. ბროლის ნაწარმი საქართველოში XIX საუკუნეშიც მზადდებოდა. ამის დამადასტურებულია 1857 წელს კავკასიის სოფლის მეურენობისა და მრეწველობის გამოფენაზე წარმოდგენილი თბილისის ქალათლები ქარხნის მიერ დამზადებული საათის ბროლის მინები.

საქართველოში ბროლის გავრცელება ისტორიული წყაროებითაცა დასტურდება. XI საუკუნეში გიორგი მთაწმინდელის მიერ ბერძნულიდან ქართულ ენაზე ნათარგმნა ბასილ დიდის თხზულებაში „ექვსთა დღეთა“ აღნიშნულია, რომ „ბროლი სიღრმეთა შინა მიწისათა იშვების და არს იგი ქა მნათობი და აქვს მას სიწმნე და ბრწყინვალება განთვისებული“. XII-XIII საუკუნეთა მიჯაზე საპარსულ ენაზე უცნობი ავტორის მიერ შედგენილ თხზულებაში „სამყაროს საკვირველებანი“ არის ცნობა, რომ თბილისის ბაზარზე იყიდებოდა მინისა და ბროლის კარგი ნაწარმი. ი. ჯავახიშვილის ცნობით XII საუკუნეში სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად საქართველოში შემოჰქონდათ ბროლიც. „ჩვენს წაყროებში თბილისურ საქუნელში აღნიშნულია აგრეთვე კარგი ბროლის ნაწარმი. XII-XIII სს. საქართველოში კარგად იცნობდნენ ბროლის ნაკეთობებს. ბროლი ძველი დროიდანვე შემოჰქონდათ ჩინეთიდან და

ინდოეთიდან, სადც ის მუშავდებოდა ქვის სათლელ სახელოს-ნოებში. მაგრამ სპარსულ წაყროებში მიოხესენებული ბროლის ნაწარმი აქაურ ხელოსანთა შიერ უნდა იყოს გათლილ-დამუშავებული და ამიტომ არის ის თბილისური საქონლის სიაში შეტანილი. როგორც ჩანს, თბილისელი ოსტატები ამ საქმეშიც დიდად ყოფილან დახელოვნებული“. თამარ მეფის ისტორიკოსი წერს, რომ რუქანადინის დამარცხების შემდეგ „ვერცხლისა ჭურჭელთა არღარა ჰქენდა პატივი... რამე თუ ყოველი ოქროსა და ბროლისაწინადაგებული იყო“. XIV საუკუნის ძეგლ „ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ იქ, სადაც აღწერილია სასახლის ნადიმის ცერემონიალი, სუფრის მოწოდილობას შორის დასახელებულია კოვზი ბროლისა:

XV საუკუნეთა დასაწყისში საქართველოს მეფე გიორგის დესპანის ხელით თემურ-ლეჩგისათვის გაუგზავნია სხვა ნივთებთან ერთად ბროლის ფიალები „აფხაზეთის საკათალიკოზო გლეხების დიდი იადგარი“-დან ჩანს, რომ XVII საუკუნის დასაწყისში აფხაზეთის კათალიკოზს უქოიმე საყვარელიძეს ბიჭვინთის ტაძრისადმი შეუპირავს „ბარძიმი ბროლისა ოქროთ მოჭედილი“. ღოკუმენტებიადან ჩანს, რომ სამეგრელოს მთავრის ლევან დადაინანის წალენჯისხის ტაძრისადმი შეუპირავს დროშის თავი ბროლის ჯვარითა 1650 წელს იმერეთში მყოფი რუსი კლჩები ტოლიჩანოვი და იუვლევი გელათში ასახელებენ ბროლის ნივთებს.

XVII-XVIII საუკუნეებში მზითვის წიგნებსა და მეცნიერებების და დიდიებულთა ქონების ნუსხებში ხშირადაა აღნიშნული: „ჯამი ბროლისა“, „სამარილე ბროლისა“, „ბროლის საშაქრე“, „ბროლის ქულა“, „ბროლის ხანჯლიანი დანა“ და სხვ.

შეიძლება გადაუქარბებელად ითქვას, რომ არც ერთი ძვირფასი თუ არაძვირფასი ქვა ქართულ ხალხურ სიტყვიერებაში ისე ხშირად არ არსი ნახსენები, როგორც ბროლი. იგი სილამაზის, სისპეტაკის, ელვარებისა და სხვა საუკეთესო თვისებათა გამომხატველია. ადამიანის სხეულის ნაწილები შედარებულია ბროლთან: ბროლის ბაგე, ბროლის კბილი, ბროლის ყელი, ბროლის თითქები, ბროლის მკერდი და ა.შ.

საინტერესო მთის ბროლის დიპირამიული კრისტალების გახუშტისებული აღწერა: „აქ ჭივჭავსა ზედა, არს კლდე და მიგსან სცვივა ბროლი გათლილი კუთხედ, მწვეტი ორ კეროვე“. ამ ადგილებში დღესაც ვპოულობთ მთის ბროლის მეორე ზომის დიპირმიდულ კრისტალებს. გ. გვახარიას ცნობით, ზემო სვანეთის ეკლესიებში დაცულია მთის ბროლის კრისტალები.

შემოწირული მოსახლეობის მიერ. საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში (ყაზბეგი, რაჭა, სვანეთი) მონადირეები და მწყემ-სები სშირად აგროვებენ მთის ბროლის დიდი ზომის კრისტალებს. ბროლის ციხე-ქოში ხომ ძლიერ გავრცელებულია ხალხურ პოეზიაში, სადაც მომწყვდებულ მზეთუნახავთა მოსატაცებლად მიიღონა ზღაპრული დევ-გმირები. აქ უნებლიერ გვაგონდება „აბესალომ და ეთერი“-დან: „შენც გინახავს ბროლის ციხე, როგორ ცამდე მაღალია“. ბროლის შესახებ უფრო მეტ და უკეთეს მაგალითებს გვაძლევს ქართული კლასიკური მწერლობა: “ვეფხისტყაოსანში“ ბროლი ათჯერ არის ნახსენები.

საქართველოში ბროლი უძველესი დროიდან რომ არის ცნობილი, ამაზე მეტყველებს ბროლთან დაკავშირებული გეოგარფიული სახელწოდებანი: ბროლი – ქედი (აჯამეთთან), ბროლის მთა (რაჭაში), ბროლოსანი (ქართლში) და სხვ. არის გვარი ბროლაზე.

საქართველოში მთის ბროლის ბუდობები კავკასიონის ცენტრალურ ნაწილში ლიახეურ ფიქლებში მოქცეული კვარცის ძარღვებთან არის დაკავშირებული. მთის ბროლის ცალკეული ბუდობებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოდას მთა. აქ ლიასის თიხაფიქლებს შორის კვარცის ძარღვებთან ბუდობების სახით გვხვდებოდა მთის ბროლის ცალკეული კრისტალები და დრეზები.

ყაზბეგის რაიონში (ყურო, ხლა, მნო და სხვ.) მთის ბროლის საბაზოები გენეტიკურად დაკავშირებულია ლიახეურ ფიქლებში მოქცეული კვარცის ძარღვებთან, უახლოვდება “ალპურ ძარღვებს“ ტიპს. სეთი ძარღვებისათვის ნაპრალები წარმოიშობა ქანების მეტამორფიზმისა და დაფიქლების შედეგად. მთის ბროლის კრისტალთა დრეზური მოქცეული იყო ტექტონიკური რღვევის ზონის ნაპრალებსა და სიცარიელეში, შედარებით მცირე სიღრმეზე ბროლი გამოიყოფოდა პიდრო-თერმული ხსნარებიდან. 1919 წელს ყუროს მთაში ნაპოვნი მთის ბროლის დრეზის სიგრძე 94 სმ-ია, სიგანე – 72 სმ, ცალკეული კრისტალების სიამდლე 75 სმ. ონის, მესტიის, ყაზბეგის მუხეუმში გვაქს მთის ბროლის დრუზი და კრისტალები, თეძამში ნაპოვნი აქაციის უეოდები, ამოვსებული მთის ბროლის დროუზებით, შეილება გამოყენებული იქნას საიუველირო საქმეში. საქართველოს მთის ბროლის ღირსებაზე წარმოდგენას იძლევა საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის გეოლოგიური განყოფილების, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,

საქართველოს ტუქნიკური უნივერსიტეტის მინერალოგიური მუზეუმის მთის ბროლის კრისტალებისა და დრუზების საუცხოო კოლექციები.

საეჭვოდ არ არის ის, რომ ანტიკური გამოყენებული ბროლი უცხოური წარმშობისაა. მაგრამ არ უნდა გამოვრიცხოთ და სხვა საგნებისათვის ადგილობრივი ბროლის წარმოება. ამის თქმის უფლებას გვაძლევს ძელთაგანვე ცნობილი ბროლის ბროლის ნაწარმი საქართველოს სახვადასქანისარეზო.

გვამლა კვარცი

კვამლა კვარცი მესამე კლასის ძეირფასი ქვაა. კვარიცის ამ სახესხვაობის ფერი მეტწილად კვამლისფერ – ყავისფერია, ამიტომ ხშირად უწოდებენ რაუხტოპაზს. ქიმიური

შედგენილობა SiO_2 . აკრისტალდება ტრიგონალურ სისტემაში, კრისტალდები - მოკლე ექვსწახნაგოვანი პრიზმულია. ფევდო პირამიდული დაბოლოებებით. კვამლა კვარცის ანუ რაუხტოპაზის კრისტალთა სიგრძე ხშირად 1,5-2 მეტრს აღწევს და 1-2 ტონას იწონის. გვხვდება კარგად განვითარებული კრისტალები – ტრიგონალური ტრაპეციონურები და დიპირამიდები. სიგრძე – 7, სიმკვრივე – 2,650. მონატები – ნიუარისებრი, ამჟამინდებულებების სინათლის გარდატება – 1,553, ორმაგი გარდატება – 0,009. დისპერსია – 0,013. პლეოპროიზმი – უქი კვამლა კვარცისათვის – მკაფიო, მურადან – წითელმურამდე. ფერი: კვამლისფერი, ყავისფერი სხვადასხვა ტონებში, თითოქმის შავ ფერამდე, (მორიონი) ნაცრისფერი. ნაცრისფერი – ყავისფერი, მურა ყავისფერი, ყავისფერ-ისებრი, ყავისფერი – ოქროსფერი იერით, მუქი – ყავისფერი, კვამლა კვარცის სავსებით მუქი – შავი ფერის სახესხვაობას მორიონი ეწოდება. კვარც-მორიონს მინატებში აქვს შავი ფისისებრი ფერი, თხელ ფენაში (10-12მმ) მურა ფერი. კრისტალის ფუძიდან მწვერვალისაკენ ფერი თანდათანობით მუქდება, ხოლო ეფექტიანობა (ბაზრები, ჩანართები და სხვ.) მცრიდება. კვამლა კვარცი გამჭვირვალე მინერალია – მურიონი მუქგამტარი გაუმჭვირვალამდე. გარაუდობენ, რომ კვამლის ფერი გამოწეულია ტიტანის, კალის, ცირკონის უანგებით რკისნის უანგთან ერთად. არის მოსაზრება, რომ ფენას აპიროებს ალუმინის სტრუქტურული მინარევი, ან მუქი ფერი მიიღო ბიოტის ტიპის ნახშირწყალბადების მინარევით. 225°-ზე გახურებისას კვამლა კვარცი იწყებს გაუფერულებას. 235°-ზე კარგავს ფერს, ხოლო 400°-ზე ფერი

სავსებით ქრება მაგრამ რადიუმისა და რეტგენის სხივებით ფერი ისევ აღსდგება. კვამლა კვარცის კრისტალები ხასიათ-დება ძლიერი დიქროიზმით. კვამლა კვარცი თან ახლავს ძირ-ფას ქვებს: ტოპაზს, ბერილს, ამეთისტს.

კვამლა კვარცი შორეული დროიდან გამოყენებულია სამკაულად – ბეჭდებისათვის, სამაჯურებისათვის, გულქან-დებისათვის და სხვ. საიუველირო სახესხვაობათა ზომა 15x15x12 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს, უდიფექტო.

კვამლა კვარცი გვხვდება გრანიტების მიაროლიტურ სიცარიელებში, ჰეგმატიტური და ალპური ტიპის ძარღვებში. რაუხტოპაზის დიდი ზომის კრისტალების წარმოქმნისათვის აუცილებელია ქანებში მნიშვნელოვანი ზომის სიცარიელების არსებობა, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია მასივის ამ უბანში აქროლადი კომპონენტების დიდი რაოდენობით არსებობაზე. იგი გამოიყოფა D-E გეოფაზაზე.

კვამლა კვარცი ცნობილი იყო ურალი. აქ ძვირფასი და ფერადი ქვების მომპოვებელთაპთვის კვამლა კვარცი ადგილობრივი სახელწოდებებით იყო ცნობილი: ტუმპაზი, ტოპაზი, სმოლიაკი, ტალიანი და სხვ. ურალში ნაპოვნია კვამლა კვარცის ათეული კილოგრამობით წრინის კრისტალები.

კვამლა კვარცის კრისტალები ცნობილი იყო ალპებში. აქედან წადებული კვამლა კვარცის ლამაზი კრისტალები ბევრ მუზეუმს ამჟღენებს. ყველაზე დამაზი კრისიატელებია ბერნისა და ციურისის მუზეუმებში. კვამლა კვარცის კრისტალებით აგრეთვე ცნობილია ბრაზილია (ბაია, გრიასი, მინას ჟერაისი), მადაგასკარი, აშშ-ში – კალიფორნია, და სხვ.

მთის ბროლის ფერად სახესხვაობებს შორის ერთ-ერთი ულამაზესი ქვაა მურა ტოპაზი, გამჭვირვალე, ძლიერი ელვარების, მუქი მურა, ყვითელი ფერის კვამლა კვარცი, რომელსაც აგრეთვე ბრაზილიის ან ურუგვაის ტოპაზს უწოდებენ. ამ უანასკნელზე უფრო ლამაზია ქწ. ესპანეთის ტოპაზი – მურა – ყვითელი ფერის ქვა, გამჭვირვალე და ძლიერი ელვარე სახესხვაობა.

შავი ფერის მთის ბროლი კვამლა კვარციდან განირჩევა უფრო მუქი ფერით, რომელსაც მონატებიც აქვს ფისსისებრი სიშავე. მისი ელვარებითა და მონატების სიღრმისეული სიშავვით განისაზღვრება ქვის ღირსება.

ციტრინი – ლიმონისებრი ყვითელი, გამჭვირვალე, მთის ბროლია სახელწოდება ციტრონი წარმოდგება ფრანგული სიტყვიდან: ციტრონი (ლიმონი), რადგან ფერით ის მოგვაგო-

ნებს დიმონს, ხშირად მას ამსგავსებენ ყვითელ ტოპაზს. ფერი ყვითელიადნ – ოქროსფერ ყავისფერამდე. სიმაგრე – 7, სიმკვრივე – 2,650, მონატები ნიუარისებრი, კრსიტალდება ტრიგონალურ სისტემაში, კრისტალები – მოკლე პრიზმული, გამჭვივალე, სინათლის გარდატექსა – 1,544-1,553. ორმაგი გრადატექსა – +0,009, დისეპრსია – 0,013. ზოგიერთი კვამლა კვარცი 300-500°-ზე გახურებისას იძენს ციტრონის ფერს. ამ ხერხით მიღეა ციტრონს აქვს მოწითალო ელფერი. ბუნებრივ ციტრონებს შორის სჭარბობს მკრთალი – ყვითელი, შეფერვის მიხედვით არჩევენ ციტრონის სახესხვაობას: ყვითელს, ოქროსფერს, ყავისფერს, მურა – ყვითელს (ესპანეთის ტოპაზს). სავაჭრო ციტრონებს ხშირად უწოდებენ ტოპაზს, როგორც კვამლა კვარცის – რაუხტოპაზს, რაც არ არსი სწორი. დამაზი ფერის გამჭვირვალე, სახესხვაობას იყენებენ საიუველირო საქმეში. შეიძლება შეგვეშალოს ყვითელ ქვებთან ბერილთა, ბეითელ ტოპაზთა, ყვითელ ტურმალინთან. საბადოები: ბრაზილია (ბაია, გრაისი, მინას-ჟერასი, მადაგასკარი, აშშ – კოლორადოს შტატი), ესპანეთი, (კორლოვა, სალამანკა), და სხვ.

მთის ბროლში ხშირად გვხვდება რუტილის ტრემოლითის, აქტიონოლითის, ტურმალინის და სხვა მინერალთა ჩანართები. ისინი ცნობილია ვოლოსატიკის სახელწოდებით. მთის ბროლის (კვარცი), რომელსაც აქვს რუტილის ნებისმიერი ჩანართები და კანონზომიერი ბადისებრი შენაზარდები საგუნიტურ კვარცს ან ბროლს უწოდებენ. მაგმური კერის გაცივებიას, ხსნარიდან ერთდროულად გამოიყოფა SiO_2 და ტიტანის ოქანგი, ამით აისხება მთის ბროლის სხვა მინერალის არსებობა.

რუტილის ნებისმიერი კრისტალებიანი კვარცი გარდა საგენიტ-ვოლოსატიკისა, ცნობილია „ვენერას თმების“ და „ამჟრის ისრების“ სახელწოდებით. მცირედ გავრცელებული ვოლოსატიკი ძლიერ დამაზი. იგი ემსგავსება ყინულის გამჭვირვალე ლოდს, რომელიც კონცხად შექრილია ოქროსფერ-ცეცხლოვნი ჭავლები. ქვევიდან ლოდს გადაკრული აქვს შლამისებრი აპკი. მინრელას ზევიდან რომ დასცექრით, ასე გგონიათ, ზღვის ფსკერს უყურებთ. მისგან ამზადებენ თვლებს ბეჭდებისათვის, საკიდებრ გულქანედს და სხვ. სამკაულებს. მსოფლიოში ვოლოსატიკის ყველაზე კარგი კოლუქცია ეკატერინბურგის სამთო ინსტიტუტის გეოლოგიურ მუზეუმშია.

კვამლა კვარცს ტექნიკაში ისეთივე გამოყენბა აქვს, როგორც მთის ბროლს.

ოქრო – კვარცი, ე.ი. კვარცი თვითნაბადი ოქროს ჩანართებით, მესამე კლასის ყვირფასი ქვაა.

ქალცედონი

ქალცედონი მესამე კლასის ჟვირფასი ქვაა. ვარაუდობენ, რომ მინერალის სახელწოდება ანტიურ ეპოქაში მარმარილოს ზღვის სანაპირო ქლაქ ქალცედონიდან მოდის. ქალცედონის ქვეშ იგულისხმება SiO_2 -ის ფარულკრისტალური სახესხვაობათა მთელი ჯგუფი (აქატი, ონიქსი, სარდიონი, სარდესი, ქრიზოპრაზი და სხვ.). ისე საგუთრივ მინერალი ქალცედონი. იგი კვარცის ფარულკრისტალური ბოჭკოვანი სახეობაა. ქალცედონი შედგება მოგროკრისტალური კვარცისაგან სუბმიკროსკოპლური პირებით, რომელიც შეიცავს წელს ან გახსნილ მარილებს. მიკროსკოპის ქვეშ ჩანს რომ ქალცედონი შედგება კვარცის რადიალურ სხივოსნური წვრილი ბოჭკოვებისაგან, რომელიც მინერალის ზედაირის მიმართ პერპენდიკულარულადაა ორიენტირებული. დიდი გადიდებისას ქალცეონში ჩანს ფენებრიობა, მრავალრიცხოვნაი ფორები და მილისებრი არხები გაჭიმული ბოჭკოების გასწვრივ. ერთი და იგივე ნიმუშში შეიძლება იყოს ფოროვანი და მკერივი ნაწილები. ქალცედონში ფორიანობა აპირობებს კვარცთან შედარებით უფრო დაბალ სიმაგრეს, სიმკვრივეს და გარდატეხის მაჩვენებელს. სიმაგრე – 6,5-7, სიმკვრივე – 2,580-2,640, სინათლის გარდატეხა – 1,3530-1,539 ორმაგი გარდატეხა – 0,066-მდე. კვარცის გამჭვირვალე მინერალებისაგან (მთის ბროლი, ამეთისი და სხვ.) განსხვავებით ქალცედონისათვის დამახასიათებელია ცვილისებრი, ხოლო ჩამონატეხებისაგან მკრთალი ელგარება. მონატეხი უთანაბრო ნაკლებად ნაჭუჭისებრი, გხევდება წვრილი აგრეგატების სახით წვრილბროქერვანი მიკროსტრუქტურით. გარერიალებულ ზედაპირზე აქვს სუსტი მინისებრი, ზოგჯერ ცხომოვანი ელგარება. ნახევრად გამჭვირვალე, შუქამტარია. ფერი: ოქტორი, ნაცრისფერი, მოყვითალო, მწვანე, წითელი, მურა და სხვ. ქალცედონს არა აქვს არც კვარცის, არც მთის ბროლის სიმაგრე, არც გამჭვირვალობა და ელგარება. სმაგრამ ფერებითაა მდიდარი. ქალცედონი ფერადი ქვაა, რა ფერი გნებავთ ქალცედონს არ ჰქონდეს. მრავალი სახესხვაობა ფერის მიხედვითაა გამოყოფილი. ა.ე. ფერსმანი ფერის მიხედვით გამოჰყოფს ქალცედონის სახესხვაობებს:

ჩვეულებრივი ქალცედონი – ნაცრისფერი, მოყვითალო, მომტრედისფრო, ქრიზოპრაზი – ზურმუხტისებრი ან ვაშლისებრ-მწვანე, სარდიონი – წითელ-ნარინჯოვნაი, კარნეოლი – წითელი, სარდერი – ყავისფერი, საპფირონი – რძისებრ-ლურჯი, მტრედისფერი, პლაზმა – ხახვისებრი – მწვანე, პელიოტროპი – მუქი მწვანე წითელი წინწლებით, კაჟი – ყვითელი, წითელი, მურა – თიხიან-რკინიანი ნივთიერებათა მინარევებით.

ქალცედონის ზოლებრივი სახესხვაობანია: აქატი და ონიქსი, არჩევენ ქალცედონის ზოლიან და უზოლო სახესხვაობებს. უზოლოა ჩვეულებრივი ქალცედონი, პლაზმა, პელიოტროპი, სარდიონი, სარდერი, ზოლიანი ქალცედონი გამოირჩევა ფერების მორიგეობით: ონიქსი, აქატი, უმმა და სხვ. ბუნებრივ ქალცედონში უბრალო თვალით არ ჩანს ზოლებრიობა, მაგრამ საიუველირო ბაზარზე ზეოგჯერ ქალცედონი ეწოდება ხელოვნურად შეღებილ მკრთალ-მტრედისფერ აქატს. ქალცედონს ფერადი სახესხვაობანი მქონე და მესამე კლასის ძირფასი ქვაა. ქალცედონი მრავალი ფერადი ქვის საერთო მინერალოგიური ტერმინია და ბაზარზე სხვადასხვა სახელწოდება აქვს. ურალში ქალცედონგს ხატოვნად „პერედიფერს“ უწოდებენ.

ქალცედონის შედგენილობის 97-99%-ის, 1-1,5% წყალია. მინერავები: ქალცედონში ხშირად მონაწილეობს მანგანუმის ქრომის, ტიტანის ნიკელის და სხვა ელემენტთა უანგეულები. ქალცედონი ბუნებაში გახვდება მკრთალი მსაების ნაწევთარი (თირკმლისებრი, მტევნისებრი, სტალაქტიტისებრი) გამონაყოფების სახით. აღნიშნული გვაქვს რომ რენტგენომეტრული გამოკვლევებით დადაგენილია, რომ ქალცედონს აქვს რადიალურ-ბოჭკოვანი, ბოჭკოვან-ნაჭუჭისებრი ან პარალელურ-ბოჭკოვანი, იშვიათად, ქერცლოვნაი სტრუქტურა.

ქალცედონს კაცობრიობა უძველესი დროიდან იყენებდა. იგი ყველა ეპოქის მატერიალური კულტურის ძეგლებში გვხვდება. ანტიკურ ეპოქაში ქალცედონის გემა – კამეებს იყენებდნენ როგორც თილისმას, რომელიც ადამიანს იცავს სულიერი ავადმყოფობისა და დეპრესიებისაგან (მედანქოლიისაგან). ქალცედონი მვირფასი ქვაცაა და სანახელავოც. ანტიკურ ეპოქაში სიმკვრივის გამო მას ფართოდ იყენებდნენ სკარბეუსებად. გემებისათვის, სამკაულებად, ლამაზი ფერის სახესხვაობებს ამჟამადაც იყენებენ სამკაულებად, მისაგნ მზადდება კაბოშონები საიუველირო ნაწარმისათვის.

ქალცედონებული ზოგჯერ გაკრიალებისას, ქვაზე დანახული განტოტებული ხე – მცენარე გამოისახება. ასეთი ქოვა საიუველირო ხელოვნებაში იშვიათობას წარმოადგენს. ამ ქვით მეტწილად გულის ქინძისთავებს ამკობენ. რამდენადაც მკაფიოდ ჩანს ხე – მცენარე, ქვის ფასი იმდენად მატულობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალცედონის ძლიერ გავრცელებული მიენარლია, გასაკრიალებლად ვარგისი კენჭჩები და ნატეხები იშვიათია.

ტექნიკაში ქალცედონს იყენებენ საყრდენ პრიზმებად, საქუსლეებად, ღერძის თავებად, აბრაზიულ მასალად – ქალცედონური ქანი, არკაზისს ქვა და ა.შ.

ქალცედონის მეტი წილი წარმოიქმნება SiO_2 -ის კოლოიდური სსნარებიდან, გელებიდან, ასრული კრისტალიზაციით. ამით აისხება ქალცედონში წყლის ნაშთის არსებობა. კვარცთან შედარებით მას აქს ნაკლები სიმკვრივე და სინათლის გარდატეხის აკლები მაჩვენებელი. ამჟამად დამტკიცებულია მყარი ამორფული SiO_2 -ის კრისტალიზაციით ბოჭკოვანი სტრუქტურის წარმოშობის შესაძლებლობა. ქალცედონი გამოიყოფა დედამიწის ზედაპირთან ახლოს დაბალ ტემპერატურული ჰიდროთერმული სსნარებიდან. ცხელი წყაროებიდან გამოყოფილი ქალცედონი გვხვდება ჩაქრალი და მოქმედი ვულკანების მხარეებში. როგორც ჰიდროთნრმული მინერალი გვხვდება ზოგიერთ ჰეგმეტიეტბში (მადაგასკარი), უფრზიური ქანების სიცარიელებში, უერდებში, მინდალინებში. იგი ნაწილობრივ ჰიპერგენული მინერალია, გვხვდება სილიკატური ქანების აგმოფიტების ქერქში. ნაწილი წარმოიქმნება ორგანიზმების ჩანართის ნაწილის ოპალური ნარჩენებდიან, რომელიც ნელნელა, მაგრამ საბოლოოდ გარადიქმნება კვარცად; ქალციდინი ფართოდაა გავრცელებული დანალექ ქანებში სხვადასხვა ფორმის გამონაყოფების, კონკრეციების, შუაშრეების, მცენარეთა და ცხოველთა მიმართ ფსევდომორფოზების სახით. იგი კაუინი ქანების მთავარი ქანთმშენი მინერალია.

ქალცედონური ჰეტირფასი ქვების მხარე იყო მდ.არგუნის ხეობის შეა და ზემო ნაწილის; არგუნსა და ტარულსკის ტბებს შორის მელაფერიებში გვხვდებოდა ქალცედონის მრავალი სახესხვაობა – სარდიონი, აქატი, ეშა და სხვა. მათ შორის ბევრი იყო მკრთალი მტრედისეფერი ქალცედონი, მინდალინურ ქანებში გვხვდებოდა ქალცედონის დიდი ზომის უერდები; ლამაზი ქალცედონებით ცნობილი იყო სელენგის დაურია,

ნერჩინსკის რაიონი. მდონონის ხეობების ზემო ნაწილი. განსაკუთრებული სილამაზის ლურჯი ქალცედონის კენჭები გვხვდებობა ულან-უდეს რაიონში და სხვ.

ქალცედონის არსევე გავრცელებული იყო ციმბირის დიდი მდინარეების ენისეისა და ლენის შენაკადების ნაპირებზე. მურა ფერის ქალცედონის კენჭები გვხვდებოდა ვიტიმის, ვილუის, ხატანგის მიდამოებში.

ფერადი ქალცედონები ცნობილია სამხრეთ ყირიმში, სარა-დალის ქველი ჩამქარლი გულგანის რაიონში. კარელიაში კარგი საიუველირო ქალცედონის მოპოვება წარმოებდა. ჰიპურის კონცხიდან ურალში ქალცედონის ცნობილი იყო შაიგოვგა. ლიპოვესკის მიდამოებში და სხვ. ურუგვაიში პატარა კვარცს ხეობაში ნაპოვნია დიდი ზომის (შვიდი მეტრი დიამეტრის) ქალცედონური ჟეოდები. სადაც სჭარბობს ლურჯი, ნაცრისფერი სახესხვაობა. აქვე არის SiO_2 -ის სხვა სახეობანი: ფერადი აქატი, ონიქსი, სარდონიქსი, წითელისარდინი. ურუგვაის ქალცედონმა საყოველთაო აღიარება ყპოვა. ის გაჰქონდათ ევროპაში იდარ-ობერშტეინის ქვის საჭრელ ფაბრიკებში. მსოფლიო ბაზარს საიუველირო ქალცედონს აწვდიდა ბრაზილიის ბუდობი - რიოგრანდე დო სული. ინდოეთში დეკანის ზეგანის განვენები უხსოვარი დროიდან იჯო ქალცედონის ჯგუფის მვირფასი ქვების (ქალცედონი, აქატი, სარდინი და სხვ) მოპოვების უმდიდრესი წეარო. აქ მოპოვებულ ქვებს ამუშავებდნენ დელის, აგრის, კალკუტის, კატიავარის ნახევარკუნძულის საჭრელ სახელოსნოებში.

საქართველოში ქალცედონი ცნობილია თითქმის ყველა ქოქის ძეგლებში, უპორველეს ყოვლისა იგი მძივებადა გამოყენებული თრიალეთში - წალკაში, ნაპოვნი ქალცედონის ბევრი ჩვენს ერამდე, მეორე ათასწლეულის შუა პერიოდს მიაკუთვნებდა. ასევე ძველია კაგსთაში (აფხაზეთი) ა. ლუკინის მიერ ნაპოვნი ქალცედონის მძივები. ანტიკური დროის საქართველოში ქალცედონის ფართო გამოყენება პქონია: პროფ. ა. ზახაროვის მიერ აღწერილი საქართველოს მუზეუმის 182 გემიდან 29 ქალცედონია. პროფ. გ. ლემლვინის მიერ სამთავროს ნაკროლოგში ნაპოვნი გროვებიდან ბევრია რძისფერ თეთრი მტრედისფერი საპფირინის და ჩვეულებრივი ქალცედონის მძივები. ჯერ კიდევ 1882 წელს საქართველოში აღმოჩნილი იქნა ბეჭედი, რომელსაც ამკობდა ქალცედონზე ამოჭრილი ათენას ფიგურა და სხვ. „თვალთაში“ იგი რამდენჯერ არსი მოხსენებული !კარქიდონის“ სახელწოდებით.

საქართველოში ქალცედონი საკმაოდ გავრცელებული მინერალია, იგი დაკავშირებულია აჭარა – ორიადეთის მესამეულ ლავებთან, აგრეთვე იურული პორფიტული წევბის ქანებთან არღვებისა და უეოდების სახით. ლამაზი ელფერსი აგმო საქართველოს ქალცედონი გამოიყენება როგორც სანახელავო ქვა. ახალციხის აქატის საბადოში ყველგან გვხვდება ქალცედონის უსწორო ფორმის გროვები. ვ. ხეჩინოვი საგურუშელვერთან ახლოს მიუთითებს აქატისა და ქალცედონის რძისფერ-მოლურჯო სახესხვაობის საპფირინის არსებობაზე; როგორც ჩანს, წარსულში აქ წარმოებდა ქალცედონის მოპოვება. ამას ცხადეოფს აქ ძველი სამორ გამონამუშევრის არსებობა. აჭარაში, ზღვის სანაპიროზე, შეიძლება ქალცედონის საუცხოო ნიმუშების შეგროვება. აკად. გ. ძოწენიძე მდ. ცეცინისწყლის ხეობაში ბაიოსური პორფირიტული ქვების ქანებს შორის სოფ. ზუბის (ლეჩეუმი) მიდამოებში მიუთითებს რამდენიმე ადგილს გაფანტულ ქალცედონის ბუდეებზე. ქალცედონის ცალკეული ნატეხების სიდიდე ზოგჯერ 0,5 მეტრს აღწევს. გვხვდება თითქმის გამჭვირვალე, მუქი მწვანე ფერის, დია მწვანე, შექმამტარი და ნახევრად გამჭვირვალე სახესხვაობები.

პრაქტიკული თალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია აჯამეთის (პარნალი, ბროლის ქედი, ნავენახევი, ზედა სიმონეთი, ნახმორდელე, აბანოს დელე, ნაკატახების დელე) ქალცედონის საბადოები.

ქრიზოპრაზი

საიუველირო ქრიზოპრაზი ეწოდება კაშაშა მწვანე ფერის ქალცედონის, ოპალ-ქალცედონის ან მიკროკრისტალური კვარცის გამჭვირვალე და შუქბამტარ სახესხვაობას. სახელწოდება ქრიზოს ხახვი, რაც ამჟამად სავსებით გასაგები არ არსი. ქრიზოპრაზი ქალცედონის ყველაზე ძვირფასი სახესხვაობაა. ქიმიური შედგენილობა SiO_2 -ის ლამაზი მწვანე ან ვარდისფერ მწვანეა. ფერი დამოკიდებულია ნიკელის მინარევზე. ნიკელის რაოდენობა ცვალებადობის 0,3-დან 3,3%-მდე. ფერს აძლევს მონტომრინოლიტის ჯგუფის მინერალი პიმელიტი, რომელიც NiO შეიცავს 27,26%-მდე. მინერალოგები ქრიზოპრაზს განსაზღვრავენ როგორც ვაშლისებრ-მწვანე ქალცედონის მიკრო ბოჭკოვანი, ნაკლებად მიკრომარცვლოვანი სტრუქტურით. მაღალხარსიხოვანი საიუმელირო ქრიზოპრაზი წარმოადგენს გამჭვირვალე ან კარგედ შუქმაგარ სახესხვაობას

ქალცედონ-ოპალისა. მის ღირსებას განსაზღვრავს ბუნებრივი ლამაზი ფერი და გაკრიალებით მიღებული ელვარება.

სიმაგრე 1,5-7, სიმკვრივე 2,580-2,640, მონატები-უთანაბრო, ხორკლიანი (მქისე), ელვარება ცვილისებურიდან მქრქალამდე, სინათლის გარდატეხა 1,530-1,539, ორმაგი გარდატეხა 0,004-მდე. გამონაყოფების ფორმა: მკვრივი აგრეგატები მიკროსკოპის ქვეშ ჩანს SiO_2 -ის ბოჭკოების რადიალურ-სხივოსნური ან სუბარალელური განლაგება. დამუშავებული ხრიზოპრაზის დიიდი ნატებები ხშირად ბზარებიანია და არათანაბრად შეფერილი. ფერი შეიძლება გაფერმკრთალდეს კაშკაშა მზეზე, ნა არაფრთხილად გახურების დროს. ქვის ადგდენა შეიძლება ქვის დროებით ტენიან გარემოში მოთავსებით (სველ ჩვარში ან მიწაში) ნაზი ფერისა, ლამაზი ელვარებისა და საუცხოო გაკრიალების გამი იგი იყო საყვარელი ქვა იუველირებისათვის. ე. კეგვლენეოს კლასიფიკაციით (1973) ქრიზოპრაზი მეოთხე კლასისი ძვირფასი ქვა, თვლიან სანახელავო ქვადაც.

ამჟამად ქრიზოპრაზს იყენებენ სამკაულებად ბეჭდებისათვის, საყურებებისათვის, მძივებისათვის, ყელსაბამებისა და სამაჯურებისათვის. კაბოშონს მეტწილად აძლევენ თირკმლი-სებურ ფორმას. როგორც კაშკაშა და გამჭმირვალე ქვას ხშირად ირგვლივ ამკობენ ბრილიანტებით. ქრიზოპრაზის წარმოშობა მჭიდროდ დამოკიდებულია სერპენტინიტების ზედაპირულ გამოფიტვასთან. იგი ზოგჯერ არის ნიკელის შემცველი მაღნის თანამგზავრიც. ქრიზოპრაზის საბადოები დაკავშირებულია ნიკეშემცველი ულტრაფუნქციური ქანები გამოფიტვის ქერქთან, სადაც ის ავსებს ნაპრალებს და წარმოქმნის ძარღვებს.

გასულ საუკუნეში ქრიზოპრაზი გამოყენებული იყო ინტერიერების მოსართავად (პრადა). ძვირფას ქვას იყენებენ მხატვრული ნაკეთობათათვის. მაგალითად, სან-სუსის სასახლეში იყო ორი მაგიდა ქრიზოპრაზის სახურავით. ცნობილია, რომ ქრიზოპრაზის პოლონეთის საბადოში ყოფილა გოეთე და მის მიერ აქ შეგროვებული ქრიზოპრაზის ნიმუშები ამჟამად დაცულია ვიმარის გოეთეს მუზემში.

ტექნიკური მოთხოვნილებების მიხედვით რუსეთში ქრიზოპრაზის ხუთ ხარისხად ყოფენ: ექსტრა, უმაღლესი ხარისხი, პირველი, მეორე და მესამე ხარისხი საუკეთესოდ ითვლება ნატეხი 400 გრამამდე, ურალში ქრიზოპრაზის ბუნებრივი ცნობილი იყო კიშტიმი და რევდი, ყაზახეთში-სარიკუო-ბოლდი, აღმოჩენილი 1936 წელს. 1950-1960 წლებში კარგ ქრიზოპრიზს

პოულობენ ჩელიაბინსკის ოლქის ჩერემშინსიკის სილიკატური ნიკელის საბადოდან.

პოლონეთში ქრიზოპრაზის მოპოვება სწარმოებდა XIV საუკუნიდან. აქ მოპოვებულმა ქრიზოპრაზმა შეაძეო ავტრიისა და გერმანიის საეკლესიო ნივთები. XIX საუკუნის ბოლოს ქრიზოპრაზის რამდენიმე საბადო იქნა აღმოჩენილი კალიფორნიაში, აქ ექსპლოატაცია წარმოებდა 1905-1925 წლებში, 1913-21 წლებში კი – აგსტრალიაში (კვინსლენდი). საბადოები ცნობილია აგრეთვე ბრაზილიაში, ინდოეთში, მადაგასკარზე, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, აშშ-ში (არიზონის და ორეგონის შტატებში და სხვ).

XX საუკუნის 60-იან წლებში მსოფლიო ბაზარზე ქრიზოპრაზის ძირითადი მასა შემოდის ავსტრალიიდან (1963 – 17ტ, 1964 – 9,7ტ. 1968-1970წწ. – 64ტ, 1974 – 9 ტონა).

საინტერესოა, რომ ძვირფასი ქვების შესახებ XVIII საუკუნის ერთ-ერთი ქართულ ხელნაწერში „პატიოსან ქათათვის (ფ H-406) საკმაოდ ვრცლადაა აღწერილი მწვანე ფერის ძვირფასი ქვა „ხრიზოპრასი“.

პლაზმა

პლაზმა ქლაცედონის დია მწვანე, ზურმუხტისებრ მწვანე ფერის სახესხვაობაა. მას ზოგჯერ ეშმასაც უწოდებენ, მაგრამ ეშმასაგან განსხვავებით შუქამტარია, მწვანე პლაზმა ზოგჯერ აჭრელებულია თეთრი ლაქებით. ძველ საბერძნეთში პლაზმისაგან აკეთებდნენ სკარაბეუსებს, იუნებედნენ გემებისათვის. საბადოები: ყირმი, ურალი, იაკუტია, გერმანია, საბერძნეთი, ინდოეთი, პლაზმა ამჟამად უფრო პელიოტროპის სახელწოდებითა ცნობილი.

პელიოტროპი

ქალცედონის წითელლაქებიანი, მუქი მწვანე ფერის სახესხვაობაა, იგი პლაზმაა წითელი ლაქებით სისხლიან ეშმასაც უწოდებენ. პელიოტროპი გაუმჯორვალე მუქი მწვანე ქალცედონია კაშკაშა წითელი ლაქებით ან ზოლებით სახელწოდება მზესთან არის დაკავშირებული. ამ სიტყვის მნიშვნელობა ქვის მიმართ არ არის გასაგები. ქიმიური შედგენილობა ფიზიკური ფიზიკური თვისებები ბრიზორპიზის ანალოგიურია. ფერი ყოველთვის არ არის მდგრადი სინათლის მიმართ ლაქების რიცხვი და სიკაშკაშე. პელიოტროპიდან ამზადებენ სამკაულებს მამაკაცის ბეჭდებას, გემებს და ა.შ.

უქველესი დროიდან პელიოტროპს ანიჭებენ მაგიურ თვისებებს ჯერ კიდევ პლინუს უფროსი წერდა, რომ თუ კი ადამიანი ატარებს ქვას პელიტროპს, შელოცვის შემდეგ იგიმ შეიძლება გახდეს უხილავი გ. ბანები წერს რომ შუა საუკუნეებში პელიტროპის ამულეტს ჩამოკიდებდნენ ადამიანს რათა შეეჩერებინათ სისხლის დენა. პელიტროპზე წითელ ლაქებს აიგივყენენ ქრისტეს სისხლის წვეთებთან რომელიც დაღვრილდი იყო ჯვრის ძირს, ამიოტომ ქვას ანიჭებენ მაგიურ ძალას.

ცნობილია საბადოებია ადმოსავლეთ ციმბირში, ინდოეთში (შტატი მაჟხარაშტრაპუკა), ჩინეთი, ავსტრალიაში, აშშ-ში (შტატები კალიფორნია, ვაიომინგი).

აქატი

აქატი ქალცედონის ზოლიანი სახესხვაობაა, იგი ქალცედონის ჯგუფის მინერალებს შორის ერთ-ერთი ულამაზესი ქვაა, ლამაზი ზოლები, ფერების ფაქტიზი გადასვლები ამ ქვას ძლიერ მიმზიდველობა აძლევს. ვ. შუმანის მიხედვით აქატი ეწოდება SiO_2 -ის მინერალების მეტწილად ქალცედონის, აგრეთვე კარციის, კარცინის, ოშვიათად დაბალ-ტემპერატურული ქრისტობალიტის ფარულ და მიკროკრისტალურ აგრეგატებს, სადაც მკვეთრად არის გამოსახული კონცენტრული-ზონალური ან ბრტყელ-პარალელური ზოლები პლინიუსის ცნობით ამ მინერალმა სახელწოდება მიიღო სიცილიის მდინარე ახაცესიდან (მაჟამად დინილი), სადაც უქველესი დროიდან წარმოებდა აქატის მოპოვება. არის მოსაზრებად რომ ტერმინის „აქატი“ სემიტიური წარმოშობისაა, უკავშირებენ მას სიტყვას Aqiqi (აყიყი) აქატის ქიმიური შედგენილობაა SiO_2 -98,8% მინარევებია Fe_2O_3 -0,52%, CaO -0,62%, H_2O -0,2% იგი SiO_2 -ის ფარულებრისტალური სახესხვაობაა,

აქვს ბოჭკოვანი ან რადიალურ-სხივოსნური აგებულება. იგი ქალცედონის დაგრეხილი ბოჭკოების პარალელურად ორიენტირებული წვრილი აგრეგატია. ქალცედონებისაგან განსხვავებით აქატი შედგება ურიცხვი კონცენტრაციულდად გაენლაგებული სხვადასხვა ფერისა და გამჭვირვალობის ფენისაგან. ფიზიკოს-მა ბრიუსტერმა ერთი დიუმის (2,54სმ) სისქის აქატის ფირფიტაში დათვალი 17,000 ფენა. ფერი: სხვადასხვაგვარია: მქრქალი, მკრთალი, წითელი, ზოგჯერ მოყვითალო და მოწითალო, ნაცრისფერი. ფენები მორიგეობაშია შუქბამტარ ნაცრისფერ ან

თეორ ფენებთან. ცნობილია ინეტენსიური წითელი ან მურა ფერის აქატიც. ატქატის ასეთი ფერები აისახება რკინის, მანგანუმის, ორგანული ნივთიერებათა და სხვა მინარევებით.

აქატის სიმაგრეა 6-6,5, სიმპერივე - 2,590-2,610 კგ/მ³. მონატები - არათანაბრო: არის თითქმის გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალემდე, თხელ ფირფიტებში აქატის მეტი წილი შუქამბრარია, სინათლის გარდატეხა 1,544-1,553. ორმაგი გარდატეხა 0,009 გამონაბოფის ფორმა ფარული კრისტალურია აგრეგატები.

ჯერ კიდევ პლინიუს უფროსი აღნიშნავდა არაბეთში ფერს როგორ უცელიდნენე აქატს; XIX საუკუნის დასაწყისიდან აქატს აძლევდნენე წითელ, მწვანე, ყავისფერ, ლურჯ და სხვა ფერებს. თუ აქატის ფერი მკრთალი და მონოტონურია, მას ხელოვნურად აფერადებენ. ამისათვის სარგებლობენ ცალკეული ფენების არაერთგაროვნი ფორიანობით. აქატის ცალკეულ ფენებს სხვადასხვაგვარი უნარი აქვთ შეიერთოს საღებავები. ფენების სხვადასხვაგვარი ფორიანობია საშუალებას იძლევა ქვა შეიღებოს სხვადასხვა ფერად. საიუველიორო დირექტორების გაზრდისათვის ჯერ კიდევ ძველმა ბერძნებმა იცოდნენ აქატისათვის ხელოვნურად ფერის მიცემა. რამდენიმე კვირის მანძილზე აქატს ხარშავდნენ თაფლთან ერთად. თაფლით გაჟღენის შემდეგ მუკით ამჟავებდნენ. სპილენძის სხნარები, რკინის მარილები აქატს აძლევს სხვადასხვა ფერს. მაგალითად, სპილენძის პიგმენტით შეიღებება მხოლოდ ფოროვანი ფენა, ხოლო შუალედი მკვრივი ფენა არ დებულობს არავითარ საღებავს, ამიორომ ზოლიანობა უფრო რელიეფურია. მუამადაც აქატისათვის ფერის მიცემა ძლიერ გავრცელებულია. ამჟამადაც უცელიან ფერს აქატს, ამისათვის იყენებენ ძველ მეორებს-გახერება, გაჟღენთა, და თანამედროვე მეორებს-ნეიტრონებით და მაღალი ენერგიის სხვა ნაწილების დასხესხვებით. აქატს სიდიდის (ზომის), სილამაზის, ხარისხის მიხედვით ყოფენ პირველ, მეორე და მესამე ხარისხი I ხარისხის ქვის ზომა: მინიმუმი - 25სმ, II ხარისხისა - 12სმ, მესამე ხარისხისა - 6სმ.

არჩევენ აქატის ორ ჯგუფს: წვრილენებრივი-საკუთრივ აქატი და უხეშფენებრივი. ზორლებრივი ონიქსი ფერის მიხედვით გამოყოფენ აქატის სახესხვაობებს: ქალცედონი-აქატი ანუ ლეიკაკატი (თეორი, ნაცრისფერი), კარნევლი-აქატი ანუ სარდაქატი (წითელი, ნარინჯისფერი), ზოლიანი აქატური ონიქსი (თეორი და შავი ფენების მორიგეობით), პემაქატი (ლია ფერის

წიელი ლაქებით). ჯერ კიდევ პლინიუსი ქალცედონის დენდრიტული ჩანაწერებითდენდრ-აქატს უწოდებს. პამაჭის ტიპის ცილინდრული ფორმის აქატი ხის დეროების მოგვაგონებს; ეშმური აქატი გაუმჯვირვალე და შუქბამტარი ზოლების მორიგეობით და სხვ.

ძვირფასი და სანახელავო ქვების ბაზარზე ნახატების ხაისათისა და ზოლებების მმიმართულების მიხედვით ოცამდე დასახელებაა ცნობილი. აქედან მნიშვნელოვანია რალის ცისარტყელისებრი აქატი, რომელსაც როგორც აღნიშნული გვაქს, ადგილობრივ პერკლიფტს უწოდებენ. ესაა ლამაზ-სახეებიანი ქვა, შედგება მოწითალო, მოყვითალო, მომწვანო და კვამლის ფერი ტალღობრივი ფერებისაგან. ვარსკვლავისებრ აქატს კვეთში აბქქს არაწესიერი ვარსკვლავის სახე. დედამიწის ქერქის მოძრაობის დროს დამსხვრეული და შემდეგ SiO_2 -ის ხმელის ისევ შეცემებზებულ ზოლიან აქატს ბრექ-ჩიისებრს უწოდებენ. ცნობილია ლანდშაფტებური აქატი, ლანდ-შაფტის პერსაჟის გამომსახველი სურათებით, მუქის აქატი დენდრიტისებრ ჩანართებით, მეტნაკლებად გამჭვირვალე, ქალცედლონი, მწვანე ქლორიტის წერილი ჩანართებით, და სხვ.

აქატი, როგორც ძვირფასი ქვა, ჯერ კიდევ ჩვენს წელთ-აღრიცხვამდე იყო ცნობილია. ყირიმში ალუმტასთან ახლოს ნაპოვნია აქატისაგან დამზადებული სხვადასხვა ნაწარმია მძივები აქატისაგან საუკუნის V ს. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე სიმფეროპლოთან ნაპოვნია ჩვენსმ ერამდე III საუკუნით დათა-რიდებული აქატის ყელსაბამი. ჩვენს ერამდე ეგვიპტეში ბაბილონისა და ასურეთში (მიკენის ეპოქაში) მისგან ამზადებდნენ მძივებსა და სხვა სამკაულებს. ამავე პერიოდში ჩინეთში აქატისაგან აკეთებდნენ ქვის ყვავილებს. ბერძნები და რომაელები აქატს იყნებდნენ გრავიურებისათვის. ქვას აძლევდნენ ფართო გამოიყენება პოვა მელიატიკაშიც. უძველესი დროიდან აქატისაგან ამზადებდნენ თასებს, ფიალებს ლარნაკებს, ფინ-ჯანებს, დანისა და ხმლის ტარებს, აბზინდებს, ჭადრაკის ფინგურებს და სხვ.

საიუველირო ხელოვნებაში აქატისაგან კაბოშინიდან დამზადებული სამკაულებს, ფართო მოხმარების საგნებს მიეკუთვნება ბეჭდები, მძივები, გულის ქინძისთავები, ზარდახ-შები და სხვ. ცნობილია აქატისაგან დამზადებული ბიუსტები აღექსანდრე მაკედონელისა და კონსტანტინე დიდისა, ქანდაკებანი „ფსიქეა“, „კლეოპატრას სიკვდილი“ საუკუნეში გერმანიაში ოდარ-ობერშტეინში აგშენდა აქატის პირველი ფაბრიკა.

სანკტ-პეტერბურგთან ახლოს პეტერბურგის სასახლეში ცნობილია მოღვაწენად აქატით მოპირკეთებული ოთახი და ა.შ.

საიუველირო ხელოფნებისათვის ყველაზე ძვირფასად ითვლება აქატის სხვადასხვა ცტონისა და ფერის ფენობრივი სახსევაობანი. საიუველირო აქატქის ფასს განსაზღვრავს მისი დეკორატიული ოვისებები: სხვადასხვა ფერის ფენათა მორიგეობის მყაფიობა, ფერთა სიმბიმე და სიკაშკაშე მოსაზღვრე ზოლებების ფერთა კონტრასტულობა და სხვ.

აქატი არსი არა მარტო საიუველირო, არამედ ტექნიკური ქვაც. ზუსტი მექანიკა, ზუსტ ხელსაწყოფია წარმოება ამჟამად დიდი მოთხოვნილებებს უკენებს მაღალსარისხოვან ტექნიკურ ქვებს, პირველ რიგში აქატს. ტექნიკური მიზნისათვის აქატის გამოყენებას აპირობებს ქვის შედარებით დიდი სიმაგრე, სიმკვრივე სიბლანტე; იგი მოკლებულია ბზარებს, აქვს გაკრიალების კარგი უნარი და ქბუნებაში გვხვდება სავსებით ერთგვაროვანი, დიდი ზომის ნატეხების სახით. აქატის მექანიკურ სიმტკიცეს აპირობებს მისი აგებულება, წვრილი ბოჭკოები, რომლებიც დაგრეხიტლია ბაგერის მსგავსად. აქატი უძლებს დიდი დატვირთვას და აქვს ცვეთისადმი დიდი წინააღმდეგობის უნარი ტექნიკურ აქატს არ უნდა ჰქონდეს მუქი და არათანაბარი შეფერვა, მინერალური ჩანართები უხეშზოლნებრივი აგებულება. ცალკეული ნატეხები უნდა იყოს არანაკლებ 3x3x3სმ-სა.

ტექნიკური ქვების ამ შემთხვევაში აქატის დამუშების მთელი ტექნილოგია გამოიხაიტება უშმდეგი პროცესებით: მოტეხვა, გახეხვა, ამორტევა, ბურდვა, გაჩარხვა, უხეში გახეხვა, ფაქიზი გახეხვა ანუ მომზადება გაკრიალებისათვის და გაკრიალება.

ლაბორატორიებში ხმარობენ აქატისაგან დამზადებულ ფილებსა და ფილთაჭებებს. ზუსტი ტექნიკური ანალიტიკური სასწორებისათვის ამზადებენ პრიზმებსა და სხვადასხვა ფორმის ბალიშებს; აქატის ბრტყელი და ნახევრად სფერული ბენიკი გამოყენებულია ინდიკატორული ტიპი სსაზომი ხელსაწყოების კონტრაქტებზე. აქატს იყენებენ ქაღალდის ტყავის მრეწველობაში ნაწარმის ზედაპირის გასაკრიალებლად სარგებლობენ აქატისაგან დამზადებული ცილინდრული გაპრიალებული სხვადასხვანაირი მილაკები, მორჩები საქუსლებები, ზენადებები.

აქატს იყენებენ ყველა სახის და ხარისხი საათების მექანიზმებისათვის (პალეტები, ელიფსები), თვითმწერი ხელსა-

წყოების, სხვადასხვა აღმრიცხველის ტახომეტრების გალვანო-
მეტრების, კომპასების გრაფიტის ფანქრის წარმოებაში და სხვ.

აქატის ნაწარმი სჭირდება ელექტროხელსაწყოთა და
სხვა ზუსტ ხელსაწყოთა ქარხებით. ტექნიკური ქვების ქარხ-
ნები (თბილისი) აქატისაგან ამზადებენ საქუსლეებს საყრდენ
ქვებს, თვალაკებს, მატრიცებს, ბალიშებს, პრიზმებს, მასრებსნ
საათის ქვებს და სხვ. აქატი წარმოშობით უფლკანურ ქანებთან,
მეტწილად მელაფინებთან, პირიფტპებთან, პიროკლასტურ
ქანებთან-ტუფებთან, ტუფბრექჩიებთანაა დაკავშირებული. წარ-
მოიქმნება ამ ქანებში პიდროთერმული სხნარებიდან დაკავში-
რებული SiO_2 -ით სიცარელეთა ამოვსების გზით (მინდალინები).
პიდროთერმულ ბუდობებში არჩევენ გენეტიკურად უფუზივებთან
დაკავშირებულ აქატს. ასეთ ბუდობებს არა აქვს სამრეწველო
მნიშვნელობა. პრაქტიკულად უფრო მნიშვნელოვანია ტექნიკურ
ნაპრალებთან დაკავშირებული აქატის ბუდობები. რომლებიც
ტექნიკური აქატის მოპოვების ძირითადი წყაროა. ანდეზიტ-
ბაზალტურ თუ დიაბიზურ ქანებში, ნაკადების ზედა ნაწილში,
ლავების გაცივებით უფუზივებში წარმოქმნილი სფეროსებრი
სიცარიელები ივსება სხვადასხვა ფერის ფენებრივი ქალცედო-
ნით. სიცარიელეთა ფორმასთან დამოკიდებულებებით აქატი
გვხვდება მრგვალი, მსხლისებრი, სფეროებრი, ცილინდრული
სხეულების სახით. მათ მინდალინებს ან ჟერდებს უწოდებენ.
მინდალინებსა და ჟერდებში საუცხოოდ ჩანს სიცარიელის
ზედაპირიდან მინდალინის ცენტრისაკენ ნივთიერებათა კონცენ-
ტრული დალექვა, ამიოტომ აქატს აქვს ზოლებრივი აგებულება.
ზოლებს მეტწილად აქვთ თეთრი, ნაცრისფერი, ყვითელი
მტრედლისფერი წითელი და შავი ფერი. ქანების გამოფიტებისას
აქატის მცირე თუ დიდი ზომის (მაქსიმუმი-შვიდ მეტრამდე)
მინდალინები გროვდებიან ქვიშრობებში.

ამგვარად, SiO_2 -ით მდიდარი სხნარები ფონებისა, ნასვრე-
ბებისა და მომყვანი დარების საშუალებებით იჭრებოდნენ
ეფუზიურ ქანებში: სხნარების ნაკადის მისი კონცენტრაციისა
და ტემპერატურის რყევის გამო აქატის და ლექვა ხდებობა
თანმიმდევრულად და რიტმულად. სწორედ ამ რიტმულობით
აიხსნება სხნარებიდან გამოყოფილი აქატის ფენებრივობა;
ფენების განლაგების მიხედვით არჩევენ ბასტონურ და ურუგ-
ვაის ტიპის აქატს. ბასტონურ აქატში ქალცედონის ფენებს
აქვს ზოლურ-კონცენტრული აგებულება და საერთო ხაზებში
იმეორებს კონფიგურაციის ბასტიონისებრი შვერილებით.

ურუგვაის ტიპის აქატის თავისებურება ბრტყელი პარალელური ფენებრივობა.

აქატის საბადოები ბევრგანაა ნაპოვნი, მაგრამ სამრეწველო ხასიათისა მცირება. ამ მხრივ საყურადღებოა იყო იმიერ-ბაიკალეთი და ამიერ-კავკასია. იმერბაიკალეთში აქატის ბუდობები გენეტიკურად დაკავშირებულია მანდელშტაინურ დიაბაზებთან და ცნობილია სელენგის დაურიაში. „გუსინოვე თხეროს“ ახლოს ტარეისკის ტბასთან (მონღოლეთის საზღვარი). მანდელშტაინურ ქანებში გვხვდებოდა ქალცედონური აქატი, კარენოაქატი და სხვა ფერადი ქვები, ტარეისკის ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთით აღტანგის ქედის დასავლეთ ფერ-დობებზე გვხვდება მდ. ურულნგუის შენაკადების როგნარში, მთა მულიანაიზე, ნერჩინსიკის რაიონში. სოფელ აბაგატუისთან ცნობილია აგატოვაია სოპკა. იაკუტიაში გვხვდება მდ. ახტარანდის და მისი შენაკადების ხეობებში. დასავლეთ ციმბირში-მდ. ტომის ხეობაში ურალში, აღნ შეული გვაქს, რომ არის აქატის სახესხვაობა პერელიფიტი (შაიტანუგა, პოკროვსკი). კარელიაში პიპურის კონნცხიდან ვაზარაკსამდე გვხვდება აქატშეცველი ქანები, ვაზახეთში ცნობილია ალმა-ათის ოლქში;

ამიერ-კავკასიაში, მცირე კავკასიონზე აქატის მნიშვნელოვანი ბუდობები იყო: იჯევანინ ზანგუზური, ჩაიკელი, და სხვ. აქ ყველან გვხვდებოდა შავი, იისფერი, მუქი კვამლის-ფერი, რძსიებრითეთორი აქატი ლინზებისა და ძარღვების სახით. ტრესტი „რუსესკოე სამოცველი“ ამ ბუდობებიდან აწარმოებდა აქატის მოპოვებას

აქატის ბუდობები ცნობილია გერმანიაში (იდარობერშტეინი), სადაც ამჟამად მარაგი ამოწურულია, აქ ცნობილი იყო წითელი და ყავისფერიზოლიანი. აქატით მდიდარია ბრაზილია და უნრგვაი, მას დმდიდი რაოდენობით ღებულობდნენე მდ. ურუგვაის შენაკადებიდან. აქ აქატი ძირითადად გვხვდება გრაფიტის პროდუქტებში, ქვა ძლიერ ლამაზი და ორიგინალურია. ბრაზილიაში აქატი ცნობილია რიო-გრანდე დოსულში. ინდოეთში აქატის ბუდობები გვხვდება ტრაპული მანდელშტანური ქანების გავრცელების მხარეებში. აქატით ცნობილია აშშ და ჩეხოსლოვაკია.

ძველ ქართულ წყაროებში ეს მინერალი სხვადასხვაგვარად მოიხსენიება: „აქატი“, „აქატე“, „აკატი“ და „აგატი“. ძველი ქართული წყაროები აქატის სინონიმადე ხშირად თვლიან ძვირფას ქვებს: აყავის, იამანის, სულეიმანს, თსე გაბაშვილი

(XVIIIb): აქატი, იამანი, აყიყი, სულეიმანი; ს. ს. ორბელიანი: „აქატი, აქატი-ესე არს რომელსა აინალურად (აინალურად) უხმობენ, რომელსამე სულეიმანად, რომელსამე იამანად, სამოთხგარია“ მას იამანად ზოლებრივი აქატი მიაჩნია: „სადაც ჭრელი იამანი იშოვება აქატია“ („მოგზაურობა ეკროპაში“). ნ. ჩუბინიშვილი: აყიყი, აქატი, ახატი დ. ჩუბინიშვილი: აქატი- აგატ, აყიყი-აგატ, ახეთი ახსნა განმეორებულია ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში: „იამანი ძვირფასი ქვა-აქატი, აყიყი“ (ტ. მე-4, გვ. 527).

ეს განმარტება არ მიგვაჩნია სწორად: ვ. ნოზაძე, „ვეფხისტყაოსნის“ ფერთა მეტყველებაში გარკვეული აქს რომ რესთაველის მიერ პოეტური შედარებისათვის ნახმარი აყიყი („შეა ძოწსა და აყიყსა სჭრის მარგალიტი ტყვებები“) მომდინარეობს არბულ-სპარსულიდან და შეესაბამება კარნეოლს ანუ სარდიონს (გვ. 96). მართლაც, აყიყი რომ სარდლიონითა და არა აქატი ეს ჯერ კიდევ „თვალთა“ დან ჩანს, სადაც სარდიონი და აქატი ცალ-ცალკეა აღწერილი, როგორც ერთმანეთისაგან განსხვავებული მინერალები. სომხურადაც სარდიონს ანუ სეროლიქს იამანი ეწოდება. ამგვარად აყიყი სარდიონია, ხოლო ა მ უკანასკნელს როგორც ერთი ქართული ხელნაწერი (H-406) გვიმოწმებს: „მდაბიონი უწოდებენ იამანად“. მაშასადამე აქატი კი არ არის იამანი, არამედ სარდიონი ანუ აყიყია. ამ მოსაზრებას რაფ. ერისთავიც ადასტურებს: „აქატი-აქატე-აგატ“, იგი მართლაც აქატია, მხოლოდ ზოლებრივი: „სულეიმანი-ლენტოჩნია აგატ“ (ნ. ერისთავი) აქატის შესახებ მდიდარ მსალას გვაძლევს არქელოგია, როგორც ჩანს საქართველოში აქატს ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან იცნობდნენ: იგი ამკობს თრიალეთში ნაპოვნ ბრინჯაოს ხანის ოქროს კულონს, აქატისაა ალგეთზე, აქამენიური ეპოქის სამარხში ნაპოვნი მძივები. განვითარებული რეკინის ხანის სამარხებში მდ. რიონის სათავეებთან, ბრილში ნაპოვნია აქატისაგან გათლილი უნიკალური მძივები. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობითაა ნაპოვნი აქატისაგან გათლილი უნიკალური მძივები. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობითაა ნაპოვნი აქატისაგან დამზადებული ნივთები ანტიკური დროის საქართველოში: მცხეთის სამარხული ინვენტარის ძვირფფას ქვებს შორის, ხშირია აქატი; მცხეთა - სათავროში ნაპოვნია მთლიანად აქატისაგან გამოთლილი ბქედები, აქატის საბეჭდავი ინტალიოები. მ. ზახაროვის და მ. ლორთქიფანიძის მიერ აღწერილ საქართველოს მუზემუმის გეგემებში ხშირია აქტი გ.

ლემლეინის სამთავროს ნეკროპოლის ქვის მძივებში აღწერილი აქვს ზოლებრივი სხვადასხვა ელფერის აქატი. ნაპოვნია მუქი ყავისფერი აქატის დაუმთავრებელი ინტალიო, რაც ქვის ადგილობრივ დამუშავებაზე მიგვითოთებს. ხოლო მინერალი აქატი რომ ადგილობრივ მოპოვებულია ამას აქვე ნახული ოქროს საკიდი გვიდასტურებს, სადაც წყლის მიერ ნაგროვები კენჭია გამოყენებული - იგი მოყვითალო მდვრიე ფერის ქალცედონაქატს წარმოადგენს. ამჟამად გარკვეულად ითვლება რომ ანტიკური დროის მცხეთაში არსებობდა ქვის საჭრელი სახელოსნოები, სადაც შემოტანილ ძვირფას ქვებთან ერთად ადგილობრივი მოპოვებული ქვებიც მუშავდებობდა.

მცხეთის გარდა ატქატი ნაპოვნია თბილიში, რუსეთში, წალკაში, ზემო ავჭალაში და სხვა. ცალკე უნდა ავდნიშნოთ ურებში ნაპოვნი ანტიკური პერიოდისათვესი (ახ.წ. III-IV ს. დასაწყისი) დამახასიათებელი ოქრო აგრაფი. მის თვალბუდეში აქატის მოზრდილი მედალიონია.

სამთავროში აღმოჩენილ აღრაკ ფეოდლალურ ხანას არქეოლოგიურ მასალებში გვხვდება აქატით შემკული ქინძისთავები (რომლის მსგავსად მხოლოდ საქართველოში მზადდებოდა) და წიგნიც (XII-XIII სს. დაწერილი სახარება). ანტიკურ გემებს გვიან ფეოდალურ დროშიც იყენებდნენს: საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცულია აღ. ერისთავის (1832) კუთვნილი აქატის ბეჭედი. აქატები საინტერესო ცნობებს იძლევა აგრეთვე ძველი ქართული ხელნაწერები.

არ შეიძლება იმის აცურეულფა, რომ საქართველოში მხსა ძვირფას ქვებთან ერთად შემოჰქონდათ აქატი. მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ვიგულისხმოთ აქატის ადგილობრივი რესურსების გამოყენებაც. ამის თქმისი უფლებას გვაძლევს საქართველოს მთელ რიგ რაიონებში აქატის მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი საბადოების არსებობა. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის სამოცდათიან წლებში ფ. ბაიურნი აღნიშნავდა სამკაულებისა და სანახელავო ქვად ახალციხის მიდამოებისა ქალცედონისა და აქატის გამოყენების შესაძლებლობას. 30-იანი წლებიდან თუ 1932 წლამდე საბჭოთა კავშირის შემოჰქონდა აქატი, ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირის ქვის საჭრელი მრეპწველობა უზრუნველყოფილი იყო ახალციხის აქატით.

საქართველოში აქატის 40-მდე ბუდობებია ცნობილი, მათ შორის 26 ახალციხის რაიონში. აქატის შემცველი ქნები ახალციხის დეპრესიის ავგიტიანი ანდეზიტური პროფილიები.

ახალციხის აქატი ტიპიური დაბალტემპერატურული პიდროთერ-მული მინერალია. იგი არაა დიდი სისიღრმეზე წარმოქმნილი ლდა სივრცობრივად უკავშირდება ახალგაზრდა ეფუზურ ქანებს. მინერალიზირებული ხსნარების წყარო იყო ახალგაზრ-და ეფუზივების მაგმა. SiO_2 -ით მდიდარი ხსნარები იჭრებოდნენ ეფუზიური ქანების სიცარიელეებში ფორებისა და ნასვრეტების საშუალებით. ახალციხის ბუდობებში აქატი წარმოდგენილლია ჩანართებისა მონდალინებისა, ძარღვების სახით, აქატის მონდალინებს სფერული ან ელიფსური ფორმა აქვთ გვხვდება „გიგანტური“ მანდალინებიც-სიგრძით 1-1,2 მეტრი, წონით 140-150 კგ-მდე. მაგრამ ჩვეულებრივ მანდალინები 10-12 სმ სიგრძისა და 0,5-90,7 კგ წონისაა, ცალკე უნდა აღინიშნოს ცილინდრული ან მილისებრი, ხის დეროს ფორმის აქტინ რომელიც, როგორიც აღინიშნა, „აამაჭოს ტიპის“ სახელწოდებით არის გამოყოფილი. ამ შემთხვევაში, ვულკანურ ლავასა და ფერფლში დამარხული ხეების ლპობის შემდეგ დარჩენილი სიცარიელეები ამოვსებულონა SiO_2 -ის ხსნარით, მისი ქიმიური შედეგნილობაა $\text{SiO}_2 - 96,65\text{-}98,89\%$, $\text{R}_2\text{O}_3 - 0,16\text{-}0,97\%$.

ახალციხის აქატი ფიზიკური თვისებებით (მინდალინების სიდიდეა ერთგვაროვნება, ჩანართების უქონლობა, სიმკვრივე) ყოველმხრივ აკმაყოფილებს მრეწველობას მოთხოვნილებებს. ამჟამად აქატს ძირითადად ზიარეთისა და ორნალში იღებენ. აქ გვხვდება წითელი, ლურჯი, ყავისფერი, ლია ნაცრისფერი მაღალი ტემპერატური თვისებების აქატი. ქვის მოაოვებას ახალციხის აქატ-დიამიტის მაღაროთა სამართველო აწარმოებს. თქმილისში არის ქვის დამშუშავებელი ქარხანა „აქატი“

სარდიონი ანუ გარნეოლი

სარდიონი (სერდოლიკი) მესამე კლასის მვირფასი ქვაა. სახელწოდება სარდიონს თვეზების ერთ-ერთ ჯიშს უკავშირებენ, ხოლო კარნეოლის სახელწოდება ლათინერიდანაა: კონკრე-შინდი. იგი ქალცედონის კაშკაშა წითელი, ყავისფერ-წითელი ან ყვითელი ფერის სახესხვაობაა. ქართულ ბიბლიაში ეს მინერალი სარდიონის სახელწოდებითაა მოხსენებული ქართუ-ლად ამ ქვას, აღნიშნული გვაქვს აყიყისა და იამანსაც უწოდე-ბენ. „იამანი ბერ არის სარდიონი“ („კალმასობა“). სარდიონის ყავისფერ სახესხვაობას სარდერი (სარდი) ეწოდება. კარნეოლ-ონიქსში ანუ სარდიონ-ონიქსში ერთმანეთს ენაცვლება წითელი და თეთრი ფენები, ხოლო სარდონიქსი მურა და თეთრი

უენებისაგან შედგება. ქიმიური შედგენილობა SiO_2 სიმაგრე 6,5-7, სიმკვრივე 2,580-2,640, მონატეზი-უთანაბო, ნაკლებად ნაჭუჭისებრი, სინათლის გარდატეხა - 1,530-1,539 ორმაგი გარდატეხა 0,006-მდე. სარდიონი სხვადასხვა ელფერის (წითელი, წითელ-ყვითელი) მკვრივი ნახევრად გამჭვირვალე ან შუქბამტარი ქვაა. კარგი ნიმუშები ძლიერ შუქბამტარი დაკაშაბაშაა. სარდიონის წითელი ფერი გამოწვეულია რეინის ჟანგი სწროლი მინარევებით, ხოლო მოვკითალი-წითელი ფერი რეინის პიდროვანგით. სარდიონის სასურველი წითელი ფერი შეიძლება ხელოვნურად მივიღოთ რეინის მარილებით. გაედენ-თილი უფერო ან მკრთალი წითელ-ყვითელი ქალცედონის გახურებით. ამჟამად ძვირფასი ქვების ბაზარზე შემოდის ბრაზილიის, ურუგვაის აქატი რკინის ნიტრატით ფერშეცვლილი. შეა საუკუნეებში სარდიონის ყეოფდნენე ორად: მამაკაცური - წითელი, ყავისფერი და ქალური - ვადისფერი, ნარინჯისფერი. ა. ე. ფერსმანი ერთმანეთისაგან ანსხავებს სერდოლიკსა და კარნეოლს; რომ პირველს აქვს ნარინჯისფერი, წითელი, ნაკლებად ყვითელი ფერი, ხოლო კარნეოლს - ხორცისებრ-წითელი.

ამჟამად სარდიონისაგან მზადდება კაბოშონები და შემდეგ სამკაულები კაცობროიობის ისტორიაში სარდიონი ერთერთი პირველი ქვაა ადამიანის მიერ ესთეტიკური თვალსაზრისით გამოყენებული. სამკაულებისათვის იგი ჯერ კიდევ ნეოლით-ენეოლითელ ადამიანს გამოუყენებია. ბრინჯაოს ხანაში დამზადებული მმივებიდან ყველაზე მეტი სარდიონისა. ტუტანხამონის მუმიაზე (XIV საუკუნე ჩვენს ერამდე) იპოვეს სარდიონის მრავალი ნაწარმი (გვალის თავისა მითიური ფრინველის გამოსახულება და სხვ.) ძველად სარდიონი გამორჩეული ქვა იყო გემათვის. ლამაზი სეროლიკები, სარდიონები ნაპოვნია ეტრუსკების საკარაბეუსებში. ეგვიპტის კუტურის პროქაში აქატონ და ეშმასთან ერთად იყენებდნენ სარდიონს, საბერძნეთის გლიპტიკის კლასიკურ ეპოქაში (ჩვენს ერამდე V-VI საუკუნის პირველი ნახევარი) ხშირია მეტამული ფერის სერდოლიკის გემა. იტალიაში ადგილობრივ მოპოვებული სარდიონისა და სარდერიდან ამზადებდნენ კამეებს (ჩვენს ერამდე მესამე-მეორე საუკუნიდან ამ ბოლო დრომდე). ინდოეთში სარდიონის კუსტარული დამუშავება წარმოებდა ჯერკიდევ ანტიკური დროიდან. პეტერჰაფის ქვასათლელი ფაბრიკა ამზადებდა სარდიონს დილებს, მძივებს, ურალში

ალუბლისფერი მუქი სარდიონისგან კუსტარული წესით ამზადებდნენ ყელსაბამებს, გულქანდებს და ა.შ.

ძველ სარდიონს იმაწერდნენ მაგიურ თვისებებს, მისგან ამზადებდნენ ამულოეტებს, რომ სარდლიონი არბილებდა (ანელებდა) გულსიწყრომას, აჩერებდა სისხლის დენას და ადმიანს იცავდა სიკვდილისა და ავადმყოფობისაგან, სარდიონი ანიჭებდა ადამიანს მშვიდობისა და ბედნიერებას, იყო სიყვარულის აღმმერელი. კვიპროსის V საუკუნის მანუსკრიპტში აღნიშნულია, რომ „ამ ქვის აქვს სამქურნალო ძალა, ექმები სარდიონით კურნავენ ხმლით მიღებულ ჭრილობას და საიმსიგნენ“ ირანსა და ოურქეთში სარდიონი შემცულ ბეჭედზე ამოჭრიდნენ მფლობელის სახელს და ასე სამკაულს თვლიდნენ წმინდა რელიგიიდა. სარდიონი იყო ერთ-ერთი საყვარელი ქვა არაბებისათვის მასზე ამოჭრიდნენ სიტყვებს ყურანიდან.

ა. ს. პუშკინს ჰქონდა სარდიონპის ორი ბეჭედი-ერთი კამეით, მეორე ინტალიოთი. თვლიდა მათ თალისმანად.

ჩვენს საუკუნეშიც მიაწერდნენ სარდიონ სამკურნალო თვისებებს. გარაუდობდნენ, რომ ამ ქვას აქვს მაღალი რადიო-აქტიურობა და ორაგნულ ქსოვილებზე სტიმულის მომცემი ზემოქმედება. მაგრამ დამტკიცებულ იქნა, რომ ამ ქვის რადიო-აქტიურობა არ აღმატება სამკურნალო ტალახის და ზოგიერთი მინერალური წყლის რადიოაქტიურობას. ნ. კორნილოვი და ი. სოლოდავგა წერენ (გვ. 166) რომ სერდოლიკი „ეს ლამაზი ქვა ნამდვილად შესძლებს გააუმჯობესოს ადამიანის განწყობილება და შეიძლება მას უსასრულოდ მოვესიყვარულოთ“. სარდიონი ისე როგორც ქალცედეონი, გვხვდება ვულკანურ ქანების სიცარიელებებში, ან გამოფიტვის პროცესში.

სარიონითა და სარდერით ცნობილი იყო ციმბირის ქ. ჩიტადან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 15 კმ-ზე. ერევნის ტბის ახლოს, რიყნარში ბევრი წითელი სარდიონი, სარდონიქვი დიდი რაოდენობით გვხვდება ამ ტბის შენაკადების შესართვებთან მდ. შილქის ხეობაში, სამხერეთ-დასავლეთ იმიერბალკანეთში, ალტანგარის ქედის დასავლეთო ფერდობზე მელაფირებისა და ბაზალეთის ტპიპის ქანების სიცარიელეებში. ცნობილია საბაროვსკის მხარეებში (მდ. ზეიას აუზი).

ამ ქვით მოპოვება უძველესი დროიდან წარმოებს ინდოეთში დეკანის ზეგანის მდინარეთა რიყნარიდან. სარდიონით მდიდარია მონღლოეთიც სარდიონი იყო ერთ დროს არაბეთის სამხერეთ-დასელეთი ნაწილს) სიმდიდრე. სარდიონი ცნობილია მცირე აზიაში ურუგვაიში და სხვ.

საქართველოში სარდიონის განსაკუთრებით მძივებისათვის დიდი გამოყენება პქონდა, როგორც ბრინჯაოს ისე ადრეული რკინის სანაში. ანტიკურ სანაში მას მეტწილად გემებისათვის ხმარობდნენ.

1953 წელს ეჭერაში (აფხაზეთი) არქეოლოგიური გათხრის დროს ნაპოვნი იქნა ბრინჯაოს ხანის სარდიონის მძივები, მათ შორის 50 აღმოჩნდა საღი ასეთი ტიპის წითელი და ყავისფერი სარდიონის მძივები აღმოჩნდა სოფელ ანუხევაშიც. არქეოლოგ ა. ლუკინის ვარაუდით შესაძლებელია ეს მძივები ადგილობრივ იქნა დამზადებული.

სამთავროს შუა ბრინჯაოს სამარხში (ძვწ. II ათასწლეული) აღმოჩნდა სარდიონის მძივსაკიდები, გვიანი ბრინჯაოს ორმოსამარხებში (№140-155) მიმოფანტელი იყო სარდიონის მძივები. წალის ზეგანზე გვიან ბრინჯაოს და ადრეული რკინის ხანის ინვენტარებიდან დამახასიათებელია ბეჭდები გამოთლილი დამაზი ვარდისფერი მთლიანი სარდიონისაგან. ბეჭდაჩაურის წყალსაღწის მშენებლობის დროს ნაპოვნია გვიან ბრინჯაოს დროინდელი (XIII-XIIIსს) მუქი წითელი ვარდისფერი სარდიონის მძივები დამზადებული აღმოჩნდა სხვადასხვა ზომების ადა ფორმის მოწითალო სარდიონის მძივები.

სარდიონის მძივები ნაპოვნია წალის რაიონის გვიან ბრინჯაოს მთელ რიგ ყორდანებში დამანისის ნეკროპოლში, ღრმადელებში, ნავთლუდში დაბლა გომში, ლიახვის ხეობაში (სოფ. თლიისი), კამარხევში, (წიწამურთან ახლოს), გულგულაში, ზემო აგჭალაში, კარსნისხევში, სამთავროში, ოქორაში, ქვასათაღში, არკნეთში და სატქართველოს მთელ რიგ პუნქტებში. ანტიკური დროის საქართველოში ფართოდ არის გამოყენებული სარდიონი მძივებისა და გემებისათვის. ფოლიადაურის ხეობაში (ბოლნისი) რეინის საბადოს ძეველი სამთო გამონამუშევრის კულტურულ ფენაში ნაპოვნია სარდიონის გემა (I-II სს) ასფარუგ ერისთავების საბეჭდავ თქროს ბეჭდის „ბეჭდეში ზის გამჭვირვალე, მუქი წითელი სარდიონის თვალი, ზედაპირ ბრტყელი, ძირიდან თავავეტილი კონუსი-ოვალური მოყვანილობისა, ზედა ოსტატურად ამოჭრილია პორტრეტული გემა“...

დ. მრგვალი ბალთა ბეჭდეში ზის სარდიონის ამობურცული თვალი, რომელზეც ჩსანაქებო ოსტატობით ამოკვეთილია კამეა: ახალგაზრდა ქალი. სწორკუთხოვან ბალთაზედაც „ზის სარდიონის თვალი: მრგვალი ბალთის შუაზე დარჩიდებული ოვალურ ბეჭდეში ჩასმულია სარდიონის ბრტყელი თვალი“ თქროს ბეჭდის „ზიგ ზის წითელი სარდიონის თხელი

ფირფიტა, რომელზედაც პოზიტიურად ამჭრილია ZEVARXHE „ზევახი“.

მ. მაქსიმოვას მიერ აღწერილი მცხეთა – სამთავროს ნეკროპოლის 95 ანტიკური დროის გემიდან 35 სარდიონის გემაა (ჩვ. დროით I-II სს), ა. ზახაროვის მიერ აღწერილი გემებს შორის ხშირია სარდიონის გემები. ასევე მ. ლორთქიფანიძის მიერ აღწერილი საქართველოს მუზეუმის გემებში ხშირია სარდიონი, მათ შორის იმპერიელი ოსტატები ნახელავი ადგილობრივი გემები. კლოდეეთში ნაპოვნი ანტიკური დროის მრავალი ნივთი შემცულია სარდიონის თვლებით.

ანტიკურ დროის სარდიონის მმივები საქართველოში ბევრგან არის ცნობილი იგი ნაპოვნია ურბისის ნაქალაქარში, ბორში, საგურამოში, ზემო ავჭალაში, მცხეთაში, გურჯაანში, ჩუმლაცში, არხილის კალიში, ხაიშში და მრავალ სხვა ადგილას.

„სარდიონზე ამოჭრილი გემები ჩვენს ტერიტორიაზე ძვ. წელთაღრიცხვით IV საუკუნეში ჩნდება და სმარებაშია გვიან ფეოდალურ დრომდე. ძირითადად გამოყენებულია მორწითალო, წითელი, ნარინჯისფერი და მოყვითალი ფერის სარდიონი. სარდერის გემები მცირე რაოდნეობით გვხვდება და შედარებით მცირე პერიოდის, სახელდობრ ახ. წელთაღრიცხვით პირველი სამი საუკუნის მანძილზეა ხმარებაში.“

სარდიონ-იამანზე საინტერესოა გახუშტი ბაგრატიონის ერთი ცნობა „საყალბუთნის დასავლით არს იადულჯის მთა, უტყეო და უწყალო... იპოვების მსგავსი იამანის ქვისა, დიდი და მცირე, მრავალფერნი.“

„თვალთაში“ ჯერ ეღნიშნულია, რომ ქვას სახელი ეწოდა თევზი სარდიონის „მიმსგავსებითა“ ფერისა, რომ სარდიონი „იგი თოვალი ბრწყინვალების გამოცემული“ არის ქართულ ხელნაწერებში არის ცნობები იამანის შესახებ. „პალმასობის“ აგზორს. ი. ბაგრატიონს აღნიშნული აქვს, რომ „სარდიონის ქუა... ფერით არს წითელი ცეცხლისფერი და ეოლვაერი და გამჭვირვალი გარნა ბლანტი.. ამა ქუასა ზედა უცხოდ მოიჭრების დერბი და ბეჭები და სხუანი ესე ვითარნი“

საქართველოში სარდიონი ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გამოყენებული ქვა არის სიტორიულ წარსულში შეუძლებლად მიგვაჩნია ათასობით ქვების სხვა ქვეწებილდან შემოტანა. შესაძლებელია გემებისა თუ მძივებისათვის ნაწილობრივ უცხოეთიდან შემოპქონდლათ სარდიონი. ადგილი შესაძლებელია

ლია მაშინ საქართველოში ცნობილი ყოფილიყო ამ მინერალის ნარჩენები რითაც ისარგებლებდნენ ადგილობრივი ოსტატები მძივებისა და სხვა სამკაულებისათვის. ამ მოსაზრებით პტეკი-ცებს სხვა ფაქტიც. აკად ბ. კუტინი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ჩვენს ერამდე VI-VI საუკუნეებში დამზადებული სარდიონის მძივები არ უნდა იყოს არც სინილი ოსტატების, არც ბერძნებისა, რადგან თითო ბერძენი ავტორები ამ ქვის მოპოვებას ხან ინდოეთს, ან არაბეთს, ბაბილონს მიაწერენ.

სარდიონის (სერდოლიკის, კარნელიის), სარდერისა და სარდიონიქსისსაგან ამჟამადაც ამზადებენ მძივებს, ხმარობენ ბეჭდების, გულქანდების ჩასასმელად, ქინძისთავებისათვის გემებისათვის, ზარდაბაშებისათვის და ა.შ.

ტექნიკაში ქვებად და პრიზმებად კომპასის საქუსლებად. სხვადასხვა მყარი აღმრიცხველებისათვის, მაგიდისა და კედლის საათებისათვის.

პრაზემი

პრაზემი მესა მე კლასის ძვირფასი ქვაა. იგი კვარცის მკვრივი ნახევრად გამჭვირვალე, შუქმაგარი, ლია მწვანე ფერის კრისტალური სახესხვაობაა. პრაზემის სახელდოწოდების შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაა. ზოგი თვლის, რომ პრაზემი ბერძნული პრაზენოსიდან მომდინარეობს და მკრთალ მწვანეს ნიშნავს, რომ მინერალი ხახვისფერ-მწვანეა და პრაზემი ხახვს ნიშნავდა, მ. პილიავე წერს, რომ მინერალმა სახელწოდება პრაზემი მიიღო კუნძულ კრიზტის ქალაქ პრაზადან, სალდაც მას პირველად პოულობდნენ. ფიზიკური თვისებები კვარცისაა. წვრილი ნემსების ჩანართები, მწვანე ფერს აძლევს მინერალ აქტინოლითის წვრილი ნემსების ჩანართები, ნიკერიანი სილიკატის გარნიერიტის მიკროსკოპული მინარევები, ქლორიტის ტერცელების ჩანართები, მას „ზურმუხტის დედას“ უწოდებდნენ რადგან ვარაუდობდნენ რომ იგი არის დედაქანი ზურმუხტებისათვის.

პრაზემს ძველად იყენებდნენ გლიაპტიკაში, ძველი რომაელები პრაზემიდან ამზადებდნენ გემებს. ამჟამადაც იყენებენ საიუველირო მორთულობებისათვის ამზადებდნენ გულქანდებს, ყელსაბამებს, სამკაულებს. ქვას აძლევენ კაბოშონის ფორმას.

ეს მინერალი წარმოიქმნება ულტრაბაზიტების გამოფიტ-ვის ქერქის შუა პორიზონტებში. მნელი გასარჩევია ქადისაგან.

პრაზემის საბაზოები ცნობილია ურალში, ალტაიში, იმიერ-ბაიკალეთში, აზერბაიჯანში, გერმანიაში (მადნიანი

მთკები), ავსტრალიაში (ზალცბურგის ალპები), შოტლანდიაში, ფინეთი, სამხრეთ აფრიკა, ბრაზილია და სხვ.

მზის ქვა

მსამე კლასისი ძგირფასი ქვაა, მზის ქვა მინდვრის შპატის ადულარის ან ოლიგოკლისზის ნახევრად გამჭვირვალე სახესხვაობაა, ასეთი სახელწოდება მიიღო იმიტომ რომ გარაუდობდნენ (ფიქრობდნენ) თითქოს მას აქვს თვთანთების თვისება; ქიმიური შედგენილობა $K[AlSi_3O_8]Ca[Al_2Si_2O_8]$ სიმაგრე 6-6,5, სიმკვრივე 2,620-2,650 ტექნიკადობა სრული, მონატეხი: მარტვლოვანი, საფეხურისებრი, სისტემა-ტრიკლინური, კრისტალები იშვიათია. გვხვდება ფირფიტისებრ-პრიზმული ან მკვრივი კრისტალური მასების სახით, სინათლის გარდატეხა. ყავისფერი, მოყვითალო; მოწითალო ან ოქროსფერი ფერთა ციმციმით. ფერთა ასეთი ციმციმი გამოწვეულია ჰემატიტის, გეტიტის ხშირი წვრილი კრისტალური ქერცლიების ჩანართებით. მზის ქვას ზოგჯერ ავანტიურნსაც უწოდებენ. მოვარის ქვისაგან განსხვავებით მზის ქვა უფრო დიად ფერისაა, რადგან ტექნიკადობის სიბრტყის მიმართულებით განსხვავებულია ქარსის ურიცხვი „ნააერტკლები“ და რკინის ელვარების ან გეტიტის უწვრილესი ქერცლები, რომელიც მინერალს ანიჭებენ მოწითალო ან ოქროსფერად ციმციმის უნარს. ელვარება ზოგჯერ მეტალისებრია. ამგვაარდ მზის ქვა ეწოდება პლაგიოკლაზს რომელშიც გაფანტულია ჰემატიტი და გეტიტი ან ანათებს ქვის მოყვითალო -თეთრ ფონზე ოქროსფერი ან მოწითალო ციმციმით. ქვის მოყვითალო თეთრ ფონზე ოქროსფერი ან მოწითალო ციმციმით.

გარდა გამჭვირვალე თუ ნახევრად გამჭვირვალე მზის ქვისა, რომლებიც ძლიერ იშვიათი საიუველირო ქვაა, საგმაოდ ხშირად გვხვდება გაუმჭვირვალე, სუსტად შუქბამტარი მოციმციმე მინდვრის შპატი. ბელომორიტი რომელსაც ხშირად თვითონ მთავრის ქვის სახესხვაობად კარგად ღებულობს სარკისებრ გაკრიალებას, კაბიშინის ფორმისაა, თუ სამკაულებში ჩასმული ინარჩუნებს თავისებურ ელვარებას – ოპტიკურ ეფექტს, გამოყენებულია საიუველიროდ, ხოლო დიდი ზომის ქვებს იყენებენ ქვის საჭრელად.

მზის ქვის ბუდობებით ცნობილია ილმენის მთები, აღმოსავლეთ ციმბირში სელენგის ხეობა, კუნძული სედლოვატი-თეთრ ზღვაში, სამხეეთი ნორვეგია, აშშ, კანადა.

მთვარის ქვა

მთვარის ქვა ქლასის ძვირფასი ქვაა. იგი არის კალიუ-
მიანი მინდვრის შპატის-ადელარის, ზოგჯერ პლაგიოკლაზის –
ალბიტის ან ოლიგოკლაზის სახესხვაობა; მთვარის ქვას
სადაფისან მარგალიტის შპატეტსაც უწოდებენ. ქიმიური
შედეგნილობა $K[AlSi_3O_8]$ – ადელარი ან ორთოკლაზია სიმაგ-
რე – 6-6,5, სიმკვრივე – 2,560-2,620, ტემპერატურა – სრული,
მონატები – უთანაბრო საფეხურისებრი. გამჭვირვალე, ნაცვ-
რად გამჭვირვალე, შუქბამტარია. სინათლის გარდატეხა –
1,520-1,6525, ორმაგი გარდატეხა – 0,005, დისპერსია – 0,12,
კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმუ-
ლი, სვეტეისებრი, ან ფირფიტისებრი. ფერი უფერო, ყვითეკლი
ლია-ნაცრისფერი ნაზი-მტრედისფერი იერით. აქვს ვერცხელი-
სებრი იერი და ახასიათებს ნაზი მოლურჯო ან მტრედისფერი
ფერთა ციმციმი მთვარის ქვაში ფერთა ციმციმი გამოწვეულია
მისი აგებულების თავისებურებებით. მაგრიდან გამოყოფისა და
გაცივების დროს მინერალი ნაწილდება განსხვავებული
შედეგნილობის ურცხვ პარალელურ ფერებად. სინათლის სხივ-
თა კონა ეცემა გარდატეხის სხვადასხვა მაჩვენებლის ქონე
წვრილ გამჭვირვალე ფირფიტაზე და სინათლის ტალღების
შესაბამისად წარმოიქმნება მკვეთრი ფერადი ციმციმი
(ჩვეულებრივ ლურჯი ან მტრედისფერი).

მთვარის ქვა ადულარის სახესხვაობაა. ადულარის
სახელწოდება შვეიცარიის მთა ადელადან, სადაც იგი
პირველად იპოვეს. თავად ადელარიც საინტერესო მინერალია.
იგი კალიუმიანი მინდვრის შპატის სუფთა ან თითქმის სუფთა
მონაცრისფერო მოყვითალო, თეთრი გამჭვირვალე ან თითქმის
გამჭვირვალე სახესხვაობაა. გვაძლევს ლამაზ კრისტალებსა და
დრუჟებს. ხშირად ახასიათებს ოპალეცენცია, ციმციმიან ფერ-
თა ნაზი თამაში. მინერალის რენტგენოგრაფიული შესწავლით
აღმოჩნდა რომ გვაქს თრთოკლაზ-ალმიტის მიკროპერტიტული
და სუბმიკროპერტიტული შეზრდა. მ. პილიაევი აღნიშნავს რომ
იუველირებს შორის იგი ცნობილია. ლუნარიას სადაფისებრი
შპატის ყინულის შპატის და მთვარის ქვის სახელწოდებით.
ნაცვრად გამჭვირვალე ალბიტ-ოლიგოკლის მკაფიოდ გამოხა-
ტული ინიზაციით პერისტერიტს უწოდებენ. საიუველირო
პერისტერიტი ცნობილია აშშ-დან და კანადიდან მთვარის ქვას
ზოგჯერ აქვს „კაცის თვალის“ ეფექტი. ძლიერ მგრძნობიარეა
დარტყმისა და შეკუმშვისადმი. მთვარის ქვიდან ამზადებენ

კაბოშონებს. შეიძლება შეგვეშალოს ქალცედონთან ან სინთეზურ ჰპინელთან.

სარისხით განსაკუთრებით გამირჩევა შრი-ლანკას აღფლარი, იგი მოლურჯო-თეთრ ფერთა ციმციმით მით უფრო ძლიერია, რამდენადაც გამჭვირვალეა კრისტალი.

მთვარის ქვას, როგორც სასამკაულო მინერალის ძველი დროიდან ჰქონდა გამოყენება.

საბუდოები: ურალი, ჩრდილო კარელია, ბაიკალის ტბის ნაპირები, შრი-ლანკა, მადაგასკარი, ინდოეთი, აშშ, ბრაზილია, ამერიკა ბუდობები მეტწმილად გამომუშავებელია, გვხვდებოდა ქვიშრობებში და ძარღვების სახით.

ლაბრადონი

ლაბრადონი პლაგიოკლაზებს მიეცუთვნება. აღმოჩნილ იქნა 1770 წელს წმ. პავლეს კუნძულზე, ლაბრადონის ნახევარკუნძულთან ახლოს, სახელწოდება ამ უკანასკნელიდან მიიღო. მისი ქიმიური შედგენილობაა $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$. სადაც ამ უკანასკნელის – ანორციტის რაოდნეობა 50-70%-ს აღწევს.

ლაბრადორი კრისტალდება ტრიკლინურ სისტემაში. კრისტალების სახით იგი იშვიათად გვხდება. კარგად განვითარებული კრისტალები ცნობილია ეტანაზე მონტე-რიზას ვულკანურ ფერფლში. დიდი ზომის კრისტალები ნაპოვნია ჟიტორის ოლქში. კრისტალები ფიფრფიტისებრი ან ფირფიტისებრ პრიზმული იერისაა, გვაძლევს პოლისინთეზურ მრჩობლებს. მეტწმილად გვხდება მთლიანი მკვრივი აგრეგატების სახით. სიმაგრე – 6-6,5, სიმტკიცე – 2,690-2,7000, ტერმინალური მონაცემები უთანაბრო, საფეხურისებრი. გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა – 1,560-1,68, ორმაგი გარდატეხა – 0,08, ელვარება მინისებრი, უფერული, თეთრი, ნაცრისფერი, მუქი – ნაცრისფერი, მომწვანო და ოქროსებრ ფერთა ციმციმით; მეტი ფასი აქვს სპეციალური ფერის ლაბრადორს (სპეციალური ფერის). მას ცისარტყელას ქვას უწოდებენ რადგან მონატეხზე, განსაკუთრებით გაკრიალებული ზედაპირის მუქ-ნაცრისფერ ან თითქმის შავ ფონზე ნათლად ჩანს ცისარტყელისებრ ფერთა ციმციმი. ორზაცია ახასიათებს ლაბრადორის ლამის სახესხვაობებს, იგი მოგვაგონებს „კაცის თვალს (წმ. პავლეს კუნძულიდან), ან ფარშევანგის ფრთას (ინდოეთი). ირინიზაცია შეიძლება იყოს მთლიანი, მაგრამ ხშირად ლოკალურია, ხოლო ჩაქრობის სასიათის მიხედვით

ტალღობრივი და მოზაიკური, ნაუშების გეომეტრიის მიხედვით არშიისებრი, ლაქისებრი და ზონალური. ინიზაციის ფერიც სხვადასხვაგვარია: ერთი, ონი, სამი, ფერი ლურჯ, მწვანე, ყვითელ და წითელ ტონებში. ასეთი ეფექტის მიზეზია პლაგიოკლაზის თხელ ფირფიტებში სინათლის ინტენსიურებია, ირიზაციის მოვლენას უკავშირებენ პერტიცულ ჩანაზარდებს.

კარგი ხარისხის ლობრადული გამოყენებულია საიუველირო საგალანტერიო ნაწარმია დასამზადებლად, დიდი ზომის ქვებს იყენებენ სუვენირებისათვის.

ქანს, რომლიც თითქმის მთლიანად ლაბრადისაგან შედგება ლაბრადიტი ეწოდება. ლაბრადიტი ფუძე მაგმური ქანის სახესხვაობაა ძირითადად მინერალ ლაბრადისაგან შედგება, 5-7%-ს შეადგენს პიროქსენები და მაღნეული მინერალები.

ლაბრადიტის მაკრიალებელ ზედაპირზე კროიან, ციმციმებენ აფერადებული ლაბრადორის დიდი კრისტალები. გაკრიალებულ ქვაზე ჩანს კ.წ. პატარა თვლები, რომელთა ზომა სანტიმეტრობით იზომება. ზოგიერთი თვალი მტრედისფრად ციმციმებს, ზოგი მწვანედ ან ისფრად. მოვარდისფრო წითელი ან ვერცხლისფერი მოციმციმე თვალები ხშირად გვანცვიფრებენ თავიანთოთი სიკაშაბითა და სიფაქიზით. ხშირად ლაბრადორიტის ერთ კვადრატულ მეტრ გაკრიალებულ ზედაპირზე ცისარტყელისებრ კრისტალთა რაოლდენობა 1000-1200 აღწევას. ლაბრადორიტის ირიზებული ზედაპირიდან ასეთი უჩვეულო შთაბეჭდილება იმიტომ იქმნება, რომ დღაპირების ადგილის შეცვლით კრისტალთა ნაწილი „ქრება“ ნაწილი „ინტება“ კაშკაშა ფერებით ისე, რომ მრჩებლის ერთი ზოლი რომ დციმციმებს, მეორე ზოლი მქრქალია, მეორე შემთხვევაში წინათ ელვარე ზოლი მქრქალი ხდება, ხოლო მქრქალი აციმციმდება. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ყველაზე ლამაზი, კარგი არის უკრაინის (ჟიტომორსი და კიევის ოლქები) ლაბრადორიტი.

ლაბრადორი მაგმური, პეგმატიტური და მეტამორფული წარმოშობისაა. იგი მაგმური ქანების უმნიშვნელოვანესი ქანთმშენი მინერალია.

საბადოები: შტატ ახალ სამხრეთ უელსში (ავსტრალია) ცნობილია გამჭვირვალე, უფერო და მოყვითალო. ყავისფერი საიუველირო ლაბრადორი. 40-იან წლებში ფინეთში-ილიიარვისთან აღმოჩნდილ იქნა ლაბრადორის სახესხვაობა სპეკტრილით, ქვა სპექტრის ყველა ფერით. მადაგასკარიდან

დებულობენ ძლიერ კაშკაშა, ლურჯი ელფერის ლაბრადორს. უმაღლესი ხარისხის ლაბრადორის საბადო არის ლაბრადორის ნახევარკუნძულზე. მოსკოვისა და სანკტ-პეტერბურგის მიდმოებიდან კაჭრების სახით ცნობილია კარგი ხარისხის ლაბრადორი. ლაბრადორის საბადოები ცნობილია აგრეთვე კარგი ხარისხის ლაბრადორი. ლაბრადორის საბადოები ცნობილია აგრეთვე კანადაში, მექსიკაში, აშშ-ში და სხვ.

ქრიზოლითი

ქრიზოლითი მინერალ ოდივინის გამჭვირვალე სახე-სხვაობაა სახელწოდებაა. სახელწოდება ქრიზოლითი ბერძნულად ნიშნავს ოქროს ქვას (ხრიზოს-ოქროსი, ლითოს-ქვა), საზღვარგარეთ ცნობილიმა პერიდიტიმს სახელწოდებითაც. გ. სმიტი წერს რომ ლამაზმა ძვირფასმა ქვამ ქრიზოლითმა. თავისი ნატიფი (ფაქტი) ფერის გამო თაყვანისმცემლებისაგან მიიღო პოეტური სახელწოდება „სადამოს ზურმუხტი“ წარსულში ქრიზოლითი მრავალ ძვირფას ქვას ეწოდებოდა. პლინიური ოქროსფერ ქვებს ქრიზოლითს უწოდებდნენ, მის მეორ აღწერილი პირველი ტოპაზი იყო ქრიზოლითი.

ქიმიური შედგენილობა: $(\text{Mg}, \text{Fe})_2[\text{SO}_4]$; $\text{MgO} - 40-50\%$, $\text{FeO} - 5-20\%$ ჩვეულებრივი მინარევებია NiO და CaO , ზოგჯერ მონატილეობს მანგანუმი. სიმაგრე 6,5-7. იცვლება, სხვა-დასხვა კრისტალოგრაფიული მიმართულებით, რაც ამნელებს ქვის დამუშავებას, სიმკვრივე 3,20-3,500, სინათლის გარდატეხა – 1,664-1,690, ორმაგი გარდატება – 0,030, დისპერსია – 0,020. მონატები წვრილ ნიჟარისებური, ელვარება – მინისებრი, მონატებზე – ცხიმოვანი, ფერი: ოქროსფერი-მწვანე, ზეთისხილისებრი-მწვანე მოყავისფერო-მწვანე. მწვანე ფერი გამოწვეულია რაინის ქვევანგით, ქრომით, ხოლო მისი კაშკაში და ინტენსიურობა დამოკიდებულია ნიკელის იონების მონატილებაზე. ქრიზოლითის, ძირულ საბავდოებში, ქვიშრობებისაგან განსხვავებით ინტენსიური თანაბარი ფერი აქვს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი და იგივე საბადოში მათი ფერი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგალითად: კიმბერლდიტურ მიღ „უდაჩნაიაში“ გვხვდება, როგორც დია მწვანე, ასევე მურა ფერის ქრიზოლითები.

ქრიზოლითი კრისტალდება რომბულ სინგონიაში. კრისტალთა ფორმა ჩვეულებრივ პრიზმულ-დიპირამიდულია, კარგად განვითარებული კრისტალები იშვიათია ჩვეულებრივ ქრიზოლითი გვხვდება მარცვლოვანი აგრეგატების სახით, მარცვლები

უთანაბრო და იტზომეტრულია, ზომა 2-15 მმ. ქრიზოლითისა-
თვის ჩვეულებრივ იყენებენ ფირფიტისებრ ან საფეხურისებრ
დაწახნაგებას, ნაკლებად ბრილიანტურს, ამლევენ კაბაშონის
ფორმასაც.

იშვიათად გვხვდება კატის თვალი და ვარსკვლავისებრი
პერიდოტი. ქრიზოლითი შეიძლება შეგვეშალოს გამჭვირვალე
მწვანე ქვებთან ბერილთან, ქრიზოლერილთან, დემანტოლითან,
ზურმუხტთან, პრენიტთან და სხვ. ქრიზოლითი დამახასიათებე-
ლი დიაგნოსტიკური ნიშანთა მისი მაღალი ორმაგი გარდატეხა.
დიდი სისქის დაწახნაგებულ ქვაზე ორმაგი გარდატეხა კარგად
ჩანს შეუიარაღებელი თვალით. ქრიზოლითის დეფექტებია:
ამლერულობა, ბზარები, მაგნეტიტის და ოქროსფერ-მურა
ქარსის ჩანართები.

ძვირფასი ქვა ქრიზოლითი ცნობილია უძველესი
დროიდან. მეტამურ ზეგაში კუნძულ ზიბერგედზე უმნიშვნელო-
ვანესი საბადოდან მისი მოპოვება დაიწყო 3500 წლის წინათ. აქ სერპენტინზებული პერიდოტისტების ნაპრალების კედლებზე
გვხვდებოდა საუცხოო ქრისტალები. ქრიზოლითი ნაპოვნია
არქეოლოგიური გათხერების დროს ეგიპტეში (ალექსანდრია),
საბერძნეთში იტალიაში და იერუსალიმში. წითელი ზღვის
ქრიზოლითი მოსხენებული აქვს პლინიუს უფროსს „ბუნების
ისტორიაში“. ცნობილია ბერძნული ანტიკური კულტურის
დროინდელი გათლილი ქრიზოლითები. შეა საუკუნებში ეს
ქვა სამაკაულებთან ერთად ეპროაპში შემოიტანეს ჯვაროს-
ნებმა. შეა საუკუნებში მას ფართო გამოყნება პქონდა საეკლე-
სიონ ნივთების შესამობად. მისი პოპულარობა შენარჩუნებუ-
ლია ბაროკოს ეპოქაში. ზურმუხტთან ერთად მას დიდი მოთ-
ხოვნილება პქონდა ჩვენი საუკუნის დასაწყისში. ამჟამად შედა-
რებით დაბალი სიმაგრის გამო იგი გადავიდა მეორე თანრიგის
საიუველირო ქვებში. ამჟამად მეტწილად მაგიურ ძალას, რომ
მისი მფლობელი დაეცვა ქრიზოლითს მიაწერდნენ მაგიურ
ძალას, რომ მისი მფლობელი დაეცვა მოუფიქრებელი მოქ-
მედებისაგან, უადი სიზმრებისაგან.

ყველაზე დიდი ქრიზოლითი 310 კარატი ნაპოვნია
კუნძულ ზებერგელაზე და ამჟამად დაცულია ვაშინგტონის
სმიტსონის ინსტიტუტში. მოსკოვში ალმასისი ფონდში არის
ოვალური ფორმის 192,75 კარატი წონის ფერითა და გამჭვირ-
ვალობით უნიკალური ქრიზოლითი ზიბერგედიდან. ცნობილია
აგრეთვე მეტენული წარმოშობის ნაპოვნი იყო მეტეორიტში,
რომელიც ჩამოვარდა აღცმოსავლეთ ციმბირში 1749 წელს

ქრიზოლითი. ლონდონის გეოლოგიური მუზეუმში დაცულია 146 კარატის მასის ქრიზოლითი.

ცნობილია მაგმური, პნევმატოლიტური ჰიდროთერმული წარმოშობის და ქვიშრობული ბუდობები. ქრიზოლითი ულტრაფუნქციური და ფუნქციური ქანებში კრისტალდება უშუალოდ მაგნიუმით მდიდარი მდინარიდან მისი გაცივების პირველ სტადიაზე. ზოგჯერ ქრიზოლითი წარმოიქმნება მეტაკსომატური გზით (კუნძულ ზებერგედი).

ქრიზოლითის მოპოვება წარმოებდა ურალის მდინარეთა ქვიშრობებში, ძირული საბადოების – აღმოსავლეთ ციმბირის ტრაპეზი და იაკუტიაში, ალმასის შემცველი კამბერლიტური მილებიდან ცნობილია აგრეთვე ეუგლინის საბადო კრასნოიარსკის მხარეში. საიმპერიო ქვას წარმოადგენს სერპენტული ქვასაზე ხემო ბირმაში (გროვკის ჩრდილო-აღმოსავლეთი), ნაკლებ მნიშვნელოვანი ბუდობებია: ავსტრალიაში (შტატი კეინსლენდი), ბრაზილიაში (შტატი მინას-ჟერაისი), ზაირში, ქრიზოლითი გვხვდება ნორვეგიაში, აშშ-ში, ანტარკტიდაში კუნძულ როსთან ბერდის კონცხზე ნაპოვნია საიუველირო ქრიზოლითის 1-3 გრამი მოყვითალო – მწვანე კრისტალები და სხვ.

ძველად საქართველოში სე მინერალი ხრისოლინიოს - ხრიზოლიტის ან ოქროს ქვის სახელწოდებით იყო ცნობილი.

იგი ყველაზე ადრე ქართულ „ბიბლიაში“ მოხსნებული „ოქროს ქვის“ სახელწოდებით. ს.ს. ორბელიანი: „ხვრისოლინოს (ხერისოლინოს) ოქროს ქვა, ყვითელი იაგუნდი და თილია (ნ. „ოქროს ქვა“).

ოქროს ქვა ხრიზოლიტი ასე აქვს განმარტებული ეს ქვა ქართველ ლუქსიკოგრაფებს: ნ. ჩუბინაშვილს, დ. ჩუბინაშვილს, რ. ერისთავს, ე. ყიფიანს.

შეუ საუკუნის გვიანი პერიოდის ერთ-ერთი ქართულ ხელნაწერში (H-406) სადაც იაგინთ-იაგუნდზეა ლაპარაკი აღნიშვნულია რომ „ოქროს ქვა ანთარაკიმებრი ითქმის ხრისოლინოს და ამას თათარნი უწოდებენ ყვითელ იაგუნდად... ამა სპეციალსა მრავალ გზის ეწოდების თარაში“

ამგვარად, ოქროს ქვა-თარსი (თარში) – ხრისოლინოსი ერთი და იგივე ქვა არის. ძველ ქართულში იგი ოქროს ლოდის სახელწოდებითაც ყოფილა ცნობილი, ერთ-ერთ ძველ ხელნაწერში (ხელნ. ინსტიტუტის H-1177) ვკითხულობთ: „ოქროს ლოდი ეს არს ყვითელი იაგუნდი დათლილი, რომელ არს ხვირსოლანთოს“

ელეოლითი

ელეოლითი მესამე კლასის ძვირთასი ქვაა. იგი მინერალ ნეფელინის სახესხვაობაა. ელეოლითის ქიმიური შედგენილობაა $\text{Na}[\text{AlSiO}_4]$ SiO_2 -44,0%, Al_2O_3 -33,0%, Na_2O -16,0%, K_2O -5,0%; მინარევებია Ca, Mg იშვიათად: $\text{Fe}, \text{Be}, \text{Ca}, \text{H}_2\text{O}$, კრისტალდება ჰექსაგონალურ სისტემაში. კრისტალებს აქვთ პრიზმული მოკლე სვეტისებრი და სქელფირფიტოვანი იერი. კრისტალები იშვიათია გვხვდება მკვრივი აგრეგატების სახით მეტწილად ნაცრისფერია, ვარდისფერი, მომწვანო, მოწითალო, მურა ყვითელი და მტრებისფერიც. სიმაგრე - 5-6 სიმკვრივე - 2,550-2,650, სინათლის გარდატეხა - 1,932-1,6542, ორმაგი გარდატეხა - 0,01, ელვარება ცხიმოვანი აქვს, გამჭვირვალე, კრისტალები უფერაო ნახევრად გამჭვირვალე-ნაცრისფერი, სახესხვაობაა საკუთრივ ნეფელინი, იგი ჩვეულებრივ გვხვდება კრისტალების სახით.

ნეფელინი და ელეობლლითი გვხვდება მხოლოდ სილიციუმით დარიბ და ტუტუუბით მდიდარ მაგმურ ქანებში.

ელეოლითი საიველირო ქვაა, ნეფელინის იუნებენ ალუმინის მისაღებად, კერამიკაში და სხვ.

ნეფელინი და ელეოლითი გავრცელებულია კოლის ნახევარ კუნძულზე ხიბინისა და ლოზოვერის ტუნდრის ნეფელინიან სიენიტებში ურალში ილგენისა და ვიშნიოვის მთებში, ნორვეგიაში, შვედეთში, გრენლანდიაში, გერმანიაში, მადაგასკარზე და სხვ.

სოდალითი

სოდალითი მესამე კლასის ძვირფასი და პირველი კლასის სანახელავო ქვაა. მსოდალითი ბერძნული სიტყვაა, ქართულად ნიშნავს ნატრიუმის ქვას. ქიმიური შედგენილობა: $\text{Na}_8[\text{AlSiO}_4]\text{Cl}_2$; Na_2O -25,5%, Al_2O_3 -31,6%, SiO_2 -37,1%, Cl -3,7%,

მცირე რაოდენობით შეიცავს K_2O -საც. ამგვარად სოდალითი ქლორის შემცველი ნატრიუმის ალუმოსილიკატია. სოდალითი კრისტალდება კუბურ სისტემაში რომბული დოდეკაედრების სახით კრისტალდები იშვიათია, ჩვეულებრივ გვხვდება მარცვლოვანი აგრეგატების, მთლიანი მასების, კონცენტრიული ძარღვების სახით. მისი ფერია ლურჯი, მომტრედისფერო-ნაცრისფერი მოყვითალო, მოლურჯო-ნაცრისფერი, ნაკლებად გავხვდება უფერო, გამჭვირვალე, შუქბამტარი, ელვარება წახ-

ნაგებზე მინისებრი აქვს, მონატეხებში – ცხიმოვანი, სოდალიტის სიმაგრეა – 5,5-6, სიმკვრივე – 2,130-2,290 კგ/მ³, გარდატეხა – 1,480, მისი სახესხვაობაა გაგმანიტი, შეიღცავს მცირე რაოდენობით გოგირდს გაემანიტი ალუბლისფერი ან ვარდისფერი მინერალიან რომლებიც მზის სინათლეზე სწრაფად კარგავს ფერსა და სილამაზეს, მაგრამ სიბნელეში ისევ აღიდგენს თავი ფერს..

სოდალითი ნატრიუმით მდიდარი მაგმის კრისტალიზაციის პროდუქტია, გვხვდდება ნეფელინიან სიენიტებში, აეგმატიტებში, აგრეთვე ეფეზიური ქანების ჩანართებსა და ბუდობებში. მაგალითად ვეზუვის ლავაში ცნობილია სოდალითის დოდეკაედრები. ზოგჯერ იგი მეორადი მინერალიანეფელინის შეცვლის პროდუქტი ასოციაციაშია ნეფელინთან, კანკრინიტთან, მიკროკლინთან, ევდიალიტთან, მოგვაგონებს ლაპის-ლაზურს, ემსგვაგსება აზურიტსაც.

საიუველირო მიზნისათვის გამოდგება მხოლოდ მკრივი აგრეგატები. როგორც ძვირფას ქვას ილიან კაბოშონებად. სოდალითის იუნებენ დეკორატიულ ნაწარმოთ დასამზადებლად, სოდალითურ ქანს ხმარობენ შენობათა შინაგანი მოპირკეთებისათვის, სოდალითის ჯგუფის მინერალები გამოყენებულია რადიოტექნიკისა და ტელევიზიაში.

მცირე გროვებისა და ძარღვების სახით სოდალითი გვხვდება კოლოს ნახევარქუნძულზე ნეფელინიან სიენიტებში. ილემნის მთებში ნეფელინიან პეგმატიტებში, მიასკირებში ნეფელინთან და მინისფრის შპატებთან ერთად. ილემნის ლურჯი სოდალითი საუცხოო ნიმუში ინახება სანკტ-პეტერბურგის სამთო ინსტიტუის მუზეუმში. ცნობილია აგერთვე ჟარაინაში, მარიუპოლის რაიონის ტუბე ქანებში, ზერაპშინის ქედაზე და სხვ. კანადაში (ონტარიო) ბრაზილიაში (ბაია), აშშ-ში. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ინდოეთში, რუმინეთში, ნორვეგიაში, კოლუმბიაში.

სადაფი

მარგალიტს გარდა საიუველირო საქმეში გამოყენებულია სადაფი. სადაფი, მოლუსკათა და ზღვის ზოგიერთ სხვა ცხოველთა ნახშირმჟავა კალციუმიანი ნიჟარაა, CaCO_3 -ს გარდა იგი მცირე რაოდენობით შეიცავს ორგანულ ნივთიერებას. სადაფი მოთავსებულია მოლუსკათა ნიჟარებს შორის და მეტნაკლებად სქელი ფენით გარს აკრავს მათ. სადაფის ფერთა თამაში დამოკიდებულია არა რომელიმე სადებავზე, არამედ

თვით ნიუარის აგებულებაზე. ეს უკანასქნელი თხელი ფირფიტებისაგან შედგება და იწვევს სინათლის სხივების გარდატეხას. ნიუარის ამ ერთი მეორის დამზარავ თხელ ფენებს გამოჰყოფს ნიუარაში მცხოვრები სხეული.

ა. ფელეკერზამი სადაფს ასე ახასიათებს: „მისი სიმაგრე, მოკაზმულობა და ფერთა თამაში, იშვიათი ელვარება და თვალისათვის სასიამოვნო სინაზე და ელფერი, გონებაში გვისახავს ტალღებს, დრუბლებსა და მზის სხივებს; აი რაშია მისი ადამიანისათვის ყოველთვის მიმზიდველი ძალა... ამიტომ საკვირველი არ არის, რომ სადაფისა და მარგალიტის გარშემო შორეული დროიდან XVIII საუკუნის დასასრულამდე, იქმნებოდა თქმულებანი და ცრურწმენანი, ხოლო ეს კი თავის მხრივ, ადამიანს აქეზებდა სადაფის უფრო მეტად გამოყენებისაკენ. სადაფი... თავის მანათობელ და ელვარე ფერთა ცვალებადობაში გამოხატავს მომაჯადოებელ თამთშს, თერი, მეწამული, ზურმუხტისებრი და ლურჯი ფერებისაც“.

სადაფს ჩვეულებრივ ნიუარიდან პერულობენ მარგალიტის ძებნის დროს ან დამოუკიდებლად. შორეული დროიდან სადაფის მოპოვება წარმოებდა მეწამულ ზღვაში, სპარსეთის ყურეში, შრი-ლანკასა, ბურნუსა და ფილიპინებზე, იაპონიაში, წყნარი ოკეანის ზოგიერთ კუნძულზე.

გ. სმიტს აღნიშული აქვს, რომ სპარსეთის ყურეში ნიუარების მოპოვება წარმოებს სადაფისათვის, რომელიც ცნობილია „ბომბეის სიუარის“ სახელწოდევით. ამ ნიუარის სადაფი ვარდისფერია, ხოლო კიდეები მომწვანო - ყვითელი აქვს. მასზე უფრო მეტი სახესხვაობაა წითელ ზევაში „ეგვიპტის ნიუარის“ ანუ „ალექსანდრიის ნიუარის“ სახელწოდებით ცნობილი. მწვანე ფერის სადაფი გეხვდება წყნარი ოკეანის სამხრეთ ნაწილში - ესაა ტაიტის, გამბიის ანუ ოკლენდის ნიუარები. აგვიტრალიის ჩრდილოეთ და დასავლეთ ნაპირებთან ცნობილია სიდნეის ანუ კინსალენდის, დარვინის, აგრეთვე ახალი განენეის, მანილის, მაკასანის სადაფი. სადაფს სხვადასხვა ფერი აქვს, მაგალითად ავსტრალიის სადაფი - ერთგვაროვანი ვერცხლისებრ თეთრია, ასეთივე მაკასანის სადაფი, მაგრამ ინიზაცია უკეთესი აქვს, დასავლეთ ავსტრალიაში სადაფი მოყვითალო - მომწვანო ფერისაა, კიდესთან კი მკრთალი ყვითელი და ა.შ.

ძვირფას ნიუარას, საფს, ადამიანი განვითარების ადრეული ეტაპიდან ხმარობდა სამკაულად, ამულეტად, ღილებად, მუსიკალური ინსტრუმენტის შესამკობად და სხვ.

თეორ სადაფს ჩინელები უძველესი დროიდან იყენებდნენ. შევლ რომში ნერონის სასახლის კედლები სადაფით ყოფილა შემკული. მუსულმანურ აღმოსავლეთში ფართო გამოყენება პქონდა სადაფს, აქედან მიღიოდა იგი დასავლეთ ევროპასა და სხვა ქვეყნებში. დასავლეთ ევროპაში შეა საუკუნეებში სადაფს დიდი მოწონება პქონდა, მას ავეჯისათვის და კაბინეტების მოსართავად იყენებდნენ, სადაფისაგან მზადდებოდა და ამჟამადაც მზადდება სხვადასხვა სახის კოლოფები, სათუთუნეები. შეა საუკუნეებში ძლიერ გავრცელებული იყო მოსადაფებული სასმისები.

ძველ რუსეთში სადაფის ფართოდ გამოყენებაზე მიგვითოთებს ერმიტაჟისა ად მოსკოვ, სანქტ-პეტერბურგის სხვა მუზეუმებში დაცული სადაფის ნივთები.

„სადაფი“, უკეთ რომ ვთქვათ ნიუარა ქართულ ენაზე მრვალი სახელწოდებითაა ცნობილი. ჩვეულევრივ სარიტუალო მნიშვნელობის ნიუარას ღვინგილას უწოდებენ. ს.ს. ორბელიანი ამ უპნასენელში წვრილ ნიუარას გულისხმობს. რაჭაში მას დევყურას უწოდებენ, ხევსურეთში – გველთვეზას, ინგილოები ღვინგილას ღინჯილოს ეძახიან (შ. ჯანაშვილი), გურიაში და საქართველოს სხვა მხარეებშიც ზღვის ნიუარა ცნობილია ალისურის სახელწოდებით, „ალის კბილი ზღვის ჭრელი ლოკოკინის ბუდე“ (ვ. ბერიძე – „სიტყვის კონა“), ღაჭაჭა – „ნიუარა“ „რაკოვინა“ (ი.ჭყონია).

საქართველოში ჯერ კიდევ ქვის სანიდან იყენებდნენ მოლუსკათა ნიუარებს; უფრო გვიან – ნიუარებს გაპრიალებული მოელვარე ზედაპირით, ე.ი. სადაფს. საგვარჯილეს პალეოლითურ ნადგომში ნაპოვნია მუცელფეხიანი მოლუსკისტურიტელას ნიუარა, იგი გამოუყენებით როგორც სამგაულიყლსაბამი. ნიუარებს ეტყობათ რომ ისინი გახვრეტილია კაჟის იარაღით. „საგვარჯილეს ნიუარები განსაკუთრევექით მნიშვნელოვანი ხდება იმით, რომ ამ რიგის სამგაული და თვით ლოკოკინას ეს სახე საქართველოს ქვის სანის ადამიანის ნამოსახლარი ადგილებისათვის დღემდე უცნობი იყო“. აქვე დავსხენო, რომ დმ მოლუსკის ნიუარები წითელი ზღვის ან სმელთაშეა ზღვის კურიტელათა გვარს მიეცუთვნება. სტ. კრუკოვსკი გამოქვაბულ გვარჯილას კლდეში (პალეოლითი) კაჟისა და ობსიდიანის იარაღებთან ერთად აღნიშნავს მოლუსკათა ნიუარებსაც. გ. ლემლეკინი მიუთითებს სამთავროს ნეკროპოლში სხვადასხვაგვარი ნიუარებისაგან დამზადებულ მძივებზე. გ. ნიორაძე წერს: „ღვინჯილის აღმოჩენა ძველი

დროის საფლავებში (სამთავრო, კახეთი, თრიალეთი, მანგლისი) იშვიათი მოვლენა არ არის... ფიქრობენ, რომ ძველი დროის საფლავებში მოხვედრილი ღვინჭილა გამოყენებული ყოფილა, როგორც სამძაული“. ადრეული ვრინჯაოს სამარხებიდან საჩხერის რაიონში (ცარცის გორა, ფორეთი, პასიეთი, საჩხერე) აღმოჩნდა ნიჟარების საკიდი. ნიჟარები ნაპოვნია გვიან ბრინჯაოს ხანის ადრეული პერიოდის ქვასათალის სამაროვანი (ო. ჯვარიძე), ბ. კუფტინი თრიალეთსა და კოლხეთში ბრინჯაოს ხანის სამარხებში (და უფრო გვიანდედელშიც) ხშირად მიუთითებს სადაფის გამოყენებაზე, ეშვრაში ვენეშაგინის გორიძე კუფტინი ასახელებს სადაფის ფირფიტის ძლიერ თხელ აცმას. ეთაყაიშვილი, ალ. კალანდაძე, ტ. ჩუბინაშვილი და სხვ. არაერთხელ მიუთითებენ მცხეთის სამაროვნებში ჯერ კიდევ ძველი წელთაცრიცხვის XIII-XII საუკუნეებიდან ადრე ფეოდალურ ხანამდე (ახ.წ. IV-VIII სს) ნიჟარების გამოყენებაზე. მცხეთის აკლდამებში ნაპოვნია ფერუმარილის სალეს ლამბაქევად გამოყენებული სადაფი. საქართველოში ნიჟარა-სადაფის ასე მასობრივი გამოყენება პქონდა მხედველობაში ივანე ჯავახიშვილს, როდესაც წერდა: „ქალებს უხსოვარი დროიდან პქონიათ მარგალიტ-ნიჟარის მმივებისაგან ასხმული ყელსაბამები, სამაჯურები, ქინძისთავები.“ ივ. ჯავახიშვილს აღნიშნული აქვს, რომ შუა საუკუნეებში საქართველოში შემოპქონდათ თაორული აღვირები სადაფით შემკული. არსენ კათალიკოსის 1227-1230 წლის გუჯარში აღნიშნულია „აღვირნი თაორული მარგალიტის ძირისანი: რომელსაა პქვიან სადაფი“. პლ. იოსელიანის ცნობით თბილისში როსტომ მეფის სასახლის „კედლები მორთული იყო ნიჟარებით, ქვებით, სარკეებით“.

შესაძლებელია, წარსულში ნაწილობრივ იყენებდნენ, ადგილობრივ მოპოვებულ ნიჟარებს, მაგრამ მეტი წილი, ვფიქრობთ, შემოტანილია. ახალგორის განძის აღწერისას სადაფიდან გამოჭრილი მძივების შესახებ ი. სმირნოვი წერს, რომ შესაძლებელია იგი მეხოპოტამიიდან იყოს მოტანილი. ბ. კუფტინსაც ნიჟარები „უჰქველად შემოტანილად“ მიაჩნია, მეტწილად ირანიდან.

სადაფს იყენებდნენ ძველ ქართულ ხელოვნებაში. XIX საუკუნის დამდეგისათვის მას იშვიათად ხმარობდნენ. ამჟამადაც სადაფს ნაკლებად იყენებენ. გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში დაცულია სადაფისაგან დამზადებული პორტრეტები (მოთა რუსთაველი, ვაჟა-ფშაველა), გულის ქინძისთავები,

საპუდრე, დანა-ჩანგალი, ჩიბუხი და გემოვნებით შესრულებული სხვა ნივთები.

საიუველირო სადაფი გამოყენებულია სამკაულად, მხატვრული ხელოვნების საგნების დასამზადებლად, ინკრუსტრაციისათვის.

ფაზარი

ამ ქვის სახელწოდება არაბულ-სპარსულია და ნიშნავს „შეამისაგან განწმენდას“, არაბულ-სპარსული „ბაზზირიდან“ წარმოშვა დასავლეთ ევროპულ და რუსულ ენაზე ამ ქვის სახელწოდება ბეზოარი და ქართული ფაზარია.

ს.ს. ორბელიანი: „ფაზარი ესე არს ქვა ნაღველთა (ანუ დვიძლთა) შინა, რომელი ნიამურთა უფროსად გვარობს. სამკურნალოდ სახმარი ქვათაგანაც იქმნების ფაზარი რომელთამე თემთა“. ნიკო ჩუბინაშვილი: „ფაზარი ქვა ნაღველთა და დვიძლთა შინაცხველთასა და უფრონ, ნიამორთასა, ანუ კლდეთა შორის პოვებული, იხმარების სამკურნალოდ, წამლად, რომელს გალესებ წყალთა შინა და დაალევინევენ მას სნეულთა“. მსგავს განმარტებას გვაძლევს დ. ჩუბინაშვილიც. რ. ერისთავი: ცნობილია არა მარტო ცხოველური წარმოშობის ფაზარი, არმედ მინერალურიც. ს.ს. ორბელიანი ხაზგასმით აღნიშნავს ნაღველთა გარდა ფაზარი „ქვათაგანაც იქმნებისონ“.

მ. პილიავევი წერს: ბეზოარის ქვა ანუ ბეზოარი ქველად დიდ როლს თამაშობდა მედიცინაში და მნელია აღვრიცხოთ ახლა ყველა სახის ავადმყოფობა, სადაც მას იყენევდნენ. ბეზოარი მოპქონდათ ინდოეთიდან, სადაც მას პოულობდნენ მაჩგზდარბის ნაღველში, აგრეთვე არსებობდა გარეული ბეზოარის თხა, რომლის კუჭშიც პოულობდნენ ამ ქვას.

ბეზოარის ქვას აქვს მოლურჯონაცრისფერი, ხელის შეხებაზე ცხიმოვანია, ფეხნილს აქვს ძლიერ მწარე გემო XV-XVII საუკუნეებში ამ ქვას დიდი გამოყენება ჰქონდა მოსკოვის სასახლეში.

ამ ქვის შესახებ ცნობები გვხვდება ძველ ქართულ ხელნაწერებში: „ფაზრისათვის. ფაზარი ბეზარის ქვას მოიტანენ აღმოსავლეთიდან და ესეცა არს შავი და ლობილი პოებენ მას ზღვის ნაპირსა და ზოგნი ამბობენ გველის ნაღველზედ არისო“. ფაზარი მოხსენებული აქვს „აბალმასობის“ ავტორსაც. ფაზარის შესახებ ცნობები გვხვდება ხელნაწერთა ინსტიტუტის ერთ-ერთ ხელნაწერში (ფ. S-3722). XVIII საუკუნის შუა ხანებში ყიზილბაშობის დროს უცნობი პირისათვის წანართმევი საქონ-

ლის ნუსხაში მოხსენებულია: „ქ.დ. ფაზარი ამის გარდა“. „1798წ. იანვრის 11 ქონების ნუსხა ერეკლე მეფისა: ქ.დ. ფაზარი ვერცხლის ვუდევვით“. ალდიუმა აღნიშნავს, რომ თბილისში დიმიტრი ვახტანგის-ძე ორბელიანი ფლობსო ცნობილ ქას ბეზუარს, რომელიც მას მემკვიდრეობით „ერგო საქართველოს მეფის ერეკლესაგან“.

თეომურაზე პირველი ქეთევან დედოფლის წამებაზე წერს: „სხვას წამალსა არ ეძებულის არ ფაზარსა დანახუთსა“. ფაზარი, როგორც გამაახალგაზრდავებული სამჯურნალო საშუალება, ასევა განმარტებული არჩილ მეფის ამ სტრიქინებში: „ბერი ხარ და ლიტრით მოგცემ სიჭაბუკის შენა ფაზარს“. დავით გურამიშვილი: „ამისთანა მეურნალს ვეძებ, მილესავდეს ფაზარ-ხუთოს“. „მორიელის ნაბეჭნარსა, სჯობს მომასწრა ფაზარ-ხუთო“ („დავითიანი“).

ცნობილია რომ ფაზარი „ვეფხისტყაოსანში“ მხოლოდ ერთხელ გახვდება: „ქვად ფაზარი სხდა, კუბო დგა იაგუნდისა, ლალისა“. რუსთაველი აქ მინერალური წარმოშობის ქას გულისხმობს და არა სამჯურნალოს. გ. ლემლენმა შეისწავლა მინერალური ფაზარი და გააკეთა დასკვნა, რომ ყოფილა მოპირკეთებული სასახლე, რომელიც მეფემ თავის შვილს ნესტანს აუშენა.

არავითარი ცნობები არა გვაქვს ჩვენში ფაზარის მოპოვების შესახებ, მაგრამ ზემოთ აღნიშნული ფაქტები ადასტურებს, რომ ეს ქა საქართველოში გამრცხლებული ყოფილა.

გიშერი

გიშერი ნამარხი ნახშირის ძლიერ შავი, ელვარე სახესხვაობა. ნიუარისებრი მონატეხითა და ერთგვაროვანი აგებულებით იგი უფრო ქანია, ვიდრე მინერალი. ამ ქანს ჩვეულებრივ გაგატს უწოდებენ. პაინიუს უფსასის ცნობით „გაგატი-ქვა, ჰქვა მცირე აზიაში ლუგიაში არსებული ქალაქის თუ ეკლნარის მიხედვით“. ქართულ ქნაზე გიშერის მეორე სახელწოდებაა სათი. ხახუნით დაელექტროვების გამო უწოდებენ შავ ქარვასაც.

მაღალი სიბლანტის გამო იგი ადვილად მუშავდება-იხერხება, დანით იქრება და გვაძლევს სასურველ ფორმებს, როგორც შავი ფერის ქვა ძლიერ ლამაზია, ამიტომ ადამიანი მას უხსოვარი დროიდან იყენებდა სამკაულებისა და სხვადასხვა ნივთების დასამზადებლად.

ქიმიური შედგენილობაა С, ნახშირბადი მასში 70-80 (ზოგჯერ 90) პროცენტია, წყვლბადი 5-8%, ქანგბადი 12-23%, შეიცავს აგრეთვე აზოგს. შეიძლება აღინიშნოს მინარევები: რეინა, ფოსფორი, კალციუმი, მაგნიუმი, ალუმინი და სხვ. სასიათდება კარგი სიბლანტითა და ღუნგალობით, ადვილად მუშავდება საუცხოოდ კრიალდება. მისი სიმაგრეა 2,5-4, სიმკვრივე დაახლოებით 1,300-1,400 კგ/მ³, დამახასიათებელია ხავერდოვანი – ცვილისებრი ელვარება, გაუმჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1,640-1,680. მიკროსკოპში ჩანს მერქნის უჯრედოვანი აგებულება წლიური ზრდის რგოლებით, ტრაქეიდებით, გულგულის სხივებით. გიშერი გვხვდება დანალექ ქანგბში (ქვიშაქვა-თიხიან-მერგელოვან ნალექებში) ნატეხების, ბუდეების, გროვების, აგრეთვე შუაშრევების სახით ჰუმესური ქვანახშირის ფენებში. გიშერს, როგორც სანახელავო ქვას, უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი მკვრივი ტექსტურა, არ უნდა შეიცავდეს ჩანარევებს.

გიშერი წიწვიანი მცენარეების არაუკარიების ბიოუმინიზაციის პროცესშია. რუსულ ენაზე 1978 წელს გამოცემულ გეოლოგიურ ლექსიკონში აღნდშეულია, რომ „გაგატის წარმოშობა ბოლომდე არ არის გარკვეული. მიღებულია შეხედულება, რომ უმაღლესი მცენარეების ნარჩენები დაუანგვის გარეშე ხვდებიან ანაერობულ გარემოში და ამ გზით მიიღებოდა იგი“. მცენარეთა ნაშთები ლპობის გარეშე მოხდენ აღმდგენელ ანაერობულ გარემოში (ე.ი. დაუანგვის გარეშე მოხდა აღდგენა) წარმოშობას უკავშირებენ მეზოზოური თუ კაინოზოური ზღვის შლამში ხის მერქნის მეტამორფიზმს.

გიშერი ლამაზი საიუველირო, ძირითადოდ სანახელავო ქვაა. მესამე კლასის ძეირფასი ქვად, ზოგჯერ ნახევრად ქვირფას ქვად მიიჩნევენ. იყენებენ საიუველირო საქმეში მეივების, კრიალოსნების, ბუნდშტუკების, ჩიბუქების, სავარცხლებების, სხვადასხვა სახის ფიზურების, საწერ მოწყობილობათა, სამგლოვიარო მორთულობისათვის, სხვადგსხვა ნაირი სამშვენისების-სუვენირების დასამზადებლად. გიშერს აქვს კარგი საიზოლაციო თვისება, მას იყენევენ რადიოაპარატურის ზოგიერთი დეტალისა და ელექტროტექნიკური მოწყობილობისათვის. გაგატს სცვლის კერელის ნახშირი.

ინგლისში (უიტბი) გიშრის მოპოვება ჯერ კიდევ რომაელების გაბატონებამდე სწარმოებდა. ამჟამად გიშრის საბადოები ცნობილია ესპანეთში (ასტურია), საფრანგეთში (დეპარტამენტი ოდი), აშშ-ში (შტატები იუტა, კოლორადო)

გერმანიაში, პირიმში, ციმბირში, სახალინსა და კამჩვატკაზე, ასევე ჩრდილოეთ ფერგანში და სხვ.

იმიტაცია-ანტრაციდიდან, კენელის ნახშირიდან, ონიქსიდან

ქუთაისთან ახლოს საკაუიას მდგომები პალეოლიტური ადამიანის ნადგომში აღმოჩნდა დაუმუშავებელი გიშერი. ნეოლიტში კოსტრიკის (გუდაურთან ახლოს) მცხოვრებლებს სხვა ქვებთან ერთად გიშერიც უხმარიათ. მცხეთის ერთ-ერთ ყორდანულ სამარხში, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით II ათასწლეულით თარიღდება, აღმოჩნდილ იქნა გიშრის მმივები. მათი მსგავსი მძივები ნაპოვნი იყო ქვასათალშიც (შიდა ქართლი) ბრინჯაოს ხანის კოლექტიურ სამარხში (ძვ.წ. XV-VIII სს). ადრინდელი რკინის ეპოქის (ძვ.წ. VII-VI სს) საფლავში (დვანის ნეკროპოლი, ქარელის რსოონი) გიშრის მრგვალი მძივები იქნა ნაპოვნი. გიშრის სამკაულები გვხვდება ახალგორის განძშიც (VII-Vსს ჩვენს ერამდე), გიშრის მძივები და სხვა სამკაულები მრავლად არის ნაპოვნი ანტიკური ხანის არქეოლოგიურ ძეგლებში, განსაკუთრებით მცხეთაში, კლდეეთში, ურეკში. მცხეთის ერთ-ერთ სამაროვანში ნაპოვნი გიშრის ფიგურული მძივი ცხენის სქემაზურ გამოსახულებას წარმოადგენს და მიგითოთებს იმდროინდელი სახვითი ხელოვნების მაღალ დონეზე. მცხეთაში ერთსოთავთა თანამედროვე დარიბულ კრამიტ-სამარხში აღმოჩნდა გიშრის რამოდენიმე ათეული მძივი. კარგად გათლილი გიშრის მძივები ნაპოვნია კლდეეთში (ზესტაფონის რაიონი) თოით II საუკუნე. აქ ნაპოვნი გიშრის შესახებ „სრული უფლება გვაქს ვიფიქროთ, რომ იგი ადგილობრივი მასალისაგან და ადგილობრივ (სახელდობრ ძეელი ოკრიბის თუ არგუთის) ხელოსნების მიერ იქნებოდა დამზადებული“ – წერს არქეოლოგი გ. ლომთათიძე. XVII-XVIII სს. მზითვის წიგნებში ხშირადაა მოხსენებული გიშრის კრიალოსნები, მძივები და სხვ.

ქართველი ხალხის ყოფაში გიშერი უძველესი დროიდან არის დამკვიდრებული. ხშირადაა ლაპარაკი „გიშრის ტარიან დანაზე, გიშრისფერ წამწამებზე“ და სხვ.

ქართველი პოეტები გიშერს ადარებენ ყველაფერს მშვენიერსა და საუცხოოს. რუსთაველისათვის გიშერი საყვარელ ქვას წარმოადგენს, მას თავის უკვდავ პოემაში გიშერი 21-ჯერ აქვს ნახსენები.

საქართველოს მოსახლეობა უხსოვარი დროიდან აწარმოებდა გიშრის მოპოვებას და მის დამუშავებას. ამ

მოსაზრებას ფაქტებით ადასტურებენ არქეოლოგები ბ.კუჭტინი, გ.ნიორაძე.

საქართველოში გურის მოპოვებისა და დამუშავების შესახებ საინტერესო ცნობებს გვაწვდის ზ. ჭიჭინაძე: „გიშრის ხელობა საქართველოში მველთაგანვე ჩანს... გიშრის ხელოვნების ოსტატობამ და განვითარებამ იმერეთში აიდგა ფეხი... გიშრისაგან გამოყვანილ ნივთთა დიდის პატივით ეკრდნობოდნენ მეფები, მთავარნი, დიდებულნი, მცირებელნი და საერთოდ კველანი.“

არის ცნობები, რომ გიშრით აკეთებდნენ თვით გვირგვინებსაც, სამკვეთობლევეს, საინებს, სამარილევებს და სხვათაც ამგვართა... საქართველოს გარეშე აღმოსავლეთის ხალხებშიაც გაჰქონდათ ეს ნივთები“.

ტყიბულის რაიონის სოფელ ძიროვანის საბადო ე.წ. „საგიშრეში 1932 წელს საბადოს გაწმენდის დროს ნაპოვნი იყო ძევლი მთხელები. ქუთაისისა და ტყიბულის რაიონებში გიშრის აღგილობრივ მომპოვებლებს და დამმუშავებლებს შეუქმნიათ დამუშავებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი ტექნიკური ტერმინები: გიშრის „გაუანგვა“-გაწმენდა, „დახაშაშება“-დანაწილება, „მოლესვა“-გაკრიალება, „დაფერვა“-გაწმენდა, „წემპობა“ და სხვ. საუკუნეების განმავლობაში ოკრიბები თხერი გიშრიდან ამზადებდნენ მძივბს (მათ შორის ე.წ. „გაკილებს“), ქრიალოსნებს, ჯვრებს, ლილებს, სამაჯურებს და სხვ.“

წერილობითი ცნობა საქართველოს გიშრის საბადოების შესახებ XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან გვაქვს! ამ ცნობაში საინტერესოა ერთი ფაქტი, რომ ავტორი იმერეთში გიშრის საბადოების ძებნის დროს შეხვედრია გელათის ეპისკოპოზის მიერ გიშრის მოსაზოვებლად გაგზავნილი პირი.

ქუთაისში გიშრის წარმოებაზე სერგეი მესხი გაზეთ „დროებაში“ წერდა: „ამ საუკუნის დამდეგიდან (1814) უფრო გავრცელებული გიშრის წარმოება, მაგრამ 1839 წლამდე გიშრის ნივთების გაპრიალება, გლანცის მიცემა არ სცოდნიათ და ამიტომ იმისაგან გაკეთებული ნივთები არ იყვნენ ისე შნოიანები და არც იყიდებოდა. 1839 წელს უფ. ივ. ნიკოლაძეს მოუნახავს გიშრის გაპრიალების საშუალება და ამის შემდეგ გიშერს უფრო მომეტებული პატივი დაედგა და ხალხში გაგრცელდა მისგან გაკეთებული ნივთების ხმარება. 1841 წელს ამავე ნიკოლაძეს გაუმართავს ქუთაისში გიშრის განსაკუთრებ-

ბული მაღაზია, რომელიც ამჟამადაც არსებობს და რომელშიც გიშრის ყოველგვარ ნივთს იპოვთ...“

ქუთაისის გიშრის ნაკეთობანი მოხსენებული აქვს ელიზე რეკლიუს. მ.პილიაევს აღნიშნული აქვს, რომ გიშრის მოპოვება ხდებოდა ქუთაისთან ახლოს.

საქართველოში აღრიცხულია გიშრის 23 პერსპექტიული სამალო და თავსდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში, იურა, ოლიგოცენი და ზედა მიოცენი ზედა სარმატული.

გიშრის მთავარი საბადოები იმერეთშია: ძიროვანი, ცუცხვარი, ორპირი და სხვ. ძიროვანის საბადოში გიშერი სავსებით შავია, აბრეშუმისებრი, მქრაქალი, ალაგ-ალაგ მსუბუქად ელვარე, მაგარი, გეხვდება ბუდეებისა და მცირე სიმძლავრის შუა შრეების სახით. ცუცხვათის საბადოში ცნობილია გიშერი ნიუარისებრი ელვარების-საუკეთესო, ელვარუფენებრივი, იშლება ფენებრიობის სიბრტყით და ქერცლისებრი ანაბეჭდებით. გიშერი აქ გეხვდება შუაშრეებისა და ლინზების სახით. ძირითადი ქანებია ბათური ფურცელა ფიქლები და ქვიშაქვები. ორპირის საბადო მოქცეულია ბათური ასაკის თიხიან და თიხიან-ქვიშაქვიან ფიქლებს შორის შუა შრეებისა და ლინზების სახით. ასევე ლინზების სახით გეხვდება შავი გიშერი კურსებში. იგი მაგარია და ადვილად მუშავდება! იგივე ითქმის აფხაზეთის (აზანთა, დეჯირი, ეშერი) გიშრის საბადოებზეც. აღმოსავლეთ საქართველოს გიშრის საბადოები შესწავლილი არის 6. ხიდაშელის და თ. მგელიაშვილის მიერ (ონისის, მეტების, ჯავის, ბერიანის საბადოები და სხვ).

მარჯანი

მარჯანი III კლასის ძვირფასი ქვაა. იგი საყვარელი სასამაულე ქვა იყო შორეული დროიდან. შედგენილობით კალციუმის კარბონატია CaCO_3 -88%, დანარჩენს MgCO_3 , Fe_2O_3 და ორგანული ნივთიერება 1-3% შეადგენს. სიმაგრე – 3-4, სიმკვრივე – 2,600-2,700 კგ/მ³, მონატები უსწურო, ხიწვისებრი. აგრეგატები-მიკროკრისტალური, გაუმჯორვალე, სინათლის გარდატეხა – 1,486-1,658, ორმაგი გარდატეხა – 0,172, ფერი წითელი, ვარდისფერი, თეთრი, შავი, ლურჯი. ყველაზე გავრცელებულია წითელი ფერისა, რომელსაც კეთილშობილ მარჯანს უწონებენ.

მარჯანი ნაწლავდრუიანთა ტიპის ანთობოების ანუ „ყვავილა ცხოველების“ კლასს ეკუთვნის. სასამაულე ქვად გამოყენებულ მარჯანს წარმოქმნის ექვსქიმი. არის მარჯანის

პოლიპები-გორგონარიები (გორგონიდები). პოლიპების სიკვდილის შემდეგ მათ კირქვიან ჩონჩხებ თავსხდება ახალი თაობა და ასე წარმოიქმნება პოლიპების „განტოტებული“ კოლონია, ამიტომ მარჯანი გარეგნულად მცუნარის ტოტს მოგვაგონებს. ეწ. კეთილშობილი მარჯნების „ტოტის“ სიმაღლე ჩვეულებრივ 20-40სმ-ია, ხოლო განივი კვეთი განტოტების ძირთან 4-5სმ შეადგენს. ჩონჩხი წარმოიქმნება საიკულების შეერთებით, მათი კალციუმის და მაგნიუმის კარბონატით შეცემენტებით. ეს საიკულები არაევს კოლონიას ლამაზ ფერს. მარჯნები თბილ ზღვებში წარმოიქმნან რიფებს, ატოლებს, მარჯნის მეზებებს. მარჯნის პოლიპების კოლონიები ბინადრობს ზღვის სანაპირო ზოლში 3-დან 300 მეტრ სიღრმეზე.

ყველაზე ლამაზია ხორცისებრ-წითელი, შემდეგ მუქი ვარდისფერი და „ანგელოზის კანის“ ფერი. ძლიერ იშვიათია ბაცი ყვითელი და თეთრი მარჯანი, ცოტად ფასობს შავი მარჯანი-აქარი. ასეთ მარჯნებს პოულობენ წითელ ზღვაში, ინდოეთის ოკენეში, აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე. იშვიათად გვხვდება მტრედისფერი და ლურჯი მარჯანი-აკარი.

მარჯანი სამკაულად ჯერ კიდევ პალეოლითულ ადამიანს გამოუყენებია. გერმანიაში ვილდშერის მდვიმეში პალეოლითული ადამიანის ნადგომში ნაპოვნია ვარდისფერი მარჯნის მშენები. მარჯნის დიდი დირებულება პქონდა შუბერის სამეფოში. ცნობილია მარჯნით შემკული ლარნაკი 5000 წლის წინანდელი. ჩემის ერამდე II-III ათასი წლის წინანდელი ეგვიპტის არქოლოგიური ძეგლებიდან ცნობილია მარჯნის სამკაულები. ანტიკურ სანაში გემებისათვის იყენებდნენ კეთილშობილ მარჯანს. ძველი ბერძნები ვარდისფერ მარჯანს ფვლიდნენ უკვდავების და ბედნიერების სიმბოლოდ. პლინიუსის მიხედვით მარჯნის ფხვნილს იყენებდნენ სამკურნალოდ. შუა საუკუნეებში თვლიდნენ, რომ მარჯანი ადამიანს ბრძენად ხდის, (აბრძენებს), აცილებს უბედურებას, აჩერებს სისხლისდენას, დაბლა სწერს სიცხეს. შუა საუკუნეებში და უფრო აღრეც კეთილშობილი მარჯნიდან მზადდებოდა მძივები, სამაჯურები, გულის ქინძისთავები, მედალიონები, სხვადასხვა სახის ჭურჭელი, სამშვენისები, სუვენირები, მცირე ზომის ქანდაკებანი და სხვ.

მარჯნის ზედაპირი მქრქალია, მაგრამ გაკრიალებით იგი იძენს საბოლოო ელვარებას. მარჯანს, როგორც ლამაზ სასამკაულე ქვას, ამჟამადაც დიდი გამოყენება აქვს. განსაკუთრებით წითელი ფერის მარჯანს. მარჯნიდან ამზადებენ მძივებს, სამაჯურებს, ყელსაბამებს და სხვ. უკანასკნელ წლებში საფრან-

გეთში პ.ჟილსონმა ხელოვნებად მიიღო 8 სხვადასხვა ფერის მარჯანი, ნედლეულად გამოიყენა ერთერთი შახტის კადციელი, საღებავები, მაღალი ტემპერატურასა და წნევის პირობებში.

წითელი მარჯანი გვხვდება ხმელთაშუა ზღვის დასავლეთ ნაწილში იტალიის, ალეპიის, მაროკოს ნაპირებთან, წითელ ზღვაში, აგრეთვე იაპონიის, მალაიის არქიპელაგის, ავსტრალიის ნაპირებთან, წყნარ ოკეანეში (ჰავაის კუნძულების რაიონი). შავმარჯანს პოულობენ წითელ ზღვაში, მალაიის არქიპელაგთან, ჩრდილოეთ ავსტრალიის სანაპიროზე. მარჯნებით ვაჭრობის მთავარი ცენტრია ტონარე, დელი, გრეკო იტალიაში (ნეაპოლის სამხრეთით).

ცნობილია მარჯნის მრავალი იმიტაცია მინიდან, ძვლიდან, პლასტმასიდან.

ქართული სახელწოდება „მარჯანი“ არაბულიდან მომდინარეობს. ქველ ქართულ წყაროებში მარჯანს ძოწს, ზოგჯერ ძოწეულსაც უწოდებდნენ. ს.ს. ორბელიანი: „კოროლიონ-ფრანგულად კორალო ძოწსა პქვიან“; „ძოწი... ბროწულის ქვავილის ფერი, არამედ შავი და ოქორად იპოვების... კრიალესვნად დასთლიან და სხვა რიგადაც მრავალ სახმარ არს“; ჩ.ჩუბინაშვილი: „მარჯანი წითელი მძივები ზღვათა შინა პოვებული... იარების შავიცა და ოქორიცა, ძოწი-წითელი მარჯანი, ბროწულის ქვავილის ფერი, კორალ, დ. ჩუბინაშვილი: „მარჯანი... ტოწი კორალ“; ანალოგიური განმარტება აქვს რაფ. ერისთავსა და პ. ყიფიანს. მაგრამ „ვეფხისტყაოსნის“ მკვლევარი ვ. ნოზაძე ცდილობს დაასაბუთოს რომ, ძოწი არარის მარჯანი ან კორალი. მას მცდარად მიაჩნია ს.ს. ორბელიანის განმარტება. იგი საბოლოო დადგენილად თვლის შემდეგს: ძოწი არის წითელი ფერი ზღვის ლოკოკინის ლოფორთქინის წვენისა, ძოწეული არის ლოფორთქინისაგან მოპოვებული წითელი წვენისაგან შედებილი ქსვილი. თან დასძენს: „თუ აღმოჩნდება საბუთი ნამდვილად დამტკიცდეს, რომ ძოწი ქა არის. მე ვუარყოფ ჩემს შეხედულებას“. ზემოთ მოტანილი გვაქვს ქართველი ლექსიკოლოგების განმარტებანი, რომ მარჯანი ძოწია. ს.ს. ორბელიანს თხზულებაში „მოგზაურობა ეგროპაში“ მრავალი მაგალითი აქვს მოტანილი, საიდანაც ჩანს, რომ ძოწი მარჯანია. ოსე გაბაშვილს (H-2955) ძოწი-კორალი-მარჯანი, როგორც სინონიმები ისე აქვს განმარტებული. „გალმასაბის“ აგტორი იპაგრატიონიც ასევე განმარტებულს: „მარჯანი ანუ ძოწი“. ეს მაგალითები საკმარისია, რათა ძოწი ქვად და მარჯნის სინონიმად მივიჩნიოთ. შესაძლებელია ძოწს

„უფრო ადრე ძოწეული ეწოდებოდა. „თვალთასში“ თორმეტ ქვას შორის გვხდება „თოვალი ძოწეული“. ძოწეული როგორც ქვა ისეა დასახელებული მოსე ხონელის „ამირან-დარეჯანიანში“. „კართა პალატისათა სხუა ზღუდე იყო ძოწეული ყვისა შუენიერი და მაღალი“.

არქეოლოგია მნიშვნელოვან მასალას გვაძლევს საქართველოში ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან მარჯნის გავრცელუბაზე. მარჯნის მძივები ნაპოვნია მცხეთის ბრინჯაოს ხანის სამარხებში. სამთაგზის სამარხში ნაპოვნი მანიაკი 32 მარჯნის მძივისაგან შედგება. ჯერ კიდევ ბაიერნს უპოვია მცხეთის სამარხებში ქინძისთავებისათვის გამოყენებული მარქანი. 1938 წელს არმაზის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ იპოვა ბრინჯაოსა და რკინის ქინძისთავები შემცელი მარჯნით (ალ. კალანდაძე). ბ. კუფტინმა წალკის ზეგანზე გვიანი ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის სამარხებში (სოფ. სანთაში) იპოვა მარჯნით შემცელი ქინძისთავები. ასეთივე ქინძისთავები ცნობილია აგრეთვე სართიჭალიდან, მანგლისიდან, სოხუმიდან. სამთავროს სამაროვანში ადრეული ფერდალური ხანის (ახ.წ. IV-VIII სს) მატერიალური კულტურის ძეგლებიდან აღსანიშნავია ქინძისთავები, რომელთა შესაძლებად ყველაზე მეტად მარჯანია გამოყენებული, ასეთივე ქინძისთავები ნაპოვნია ბეთანიის (VI-VIII სს) სამაროვანიდან.

XVII-XVIII სს. მზითვის წიგნებში ხშობადია მოხსენებული მარჯნის კრიალოსნები იგი ხშირადაა ნახმარი ეკლესიებსა და ტაძრებში (სიონი, მცხეთა, გელათი) ხატების, ჯვრების და სხვა ნივთთა შესამკობად. ერეკლე II-ის ქონების ნუსხაში აღნიშნულია „მარჯნის სახარება“, „მარჯნის კრიალოსანი“.

შედან საუკუნეების ქართულ პოეზიასა და პროზაში სილამაზისა და სიმშვენიერის გამოსახატავად მარჯანს მიმართავდენ. მაგალითისათვის საკმარისია შ.რუსთაველი.

მარჯან-ძოწისადმი ინტერესი ძველი ქართული ხელნაწერებიდანაც ჩანს. იგი კრცლადა დახვესიათებული XVII-XVIII საუკუნის თხზულებებში S-3722, ფ.242, ფ.388. გვაოცებს „კალმასობის“ ავტორის ი. ბაგრატიონის მიერ მარჯნის აღწერა. მარჯანი საქართველოში ხმელთაშუაზღვის ქვეყნებიდან შემოჰკონდათ, შესაძლებელია სპარსეთის გზითაც შემოდიოდა.

ქარვა

ქარვა საიუველირო და სანახელავო ქვაა. იგი როგორც სასამკაულო ქვა მსოფლიოს ყველა ხალხში დიდი პოპულარო-

ბით სარგებლობს. ქარვა წიწვიანი მცენარეების (ბალტიისპირეთში უმთავრესად ფიჭვ პინუს სუკცინიფერას) გამყარებული ფისია. ქარვას „ჩრდილოეთის ოქროს“ უწოდებენ. იგი პირველი საიუველირო ქაბა ადამიანის მიერ გამოყენებული. ქარვას უძველესი ღროიდან იყენებდნენ სამკაულებისათვის, იყო კულტის საგანი, თვლიდნენ რომ, ის ისხის ადამიანს ავადმყოფობისაგან. ქარვა პირველად მოხსენებულია ჩვენს ერამდე X საუკუნეში ბრიტანეთის მუზეუმში დაცულ თბელისებზე წარწერით. ქარვის პოეტური აღწერა გვხვდება პომეროსის „ოდისეაში“, შილეოთელი თალესის, პლატონის, პატიკრატეს, სოფოკლეს, ესქილეს შრომებში. ძველ ბრძნულ მითოლოგიაში არის ლამაზი ლეგენდა: „იდუმალი ყვითელი ფისი იყო ლვფაბრივი წარმოშობისა, ქარვაში ისხი ხედავენ ჰელიადის ცრემლებს, ხედ გადაქცეულს, რომელიც არ სწყვეტდა ზღვაში გადაგდებული მმის ფატონის გამოტირებას. მათი ცრემლები ხის ნუქროდან გამომდინარე მზეზე მაგრდებოდა ოქროსფერი ფისის სახით“ (ა. ფელკერზამი). — საუკუნეში პლინიუსი წერდა რომ ძველ დროში ბარვა კარგად იყო ცნობილი და ძვირად ლირებული. პლინიუსს აღნიშნული აქვს რომ ქარვა გამოყოფა ფიჭვიდან, დასაწყისში ის თხევადია, მაგრამ თანდათანობით მაგრდება, რომ ჩვენმა წინაპეტმა იცოდენ ქარვა ხის წვენიდანაა, ამიტომ უწოდეს მას „სუკცინიუმი“ (სუკცუს-წვენი), წვის დროს ფიჭვის სუნი აქვს. მას ასენილი აქვს თუ როგორ მოხვდნენ ქარვაში მცენარეები, მწერები და სხვა ცხოველები. ჯერ კიდევ ტაციტი მიუთითებდა ბალტიის ზღვის სანაპიროზე ქარვის მოპოვებაზე. ბირუნიც (Xს) ქარვის ბალტიის ზღვის სანაპიროზე მიუთითებს. ქარვა კავისა და ნეფრიტის თანაბრად — წერს აკადემიკოსი ა.ე. ფერსმანი — „ითვლება ერთ-ერთ ქვის მასალად, რომელმაც მიპყრო პირველყოფილი ადამიანის ყურადღება“. XVII-XVIII საუკუნეებში ქარვიდან დამზადდა პატრიარქის ფელარეტის კავრთხი, კატეტრინეს სასახლეში ცნობილია ქარვის ოთახი (სამამულო ომის დროს ფაშისტების მიერ გატაცებული), კალინინგრადის ქარვის მუზეუმში დაცულია ქარვისაგან დამზადებული მრავალი მხატვრული ნაწარმი.

ქარვის ქიმიური შედგენილობაა: $C_{10}H_{16}O$, C -79%, H - 10,5%, O -10,5%, მინარევებია S, CaO, SiO₂, Fe₂O₃ და სხვ. ქარვის სიმაგრეა 2-3, ზოგიერთი სახეობის 1,5, სიმკვრივე 1,800-1,300 კგ/მ³, იგი ამორფული, ან ბლანტია, ელვარება მინისებრი,

ფისისებრი, რაც აიხსნება ქარვაში ფისის გამოყოფის დროს წარმოქმნილი ფმის ღერძზე უწვრილესად გაჭიმული ბუშტულების არსებობით. შეიძლება ამ მოკლენითაა გამოწვეული ქარვაში სშირად ოპალისებრი გადასველება. სინათლის გარდა-ტეხაა 1,517-1,548, მონატები ნიუარისებრი, ბლანტი, გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე, შუქბამტარი, გაუმჭვირვალი გამჭვირვალობა დამოკიდებულია მონაზომის სიცარიელებზე, ფერი: ღია ყვითელიდან ყავისფერამდე, წითელი, ნიბისფერი, ლურჯი, შავი, თითქმის უფერო, მომწვანო, ადვილად აერთება, ცხვირსხოვცით სახუნით ელექტროვდება და იზიდავს წვრილ ნაწილაკებს (ქაღალდის ნაფლეთებს), წვისას გამოყოფს სასია-მოვნო სუნს. კარგად კრიალდება. ქარვა 150°-ზე რბილდება, 287°-ზე დნება, ქარვის გამონაყოფების ზომა 1მმ-დან ლიმონის ზომამდე, გვხვდება უნიკალური გამონაყოფებიც: 1კგ. და 300გ. გამონაყოფთა ტექსტურა და ფორმა სხვადასხვაგვარია: მასიუ-რი, ოვალური, ნაწვეთარ-ნაჭუჭისებრი, ნაწვეთარ ფენებრივი, მილისებრი, ლინზისებრი, ნამგლისებრი. გამონაყოფთა ზედაპი-რი სშირად დაჩვრეტილი, დაჟანგული, გლუვი.

ბუნებაში ქარვის გაგრცელებული ფორმებია: 1. ქარვის წვეთები, 2. ქარვის ნაწვეთები-გამჭვირვალე და ღია ფერის მყა-რი მასები, რომლებიც წარმოქმნილია ღეროდან და ტოტებიდან ქარვის ფისის ნელი გამოდენით; 3. ქარვის სტალაქტიტები წარმოქმნილი წვეთებით; 4. კუთხეური და მომრგვალებული ნატეხები, ზედაპირი მეტწილად დაფარულია გამოფიტვის ქრქით.

სუფთა ქარვა ძალიან გამჭვირვალე, ძალიან ყვითელი ფერისაა, მაგრამ მინარევები აძლევენ სხვადასხვა ელფერს. ბალტიის ზღვის სანაპიროზე ქარვას აქვს მკრთალი ქვითელი ფერი, სიცილიის ქარვა მძლავრი ფლუორესცენციის გამო მტრედისფერი, მწვანე ან წითელი ელფერისაა, რუმინეთში გახვდება ქარვის შავი ფერის სახეობა. ლამაზია სავსებით გამ-ჭვირვალე ქარვა, არა ნაკლებ ლამაზია შუქბამტარი, სხვადასხ-ვა ელფერის, ღია ყვითელი ქარვა და მრავალი სხვა სახეობის.

ქარვა ამჟამად ერთი კონკრეტული მინერალი არ არის, აქ 30-მდე მინერალური სახეობაა გაერთიანებული. შემდეგში დავა-სახელებთ უმნიშვნელოვანებს სახესხვაობებს.

ფერის გამჭვირვალობისა და სხვა ფიზიკური თვისებების მიხედვით ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში გამოყვეს ქარვის სახე-სხვაობანი: სუბცინიტი-ყვითელი, იშვიათად უფერო, ზოგჯერ ნარინჯისფერი, მტრედისფერი, მკრთალი მწვანე, ღია ყვითელი,

თეორი ფერისა, ზოგჯერ ნატეხების ზომა 0,5მ აღწევს, მეტწილად აქვს ბრტყელი, წვეთისებრი ფორმა გამჭვირვალედან გაუმჯვირვალე სახესხვაობამდე, შეიცავს ქარვის მჟავას 7,1%-მდე (სუპცინიტი ბალტიის ქარვის 98%-ს შეადგენს), გედანიტი-ყვითელი ფერისაა, გგარს აკრავს თეორი ფერის გამოფიტვის თხელი ქრეპი, თითქმის არ შეიცავს ქარვის მჟავას (დაახლოებით 2%), გლესიტი მუქი მურა თითქმის გაუმჯვირვალე ქარვა, გაჭუჭყიანებულია ორგანულ ნივთიერებათა მინარევებით, ბეკერიტო-იშვიათი, კრანციტი „უმწიფარი“ ქარვა, ძლიერი შვიათი.

არჩევენ ქარვის გამჭვირვალე და ღრუბლისებრ სხვადასხვა ობებს: ბასტარდო, ძლიისებრი და ქაფისებრი ქარვა. ნამდვილი ბასტარდი წყლის მცირე რაოდგნობის შემცველობის გამო ამდგრეულია. თუ გამჭვირვალე მასაში ალაგ-ალაგ არის სიმღვრივე, მუქი ფერები-გვექნება ღრუბლისებრი ბასტარდი. გახურებით ბასტარდი ქარგავს წყალს და ხდება გამჭვირვალე. ცნობილია სახესხვაობა, სადაც მუქი ფერები გვაძლევს მტკვრისებრ ნახატს; ფერის მიხედვით არჩევენ ბასტარდის სახესხვაობას: თეორი, მომწვანო, სადაფისებრი, ლურჯი და ყვითელი. ბასტარდო კარგად კრიალდება. ძლიისებრი ქარვა გაუმჯვირვალეა, ბასტარდზე რბილი, არც ისე კარგად კრიალდება, ზოგჯერ პგავს სპილოს ძვალს, სირბილის გამო ზოგჯერ არ ვარგა გასაკრიალებლად.

ბალტიის ქარვაზე ოდნავ მაგარია ბირმის ფერადი ქვა ბირმიტი... ძლიერ ლამაზია და საუცხოოდ კრიალდება. იგი შედგენილობით მცირედ განსხვავდება ბალტიის სუპცინიტისაგან (უფრო მუქი ფერისაა და გაუმჯვირვალე). იგი გვხვდება ოვალური, წაგრძელებული და დამრგვალებული კენჭების სახით.

ცნობილია ქარვის სხვა საიუველირო სახესხვაობებიც: რუმენიტი, სიმენიტი, სტანციენიტი, მექსიკის ქარვა და სხვ. ქარვა ძლიერ საინტერესოა თავისი ჩანართებით: საუცხოოდ შენახული სხვადასხვა სახის მწერებით, მცენარეთა ნაშთებით, ზოგჯერ პირიტის მცირე კრისტალებითაც. ამ ჩანართების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ: ფიჭვის სეებიდან გამომდინარე თხევად ფისზე მისი ელვარებით მოტყუებული მწერები სხდებოდნენ, ან მასზე ეწებებოდა მცენარის ნაწილები: ყვავილი ფოთოლი და სხვ. მიწებებული მწერი თუ სხვა რამ კი, იფარებოდა ახალი ჩამონადენით. როგორც ჩანს, ფისის კონსისტენცია იმდენად თხელი იყო რომ, იქ შენახულა მწერების

მცირე სიდიდის ორგანოებიც კი.არის ისეთი ნიმუშები, საიდანაც ჩანს რომ, მწერები გაფრელინან, მაგრამ კვალი დაუტოვებიათ. იშვიათად, ქარვის ცალკეულ ეპზემპლარებში ნაპოვნია ხვლიკები, თაგვისნაირი მღრღნელები, ფრინველთა ბუმბული, ცხოველთა ბეწვი. დადაგენილია ქარვაში დარჩენილ ცხოველთა 300-ზე მეტი სახე. ქარვაში დარჩენილ ცხოველთა და მცენარეთა ჩანართები არა მარტო ლამაზია, მას მეცნიერული ღირებულებაც აქვს მესამეული პერიოდის ცოცხალი ბუნების შესწავლისათვის. საინტერესოა რომ, ქარვაში მოქცეული მწერები ჩრდილოეთის ზონებში გადაშენებულან და ამჟამად ცხოვორებენ მხოლოდ ტრაპიკებსა და სუბტროპიკებში.

ცხოველების გარდა ქარვაში შემოგვინახა საუცხოო პერბარიუმი. ქარვაში დაცულ მცენარეთა თესლების, ფოთლების, ყვავილების, ზოგჯერ დეროებისა და ქერქის შესწავლით, ამჟამად დადგენილია ქარვის მომცემ წიწვიანთა გარდა ამ ტქეებში იზრდებოდა სახეობები, რომელიც ახლოს იყო ჭაობის კვიპაროსის, ტუიას, უფინდრას, დაფნას, მანგოლიას, წაბლის, ტირიფის, ნეკერჩხლის, მუხის თანამედროვე სახეებთან.

ქარვა არის მესამეული ჰერიონის წიწვიანი მცენარეების (ფიჭვი პირუს სუკცინისფერას) მიერ გამოქოფილი გაქვავებული ფისი. მცენარიდან გამოყოფილი წვენი შეიცავს 65%-მდე ფის, სკიპიდარსა და წყალს. აორთქლების პროცესში იგი კარგავს წყალსა და სკიპიდარს, ხოლო სქელი ფისი რჩება ნის ქერბზე. ფისს გერ შლის გერც ტენი გერც სითბო და გერც მიკროორგანიზმები. ათასეული წლების მანძილზე წიწვიანი ხეებიდან ფისი გამოიყოფიდა და გროვდებოდა ნიადაგში, მაგრამ ქარვის ამ პირველადმა ბუდობებმა ჩვენ დრომდე ვერ მოაღწია. იგი ძეელ ნალექებთან ერთად ზღვაში გადარეცხა და ხელახლა დალექა მეორადი ბუდობის სახოს ქვიშიან-თიხიან ქანებში. მეორხელ მყინვარულ პერიოდში ზედაპირზე გაშიშვლებული ქარვის შემცველი ნალექები მყინვარებმა გადაიტანა და ხელახლა დალექა. ქარვის წარმომქმნელი პალეოგენური მცენარეები გადაშენდნენ, შემოგვრჩა მხოლოდ მცენარეებიდან გამოყოფილი გაქვავებული ფისი. ცნობილია ქარვის გენეტიკური ტიპები: ფიჭვნარიდან, კვიპაროსიდან და სხვ.

საიუველირო საქმეში შორეული დოიდან იყენებენ ეწ. გაკეთილწობილებულ ქარვას. ქარვას ხარშავდნენ თაფლში მოწითალო ლამაზი ფერის მისაღებად. უფრო გამჭვირვალე, უფრო ლამაზი ქარვის მისაღებად ამჟამად მიღებულია ავტოკლავში მისი თერმიული დამუშავება 272 გრადუს ტემპერატურა-

ზე და მაღალი წნევის ქვეშ მიიღება კ.წ. ცქრიალა ქარვა, ასეთ ქარვას იყენებენ ოქროს ნაწარმთა შესამკობად. არჩევენ სამი ხარისხის ქარვას: საიუველირო-სახახელავო, დაწნებილი (დაპრესილი) და ლაქისა. I ტიპი სუფთაა, დიდი ზომისა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამჭვირვალე ქარვა და მცენარეების ჩანართებით. წვრილი ნატეხებისა და ნარჩენებისგან დაწნებილი (დაპრესილი) ქარვაც კარგი საიუველირო მასალად და არ განირჩევა ბუნებრივი (გაუმჭვირვალე) ქარვისაგან. ლაქიანი ხარისხის ქარვას იყენებენ როგორც ქიმიურ ნედლეულს.

არსებობს ქარვის პირველადი – (ადგილზე დალექილი და ალოქტონურ-გადაადგილებული) და მეორეული – ქვიშრობი საბადოები. მეორეულ საბადოებში არჩევენ ელუვიურ, დელუვიურ-პროლუვიურ, ალუვიურ, დელტურ, ზღვისპირა ქვიშრობებს და სხვა ტიპებს. პრაქტიკულად ყველაზე მნიშვნელოვანია ზღვის სანაპირო ქვიშრობები.

ყველაზე ძირიგასია ბრტყელი ქარვა – ფილტრის სახით (გამჭვირვალე, ლამაზი ფერისა, სიგრძით 25მმ-ზე მეტი, ხოლო სისქით 7მმ), ასეთი ფილტრიდან ამზადებენ მძივებსა და სხვ. საშუალო ხარისხის ქარვადან მზადება მრავალი საიუველირო ნაწარმი. მრგვალი ქარვაც უირითადად მძივებისათვისაა გამოყენებული.

ჯერ კიდევ ქვის ხანიდან ცნობილია ქარვის მძივები, ამულებები, ადამიანის თუ ცხენის ფიზურები, გამოუცნობი დანიშნულების საგნები. ქარვისაგან დამზადებული ბავშვის სათამაშოები და სხვა.

ძველი ეგვიპტის, მიკერის, კრიტის სარკოფაგებში აღმოჩენილია ქარვის მაღალმხატვრული ნაკეთობანი. ქიმიური ანალიზებით დადგენილია, რომ ქარვის მძივების და სხვა სამკაულებისათვის მასალა შემოდიოდა ბალტიის პირეციდან. ანტიკურ ეპოქაში ბალტიისპირეთიდან საბერძნებისა და რომში სახმელეთო გზებით გაძეონდათ ქარვა. შედარენ საუკუნეებში თანდათან უძვობესდებოდა ქარვიდან სხვადასხვა ნივთის წარმოების ხელოვნება. ქარვას იყენებდნენ მაღალმხატვრული ნაკეთობათათვის, ამზადებდნენ ლარნაკებს, სასმისებს, ხმლის გადებს, ბარელიკებს და სხვ.

პირველ რიგში, ქარვა გამოყენებულია მრავალფეროვანი საიუველირო გარნიტურისათვის, მძივებად, საყურევებად, გულ-ქანდებად, კრიალოსნებად, ბუნდშტუპებად, ჩიბუხის ტარებად, მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის, შანდლებად, ქოლგის ტა-

რებად, ჯოხის ტარებად, ზარდახშებად, ჭალრაკის ფიგურებად, საწერი მოწყობილობებისათვის და სხვ. ქარვიდან დამზადებული ოპტიკური ნაწარმი სარისხით უკეთესია შინის ნაწარმზე, თუმცა მინასავით მაგარი არ არის. ქარვას იყენებენ ელექტროსკოპების, სპირტომეტრების და სხვათა დასამზადებლად. ქარვის ლაქის დასამზადებლად იყენებენ ქარვის ზეთს, როთაც ჟღენთავენ ხეს (მაგალითად რკინიგზის შპალებს) დალპობისგან დასაცავად. ქარვის საღებავ წასმეულ ხომალდს ძირს მოლუსები არ შემოუზრდება. იყენებენ დაყალიბებისათვის სამსხმელო საქმეში, როგორც ფლოტაციურ ზეთს მადანთა გამდიდრებისათვის. მდნარი ქარვა ანუ ქარვის კანიფოლი გამოყენებულია ლაქების მისაღებად, საკონსერვო მრეწველობაში. ავჯისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების დაფარვისათვის. ქარვის ლაქით გაკრიალებული ფორტეპიანო მრავალ ათეულ წელს ინარჩუნებს პირვანდელ ელვარებას. ქარვის ლაქი სიმტკიცით და ელვარებით სხვა ლაქებზე უკეთესია. დაწესილი (დაპრესილი) ქარვა გამოყენებულია ელექტრომრეწველობასა და ხელსაწყოთა დასამზადებლად, სამედიცინო ჭურჭლის დასამზადებლად, სისხლის გადასხმისა და კონსერვაციის ხელსაწყოთათვის, პარფიუმერიასა და ფერად ფოტოგრაფიაში. ტყავის შემცველებთა დასამზადებლად, საღებარისათვის, ბიოლოგიურ სტიმულატორად სოფლის მეურნეობაში და სხვ. ყარვა გამოყენებული იყო დეპორატიული მიზნითაც. აღნიშნული გაძარს ეპატერინეს დროინდელი სასახლის ერთი ოთახი მოპირკეობული იყო მოყვითალო-ყავისფერი ქარვით, რაც წარმოადგენდა დეკორატიული ხელოვნების ერთ-ერთ საკვირველებას.

ფლმოსავლეთის ქარვა-ბირმიტი წევის დროს გამოსცემს მკვეთრ სასიამოვნო სუნს, ამიტომ აღმოსავლეთის ქვეყნებში, მდიდრები, განსაკუთრებით საზეიმო დღეებში, ქარვას აგდებდნენ ცეცხლში, რათა ოთახი ავსებულიყო საუცხოო პეთოლსურნელებით.

ქარვის მხატვრული დამუშავება ბალტიისპირა რაიონების-კალინინგრადის ოლქის, ლატვიისა და ლიტვის-პრივილეგიაა. მსოფლიოში უდიდესი საბაზოა პრიმორსკი (პალმნიკენი) კალინინგრადის ოლქში. საბაზოში ქარვის მოპოვება დაიწყო 1872 წელს, მას შემდეგ იგი გვაძლევს ყოველწლიურად 100-500 ტონა დაუმუშავებელ ქარვას. აქ ზამლანდის ნახევარკუნძულზე პრიმოსკოვში მოპოვებული ქარვის მხოლოდ 15%-ია გამოსაღები საიუველირო მიზნისათვის, დანარჩენი

მოდის დაწესებილი ქარვის და ტექნიკური პროდუქტების მისაღებად (ქარვის მეავა, ლაქი, ზეთი, კანიფოლი). მსოფლიოში უდიდესი კალინინგრადის ქარვის კომბინაციი აწარმოებს ყველა სახის სამუშაოს-ქარვის მოპოვებიდან მხატვრულ დამუშავებამდე. ამ კომბინაციის მიერ მოპოვებულ ქარვაზე მუშაობენ ბალტიისპირეთის გამოყენებითი ხელოვნების კომბინაციები „მასკლა“ და „დიდე“. ქარვის მეორეხარისხოვანი საბადოებია: სიცილია, ბირმა, კანადა, აშშ-ის ატლანტის ოკეანის სანაპიროს ზოგიერთი შტატი, აზეირბაჯანი, მთაინი ყარაბახი.

ქარვას სპარსულად „ქარუბა“ ეწოდება და ნიშნავს „ჩალის მტაცებელს“, რაც ხახუნით ჩალის მიზიდვის თვისებას გამოხატავს. ვფიქრობთ, რომ ქართული „ქარვა“ სპარსული „ქარუბადან“ უნდა წარმოსდგებოდეს.

ს.ს. ორბელიანი ასე განსაზღვრავს მას: „ქარვა ესე არს ნივთი ყვითელი რომელი გამოიღების ლიტოვის ზღვიდამე ვიდრე წყალთა შინა არს, დაბილ არს და რა გამოიღების, განფიცხების, ამისათვის იხილვების მას შინა ჭინჭველი, ბუზი და რაიცა“. ძველ საქართველოში სამკაულებისათვის გამოყენებული ქარვა, რომ შემოტანილია ამაზე სხვა აზრი არ შეიძლება არსებოდეს, რადგან ქარვა არ გხევდება საქართველოში. დასაშვებად მიგვაქნია ბალტიისპირეთიდან ქარვის სტელაშეუ ზღვის ქვეყნების საშუალებით, აღმოსავლეთის გზით მიღება.ქართულ წნაზე ამ ქვის სახელწოდების სპარსულთან მსგავსებაც ამას გვაფიქრებინებს. ქართულ წყაროებში მოხსენებულია ბუდეშეური ქარვა: თ. მგელიაშვილი გამოთქვამს მოსაზრებას: „იქნებ ქარვა ჩვენში ისტორიულად ცნობილი ბირმის საბადოდან შემოღილდა სპარსეთის გავლით. ამის დასამტკიცებლად საჭირო იქნება მონაცემები დაგროვდეს არქეოლოგიურ ობიექტებში არსებული ქარვების შესახებ ისტორიული და მინერალოგიური ცნობები“.

ქარვის ნივთები, განსაკუთრებით მძივები, ჩვენში ცნობილია ბრინჯაოს ხანიდან. რუსეთში ნაპონია ძველი წელთადრიცხვით პირველი ათასწლეულიდან შუახანების სამაროვანში ქარვის მძივები. ოჯაფარიძემ სოფ. ოურსაში (შიდა ქართლი) არქეოლოგიური გათხრევის დროს XIII სამარხში იპოვა სამკუთხედის მოყვანილობის ქარვის რამდენიმე მძივი. მსგავსი მძივი ნაპონია სამთავროს სამაროვანის №99 ორმოსამარხში (VII ს ჩვენს ერამდე). წალკაში ვრინჯაოს იარაღევთან ერთად

ხშირადაა ნაპოვნი ქარვის მძივები (კუფტინი), დვანის ნევროპლაზი აღმოჩნდა ქარვის მძივები და სხვა.

ქარვა საკმაოდ გავრცელებულია ანტიკური დროის საქართველოში. ალ. კალანდაძის მიერ აღწერილი მცხეთის ახლად აღმოჩენილ სამაროვანისა აგურ-კრამიტის სამარხში ნაპოვნ ნივთებს შორის არიან სხვადასხვა ზომისა და ფორმის მრგვალი, ცილინდრული, მსხლისებრი და სხვა, ნაწილობრივ გამოფიტული და დამტკრეული ქარვის მძივები (39 ცალი). ანტიკური დროისაა აგრეთვე ურეკში ნაპოვნი ქარვის მძივები და სხვ.

თუ ბრინჯაოსა და ადრეული რკინის ხანაში ქარვა ძირითად მძივებისათვის იყო ხმარებული, გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოში ქარვას უფრო ფართო გამოყენება პქონია. ერეკლე პირველის მეუღლის ახა ერისთავის მზითვის წიგნში აღნიშნულია „კიდევ ერთი კირიელეისონი ქარვისა“. შუა საუკუნეებში საქართველოში ცნობილია ჯვარი, კრიალოსანი, კოლოფი და სხვა.

საფუძველს მოკლებული არ უნდა იყოს ზ.ჭიჭინაძის ცნობა, რომ XVIII საუკუნეში და უფრო ადრეც „კრიალოსანის საკეთებელი ქარხები იყო თბილისში. კრიალოსნებს აკეთებდნენ ფერად-ფერადს და ბევრს, ძვირფასებსაც ხმარობდნენ კრიალოსნის გასაკეთებლად ქარვას, მარგალიტს, ფირუზს, გიშერს... საკრიალოსანი ნივთებისათვის ეს ხელოსნები და გაჭრევი მოგზაურობდნენ ბიზანტიას, არაბეთს, სპარსეთს და სხვა ქვეყნებში“.

ფიანიტი

1970-1972 წლებში საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტში (ФИАН) დამუშავდა კუბური მოდიფიკაციის საფუძველზე ახალი სინთეტური მასალის-ცირკონისა და პაფნიუმის უანგევის (Zr , Hf) მიღების მეთოდი, ამ ხელოვნურ მინერალს ინსტიტუტის სახელი ფიანიტი უწოდეს, დასავლეთში კი ჯვალიტი უწოდეს. ფიანიტმა საყველთაო აღიარება პპოვა, როგორც საიუველირო საქმეში ისე ტექნიკაში.

პირველად თვლიდნენ, რომ ფიანიტს არა აქვს ბუნებრივი ანალოგია მაგრამ ბაიკალის ტბის დასავლეთ ნაპირზე კუნძულ ოლხონის ახლოს ტაუერანის ინტრუზიულ მასივში ა.კნეგმა აღმოაჩინა 0,01-1,0მმ სიდიდის მრგვალი მარცვლები მინერალისა რომელიც მან შპინელად ჩათვალა, მაგრამ რეტინეულმა და

ქიმიურმა ანალიზებმა უჩვენა, რომ ეს ასე არ არის. ახალ მინერალს ტაჟერანიტი უწოდეს. ქიმიური შედგენილობით, ფიზიკური თვისებებით (ფერი, სიმაგრე, სიმკვრივე, მონატეხი, ელგარება, გარდატეხა), ფიანიტი და ტეურანიტი თოთქმის ერთნაირია, ე.ი. ფიანიტის ბუნებრივი ანალოგი არის ტაჟერანიტი. ქიმიური შედგენილობით ფიანიტი არის ცირკონიუმის ჟანგის ჰაფნიუმთან, იშვიათ ელემენტებთან-ერბიუმი, ცერიუმი, ნეოდიუმი, ან კობალტ-ვანალიუმ-ქრომ-რეინასთან შენაერთი. ფიანიტის კრისტალები გამოიყოფა ამ ელემენტების მდნარი მასიდან. კრისტალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს საკიალურ ამნთებში მდნარის გაცივებისას, შეიძლება მიღებულ იქნას ფიანიტის მასით 250 გრ-მდე. ფიანიტის სიმაგრე 7,5-8,5, სიმკვრივე 6,50-10,0, მონატეხი უთანაბროა, გამჭვირვალობა უმაღლესი ხარისხის, გარდატეხა 2,15-2,25, ელგარება ალმასური. ზემოთ ჩამოთვლილი ქიმიური ელემენტების მცირე რაოდენობის მინარევები ფიანიტს აძლევს სხვადასხვა ფერს: წითელი, ვარდისფერი, იისფერი, მტრედისფერი, ყვითელი, თეთრი და სხვა გარდა ზურმუხტისფერისა. ფერთა გამოთ ფიანიტმა შეიძლება მეტოქეობა გაუწიოს ამეთისტს, გრანატებს, ცირკონს, სილიმათით კი მას უპირატესობა აქვს ალმასთან. ფიანიტის გარდატეხის მაღალი მაჩვენებელი დიდი დისპერსია იწვევენ სინათლის განსაკუთრებულ თამაშს.

ფიანიტი ხასიათდება ცეცხლ გამძლეობით, ქიმიური მედგრობით, დნობის ტემპერატურა 2600-2750 გრადუსია. ფიანიტს აქვს თვისებათა უნიკალური ერთობლიობა.

სამრეწველო მნიშვნელობის ფიანიტის გამოშვება საბჭოთა კავშირში დაიწყო 1972 წელს. ფიანიტი არა მარტო საიუველირო ტექნიკური ქვაც არის ფიანიტისგან მზადდება უმაღლესი ხარისხის ლინზები ოპტიკური ხელსაწყოებისა და სათვალეებისათვის. ფიანიტი პერსაკეტიულია მრეწველობისათვის, როგორც ქიმიურად შედეგი აგრესიულ გარემოში, ძნელდნობადია, არ იუანგება არ აორთქლდება 2500°-ზე მაღალ ტემპერატურაზე, არის იზოლდებორი, 300 გრადუსზე გამტარია. ძალიან ნაზი დასამუშავებელია, ადვილად იმსხვრევა, წახნაგები ოდნავ მომრგვალებულია.

ფიანიტის მსგავს მასალას ძვირფასი ქვების იმიტაციისათვის ამზადებენ. აშშ-ში ფირმა „სერეზ კორპორეიშენი“ მიღებულ სინთეზურ მასალის „დიამონდსკი“ უწოდება, იგი თვისებებით ძლიერ მსგავსია ფიანიტისა, შვეიცარიაში ფირმა გრანდ

ლლევახინჯანო ამზადებს ჯევალიტს. ავსტრიაში ფირმა დ. სვაროვსკი „ცირკონიუმს“ რუსეთის ნებართვით.

პრაზიოლითი

პრაზიოს-ბერძნულად მწვანე როგორც პრასი. ქიმიური შედგენილობა SiO_2 კრისტალება ტრიგონალურ სისტემაში. კრისტალები პრიზმული ექსტახნაგოვანი, სიმაგრე - 7, სიმკვრივე - 2,650, მონატები - ნიუარისებრი, გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე, სინათლის გარდატება - 1,544-ს 553, ორმაგი გარდატება - 0,009, დისპერსია - 0,013. ბუნებაში პრაზიოლითი არ არსებობს, ამ ფერის კვარცი არ გვხვდება. მას ხელოვნურად დებულობენ. 1950 წლიდან ის მიიღეს მონტესუმის (მოკტესუმის) (ბრილია, შტატი მინას-ჟერასის) საბადოს ამჟოსტის ან ციტრონის თერმული დამუშავებით 500 გრადუსზე გახურებისას; ამ პრაზიოლის გამჭვირვალე კრისტალები იქნება ლამაზ მწვანე ფერს. ბრიზლის გარდა კვარცის სახესხვაობის კრისტალები ვარგისი პრაზიოლის მისაღებად შემოდის არიზონის შტატიდან (ა.შ.შ.).

პრაზიოლითი გარეგნულად მოგვაგონებს ბერილს, პერიდოტს, ტერმალინს.

ჰემატიტი

ჰემანტიტი ბერძნულად ნიშანვს სისხლის მსგავსს. მისი ქიმიური შედგენილობაა Fe_2O_3 , ოკრისტალდება ტრიგონალურ სისტემაში, კრისტალები რომბოედრული, ფირფიტისებრი, სიმაგრე 5,5-6,5, სიმკვრივე 4,950 6,260. მონატები ნიუარისებრი, უთანაბრო, ზოგჯერ რადიალურ-სხივოსნური აგებულებისა. გაუმჭვირვალე, ელგარება მეტალური, სინათლის გარდატება-2,94-3,22 ორმაგი გარდატება 0,28, ფერი: შავი, მონაცისფრო შავი, მურა წითელი. სახესხობანი: კარგად განვითარებულ კრისტალებს „რკინის ელვარებას“ უწოდებენ, ელვარე კრისტალებს - სპეციალიარიტო (სპეციალაბერანულად ჭვრეტა), ძველად მას იყენებდნენ სარკედ; რკინის ქარსი-ქერცლისებრი აგრეგატები, რკინის ვარტი, წითელი მინის თავი-თირკმელისებური ფორმები - რადიალურ-სხივოსნური აებულებით. თხელ ფურცლებში ჰემატიტი შუქ-გამტარია წითლად, გაკრიალებულ აქვს კაშკაშა ელვარება. ძველად ჰერმატიტს თვლიდნენ სისხლის შემაჩერებლად. დაწახნაგებისას აძლევენ სფერულ ფორმას. შორეული დროიდან გამოყენებულია ჰემატიტის მკვრივი,

ფარულ-კრისტალური სახესხვაობა, რომელსაც გაპრიალების შემდეგ აქვს შავი ფერი მუქი წითელი იერით და ძლიერ ლითონური ელვარება; გამოყენება აქვს სამლოვიარო მორთულობისათვის, ბეჭდებში, გულქანდებში, სამაჯურებში ჩასასმელად. პემატიტის გამოყენება აქვს არა მარტო საიუველირო საქმეში, იგი რეინის მნიშვნელოვანი მადანია. დამუშავებული პემატიტი მსგავსია მორიონის, შავი აქატის, ომსიდიანის, გიშრის, მაგრამ მათგან განირჩევა მეტალური ელვარებით, სიმკვრივით და სიმაგრით.

პემატიტის საიუველირო სახესხვაობა დაკავშირებულია ჰიდაროთერმულმეტასომატურ ან მეტამორფულ წარმონაქმებთან, გამოფიტვის ქერქთან და ალმანდური საბადოების გამოფიტვის ზონასთან.

საიუველირო პემატიტი გვხვდება კამბერლენდში (ინგლისი), ტიურინგიაში(გერმანია), ელაბაზე. აგრეთვე ნორვეგია, შვეცია, ესპანეთი, ბრაზილია, ახალი ზელანდია, აშშ, იტალია, კანადა, კუბა, ყაზახეთი.

ერემუევიტი

ერმევიტი იშვიათი მინერალია, ალიუმინის ბორატი $\text{Al}_6(\text{BO}_3)_5(\text{OH})_3$. კრისტალდება პექსაგონურ სინგონიაში, კრისტალები – პრიზმული, სიმაგრე – 6,5, სიმკვრივე – 3,300, გარდატების მაჩვენებელი – 1,647-1,653, ორმაგი გარდატება – 0,008-0,013, გამჭვირვალე, ელვარება მინისებრი, ფერი: მომწვანო, ღილილოსფერი, მუქი-ლურჯი, მკრთალი-ყვითელი, უფერო.

ერმევიტი პეგმატიტებს შორის აღმოჩენილ იქნა 1974 წელს სოკტუს მთაზე იმიერ-ბაიკალეთში. ერმევიტის გამჭვირვალე, ლამზი ფერის კრისტალები აღიარებულ იქნა საიუველირო ქვად. ერმევიტის ასეთივე გამჭვირვალე, ლამაზი ფერის კრისტალები ნამიბიის პემატიტებიდან 1977 წელს აღწერილ იქნა გ.ბანკისა და გ. ბექერის მიერ.

ერმევიტი გარეგნულად ძლიერ მოგვაგონებს ბერილის კრისტალებს, პირველად აღმოჩენისას იგი ბერილად იქნა მიღებული.

გერდერიტი

გერდერტი აღმოჩენილია XIX საუკუნის დასაწყისში, ქიმიური შედგენილობა $\text{CaBe}[\text{PO}_4](\text{F}, \text{OH})$. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. კრისტალები მსხვილ პრიზმული, სქელ-

ფირფიტოვანი, აგრეგატები მტევნისებრი, სფეროლიტური ბერდერიტის სიმაგრე – 5,5, სიმკვრივე – 2,450-3,020 ელგარება-მინისებრი. გარდატების მაჩვენებელი – 1,619-1,627, ორმაგი გარდატება – 0,023, დისპერსია – 0,017. ფერი: უცერო, ლურჯი-ისფერი, დია ყვითელი, ვარდისფერი და მწვანე. კრისტალთა ზომა 5-8 მმ, ბანკისა და ბეკერის მიერ (1977წ) აღწერილია 172 მასის კრისტალი.

გერდერიტი აღმოჩენილია გრანიტულ პემატიტებში და კალის ქვიშრაბებში კრისტალების სახით.

25-30 კარატი საიუველირო გერდერიტი ნაპოვნია აშშ-ში (ნიუ-ჰემპშირის შტატი) და ბრაზილიაში (შტატი მინას-ჟერაისი).

ბრაზილიანიტი

ბრაზილიანიტი აღმოჩენიეს 1944 წელს და აღწერეს 1945 წელს ბრაზილიაში, 1947 შელს კი აშშ-ი. ბრაზილიანიტის ქიმიური შედგენილობა $\text{NaAl}_3[\text{O}_4]_2(\text{OH})_4$. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალები – იზომეტრული, მოკლეაპრიზ-მული, შუბისებური. სიმაგრე – 5,5, სიმკვრივე – 2,980-2,995. ტემპერატურა – სრული, მონატები – წერილნიუარისებური, გამჭვირვალე, შუბიგამტარი, სინათლის გარდატება 1,603-1,623, ორმაგი გარდატება – 0,020, დისპერსია – 0,14, ელგარება – მინისებრი, ფერი: ყვითელი, მომწვანო-ყვითელი.

ბრაზილიანიტის გამჭვირვალე და შუქბამტარობა, ლამაზმა ყვითელ-მწვანე და ყვითელმა კრისტალებმა სწრაფად მიიპყრეს ყურადღება და დაიწყო მისი გამოყენება როგორც საიუველირო ქვისა. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საბადო ცნობილია მხოლოდ ბრაზილიაში (შტატები მინას-ჟერაისი და ესპირიტუ-სანტუ), აგრეთვე აშშ-ში (შტატი ნიუ ჰემპშირი). ბრაზილიანიტი დაკავშირებული იყო პეტარებთან. იგი გარეგნულად ემსგავსება ბერილს, კრიზობერილს, ტოპაზს.

აპატიტი

ლამაზი ფერის, გამჭვირვალე აპატიტი საიუველირო ქვაა, სახელწოდება აპატიტი ბერძნულად ნიშნავს „მატუარას“, ხშირად ღებულობდნენ სხვა მინერალის ნაცვლად. ქიმიური შედგენილობა $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{F,Ci,OH})_3$; კრისტალდება პექსაგონურ სინგონიაში, კრისტალები: მოკლე ან გრძელ სვეტისებური, აგრეთვე ფირფიტისებრი. სიმაგრე – 5, სიმკვრივე – 3,170-3,230, მონატები უთანაბრო, ელგარება მინისებრი, შეიძლება

ფისიებრიც, გამჭვირვალე; სინათლის გარდატეხა – 1,644-1,649-დან 1,664-მდე, ორმაგი გარდატეხა – 0,01-დან 0,005-მდე, დისპერსია – 0,016, ფერი: უფერო, მტრედისფერი, ხშირად ყვითელი, მწვანე, ვარდისფერი, იისფერი და ლურჯი. აპატიტის ფერი დამოკიდებულია მინარევებზე მტრედისფერი და მომტრედისფრო – მწვანე, აპატიტები ხასიათდებიან მკაფიო დიქროიზმით. საიუველირო აპატიტები მცირე ზომისაა, ერისტალთა წონა ჩვეულებრივ არ აღმატება 1-5 კარატს, იშვიათად 15-20 კარატს, ცნობილია 250 კგ წონის ერისტალი (კანადა, კვებეკი). ოქროსფერი – მწვანე ფერის დიდი ზომის კრისტალი 147 კგ მასით ნაპოვნია კენიაში, უდეფექტო ქვა 100 კგ მასით დამუშავებული იყო კანადაში. აპატიტის ყვითელ-მწვანე სახესხვაობას „სატაცურის ქვას“ უწოდებენ. ლურჯ-მწვნეს მოროკისიტს (ბერძნულად სამილე თიხა); გვხვდება აპატატი „კატის თვალის“ ეფექტით. საიუველირო აპატატი გვხვდება მხოლოდ პეგმატიტურ ძარღვებში.

გამჭვირვალე აპატიტის აძლევენ ფასეტურ დაწახნაგებას, ნაკლები გამჭვირვალედან კაბოშონები მზადდება.

დასაწახნაგებელი ლურჯი აპატატები ცნობილია ბირმაში, ბრაზილიაში, შრი-ლანკაში, ფინეთში, ლურჯი-მწვანე (მოროკისიტი) – ნორვეგიაში, მწვანე – ინდოეთში, კანადა, მოზამბიკი, ბირმა, მადაგასკარი, ყვითელი – მექსიკა, კანადა, ბრაზილია, ყავისფერი – კანადა, იისფერი – გერმანია, ჩეხოსლოვაკია, აშშ (შტატები მენი, კალიფორნია), უფერო ბირმა, აპატიტები „კატის თვალის“ ეფექტით შრი-ლანკა და ბირმა.

საიუველირო ლურჯი აპატიტი ცნობილია კოლის ნახევარკუნძულზე, იმიერ-ბაიკალეთსა და პამირზე. შეიძლება შეგვეშალოთ ბერილს.

როდოქროზიტი

საიუველირო ქვების რიცხვში როდოქროზიტი შევიდა მხოლოდ 1950 წელს. სახელწოდება მიიღო ფერის გამო, ბერძნულად როდონ-ვარდი, როდოქსაზიტის სინონიმებია მარგანუმის ანუ ჟოლოსფერი შპატი და „ინკების ვარდი“. ქიმიური შედგენილობა $MnCO_3$. კრისტალდებია ტრიგონულ სინგონიაში, სიმეტრის სახე: დიტრიგონულ – სკალენოფრი, კარგად განვითარებული კრისტალები იშვიათია; ჩვეულებრივ გვხვდება თირქმლისებური და სფეროსებნი აგრეგატების სახით, რომელთაც აქეთ რადიალურ-სხივოსნური აგებულება,

გვხვდება მთლიანი წერილი და უხეშმარცვლოვანი მასების, სტალაქტიტების სახით. სიმაგრე – 4, სიმკვრივე – 3,300-3,700, ტემპერატურა სრული, მონატები უთანაბრო, ნიჟარისებრი, გაუმჭვირვალე – გამჭვირვალემდე, სინათლის გარდატება – 1,600-1,820, ორმაგი გარდატება – 0,22, ელვარება მინისებრი, ტემპვადობის სიბრტყებზე სადაფისებრი. ვერი: კაშკაშა გარდისფერი თეთრ ფერამდე, უოლოსფერი, მურა ან ყვითელი ფერი. გარდისფერი აქვს პიდროთერმული საბადოდან. აქვს ზოლებრივი აგებულება, მუქი და ღია ვარდისფერი ზოლების მორიგეობა. ფერმა განსაზღვრა როდოქროზიტის გამოყენება არც ისე ძვირფას საიუველირო ნაწარმთათვის და სანახელავო ქვად. როგორც საიუველირო მასალა ის ცნობილია არგენტინიდან სან-ლუისის საბადო, მას იყენებდნენ ჯერ კიდევ ინკების დროს და შემოჩენილია მისი იმდროინდელი სახელწოდება „ინკების ვარდი“. ინკების მიერ დატოვებულ ვერცხლის მაღაროებში ცნობილია როდოქროზიტის სტალაგმიტები. იყენებენ ჩვეულებრივ დიდი შტუფების სახით, სადაც ჩანს ნახატის გამოსახულება და სილამაზე, ესაა დეკორატიული – სანახელავო ქვა, იყენებენ ლარნაკების, ზარდახშების დასამზადებლად, ზოგჯერ მისგან ამზადებდნენ კაბოშონებს და მძივებს. გარეგნულად შეიძლება შეგვემალოს როდონიტაან, მაგრამ მისგან განირჩევა ნაკლები სიმაგრით და HCl -ში დუღილით.

როდოქროზიტის ყველაზე მიშვნელოვანია სან-ლუისის საბადო (არგენტინა). XX საუკუნის შემდეგ არგენტინაში აღმოჩენილ იქნა როდოქროზიტის სხვა საბადოები. როდოქროზიტი ნაპოვნია უნგრეთში მდ. კაპინუაზე, გერმანიაში ფრეიბერგთან, აშშ-ში კოლორადოს შტატში-ლედვილი, აგრეთვე რუმინეთში, ინდოეთში, რუსეთში-ურალი, იმიერ-ბაიკალეთი.

კლინოგუმიტი

ქიმიური შედგენილობა – $Mg_2[SiO_4]_4(OH,F)_2$. კლინოგუმიტი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. სიმაგრე მოოსის სკალიორ-6, სიმკვრივე 3,210-3,350, გარდატების მაჩვენებელი 1,662-1,674, ორმაგი გარდატება 0,028-0,041. დამახასიათებელია პლექტოზიმი: მკრთალ-ყვითელი, ნარინჯისფერი, ყვითელი, ოქროსებრ-ყვითელი, წითელ-ყვითელი. კლინოგუმიტის გამჭვირვალე კრისტალების ყვითელი და ყავისფერი დაკავშირებულია მასში ტიტანის იონების არსებობასთან.

კლინოგუმიტის გამჭვირვალობა, ლამაზი ფერი საშუალებას იძლევა მან დაიკავოს ადგილით საიუველირო ქვებს შორის.

კლინოგუმიტის საბადო საიუველირო შპინელთან ერთად ცნობილია სამხრეთ-დასავლეთ პაიმრში, კუხილალში, მდ. ფიანჯის მარჯვენა მხარეზე, დარაი-სისტემის და დარაი-კუხილალის შუამდინარეთში ფორსტერიტიან სკარნებში ფსევდო ტეტრაედრების და პოლისინთეტური მრარობლების სახით (ზომით 10სმ-მდე).

საიუველირო კლინოგუმიტი გახვდება იტალიაში (ალა), აშშ(შტატი კალიფორნია), ესპანეთი.

ჩართიტი

ჩართიტი ძვირფასი – საიუველირო და სანახელავო ქვა. აღმოჩენილ იქნა 1977 წელს ირკუტსკისა და ჩიტის ოლქების საზღვარზე მდ.ლენის შენაკად ჩარის შუა დინებაში და როგორების ვ.ი. და ი.აცებასევის მიერ, 1977 წელს მოსკოვში ახალი მინერალების კომისიამ ჩართიტი უწოდა მდინარე ჩარის სახელწოდებასთან დაკავშირებით. აღმოჩენისთანავე იგი სწრაფად გახდა ერთერთი ყველაზე პოპულარული საიუველირო-სანახელავო ქვა. ექსპლუატაცია დაიწყო 1977 წლიდან.

ქიმიური შედგენილობა: $(\text{Ca}, \text{Na}, \text{K}, \text{Sr}, \text{Ba},)_3[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH}, \text{F})$; აქედან SiO_2 - 56,5%, Al_2O_3 – 1,01-1,85%, CaO - 20,5%, K_2O - 10,5%, Na_2O – 0,9-3,5%, შედის აგრეთვე ბარიუმისა და სტრონციუმის ჟანგები, ფტონი და წყალი.

კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. წვეულებრივ გვხვდება: მკვრივი ფარულერისტალური სახესხვაობანი, გრძელი (10 სმ-მდე) და წვრილ ბოჭკოვანი, წვრილ ნემსისებური, ვარსკვლავისებური, აგრეგატები, სიმაგრე 5,5, სიმკვრივე 2,540-2,680, მონატები ხიწვისებური, ელვარება ტკეტვადობის მიმართულებით აბრეშუმისებრი, ტკეტადობის პერპენდიკულარულად მინისებრი, სინათლის გარდატეხა 1,550-1,559, ორმაგი გარდატეხა 0,009. ამ მინერალს აქვს უჩვეულო კაშაშა ფერი სხვადასხვა ელფერის იასმნის ფერიიდან ნაპერწკლოვან იისფერამდე. წვრილ ბოჭკოვანი აგებულების გამო გაკრიალებისას ქვის ზედაპირზე გამოჩნდება ლამაზი ნაყშები იასამნისფერ და იისფერ ერთმანეთზე გადაბმულ ჭავლებად, მსხვილ ბოჭკოვანი სახესხვაობა ზოგ შემთხვევაში განიცდის ირიზაციას მტრედის-ფერ ტონებში. ჩართიტის გაკრიალებული ზედაპირი არა

წვეულებრივ დამაზია, მის ექტოტიკურ იასამნისფერ-იისფერ ზედაპირს ძნელია ადამიანმა მოაცილოს თვალი. ვ. შუმანის „ძვირფსი და სანახელავო ქვების“ რუსული გამოცემის ბოლო-სიტყვაობაში ს.ა.ხმეტოვი წერს: „ჩაროიტს ელოდება ხანგრძლივი სიცოცხლე... მისი სილამაზე შთააგონებს პოეტებს, ისე როგორც საუკუნეების მანძილზე მათ შთააგონებდა თეორ დამეებს მარგალიტი და შავ დამმებს გიშერი“.

ჩარიოტმა აღმოჩენისთანავე სწრაფად ჰპოვა საერთაშორისო აღიარება. კაბოშონებად გაერთიალებულ ჩაროიტს იყენებენ საიუგელირო ხელოვნებაში ბეჭდებში, გულქანდებში, სამაჯურებში, კულონებში, საკინძეებში ჩასასმელად, ჩაროიტსგან ამზადებენ ზარდახშებს, მაგიდის მორთულობას, დეკორატიულ პანოებს. 1979 და 1980 წლებში საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზი – დედამიწის სფერო – ჩაროიტიდან იყო გამოკვეთილი.

ჩაროიტის შემცველი ყანები წარმოიქმნება კალიუმით მდიდარი ტუტე ტრანსიტ-სიენიტური მასივსა და კარბონატული ქანების კონტაქტის ზონაში. აქ კალიუმიდან მეტასომატიზმთან გენეტიკურად დაკავშირებულია ჩაროიტი. იგი მთავარი ქანთმა-შენი მინერალია მეტასომატური კალიუმიანი ქანებისათვის.

კობალტინი

სულფიდებს შორის იშვიათი სილამაზის გამო ფერსმანი კობალტინს მესამე კლასის ტევირფას ქებს მიებუთვნებს:

კობალტინის ქიმიური შედგენილობაა: CoAsS ; $\text{Co} - 35,33\%$, $\text{As} - 45,15\%$, $\text{S} - 19,32\%$; მინარევებია Ni და Fe . კრისტალდება კუბურ სინგონიაში, კრისტალთა პაბიტუსი-ოქტაედრული, კუბური და დოდეკაედრული. ცნობილია კომბინაციებიც; კრისტალები გარეგნულად მოგვაგონებს პირიტს. მეტწილად გვხვდება მარცვლოვანი, მთლიანი აგრეგატების, ჩანართების, ძარღვების სახით. კობალტინი გვხვდება გერცხლისებრ თეთრი, წითელი ელფერით, ფოლადისებრ თეთრი იასამნისებრი ელფერით, რკინით მდიდარი სახესხვაობა მუქი ნაცრისფერი ან მონაცისფრო შავია. მისი ელვარება ძლიერ მეტალურია. გაუმჯორვალე, სიმაგრე აქვს 5-5,5, სიმკვრივე 6,100-6,400 კგ/მ³.

კობალტი ნაწილობრივ შეიძლება ჩაინაცვლოს რკინითა და ნიკელით; ამის შესაბამისად არჩევენ სახესხვაობებს: ფერიკობალტინსა ($\text{Fe} - 16\%-მდე$) და ნიკელიან კობალტინს ($\text{Ni} - 7-8\%-მდე$).

წარმოშობით კობალტინი მეტასომატინი, ძირითადად მაღალტემპერატურული ჰიდროთერმული მინერალია; ჩვეულებრივ გვხდება კონტაქტურ-მეტასომატურ ბუდობებში პირიტთან, პიროტინთან, არსენოპინინთან და სხვა სულფიდებთან. ჰიდროთერმული კობალტინი ცნობილია ოქროსა და კვარცის შემცველ ძარღვებში. ზედაპირულ პირობებში კობალტინის გამოფიტვით წარმოიქმნება მეტწილად მინისებრი და ვარდისებრი მინერალი ერიტინი.

კობალტინი-კობალტის საუკეთესო მადანია. იგი ერთად ერთი მინერალია კობალტის, მისი შენადნობების (სტელიტი) და ნაერთების მისაღებად. მას უძველესი დროიდან იყენებენ მინასა და ფაიფურის ლურჯი საღებავის დასამზადებლად. იგი გვაძლევს მნიშვნელოვან შენადნობებს.

საბადოები: ხალილოვი (ურალი), საიაკი (ყაზარეთი), დაშქესანი (აზერბაჯანი), კანადა, ნორვეგია, შვეცია, ჩეხოსლოვაკია და სხვ.

რუტილი

რუტილი საკოლექციო მინერალია, მაგრამ ზოგჯერ გამოყენებულია როგორც საიუველირო ქვა, ზოგჯერ გვხდება რუტილის საკმაოდ დიდი და სუფთა კრისტალები ვარგისი დაწახნაგებისათვის, მაგრამ მათი დამუშავება იშვიათად გვხვდება. ამიტომ იყენებენ ხელოვნური გზით მიღებულ სინთეზურ რუტილს.

რუტილი დათინურად წითელს ნიშნავს, ზოგჯერ მინერალს აქვს წითელი ფერი. ქიმიური შედგენილობაა TiO_2 ;

Ti -60%, O -40%, მაგრამ მინერალში TiO_2 -ს რაოდენობა იშვიათად 92%-მდე აღწევს, რადგან შეიცავს მინარევებს: Fe და Cr -ს. საინტერესოა, რომ „აპოლონ-12“-ის მიერ მთვარიდან ჩამოტანილი მიკრო ბრექჩიი შეიცავდა რუტილს, რომელშიც დადგენილ იქნა Nb_2O_5 (6,4%), Cr_2O_3 (3,2%), აგრეთვე Ta_2O_3 , V_2O_3 , La_2O_3 -ის არსებობა. ქიმიური ელემენტი ტიტანი პირველად აღმოჩენილ იქნა რუტილში.

რუტილი კრისტალდება ტემპერატურულ სინგონიაში, კრისტალები ოთხწახგნაგოვანი პრიზმული, სვეტისებრი, ნემსისებრი, თმისებრია, ნაკლებად გახვდება წვრილმარცვლოვანი აგრეგატების სახით. რუტილის სიმაგრეა 6-6,5, სიმკვრივე 4,2200-5,600 კგ/მ³, გარდატების მაჩვენებელი 2,616-2,903, ორმაგი გარდატებაა

0,28, ელგარება აქვს ალმასური ნახევრად მეტალურამდე, დია ფერის სახესხვაობანი – გამჭვირვალეა, ჩვეულებრივ შუქამტარი ან გაუმჭვირვალეა. ფერი: მოწითალო, მური, წითელი, მურამოყვითალო, მოლურჯო და ისტერი, სუფთა სახესხვაობა უფეროა, რკინისა და სხვა ელემენტების შემავალი სახესხვაობანი – ნიგრინო შავი ფერისაა. TiO_2 ბუნებაში სამ კრისტალურ მოდიფიკაციაში გვხვდება: რუტილი, ანატაზი და ბრუკიტი.

რუტილის სახესხვაობებია: საგენიტი – (რუტილის წვრილი ნემსები სხვადასხვა მინერალში); ვოლოსატიკი – (რუტილის ომისებრი კრისტალები მთის ბროლში); აღნიშნული გვაქვს ნიგრინო – (რკინის შემავალი რუტილი).

რუტილი მაგმური, დანალექი და მეტამორფული ქანების აქცესორული მინერალია; იგი სხვადასხვა გვარი (მაგმური, პეგმატიტური, ჰიდროფერმული, მეტასომატური, მეტამორფული და სხვა) წარმოშობისაა, ხშირად გვხვდება მეტამორფულ ქანებში; როგორც შედეგი მინერალი ტიპიურია ქვიშრობებისათვის.

რუტილის კრისტალები ხელოვნურად მიიღება $TiCl_4$ -ის დაშლით გავარგარების ტემპერატურაზე. TiO_2 -ის ბორაკსში ($Na_2B_4O_7$), ფოსფორმეტა მარილში $[NaH(NH_4)PO_4]$, ან ვოლფ-რამეავა ნატრიუმში გადნობით, 700-760 გრადუსზე წარმოიქმნება რუტილის პოლიმორფული სახესხვაობანი ბრუკიტი და ანატაზი. შემდეგ 700 გრადუსს ზევით გახურებით ბრუტიკი გადადის რუტილში, ხოლო 915 გრადუსზე ანატაზი – რუტილში. ხელოვნურ რუტილს ლურჯი ფერი აქვს, რაც Ti -ით არის გამოწვეული სინთეზური რუტილი გვაძლევს დიდი ზომის, დამის საიუველირო კრისტალებს.

რუტილი ტიტანის მნიშვნელოვანი მადანია. მეტალური ტიტანი თავისი ფიზიკური თვისებებით (მაღალი ტემპერატურა, გამძლეობა, კოროზიის მიმართ მედეგობა, დაბალი კუთრი წონა და სხვა) ძვირფასი ნედლეულია საავიაციო მრეწველობაში. TiO_2 -ის ნაერთებს იყენებენ ფეროტიტანის მისაღებად, სპეციალური ხარისხის ფოლადის გამოსაღნობად. ტიტანის შენაღნობებს იყენებენ ატომურ მრეწველობაში, სამხედრო საქმეში, გემთმშენებლობაში, სადებავის (ტიტანის თეთრას) დასამზადებლად, ელექტროდების მრეწველობაში, რადიოტექნიკაში (როგორც დეტაქტორს); რუტილიდან იღებენ Nb,Ta და სხვ.

რუტილი მოიპოვება ურალში, კაზახეთში, ალტაიში, კუნძულ მადაგასკარზე, ნორვეგიაში, შვეიცარიაში, იტალიაში, აშშ-ში და სხვ.

ბენიტოიტი

ბენიტოიტი მესამე კლასის ქვირფასი ქვაა. იგი იშვიათი მინერალია, აღმოაჩინეს 1906 წელს კალიფორნიაში, მდ. სამ-ბენიტოს აუზში და აქედან მიიღო სახელწოდება. ქიმიური შედეგნილობა $BaTi(Si_3O_9)$. კრისტალდება პექსაგონურ სინგონიაში, კრისტალები - დიპირამიდული, ფირფიტისებრი, მცირე ზომისა, ყველაზე დიდი საიუველირო კრისტალის მასა 7,8 კარატია. სიმაგრე 6-6.5, სიმკვრივე - 3.650-3.680, მონატები ნიჟარისებრი, ელვარება მინისებრი, გამჭვირვალე ან შუქაბმტარია, სინათლის გარდატეხა 1.757-1.804, ორმაგი გარდატეხა 0.047, დისპერსია 0.030-0.0416 არაჩვეულებრივი სხივისათვის. ფერი: მტრედისფერი, ლურჯი, მეწამული, იშვიათად უფერო, დამახასიათებელია ფერთა „თამაში“. ალეოქროზი: ძლიერი უფერო, მომწვნო-ლურჯი-ლურჯი. ფერს აძლევს ტიტანი. ფერით ძლიერ პგავს საფირონს, მაგრამ სიმაგრე და სიმკვრივე ნაკლები აქვს. აღმოჩენისას ჩათვალეს საფირონად და გაიყიდა, როგორც დაწახნაგებული საფირონი. ბენიტოიტი თითქოს ბუნების მიერ საგანგებოდაა შექმნილი საიუველირო მიზნით ლამაზი ლურჯი ფერით და სინათლის საუცხოო „თამაშით“.

ბენიტოიტისათვის დამახასიათებელია მოკლე ტალღოვანი ულტრაიისფერი სინათლის დასხივებისას ძლიერი მტრედისფერი ფლუორესცენცია.

სან-ბენიტოში მინერალი დაკავშირებულია ნატროლიტის ძარღვებთან. ჯერ-ჯერობით ის ერთადერთი საბადოა ამ ძვირფასი ქვისა. ცნობილია ბენიტოიტის მცირე ზომის კრისტალები ტეხასში (აშშ) და ბელგიაში.

სტავროლითი

სტავროლითი მესამე კლასის ქვირფასიქვაა. სტავროლითი - ბერმულია და ქართულად ჯვრის ქვას ნიშნავს, კრისტალები ჯვრისებურადაა შეზრდილი. მისი ქიმიური შედეგნილობაა: $2Al_2[SiO_4]OF_{e(OH)_2}$. სტავროლითი არის წყლიან რენიიან - ალუმინიანი სილიკატი: აქედან FeO -15.8%, Al_2O_3 -55.9%, SiO_2 -26.3%, H_2O -2.4%. სტავროლითის მინარევებია: Mn, Ni, Co.

სტაგროლითი კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, გვხვდება პრიზმული იერის ცალკეული კრისტალებისა და ჯვრის ფორმის მრჩობლების სახით. სიმაგრე 7-7.5, სიმკვრივე 3650-3770 კგ/მ³. ჩვეულებრივ იგი გაუმჭვირვალეა. იშვიათად გვხვდება შუქბამტარი და გამჭვირვალე, გარდატების მაჩვენებელი - 1.736-1.746. ელვარება ნახევრად მინისებური, ფისისებულში გარდამავალი. ფერი: მოწითალო, მურა, შავი, ყავისფერი, მოყვითალო, ლურჯი. სტაგროლითი ძლიერ პლეიქროლითია. სტაგროლითის სახესხვაობებია: ლიუსაკიტი - შეიცავს CaO-ს 8.5%-ს, NiO-0.9%-ს, ნორდმარკიტი - Mn₂O₃-ს - 11.6%-ს.

სტაგროლითის ლამაზი კრისტალები გამოყენებულია საიუველირო და სანახელავო ქვად. მეტი ღირსებია აქვს, როგორც საიუველირო ქვას; წითელი-მურა ფერის სახესხვაობას.

სტაგროლითი მეტამორფული ქანების ტიპიური მინერალია, წარმოიქმნება რეგიონული, ნაკლებად კონტაქტური მეტამორფიზმით. იგი გრანატთან, ანდალუზიტთან, დისორტანა ერთად კრისტალური ფიქლების, გნეისების დამახასიათებელი მინერალია, განსაკუთრებით ხშირად გვხვდება ქარსიან და თიხიან ფიქლებში. როგორც მდგრადი მინერალი გვხვდება ქვრიშრობებშიც.

სტაგროლითის გამჭვირვალე კრისტალები ცნობილია ბაიკალის ტბის სამხრეთ სანაპიროზე, კოლის ნახევარკუნძულზე, ქარელიაში, ურალში. სტაგროლითი ჯვრისებრი მრჩობლები გვხვდება შვეიცარიაში და ბაზელის მცხოვრებნი იუნებდნენ ამულეტებად ნათლობის დროს. სტაგროლითი გვხვდება საფრანგეთში, ავსტრიაში, ბრაზილიაში, ნიგერიაში, სამხრეთ ავსტრიაში. სტაგროლითის ხშირად როგორც ჯვრისებრ ქვას ყიდიან ექსკურსანებზე, ტურისტებზე, მაგრამ როგორც გ. სმიტი წერს ტურისტებს, რომ სთავაზებენ ის სტაგროლითები სრულებით არ არის ბუნების დიადი სახელოსნოდან.

ტომსონიტი

ტომსონიტი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა, იგი მიეცუთვნება ცეოლითების ჯგუფს. სახელწოდება მიიღო ქიმიკოს ტომსონის პატივსაცემად 1821 წელს. ქიმიური შედგენილობა - (Ca,Na)Al₂Si₂O₈·2.5H₂O, გალციუმისა და ნატრიუმის წყლიანი ალუმოსილიკატია.

კრისტალდება რომბულ სინგონიაში. კარგად განვითარებული კრისტალები იშვიათია. გვხვდება პრიზმები, რადიალურ-სხივოსნური აგრეგატები, სფერული კონკრეციები, მარცვლოვანი მკვრივი მასები.

სიმაგრე 5-5.5, სიმკვრივე 2300-2400 კგ/მ³, შუქბამტარია, ელგარება აქვს მინისებრი, ნაწილობრივ სადაფისებრი, სინათლის გარდატეხის მაჩვენებელი - 1.500-1.599. ფერი: თეთრი, მოწითალო, მწვანე, მურა, ყავისფერი, მინარევებს გარეშე მინერალი უფერულია და არაა საინტერესო როგორც საიუველირო და სანახელავო ქვა.

საიუველირო ტომსონიტი იშვიათად გვხვდება. აშშ-ში ზემო ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, სხივოსნური და კონცენტრული ნაჭუქისებრი ტომსონიტი აგსებს მელაფირების ნუშისებრ სიცარიელებს, აქ გვხვდება მისი ზოლებრივი სახესხვაობა წითელი და მწვანე ფერების მორიგეობით (ლინტონიტი).

ტომსონიტი ცეოლითების ჯგუფის მინერალია. ამჟამად ცეოლითებს დიდი მნიშვნელობა აქვს სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში ნავთობის ნაწილწყალბადების გამოყოფისა და გაწმენდისათვის, როგორც კატალიზატორი, აგრეთვე გაზების გასაწმენდად, დრმა ვაძუმის შექმნისათვის და ა.შ.

ტომსონიტი წარმოიშვა ვულკანური ქანების გაცივების უკანასკნელ სტადიაში. სშირად გახევდება (იტალია, ჩეხოსლოვაკია, შოტლანდია) ვულკანური ქანების სიცარიელებული. ასოციაციაშია სხვა ცეოლითებთან ან პრენიტან. ცეოლითებთან ასოციაციაში ფართოდაა გავრცელებული ციმბირის ტრაქებში (ქვემო ტუბგუსკის აუზი), კოლის ნახევარკუნძულზე ნიბინის მთებში, ურალში, აშშ-ში, ინდოეთში და სხვ.

საქართველოში (გვახარიას მონაცემებით) საიუველირო მნიშვნელობას მოკლებული ტომსონიტი გვხვდება შორაპანთან შეა იურული პორფირიტული წყების ქანებში, მდ. ურაველის ხეობაში-ახალციხის რაიონში, შეა ერცენურ ვულკანოგენურ წყებაში, ფონიჭალაში-თბილისთან ციხისმირში, ცხრაწყარო-ბაკურიანის მიდამოებში და კურსების ტეშენიტებში.

სკაპოლითი ანუ ვერნერიტი

სკაპოლითი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა. სახელწოდება კრისტალების სკეტისებრი ფორმის გამო მიიღო („სკაპოს“

ბერძნულად ნიშნავს დეროს; სვეტს). სკაპოლითი წარმოადგენს მინერალთა სერიას, რომლის კიდური წევრებია: ნატრიუმიანი მარიალითი (სახელი მარიასთანაა დაკავშირებული) და კალციუმიანი მეორნიტი (ბერძნულად მცირე) $3\text{NaAlSi}_3\text{O}_8\text{NaCl} \cdot 3\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8(\text{CaCO}_3\text{CaSO}_4)$. სკაპოლითი ქიმიური შედგენილობით პლაგიოკლაზის ანალოგიურია, მხოლოდ ემატება $\text{Cl}, \text{CO}_3, \text{SO}_4$. მისი მინარევებია: Mg, Fe, Mn, Ti და სხვა. სკაპოლითის იზომორფული ნარევის შეაღედი წევრებია: დიპირი და მიცონიტი. აქვთ მკვეთრად გამოხატული დიქროიზმი. სკაპოლით ერისტალდება ტეტრაგონალურ სისტემაში, გვხვდება წაგრძელებული პრიზმული კრისტალების სახით, სიგრძე ზოგჯერ 0.5 მეტრს აღწევს. ხმირია ცრუზებიც, სკაპოლითის აგრეგატებია მარცვლოვანი, მთლიანი, მკვრივი მასები. სიმაგრე - 6, სიმკვრივე - 2.570-2.740, ტექჩადობა სრული, მონატები - საფეხურისებრი ან უთანაბრო, გარდატების მაჩვენებელი მარიალიტისა - 1.546-1.550, მეორნიტისა - 1.590-1.600, ორმაგი გარდატება - 0.009-დან 0.02-მდე, დისპერსია 0.017, ელვარება მინისებრი, ტექჩადობის სიბრტყებზე სადაფისებრი ელფერით. ფერი: ყვითელი, ვარდისფერი, იისფერი, ლურჯი, მოწითალო, თეთრი, ნაცრისფერი და უფერო, გამჭვირვალეა სუსტ შუქამტარმდე, ხშირად გვხვდება ვარდისფერი, იისფერი, „პატის თვალის“ ეფექტით. 1975 წელს აღმოსავლეთ აფრიკაში აღმოჩენილი იქნა იისფერი სახესხვაობა (პეზიტი). სკაპოლითის სახესხვაობებია სტროგანოვიტი (ლია მწვანე, მონაცისფრო მწვანე, ჩალისფერ-ყვითელი) და გლავკოლითი (ლურჯი, მტრედისფერი, იისფერი).

გამჭვირვალე, ლამაზი ფერის ქვები გამოყენებულია, როგორც საიუველირო ნედლეული, მათ შორის კველაზე დიდი 60-70 კარატამდეა. საიუველირო სახესხვაობებს შორის განსაკუთრებით საინტერესოა „პატის თვალის“ ეფექტის ქვები. სკაპოლითის ლურჯი და იისფერი სახესხვაობა გლავკოლითი ლამაზი საიუველირო და სახახლავო ქვაა.

სკაპოლითები პნევმატოლიტური და მეტასომატური მინერალებია. იგი გვხვდება კალციუმით მდიდარ მეტამორფულ ქანებში (მარმარილო, გნეისი, გრანულითი, მწვანე ფიქლები), სკარნებში და პიდროთერმულად შეცვლილ ქანებში. პნევმატოლიტური წარმოშობის ვულკანური ქანების სიცარიელებში კარგად განვითარებული უფერო კრისტალები, ხოლო კონტაქტურ-მეტასომატურია-მჟავე და ტუბე მაგმური ქანების ინტრუზიების კირქვებთან და დოლომიტებთან

კონტაქტის ზონის მინერალები. სკაპოლითი ასოციაციაშია დიოფსიდთან, გრანატთან, კალციტთან, აპატიტთან და სხვა მინერალებთან.

სკაპოლითის საბადოები ცნობილია ბაიკალის პირეთში, (სლუდიანკა), ურალში (ბლაგოდატი), კარელიაში (პიტკარატი), ტაჯიკეთში (ჩოხურ-დაირონი), პამირში, ყაზახეთში (კუსტანა), აზერბაჯაინში (დაშკესანი).

1913 წლიდანაა ცნობილი ბირმის სკაპოლითი, როგორც საიუველირო ქვა. 1920 წელს ასეთივე ქვები აღმოაჩინეს მადაგასკარზე, ათი წლის შემდეგ ბრაზილიაში. ბირმის ქვები ლამაზია, ყვითელი, ვარდისფერი, იისფერი. გვხვდება უფერო, მტრედისფერი და ვარდისფერი სკაპოლითი „პატის თვალის“ ეფექტით. ყვითელი სკაპოლითები ნაპოვნია ბრაზილიაში (შტატი ესპირიტუსანტი), მადაგასკარზე, კანადაში (პროვინციები კვებეკი, ონტარიო), კენიაში, ტანზანიაში აღმოჩენილია ყვითელი და იისფერი სახესხვაობები. საიუველირო მასალა კრისტალებისა და დამრგვალებული ქვების სახით ლალთან ერთად გვხვდება ზემო ბირმაში-მოგოგში. გვხვდება აგრეთვე ნორვეგიაში, შვეციაში, ფინეთში, აგსტრალიაში და სხვა.

დიოფსიდი

დიოფსიდი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა; (სახელწოდება ბერძნულია და ნიშნავს ორმაგი შესახედაობის, გარეგნობისას); სინონიმებია: მალაკოლიტი (მალაკოს - ბერძნულად რბილი) და ალალიტი, მდინარე ალას ხეობა, სადაც პირველად ნახეს დიოფსიდი.

ქიმიური შედგენილობაა: $\text{CaMg}[\text{Si}_2\text{O}_6]$, აქედან: SiO_2 -55.6%, CaO -25.9%, MgO -18.9%, დიოფსიდი თითქმის ყოველთვის შეიცავს რკინის ჟანგს, ზოგიერთი სახესხვაობა ქრომს.

დიოფსიდი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, იგი მონოკლინერი პიროქსინია. კრისტალები - პრიზმული, მოკლე სვეტისებრი. ზოგჯერ დიდი ზომისაა (10-11 სმ. სიგრძისა). სიმაგრე 5-6, სიმკვრივე 3270-3400 კგ/მ³, ტკენივადობა - სრული, მონატები - უთანაბრო, რკინის რაოდენობის გადიდებასთან ერთად საიუველირო სახესხვაობათა გარდატების მაჩვენებელი იცვლება 1.671-1.691-დან 1.702-1.726-დან, ხოლო ორმაგი გარდატება ოდნავ მცირდება 0.028-დან 0.024-მდე. კრისტალები მეტწილად გამჭვირვალეა, მარცვლოვანი მასები-გაუმჭვირვალე, ფერი: სხვადასხვა ელფერის მწვანე, არის ვარდისფერი, დია მოყვითალო, შავი, იშვიათად უფერო ან თეთრი. უფერო

დიოფსიდი Fe^{2+} -ის რაოდენობის გადიდებით მწვანე ფერისა ხდება, Fe^{3+} და Fe^{2+} დიოფსიდს აძლევენ მტრედისფერს, თუ Fe^{3+} ჭარბობს - მაშინ ყვითელს ან ყავისფერ-ყვითელს, ლამაზი ბოთლისებრ-მწვანე ფერის გამჭვირვალე დიოფსიდი არის საიველირო ნედლეული, ზოგჯერ დიოფსიდი შეიცავს ქრომს, დიოფსიდს აქვს ბოჭკოვანი ხასიათი და დაწახნაგებისას ამჟანებს მბზინავ ფერთა თამაშს.

არსებობს დიოფსიდის რამდენიმე სახესხვაობა: ვიოლანი - იისფერი, ლურჯი და მტრედისფერი(ფერს აძლევს Mn^{2+}), ესაა დოფსიდის წვრილ მარცვლოვანი სახესხვაობა პიემონტიდან (იტალია), შეფერიტი - მომწვანო ფერისაა 10-14%-მდე შეიცავს MnO_2 -ს, არის თუთიის შეფერიტი - მდიდარი თუთიით და მანგანუმით. ომფაციტი - მწვანე დიოფსიდი - ნატროუმის ჟანგით მდიდარი, ქრომდიოფსიდი - წვრილი, ზურმუხტისებრ მწვანე ფერის მარცვლები, შეიცავს 3%-მდე, ზოგჯერ მეტ Cr_2O_3 -ს, ლამაზი საიუველირო ქვაა, ზურმუხტისებრ მწვანე ფერის გამო უწოდებენ ციმბირის ზურმუხტს; ლავროვიტი - მწვანე ფერისაა, შეიცავს 2-4%-მდე V_2O_3 -ს. ბაიკალიტი - მცირე რიოდენობით შეიცავს რკინის ჟანგს, წარმოქმნის დიდი ზომის (11სმ-მდე) კარგად განვითარებულ პრიზმულ კრისტალებს, გახვდება აპატიტთან და მაგნიუმიან ქარსთან ერთად ბაიკალის ტბის ნაპირას, სმარაგდიტი - ლამაზი, ზურმუხტისებრი მწვანე ფერისაა. ცნობილია აგრეთვე დიოფსიდი „კატის თვალის“ ეფექტით და შავი დიოფსიდი - ასტერიზმით, სადაც გარემოებისას ჩანს თხექიმიანი ვარსკელავი.

ცნობილია დიდი ზომის დიოფსიდის კრისტალები. აკად. ვ.მ.სვევერგინმა აღწერა დიდი ზომის, კარგად განვითარებული კრისტალები ბაიკალიდან (სლუდიანქა), რომელსაც ბაიკალიტი უწოდა. ვაშინგტონის სმიტსონის ინსტიტუტში დაცულია ინდოეთიდან შავი დიოფსედები: ერთი ასტერიზმით (133 კარატი), მეორე „კატის თვალის“ ეფექტით (24.1 კარატი), აგრეთვე ლამაზი გამჭვირვალე დიოფსიდები: მწვანე (19.2 კარატი) - მადაგასკარიდან და ყვითელი (16.8 კარატი) ბირმიდან: ამერიკის ნატურალური ისტორიის მუზეუმში არის მწვანე დიოფსიდი (38 კარატი) ნიუ-იორკის შტატიდან.

ქრომდიოფსიდის, ვიოლანის, ბაიკალიტის გამჭვირვალე, კაშაშა, იისფერი, ზოგჯერ მომწვანო კრისტალებს იყენებენ საიუველირო საქმეში. ქრომდიოფსიდის ცალკეული, ძლიერ ლამაზი, გამჭვირვალე, ზურმუხტისებრ მწვანე ფერის კრისტალები მეორე კლასის ძვირფასი ქვაა.

დიოფსიდი გავრცელებული ქანძოშენი მინერალია, როგორც მაგმური მინერალი გვხვდება ფუძე და ულტრაფუძე ქანების (გაძრო, დიაბაზი, პიროქსენიტი, ჰერიდოტიტი), პიროქსენიანი დიორიტების, სიენიტების, ღოლერიტების შემადგენლობაში. ცნობილია პნევმატოლიტურ-პიდროთერმული წარმოშობის დიოფსიდი, კონტაქტურ-მეტასომატურ ბუნდებებში გვხვდება ჯოხისებრი ან რადიალურ-სხივოსნური აგრეგატები. დიოფსიდი აღმოჩენილია რიყნარში (შრი-ლანკა, მადაგასკარი, ბირმა). ქრომდიოფსიდი გვხვდება ტუბე ქანებში, კიმბერლიტებში, ეკლოგიტებში, ულტრაფუძე ქანების დიოფსიდ-ორთოკლაზ-ვერმიკულიტურ ძარღვებში.

დიოფსიდის კარგად განვითარებული კრისტალები ნაპოვნია სლუდიანკაში (ბაიკალიტი), დიოფსიდი ცნობილია სამხრეთ ურალში, იაკუტიაში, კოლის ნახევარკუნძულზე, უნიკალურად ითვლება ქრომ-დიოფსიდის ინაგლინსკის საბადო ალდანში.

ლამაზი, ბოთლისებრ-მწვანე დიოფსიდები შორეული დროიდან ცნობილია ალას ხეობაში (იტალია), ტიროლში (ალპები), მინას-უერაისი (ბრაზილია), ლამაზი უვითელი და მწვანე ქვები „კატის თვალის“ უფექტო ნაპოვნია ბირმაში; უვითელი და უნიკალური მუქი-მწვანე და შავი დიოფსიდი ასტერიზმით - ოთხქიმიანი ვარსკლავის სახით - ინდოეთში, ზურმუხტისებრი მწვანე ქრომ-დიოფსიდი ფინეთში. დიოფსიდის დიდი ზომის კრისტალები ცნობილია მონტე-სუმას (გვარუე) გამარმარილოებულ კირქვებში, ჩრდილო შვეციაში და სხვ.

ანდალუზიტი

ანდალუზიტი მესამე კლასის ძვირფასი ქვაა. ამ მინერალმა სახელწოდება მიიღო ესპანეთის პროვინცია ანდალუზიის მიხედვით, სადაც პირველად აღმოაჩინეს და აღწერეს (1789 წ.). ამ მინერალის კრისტალები.

ქიმიური შედგენილობა: Al_2SiO_5 . ასეთივე ქიმიური შედგენილობა აქვს ანდალუზიტის პოლომორფულ სახესხვაობებს დისთენსა და სილიმანიტს $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 62.98\%$, $\text{Si}_2\text{O} \cdot 37.02\%$, მინარევებია: $\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{MnO}$, MgO , აგრეთვე გრაფიტი, ნახშირბადოვანი ნივთიერებანი, თიხა - მინერალები და სხვ.

ანდალუზიტი კრისტალდება რომბულ სისტემაში. კრისტალებს აქვთ პრიზმული და სვეტისებრი ჰაბიტები. კრისტალთა სიგრძე განივ კვეთზე ოთხჯერ მეტია, ხშირია დიდი ზომის, 20სმ-მდე, თითქმის კვადრატული კვეთის

პრიზმებიც, გვხვდება მარცვლოვანი აგრეგატების სახით, აგრეთვე სხივოსნური, ბოჭკოვანი. სიმაგრე 7-7.5, სიმკვრივე 3.120-3.180, მონატები უთანაბროა, გამჭვირვალე, ნახევრად გაუჭვირვალე, შუქბამტარი, სინათლის გარდატეხა 1.641-1.648, ორმაგი გარდატეხა - 0.007, დისპერსია - 0.011. მოყვითალო-მწვანე, მურა წითელი, ისფერი, ნაცრისფერი. პლეოქროიზმი - ძლიერი, ყვითელ-მწვანე-მოწითალო-მუქი წითელი.

ქანიდან მოპოვებული ანდალუზიტის ლამაზი ზეთისხილისებრი ან მუქი-წითელი ფერის კრისტალები გამჭვირვალენი არაა; თუმცა სწრაფად შერთალდებიან, ხდებიან გაუმჯვირვალენი, ფერსაც იცვლიან. მაგალითად დია ფერის წითელი კრისტალი ისფერი ან ნაცრისფერი ხდება: კრისტალების ზედაპირი ხშირად იფარება ქარსების ქერცლებით, ხასიათდება დიქროიზმით. ანდალუზიტი მეტოქეობას უწევს ქრისტობრილის სახესხვაობას - ალექსანდრიტის - დიქროიზმით, მაგრამ არა აქვს უნარი ალექსანდრიტივით ხელოვნური განათებისას ალექსანდრიტივით შეიცვალოს ფერი.

ანდალუზიტის სახესხვაობებია: ვირიდინი და ხიასტოლითი. ვირიდინი შეიცავს Mn_2O_3 -ს, მუქი მწვანე ფერისაა. ხიასტოს ბერძნულად ჯვარედინს, დიაგონალურს ნიშნავს. სახელწოდება მიიღო პრიზმული კრისტალის შიგნით თეთრ ნაცრისფერ ან ვარდისფერ ფონზე დამახასიათებელი ფიგურის, შავი ჯვრის არსებობის გამო. ხიასტოლითი ანდალუზიტის საინტერესო სახესხვაობაა, შავი ჯვარი წარმოიქმნება შემცველი ქანებიდან ნახშირისა და თიხიანი ნაწილაკების შერჩევითი შთანთქმის შედეგად. კრისტალის შიგნით შავი ჯვარის ფიგურა ყოველთვის იპყრობდა ყურადღებას, მისგან ამზადებდნენ ამჟღვებებს. ხიასტოლითი ამჟამად საკოლექციო მინერალია. ანდალუზიტის სუფთა, მწვანე ფერის კრისტალები დაწახნაგების შემდეგ სილამზით იყერობენ ძვირფასი ქვების მცოდნეობა ყურადღებას, მაგრამ მისი საიუველირო სახესხვაობა იშვიათია, ამჟამად ის საკოლექციო ძვირფასი ქვაა. ანდალუზიტი შეიძლება შეგვეშალოს ტურმალინში.

ანდალუზიტი როგორც ცეცხლგამძლე (1850⁰) მინერალი უფრო მნიშვნელოვანი ტექნიკური ქვაა, ვიდრე ძვირფასი. მას იყენებენ მაღალი ცეცხლგამძლეობასთან ერთად ანდალუზიტს ახასიათებს დაბალი თერმული გაფართოება, თიხის

ცეცხლგამძლე მასალებთან შედარებით აქვს კარგი სითბო გამტარიანობა. მაღალი თერმული მედეგობა, ქიმიური ნეიტრალობა. ანდალუზიტურ ცეცხლგამძლე მასალას იყენებენ კერამიკაში, ფაიფურის წარმოებაში, ელექტრომეტალურგიაში, ცეცხლგამძლე აგურისათვის, ფოლადის და მინის ჩამოსასხმელი ტიგედების, იზოლატორების, სანთლების დასამზადებლად და სხვ.

ანდალუზიტი ტიპიური მეტამორფული მინერალია. გვხვდება კრისტალურ ფიქლებში, გნეისებში, როგოვიკებში, მეორეული კვანციტებში, ზოგჯერ პეგმატიტებსა და ქვიშრობებში. ასოციაციაშია ქარსთან, კვარცთან, კორუნდთან, ტურმალინთან. ქანებში იგი გვხვდება ბუდეებისა და ლინზების სახით. ანდალუზიტის საბადოები გვხვდება: ბაიკალის რაიონში, მოწითალო-მურა ფერის ხიასტოლითის კრისტალები ცნობილი იყო ციმბირში ნერჩინსკის რაიონში ქარსიან ფიქლებში, ხოლო მოყვითალო-ნაცრისფერი ხიასტოლითი - მდ.არგუნის სანაპიროებზე თიხა-ფიქლების კატრებში, ანდალუზიტი ცნობილია ურალში, ყაბარდო-ბალყარეთში, ბაქსანის ხეობაში. ანდალუზიტის საბადოები გვხვდება ჩრდილოეთ ყაზახეთში, უზბეკეთში, თურქესტანის ქედზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი საბადო არის კალიფორნიაში, შრი-ლანკაში. ლამაზი გარდამავალი ფერების მეტწილად მწვანე, გამჭვირვალე გახეხილი კრისტალები, კენჭები გვხვდება მინას ჟერაისოს შტაბის (ბრაზილია) რიფნარებში. ანდალუზიტის ალუმინიური ბუდობები ცნობილია ინგლისში, საფრანგეთში, ესპანეთში და სხვ. ხიასტოლითის შესანიშნავ კრისტალებს პოულობენ სამხრეთ ავსტრალიაში და აშშ-ში.

საქართველოში ანდალუზიტი გვხვდება ძირულისა და ლოქის მასივებში, რაჭაში, სვანეთში და აფხაზეთში.

პრენიტი

პრენიტი მესამე კლასის ძეირფასი ქვაა. სახელწოდება მიიღო პოლკოვნიკ ფონ პრენის პატივსაცემად. მისი ქიმიური შედგენილობაა: $\text{Ca}_2\text{Al}[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH})_2$; აქედან: CaO -27.1%, Al_2O_3 -24.8%, SiO_2 -43.7%, H_2O -4.4%, მინარევებიდან ჩეულებრივია Fe_2O_3 (17%-მდე).

პრენიტი კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, იდეალური კრისტალები იშვიათია. ჩეულებრივ აქვს პრიზმული, ფირფატისებრი იქრი, გვხვდება დრუზები, ქერქები, სფეროლითები და სხვა შენაზარდები რადიალურ-სხივსნური

აგებულებით. მეტწილად მთლიანი, მარცვლოვანი, მკვრივი მასების სახით. სიმაგრე - 6-6.5, სიმკვრივე 2.870-2.930, ტაქტვადობა სრული, მონატები უთანაბრო, იშვიათად გამჭვირვალე, მეტწილად შუქვამტარია, სინათლის გარდატების მაჩვენებელი - 1.615-1.645, ორმაგი გარდატება - 0.030, ელვარება - მინისებრი. ფერი დია მომწვანო, მწვანე, მოყავისფრო-ყვითელი, ნაცრისფერი, უფერო. მწვანე ფერი შეიძლება გამოწეული იყოს ქლორიტის ჩანართებით, ლიმონიტით. გახურების მიმართ არაა მდგრადი. იყენებენ სამკაულებისათვის, მცირე ზომის ჭურჭლეულობის დასამზადებლად, მოზაიკისათვის. ცნობილია პრენიტის კატის თვალი.

პრენიტი ტიპიური ჰიდროთერმული მინერალია. წარმოშობა გაბოროიდულ ქანებში, ამფიბოლიტებში, ფუნდეპლაგიორებში, ცეოლითების და სხვა ალუმოსილიკატების ჰიდროთერმული გარდაქმნებით. ამ პროცესებთან დაკავშირებულია პრენიტის ძარღვების სახით გამოყოფა. პრენიტი ცნობილია ჰიდროთერმულად შეცვლილ ვულკანურ ქანებში და სულფიდურ მადნიან სხეულებში (ურალი). იგი გვხვდება აქტიური ვულკანიზმის მხარეებში (კამჩატკა, ახალი ზელანდია). პრენიტი ჰიდროთერმულად შეცვლილი ქანების ძირითადი ქანომშენი მინერალია, პრენიტის სფეროლითი ტიპიური მინერალია მანდელშტაინური ბაზალტებისა და ანდეზიტებისათვის, აგსებს სიცარიელეს და ასოციაციაშია ცეოლითებთან, ქალცედონთან, ისლანდიის მპატთან (ციმბირის ტრაპები), სხივოსნური აგებულების მწვანე ფერის კენჭები გვხვდება თვითნაბად სპილენძთან ერთად. პრენიტი ზოგჯერ ლინზების სახით გვხვდება სერპენტინიტებში. იგი ცნობილია ნეფელინიან სიენიტებში (ურალი, ყირიმი, იაკუტია, ყირგიზეთი). პრენიტის ბუდობები ცნობილია ავსტრიაში, იტალიაში, საფრანგეთში, შოტლანდიაში, აშშ-ში, ავსტრიალიაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ჩინეთში.

საქართველოში პრენიტი დაკავშირებულია იურულ და მესამეულ ვულკანურ ქანებთან, გვხვდება თბილისის მიდამოებში, შიდა ქართლში, სვანეთში, აჭარაში.

ტიტანიტი ანუ სფენი

ტიტანიტი ანუ სფენი მესამე კლასის ქვირფასი ქვაა. სახელწოდება ტიტანიტი ეწოდა იმიტომ, რომ ის შეიცავს ქიმიურ ელემენტს ტიტანს, სფენი ბერძნულად ნიშნავს სოლს.

სფენი - გამჭვირვალე, შუქბამტარ, მეტწილად მოყვითალო კრისტალებს ეწოდება, ხოლო არაგამჭვირვალე, მურა ფერის კრისტალებს - ტიტანიტი.

ტიტანიტის ქიმიური შედგენილობა: $\text{CaTi} [\text{SiO}_4]$, აქედან: SiO_2 -30.60%, TiO_2 -40.8%, შეიცავს $(\text{CaTi})_2\text{O}_3$ -ს, FeO , Fe_2O_3 , MnO , MgO -ს და სხვ.

ტიტანიტი ანუ სფენი კრისტალდება მონოკლინურ სისტემაში, ხასიათდება კარგი კრისტალოგრაფიული ინდივიდუალობით. კრისტალები ხშირად ჩაზრდილია ქანებში, ან დრუჟების სახით გვხვდება ნაპრალების კლდეებზე, ხშირია კონკერტის მსგავსი კრისტალები დამახასიათებელი სოლისებრი კვეთით. ზოგჯერ ნემსისებრი დახლაროული ბოჭკოვანი აგრეგატები, ნაკლებად გვხვდება მარცვლოვანი აგრეგატების სახით.

სიმაგრე 5-6; სიმკვრივე 3300-3600 $\text{კგ}/\text{მ}^3$, გამჭვირვალე-გაუმჭვირვალემდე, სინათლის გარდატეხა 1.885-2.050, ორმაგი გარდატეხა 0.105-დან 0.135-მდე. ლისპერსია 0.051; ფერი: ყვითელი, მურა, ნაკლებად მწვანე; განირჩევა კაშაშა თამაშით და აღმასური ელვარებით; პლეოქროიზმი - უფერულიდან მწვანემდე, ყვითელთან - ძლიერი, უფრო ყვითელი-გარდისფერი, ჩალისფერი. სფენის აქვს მაღალი სინათლის გარდატეხა, საოცარი დისპერსია და მკვეთრი პლეოქროიზმი. საქმაოდ დიდ და გამჭვირვალე ქვებს, რომელთა გამოყნებაც შეიძლება საიუველირო საქმეში, აქვს ყვითელი, მომწვანო ან ყავისფერი, ხოლო გაუმჭვირვალე სახესხვაობას - მუქი-ყავისფერი ან შავი ფერი. სფენი უბრალო თვალით შეიძლება განვსაზღვროთ, განსაკუთრებით ყვითელი ან ყავისფერი ელფერით და ფერთა თამაშით. ტიტანიტის დამაზი, გამჭვირვალე სასიამოვნო ფერის კრისტალები - საიუველირო ქვებია. სფენის ანუ ტიტანიტის შეეძლო მიეღწია ძვირფას ქვებს შორის მაღალი მდგრმარეობისათვის, რომ საიუველირო მიზნისათვის ვარგისი ქვები ბუქებაში გვხვდებოდეს საკმაო რაოდენობით. ტიტანიტის მნიშვნელოვანი გროვები წარმოადგენს ნედლეულს ტიტანიტის ორჟანგის და ელემენტ ტიტანის მისაღებად. ტიტანის ორჟანგს იყენებს მაღალხარისხოვანი თეთრი საღებავის დასამზადებლად, რეზინის მრეწველობაში, პიგმენტად და შემავსებლად, პლასტმასის, ხელოვნური ბოჭკოს, ქაღალდის, ტყავის წარმოებაში, მეტალურგიაში, ტიტანურ კერამიკაში, ტიტანის შენადნობებისათვის, ქიმიურ მანქანათვეუნებლობაში, კონსტრუქციულ მასალად კრიოგენულ ტექნიკაში და ა.შ.

წარმოშობით ტიტანიტი არის მაგმური, კონტაქტური, პილოტოურმული, გვხვდება პეგმატიტურ და ალტური ტიპის ძარღვებში. ტიტანიტი მაგმური ქანების აქცესორული მინერალია. ცნობილია ხიბინის ლოზოვერის ტუნდრის ტუტე ქანებში. აქ გვხვდება ოქროსფერი, წაგრძელებული ან ნემისისებრი კრისტალები. გვხვდება აგრეთვე ურალში ილმენისა და ვაშნიოვის მთებში, სლუდიანკაზე (იმიერბაიკალი) პეგმატიტებში. დასაწახნაგებლად კარგი, გამჭვირვალე, მკრთალი მწვანე ფერის, წახნაგებით მდიდარი კრისტალებით ცნობილია შევიცარია (სენ-გოტარდის უდელტებილი); ასევე დასაწახნაგებლად კარგი სფერი ცნობილია ავსტრიაში (ტიროლი, ზალცბურგი), სამხრეთ კალიფორნიაში ნაპონია ქრომშემცველი, ფერადი: ზურმუხტისებრ მწვანედან ყვითელ და მუქუავისფერამდე, ცნობილია აგრეთვე კანადაში, ბრაზილიაში და სხვ.

პატისთვალი

მრავალი ძვირფასი ქვა ხასიათდება კატის თვალის ეფექტით, მაგრამ კატის თვალის სახელწოდებით ცნობილია კარცისა და ქრიზობერილის სახესხვაობები.

კატის თვალი მეტნაკლებად გამჭვირვალე კვარცია, აზბეტის ან აქტინოლიტის პარალელური ბოჭკოვების მრავალსახოვანი წვრილი ნემსების ჩანართებით, ფერთა ციმციმით. თუ ბოჭკოვები ერთმანეთისადმი პარალელურადაა განლაგებული, ძლიერ წვრილია და კვარცი არც ისე ამღვრული, ასეთ შემთხვევაში ჩანს თავისებური სინათლის მოვლენა. თუ ქვას მიეცემა კაბოშონის ფორმა, მისი შემობრუნებისას ზედაპირზე ვიწრო მოძრავი სინათლის ზოლით ან რკალისებრი ელვარებით, მართლაც მოგვაგონებს კატის თვალს, ამიტომ კვარცის ასეთ სახესხვაობას კატის თვალს უწოდებენ. სიმაგრე 7, სიმკვრივე 2.650, მონატები უთანაბრო, სინათლის გარდატეხა 1.544-1.553, ორმაგი გარდატეხა 0.009, დისპერსია 0.013, ფერი: თეთრი, ნაცრისფერი, მომწვანო, ყვითელი, მომწვანო-ნაცრისფერი, მოლურჯო, მურა, ყავისფერი. კვარცის კატის თვალს არა აქვს ისეთი მკაფიო ოპალესცენცია, როგორც ქრიზობერილის „კატის თვალს“, მაგრამ სილამაზით შეუძლია მეტოქეობა გაუწიოს.

კვარცის კატის თვალის საბადო ცნობილია შრილანკაზე, სადაც გვხვდება ძვირფასი ქვების ქიმიკურებებში თხილის ოდენა კუნძულის სახით, უფრო ძვირფასია მურა-

ყავისფერი ქვები მტრედისფერი ელფერით. კვარცის კატის თვალი ცნობილია ინდოეთში, გერმანიაში, ბრაზილიაში. ეს საოცარი ქვა ცნობილია ურალიდან ქ.ზლატოუსთან ახლოს. ქვის ღირებულება ფერის სინაზესა და ციმციმის სიძლიერეზეა დამოკმდებული. მპილიაევი წერს რომ „კატის თვალი ითვლება ყველაზე არისტოკრატულ ქვად“.

სახელწოდება „კატის თვალი“ დამატებითი განმარტების გარეშე ეუფორის მხოლოდ ქრიზობერილს. ციმოფანით აღინიშნება ქრიზობერილის „კატის თვალი“. ბერძნული სახელწოდება ციმოფანი მიუთითებს ქვის ციმციმზე, მომწვანო ტალღისებრ თაბლესცენციის ელფერზე, ციმოფანის ფიზიკური თვისებები ისეთივე ორგორც ქრიზობერილისა. კატის თვალს ყოველთვის ამჟავებენ კაბოშონის სახით, პლინიუსი კატის თვალს ვარსკვლავისებრს უწოდებდა. მპილიაევი წერდა რომ „სვიატოსლავის რჩეული“ ამ ქას მიაწერდა მაგიურ თვისებას, თითქოს ის ადამიანს იცავდა კეთრისაგან, ალკოჰოლისაგან. შრი-ლანკაზე აღმოაჩინეს „კატის თვალი“ (475 კარატი), ინგლისის მეფეთა საგანძურში დაცულია შრი-ლანკადან (313.2 კარატი) „კატის თვალი“. ციმოფანს ხშირად უწოდებენ ინდოეთის ანუ აღმოსავლეთის კატის თვალს. ეს ქვა აღწერილი აქვს „კალმასობაში“ იოანე ბაგრატიონის: „კატის თუალი ქუა ესე შერაცხილი არს ძვირფასთა თუალებთა შორის, მეშვიდედ ანუ მერვედ ხარისხად. ფერით არს მომწუანო, მოყვითალო და მოყორმალო ანუ შავ წითელიცა. შინაგან გული მისი ელვარებს და გამოსცემს მწვანესა და ყვითელსა სხივსა და ნათობს ვითა კატის თუალი და სახელიცა ამის გამო მიუძიეს ვინაიოგან მსხავესებს მანათობით კატის თვალსა, თვით ქუა ესე თუმცა არს მტკიცე, გარნა სიმსხოსა გამო თვისისა განტექსასა შინა მრავალ წვრილ ნაწილად დაიმტვრევის მკვეთრისა ნაპირებითა, ქვა ესე არს მომრგვალო სოფალს სახედ და ნახევარ გამჭვირვალე“.

სხვა ძვირფასი ქვები ამბლიგონიტი

სახელწოდება ამბლიგონიტი ბერძნულია და ნიშნავს ბლაგვ კუთხეს, კრისტალების ჰაბიტუსთან დაკავშირებით. ქიმიური შედგენილობა *LiAl [F, OH] (PO₄)₂*, სიმგრე-6, სიმკვრცე 3,01-3,03, ტაქჩადობა სრული, მონატეხი უთანაბრო. გარდატეხის მაჩვენებელი ლითოუმისა და ალუმინის რაოდენობის მიხედვით იცვლება 1,572-1,606-დან 1,589-1,636, ორმაგი გარდატეხა-0,07-0,030,

ელვარება მინისებრი, ტკებადობის სიბრტყეებზე-სადაფისებრი, გამჭვირვალედან შუქბამტარებმდე, ფერი: ოქროსფერ-ყვითელი-უფერულამდე, მკრთალი ვარდისფერი, მომტრედისფრო. კრისტალდება ტრიკლინურ სინგონიაში, კრისტალები იშვიათი, კარგად განვითარებული, გვხვდება მრცვლოვანი მასების სახით. სახესხვაობანი: მონტებრაზიტი, ტავორიტი, ამბლიგონიტის რკინიანი ანალოგი. წვრილმარცვლოვანი, სიმკვრივე 3,290.

გვხვდება გრანიტულ პეგმატიტებში ტურმალინიან და სხვა ლითოუმიან მინერალებთან ერთად. საბადოები: ბრაზილია (შტატები მინას-უგრაისი, სან-პაულუ), აშშ (კალიფორნიის შტატი), ნამიბიიდან ცნობილია ამბლიგონიტის დია იასამნის ფერი სახესხვაობა. გარეგნულად ემსგავსება ბრაზილიანიტს და სკაპოლიტს.

აქსინიტი

სახელწოდება ბერძნულია, ნაჯახისებური – კრისტალთა თავების მახვილი- სოლისებური ფორმის გამო. ქიმიური შედეგნილობა: $\text{Ca}_2(\text{Fe},\text{Mg},\text{Mn})\text{Al}_2[\text{BO}_3]\text{Si}_4\text{O}_{12}]\text{OH}$ როული ბორისილიკატია. სიმაგრე 6.5-7, სიმკვრივე 3.270-3.290, ტკებადობა სრული, მონატექი ნიჟარისებრი, კრისტალდება ტრიკლინურ სისტემაში. კრისტალებს აქვთ სილისებრი ან ნიჯარისებრი ფორმა, გვხვდება მარცვლოვანი აგრეგატების სახით, შუქბამტარია, ან გამჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.675-1.685, ორმაგი გარდატეხა 0.010. აქვს ძლიერი მინისებრი ელვარება. დამახასიათებელია პიეზოელექტრული თვისება, პლეოქსოზი ძლიერი, ზეთისხილისებრ მწვანე-მოწითალო, მურა-ყვითელი, მურა-აქსინიტს აქვს სასიამოგნო ფერი: მიხაკისებრ-ყავისფერი, თაფლისებრ-ყვითელი, ნაკლებად მუქი ისფერი-ლურჯი. ზოგჯერ მარგალიტისებრ-ნაცრისფერი. ფერები ძლიერდება ძლიერი დიქროზმით. რინისა და მანგანუმის რაოდენობა ასახულია ძირფასი ქვის ფერთა გამაზე. გვხვდება ბუდეებისა და ძარღვების სახით. გვხვდება სკარნებში, პერმატიტებში, კვარციან და კარბონატულ-კვარციან ძარღვებში.

საბადოები: სენ-კრისტოფი მაღალ ალპებში, ტასმანია, კანადა, მექსიკა (ბახა-კალიფორნია), აშშ-შტატი კალიფორნია.

შეიძლება შეგვეშალოს კვამდა კვარცოან.

ბერილონიტი

იშვიათი მინერალია. სახელწოდება მიიღო ქმიტურ ელგმენტ ბერილიუმის შემცველობის გამო. ქიმიური შედეგნილობა: $NaBe_3[PO_4](OH)_2$ სიმაგრე - 5.5-6, სიმკვრივე 2.800-2.850, ტკეჩადობა სრული, მონატექი უთანაბრო, გამჭვირვალე შუქებარამდე, სინათლის გარდატეხა - 1.53-1.562, ორმაგი გარდატეხა 0.009, დისპერსია - 0.010. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალდები - ფირფიტისებრი, მოკლე პრიზმული, კრისტალდებში გვხვდება ღრუ არხები და თხევადი ჩანართები, ელვარება მინისებრი, ალმასური. ფერი: უფერო, თეთრი ოდნავ სუსტი მოყვითალო ელფერით. გვხვდება გრანიტულ პელმატიტებში. სიუველირო სახესხვაობა გვხვდება მხოლოდ ა.შ.შ.-ის შტატ მენში (სტონსების საბადო), სადაც ის ასოციაციაშია ბერილთან და ფენაკიტთან; საბადოები ცნობილია აგრეთვე: ზიმბაბვე, ფინეთი. შეიძლება შეგვეშალოს უფერულ მინერალებთან.

გამბერგიტი

ეწოდა შვედი მინერალოგის აგამბერგის პატივსაცემად, იშვიათი მინერალია. ქიმიური შედეგნილობა $Be_2[BO_3](OH,F)$, სიმაგრე 7.5, სიმკვრივე - 2.350, ტკეჩადობა სრული, მონატექი საფეხურისებრი, გამჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.559-1.631, ორმაგი გარდატეხა 10.72, დისპერსია 0.015. ელვარება მინისებრი უფერო, თეთრი ნაცრისფერი ელფერით, კრისტალდება რომბულ სისტემაში, კრისტალდები გრძელ პრიზმული, ხასიათდება წახნაგებზე სიგრძივი დახაზულობით. სიუველირო გამბერგიტი დიდი ზომის უფერო კრისტალების სახით გვხვდება, დაწახნაგებული სახით ძლიერ ჰგავს მინას, მიის ბროლს, როგორც საიუველირო ქვა იშვიათადაა გამოყენებული. გვხვდება სიენიტურ პეგმატიტებში, სოდალიტთან, ბარკევიკიტთან ერთად, აგრეთვე ქვიშრობებში. საბადოები ცნობილია ინდოეთში, მაღაგასკარზე, ნორვეგიაში.

ენსტატიტი

სახელწოდება მიიღო ძნელდნობადობის, ცეცხლგამძლე თვისების გამო (ბერმნულად ენსტატოს - მოპირისპირე, მოწინააღმდეგებელ). ქიმიური შედეგნილობა $Mg_2[Si_2O_7]$, მაგნიუმის სილიკატი, პიროქსენი, სიმაგრე 5.5, სიუველირო სახესხვაობათა სიმკვრივე 3.260-3.280, ტკეჩადობა სრული,

მონატები საფეხურისებრი, უთანაბრო, გამჭვირვალე გაუმჭვირვალემდე, სინათლის გარდატება - 1.663-1.673, ორმაგი გარდატება 0.010, ფერი: შურა-მწვანე, მწვანე, ნაცრისფერი, მოყვითალო; მწვანე ფერს აპირობებს რკინა და ქრომი (სამხრეთი აფრიკა). პლეოქროზმი მკაფიო: მწვანე-ყვითელი-მწვანე; ელვარება მინისებრი სადაფისებურამდე. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმულია, გვხვდება მასიური, ფირფიტისებრი აგრეგატების სახით. შრი-ლანკიდან ცნობილია ნაცრისფერი-მწვანე ფერის ენსტატიტური კატის თვალი, ვარსკვლავისებური ენსტატიტი ინდოეთიდან. ენსტატიტიდან ამზადებენ კაბოშონებს. გვხვდება ულტრაფუნქციური (პირქესენიტები, პერიდოტიტები), გაბრო, ნორიტი, ბაზალტებში, მეტეორიტებში. შეცვლილი სახესხვაობიდან (ბასტიტი), ამზადებდნენ კაბოშონს, ენსტატიტის საიუველირო სახესხვაობანი პირველად აღმოჩენილ იქნა კიმბერლის ალმასის მაღაროებში, უფრო დიდი ზომის კრისტალები ნაკლებად შეფერილი - მოგოგში (ზემო ბორმა), აშშ-ში (ნიუ-იორკის შტატი).

ვილგმიტი

სახელწოდება მიიღო ნიდერლანდების მეფის ვილიამ პირველის პატივსაცემად 1830 წელს. ეს მინერალი ცნობილი იყო როგორც თუთიის მნიშვნელოვანი მადანი, მაგრამ იპოვეს ამ მინერალის დასაწანაგებდად ვარიისი, საკმაოდ დიდი ზომის ნიმუშები საიუველირო სახესხვაობანი.

ქიმიური შედეგების მიმართ $Zn_2[SO_4]$, სიმაგრე 5.5, სიმკვრივე 3.890-4.180, ტექნიკური სრული, ელვარება მინისებრი, ცხიმოვანი, გარდატების მაჩვენებელი 16.91-17.19, გამჭვირვალე, ხშირად ანათებს ულტრაიისფერ სხივებში, ფერი: ყვითელი, მოწმვანო, წითელ-ყავისფერი. სუფთა ვილგმიტი უფეროა. კრისტალდება ტრიონალურ სინგონიაში, კრისტალები გრძელი და მოკლე პრიზმები, იშვიათია, აგრეგატები: მთლიანი, ბოჭკვანი, წარმოშობა - თუთიის დაუანგვის ზონაში, გვხვდება თუთიის სხვა მინერალებთან ერთად. საბადო ცნობილია აშშ-ში (შტატი ნიუ-ჯერსი).

კასიტერიტი

კასიტეროს - ბერმულად კალა, კასიტერიტი წვეულებრივ გაუმჭვირვალე მინერალია, მაგრამ ზოგჯერ გვხვდება საკმაოდ დიდი ზომის გამჭვირვალე კრისტალები,

დაწახნაგების შემდეგ დებულობენ მიმზიდველ სახეს. ქიმიური შედგენილობა SnO_2 , მინარევები: Fe_2O_3 8%-მდე, Ta_2O_5 , Nb_2O_5 , TiO_2 , MnO , FeO , იშვიათად ZrO_2 და WO_3 . სიმაგრე 6-7, სიმკვრივე 6.800-7.100, მონატები ნიჟარისებრი, ელვარება აღმასური, სინათლის გარდატება 1.917-2.093, ორმაგი გარდატება 0.096, დისპერსია 0.071. გაუმჭვირვალე, შუდგამტარი, იშვიათად გამჭვირვალეა. ფერი: უფერო, მოყომრალოა თაფლისფერ-ყვითელი, მოწითალო-ყავისფერი შავ ფერამდე. კრისტალდება ტეტრაგონალურ სინგონიაში, კრისტალდები-პრიზმული, დიპირამდული, ნემსისებრი, აგრეგატები: მარცვლოვანი, რადიალურ-სხივოსნური, ნაწვეთარი და კონცენტრულ-ზონალურისებრი – ხისებრი კალა. საიუველირო სახესხვაობა გამჭვირვალეა, უფერო, ან ყავისფერი. კასიტერიტი საკმაოდ მაგარი ქვაა და საშუალებას იძლევა მისგან დამზადდეს სამკაულები. კასიტერიტი გახვდება პეგმატიტებში, სკარნებში, მაღალტემპერატურულ კვარციან ძარღვებთან დაკავშირებულ მჟავე მაგმურ ქანებთან, ეფუზიურებში. ასოციაციაშია კვარცთან, ფლუორიტთან, ტურმალინთან, აპატიტთან, აქსინიტთან.

საბადოები: ინგლისი (კორნული), გერმანია, ბოლივია, მექსიკა, ავსტრალია, მალაკის ნახევარკუნძული, ნამიბია-ალმასური ელვარების გამო უფერო ან ყვითელი კასიტერიტი შეიძლება შეგვემალოს ალმასთან და ცირკონთან, მუქი ფერის კასიტერიტი-პეგმატიტთან და ტიტანიტთან. კასიტერიტი კალის მადანია.

მოლდავიტი

მოლდავიტი ერთადერთი ქვა არის ტექტიტების (მინისებრი სხეულების) ჯგუფიდან საიუველიროდ გამოყენებული. ეს ქვა რამოდენიმე სახელწოდებას ატარებს: ბოთლისებრი ქვა, წყლიანი ქრიზოლიტი, ტექტიტებს აგრეთვე „მინისებრ მეტეორიტებს“ უწოდებენ. მოლდავიტის სიმაგრე 5.5, სიმკვრივე 2.300-2.500, გარდატების მაჩვენებელი 1.48-1.52, ელვარება მონატებში მინისებრი, ნატებების ზომა არ აღემატება 3 სმ-ს. გამჭვირვალე ბოთლისებრ-მწვანე ან მომწვანო ყავისფერი მოლდავიტი ერთადერთი ტექტიტია რომელსაც იყენებენ როგორც საიუველირო ქვას. ვარაუდობენ რომ მოლდავიტი არის მეტეორების დარტყმისას წარმოქმნილი მდნარი ქანების ნაშთი. ტექტიტების წარმოშობაზე ორგარი აზრია: მეტეორიტის ან კომეტის დედამიწაზე ჩამოვარდნისას

ადგილობრივ არსებული ქანების გადნობით, ან კოსმოსური სხეულის დაჯახებით. ტექტიტებში SiO_2 -ის რაოდენობამ შეიძლება მიაღწიოს 88.5%, Al_2O_3 -20.54%, FeO -11.31%, CaO -8.56%.

ტექტიტებმა სახელწოდება მიიღეს წარმოშობის ადგილის მიხედვით: ჩეხოსლოვაკიაში მდვლტავას მიხედვით, რომელსაც წინათ მოლდავა ეწოდებოდა, ავსტრალიტი - ავსტრალიიდან, ჯორჯიანიტი - შტატ ჯორჯიიდან (აშშ), ფილიპინიტი - ფილიპინებიდან და ა.შ.

ორთოკლაზი

ორთოკლაზის იშვიათი, დია ყვითელი ფერის, გამჭვირვალე, სახესხვაობა. სახელწოდება ბერძნულია ორთო-პირდაპირი, კლაზის-ბზარი (ტექტადობის ბზარები ჰქმნიან სწორ კუთხეს), ქიმიური შედგენილობა - $KAlSi_3O_8$, სიმაგრე 6, სიმკვრივე 2.560, გარდატების მაჩვენებელი 1.522-1.527, დისპერსია 0.012, ტექტადობა ორი მიმართულებით. ფერი: უფერო, თეთრი, მერთალ-ყვითელი, მოწითალო ან ნაცრისფერი. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმული, ფირფიტისებრი; აგრეგატები: მასიური, მარცვლოვანი, ფართოდ გაფრცელებული ქართმშენი მინერალია მაგმურ, მეტამორფულ, დანალექ ქანებში. საიუველირო ორთოკლაზი ცნობილია მადაგასკარზე და ზემო ბირმაში. შეიძლება შეგვეშალოს მრავალ გამჭვირვალე ყვითელ ქვასთან.

პენიტი

იშვიათი მინერალია. აღმოაჩინეს მოგოჭში, ბირმაში რიუნარში სხვა ძვირფას ქვებთან ერთად. სახელწოდება პენიტის გვარიდან, რომელმაც გამოიცნო პირველიდ მისი არაჩვეულებრივი ბუნება. ქიმიური შედგენილობა ზუსტად არ არის დაგენილი. პ.ფრესის რედაქციით „მინერალოგიური ენციკლოპედიის“ მიხედვით (1985) მისი შედგენილობაა $CaAl_2ZrO_{15}(BO_3)$, გეოლოგიური ლექსიკონის მიხედვით (1978): $Ca_2(B,Si)Al_{10}$. კრისტალდება პენიტისაგონურ სინგონიაში, კრისტალები ფსევდორომფული. სიმაგრე 8, სიმკვრივე 4.010, გამჭვირვალე, ფერი: ბრონელისებრ-წითელი, პლეოქროიზმი ლალისფერი წითელიდან-ყავისფერ-ნარინჯისფერამდე. გვხვდება კორუნდთან ერთად. იშვიათი საიუველირო ქვაა.

პეტალიტი

სახელწოდება პეტალიტი ბერმბულდად ღურცლოვანს ნიშნავს, ფურცლისებრი განწევრების გამო. გამჭვირვალე სახესხვაობა საიუველირო ქვაა. ქიმიური შედგენილობა *Li[AlSi₄O₁₀]*, სიმაგრე 6-6.5, სიმკვრივე 2.400, ტკებადობა სრული, მონატები ნიჟარისებრი, ელვარება მინისებრი, ტკებადობის სიბრტყეებზე სადაფისებრი, შუქამტარი, გამჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.502-1.518, ორმაგი გარდატეხა-0.016, დისპერსია 0.014. ფერი: უფერო, თეთრი, მკრთალი-ვარდისფერი, მწვანე-კრისტალდება მინკლინურ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმელი, ფირფიტისებრი, ცნობილია პეტალიტის კატის ოვალი, აგრეგატები: მკვრივი, ფურცლოვანი. გვხვდება გრანიტულ პეგმატიტებში. საბადოები: ტამელე და სომერო (ფინეთი), ვარუტრესკე (შვეცია), კარიბიბე (ნამიბია), ლონდონდერი (დასავლეთი ავსტრალია), ნიგატარე (იაპონია), მსგავსია მრავალი უფერული ქვისა, დაწახნაგებული კი - მინისა.

პირიტი

სახელწოდება პირიტი ბერმბულიდანაა, პირ-ცეცხლი, მინერალი დარტყმისას ნაპერწკლებს უშეგებს. ქიმიური შედგენილობა *FeS₂*, სიმაგრე 6-6.5, სიმკვრივე 5.000-5.200, გაუმჭვირვალე, ელვარება ძლიერ მეტალური, მონატები ნიჟარისებრი, უთანაბრო, ფერი: თითბრისებრ-ჩალისებრ ყვითელი, ბრინჯაოსუფერ ყვითელი. კრისტალდება პუბურ სინგონიაში, კრისტალები: კუბი, პენტაგონ-დოდეკადირი, ნაკლებად ოქტაგონი. პირიტი ოქროსფერია, ლამაზია ამიტომ ძველად იყენებდნენ სამკაულად. ინკები პირიტს იყენებდნენ სარკედ. აწახნაგებენ წვრილ ზომად და იყენებენ საიუველირო სამკაულებისათვის. საიუველირო პირიტის საბადო ცნობილია ელბაზე (იტალია). პირიტი სულფიდებიდან ყველაზე გავრცელებული მინერალია. გახვდება მაგმურ ქანებში, კონტაქტურ-მეტამორფულ და მარლულ საბადოებში, პირიტი როგორც პირველადი და მეორეული მინერალი დამსახიათებელია დანალექი ქანებისათვის. ძლიერ ემსგავსება ოქროსა და ქალკოპირიტს.

პოლუციტი

აშშ-ის შტატ მენში გვხვდება გამჭვირვალე, საიუველირო მინერალი პოლუციტი. სახელწოდება ბერმნლი მითოლოგიის პოლუქსიდან. ქიმიური შედგენილობა: *Cs [AlSi₂O₆]*.

კრისტალდება კუბურ სინგონიაში. გვხვდება კუბების სახით, აგრეგატები: უსწორო გამონაყოფები, სიმაგრე 6.5, სიმკვრივე 2,900, ელგარება მინისებრი.

გვხვდება ლითოუმიან პეტრიტებში, გრანიტებში.
საბადოები: აშშ-ის შტატი მენი, კუნძული კლიბა.

სმიტსონიერი

სახელწოდება - ვაშინგტონში სმიტსონის ინსტიტუტის
დამაარსებლის პატივსაცემად. ქიმიური შედგენილობა **ZnCO₃**,
იზომორფული მინარევები: **Fe, Mn, Mg, Cu, Co, Pb, Cd.** სიმაგრე 5,
სიმკვრივე 4.300-4.500 ტაქჩიდობა სრული, მონატეხი უთანაბრო,
სინათლის გარდატეხა 1.621-1.849, ორმაგი გარდატეხა-0.228,
დისპერსია 0.014 და 0.031, ელგარება მინისებრი ალმასურამდე,
ფერი: წვეულებრივ ყავისფერი, მაგრამ შეიძლება იყოს მწვანე,
მტრედისფერი, ნაცრისფერი, ყვითელი და უფერო. არსებობს
ზოლებრივი სახესხვაობა, შუქბამტარი გაუქჰვირვალეჭ-
კრისტალდება ტრიგონალურ სისტემაში, კრისტალები იშვიათი,
რომბოცდრული, წვეულებრივ მთლიანი მასები, ნაწვეთარი
ფორმები, მტკვნისებრი გამონაყოფები, თორკმლისებრი,
სტალაქტიტები, ნაჭუქისებრი აგრეგატები. დამტშავებული
სახით რამოდენიმედ ჰგავს ფირუზის. საბადოები: საბერძნებო,
იტალია, მექსიკა, ესპანეთი, ნამიბია, აშშ.შეიძლება
შეგვეზალოს უატთან, ფირუზზთან.

სინგალიზი

როგორც დამოუკიდებელი მინერალი გამოყოფილ იქნა 1952 წელს, მანამდე ის ოლივინად მიაჩნდათ. რადგანაც მინერალი ცეილონიდან იყო ცნობილი, მას სინგალიტი უწოდეს, ცეილონის სანსკრიტული სახელწოდება სინალადან. ქიმიური შედეგენილობა: *MgAlBO₄* სიმაგრე 6.5-7, სიმკვრივე 3.280-3.350, ტექტადობა სრული, მონატექი ნიჟარისებრი, ელვარება მინისებრი, გამჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.699-1.707, ორმაგი გარდატეხა 0.038, დისპერსია 0.018. ფერი: ღია ყვითელი მურა ფერამდე, ყავისფერი, მწვანე. პლეოქროიზმი მკაფიო: მწვანე-ღია ყავისფერი-მუქი ყავისფერი. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალები-გრძელპრიზმული, აგრეგატი: მარცვლოვანი. გვხვდება მაგნეზიალურ სკარნებსა და კალციტოფირტეში იშვიათი მინერალია. 1955 წელს იპოვეს სინგალიტის წარილი კრისტალები ნიუ-იორკის შტატში, (უორრენის ოლქი). 1958 წელს ამ მინერალის კარგად

განვითარებული კრისტალები ნაპოვნია მოგოქში, (ბირმა),
ციმბირში.

მსგავსი მინერალებია: ქრიზობერილი, ჰერიდოტი,
ცირკონი.

სფალერიტი

სფალერიტი თუთიის მადაია, მაგრამ მოყვითალო
ყავისფერი გამჭვირვალე სახესხვაობა საიუველირო მიზნითაა
გამოყენებული. სფალერიტი სახელწოდება ბერძნულია და
ნიშნავს მატეუარას, იგი გალენიტთან ერთად გვხვდება და
სშირად ძნელდება მათი ერთმანეთისგან გარჩევა. ქიმიური
შედგენილობა **ZnS** მინარევები: ყოველთვის **Fe** ნაკლებად **Cd**,
Mn. სიმაგრე 3.5-4, სიმკვრივე 4.080-4.100, ტექნიკური სრული,
მონატები უთანაბრო, გამჭვირვალე, შუქამტარი,
გაუმჭვირვალე. სინათლის გარდატება 2.368-2.376, დისპერსია
0.156, ელგარება ალმასური, ფერი ყვითელი, მოწითალო-
ნარინჯისფერი, მოწყვნილი ყვითელი თითქმის უფერომდე.
სფალერიტი ზოგჯერ გვხვდება დიდი და სუფთა კრისტალების
სახით, რომელთა დაწახნაგებაც შესაძლებელია, გაკრიალებას
ძნელად დებულობს სამი მიმართულებით ტექნიკური გამო;
სინათლის მაღალი გარდატებისა და დიდი დისპერსიის გამო
იგი ძლიერ მიმზიდველია. კრისტალება კუბურ სინგონიაში,
კრისტალები: ტეტრაედრები; აგრეგატები; მარცვლოვანი,
თირკმლისებრი, ნაჭუჭისებრი, მეტწილად პიდროთერმული
წარმოშობისაა. სფალერიტი გავრცელებული მინერალია,
მაგრამ საიუველირო სახესხვაობა იშვიათია. იგი ცნობილია
ესპანეთში, მექსიკაში. შეიძლება შეგვეშალოს ყვითელ
საიუველირო ქვებთან, უფერული სფალერიტი კი -
ალმასთანაც.

ტანზანიტი

ტანზანიტი მინერალ ცოიზიტის ძირიფასი სახესხვაობაა.
სახელწოდება სახელმწიფო ტანზანიიდან, სადაც არის ამ
ძვირფასი ქვის მსოფლიოში ერთადერთი საბადო,
მინერალოგიაში ხშირად „ლურჯ ცოიზიტს“ უწოდებენ.
ქიმიური შედგენილობა **Ca₂Al₃[O₄,OH]SiO₄(Si₂O₇)** სიმაგრე 6.5-7,
სიმკვრივე 3.350, ტექნიკური სრული, მონატები უთანაბრო,
გამჭვირვალე, სინათლის გარდატება 1.691-1.700, ორმაგი
გარდატება: 0.009, დისპერსია 0.030, ფერი: საფირონისებრ-
ლურჯი, ამეთისტიკით იისფერი. პლეოქროიზმი: ძლიერი-

მეწამული, ლურჯი-ყავისფერი. ელექტრული განათებას იძენს ამეთისტისებრ-იისფერს, 400-500° -ზე გახურებისას ყავისფერი და ყვითელი ელფერი იკარგება და ძლიერდება ლურჯი ფერი. ლამაზი მტრედისფერ-იისფერი გამჭვირვალე ტანზანიტი ძვირფასი ქვაა. საბადო გვხვდება გნესისგბში, ძარღვების სახით. ცნობილია იმიტაცია მინიდან მსგავსია ბუნებრივი და სინთეზური საფირონისა.

ტაფეიტი

გ. სმიტს წიგნში – „მვირფასი ქვები“ მოთხრობილი აქვს ამ მვირფასი ქვის აღმოჩენის ისტორია: 1945 წელს გრაფმა ტაფეიტ შეამჩნია რომ მის მიერ შემტკიც მვირფას ქვებს შორის, ერთი ქვა გარეგნულად განსხვავდებოდა დანარჩენისაგან. გრაფმა გააგზავნა ქვა იგი ლონდონის ძვირფასი ქვების ლაბორატორიაში. შესწავლის შემდეგ დადგენილ იქნა, რომ ქიმიური შედგენილობით მას შუალედი ადგილი უჭირავს შპინელსა და ქრიზობერილს შორის, რომ მისი ქიმიური შედგენილობაა $MgBeAl_4O_8$. მინერალს გრაფის გვარი ტაფეიტი უწოდეს.

სიმაგრე 8, სიმკვრივე 3.610, ტკეჩადობა სრული, სინათლის გარდატეხა 1.718-1.722, დისპერსია 0.019, ფერი: მკრთალი ზეთისხილისებრი სწვანე, გვხვდება მეტაპიროქსენიტებში, ასოციაცია საფირონთან. საბადოები: შრი-ლანკა, ჩინეთში ორი საბადო დანალექ ქანებში.

ტულიტი

ქაშპაშა-ვარდისფერი ცონიტია. პირველად აღმოჩნილ იქნა ნორვეგიაში (ნორვეგიის მეცნიერება სახელწოდებაა ტული), უკანასკნელ დროს ნაპოვნია დასავლეთ ავსტრალიაში და ნამიბიაში. საიუველირო-სანახელავო ქვაა, გარეგნულად ჰგავს როდონიტს.

ულექსიტი

სახელი ეწოდა - გვარი ულექსიდან, რომელმაც პირველად განსაზღვრა მისი ქიმიური შედგენილობა: $NaCa(H_2O)_6[B_3O_7(OH)_4]$, ბორნატრიკალციტია. სიმაგრე 2.5, სიმკვრივე 1.900-2000, ტკეჩადობა სრული, მონატები ხიწვისებრი, შუქამტარი, სან გამჭვირვალე, ელვარება აბრეშუმისებრი,

მინისებრი, ფერი: თოვლივით თეთრი. სინათლის გარდატეხა 1.491-1.520, ორმაგი გარდატეხა 0.029. კრისტალდება ტრიკლინურ სინგონიაში, კრისტალები ნემსისებრი, თმისებრი, აგრეგატები: კონკრეციები, ქერქები, მტევნისებრი. გვხვდება მარილიან ტბებში სხვა მინერალებთან ერთად.

საბადოები: არგენტინა, ჩილე, კანადა, აშშ (შტატები კალიფორნია, ნევადა).

ფიბროლიტი

ფებროლიტი - ბოჭკოვანი სილიმანიტია, სახელწოდება ფიბროლიტი ბოჭკოვანი აგრეგატების გამო, სილიმანი მეცნიერის გარია, ლამაზი, საიუველირო ქვაა, ქიმიური შედგენილობა Al_2SiO_5 , სიმაგრე 6.5-7.5, სიმკვრივე 3.270, ტექჩიდობა სრული, ელვარება მინისებრი, გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.658-1.678, ორმაგი გარდატეხა 0.02, დისპერსია 0.015, ფერი: საიუველირო ქვას აქვს მკრთალი საფირონისებრი ლურჯი ფერი და ძლიერ ჰგავს კორდიერიტის სახესხვაობას, აქვს მონაცისფრო, ყვითელი, ყავისფერი და მწვანე ფერი არის უფეროც. პლეოქროიზმი ძლიერი. ზოგიერთი სახესხვაობა გვაძლევს „კატის თვალის“ ეფექტს. კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, კრისტალები: გრძელი პრიზმები, აგრეგატები: ბოჭკოვანი. ემსგავსება კორდიერიტს, საფირონს, უკლასს. გვხვდება რეგიონულ და თერმულ მეტამორფულ თიხიან ქანებში, მეტამორფიზმის მაღალ საფეხურზე, აგრეთვე სკარნებში, ქიშრობებში.

საიუველირო კრისტალები და დამრგვალებული კენჭები პირველიდ აღმოჩენილ იქნა მოგოკში, საბადოები აგრეთვე ცნობილია შრი-ლანკასა და აშშ-ში (შტატი აიდანი).

ცერუსიტი

ცერუსიტი ტყვიის მადაგია, მაგრამ გვხვდება გამჭვირვალე საიუველირო სახესხვაობაც. „ცერუსიტი“ ლათინურად „ტყვიის თეთრას“ ნიშნავს. ქიმიური შედგენილობა $PbCO_3$, მინარევები Sr , Zn , მცირე რაოდენობით შეიცავს ვერცხლს. სიმაგრე 3-3.5, სიმკვრივე 6.400, გამჭვირვალე, ელვარება ალმასური, მონატეხი ნიჟარისებრი, უთანაბრო, სინათლის გარდატეხა 1.804-2.078, ორმაგი გარდატეხა 0.274, დისპერსია 0.51. ფერი: ნაცრისფერი, მოყომსალო, ხშირად უფერო, ყავისფერი, ლურჯი, მწვანე. კრისტალდება რომბულ

სინგონიაში, კრისტალები ფსევდოჰქექსაგონურ-დიპირამიდული, ფირფიტისებრი, ხშირია მრჩობლები. აგრეგატები: მარცვლოვანი. წარმოშობა: გალენიტზე კარბონატული წყლების მოქმედებით.

საიუველირო, დასაწახნაგებელი კრისტალები ცნობილია ჩეხოსლოვაკიაში, იტალიაში, ავსტრიაში, შოტლანდიაში, ნამიბიაში, აშშ-ში (შტატი პენსილვანია და კლდოვანი მთების სამხრეთი ნაწილი).

დაწახნაგებული ცერუსიტი შეიძლება შეგვეშალოს ალმასთან და სხვა უფერო და ყავისფერ საიუველირო ქვებთან.

ცინკიტი

ცინკიტი თუთიის მადანია, მაგრამ იგი ზოგჯერ წარმოქმნის წითელი ფერის ბრწყინვალე, უცნაური ფორმის ძვირფას საიუველირო ქვას. ქიმიური შედგენილობა ZnO , შესაძლებელია 9%-მდე გვხვდებოდეს MnO . სიმაგრე 4.5-5, სიმკვრივე 5.660, ტკებადობა სრული, ელვარება ნახევრად ალმასური შეტალურამდე, სინათლის გარდატეხა 2.013-2.029, ორმაგი გარდატეხა 0.016, შუქბამტარი, ფერი: წითელი, ზოგჯერ ნარინჯისფერი-ყვითელი. კრისტალები პექსაგონურ სინგონიაში, აგრეგატები: მთლიანი, მარცვლოვანი, ფურცლოვანი. გახვდება კონტაქტურ-მეტასომატურ საბადოებში.

საიუველირო ცინკიტის ერთად-ერთი საბადო ცნობილი იყო აშშ-ში, ნოუ-ჯერსის შტატში, მაღარო ფრანკლინი, ამჟამად დაკეტილია.

შეელიტი

სახელწოდება მიიღო გვარ შეელიდან, რომელმც პირველად შეისწავლა მინერალი. ქიმიური შედგენილობა $CaWO_4$, ვოლფრამი ზოგჯერ ნაწილობრივ შეცვლილია მოლიბდენით; ამ შემთხვევაში გვაქს მოლიბდენ შეელიტი, შეიცავს მცირე რაოდენობით ტი და ეფ-ს, გამჭვირვალე სახესხვაობიდან ცნობილია საიუველირო მასალა. სიმაგრე 5.5-6, სიმკვრივე 5.100-6.100, ტკებადობა სრული, მონატეხი ნიუარისებრი, გამჭვირვალე, შუქბამტარი, ელვარება - მინისებრი, სინათლის გარდატეხა 1.918-1.934, ორმაგიგარდატეხა 0.016, დისპერსია 0.026. ფერი ყვითელი, მურა, ნარინჯისფერი, ყავისფერი, მწვანე. კრისტალდება ცეტრაგონურ სინგონიაში, კრისტალები: ბიპირამიდული, ოქტაედრული, ნაკლებად ფირფიტისებრი, აგრეგატი: მარცვლოვანი, მთლიანი მასები.

გვხვდება კონტაქტურ-მეტამორფულ კინქვებში, კვარციან ძარღვებში, სკარბებში, პეგმატიტებში, საიუველირო შეელიტის ბუდობები ცნობილია მექსიკაში, აშშ-ში (შტატები არიზონა, კალიფორნია), გერმანია, ჩეხოსლოვაკია, იტალია, ესპანეთი, პერუ.

ჰემიმორფიტი

კრისტალები განირჩევიან ჰემიმორფით, აქედან წარმოსდგება მინერალის სახელწოდება. ქიმიური შედგენილობა $Zn_4Si_4O_10(OH)_2H_2O$ სინონიმი კალამინი. სიმაგრე 3,5, სიმკვრივე 3.400-3.500, ტექტადობა სრული, მონატები ნიჟარისებრი, უთანაბრო, ელვარება მინისებრი, გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე, სინათლის გარდატება 1.614-1.636, ორმაგი გარდატება 0.022. ფერი: მტრედისფერი, თეთრი, ყვითელი, ყავისფერი, ვარდისფერი, უფერო. ჰემიმორფიტში ხშირად შეიძლება ვახხოთ თეთრი და მტრედისფერი ზოლების მორიგეობა. კრისტალება რომელი სინგონიაში, ხასიათდება ჰემიმორფით, პრიზმულ წახნაგებზე დახაზულობით; აგრეგატები: მასიური, მარცვლოვანი, მტევნისებური, სტალაქტიტები. ხასიათდება ძლიერი ჰიდროელექტრური და პიეზოელექტრული თვისებებით. გვხვდება თუთიის დაუანგვის ზონაში სმიტსონიტთან, სფალერიტთან ერთად. ლამაზი გამჭვირვალე კრისტალები გამოყენებულია სიუველირო საქმეში. საბათოები: აგური, იტალია, საბერძნეთი, მექსიკა, ნამიბია.

შეიძლება შეგვეშალოს სმიტსონიტთან, ზოგჯერ ფირუზთან.

სანახელავო ქვები

ნეფრიტი

ნეფრიტის გამოუცნობი სიმტკიცე უველ ხალხებში ბადებდა რწმენას, რომ ამ ქვას იდუმალი ძალა აქვს, ამიტომ თაყვანს სცემდნენ მას, ამზადებდნენ ამულეტებს, თილისმებს, კერპებს. აღმოსავლეთში შორეული დროიდან წარმოშვა ლეგენდები წმინდათა-წმინდა ქვა ნეფრიტზე. მველ ჩინელთა რწმენით ბუდას ციური ტახტიც ნეფრიტისა იყო.

ნეფრიტი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა, მაგრამ როგორც ლამაზ ფერად ქვას, ხშირად იყენებდნენ ძვირფასი ქვის ადგილზე. ნეფრიტი არის მინერალების: ტრემოლითის

$\text{Ca}_2\text{Mg}_5[\text{Si}_8\text{O}_{22}]$ ან $\text{Ca}_2(\text{MgFe})_5[\text{Si}_8\text{O}_{22}]$ -ის ფარულკრისტალური სახეს ხვაობა; წვრილდახლართული ბოჭქოვანი მიკროსტრუქტურით. დიდი გადიდების მიკროსკოპის ქვეშ ნეფრიტში შეიძლება გავარჩიოთ მონოკლინური სინგონიის კრისტალები. კომპონენტები შეადგენს: SiO_2 -55-57.6%, CaO -11.8-16%, Mg -18.8-25.7%, FeO -0.1-8%, Fe_2O_3 და Al_2O_3 -0.1-5%, H_2O 4%-მდე, მცირე რაოდენობით $\text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$. სიმაგრე 6-6.5, სიმკვრივე 2.900-3.020, მონატები ხიწვისებრი, მახვილკუთხოვანი, ბლანტი, სინათლის გარდატება - 1.600-1.627, ორმაგი გარდატება - 0.027, ფერი: მწვანე, ნაკლებად თეთრი, ნაცრისფერი, თაფლისფერ-ყვითელი, მოყავისფრო, მოწვანო, ხშირად ლაქებრივი, ხშირია მუქი წერტილები, გროვები, რაც ქვას აძლევს ძლიერ მიმზიდველობას. ტრემოლითური ნეფრიტი დია ფერისაა, თეთრი ან დია მოწვანო. აქტინოლითური ნეფრიტი კაშკაშა მწვანე და ხშირადაც გვხვდება. ნეფრიტის ფერი არ არის ერთგვაროვანი, გარკვეულ გავლენას ახდენს ქრომის, ნიკელის, ვალნადიუმის მინარევები. წვრილი გადახლართული ბოჭქოები მინერალს აძლევს ფოლადზე ორჯერ მეტ სიმტკიცეს. 1852 წელს მდონობის (საიანის მთები) ნაპირებიდან მოტანილი ნეფრიტის ქვა სცადეს დაემსხვრიათ გრდემლზე, მაგრამ გრდემლი დაიმსხვრა, ნეფრიტი კი დაუზიანებელი დარჩა. ნეფრიტის ჰყლებისადმი (მსხვრევისადმი) წინააღმდეგობის უნარი 9.070 კგ/სმ² აღწევს.

ნეფრიტი გვხვდება მთლიანი, მკვრივი მასების სახით; გარეგნულად ემსგავსება უადეიტს. წინათ ნეფრიტსა და უადეიტს ერთ მინერალად მიიჩნევდნენ, ამჟამადაც ნეფრიტს ზოგჯერ უადეიტის სახეს ხვაობას უწოდებენ. მაგრამ უადეიტისაგან განსხვავდება ქიმიური შედგენილობით, სიმკვრივითა და სიბლანტით. ნეფრიტი ხშირად გვხვდება დიდი ზომის ნატეხების, ლოდების სახით. ჩრდილოეთ ბირმაში 1971 წელს აღმოაჩინეს ნეფრიტის დიდი ნატები 5 ტონისა, 1977 წელს 10 ტონისა და 1978 წელს 30 ტონისა. ნეფრიტი ბუნებრივი სახით ნაკლებად მიმზდველი მქრქალი მინერალია, კარგად კრიალდება. გაკრიალებისას აქც ცხიმოვანი ელვარება, მაგრამ კიდეებში შუქვამტარია.

ნეფრიტს თუ გავაცხელებთ და ცხელ ნატებს ჩავაგდებთ ცივ წყალში იგი წვრილ ნატეხებად დაიმსხვრევა. შემწეულია რომ ქვასატების დრომა ფენებიდან ახლად ამოღებული ნეფრიტის ნიმუში, როდესაც იგი ჯერ კიდევ ტენიანია, უფრო რბილია ვიდრე გარკვეული დროის შემდეგ. ამ მეოთხით

სარგებლობდნენ წარსულში სხვადასხვა ნაკეთობათა დასამზადებლად. დიდი სიმტკიცის გამო, რომელიც დიდი სიმაგრესაც ემატება, ქვის ნაკეთობებისათვის, უადეიტის გამოკლებით, არც ერთი მინერალი არ იყო ისე გამოსადეგი, როგორც ნეფრიტი. ქვის სიმტკიცე, ერთგვაროვნება, საშუალებას იძლევა ამ ქვაზე შესრულდეს ფაქტი სამუშაოები.

გარაუდობენ რომ ნეფრიტი ჰიდროთერმულ მეტასომატური წარმოშობისაა. ნეფრიტი იარაღად ქვის სანიდანაა გამოყენებული. ცენტრალურ აზიაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ორინოკოსა და ამაზონის ნაპირებზე. ქვის სანის ადამიანი იარაღად კაუთან ერთად ნეფრიტაც იყენებდა; შემდგომ პერიოდში ბრძოლისა და შრომის იარაღიდან ნეფრიტი თანდათანობით გახდა მასალა მხატვრული ნაკეთობათათვის. ნეფრიტის იარაღები ცნობილია კრიტ-მიკნის კულტურის ძეგლებში. ძეგლი ხალხები ნეფრიტისაგან ამზადებდნენ დანებს, ცელებს, ჩაქტებს, შუბის ისრის ბუნიკებს და სხვ. ცნობილია, რომ ქვის სიმტკიცის, გამძლეობის გამო, ნეფრიტის ერთსა და იმავე იარაღს მრავალი თაობა ხმარობდა. არქეოლოგებმა შეამჩნიეს, რომ ნეფრიტის იარაღები, რომლებიც ასეული და ათასეული წლობით მიწაში იყო, არ დაზიანებულა, საუცხოოდ შენახულა. ჩინეთში ნეფრიტს უძველესი დროიდან იყენებდნენ იარაღებისა და დეარტოტიულ-მსატერიული ნაკეთობებისათვის. ძეელი ჩინელები ამ ქვას იუ-ს უწოდებდნენ; სახელწოდება ნეფრიტი ხმარებაში შემოვიდა ამერიკის აღმოჩენის შემდეგ, როდესათ ეს ქვა სამკაულების სახით ევროპაში შემოიტანეს მექსიკიდან და პერუდან. ბერძნული სიტყვა ნეფროს თირკმელს ნიშნავს, ფიქრობდნენ, რომ ეს ქვა ადამიანს კურნავდა თირკმლის ავადმყოფობისაგან.

ნეფრიტი განსაკუთრებით გამოყნებული იყო ძეელ ჩინეთში. ა.ე.ფერსმანი ნეფრიტს „ჩინეთის ეროვნულ ქვას“ უწოდებდა. ჩინეთში განსაკუთრებით მოწონებაში იყო მოთეთრო ფერის სახესხვაობა; ამზადებდნენ ნივთებს რელიგიური კულტისათვის, სასახლის რიტუალებისათვის, მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის. ნეფრიტისაგან აკეთებდნენ ცხოველთა, ფრინველთა, თევზების ფიგურებს. ჩინეთის იმპერატორის თავსამკაულს ამშვენებდნენ ნეფრიტის ფირფიტები, ასეთსავე ფირფიტებს ატარებდნენ სასახლი დიდებულნიც. ნეფრიტის ფირფიტა იყო პასპორტი

იმპერატორის მიერ სხვა ქვეყნებში გაგზავნილთათვის. ბრიტანეთის დედოფლის ვიქტორიას ნეფრიტის კვერთხი, საჩუქრად იუო გამოგზავნილი ჩინეთის იმპერატორისაგან. ჩინეთში ნეფრიტისაგან მზადდებოდა ფიალები, ზარდასშები, სხვადასხვა სახის სუვენირები და მონეტებიც კი. ნეფრიტს იყენებდნენ საფლავის ქვებად, ნეფრიტითაა აგებული სამარყანდის გურუმირის მეჩეთში ოქმურლენგის მავზოლეუმი.

ნეფრიტი მართალია, არ არის ძვირფასი ქვა, მაგრამ ის მიეკუთვნება ფერად ქვებს, რომელთაც იყენებენ საიუველირო ნივთების დასამზადებლად. ამჟამად ნეფრიტისაგან მზადდება ბეჭდები, საყურეები, გულქანდები, მძივები, სამაჯურები და სხვ. მას როგორც სანახელავო ქვას იყენებენ სხვადასხვა მხატვრულ ნაკეთობათათვის.

პეტროფის ქვასაჭრელ-დასაწანებელ ფაბრიკაში ჯერ ჩინეთის ნეფრიტიდან ამზადებდნენ საუცხოო დეკორატიულ ლარნაკებს, ფიალებს, ქანდაკებებს, საწერ მოწყობილობებს, საფერფლებს, გულქანდებს, სამაჯურებს. XIX საუკუნის შეა ხანებიდან აღმოსავლეთ საიანის ნეფრიტიდან და ამჟამადაც საიანის ნეფრიტიდან მზადდება სხვადასხვა საიუველირო ნაწარი.

ნეფრიტის დიდი ბუდობებია აღმოსავლეთ საიანში. მის შესახებ პირველი ცნობები გვაქვს XIX საუკუნის ოციანი წლებიდან. რაიონი, სადაც ნეფრიტია, აგებულია მეტწილად კრისტალური ფიქლებით, სერპენტინიტებითა და ამფიბოლიტებით. აქ ძირითადი საბადოდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია მდ. ხარაჯელის ხეობა. საიანის საბადოში გამოჰოფენ სამი ხარისხის ნეფრიტს: I ხარისხი: ზურმუხტისებრი მუქი, ვაშლისებრი და ბალახისებრი მწვანე, მოყვითალო-თეთრი. ნიმუშების მინიმალური ზომაა $200 \times 150 \times 150$ მმ; II ხარისხი- ფერები იგივე, აგრეთვე ყვითელი-მწვანე, დასაშვებია ჩანართები და მცირე ბზარები. მინიმალური ზომა $100 \times 50 \times 50$ მმ; III ხარისხი- იგივე ფერები, ზომა $50 \times 30 \times 30$ მმ. როგორც სანახელავო ქვა საიანის ნეფრიტი იძლევა მიღრულ გამას დია მწვანედან თითქმის შავ ტონამდე. საიანის მთებმა მოგვცა ნეფრიტის ის საუკეთესო ნიმუშები, რომელთა ნაკეთობით დამსახურებულად ამაყობენ სხვადასხვა ქვენების მუზეუმები. ნეფრიტის სილამაზეზე შეიძლება ვიმსჯელოთ ერმიტაჟის კოლექციების მიხედვით.

აღმოსავლეთში ნეფრიტის მოპოვების უდიდესი ცენტრია კუენლუნის ქედის წინა მთებზე მდებარე ქალაქები ხოტანი და

იარკენდი. ჯერ კიდევ ბირუნი აღნიშნავდა ხოტანი თრი სახის: „უმაღლესი ხარისხის თეორი ნეფრიტისა“ და შავი ელფერის მქონე ნეფრიტის არსებობას. ნეფრიტის ბუდობები გაფნტულია დიდ მანძილზე კუქნლუნის ჩრდილო და სამხრეთ ფერდობებზე, დასავლეთით მდინარე იარკენდის შენაკაღებიდან-აღმოსავლეთით პროვინცია გან-სუ-მდე; ხოტანი იყო და ამჟამადაც არის ნეფრიტის მოპოვების მსოფლიო ცენტრი. ხოტანის გარდა ნეფრიტის მოპოვების მთავარი რაიონებია ურუ-კაშას და მდინარე კარაკაშის ხეობა. აქ ნეფრიტის ბუდობებში უშავლო კავშირია ქანებთან, რომლებიც სერპენტინის, აქტინოლიტისა, ვოლასტონიტისა და პირიტისაგან შედგება. ნეფრიტის დასამუშავებელი ცენტრებია: კანტონი, პეკინი და ჰონკონგი.

ახალ ზელანდიაში და პოლინეზიის კუნძულებზე ნეფრიტი დაკავშირებულია გაბრო-პერიდოტიტულ მასივთან. ახალი ზელანდიის ნეფრიტი წარმოიშვა ოლივინის წვრილ ბოჭქოვნ აქტინოლიტად გარდაქმნით და სერპენტის-ტალკანი კარბონატული ქანების ღრმა მეტამორფიზმით. ახალ ზელანდიაში ნეფრიტს პირველად იღებდნენ ალუვიონიდან, შემდეგ აღმოაჩინეს ძირითადი ბუდობები. ნეფრიტის საბადოებით ცნობილია ავსტრალია, ბირმა, ბრაზილია, კანადა, მექსიკა, ახალი გვინეა და ტაივანი.

გარეგნულად ნეფრიტის ანალოგიურია კაშკაშა, მწვანე ლაქტინი მინერალი, რომელიც აღმოჩნილ იქნა სოფელ წნელისთან ახლოს ლოპანის ხეობაში (შიდა ქართლი) ასეთივე მინერალი ნეფრიტოდი ნაპოვნია მდინარე კლინის სათავეებთან (აფხაზეთი). ამ მინერალს იყენებენ მოზაიკაში.

სანახელავო-დეკორატიული ქვა ნეფრიტი ფერთა სიმდიდრით მუდამ იქნება საუცხოო მასალა ქვის მხატვრული ქანის ოსტატთა ხელში.

შადეიტი

შადეიტი ძალიან ძალიან ლამაზი ზურმუხტისებრ მწვანე ფერის I რიგის სანახელავო ქვაა. უად ფრანგული სიტყვაა და ქართულად ფერდს ნიშნავს (ამ ქვით მკურნალობდნენ გვერდის ტკივილს). ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ ფადი, ჟადეიტი და ჟადეიტიტი. კაფრეის რედაქციით დაბუჯდილი მინერალგიური ენციკლოპედიიდან: „ჟადი ჟადეიტის და

ნეფრიტის მიკროკრისტალური სახესხვაობაა, ნახევრად ძვირფასი ქვა, ამფიბული“. გეოლოგიური ლექსიკონი : „ჟადი გროსულარის სახესხვაობაა. სინონიმი ნეფრიტი და ჟადეიტი. ჟადეიტი მინერალი-მონოკლინური პირიოქსენი; ჟადეიტი-მონომინერალური ქანი შედგება მინერალ ჟადეიტისაგან“. ჟადისაგან გასარჩევად მინერალს ჟადეიტი უწოდა დამურმა 1863 წელს. ჟადეიტის ქიმიური შედგენილობაა – $NaAl(Si_2O_8)$; SiO_2 -59.5%, Al_2O_3 -25%, Na_2O -15.5%; მინერალებია: CaO და MgO, ნატრიუმის ხშირად ჩაენაცვლება კალციუმი, ალუმინის-მაგნიუმი, რკინა, ქრომი. შლიფებში ჩანს, რომ ჟადეიტი გვაძლევს მონოკლინური სისტემის კრისტალებს. ჟადეიტი ჩვეულებრივ წარმოქმნის მკვრივ მონომინერალურ ქანს, ჟადეიტის, რომელიც თთქმის ჟადეიტისა, ან დიოფსიდ-ჟადეიტისაგან შედგება. სიმაგრე 6-7, სიკვრივე 3.300-3.600, მონატები ხიწვისებრი, ბლანტი, სინათლის გარდატეხა 1.654-1.667, ორმაგი გარდატეხა 0.013. ფერი : მწვანე, ნაკლებად თეთრი, ყვითელი, მოყავისფრო, ვარდისფერ-იისფერი, ნაცრისფერი. მწვანე ფერი ქრომის მინარევითაა გამოწვეული. ქრომის რაოდენობა გამჭვირვალე, ზურმუხტისებრ-მწვანე სახესხვაობაში არ აღვმატება პროცენტის მეასედს, ხოლო გაუმჯობესებულე სახესხვაობაში კწ. ქრომუდეიტში 7%-ია და მეტი. ჟადეიტი ნახევრად გამჭვირვალე ან შუქამტარია. ჟადეიტს ახალ მონატებზე არის მკრთალი. გაკრიალებულ ზედაპირზე, ცხიმოვანი.

ჟადეიტი მედწილად გვხვდება მკვრივი, მარცვლოვანი, ფარულკრისტალური, ბოჭკოვან-ფურცლოვანი მასების სახით, ახასიათებს დახლართულ-ბოჭკოვანი სტრუქტურა. მიუხედავად იმისა, რომ ჟადეიტი პიროქსენია, ხოლო ნეფრიტი-ამფიბოლი, მათი ქიმიური შემადგენლობა სხვადასხვაგარია; ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან სიმაგრით და ფიზიკური თვისებებით, გარეუნულად მათ შეირის მსგავსება ისე დიდია, რომ მათი ერთმანეთისგან გარჩევას დიდი გამოცდილება სჭირდება. ამის შესახებ ა.ე.ფერსმანი წერდა: „ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაქვს იშვიათი მოვლენა, სხვადასხვა შედგენილობის ორი მინერალის ძლიერი მსგავსება“. ნეფრიტის მსგავსად ჟადეიტს აქვს ფარულფრისტალური წვრილბოჭკოვანი სტრუქტურა, სადაც მიკროსკოპში გვაქვს პიროქსენის დახლართულ ბოჭკოვანი კრისტალები, ასეთი სტრუქტურის გამო მინერალს მაღალი სიბლანტე და სიმტკიცე, ისიც უნდა აღინიშნოს რომ, ჟადეიტს უფრო მარცვლოვანი სტრუქტურა აქვს, ვიდრე

დახლართულ-ბოჭკოვანი, რომელიც ასე დამახასიათებელია ნეფრიტისათვის. ჟადეიტის მარცვლოვანი აგებულება ჩანს შეუიარაღებელი ოვალით ან 10-20-ჯერ გადიდებისას.

ცნობილია შეუალედი მინერალები ჟადეიტ-დიოფსიდი, ჟადეიტ-გედუნბერგიტი. ჟადეიტის სახესხვაობანი: ქლორმელანიტი-მუქი მწვანე შავი ლაქებით, ჟად-ალბიტი (ალბიტური ჟადეიტი)-ალბიტისა და ჟადეიტის მუქი მწვანე აგრეგატი, აგრეთვე შავი ლაქებით (ზემო ბირმა). წინად ჟადის ქვეშ გაერთიანებული იყო ჟადეიტი ან ნეფრიტი, მაგრამ მაჟამად ჟადი ეწოდება მკვრივ, ნახევრად გამჭვირვალე, მწვანე ან მოყვითალო-მწვანე ფერის მინერალს, რომელიც შედგენილობით შეესაბამება გროსულარს (ტრანვაალის ჟადი), კეზუვიანს (კალიფორნიის ჟადი-„კალიფორნიტი“), სერპენტინს (სერპენტინული ჟადი), აგრეთვე სოსიურიტის.

ჟადეიტს იარაღების დასამზადებლად ადამიანი ნეოლითიდან იყენებდა. კოლუმბამდელ ცენტრალურ ამერიკაში ჟადეიტი ოქროზე მტერად ფასობდა. ეს იყო საკულტო ქვა. ჩვენს დრომდე გვატემალაში სამხერეთ ამერიკაში-პერუში, პანამასა და კოსტა-რიკაში პოულობდნენ მაიას კულტურის დროინდელი ჟადეიტის ამულეტებს და მხატვრულ ნაწარმებს. ჟადეიტისაგან დამზადებული საკულტო ნივთები ამჟობდა მექსიკის ტაძრებს. ჟადეიტსაც ჩინელები იუ-ს უწოდებდნენ და იყენებდნენ სამკაულებისათვის, ტანისამოსის შესამებად და მხატვრულ ნაკეთობათათვის. ჩინელების აზრით ჟადეიტი იყო წინამორბედი ყველა ძვირფასი ქვისა და სიმბოლო ხუთი მთავარი სათორებისა: კეთილმოწყალებისა, თავმდაბლობისა, მამაცობისა, სამართლიანობისა და სიბრძნისა. ვ-პეტროვი აღწერს შანხაის ერთ-ერთ ტაძარს, სადაც დაცულია 100 წლის წინათ ჟადეიტისაგან გამოკვეთილი ბუდას ფიგურა, სიმაღლე 190 სმ, სიგანე 134 სმ.

ჟადეიტს ქვალის ქვას უწოდებდნენ, მკურნალობდნენ მკერდის ტკივილს, სახელწოდებაც აქედან მიიღო. ფიქრობდნენ რომ ჟადეიტის ფხვნილი წყალთან ნარევი არის მძლავრი საშუალება ნებისმიერი შინაგანი ავადმყოფობის საწინააღმდეგოდ, ამაგრებს სხეულის აგებულებას, იცავს დაღლილობისაგან.

ჟადეიტი კარგად კრიალდება, ლამაზია და მტკიცე კაშკაშა მწვანე ფერის ნახევრად გამჭვირვალე და გაუმჭვირვალე ქვაბს ამუშავებენ კაბოშონებად და ამზადებენ მძივებს. ჟადეიტისაგან მზადდება: ბეჭდები, საყურეები,

მანიაქები, გულქანდები, ღილები, თასები, ლარნაკები, ზარდახშები, საწერი მოწყობილობა. 1980 წელს რანგუნში (ბირმა) ძვირფასი ქვების გამოფენა-გაყიდვაზე გამოტანილი იქმ 750 კარატის წონის ზურმუხტისფერი, ნახევრად გამჭვირვალე ჟადეიტი, შეფასებული დაახლოებით ორ მილიონ ამერიკულ დოლარად. ჟადეიტის სახელწოდებით ხშირად იყიდება სხვა ქვები: აფრიკაში-გრანატის მწვანე სახესხვაობა, ავსტრალიაში-ქრიზოპრაზი, ინდოეთში-მწვანე ავანტიურინი, კალიფორნიაში-სერპენტინი ან ვეზუვიანი.

ჟადეიტის წარმოშობის შესახებ არსებობს მოსაზრებანი: 1.მაგმური, 2.მეტამორფული, 3.ჰიდროთერმულ-მეტასომატური. ჟადეიტი „მადალი წევის“ მინერალია, ხოლო თითქმის იმავე შედგენილობის მინერალი ალბიტი-, დაბალი წევისა“. არსებობს მოსაზრება, რომ ჟადეიტი წარმოშეა პლაგიკოლაზიტიდან მეტამოპფიზმის პროცესში მადალი წევისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებში. ყველგან ასოციაციაშია კვარცთან, სერპენტინთან, გრანატებთან, ქარსონ და სხვა. სხვა შემთხვევებში ის გვხვდება ლინზისებრი ან ძარღვისებრი სხეულების სახით.

ჟადეიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბადოა ბირმაში კაჩინის მთებში, სერპენტინიტებში, მდინარე ურუს ქვიშრობებში. ბირმაში არჩევენ ჟადეიტის შემდეგ სახეობებს: I-იმპერიალი-ზურმუხტისებრ მწვანე, გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე, II-კამერშიალი-მწვანე, გაუმჭვირვალე ფონზე მწვანე ფერის ნახევრად გამჭვირვალე ძარღვებითა და ლაქებით, III-უტილიტი-კაშაშა მწვანე გაუმჭვირვალე სახეობა. ბირმის ჟადეიტი სავსებით სუფთაა, მინარევებს მოკლებულია, იქ სადაც რეინის სნანარებს ჩაუჭონია, მინერალისათვის მიუცია უფრო ლამაზი მოწითალო-ყავისფერი ელფერი. ჟადეიტის საბადოები ცნობილია ჩინეთში (სინცზიანი, ტიბეტი, იუნანი), იაპონიაში (კოტაკი), ახალ ზელანდიაში, მექსიკაში, გვატემალაში, აშშ-ში (კალიფორნია), ყაზახეთი, ბალხაშის ტბის ჩრდილოეთით, პოლარულ ურალში.

ამჟამად ცნობილია სინთეზური ჟადეიტი მიღებული ნატრიუმის სულფატისა და კარლინის შედნობით 900 გრადუს ტემპერატურაზე, ძლიერ დიდი (20000 გბ/სმ²) წნევის ქვეშ.

ლაუვარდი

ლაუვარდი ანუ ლაზურიტი (ლაპის-ლაზური) I-რიგის სანახელავო ქვაა. ძველი ხალხები ლაუვარდს ცის ქვას

უწოდებდნენ. საქართველოში მას „ცაფერი“, „ცისფერი“ ეწოდებოდა. ქართული სახელწოდება „ლაჟვარდი“ სპარსული „ლაჟვარდი“-დან მომდინარეობს, ეს უკანასკნელი კი არაბული „აზული“-დან მომდინარეობს, რაც ლურჯ ცას ნიშნავს.ჩვენს ერამდე V-I საუკუნეებში მას საფირონს უწოდებდნენ. პლინიუს უფროსი წერდა „ბუნების ისტორია“-ში, რომ „საფირონი ანათებს ოქროს მსგავსად, ის ლაჟვარდის ფერია“. სახელწოდება ლაპის-ლაზური ლათინურად „ლაჟვარდოვან ქვას“ ნიშნავს. ლაპის-ლაზურის ქვეშ იგულისხმება არა მინერალი, არამედ ქანი რომელშიც, მთავარ შემადგენელ ლაზურიტან ერთად მონაწილეობს სხვა მინერალებიც- კალციტი, დიოფსიდი, ჰაიუნი, ქარსები, ამფიბოლები, პირიტი, ისე რომ, ლაპის ლაზული არ შეიძლება ლაზურიტის სინონიმად ჩაითვალოს. ლაჟვარდის ქიმიური შედგენილობაა

6Na[AlSi₄]Ca₂[SO₄]S. თეთრი კალციტი (მაგ. ჩილი, ბაიკალისპირეთი) აუარესებს ლაჟვარდის ხარისხს, ხოლო პირიტის წვრილი ჩანართები პირიქით ალამაზებს ქვას და ამასთან ერთად მიუთითებს მის ბუნებრივ წარმოშობაზე. ვარსკვლავისებრი პირიტის ჩანაწინწკლებიანი ლაჟვარდი ლამაზია და იშვიათი. ასეთ ქვას პლინიუსმა უწოდა „საფირონი ოქროს წერტილებით“. საერთოდ კი უნდა აღინიშნოს ის, რომ სულფიდების სიჭარე აუარესებს ქვის ფერს, აძლევს მას არასასურველ მწვანე ელფერს. ლაჟვარდის ფერი მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია გოგირდის რაოდენობაზე რომელიც 0.5-დან 0.7%-მდე იცვლება.

ლაჟვარდის სიმაგრეა 5.5-6%, სიმკვრივე 238-2.420, სინათლის გარდატეხა 1.502 (მტრედისფერი), 1.505 (ლურჯი). ელვარება აქვს მინისებრი, მონატეხი წვრილნიურარისებრი, მარცვლოვანი გაუმჭვირვალეა, კრისტალდება კუპურ სინგონიაში, კრისტალდები კუბები, ოქტაედრები, ძლიერ იშვიათია, ჩვეულებრივ გახევდება ქანში ჩანართებისა და წვრილმარცვლოვანი, მთლიანი, მკვრივი მასების სახით.

ქვის დირხება და სილამაზე მის ფერშია, რომელიც განსაკუთრებით მკვეთრად ჩანს მზის სინათლეზე. კა. ფერსმანი წერდა: „დღის სინათლეზე კაშაშა, ელვარება ლაჟვარდი, სანთლის ან ელექტრო განათებაზე ხდება მუქი და პირქუში“. ლაჟვარდის ტიპიური ფერია-კაშაშა მუქი ლურჯი. გვხვდება კიდევ მომწვანო-ლურჯი, მტრედისფერი, ნაკლებად მოწითალო იისფერი და მწვანე. იგი თითქმის ყველა ფერით ელვარებს შუაღლის სილაჟვარდიდან დამის მუქლურჯამდე;

ამიტომაა რომ, იგი სან კაშაშა ლურჯია, თითქოს იწვის ლურჯი ცეცხლით, სან მტრედისფერია ფირუზისფერ ტონამდე, სან კი ლამაზი, შავი, ზოგჯერ კი მოთეთრო ლაქები გადადის ჭრელ და მრავალფეროვან სახეებში. იუვილერის მიერ ყველაზე ლამაზ სახესხვაობად აღიარებულია ლაჟვარდის მუქი ლურჯი ფერი ოქროსფერი პირიტის ჩანართებით. აღმოსავლეთის ქვეყნებში არჩევნ ბადახშანის ლაჟვარდის სამ სახესხვაობას: ყველაზე ძვირფასი „ნილი“ მუქი ლურჯი ფერია, -„ასმანი“- ცისფერია, ხოლო დაბალი სარისხის „საბცი“- მომწვანო- მოლურჯო ფერისაა.

გაკრიალების კარგი უნარისა და ლამაზი ფერის გამო ლაჟვარდი უმკელესი დროიდან ერთ-ერთ გამორჩეულ ქვად ითვლებოდა. „ეს შესანიშნავი ცისფერი ქვა-წერს აკად. ა-ფეხსმანი,- შვიდი ათასი წლის განმავლობაში ატარებს მთელი კაცობრიობის კულტურის ისტორიას.“ლაჟვარდის ღირებულებას ხშირად ოქროს უტოლებდნენ.

ლაჟვარდს სამკაულად იყენებდნენ ჯერ კიდევ წინა ისტორიულ დროში. ძველ ეგვიპტეში, ჩინეთში, მესოპოტამიაში, შეა აზიაში, აგრეთვე ძველ საბერძნეთში, რომში ამ ქვიდან ამზადებდნენ სამკაულებს, ამულეტებს, ქანდაკებებს. რენესანსის ეპოქაში ლაჟვარდიდან გამოკვეთდნენ ფიალებს, ლარნაკებს და სხვა დეკორაციულ ნაწარმს. შეა საუკუნეებში ეკროპის სასახლეები, ციხე-დარბაზების კედლები და სვეტები ხშირად ლაპის-ლაზულით იყო მოპირკეთებული.

ლაჟვარდი გამოყენებულია სანკტ-პეტერბურგში ზამთრის სასახლისა და პეტერპოლის დიდი სასახლის კედლების მხატვრული მოპირკეთებისათვის. ლაჟვარდისაგან დამზადებული ლარნაკები, მაგიდის თავები-„ლაზურიტული ვარსკვლავები“, ტორშერები და სხვ. ერმიტაჟში დაცულ ქვის ნაკეთობათა სამკაულს შეაღენს. ცნობილია რომ სანკტ-პეტერბურგში ისაკის ტაძრის სვეტების მოპირკეთებისათვის გაოყენებულია ბადახშანის ლაჟვარდი-იისფერი-ლურჯი ქვა.

როგორც ძველი სამყაროს, ისე შეა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში ლაჟვარდს იყენებდნენ ძვირფასი სამხატვრო საღებავის-ულტრამარინის დასამზადებლად. ულტრამარინი გამოირჩევა შესანიშნავი ლურჯი ფერით. ამ სადებავით დახატული სურათები ფერს არ იცვლის. XIV საუკუნეში ესპანეთის მავრიტანულ მმართველთა სასახლე ალჰამბარი მოხატული იყო ულტრამარინით. ცნობილია, რომ ლეონარდო და ვინჩი, რაფაელი, ტიციანი და

სხვა ოსტატები სურათების დასახატავად ხშირად იყენებდნენ ულტრამარინს. ულტრამარინის მისაღებად შედარებით დაბალი ხარისხის ლაქვარდს ფხვნილად აქცევდნენ, გარეცხვით აშორებდნენ მინარევებს, მიღებულ პუდრისებრ მასას ურევდნენ ფისს, ცვილს, ან ზეოს და და ამზადებდნენ ძვირფას სამხატვრო საღებავს. ლაქვარდის ფქვილიდან ამზადებდნენ აგრეთვე აკრამიკულ ასტას, ისევ ლაქვარდის იმიტაციისათვის. შესაუბრების მინამძერები მინის ჭურჭლის ზედაპირის ორნამენტებისათვის იყენებდნენ ლაქვარდის პუდრს. ძველ ეგვიპტეში ლაქვარდის იშვიათობის გამო გამოიგონეს ხელოვნური ასტა, რომელიც თითქმის არ განირჩევა ნამდვილი ლაზურიტისაგან.

ჩვენს დღეებში ლაქვარდისაგან აკეთებენ სამკულებს: ბეჭდებს, საყურებებს, კულონებს, მმივებს, საფერფლებს, სამშვენისებს და სხვა. საიუველიროა მკარივი, მუქი ლურჯი, ღილილოსფერი და ისტერი ლაქვარდი. არჩევენ I, II და III ხარისხის საიუველირო ლაქვარდს. მისი უმაღლესი ხარისხის ზომაა $15 \times 15 \times 15$ მმ, დანარჩენი ხარისხებისა- $11 \times 10 \times 10$ მმ. დასაშვებია ზედაპირის ფართობის 5-15%-ზე თეთრი, მტრედისფერი და ნაცრისფერი ლაქები. პირიტის ჩანართები არ ითვლება დაფარებად. ლაქვარდის ნამცეცებს იყენებენ მოზაიკისათვის.

ლაზურიტი არამდგრადია მაღალი ტემპერატურის, წნევის, ცხელი წყლების, ჟავების და საპნის მიმართ.

ლაქვარდის ბუდობები გახვდება მხოლოდ მეტამორფულ კირქვებში-მარმარილოში, ძარღვების, ლინზების, ნებისმიერი ფორმის ბუდეების სახით. ლაქვარდის წარმოშობა დაკავშირებულია გაზებისა და ორთქლის დიდი რაოდენობით შემცელი გრანიტული მდნარის კირქვებზე მოქმედებასთან.

ისტორიულ წარსულში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV ათასწლეულის შესანებიდან, ცივილიზებულ მსოფლიოს ლაქვარდს აწოდებდა ავდანეთში ბადახშანის პროვინცია, რომელიც მდებარეობს პინდიუშის დასავლეთ ფერდობზე. ლაქვარდი უწესო ფორმის ლინზებისა და ძარღვები სახით გვხვდება კრისტალურ კირქვებში და წარმოადგენს კონტაქტურ-მეტამორფული პროცესების პროდუქტს. საუკეთესო ბადახშანური ლაზურიტი განირჩევა არაჩვეულებრივი მდიდრული მუქი ფერებით, ამ ფონზე ლამაზად მბრწყინავი პირიტის კრისტალებით. გვხვდება ნაკლები ღირებულების მტრედისფერი და კიდევ უფრო ნაკლები-მომწვანო სახესხვაობანი. აქედან გრცელდება ლაქვარდი მსოფლიოს

მრავალ ქვეყანაში. ავღანეთში ლაუგარდის მოპოვება მაჟამადაც წარმოებს: ბადახშანში 1957 წლიდან მოქმედებს სახელმწიფო გაერთიანება ლაუგარდის მოსაპოვებლად.

ბადახშანის ლაუგარდის ნაკეთობანი აღმოჩენილია ჩენეს ერამდე 4 ათასი წლის წინანდელ ეგვიპტის სამარხებში. ძველ ეგვიპტეში ლაუგარდისგან ამზადებდნენ ამულეტებს, სკარაბეუსებს, ქანდაკებებს. საუკუნეების მანძილზე ლაუგარდისაგან ამზადებდნენ სამკაულებს, დეპორაციულ ფიალებს, ლარნაკებს, ზარდახშებს, სარკის ჩარჩოებს, სამშვენისებს. იუენებდნენ მოზაიკისათვის. XIX საუკუნიდან ლაუგარდის თხელი ფირფიტებით აწარმოებდნენ სვეტების, ბუხრების და სხვა მოპირკეთებას.

ბირმაში ლაუგარდი ცნობილია მოგოკის რაიონში; აქ გახვდება ინდიგოსებრ ლურჯი და თეთრი სახესხვაობა. ქანი ლაუგარდის გარდა შეიცაგს სოდალიტს, პიროქსენს, კოლასტონიტს, სკაპოლიტსა და კალციტს. ჩილეს ლაუგარდი დაკავშირებულია თეთრ და ნაცრისფერ კირქვებთან, ცნობილია ქვიშრობებიც. ჩილეს ლაუგარდი მკრთალი მწვანე ფერისაა, ხშირად დასერილია თეთრი ზოლებით.

1785 წელს ბაიკალის ტბის ახლოს აღმოჩენილ იქნა ლაუგარდის ბუდობი, 1851 წელს აღმოჩენილ იქნა ლაუგარდის 7 ძირითადი საბადო მდსლუდიანებს სათავესთან. აქ კამბრიულამდელი ასაკის დისლოცირებულ გნეისებს შორის კრისტალურ კირქვებში გახვდება ლამაზი, მუქი ლურჯი ფერის ლაუგარდის ლოდები, ხშირი ჩანართებით, რაც ქვას აძლევს ზოლიან ან ლაქებიან სახეს. ბაიკალის ლაუგარდი ბადახშანის ლაუგარდთან შედარებით უფრო დია ფერისაა, ნაზი და რბილი. თუ ბადახშანის ლაუგარდის ფერთა სიმძიდრე განსაკუთრებით მზის სინათლეზე ჩანს, ბაიკალის ლაუგარდი კარგია საღამოსაც, როდესაც მოლურჯო ფერს უერთდება იისფერი.

1930 წელს ლაუგარდის ბუდობი აღმოჩენილ იქნა პამირზე. აქ ზღვის დონიდან 3500 მ.-ის ლიადუარ-დარიის, ე.ი., ლაუგარდის მდინარის ხეობის გავლით თითქმის 5000 მეტრის სიმაღლეზე, მყინვართა სამეფოში, თოვლივით თეთრ მარმარილოში ძარღვებისა და ბუდეების სახით გეოლოგებმა იპოვეს კაშკაშა ლურჯი და ნაზი ლაუგარდი, რომელსაც აქვს ნაზი გადასვლები იისფერ და მწვანე ტონებში, ჭარბობს მუქი ლურჯი სახესხვაობანი.

უკანასკნელ ხანებში, იმიერკარპატებში, სოფელ დელოვოესთან, მარმარილოს კარიერებში აღმოაჩინეს კაშკაშა

ლაურჯი ლაუგარდის დიდი ბუდობი, რომელიც გაპრიალების შემდეგ ფერების სიღრმითა და ტონების სიწმინდით ბადახშანის ლალის დირსებისაა.

ლაუგარდის მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ბუდობები ცნობილია ინდოეთში, ირანში, თურქეთში, იტალიაში-ვეზუვთან ახლოს, გვხვდება აგრეთვე აშშ-ში.

როგორც სასამაცაულო მინერალი ლაუგარდი საქართველოში ანტიკური დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ 1871 წელს ბაიერნმა მცხეთაში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების დროს იპოვა ბრინჯაოს, ოქროს, ვერცხლის ქინძისთავები შემკული მარჯანით, მარგალიტითა და ლაუგარდით. ა.ზახაროვის, მ.მაქსიმოვას, მ.ლორთქიფანიძის მიერ საქართველოს მუზეუმში აღწერილ გემებს შორის ხშირად გვხვდება ლაუგარდი. ლაუგარდის მრავალფეროვან გამოყენებაზე მეტყველებს მცხეთა-არმაზისხევში ჩატარებული გათხრების დროს მოპოვებული მასალები. აქ ოქრო საყურებში მძივებს შორის გვხვდება ლაუგარდიც (კატ. 208,215). ოქროს ბრტყელი სამაჯურის მუხლებში (კატ. 229) გვაქვს ლაუგარდის და მარგალიტის მონაცემება.

ოქროს საყურებში, სამჯურებში მძივებს შორის გვხვდება ლაუგარდი. სამთავროს სამაროვანიდან ადრეფეოდალური ხანის მატერიალური კულტურის ძეგლებს შორის ქინძისთავების შესამცობად გამოყენებულია ლაუგარდი. ამავე პერიოდის უჯარმის ციხედარბაზის ერთ-ერთი ნაგებობის დრმა ფენაში ნაპოვნია ლაუგარდისაგან გამოთლილი საკინძის თავი, ბროჭეულის კვავილის მოვანილობისა. შუა საუკუნეებში ჩვენში ლაუგარდს საღებავადაც იყენებდნენ. ფ-გორგიჯანიძის ცნობით XVI საუკუნეებში ვარძიაში, ერთ-ერთი ოჯახის კედელზე „სახენი კაცისა და ანგელოზისა“ ლაუგარდით ყოფილა დახატული. ამ ცნობას ადასტურებს სპარსელი ისტორიკოსი ჰასან ბეგ რუმბლუც, რომ ვარძიაში „კედელი შიგნით მოუხატავთ ოქროთი და ლაუგარდით“.

ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით XVIII საუკუნეების დასაწყისში თბილისში „მეფემან ვახტანგ ადაშენა სახლი შვენიერი, სრულიად სარეკითა და მოოქროვილი დიდი მხატვრობითა, ლაუგარდითა და მარმარილოს კედლითა, შემუსრეს ოსმალთა“.

ძველ ქართულ ხელნაწერებში საკმაოდ დაწვრილებითაა დახასიათებული ლაუგარდი. აღწერილია ბადახშანის ბუდობიდან მოპოვებული ლაუგარდის სახესხვაობანი,

ლაჟვარდის დამუშავების მთელი ტექნოლოგიური პროცესი. ლაჟვარდი ხშირადაა მოხსენებული მზითვის წიგნებშიც.

შხატვრულ ლიტერატურაში ძველი დროიდანვე ლაჟვარდი იყო ლურჯი ფერის, ცის ფერის სიმბოლო: „ვეფხისტყაოსანში“ ლაჟვარდი მწუხარების ფერია:

„ვარდი ჭინებოდა, ღრეობლა ალვისა შტო ირხეოდა, ბროლი და ლალი გათლილი ლაჟვარდად გარდიქცეოდა“. (სტრ.954)

გალაქტიონისათვის ლაჟვადი საყვარელი ქვაა-ცისფერი და ძვირფასი. ლაჟვარდი ამჟამად არის უნიშვნელოვნები საიუველირო, სანახელავო და მოსაპირკეთებელი ქვა. წარმოადგენს ნედლეულს ლურჯი ფერის საღებავის ულტრამარინის მისაღებად.

ამაზონიტი

ამაზონიტი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა. მისი სახელწოდება დაკავშირებულია მდინარე ამაზონთან, სადაც პირველად იპოვეს ამ ქვის კენჭები, თუმცა შემდგომი ძებნით ეს ქვა იქ აღარ აღმოჩნდა:

ამაზონიტი კალიუმიანი მინდვრის ჰპატმის მიკროუკლინის სახესხვაობაა, მისი ქმიმიური შედგენილობა $KAlSi_2O_8$, K_2O -16.9%, Al_2O_3 -18.49%, SiO_2 -64.7%. ხშირად შეიცავს ნატრიუმს, მინარევების სახით ზოგჯერ დიდი რაოდენობით გახვდება რკინა, მაგნიუმი, რადიოგრანული ტყვია, რუბინიუმი და ცეზიუმი. რუბინიუმის უანგის რაოდენობა ზოგჯერ 3.1%-ს აღწევს. კრისტალდება ტრიკლინურ სინგონიაში, კრისტალები მეტწილად პრიზმულია. ილმენის მთებში ცნობილია დიდი ზომის კრისტალები. ჩვეულებრივ გახვდება მთლიანი მკვრივი მასების სახით. ამაზონიტის სიმაგრეა 6-6,5 სიმკვრივე 2.560-2.580, ტკებადობა სრული, მონატეხი უთანაბრო, საფეხურისებრი. ელვარება მინისებრი, გაუმჭვირვალეა, სინათლის გარდატეხა 1.522-1.530, ორმაგი გარდატეხა 0,008 დისპერსია 0,012 ფერი: მწვანე, მომტრედისფრო მწვანე. ამაზონიტის მწვანე ფერი ხშირად არაერთგვაროვანია, აქვს თეთრი ან ყვითელი ლაქები-ძარღვები, რაც დაბლა სწევს ქვის ხარისხს. ვარაუდობენ, რომ მწვანე ფერი გამოწვეულია კალიუმის იონების ნაწილობრივი რუბინიუმის იონებით ჩანაცველბით. ფერს კარგავს გახურებით და აღადგენს რენტგენის სხივებით.კრიალდება ბრტყელ ფირფიტებად და კაბომონებად. ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში, ცენტრალურ და

სამხრეთ ამერიკაში ადრეული კულტურის ეპოქაში ამაზონიტს იყენებდენენ მმივებისათვის, ამულეტებად. ამ ქვისაგან ეკატერინბურგისა და პეტერბურგის ქვის საჭრელ ფაბრიკაში ამზადებდნენ დიდი ზომის ლარნაკებს, რომელნიც დაცულია ერმიტაჟში. ამჟამად ამაზონიტის მოპოვება წარმოებს კოლის ნახევარკუნძულზე (კიევის დასაველთით, სადაც ცერის მიხედვით გამოყოფენ თოხ სახესხვაობას). ამაზონიტის იყენებენ ქვის მხატვრული ნაკეთობათათვის (ლარნაკები, საფერფლები, ზარდახშები და სხვ.) , სიუველირო ნაწამრისათვის (ბეჭდები, გულქანდები, სამაჯურები, მმივები და სხვ.) როგორც მოსაპრიალებლი ქვა ამაზონიტური გრანიტის საბადო ცნობილია ყაზახეთში-მაიკულში, ხოლო დღლეკორატიულ-მოსაპრიალებელი და ნაწილობრივ საანხელავო ქვა-ტურნაგაში.

ამაზონიტი გამოყენებულია სტრონციუმის მეთოდით აბსოლიტური ასაკის განსაზღვრისათვის.

ამაზონიტი პეგმატიტური ძარღვების მაღალალია, გვხვდება პეგმატური ძარღვების ცენტრალურ ნაწილში ტუტე გრანიტებისა და გრეიზენებში. გენეტიკურად პასუხობს E-F გეოფაზას. ამაზონიტი მეტასომატური წარმოშობისაა მიკროკლინის ამაზონიტიზაცია მეორეული პროცესია. ვ. ვერნადსკიმ ექსპერიმენტულად დაადგინა, რომ ამაზონიტის ფერი დამოკიდებულია მინერალში რუბიდიუმის უნგის რაოდენობაზე. ქანებს შორის ამაზონიტის არსებობა მიუთითებს ტოპაზის, კვამლა კვარცის არსებობას(ილმენის მთები, მადაგასკარი)ურალის ტოპი - აკვამარინის შახტებში ხშირად გვხვდებოდა ამაზონიტის ლამაზი ფერის ქვები, გვხვდება ფირუზის ფერი, ხან ნაზი მწვანე. მხოლოდ ამაზონიტის ქვაშია ილემენის ტოპაზის გამჭვირვალე აქვამარინის ლურჯი მწვანე კრისტალები.

ილემენის მთებისა და კოლის ნახევარკუნძულის გარდა ამაზონიტი ცნობილია ბაიკალისპირეთში, პამირში. მისი მნიშვნელოვანი საბადო არის აშშ-ში (კოლორადო, ბრაზილიაში, ინდოეთში, მადაგასკარზე, ნამიბიაში).

როდონიტი

როდონიტი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა. სიტყვა როდონ ბერძნულად ვარდს ნიშნავს . ქიმიური შედგენილობა (*MnCa*)*SiO₃*; MnO-30-46%, CaO-4-6.5%, FeO-2-12%, SiO₂ -45-48%

მინარევები, Al_2O_3 , ZnO , MgO და სხვა. როდონიტი კრისტალდება ტრიკლონურ სინგონიაში, კრისტალები ფირფიტოვანი, ზოგჯერ პრიზმულია, მაგრამ იშვიათი, გვხვდება მთლიანი მკვრივი მასების და მარცვლოვანი აგრეგატების სახით. სიმაგრე 5,5-6 სიმკვრივე 3.570-3.760. ელვარება აქვს მინისებრი ტკებადობის სიბრტყეზე სადაფისებრი ელავარებით. გაუმჭვირვალე, ავსტრალიაში ცნობილია გამჭვირვალე სახესხვაობა თხელ ფირფიტებში შუქბამტარია სინათლის გარღლატება 1.733-1.6744, ორმაგი გარღატება 0,011 ფერი: მუქი ვარდისფერი, ხორცისფერწითელი შავი ჩანართებით, პლეოქროიზმი მაფიო ვარდისფერწითელი, წითელი მოყითფალო. სახესხვაობა ფაულერიტი ძლიერ ყავისფერი ან ყვითელი ელფერით. როდონიტს ურალში უწოდებენ ონდეცს. ურალის როდლინიტის მთლიან მასაში სშირად გვხვდება ლალისებრი წითელი კაშაშა „ბუდეები“ ამიტომ, ურალელი ქვის მთლელები ამ ქვას უწოდებენ ლალის შპატს. როდონისტისათვის დამახასიათებელია მანგანუმის ჟანგის შავი ფერის ძარღვები და დენდრიტები ვარდისფერ ფონზე, წვრილი განტოტებული ძარღვები ჰქმნიან რთულ ნახატებს და ნაყშებს-ლამაზ პეიზაჟებს, რაც აუმჯობესებს ქვის დეკორატიულობას.

ურალის ორლეცხაც როდონიტს უწოდებენ, მაგრამ იგი საკუთრივ როდონიტის გარდა შეიცავს მანგანუმიან მინერალებს როდოქროზიტს, სპესარტინს, ბუსტამიტს (მანგანუმიანი სილიკატი) აქ მანგანუმიანი მინერალები გარდაიქმნებიან მანგანუმის შავ და მუქ-მურა ჟანგებად. ფერების სხვადასხვაობა ურალის ორლეცს აძლევს განუმეორებელ სიმშენიერებს და ამით ის განსხვასდება სხვა ბუდობების როდონიტისაგან. ორლეცის თითოეული ნაწარმი სავსეებით განუმეორებელია თავისი განსაკუთრებული ნაყშებით, პეიზაჟებით.

ფერადოვანი ტონების მიხედვით ფერსმანი გამოყოფს როდინიტის ოთხსახესხვაობას: 1. ჩვეულებრივ ვარდისფერი და წითელი ვარდისფერი, მანგანუმის შავი ნემსისებრი და დენდრიტული სახეებით; 2 წითელი, ძლიერი კაშაშა თითქმის გარანატის ტონის როდონიტი; 3. როდონიტი ღრუბლისებრი ტონებით, ვარდისფერი, მურა ნაცრისფერ ტონებზე ოდნავი გადასვლებით; 4. ზოლებრივი (ეშმის ტიპის) ვარდისფერი წითელი, ყავისფერი, ნაცრისფერი და შავი ზოლების მორიგეობით. ქმიტი შედგენილობის მიხედვით არჩევენ ა) რეკინიან როდონიტის, რომლებიც შეიცავს რკინას

მნიშვნელოვანი რაოდენობით (რკინა უკლის როდონიტში მანგანუმს; ბ) ფალუერიტი-თუთიის შემცველი როდინიტი.

როდინიტის როგორც სანახელავო ქვას ორ სარისხად ჰყფენ: პირველ სარისხს მიეკუთვნება ვარდუისფერი, ჟოლოსფერი ერთი ტონის ქვები ლაქებით, დასაწვებია მანგანუმის ჰიდროჟანგის დენდრიტები ქავის ზედაპირის არა უმეტეს 30%-სა მეორე სარისხის მიეკუთვნება ამავე თვერის როდინიტი, მაგრამ დენდრიტების და ლაქების ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს ქვის ზედაპირის 20%-ს

ლამაზმა ფერმა, საუცხოოდ გაკრიალების უნარმა განსაზღვრა როდინიტი როგორც მაღალი დეკორატიული სანახელავო მოსაპირკეთებელი და საიუველირო მასალა. ბეჭდებში, გულქანდებში ჩასასმელად არჩევნ ჟოლოსფერ, ნახევრად შუქამბარ როდინიტს, ხოლო ქვასაჭრელ ნაწარმთათვის (ლარნაკები, ზარდახშები და სხვა) არა თანაბრად შეფერილ, მანგანუმის უანგის დენდრიტებიან სახესხვაობას (აკიზაუკერი).

ურალის როდინიტი (ორლეცი) ცნობილია მე-18 საუკუნის დასასრულიდან ა(აღმოჩანილ იქნა 1798 წელს). იგი მაღალაკიტის თანაბრად ურალის სიამაყეა. ამ ქვის ნაწარმმა გაავრცელება პოვა XIX-XX საუკუნეში; ის ფართოდ იყო გამოყენებული ქვასაჭრელ ხელოვნებაში, როგორც მაღალი დეკორატიული სანახელავო ნაწილობრივ მოსაპირკეთებელი და საიუველირო ქვა. XIX საუკუნის შემდეგ სანებიდან ეს ლამაზი ქვა ფართოდ იყო გამოყენებული რუსულ ქვასაჭრელ ხელოვნებაში. ამ ქვისგან დამზადებული ლარნაკები, ფიალები დაცულია ერმიტაჟში. მსოფლიოში ცნობილია 280 სმ სიმაღლის როდინისტის ტორშერი, რომელიც ამშენებს ერმიტაჟის საპარადო კიბეს, იქვე დაცულია ოვალური ლარნაკი, (სიმაღლით 85 სმ, დიამეტრი 185 სმრომელიც წარმოდგნილი იყო 1870 წელს. სანკტ-პეტერბურგის პეტრეპავლეს ტაძარში არის 17 ტონა როდინიტიდან გამოთლილი შვიდი ტონის საკოფაგი. როდინიტითაა მოპირკეთებული მოსკოვის მეტროპოლიტენის „მაიაკოვსკაიას“ სადგურის ინტერიერი, მოსკოვის კრემლის ერთ-ერთი დარბაზი

ამჟამად როგორც საიუველირო ქვას ამჟამებენ კაბოშონებად, საუცხოოდ ნაწარმისათვის -ჩასასმელად. ამზადებენ ფიალებს, ლარნაკებს, საწერ მოწყობილობებს და სხვ. იყენებენ როგორც დეკორატიულ-მოსაპირკეთებელ ქვას და ა.შ.

როდონიტი არის მანგანუმშემცველი ვულკანოგენურ-დანალექი ფორმაციის რეგიონული მეტამორფიზმით წარმოქმნილი. იგი დაბალტემპერატურიანი მინერალია. გვხვდება მანგანუმით მდიდარ ჰიდროთერმულ და მეტამორფულ წარმონაქმნებში, კრისტალურ ფიქლებში, ზოგჯერ კავშირშია კვარციტებთან და ემასთან. იგი ასოციაციაშია მანგანუმის შემცველ მინერალთან როდოქროზიტთან, სპესარტინთან, ტეფროიტთან, გრანატებთან. კვარცთან და სხვ. შეიძლება შეგვეშალოს როდოქროზიტთან.

როდონიტის ყველაზე დიდი საბადო მდებარეობს ურალში ეკატერინბურგის ჩრდილო-აღმოსავლეთი სიდელნიკოვსკოეს საბადო. როდონიტი მოქცეულია კვარციტებსა და თიხა ფიქალებს შორის 2,7 მ სიძლავრის ძარღვების (ლინზების) სახით; ურალში პერსპექტიულია როდონიტის კრურგანოვგარეს საბადო. როდონიტი ცნობილია უკრაინაში (ქარპატები), აღმოსაველთით-წყნარი ოკეანის სანაპიროზე.

როდონიტის მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი საბადოები ცნობილია აშშ-ში (ნიუ-ორკისა და ნიუ-ჯერსის შტატებში), ინგლისში, შვეიცარიაში, იტალიაში, ინდოეთში, იაპონიაში, ავსტრალიაში.

მალაქიტი

მალაქიტი პირველი რიგის სანახელავო ქაა. ერთ-ერთი ულამაზესი მინერალია, ფერით, ელფარებით, იგი სიცოცხლით სავსეა. სახელწოდება მალაქიტი ამ მინერალს უწოდა ჩვენი წ.დ. 77 წელს პლინიუსმა მწვანე ფერის გამო და წარმოსდგება ბალბის ბერძნული სახელწოდებიდან „მალვა“ მინერალის ფერის ამ მცენარის ფურცლებთან მსგავსების გამო. ქიმიური შედეგნილობა $Cu_2[CO_3]_2(OH)_2$, CuO-71.95% (CuCO₃-57.4%), CO₂-19.9%, H₂O-8.15%, მცირე რაოდენობით მონაწილეობს CaO, Fe₂O₃ ზოგჯერ ასევე მცირე რაოდენობით გვხვდება Zn, K, P₂O₅, SiO₂. მალაქიტი კრისტალდება მონოკლინურ სინგნიაში, კრისტალები მცირე ზომისაა, პრიზმული ან ნებისმიერი. ჩვეულებრივ გვხვდება მკვრივი, ფარული და წვრილკრისტალური, თირკმელისებრი, მტევნისებრი, ნაწვეთარი, სტალაქტიტისებრი, ქერქისებრი, ბოჭკოვანი, სხივური აგრეგატების სახით. მიწისებრ სახესხვაობას სპილენძის მწვანეს უწოდებენ. სიმაგრე 3,5-4, სიმკვრივე 3,750-3,950, ტკებადობა სრული, მონატები ნაჭუჭისებრი, ხიწვისებრი,

გაუმჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1,656-1,909, ორმაგი გარდატეხა 0,254. ელგარება აქვს მინისებრი ალმასურამდე, ბოჭკოვან აგრეგატებს აქვს. აბრუშუმისებრი ელგარება, გაერიალებულ მალაქიტს აქვს ხავერდოვანი ელგარება ფერი: ლია მწვანე, ზურმუხხისებრი, მუქი მწვანე, შავი მწვანე; მალაქიტის ფერია ნაზი მწვანე სხვადასხვა ალფერით - კაშაშა მწვანედ თითქმის უფერულამდე, ზოგჯერ მტრედისფერი და მოშავო მწვანეც. პლეოპროზმი ძლიერი უფერულიდან მწვანე.

მალაქიტი განივ ჭრილსა და გაერიალებული ზედაპირზე გვაძლევს ძლიერ ლამაზ, უცნაურ ნახატებს, მალაქიტის გაერიალებულ ზედაპირზე გამოჩნდება მოხატულობა ლია და მუქი მწვანე კონცენტრული რგოლების მონაცელეობით. გაერიალებული მალაქიტის ამ თავისებურმა მოხატულობამ ნაჟქებმა და ნაზმა მწვანე ფერმა განაპირობა მისი საიუველირო - დეკორატიული ქვად გამოყენება. მალაქიტის სახეების (ნაჟქების) წარმოშობის საიდუმლოებანი ამოიცნო მინერალოგმა დ. გრიგორიევმა. გამოირკვა რომ მინერალის ზრდა იწყება კრისტალიზაციის ცენტრის მოედ რიგ გაფანტულ წერტილებში, საიდანაც ყველა მიმართულებით იზრდება მალაქიტის უწვრილესი ნემსისებრი კრისტალები. ზრდა წარმოებს ცენტრიდან პერიფერისსაგან, ზრდის იდეალურ შემთხვევაში წარმოიქმნება სფეროლითები რადიალურ-სხივოსნური აგებულებით, სფეროლითები იზრდება და მათი ერთმანეთთან შეხებით საბოლოოდ ვდებულით სფეროლითებით აგებულ კრისტალურ ქეოქს, ხოლო მალაქიტის კონცენტრაციული სახეები გამოწვეულია მზარდ სფეროლითებისაგან მინერალწარმოქმნელი ხსნარის მიწოდების სიჩქარისა და შედგენილობის ცვლილებებით. ზოგჯერ მალაქიტი ქმნის აზურიტთან შენაზარდს - აზურიტ-მალაქიტს, იშვიათად-ფირუზთან და ქრიზოკოლასთან.

მალაქიტის დამუშავების სიადვილემ, გაკრიალების უნარმა კაშაშა მწვანე ფერმა, ზედაპირზე ლამაზმა მოხატულობამ, სურათებმა განაპირობა მალაქიტის ფართოდ გამოყენება საიუველირო ნაწარმისათვის, დეკორატიული და სანახელავო ქვად, გამოყენებით ხელოვნებაში.

სილამაზით მალაქიტმა თავიდანვე მიიპყრო აღმიანის ფუპრადლება ქვის ხანიდან მალაქიტისაგან მძივებს ამაზედდნენ. ქველი ბერძნები მალაქიტით ამკობდნენ შენობებსა და დარბაზებს. ქველ საბერძნეთში ეფესში დაბას ტაძრის სვეტები მოპირკეთეუბლი იყო მალაქიტით. უფრო გვიან

ეს სვეტები გადაიტანეს კონსტანტინეპოლში აიასოფიას ტაძრის შესამობად. ძველი ეგვიპტელები, რომელნიც მაღაქიტს პოულობდნენ სინაის ნახევარკუნძულზე, ამზადებდნენ სამკაულებს, ამულეტებს, ძველ ეგვიპტეში, საბერძნეთსა და რომში პქონდათ რწმენა, რომ მაღაქიტის ამულეტებს ადამიანისათვის მოჰკონდა ჯანმრთელობა, შეა სუკუნებში მას იყნებდნენ ჯადოქრობისაგან ლდასაცავად, სამკურნალო საშუალებად.

მაღაქიტი ერთ-ერთი გამორჩენული საიუველირო და სანახელავო ქაა. წარსულშიც და ამჟამადაც იყენებენ სამკაულებისათვის (მძივები, საყურები, გულქანდები), ლარნაკების, მაგიდების, ფიალების, ზარდახშების, საფურფლების, სათუთუნების, საწერ მოწყობილობათა დასამზადებლად.

მაღაქიტი საყოველთაოდ ცნობილი გახდა XVIII საუკუნის ბოლოს ურალში დიდი ბუდობის აღმოჩენის შემდეგ, მაღაქიტის ნაწარმი მეტწილად ეკატერინებურგის ქვის სათლელ ფაბრიკაში მზადდებოდა. საკამარისია დავასახელოთ აქ დამზადებული მაღაქიტის კოლოსალური ლარნაკები ერმიტაჟში, რუსეთიდან იგი გადაიიოდა სხვა ქვეყნებშიც. საფრანგეთის საგანძურში ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს რუსეთის მაღაქიტიდან დამზადებული ლარნაკები, მაგიდები, ტორშერები. 1836 წელს ურალში მოპოვებული მაღაქიტის 250 ტონის ლოდიდან დამზადდა ზამთრის სასახლის მაღაქიტის მოსაპირკეთებული ფილები. ამჟამად ერმიტაჟის მაღაქიტის დარბაზში გამოლფენილია ასზე მეტი ნაწარმი ამ ძირფასი მინერალიდან: ლარნაკები, ფიალები, მაგიდები, და სხვა. მაღაქიტის ფიალებითაა მოპირკეთებული სანკტ-პეტერბურგში ისაბაკის ტაძარის სვეტები.

პირველ რიგში მაღაქიტი არის დეკორატიული ქა. ეს თვისება გამოიხატება არა მარტო სასიმოვნო ფერში, არამედ ქვის მშვენიერ ნახატებშიც. ქვის გაკრიალებულ ზედაპირზე ჩანს კონცენტრული ვიწრო ზოლები, რომელიც განუწყვეტდლივ იცვლება ახლით, წვრილი ხაზებით. ამიტომ მაღაქიტის გამოყენება დაიწყეს არქიტექტურაში მოსაპირკეთებულად. ფერის სიკაშკაშისა და ელგარების გასაძლიერებლად მაღაქიტის გაკრიალებულ ზედაპირს ზეითუნის ზეით ფერნავენ ამითვე ავსებენ მინერალის ბოჭკოებს შორის არსებულ ფორებს. საიუველირო მიზნისათვის მაღაქიტს აკრიალებენ კაბოშონებად. მაღაქიტის მცირე ზომის

ნატეხებიდან, ფხვნილიდან ამზადებენ საღებავს საიუველირო და დეკორატიული მიზნებისათვის. უვარგის მაღაქიტს იყენებენ როგორც მაღალი ხარისხოვანი სპილენძის მაღანს. ქვის დეფექტია: კავერნები, ბზარები, აზურიტის, მაგნეტიტის, მანგანუმის ჟანგის, კობალიტის ნაერთების ჩანართები. ამჟამად სელოვნურად მიღებულია საიუველირო მაღაქიტი.

მაღაქიტი ზედაპირული წარმოშობის მინერალია, წარმოიქმნება სპილენძის სულფიდურ მადანთა დაუანგვის ზონაში, თავისუფალი სპილენძი ქიმიურად აქტიური მიწისქვეშა წყლების მოქმედებით უერთდება ნახშირმჟავას. კასტრულ მდვიმებში, მაღანშემცველი კირქვების სიცარიელეებში წარმოიქმნება მაღაქიტის ნაწვეთარი ფორმები. მაღაქიტის საბადოებით ცნობილი იყო ურალი. აქ მედნორუდისნების ბუდობები ქვის მწვანე ტონებით, სახეებით უჩვეულო მოხატულობით, სილამაზით დღემდე ითვლებოდა მაღაქიტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანების ბუდობებად მსოფლიოში ამჟამად ისინი თითქმის გამომუშავებულია.

ამჟამად მსოფლიო ბაზარს მაღაქიტს ძირითადად აწოდებს ზაირი. 1972 წელს აქ იპოვეს ხუთ ტონიანი მაღაქიტის ლოდი, რომელიც ამჟამად ინახება ზაირის პრეზიდენტის რეზიდენციაში, ზაირიდან და ზამბიიდან ამჟამად მაღაქიტის ბევრი ნაწარმი შემოდის უვრპასა და ამერიკაში. მაღაქიტისცნობილია ყაზახეთში. ავსტრალიის (სამხერთ უელსი) ბუდობები შეიცავს დიდი ზომის ლოდებს, მაგრამ მფერით ნატეხებით ვერ შეედრება მაღაქიტის. მაღაქიტი მიპოვება აშშ-ში (არიზონას შტატი), მექსიკაში, ჩილეში, ზიმბამბვეში, ნამიბიაში და სხვ.

საქართველოშიმ მაღაქიტის გამოყენების შესახებ მცირე ცნობები გვაქვს მცხეთის არქეოლოგიური გათხრებიდან ჩანს, რომ ანტიკური დროის მცეთისათვის მაღაქიტი ცნობილი ყოფილა. მაღაქიტის ფირფიტები გამოუყენებიათ ოქროს ბრტყელი დასახსრული სამაჯურებისათვის, ასევე ცნობილია მაღაქიტისთავიანი საკინძეები. ამ ქვაზე არის ცნობები ქართულ ხელნაწერშიც „მაღაქიტ“ არს მწუანე ქუა მსგავსი ფირუზისა და არს ჯავარიანი, ამას ჰპოვებენ სპილენძის მაღანსა შინა და ხმარობენ ბეჭდათ და სხვა სახედ, კრიალოსანად და მისთანებად და საყურედ“ (H-2170, „კალმასობა“)

ავანტიურინი

ავანტიურინი ერთ-ერთი ულამაზესი სანახელავო ქვაა, იყენებენ საიუველირო საქმეშიც. იგი შეიძლება იყოს ქანიცა და მინერალიც. მისი გაკრიალებული ზედაპირი ანათებს ოქროსფერი და მოწითალო ნაპერწკლებით. სახელწოდება იტალიურია და ნიშანავს 1700 წელს ვენეციასთან ახლოს მურანოში ოქროსფერი სპილენძის ნახერხების მსგავსებას ჩანართებიან მინასთან. ქიმიური შედგენილობა SiO_2 , სიმაგრე 7 სიმკვრივე 2,650 მონატები ნიჟარისებრი , მეტწილად გაუმჭვირვალე, ან ნახევრად გამჭვირვალე, ხშირად შუქბამტარი სინათლის გარდატეხა 1,544, 1,553, ორმაგი გარდატეხა 0,002, დისპერსია 0,013. ფერი : მწვანე, ოქროსფერი-ყავისფერი , მოწითალო, მურა, ყვითელი, ნაცრისფერი, ლივლივითა და ციმციმით.

ავანტიურინი სხვადასხვა ფერის გვარიცა მრავლრიცხოვანი წვრილი ჩანართებით -ქარსის(ქრომის შემცველი ქარსის), ფუქსიტის ქერცლები და ოქროსფერ-ყავისფერი ჰემატიტი ამ მინერალს აძლევენ მუქ მწვანე ფერს და მოციმციმე ელვარებას, თუ ჩანართებით გარდა ქარსისა შეიცავს გეტიტს, რკინის ქარსის ჩანართებას, მაშინ ავანტიურინი წითელი ან ყავისფერია, ზოგჯერ რკინის ჟანგის პიდრატებითაა ავსებული მრავალრიცხოვანი წვრილი ბზარები. ჩანართები კვარციტსა თუ კვარცში თანაბრადა გაფანტული, დაახლოებით ერთგვარად ორიენტირებული ჩანართები იწვევს ქვის ზედაპირიდან ნათებას ოქროსფერი, წითელი ან მწვანე ნაპერწკლებით. მკვრივ კვარციტში განსაკეუთრებით გაქრიალებულ ზედაპირზე ქარსის წვრილი ფურცლაქები ქმნიან თავისებურ მეტალურ ელაგარებას.

ტონების სირბილითა და ცოცხალი ფერებით ავანტიურინი ერთ-ერთი ულამაზესი ქვაა. ფერებიდან ყველაზე ძირულისაია მოწითალო ყავისფერი ავანტიურინი ოქროსფერი ელვარებით, მოწითალო ნაპერწკლებით.

არსებობს ავანტიურინის ოვამდე სახესხვაობა: თეთრი, წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი და ა. შ.

ავანტიურინისაგან ამზადებენ კაბოშონებს, იყენებნ სამკაულებისათვესი აგნტიურინიდან ამზადებენ ლარნაკებს, ზარდასშებს, მაგიდებს და სხვ ამჟამად ერმიტაჟის ერთ-ერთი საგამოფენო დარბაზში დგას 1842 წელს დამზადებული ავანტიურინის ფიალა, რომლის სიმაღლეა 146 სანტიმეტრი,

ხოლო დიამეტრი 24 სმ-ია. ამ გრანდიოზუკლი ფიალის გარდა ერმიტაჟში დაცულია ურალის ტაბანის სოსანისფერ-ყავისფერი და ყვითელ -მურა ავანტიურინისაგან დამზადებული მრავალი მხავრებული ნაწარმი (ლარნაკები, ფიალები, და სხვ.) , რომელიც თავიანთი სილამაზით დღესაც იძყობენ მნახველის ყურადებას, ლონდონის გეოლოგიური მუზეუმის ერთ-ერთი განძია ავნტიურინისაგან დამზადებული დიდი ზომის ლარნაკი, რომელიც რუსეთის იმპერეატორის ნიკოლოზ პირველმა მიუძღვნა ინგელისელ გეოლოგს მურჩისონს.

წარმოშობით ავანტიურინი დაკავშირებულია მეტამორფულ ქანებთან და გვხვდება მეტწილად კვარცებსა და ქარსიან ფიქლებში.

ავნტიურინი ცნობილია ყაზახეთში, შუა აზიაში, ალტაიაში, ინდოეთში, საფრანგეთში, გერმანიაში, შოტლანდიაში, ესპანეთში, გვიატეში, ავსტრალიაში, ბრაზილიაში მადაგსაკარზე.

ავნტიურინი ცნობილია, მინდვრის შაატებშიც, მეავე პლაგიოკლაზის, აგრეთვე კალიუმი -ნატრიუმიანი მინდვრის შპატის ოპტიკურად ეფექტური სახესხვაობებს შორის გვხვდება მზის ქვა ანუ ავნტიურინი, ზედაპირზე ოქრსოფერი ციმციმით, რაც გამოწვეულია რკინის ელვარების წვრილი ძარღვების ჩანართებით.

ავნტიურინის ლამაზი სახესხვაობის დიდი მოთხოვნილების გამო, დაიწყეს მისი ხელოვნურად დამზადება. საინტერესოა, რომ შუა საუკუნეებში ხელოვნური ავნტიურინი შემთხვევით მიიღო მურანოში (იტალია) ერთ-ერთმა მინამბერაგმა, მაგრამ მისი დამზადების საიდუმლოება დაიკარგა. 300 წლის შემდეგ ისევ შეძლეს ავნტიურინის სხელოვნურად მიღება. ესაა ავნტიურინის მინა მეტალური სპილენის მიკროსკოპული ოქტაედრების ჩანართებით. ყავისფერი მინა მეტალური სპილენის ფურცელაგების ჩანართებით, შენადნობს აძლევს კაშაშა ოქროსებრ ელვარებას.

კვარციტი

კვარციტი მარცვლოვანი, ზოგჯერ აფანიტური სტრუქტურის ძლიერ მკვრივი და მაგარი, ცეცხლგამძლე (1710-1770⁰) ქანია, შედგება კვარცის მარცვლისაგან. ცემენტიც კვარცისაა (SiO_2 წარმოდგენილია კვარცითა და ოპალ-ქაცდეონ-კვარცის ნართევით), შეადგენს ქანის 95-99%-ს. მინარევების

სახით ხშირად შეიცავს ქარსებს, რქატყუარას, გრანატს, მინდვრის შპატებს, პეტატიტს და სხვ. ამიტომ მინარევების მიხედვით ანსევავებებზე ქარსიან, გრანატიან, რქატყუარიან და სხვა კვარციტებს. მისი სიმაგრეა 7, მონატები არის ნიუარისებრი. კვარციტი გვხვდება თეთრი, ლია ნაცრისფერი, ნაცრისფერი, მოწითალო, ყავისფერი, ვარდისფერი და სხვ. ზოგიერთი სახესხვაობა ნახევრად გამჭვირვალე, შუქბამტარია. მინარევებს მოედებული კვარციტი ცეცხლგამძლეა.

კვარციტი კარგად კრიალდება, გვაძლევს ძლიერ ლამაზ ზედაპირს, ამიტომ მიიქცია მან ქვის ოსტატთა ყურადღება, მას იყენებენ როგორც საუკეთესო სანახელავო, საორნამენტო, მოსაპირკეთებელ ქვად, აგრეთვე აბრაზიულ მასალად.

მსოფლიო სახელი მოიპოვა კვარციტების ორმა სახესხვაობამ: კარელიის კვარციტმა ე.წ. შოშინსკის პორფირმა და ბელორეცკის კვარციტმა.

შოშინსკის კვარციტი გეხვდება კამბრიულადელ მეტამორფულ წყებებს შორის დიდი ლოდგის სახით. მას აქვს ერთგვაროვანი სტრუქტურა, ძლიერ წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ქანია, საუცხოოდ კრიალდება, აქვს სასიამოვნო, მუქი შოკოლადის ფერი, ან მუქი მოწითალო ფერისაა.

ამ ქვამ როგორც საუკეთესო მოსაპირკეთებელმა მასალამ ყურადღება მიიპყრო ჯერ კიდევ XIX საუცუნის დასაწყისში. აქედან დამზადდა მრავალი მხატვრული ნაწარმი. შოშინსკის კვარციტი გამოყენებულია სანეტ-ჰეტეროდურგის ისაკისა და ყაზანის ტაძარ-მუზეუმის მოსაპირკეთებლად. შოშინსკის კვარციტითაა გაკეთებული ნაპოლეონის სარქოფაგი, რომელიც დაცულია პარიზში, ინვალიდთა სახლში. ამ ქვითაა მოპირკეთებული სანეტ-ჰეტეროდურგის და მოსკოვის მეტროს სადგურები.

როდესაც მოსკოვში დენინის მავზოლეუმის მშენებლობას იწყებდნენ, გეოლოგებმა არქიტექტორებს წარუდგინეს მრავალი დეკორატიული ქვა, მათ შორის ურალის ორლეცი, ომსკის ეშმა, აღმოსავლეთ ციმბირის მკრთალი-მწვანე ნეფრიტი, სხვადასხვა ფერის გრანიტი და სხვ. მაგრამ, არქიტექტორთა არჩევანი შეჩერდა კარელის - შოშინსკის კვარციტზე. ამ ქვითაა მოპირკეთებული ლენინის მავზოლეუმის ზედა ნაწილი.

სულ სხვა სასიათისაა ალტაის, ბელორეცკის კვარციტი ანუ ბელორეცხიტი. მას მაღალი შეფასება პქონდა. ეს არის ადგილად გასაკრიალებელი, ძლიერ ლამაზი, შუქბამტარი ქვა.

აქვს რბილი მოწითალო ტონები, ფერთა გადასცლები თეთრიდან ნაზ ვარდისფერ-მურაფერ წითლამდე. ბელორეჩიტი არის ქანი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ღირებულება მხატვრულ ნაკეთობათათვის. იგი გვაძლევს ტონების უმდიდრეს გამას. ცვილისებრი, ლიმონისებრი, ქარვისებრი ყვითელი, მუქი ვარდისფერი, სარდიონისებრ წითელი და სხვ. ნაკეთობანი, რომლებიც ამჟამად დაცულია ერმიტაჟსა და სხვა მუზეუმში.

გარდა იმისა, რომ კვარციტი საუკეთესო დეკორატიული ქვა და კარგი სანახელავო და აბრაზიული მასალაა. მას იყნებენ დინასური ცეცხლგამძლე ნაწარმის დასამზადებლად, მატალური სილიციუმის შენადნობების მისაღებად, ფლუსად მეტალურგიაში, ქიმიურ მრეწველობაში, როგორც მჟავე გამძლე ქანს, მინის წარმოებაში და სხვ.

კვარციტი მეტამორფული ქანია, მეტწილად ქვიშაქვების კვარციანი ქვიშების, ზოგიერთი მაგმური ქანის პორფირების რეგიონული მეტამორფიზმით წარმოქმნით, კვარციტს უწოდებენ აგრეთვე მასიურ კვარციან ქვიშაქვებს, სადაც ცემენტიც კვარიცია. ქანებს შორის კვარციტი გვხვდლება შრეების სახით, ხშირად მონაცემებიაშია გნეისებთან, კრისტალურ ფილებთან.

კარელისა და ალტაის გარდა, კვარციტი ცნობილია აშშ-ში, კანადაში, ფინეთში, შვედეთში და სხვ.

საქართველო მდიდარია კვარციტებით. იგი გავრცენლებულია მაღალმთიან აფხაზეთში, სვანეთში, ძირულის მასივში, მთიან ქახეთში, ბოლნისისა და ყაზბეგის რაიონებში. საქართველოში კვარციტი გვხვდება ქვედა იურულ ნალექებში.

ეშმა

ეშმა ზოგადი კრებითი სახელია, აქ იგულისხმება სხვადასხვა ფერისა თუ ელფერის, ხშირად სარკისებრ ზედაპირამდე გაკრიალების უნარის მქონე საუკეთესო სანახელავო, საუგელირო და დეკორატიული, მკვეთრი მიკროკრისტალური კაჟიანი ქანები, რომელიც ერთმანეთისგან განირჩევიან ფერით, შედგენილიბით სტრუქტურითა და ტექსტურით. ამ ქანების საერთო თვისებაა SiO_2 -ის მაღალი რაოდენობა. “ეშმა” უფრო ტექნიკური ტერმინია, ვიდრე მეცნიერული, მას მიეკუთვნება სხვადასხვა გენეზისის კაჟიანი ქანები.

სახელწოდება ეშმა აღმოსავლური წარმოშობისაა. ვნოზაძის ცნობით “ეშმა” არაბული სიტყვაა, სპარსულად მას

“იაშმუ-ს და “იაშპუ-ს უწოდებენ, ასირიულად “აშპუ“-ს. ბერძნულ ბიბლიაში ეს მინერალი მოხსენიებულია “იასპის“ სახელწოდებით. შესაძლებელია დროთა ვითარებაში ბერძნული “იასპი“-სიდან წარმოქმნილიყო ეშმა: იასპი-იაშმი, ეშმა ძველი სახელწოდება დარჩა და ჩვენს დრომდე პარალელურად იხმარება ორივე , მაგრამ ქართულ ენაზე ეს მინერალი ცნობილია ამარატას სახელწოდებით. რა არის ამარტა. ვ. ნოზაძე წერს “მეცნიერი ბერი შალვა ვარდიძე გვაცნობებს (ლიბანიდან) სიტყვა “ამარატა“ არაბულ ენაზე არააო“. ასევე უცნობია ის ძველ ბერძნულ-ლათინური სამყაროსთვის. ამარტა ბევრ ძველ ქართრელ მწერალს აქვს დასახელებული: “ამარტის ფერად შეცვალა ბროლი ცრემლისა ბანამან“ (შ. რუსთაველი) , მოხსენებულია “ ვისრამიანში“, “რუსულანიანში“, ვახტანგ მექენეს შენიშვნებში “ ვეფხისტყაოსანზე“ გარკვევით აქვს აღნიშნული “ამარტა ეშმასა პეტიონ“ 6. ჩუბინიშვილი: ამარტა-პრშმა . ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი- “ამარტა ყვითელი ეშმი“. ამარტა ქართული სიტყვაა და ეშმის ყვითელი სახესხვაობის აღმნიშვნელია.

ეშმა ეწოდება მასიურ წვრილმარცვლოვან კაჟიან (SiO_2) ქანს, რომელიც შედგება კვარცისაგან ზოგჯერ ქალცედონთან ერთად გ.პ. ბარსანოვი და მ. ე.იაკოვლევა ეშმებს ყოფენ ორ ჯგუფად 1. საკუთრივ ეშმა-კვარცითა და ქალცედონით მდიდარი ქანები, გენეტიკურად, ვულკანოგენური ან ეფუზიურ-დანალექ ქანებთან დაკავშირებული 2. ეშმისებრი ქანები, მაგარი, მკვრივი, სხვადასხვაგარი წარმოშობისაა, კარგად კრიალდება, კვარცით მდიდარია. ეშმის სიმაგრეა 6-7, სიმუკრივე 2.580-2.9100, მონატეხი სიწვისებრი, მიკრო, ნაწილობრივ კრიატო კრისტალური აგრეგატები, სინათლის გარდატეხა-1.54. გაუმჭვირვალეა, ქიმიური შედგენილობა: SiO_2 -80-95%, Al_2O_3 და Fe_2O_3 -15%, CaO -3-6%. ფერი: ყვალა ვერის ტონები, ჩვეულებრივ ზოლები და ლაქები. ფერთა ასეთი სრული პალიტრა არ იცის მსოფლიოში არც ერთმა ქვამ. მისი წარმოქმნის დროს მინარევებს შორის ქიმიური რეაქციით ჩნდება ახალი მინერალები, რომელნიც გამოიყოფა ლაქებისა და ძარღვების სახით და ქმნის ნაირფეროვან ნახატებს. მინარევებიდან ეშმაში გახვდება წითელი ჰემატიტი, შავი პიროლუზიტი , სხივოსნური მწვანე აქტინოლითი, სერიციტის, ბიოტიტის, კალციტის და ზოგიერთი სხვა მინერალის ფურცლები და მარცვლები, იშვიათად პირიტისა და

არსენოპირიტის ჩანართები. ამ მინარევების შედგენილობისა და რაოდენობის შესაბამისად გაქრიალებულ ზედაპირზე არჩევენ სხვადასხვა ფერის ნახატებსა და სხვა სახეებს. ეშმის გაქრიალებულ ზედაპირზე სხვადასხვა ფერები და ტონები სშირად ისეთ ურთიერთობაში არიან, რომ ტოვებენ არა ბუნებრივი ქვის შთაბეჭდილებას, თითქოს ქვაზე სურათები სკეციალურად დაუხატიათო. “მე არ ვიცი სხვა ქანი-წერს აკად. ა. ფერსმანი-შეფერვით ეშმაზე მრავალფეროვანი რომ იყოს: ყველა ტონი ლურჯის გამოკლებით ცნობილია ეშმისათვის, და ეს ტონები ზოგჯერ ზღაპრულ სურათებს ქმნის”. განსაკუთრუბით ცნობილია ორსკის ულამაზესი “პეიზაჟური ეშმა”, სადაც “არა აქვს საზღვარი მათ ფერთა თამაშს, ჭრელი ნახატების ფანტასტიკურობის, ფერებისა და სახეების ყოველთვის მოულოდნეულ ლამაზ შეხამებას” (ა. ფერსმანი). ეშმაზე შეიძლება გნახორ მთის პეიზაჟები ხეობებითა და მწვერვალებით, მდელგვარე ზღვა, ცა მზის ჩასვლის წინ, ხანძარი ტყეში და იქმდან გამოჩეული მხედარი და ა.შ.

ეშმის მრავალფეროვნებაზე, მის ფერზე წარმოდგენას გვაძლევს ეშმისა და ეშმისებრი ქანების ფერსმანისეული კლასიფიკაცია, რომლის მიხედვითაც არსებობს:

I. მთლიანი მკვრივი ეშმა: ა) ერთი ფერის: წითელი (ყველა ელფერი), ვარდისფერი, იისფერი, მწვანე თეთრი, ნაცრისფერი და სხვა. ბ) ლაქებით ან ჩანახატებით: ბაცი ყვითელი (ჩალისფერი) შავი დენდრიტებით, ნაზი ნახატების ლაქებით, თეთრი ან შავი წერტილებით;

II. ზოლიანი ეშმა: ა) ზოლიანი მკვეთრი გადასვლებით (წითელი მწვანე), რბილი გადასვლებით (წითელ-ყვითელი, ყვითელ-მწვანე, ფართო ზოლებით), წვრილზოლიანი (ნაცრისფერ-ყვითელი, მწვანე და სხვ.), ბ) ტალღური ეშმა (გაღუნული და დატეხილი ზოლებით), გ) ნაკადური -მთლიანი მასების პორფირული გამონაყოფებით;

III. პორფირული – მინდვრის შპატისა და კვარცის ჩანართებით;

IV. ფერადი ეშმა – ერთგვაროვანი სხვადასხვა ფერის ძარღვებით;

V. ბრექჩიები და კონგლომერატები.

VI. აქატური ეშმა.

ეშმას მრავალი სავაჭრო სახელწოდება ფერთან, ნახატებთან, შედგენილობასთან დამოკიდებულებით: აქატური ეშმა, უგვიპტის ეშმა, ბაზანიტი (შავი წვრილმარცვლოვანი

ეშმისებრი ქანი ჩრდილოეთ კაროლინიდან -აშშ.,,სისხლიანი ეშმა“, პეზზაური ეშმა და სხვ. იყენებენ იმიტაციისათვეს. მისი დეფექტებია: ბზარები, უცხო ჩანართები, გამოფიტვის ქერქი და უფრო რბილი უბნები.

ეშმას აქვს დიდი სიმტკიცე, ძნელად იცვითება, ამიტომ მას კავისა და ნეფრიტის თანაბრად იყენებდნენ იარაღებისათვის ქვის ხანაში. ეშმა კარგად დებულობს და დიდხანს ინარჩუნებს გაკრიალების უნარს. ამიტომ მხატვრულ ნაკეთობათათვის ეშმის გამოყენება დაიწყეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტესა და რომში. ეშმისაგან ამზმდებდენ გემებს, საყურებებს, სამაჯურებს, ბეჭდების ჩასასმელ ქვებს და სხვა მრავალ წვრილმან ნაკეთობებს. უფრო გვიან დაიწყეს ზარდახშების, ლარნაკების, ფიალების, თასების დამზადება. ეშმას იყენებდნენ დეკორატიულ ქვად სვეტების, ბუხრების, ეკლესიების, სასახლეების შესამკრბად. ევროპაში ეშმა როგორც სანახელავო ქვა შემოდის XV-XVI საუკუნეებიდან. პეტერიანოფის, კოლივანის ქვასათლელი ფაბრიკები უშვებდნენ ეშმის მრავალფეროვან პროდუქციას. ერმიტაჟში არის ამ ფაბრიკებში დამზადებული ზარდახშები, ლარნაკები და სხვ. XVIII საუკუნეში ცარსკოე სელოს სასახლის აქტის ოთახებიდან ერთი იყო ეშმა, მეორე აქატი. მოსკოვის კრემლის ბლაგოვეშნისკის ტაძრის მოზაიკური იატაკი ეშმისა და აქატისაა, ბუხრები გატჩინსკის სასახელეში ეშმითაა მოპირეობული და ა. შ.

ეშმას მიაწერენ მაგიურ თვისებებს, ევროპაში ეშმას თვლიდნენ ეპილეფსისა და ციებ-ცხელების საწინააღმდეგო საშუალებებად.

ამჟმად ეშმა აღირაებულია საუკუნეთესო მხატვრული არქიტექტურულ დეკორატიულ ქვად, ხოლო საიუველირო მრეწველობაში ლამაზ სახესხვაობებს იყენებენ მძივების, საკიდების, გულის ქინძისთავების და სხვა საგალანტერიო ნაწარმისათვის. ეშმამ დიდი გამოყენება პოვა მრეწველობაშიც: მეტალურგიაში მას იყენებდნენ სხვადასხვა აპარატის შინაგანი ქვის პერანგისათვის, მანქანათმშენებლობაში საკისრებისათვის და საყრდენ ქვებად. ეშმას იყენებენ ტექნიკური მიზნებსათვის: მისგან მზადდება ლილვები, ლილვაკები, საპრიალებლები, ლაბორატორიული ფილები, ბურთულაკები და სხვ.

ეშმა წარმოიშვა რთულ გეოლოგიურ პირობებში, იგი გენეტიკურად დაკავშირებულია გაპარცებულ დანალექ ქანებთან, წარმოშობის მიხედვით გამოყოფენ რადიოლარებიან

და არა რადიოლარებიან სახესხვაობებს. რადიოლარებიანი ეშმა წარმოიშვა ოპალური შედგენილობის ერთუჯრედიან ცხოველთა ჩონჩხით აგებული შლამის ეპიგენეტური ცვლილებებით, ზოგჯერ მნიშვნელოვანი მეტამორფიზმით, მაგმურ ვულკანურ ქანებთან კონტაქტის ზონაში. ამიტომ ეშმისათვის დამახასიათებელია დიაბაზებთან, პორფირიტებთან, ტუფებთან და სხვა ვულკანურ ქანებთან ასოციაცია. არარადიოლარებიანი ეშმა არის ვულკანური -დანალექი, ქიმიური და ბიოქიმიური წარმოშობის ქანი.

ამგვარად, ეშმა როულ და მრავალფეროვან პირობებში წარმოიქმნება ეშმისებრი კაუიანი ქანები შეიძლება გამოიყოს დანალექ ქანებში კონკრეციების სახით. ვულკანური ქანებიდან განსაკუთრებით საინტერესოა ეშმისებრი პორფირები. როგორც ნ. სერახოვი მიუთითებს წყალქვეშა ზღვიური ტუფების ცემენტი ხშირად კაუიანია (SiO_2), ასეთი ცემენტის თანდათანობით ზრდით ტუფური ქანები გარდაიქმნება კაუიან ტუფებად, ტუფურ-კაუიან ფიქლებად და ეშმად.

ეშმა გვხვდება ლინზების, ფენებრივი ბუდობების სახით, ან ავსებს ნაპრალებს. ურალის ეშმას მეტოქეობას ვერ უწევს მსოფლიოს ვერც ერთი ქვეყანა. მისი ნაწარმი დიდი ხანია გარდა საყოველთაო აღტაცებების საგანი. ურალის ეშმა გენეტიკურად მჭიდროდაა დაკავშირებული ტუფოვენურ ქანებთან, სადაც მოქცეულია ცალკეული შუაშრეების, ან სხვადასხვა სიმძლავრის წყებების სახით. ბუდობების ნაწილი დაკავშირებულია ძლიერ მეტამორფულ ქანებთან. აქ ეშმის იმდენი ბუდობებია, ფერთა ისეთი სიმდიდრეა, რომ მნელია იმის განსაზღვრა, თუ რომელს მიენიჭოს უპირატესობა. ყველაზე მნიშვნელოვანია ბუდობი: გაკაუებულ. ძლიერ დაფიქციებულ ტუფიტებს შორის გვხდება წითელი ეშმა დია ფერის ძარღვებით. ქანი აგებულია კვარცის წვრილი მარცველებით, ჰემატიტის წვრილი, მეტვრისებრი ჩანართები აძლევს მას წითელ ფერს. მიასის ბუდობები: კაუიან ტუფიტებსა და მკვრივ ტუფებს შორის გვხდება, წითელი, ალუბლისფერი, ზოლიანი ძარღვები. თითქმის ყველას სჯობია მალდავაევეკის სერპენტიტებს შორის ლინზების სახით მოქცეული ნაცრისფერი, დია და მუქი მტრედისფერი, ნაცრისფერი და მომწვანო-ლურჯი ეშმები. მოლდავეთის მწვანე ფერის ეშმას ბადალი არა ჰყავს სილამაზეში. იგი შედგება კვარცის მარცვლების, აქტინოლიტის ნემსებისა და ბიოტიტისაგან. ამავე რაიონში, აუგუსტის მთაზე, ცნობილია

ძლიერ დამაზი „აუშკულის ეშმა“ მანგანუმისა და ოკინის ჟანგის შავი და შავწითელა დენტრიტებითა და ვარსკვლავებისებრი სახეებით. ეშმის მდიდარი ბუდობებია ბაშკირეთში. ჭრელ ეშმას ფორტიფიკაციულს უწოდებენ, რაღაც მის გაქრიალებულ ზედაპირზე ნახატები ადამიანს მოაგონებს სანგრების ხაზსა და ციხე -სიმაგრეს. პორფირიტებისა და ტუფებს შორის ლინზების სახით გვხვდება ე.წ. ანტიკური ანუ იამსკის ეშმა ალუბლისფერსა და ბაც-ყვითელ ფერებს შორის თბილი გადასვლებით. მინერალოგიურად ეშმა შედგება კვარცის, ეპიდოტის მარცვლებისა, აქტინოლიტის ნემსებისა და პლაგიოკლაზისაგან. ბაშკირეთში ასევე ცნობილია კალკანის მომწვანო-ნაცრისეფრი ეშმა. პეტროგრაფულად იგი პიროქსენ-პლაგიკლაზიანი პორფირიტის გაპავებული ტუფია. ეშმის ლინზები და შტოკები სერპენტინიტებისა და ტუფოგნების კონგრექტონაა დაკავშირებული. კალკანის ეშმა თავისი განსაკუთრებული თვისებით ძლიერ საარკისებრი გაქრიალების უნარით, ურალის ეშმის ყველა სახესხვობისაგან გამოირჩევა და ითვლება ძვირფას მასალად მხატვრული ნაკეთობათათვის. კუშკულდი ურალის ერთ-ერთი საუკეთესო ეშმის ბუდობებია. მას აქვს ზოლიანი ტექსტურა, მუქი, ფერადი, ალუბლისფერი და მომტრედისფოთერო -მწვანე ზოლების მონაცევლეობით.

მცირე სიდიდის ფენების სახით მოქცეულია კვარცთან ალბიტოფირებსა და ტუფებს შორის. 150 წელზე მეტია, რაც კუშკულდის ეშმიდან კეთდება მრავალი მხატვრული დეკორატიული ნაწარმი, მათ შორის ერმიტაჟის კოლონები, ლარნაკები, ფიალები... მსოფლიოში საუკეთესოა ორსკის ეშმა,, რომელსაც თავისი კოლორიტული მრავალფეროვნებით, მდიდრული და უწვეულო ფანტასტიკური ნახტებითა და სახეებით, აეიზაფებით, შეუძლია მეტოქეობა გაუწიოს ფერად, გარდისფერ მარმარილოს, რომელსაც სიმაგრითა და სიმტკიცით სჯობია.

ალტაიში ეშმას მიექუთვნება სხვადასხვა წარმოშობისა და პეტროგრაფიული შედგენილობის ქანები სხვადასხვა პორფირები და ტუფები, როგოვიკული ფიქალი, კვარციანი პორფირი, კვარციტი და სხვ. ალტაიში ცნობილია ეშმის 200-მდე ბუდობები, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია ბუდობები: კორგონი, ზმეინოგორსკი, რევნევკისი, გოლცევსკი. აქ გვხდება მრავალი ემშმისებრი ქანი: ანტიკური ეშმა-მომწვანო

ნაცრისფერი პორფირი, ნახატების სილამაზით ცნობილი რევნების მწვანე ტალღოვანი ეშმა“-ნაცრისფერი მწვანე ფერის ფენებით, ე. წ. „კოპეჩიატაია ეშმა“ -ნაცრისფერი ან მუქი ისფერი პორფირი პვარცისა და ქალცეოდინის სფეროლითებით, კორგონის ნაცრისფერი ისფერი პორფირი კვარცია და მინდვრის შპატების ჩანართებით, ლუქისებრი მურა წითელი პორფირი, რიდერის ტალღებრივი მწვანე კვარციტი წითელი ლაქებით და სხვ.

ალტაის ეშმის დასამუშავებლად ჯერ კიდევ XVIII სკაუკუნის ბოლოს აშენდა კოლივანის ქვის გასაკრიალებელი დასაწახნაგებელი ფაბრიკა, სადაც სასახლეებისათვის მზადდებოდა ეშმის ლარნაკები, ფიალები, ბუხრები, კოლონები. ამ მხატვრულ-დეკორატიულ ნაკეთობათა საუკეთესო ნაწილი დღეს ერმიტაჟშია თავმოყრილი.

ეშმის ბუდობებით ცნობილი იყო გერმანია, მაგრამ კარგა ხანია რაც არა აქეს პრაქტიკული მნიშვნელობა. ყვითელი, ზოლიანი ეშმა გზხვდება სიცილიაში, ეშმის ბუდობები ცნობილია თურქეთში, აშშ-ში, ვენესუელაში, საფრანგეთში, ინდოეთში.

საქართველოში ეშმა როგორც სასამკაულო ქვა ჯერ კიდევ გვიან პალეოლითის ადამიანს გამოუყენებია. ა. გრენი აღნიშვნავს წალკაში ნაპოვნ ეშმის მძივებს. ეს ქვა ნეოლითის დროინდელ ადმიანსაც გამოუყენებია.

ანტიკური დროის საქართველში გაგრცელებული ყოფილა იასპაზე ამოჭრილი გემები. იასპ-აქატე ამოჭრილი გემა ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის სამარხშია ნაპოვნი. ასევე საკუთრივ იასპაზე ამოკვეთილი გემები საქართველოში პირველი საუკუნიდანად ცნობილი. მცხეთაში ნაპოვნ გემებისათვის გამოყენებულია მეტწილად ყავისფერი, იშვიათად წითელი, ე. წ. ლუქისებრი იასპი. ურეკიდან ცნობილია გვიან ანტიკური ხანის იასპით შემკული ოქროს ბეჭედი. მაქსიმოვას მიერ აღწერილ მცხეთა -სამთავროს გემებში გვხდება წითელი ფერის ეშმის გემები. (I საკუნის ბოლო და II დასაწყისი).

შეა საუკუნეებში საქართველოში ეშმის ქვას ფართო გამოყენება ჰქონდა. მცხეთის სვეტიცხოვლის №402 სიგელში მოხსენებულია „ერთი ეშმის ხატი ოქროს ჯაჭუთა“ ვახუშტი ორბელიანის ნივთების სიაში (1707 წ.) მოხსენიებულია „ხანჯლის ტარი ეშმისა ერთი“. ელისაბედ ბატონიშვილის მზითვის წიგნიდან: „ნარდი ხათაბანდისა. ამის კაცები ეშმისა“, 1797 წელი. ერეკლე მეორის ქონების ნუსხიდნა: „ ხანჯალი

ეშმის ტარიანი“ გურჯაანის ნაცვლისეული. ეშმასთან ერთად ამ ქვას იეშმი და ვეშმი ეწოდებოდა. საქართველოს ცენტრალური არქივის ხელნაწერებში „მინერალთა თვისებანი და მოთხოვანი მათ გამო“ (ფ. 1446, ჩ-204) აღწერილ თერთმეტ მინერალს შორის საკმაოდ ვრცლადაა დახასიათებული ეშმა. ეშმა ჩვენში ძველი დროიდანვე ცნობილი იყო დარიალის ხეობაში. მოხევები მას ძველთაგანვე საფლავის ქვებად იყნებდნენ, შესაძლებელია სათლელი ფაბრიკა აწარმოებდა ეშმის ქვის თლას, მათ შორის დარიალის ეშმის ქვისაც. დარიალის ხეობაში ეშმის არსებობას აღნიშნავს მ. გერსევანოვი, ხოლო ქურნალ „Вестник горного дела и орошения“ 1902 წლის №10-ში გამოქვეყნებულია სტატია „დარიალის ხეობის სიმდიდრე ეშმა“ ავტორი აღნიშნავს დარიალის ხეობაში ეშმის საკმაოდ დიდ მარგას, ცალკეული ლოდების სიდიდეს ავტორი 30მ³-მდე ანგარიშობს, საშუალოდ 2-4მ³-ს, აღნიშნული აქვს, რომ აქ ეშმა სხვადასხვა ფერისაა და ხარისხით არ ჩამოურგადება ურალის ეშმას. გიულდენშტედტი იმერეთში რამდენიმე ადგილას აღნიშნავს მურა წითელი ფერის ეშმის გამოსავლებს. ლეჩხუმში ოფიტარასა და დვედს შორის ეშმის ბუდობები გვხვდება ძარღვების სახით, რომლებიც შედგებიან კვარცისა და ქალცედონისაგან. შლიფში ჩანს რადიალურ-სხივოსნური სტრუქტურის ქალცედონი და კვარცი ლიმონიტის მინარევებით, რაც ქანს აძლევს ზოლებრივ აღნაგობას აქურ ეშმაში 96%-ია. ეშმის ფერია: წითელი, მოყვითალო, მოთეთორო-ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერი ჩანართებით, მოწითალო-იისფერი მოყვითალო ლაქებით და მოცისფრო ზოლებით. აქვე გვხვდება წითელი ფერის ეშმა იიფსფერი და რძისებრ თეთრი აქატის ძარღვებით, იასამნისფერ-ზოლებრივი მოწითალო ფენებით, წითელ-მოყვითალო, მუქი ყავისფერი ან იისფერი ძარღვებით.

ქელაურში (წყალტუბოს რაიონი) იპოვეს ეშმის დიდ წითელი ფერის, აგრეთვე ფერადი ნატეხები, რომლებიც თავისი შეფერვით არაფრით არ ჩამოუგარდება ორსიკის ეშმას. მელაურიდან ორ კილომეტრზე მდ. სემისი ნაპირზე, გვხვდება დიდ წითელი ფერის წვრილი ქალცედონური ჩანართების ქქონე ეშმის გამოსავლები.

ეშმა ცნობილია სოფელ წნელისის მიდამოებში, მდ. ლოპანის წყლის ხეობაში მცირე ზომის (2-5 კგ) ნატეხების სახით. აქ ეშმა ფერადია: ყავისფერ-წითელი თეთრი და მოყვითალო ელფერით, მომწვანო ყვითელი და ნაცრისფერი

იისფერი ტონებისა. თეძმის ხეობაში, წითელ ქალაქიდან 1,5 კმ-ზე ეშმა გვხვდება კენჭებისა და კაჭრების სახით, მწვანე, იისფერი, ყავისფერი და მომწვანო -მოყავისფრო. ბაკურიანის მიდამოებში ცნობილია მომწვანო ზეთისხილისებრი ტონის ეშმა. სოფელ წესში-სხვადასხვა ელფერის (მწვანე, წითელი) აქატ-ეშმისა და ეშმის ნიმუშები. სოფელ შროშის მიდამოებთან-ლამაზი ელფერის ზოლიანი ეშმის გროვები, აქატ-ეშმა, ეშმის ძარღვები გვხვდება ახალციხის აქატის ქანებში-წრიოხი, წინუბანი, გორგიშმინდა და სხვ.

დარიალის ეშმა გენეტიკურად დაკავშირებულია პალეოზოურ გრანიტებთან, ლექჩემის წნელისისი ეშმა – ბაიოსური პორფირიტული წყების ქანებთან, დანარჩენი ბუდობები – მესამულის ვულკანურ წყაროსთან.

სამი შესანიშნავი თვისება განსაზღვრავს ეშმის როლს კუპლტურის ისტორიაში: 1. მასალის სიმტკიცე, ერთგვაროვნება და ხანგრძლივობა, 2. ნახატებისა და ტონების სილამაზე და 3. მარაგის გრანდიოზულობა და მონოლითების დიდი ზომა.

ვეზუვიანი

ვეზუვიანი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა. სახელწოდება მიიღო ვულკან ვეზუვიდან, რომლის ფერდობზეც პირველად იპივეს მინერალი. იგი კალციუმის მაგნიუმის და რინის წყლიანი ალუმოსილიკატია. ქიმიური შედგენლობა $Ca_{10}Al_4(Mg,Fe)_2(OH,F)[SiO_4][Si_2O_7]$; CaO-33-37%, Al₂O₃-13-16%, SiO₂-35-39%, H₂O- 2-3%; მინარევები K₂O, Li₂O, MnO, ZnO, TiO₂ ნაკლებად იზომორფული მინარევები და სხვ.

ვეზუვიანი კრისტალდება ტეტრაგონურ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმული, სვეტები ვერტიკალური დახაზულობით, გვხვდება მთლიანი, მარცვლოვანი მკვრივი მასების, აგრეთვე რადიალურ-სხივოსნური აგრეგატების სახით. ვეზუვინის სიმაგრე 6,5, სიმკვრივე 3350-3450. ნახევრად გამჭვირვალე, ან შუქბამტარია; ფერი: მომწვანო-ყვითელი, მურა ან შავი ფერის. მინერალს ზურმუხტისებრ ფერს აძლევს ქრომი, მურა ფერს-ტიტანი, შავს-ტიტანი, და რადიოაქტიური ელემენტები, წითელსა და ვარდისფერს-მანგანუმი, მომწვანოს-სპილენი. ვეზუვიანის მწვანე ფერის მკვრივ, მარცვლოვან სახესხვაობას კალიფორნიტი ეწოდება, ხოლო სპილენის შემცველ მტრედისფერ სახესხვაობას-ციპრინი. ვეზუვიანის სინონიმია იდოკრაზი.

დასაწამნაგებლად ვარგისი კრისტალები გვხვდება მხოლოდ ვეზუვიანზე, სანახელავო ქვად იყენებენ აგრეთვე ცისფერ-მტრედისფერ ციპრის, შედარებით უფრო ფართო გამოყენება აქვს მწვანე კალიფორნიტს, რომელიც კალიფორნიიდან ჩინეთში გაძქონდათ ნეფრიტის იმიტაციისათვის, რადგან გარეგნულად ძლიერ გავს ნეფრიტს. მწვანე ფერის ნახევრად გამჭვირვალე ნიმუშები კარგად პრიალდება და გამოყენებულია როგორც სასამაულე ქა. ვეზუვიანი კონტაქტური, მეტასომუტური, ტიპური მაღალტემპერატურული ჰიდროთერმული მინერალი. იგი გენეტიკურად დაკავშირებულია მჟავე მაგმებთან, პოსტმაგმური პროცესების პრეგრადულიტურ და ჰიდროთერმულ ეტაპთან. ხშირად გვხვდება გრანიტებისა და კირქვების კონტაქტანაც-ულტრაფუძე ქანების სერპენტინიზაციისას, ფუძე ქანების მეტამორფიზმის დროს პლაგოკლაზების ხარჯზე წარმოიქმნება გრანიტ-ვეზუვიანური ქანები. ბუდობები ცნობილია ურალში-აზბესტის მაღაროებსა და კიშტიმის ქლორიტიან ქარსებში. ვეზუვიანი მოიპოვება აზერბაიჯანში, იტალიაში (იისფერ-ყვითელი, ყავისფერი სახესხვაობა), ალკაზში გამჭვირვალე, ბალასისფერი მწვანე ან ყავისფერი კრისტალები. ცნობილია აგრეთვე აშშ-ში, ნორვეგიაში, პაკისტანში, კანადაში.

ვარდის კვარცი

ვარდის კვარცი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა. სახელწოდება მიიღო ფერიდან, ქიმიური შედგენილობა SiO_2 სიმაგრე 7, სიმკვრივე 2650, მონატეხი ნიუარისებრი, სინათლის გარდატეხა 1.544-1.533, გამჭვირვალე შუქბამტარი, ელვარება ცხიმისებრი. ორმაგი გარდატეხა 0,009, დისპერისა 0,013. ფერი: მუქი ან დია ვარდისფერი. კრისტალდება ტრიგონურ სინგონიაში, კრისტალები იშვიათია, ახლახან იპოვეს კრისტალები, ჩვეულებრივ გვხვდება მთლიანი მასების სახით. ხშირად არის მდვრიე და დაბზარული. ფერი სინათლეზე მკრთალდება. ზოგჯერ გვხვდება ასტერიზმი: რუტილის უწვრილესი ნემსები, კრისტალოგრაფიული დერძის მიმართ ორინეტირბული აპირობებს ექვსსხივიანი ვარსკვლავის გამოჩენას., კვარცის სხვა სახესხვაობებისაგან ვარდისფერი კვარცი განირჩევა არა მარტო ფერით, არამედ მასში წვრილ ჩანართოა განსაკუთრებული განაწილებით. როგორრც ჩანს, ამ შემთხვევაში გვაქს სხვა მინერალის უწვრილესი ბოჭკოების ჩანართები. ფერი აიხსნება მანგანუმის მინარევით, რუტილის

ნემსისებრი მიკროსკოპული ჩანართებით, სამვალენტიანი ტიტანის არსებობით.

აწახნაგებენ ვარდის კვარცის მხოლოდ გამჭვირვალე სახესხვაობას და იყენებენ საიუველირო ნაკეთობისათვის. გაუმჭვირვალე ვარდის კვარცს იყნებენ ლარნაკების, ფიალების, საფერფლების, ქოლგის ტარების, საწერ მოწყობილობებისათვის, ვარსკვლავისებრი საფირონის დუბლების დასამზადებლად. არსებობს ყალბი ვარდის კვარციც, წითელი ანალინის საღებავით გაედგნთილი თეთრი ალებასტრი.

ვარდისფერი კვარცი გენეტიკურად დაკავშირებულია გრანიტულ პეგმატიტებთან, ნაკლებად გეხვდება კვარციან ძარღვებში.

საბაოდები: ურალი, იმიერბაიკალი, კოლიმის პეგმატიტური ძარღვები ალტაი, აგრეთვე უზბეკეთი. ვარდისფერი კვარცი მოიპოვება აშშ-ში, ბრაზილიაში, მადაგასკარზე, ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიაში, ისლანდიაში, სმხრეთ-დასავლეთ აფრიკაში და სხვ. ამჟამად ვარდის კვარცის მთავარი მომპოვებელი არის ბრაზილია, კარგი მასალა შემოდის მადაგასკარიდან.

საწერი გრანიტი

საწერი გრანიტი პეგმატიტური გრანიტის სახესხვაობაა. მასში მინდვრის ჰპატი და კვარცი ერთმანეთთან არის შესრდილი და ქმნის თავისებურ სტრუქტურას, რომელიც მოგვაგონებს ძველ ებრაულ დამწერლობას, ამიტომ მას სშირად ებრაულ ქვას უწოდებენ. საწერი გრანიტი გვხვდება ძარღვების ან მცირე ზომის მასივების სახით.

საწერი გარნიტი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა. გვხვდება ოთხრი, ნაცრისოფერი, ვარდისფერი მომწვანო-მტრედისფერი ტონის საწერი გრანიტები, სახეთა წვრილი ოუ მსხვილი, სწორხაზოვანი ოუ კლაკნილი კონტურებით. საწერ გრანიტის, როგროც სანახელავო ქვის სილამაზე დამოკიდებულია, როგრც ქვის ფერზე, ტონზე, ისე მინდვრის შპატის ერთგვაროვნებაზე, სიფაქიზეზე და მასში ჩაზრდილი კვამლა კვარცის მოხაზულობასა და სიხშირეზე.

საწერი გარანიტის საბაოდები ცნობილია იმერბაიკალის მხარეში, ალტაიში, უკრაინაში, მაგრამ ყველაზე დამაზი, ყველაზი მდიდრული არის ურალის ქვები. ილმენის პეგმატიტებიდან ლამაზ სტრუქტურებს გვაძლევს სტრიქევსის

ბუდობები. აქვე გვინდა მივუთითოთ, რომ სახეთა სილამაზე, დამოკიდებულია ქვის დახერხვის მიმართულებაზე.

საქართველოში საწერი გრანიტი ცნობილია ძირულის მასივის პეგმატიტებში. აქ საწერი გრანიტის 74,3%-ს მიკროკლინი და 25,7%-ს კვარცი შეაღენს.

ევდიალიტი

ევდიალიტი პირველი რიგის სანახელავო ქვაა. სახელი ეწოდა მეჯებში ადვილად ხსნადობის გამო. ბერძნულად „ევ“ ნიშნავს ადვილს, „დიალიტი“ ხსნადს. ევდიალიტი იშვიათი მინერალია, მისი ქიმიური შედგენილობა როგორიცაც და არამუდმივია- $(NaCa,Fe)_6Zr(OH,Cl)[Si_6O_{18}]$ მასში შედის Na_2O -11.6-17.3%, CaO -8.9-11.3%, FeO -3.1-7.1%, ZrO_2 -12.0-14.6%, SiO_2 -47.2-51.2%, MnO -0.3-3.1%, H_2O -0.3-2.9% თუ ჭარბობს ნატრიუმი მაშინ გავაქს ევდიალიტი, თუ ჭარბობს პალციუმი ევდიალიტია, თრივე ელემენტი თუ თანაბრადაა მეზოდიალიტია. ევდიალიტი კრისტალდება ტრიგონურ სინგონიაში, კრისტალები-ფირფიტისებრი, პრიზმული, რომბოედრული და კასრისებრი. წვეულებრივ, იგი გეხვდება მარცვლოვანი მასების, მთლიანი გამონაყოფების სახით.

ევდიალიტისა და მეზოდიალიტი არის წითელი, ვარდისფერი, მოყვითალო, მურა, ელვარება აქვს მინისებრი, თხელ მონატებში შუქბამტარია. ზოგჯერ ნახევრად გამჭვირვალე, სიმაგრე 5-5, სიმკვრივე 2700-3000.

სასიამოვნო ფერი ევდიალიტს ანიჭებს პირველი რიგის სანახელავო ქვის დირსებას. ევდიალიტი პოტენციური ნედლეულია ცირკონიუმის მისაღებად. ევდიალიტური კონცენტრატი წყაროა ცირკონის მისაღებად. ციტრკონის დიდი გამოყენება აქვს შენადობების მისაღებად, ქიმიურ მანქანათმშენებლობაში, კერამიკაში, პიროტექნიკაში და სხვ.

ევდიალიტი გახდება მხოლოდ მაგმურ ტუბე ქანებში, მეტწილად ნეფელინიან სიენიტებსა და მათ პეგმატიტებში, იშვიათად ტუბე გრანიტებსა და კვარციან მინდვრის შპატიან ძარღვებში. ევდიალიტი პირველადი მაგმური მინერალია. ზოგი მკვლევარი მის წარმოშობას უკავშირებს ტუბე ქანების წარმოქმნის გვიანდელ პეგმატიტურ -პნევმატოლიტურ პროცესებს.

საბადოები: კოლის ნახევარკუნძული, გრელანდია, სამხერთი ნორვეგია, მადაგასკარი, აგსტრალია, აშშ, კანადა, ირლანდია, ჩრდილოეთი და აღმოსავლეთი აფრიკა.

სერპენტინი

ლამაზნასატებიანი მომწვანო-მოყვითალო ფერის სერპენტინი კარგი სანახელავო და დეკორატიული ქვაა. „სერპენტარია“ ლათინურად გველისებრს ნიშნავს. მინერალის ბევრ სახესხვაობას მწვანე ფონზე ეტყობა მუქი ლაქები, რაც მას გველის კანს ამსგავსებს, ამიტომ მიიღო ეს სახელწოდება. მისი ქიმიური შედგენილობაა $Mg_2Si_4O_{10}$ (OH)₈; მასში შედის: MgO -43%, SiO_2 -44,1%, H_2O -12,9%. მაგნიუმი შეიძლება ჩანაცვლებულ იქნას რეანითა და ნიკელით. მისი შინარევებია: FeO , Fe_2O_3 , აგრეთვე NiO , Cr_2O_3 . სერპენტინის სახესხვაობანი კრისტალებიან მონოკლინურ სინგონიაში. იგი გვხვდება მკვრივი მასების, ბოჭკოვანი, ფურცლოვანი აგრეგატების სახით. სიმაგრე 2,5, სიმკვრივე-2.400-2.800, სინათლის გარდატეხა 1.560-1.568, ელგარება ახლოა ცვილისებრთან ან ცხიმოვანთან, სადაფისებრივამდე, ფირფიტისებრ აგრეგატებში-აბრეშუმსებრი. სერპენტინი გაუმჯორვალე, ნახევრად გამჭვირვალე, შუქებამტარი, ან ნახევრად შუქებამტარი მინერალია. სერპენტინის ფერებია: მოყვითალო, მწვანე, მუქი მწვანე, ყვითელი, ნაცრისფერი, მტრედისფერი, იშვიათობაა თეთრი.

მორფოლოგიური და კრისტალური მესერის დეფორმაციის ხასიათის მიხედვით გამოყოფენ სახესხვაობებს: ანტიგორიტი - მიკროქრცლოვანი, ფურცლოვანი, ქრიზოტილი - წვრილბოჭკოვანი, ლიზარციტი - წვრილმარცვლოვანი. ნიკელის შემცველ სერპენტინს რევდენსკიტი ეწოდება, მუქმწვანე სერპენტინს ვილიამსიტი . სერპენტინის შეცვლის პროცესში ფსევდოფიტი, მკვრივი, მომწვანო, რბილი მინერალი, შესანიშნავი სანახელავო ქვა. როგორც სანახელავო ქვა ყველაზე მნიშვნელოვანია კეთილშობილი სერპენტინი ანუ ოფიტი. მას აქეს მკვრივი აგებულება და ღია მუქი ზეთისხილისებრი მწვანე ფერი. სანახელავო ქვებს მიეკუთვნება ფარულკრისტალური სახესხვაობა სერფოპიტი, ნახევრად კრისტალური, მკვრივი, ოპალისებრი, წყლით მდიდარი სერპენტინი. ბოვენიტი სერპენტინის ძლიერ წვრილმარცვლოვანი მკვრივი სახესხვაობაა. გარეგნულად იგი ემსგავსება ნეფრიტსა და ჟადეიტს, მწვანე ფერის სერპენტინია და ითველება სანახელავო ქვად.

ცალქე უნდა გამოვყოთ ოფიოკალციტი - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი სახესხვაობაა. გარეგნულად იგი ემსგავსება ნეფრიტსა და ჟადეიტს, მწვანე ფერის სერპენტინია და ითველება სანახელავო ქვად.

კალციტისა და ქრიზოტილისაგან შედგება და შეიცავს კეთილშობილი სერპენტინის ბუდებს, ლაქებსა და მარცვებს. მეტწილად წარმოიქმნება დოლომიტური ქანების კონტაქტური მეტამორფიზმით. აქვს ყვითელი, მომწვანო და მტრედისფერი, გაკრიალებული ძალიან ლამაზია, ნახევრად გამჭვირვალე, გამოყენებულია სანახელავო და დეკორატიულ ქვად, როგორც ფერადი მარმარილო შენობათა შინაგანი მოპირკეთებისთვის, სამკაულებისათვის, ლარნაკებისათვის; მისგან ამზადებენ ფიალებს, მაგიდის თავებს და სხვა.

სერპენტინის ლამაზად შეფერილ, მკვრივ სახესხვაობებს (სერპოფიტი, კეთილშობილი სერპენტინი) იყენებდნენ სანახელავო ქვად, ქრიზოტილ-აზბეგს ცეცხლგამძლე ქსოვილებისა და სითბოს საიზოლაციო მასალებისათვის, სხვა სახესხვაობებს-ცეცხლგამძლე აგურის წარმოებაში, მაგნიუმიანი ნაერთების მისაღებად და სხვა. სერპენტინირებულ დუნიტებს იყენებენ ცეცხლგამძლე აგურის წარმოებაში.

ქანს, რომელიც მთლიანად სერპენტინისაგან შედგება სერპენტინიტი ეწოდება. იგი მეტამორფული ქანია და წარმოიქმნება ულტრაფუნქ ქანების სერპენტინიზაციით, ოლივინისა და პიროქსენზე ჰიდროთერმული სხსარების მოქმედებით, ულტრაფუნქ და კარბონატული ქანების კონტაქტური ცვლილებებით. იგი მეტასომატური პროცესებით გამოიყოფა ზოგიერთი ცივი სხსარიდან.

სერპენტინის საბადოებია: ურალი (ბაშკორი, ალაპავესკი, რეუვესკი, რევდენსკი), იმიერბაიკალი (ვერხნეუდინსკი), საიანი (ილჩირი), სომხეთი (სევანის ტბასთან), გერმანიაში, ინგლისში, აშშ-ში, კანადაში, ინდოეთში, ჩინეთში, ახალ ზელანდიაში.

საქართველოში სერპენტინი ცნობილია ანტიკური დროიდან. მცხეთაში ანტიკური დროის აგურ-ქრამიტის №1 სამარხში აღმოჩენილ ნივთთა შორის 3 ცალი სერპენტინის მძივია ნაპოვნი. სერპენტინი გამოყენებული ყოფილა გემებისათვის. ზახაროვს საქართველოს მუზეუმის აღმოსავლურ გემებს შორის აღნიშნული აქვს სერპენტინის გემაც. ასევე მ.ლორთქიფანიქეს მუზეუმის გემებს შორის აღწერილი აქვს ინტალიო (ძველი წელთაღრიცხვით I საუკუნე). იგვარამაძე სერპენტინს გველის დრუნგილს უწოდებს. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ სერპენტინიტის ტიპის ქანი აღნიშნული აქვს შ.რუსთაველს თავის „ვეფხისტყაოსანში“: „ქვად ფაზარი სხდა, კუბო დგა იაგუნდისა, ლალისა“. ადრე

ჩვენ დავადგინეთ, რომ ფაზარი სერპენტინიტის ძველი აღმოსავლური სახელწოდება.

ლოპან-ჭერათხევის სერპენტინი გაკრიალებით დებულობს ლამაზ ნახატებიან შავ-მომწვანო ფერის ტონს, ეს კარგი დეკორატიული ქვაა და ამიტომ მიმდინარე საუკუნის 30-იან წლებში მისგან მზადებოდა სხვადასხვაგვარი სამშვენისები. ლოპანის ხეობის (წნელისი, ჩორჩანა, უწლევი) სერპენტინიტები დაკავშირებულია მეტამორფულ ფიქლებთან, გვხვდება ფენებრივი, ლინზისებრი, ძარღვებითა და ბუდობების სახით. აქ ცნობილია სერპენტინიტი, რომელიც შეიცავს სერპენტინეფრიტიდის მუქი მწვანე ფერის სახესხვაობას. ლოპანის ხეობის სერპენტინი ძლიერ კარგი სანახელავო ქვაა. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს მკრივი ნეფრიტისებრი ქანის ლოდები(აკადემიკოსი ფლეინსონ-ლესინგი). როგორც დეკორატიული და სანახელავო ქვა აქვე ყურადღებას იქცევს ქანი ლისტებიტიც. აქ გვაქვს ვარდისფერი და მწვანე ფერების შესაძება, რომელიც ნაცრისფერ-ვარდისფერ ტონებში გადადის. სიმაგრით ეშმაზე ოდნავ რბილია, ამიტომ შედარებით ადგილად მუშავდება.

მდ.კოდორის სათავეებთან (დვანდრისა და კლიჩის ხეობები) სერპენტინიტები გვხვდება აალეოზოურ კრისტალურ ფიქლებსა და ამფიბოლიტებს ზორის მცირე ზომის მასივების ლინზებისა და ძარღვების მსგავსი სხეულების სახით. იგი დია მომწვანო ფერისაა. ალაგ-ალაგ მუქია შავ ფერამდე, მეტწილად გვხვდება ანტიგერიტული სახესხვაობა. კოდორის სერპენტინიტების, როგორც დეკორატიული სანახელავო ქვის ღირსება ჯერ შესწავლილი არ არის, მაგრამ ძირულის მასივის სერპენტინიტებთან მსგავსების გამო იგი კარგ სანახელავო ქვად უნდა მივიჩნიოთ.

აგალმატოლითი

აგალმატოლითს ფიგურულ ქვას უწოდებენ. აგალმა ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს ქანდაკებას. ამ ქვიდან ჭრილნენ ფიგურებს, ქანდაკებებს და სახელწოდებაც აქვთ მიიღო.

აგალმატოლითი წვრილმარცვლოვანი რბილი ქანია. მინერალოგიურად შეიძლება იყოს: მინერალ პიროფილიტის $Al_2(OH)_2[Si_4O_{10}]$ სახესხვაობა, დანას მიღედვით აგალმატოლითი ახლოსაა მუსკოფიტის მკვრივ ფარულ-კრისტალურ სახესხვაობა პინიტთან ($6SiO_2 \cdot 3Al_2O_3 \cdot K_2O \cdot H_2O$). ჩინური აგალმატოლითი ანალიზით განსაზღვრულია, როგორც მკვრივი ტალკ-სტეატიტი.

ფერსმანის მიხედვით იგი კაოლინიტი და დიკიტია $Al_2(OH)_4[Si_2O_5]_J$. აგალმატოლითის სიმაგრეა 2,5-3 (თუმცა ჩინეთის აგალმატოლითის სახესხვაობის სიმაგრეა ერთი), სიმკრივე 2800-2900 კგ/მ³. პიროფილიტ-აგალმატოლითი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, ელვარება ცვილისებრი, მინისებრი სადაფისებრი ციმციმით. აგალმატოლითი შუქამტარია, ხოლო მისი თხელი ფირფიტები გამჭვირვალე. ფერი: თეთრი, ნაცრისფერი, მურა, ყვითელი, მოყვითალო-თეთრი, წითელი, მწვანე ფერის, ზოჯერ ფერადი ნახატებითა და ლაქებით. აგალმატოლითი დანით ადვილად იჭრება და კარგ სანახელავო ქვად ითვლება.

აგალმატოლისაგან აკეთებენ ქანდაკებებს, ტაძრების-პაგოდების მოდელებს (აქედანაა სინონიმი პაგოდიტი). ამზადებდნენ ლარნაკებს, ფიალებს, თასებს, საფერფლეებს და სხვა მხატვრულ ნაწარშის.

ამჟამად აგალმატოლის იყენებენ ცეცხლგამბლე მასალათა წარმოებაში, სხვადასხვა ხელსაწყოთა დასამზადებლად, ელექტროტექნიკაში, ფაიფურისათვის და სანახელავო ქვად.

აგალმატოლითი გხვდება ლინზების სახით მჟავე ეფუზივებს ან მეორად კვარციტებს შორის. ვარაუდობენ რომ აგალმატოლითი არის ჰიდროთერმულად შეცვლილი მჟავე ეფუზივები, ჰიდროთერმული წარმოშობის მეტასომატური ქანი.

აგალმატოლითის გავრცელებისა და გამოყენების კლასიკური მხარეა ჩინეთი, ტუვის აგალმატოლითი ძირითადად აგებულია დიკიტით, რომლის მასაში გვხვდება დიასორი, ასევე ალმატის რაიონში „ყაზახეთის აგალმატოლი“ წარმოდგენილია მინერალი დიკიტით. იმიერბაიკალეთში, ვერსნეუდინსკის რაიონში გვხვდება აგალმატოლითის ლამაზი, ვარდისფერი, თეთრი, ალუბლისფერი სახესხვაობანი, აგალმატოლითის ბუდობები არის აგრეთვე ბაიკალისპირეთსა და ყირგიზეთში. აგალმატოლითის ცნობილი ბუდობებია ჩინეთში, იგი მოიპოვება იაპონიაში, კორეაში, უნგრეთში, ა.შ.შ.-ში.

თაბაშირი

თაბაშირი მესამე რიგის სანახელავო ქვაა. ამ მინერალს გიპსი უწოდა თეოფრასტე 315 წელს ჩვენს ერამდე და ცარცსა და კირს ნიშნავს. ქართული სახელწოდება „თაბაშირი“ არაბულ-სპარსულია და ასევე ცარცსა და კირს ნიშნავს.

თაბაშირის ფორმულაა: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$; $CaO - 32.5\%$, $SO_3 - 46.6\%$, $H_2O - 20.9\%$; მინარევებია: $CaCO_3$, $NaCl$, SiO_2 , Fe_2O_3 , თისა მინერალები, ქვიშის მარცვლები, ორგანული ნიკოერებანი და სხვ. თაბაშირი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, გვაძლევს კარგად განვითარებულ დიდი ზომის სქელფირფიტოვან, ნაკლებად სეგმენტები ან პრიზმული ჰაბიტების კრისტალებს. ცალკე ინდივიდებს გარდა თაბაშირის კრისტალები გვხვდება მრჩობლების სახითაც. მრჩობლებს ხშირად აქვთ მერცხლის კუდის ფორმა. თაბაშირი მეტწილად გვხვდება მოლიანი, მარცვლოვანი მასების სახით. წვრილმარცვლოვანი მარმარილოსებრი (ალებასტრი), პარალელურ ბოჭკოვანი აგრეგატების სახით - სელენიტი, მისი სახესხვაობას აბრეშუმისებრი ელგარებით ეწოდება ატლასის შპატი. ცნობილია ფირფიტისებრი ან ფურცლოვანი გამჭვირვალე აგრეგატებიც.

თაბაშირი რბილ ქვებს მიეკუთვნება, მისი სიმაგრეა-2, სიმკვრივე - 2300 g/cm^3 , ელგარება აქვს მინისებრი. სუფთა თაბაშირი თოვლივით თეთრია, ცალკეული კრისტალები ზოგჯერ წყლისებრ გამჭვირვალეა, მინარევები აძლევს ნაცრისფერს, მტრედისფერს, მურა წითელ და შავ ფერსაც კი.

ალებასტრი - წვრილმარცვლოვანი კრისტალური, მკვრივი, თეთრი თაბაშირია, სახელწოდება მიიღო ეგვიპტის ქალაქ ალებასტრონიდან. ამჟამად ტერმინი ალებასტრი შეცვლილია საშენი თაბაშირით, ალებასტრის ქვეშ იგულისხმება თაბაშირის ზომიერი გამოწვით ($120-170^\circ$) მიღებული პრდუქტი.

თაბაშირს იყენებენ როგორც ბუნებრივი სახით, ისე გამომწვარს. ბუნებრივი თაბაშირის თეთრი ფერის სახესხვაობა გამოყენებულია მცირე ზომის ქანდაკებებისათვის, განსაკუთრებით კარგია თეთრი, შუქამტარი, ტიპიური იტალიური სახესხვაობა. თაბაშირის მკრივ სახესხვაობას იყენებენ შენობათა შიდა მოპირკეთებისათვის, დეკორატიულ ქვად. თეთრი ატლასური ელგარების სელენიტი, მკრივი, სუფთა, თეთრი ალებასტრი ფართოდაა გამოყენებული სამშენისებისათვის. „ნაზი, მოყვითალო ელფერი, მისი რბილი გამჭვირვალობა, ნაზი ძარღვების ან ტალღებრივი ლაქების ძვლივს შესამჩნევი მსუბუქი სახეები ჰქმნის ამ ქვის სილამაზებს“ (ა. ფერსმანი). მართლაც ბუნებაში არ არსებობს ქვა, რომელიც მოქანდაკის თუ უბრალო მძერწავის ხელში ისე დამყოლი იყოს, როგორც თაბაშირი. ამიტომაა თაბაშირი

მოქანდაკის ხელში უკეთიღმობილები მასალა შემოქმედებითი ჩანაფიქრის ხორცშესმისათვის.

ამ მხევრივ განსაკუთრებით ცნობილია იტალიის ვოლტერას თაბაშირი, რომელსაც იყენებენ დეკორატიულ ხელოვნებაში, ლარნაკების, ფიალების და სხვა ნაკეთობათა დასამზადებლად. ვოლტერაში დამზადებული ალებასტრის ლარნაკები და ფიალები დღემდე დაცულია სანკტ-პეტერბურგთან ახლოს პავლოვსკის სასახლე-მუზეუმის დარბაზებში.

180-200⁰ -ზე გამოწვისას მიიღება ეწ. გამამწვარი თაბაშირი. წელის დამატებით თაბაშირის ფხვნილი სწრაფად შეიკვება - გამჟარდება. თაბაშირის ამ თვისებაზე არის დამოკიდებული მისი გამოყენება ყოველგვარი ჩამოსახმელ-საძერწი თუ საბათქაშო სამუშაოებისათვის.

ესტრის-თაბაშირი მიიღება თაბაშირის ან ანპიდრიტის დახსლოებით 900⁰-ზე გამოწვით. ამ შემთხვევაში ხდება თაბაშირის სრული დამზადება ან ანპიდრიტის ნაწილობრივ დისოციაცია. ესტრის-თაბაშირის ნაკეთობებს აქვთ მაღალი სიმტკიცე, დაბალი სითბოგამტარიანობა, ბგერათა შთანთქმის კარგი უნარი და მცირე ცვეთადობა. ესტრის-თაბაშირს იყენებენ დაზითული იატაკის დასამზადებლად, ხელოვნური მარმარილოსათვის. კედლის მოსაპირკეთებლად და იატაკის ფილებისათვის, კიბეების საფეხურებისათვის, ფანჯრის რაფებისათვის და ა.შ. თაბაშირი შედის ხელოვნური მარმარილოს ეწ. სტუკოს შედგენილობაში. სტუკოს ამზადებენ გამომწვარი, წვრილმარცვლოვანი თაბაშირისაგან, შაბთან, წებოსთან ერთად ზოგჯერ მარმარილოს პუდრის დამატებით. იყენებენ კედლების მოსაპირკეთებლად და არქიტექტურული დეტალების გამოსაკვანად. შეუა აზიაში განხის სახელწოდებით ცნობილია შემაკვრელი ჭყიდა მასალა. იგი მიიღება თაბაშირის გამოწვით და შეიცავს 40-70% - მდე თაბაშირს, დანარჩენი თიხაა. მას ჩვენში გაჯს უწოდებენ და იყენებენ სამშენებლო საქმეში.

ბუნებრივი თაბაშირი გამოყენებულია პორტლანდ-ცემენტის წარმოებაში, საღებავების, მინანქრის, ჭიქურის დასამზადებლად, ქაღალდის მრეწველობაში შემაგსებლად, სხვადასხვა სახის ტკიფრებისათვის. კომპლექსური გამოწვით თიხასთან და კოქსთან ერთად თაბაშირიდან ღებულობენ გოგირდოვან გაზს-გოგირდმჟავას წარმოებისათვის, ასევე სულფატ ამონიუმის მისაღებად; თაბაშირს იყენებენ

სტომატოლოგიაში, ორთოპედიაში. გამჭვირვალე სახესხვაობა გამოყენებულია ოპტიკაში-პოლარიზაციული მიკროსკოპის კომპენსატორებში ფირფიტებისათვის.

თაბაშირს იყენებენ სოფლის მეურნეობაში მარილიანი ნიადაგების მოთაბაშირებისათვის. ასეთ ნიადაგში თაბაშირის შეტანა მცენარისათვის უვნებელს ხდის ჭარბი მარილის მავნე მოქმედებას.

თაბაშირი ბუნებაში ძლიერ გავრცელებული მინერალია, იგი სხვადასხვა გზით წარმოიქმნება: მეტწილად კი ქიმიური ნალექია, გამოიყოფა მარილიანი აუზის აორთქლების საწყის სტადიაში. თაბაშირის მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოქმნილია ანჰიდრიტის პიდრატაციით: $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. ამ ღროს მოცულობა დიდდება 30%-მდე, ამითაა გამოწვეული თაბაშირშემცველი შრეების პირვანდელი განხლაგების აშლილობა. თაბაშირისა და ანჰიდრიტის ნაშთური საბადოები ცნობილია „თაბაშირის ქუდების“ სახით. იშვიათია როგორც პიდროთერმული მინერალი. ასოციაციაშია პალიტანა, ანჰიდრიტანა გვხვდება ფენების სახით.

თაბაშირის დიდი ბუდობები ცნობილია ურალის დასავლეთით, განსაკუთრებით კუნძურიუს მიდამოებში, მდ.ვოლგისა და კამის ნაპირებზე, აგრეთვე სოლიკამსკში, ბაშკირეთის, თათართა აგტონომიურ რესპუბლიკებში, ჩრდილოეთ კავკასიაში მდ.ბელაიას სათავეებთან. უკრაინაში არტემოვგრადი, ბევრგან შუა აზიაში, სასომხეთში. როგორც ლამაზი სანახელავო ქვა აღსანიშნავია კუნგურუს რაიონის ნაზი ვარდისფერი, აბრეშუმისებრივი ელვარების სელენიტი, ვოლგისპირეთის თეთრი მარცვლოვანი ალებასტრი. მნიშვნელოვანი ბედობებია საფრანგეთში, იტალიაში (სიცილია), მექსიკაში, ესპანეთში, გერმანიაში, ა.შ.შ.-ში და ა.შ. (სიცილია), მექსიკაში, ესპანეთში, გერმანიაში, ა.შ.შ.-ში და ა.შ.

უწევლო თაბაშირს ანჰიდრიტს უწოდებენ. ქიმიური შედაგნილობა: CaSO_4 კრისტალდება რომბულ სინგონიაში. კარგად განვითარებული პრიზმული და ფირფიტისებრი კრისტალები იშვიათია. გვხვდება მკვრივი, მთლიანი, მარცვლოვანი აგრეგატების სახით, ნაკლებად რადიალურ ან პარალელური ბოჭკოვან გროვებად. ფერი: თეთრი, მტრედისფერი, ღია იასამნისფერი, მოწითალო, ჩვეულებრივ გაუმჭვირვალეა, გვხვდება გამჭვირვალეც და ნახევრადგამჭვირვალეც, ასევე შუქამტარი სახესხვაობანიც, ელვარება მინისებრი, სიმაგრე 3,5, სიმკვრივე 2800-3000 კგ/მ³.

ანკიდრიტის მკვრივ სახესხვაობას ხშირად მარმარილოს უწოდებენ. მაგალითად „ბერგამის მარმარილო“, „ჟიგულის მარმარილო“ და სხვ.

ანკიდრიტს, როგორც სანახელავო ქვას, ჯერ ძველი ეგვიპტელები იყენებდნენ.

ანკიდრიტი ტიპური ქიმიური ნაერთია, საბადოებია ურალის დასავლეთით პერმულ ნალექებში (კუნგურუ, კრასნი უფიმსკი), უკრაინაში (არტემოვსკი), პოლონეთში, ავსტრიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ა.შ.შ.-ში. ასევე საქართველოს საბადოებშიც გვხვდება ანკიდრიტიც.

ქართული თაბაშირი არაბულ-სპარსულიდან მომდინარეობს. იგი ჩვენში უფრო ალებასტრის სახელწოდებით იყო ცნობილი. ძველ ქართულში სიტყვა „ალებასტრის“ ნაცვალ „ალაბასტრი“ იხმარებოდა. ასეა აღნიშნული ბიბლიაშიც: „ალაბასტრი“ მოხსენებული აქვს X საუკუნის დასაწისში ქართველ მწერალს ბასილ ზარზმელს თხელულებაში „ცხოვერება სერაპონ ზარზმელისა“. XII საუკუნეში მას ისესენიებს იოანე შავთველიც. ალაბასტრი მოხსენიებულია ალაგვერდის ოთხთავშიც და სხვ.

ს.ს. ორბელიანი მას სანახელავო ქვად მიიჩნევს: „ალაბასტრო-ქვა მარმარილოს მჯობი, ჭურჭლად გასთლიან“. იგი ხშირად ასახელებს ევროპაში ნახელ „ალაბასტრის დათლილ ჭურჭლებს“. ამგვარსავე განმარტებას გვაძლევს ნიკო ჩუბინაშვილიც. ალებასტრის ხალხურად თაგმარილსაც უწოდებს, თუმცა ზოგჯერ ამ სახელწოდებით კვარცის კენჭებსაც აღნიშნავდენ.

საქართველოში ალებასტრო ჯერ კიდევ პალეოლითის დროს გამოუყენებიათ. ზედა პალეოლითიდან ცნობილია ალებასტრის საკიდეები. კახეთში, სოფელ შრომაში, „მდვრიე ხევის“ პირას ნაპოვნია ალებასტრის ცხოველის ქანდაკება. შუა საუკუნეების ეკლესიებში ქვის მოაჯირებთან ერთად გვხვდება თაბაშირის საკურთხევლის მოაჯირები (სავანე, სპეტი, პატარა ონი, ლიხნი). ეთაყაიშვილის ცნობით „ეკლესია ძველი შუამთისა შესანიშნავია სხვათაშორის ძველი ლამაზი ალებასტრის კანკელებით, რომლის მიხედვით გააკეთა გაგარინმა თბილისის სიონის ახალი კანკელი“ ა.ზაგურსკის სტატიაში „Поездка в Ахалцихском уезде в 1872г.“ ც აღწერილი აქვს ალებასტრის კანკელი. დ.ბაქრაძე აღნიშნავს, რომ ფიტარეთის ტაძრის იატაკი მოფენილია „მარმარილოს

ლოდგბით და გამჭვირვალე ალებასტრით“. იგი გაკეთებული ყოფილა გიორგი ბრწყინვალის მითითებით.

საქართველოს თაბაშირის ბუდობებს მეტი წილი დაკავშირებულია ზედა იურულ ფერად წყებასთან (ხუდონი, ოქუმი, მექვენა, დარჩი, ორხვი, წესი, მუხლი, სოჩხეთი, ძირვანი და სხვ). მესამეული ასაკის თაბაშირის ბუდობებს შორის განსაკუთრებით საქურადღებოა სალომინაო-ფერეთა და წყალთბილა.

როგორც ზედა იურული, ისე მესამეული ასაკის თაბაშირის ბუდობების წარმოქმნა დაკავშირებულია ლაგუნურ აუზებთან და ცხელ ჰავასთან.

საქართველოს ბუდობებს შორის ხარისხით ყველაზე მნიშვნელოვანია სალომინაოს თაბაშირი. აქაური ალებასტრი მკვრივია, ლმაზი ფერის, თეთრ და ვარდისფერ ფონზე, ისფერი, ყავისფერი, დახლართული და ტოტის მსგავსი ძარღვებით, ადგილად მუშავდება, კარგად კრიალდება, საუკეთესო სანახელაგო ქვაა მსატვრულ, არქიტექტურულ და დეკორატიულ ნაკეთობათა დასამზადებლად.

შორეულ წარსულში საქართველოში ადგილობრივ თაბაშირის მოპოვებაზე მიგვითითებს ამჟამად ცნობილ საბადოებში ძველი სამთო გამონამუშევრების არსებობა. ასეთები გვხვდება დერჩები, ძირვანში, წესში, სალომინაოში.

ზღვის ქაფი ანუ სეპიოლითი

შშრალ მდგომარეობაში ზღვის ქაფი ფოროვანია, ღრუბლისებრი, წყალზე ტივტივებს, ამიტომ მიიღო ქვამ ზღვის ქაფის სახელწოდება. ფორიანობითა და სიმსუტით მოგვაგონებს სეპიას შინაგან კირქვიან ფოროვან ჩონჩხს, ამიტომ მას სეპიოლითსაც უწოდებენ. ქიმიური შედგენილობით არჩევენ სეპიოლითის სახელსხმობებს: ფერისეპიოლითი, ალუმინისეპიოლითი, ნიკელსეპიოლითი. სიმაგრეა 2-2.5, სიმკვრივე 2000, მონატები ბრტყელი ნიუარისებრი, მინისებრი. იგი მქრქალი, გაუმჭვირვალე და ცხიმოვანია, სინათლის გარდატეხა 1.529-1.519, ორმაგი გარდატეხა 0.010, კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, აგრეგატები - მიკროკრისტალური. სეპიოლითი მაგნიუმის თიხიანი ბოჭკოვანი სილიკატია, ქიმიური შედგენილობაა: $Mg_4(H_2O)_3[Si_6O_{15}](OH)_23H_2O$ ქიმიური შედგენილობითა და თვისებებით უახლოვდება მინერალ პალიგორსკიტს, მისი ჩანართებია კალციტი და დოლომიტი, იშვიათად კაჟმიწა. გარეგნულად ჰგავს კაოლინს. გვხვდება

მთლიანი მასების, აგრეთვე თირკმლისებრი აგრეგატების სახით, იშვიათად ქმნის ფსევდომორფოზებს კალციტის მიმართ.

ბუნებრივი სახით ზღვის ქაფს არ იყენებენ, რადგან შეიცავს მინარევებს. ამტომ მას ასუფთავებენ, ამუშავებენ წყლით, ნაყავენ, შემდეგ კი აძლევენ ნებისმიერ ფორმას. ზღვის ქაფს იყენებენ ჩიბუხის ტარების, მუნდშტუკებისა და ფურცუნების სხვა საგნების დასამზადებლად. ამჟამად თურქეთში ზღვის ქაფიდან დაიწყეს მოდური საიუველირო სამკაულის გაცემება. იგი მეორე რიგის სანახელავო ქვაა.

ზღვის ქაფი მეორადი მინერალი, წარმოადგენს სერპენტინის გამოფიტვის პროდუქტს. ამიტომ სერპენტინში გვხვდება ბუდებისა და მარლების სახით. წარმოიქმნება აგრეთვე ზღვისა და მარილიანი წყლების აუზებში, ნიადაგში-არიდული და ნახევრად არიდული კლიმატის პირობებში. გვხვდება მაგნიუმის შემცველ კარბონატებში. სანახელავო სეპიოლითის ერთადერთი მნიშვნელოვანი საბადო არის თურქეთში (ქსკიშხირი), ცნობილია აგრეთვე ესპანეთსა და საბერძნეთში, ურალსა და ყირიმში.

ფრცხილი-ონიქსი

ონიქსის სახელწოდებით ორი ქვაა ცნობილი: ქალცედონის (*SiO₂*) ზოლიანი სახესხვაობა- მესამე კლასის ძვირფასი ქვა და კალციტ - არაგონიტული (*CaCO₃*) შედგენილობის ქანი-მეორე კლასის სანახელავო ქვა - მარმარილოს ონიქსი. ამ უკანასკნელის სასიამოვნო ვარდისფერმა მისცა მას სახელწოდება „ონიქსი“ (ბერძნულად „ონის“-ქართულად ფრჩხილს ნიშავს).

ქალცედონური ონიქსი-კვარცის ქალცედონური (ბოჭკვანი) სახესხვაობაა - *SiO₂*, მცირე მინარევებით. სიმაგრე 6.5, სიმკვრივე 2.600-2.640, მონატეხი ნიუარისებრი, ელვარება მინისებრი, გარდატეხის მაჩვენებელი 1.534-1.540, ფერი: თეთრი, ყავისფერი ან შავი ზოლების მორიგეობით. ზოგჯერ თეთრ ფერთან მურა-წითელი, მოყვითალო, ნაკლებად მწვანე ფერებია შეხამებული. გვხვდება მონაცისფრო ან ნახევრად გამჭვირვალე უფერო ფენა თეთრ, გაუმჭვირვალე ფაიფურისებრ ფენასთან ერთად. ფენათა სისქე სხვადასხვანაირია. ონიქსის უფერულ ფენას შეიძლება ფერი მიეცეს მინერალური ან ორგანული სადებავებით. ქაში ფენების განლაგება ყოველთვის არა არის თანაბარი და განივ ჭრილში ხშირად ქმნის რთულ ნახატებს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მინერალში მინარევებიცაა.

ონიქსთა ერთად ცნობილია მისი სახესხვაობა სარდონიქსი ანუ სარდონ-ფრცხილი. მას ისეთივე აღნაგობა აქვს როგორც ონიქსს, ოღონდ მასში გვხვდება სარდიონის (სარდორის) მეტწილად წითელი, აგრეთვე ყავისფერი ზოლები.

სხვადასხვა ფერის წესიერ ქალცედონ-ონიქსს უძველესი დროიდან იყენებდნენ გემბისათვის. კამებისათვის მუქი ფენა არის ფონი, თეთრზე კი გამოკვეთდნენ რელიეფურ სურათებს. ინტალიონებისათვის კი პირიქით, ფონია თეთრი, შავ ფერზე-კი გამოსახულება. ქალცედონ-ონიქსიდან ძველი ბერძნების მიერ დამზადებული კამები და ინტალიონები დღესაც დაცულია ცივილიზებული მსოფლიოს დიდი ქალაქების მუზეუმებში. მაგალითად, ერმიტაჟში საუკეთესო ანტიკურ გემებთან ერთად დაცულია შავ-თეთრი ონიქსის ბეჭედი, რომის კოქის სამფენიანი ონიქსის ლარნაკი და ა.შ.

მარმარილოს ონიქსი ძლიერ ლამაზ, ნაზი ფერების ქონე დეკორატიულ და სანახელავო ქას წარმოადგენს. მაღალხარისხოვანი მარმარილოს ონიქსი ხასიათდება სიღრმის შემქმნელი შუქბარტარობით, შეფერვის სილამაზითა და შედგენილობის ერთგვაროვნებით ხასიათდება. გამოიყოფა ნახშირმუავა კალციუმის ცხელი და ცივი წყალსხნარებიდან. მარმარილოს ონიქსი მინერალების კალციტის ან არგონიტის მკვრივი აგრეგატია, სიმაგრე 3, სიმკვრივე 2.700, სინათლის გარდატეხა 1.486-1.658, ორმაგი გარდატეხა 0.172, გამჭვირვალე, შუქბარტარი გაუმჭვირვალემდე, ფერი: ყვითელი-მწვანე, თეთრი, მოყავისფრო, დამახასიათებელია სხვადასხვა ფერების მორიგეობა. მარმარილოს ონიქსი გამოიყოფა *CaCO₃*-ით მდიდარი ხსნარიდან ფენებრივად დალექვის გზით, ამიტომ მას აქვს ლენტური ან კონცენტრიული ნახატები თეთრი და ფერადი ზოლების მორიგეობით. გხვდება თერმული ნახშირმუავა წყლებით მდიდარ ახალგაზრდა ვულკანიზმის მხარეებში, ხშირად ასოციაციაშია კირქვის ტუფებთან-ტრავერტინებთან. შეიძლება შეგვეშალოს ოფიოკალციტთან.

მარმარილოს ონიქსი ადამიანის მიერ გამოყენებული ერთ-ერთი უძველესი ქვაა. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე უგვიპტელები ამ ქვისაგან ამულეტებს და სუნამოს ჭურჭელს ამზადებდნენ. როგორც გამჭვირვალე ქვას შუა საუკუნეებში იყენებდნენ შუქფარებად და ფანჯრის მინების ნაცვლად, კედლების მოსაპირკეთებლად, მოზაიკისათვის, დეკორატიულ ქვად.

მარმარილოს ონიქსმა დიდი გამოყენება პოვა რენესანსის ეპოქის არქიტექტურაში. რომში წმ. პავლეს ტაძრის ოთხმეტრიანი სკეტები ამ ლამაზი ქვიდანაა გამოთლილი. XIX საუკუნის დასასრულს და XX საუკუნის დასაწყისში ევროპაში ონიქსის წარმოების ცენტრი იყო იტალია (ვოლტერა). გასული საუკუნის 50-იან წლებში ფრანგებმა ალექსირში აღმოაჩინეს ონიქსის დიდი საბადო, საიდანაც წაიღეს პარიზის გრანდ ოპერის თეატრის კიბის ბალუსტრადებისათვის საჭირო ქვა. ონიქსს ფართოდ იყენებდნენ სალონების კედლების მოსაპირეთებლად, ფანჯრის რაფგისათვის და ბუხრების მოსაკაზმავად.

ძლიერ ლამაზი მარმარილოს ონიქსის ბუდობებით მდიდარია სომხეთი. აქ მარმარილოს ონიქსი მეტწლად წარმოდგენილია მკვრივი არაგონიტით, აქვს თეთრი, ცვილისებრი ელფერი, ან სპილოს ქვლის ფერი, კარგად ქრიალდება, საუკეთესო დეკორატიული და სანახელავო ქვაა, იყენებენ სამკაულებადაც. მარმარილოს ონიქსის მნიშვნელოვანი ბუდობი მდებარეობს ერევნიდან 30კმ-ზე, სოფელ აღამზალუსთან. აქაურ ონიქსს აქვს ზოლიანი სტრუქტურა, ხოლო ცალკეული ფენების სისქე 20-40სმ-ია. გამჭვირვალობა, გაპრიალების უნარი აღამზალუს ონიქსი აპირველი კლასის დეკორატიულ ქვად ითვლება, ნაწილობრივ იგი მოსაპირეთებელ ქვასაც წარმოადგენს.

მარმარილოს ონიქსის საბადოები: ალური, არგენტინა, მექსიკა, აშშ, ირანი, პაკისტანი, ავღანეთი. ქველი ქართული წყაროები ამ მინერალს სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენიებს: ბიბლიაში იგი აღნიშნულია ანუქიონის, ფრცხილის და ონიქსის სახელწოდებით: ერთ-ერთ ხელნაწერში (H-177) მოხსენებულია „ონიხიოტოს“ სახელწოდებით. ქართველი ლექსიკოგრაფები მას ფრცხილს, ანუქიონს, ონუქიოს, ონგიქიოს, ანგიქიოს, ფრჩხილს, ფერცხალს და ფრცხილს უწოდებენ.

ანტიკური დროიდან საქართველოში გლიპტიკისათვის სხვა ქვებთან ერთად გამოყენებული იყო ქალცედონ-ონიქსი. ცნობილია აგრეთვე ანტიკური და უფრო ადრინდელი ონიქსის მძივები. არქეოლოგიურ მონაპოვრებს შორის ონიქსის მძივები გვაქვს ყაზბეგიდან, ურბნისიდან, მცხეთიდან. XIX საუკუნის 80-იან წლებში ქობულეთთან ახლოს ბრინჯაოს იარაღებთან ერთად იპოვეს ონიქსის მძივები. ბკუფტინმა წალკაში (სოფ-კუში) ქალის საფლავში აღმოაჩინა ნახვარწრიული

ფორმის, ოვალის მსგავსი ონიქსის თილისმა-მაგიური ამჟღები. გორის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულია სოფელ დანახვისიდან ჩამოტანილი მეგალითური ეპოქის (ბრინჯაოს ხანა) მარმარილოს ონიქსის „ძუძუს ქვა“. მცხეთიდან (იხ. ავტორთა ჯგუფი „მცხეთა“) აღწერილია ქალცედონიქსის მძივსაკიდი, რომლისთვისაც გამოუყენებით ბუნებრივი კენჭი, რაც ქვის ადგილობრივ მოპოვებაზე მიუთითებს. მ.ლორთქიფანიძეს აღწერილი აქვს ონიქსის გემები: ინტალიო ყავისფერი ფრცხილისა, ცისფერი და გამჭვირვალე ყავისფერი ზოლებით. ახ.წ. III-IV სს ბაგინეთიდან: კამეა ორფერიანი სარდიონფრცხილისა, ახ.წ. IIIს. ურეკიდან: კამეა ორფერიანი სარდიონ-ფრცხილისა: 1938-39 წლებში მცხეთა-სამთავროს ნეკროპოლებში აღმოაჩინეს ონიქსით და სარდიონიქსით მოკაზმული გერცხლისა და ოქროს ბეჭდები, ახ.წ. II-III საუკუნებში.

ძეველ საქართველოში მარმარილოს ონიქსს ფართოდ იყენებდნენ საფლავის ქვებად. ონიქსისა თბილისის (ქაშვეთი, კალოუბანი, ვანქი) და ახალციხის ეკლესიების მრავალი საფლავის ქვა. ანანურში (მიძინების ეკლესია, 1669 წ.) დღემდეა დაცული არაგვის ერთ-ერთი ერთსოფლის საფლავის ქა-დია მოყვითალო ფერის მარმარილოს ონიქსით. აქვეა აიაზმისათვის ხმარებული ონიქსის ჭურჭლის ფრაგმენტი. ონიქსის საფლავის ქვები არის სვეტიცხოველში (თეკლე ბატონიშვილის საფლავის ქვა) სამთავროს ტაძრის შიგნით, ბოდბეს ეკლესიაში და სხვ.

მარმარილოს ონიქსის საბადო საქართველოში ცნობილი იყო არსიანის ქედზე „მარმარილო მთაზე“. მ.ბეთანოვს თავის ნარკვევში მოტანილი აქვს ცნობები, საიდანაც ჩანს, რომ არსიანის ონიქსის საბადო მუშავდებოდა XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში. ახმედ-ფაშას (ხიმშიაშვილის) ბრძანებით დია კარიერებიდან იღებდნენ ანიქსს და ცხენებით გადმოქმედოთ ახალციხეში. საინტერესოა, რომ მ.ბეთანოვს 1898 წელს არსიანის საბადოსთან უწარმოებია ძიება და უპოვია ძველი სამთო გამონამუშევრების კვალი, ხის ძლევი და სხვ. მ.ბეთანოვს 1897 წელს მას ანიქსის ნიმუშები შესასწავლად გაუგზავნებია თბილისში და საზღვარგარეთ, საიდანაც მიუღია ქვის საუცხოო დახასიათება, განსაკუთრებით საზღასმულია მარმარილოს ონიქსის გამჭვირვალობა, რომელიც იძლევა სიღრმის ილუზიას, ასევე კარგი დახასიათება მიუღია თბილისიდანაც. ამავე ავტორს 1901 წელს კავკასიის საიუბილეო გამოფენაზე გაუგზავნია

ახალციხის მარმარილოს ონიქსისაგან დამზადებული სამელნე და პრესპაპიური, რომლებსაც თავიანთი სილამაზით დიდი შთაბეჭდილება მოჟედვნია შნახველებზე, რადგანაც ამ ნაკეთობათა გაკრიალებული ზედაპირი იძლეოდა მთელი პეიზაჟის იღუზიას: ცით, დრუბლებით, ხეობებით, და მთებით, თითქოს იგი მხატვრს ეკუთვნის.

ამგვარად ჩვენი ხალხი უძველესი დროიდან იყენებდა ქალცედონ-ონიქსს და მარმარილოს ონიქსს.

მარმარილო

მარმარილო საჟეკეთესო სკულპტურული და დეკორატიულ-არქიტექტურული ქვაა, მაგრამ გაუმჯორვალე, შუქაბმტარი მარმარილო შეიძლება სანახელავო და საიუველირო მიზნისათვისაც იქნას გამოყენებული, ასევე ლანდშაფტურ მარმარილოს იყენებენ არა მარტო დეკორატიულ ქვად, მისგან ამზადებენ კაბოშონებს. მარმარილო კირქვის ან დოლომიტის გადაკრეისტალებით წარმოქმნილი კრისტალური-მეტამორფული ქანია. მარმარილოს მთავარი ქანთმშენი მინერალებია კალციტი – $CaCO_3$ და დოლომიტი – $CaMg(CO_3)_2$; კალციტური მარმარილო შეიცავს $CaCO_3$ -ს 90-დან 99.7%-მდე, დოლომიტური - 41.7-დან 55.5%-მდე.

სახელწოდება „მარმარილო“ ბერძნულია. „მარმარილოს“ ბრწყინვალე ქვას ნიშნავს. ქველ საქართველოში მარმარილოს სინონიმი იყო დრუნგილი, წვრილმარცვლოვანი აგებულებით, ლამაზი შეფერილობით, სარკისებრი გაკრიალების უნარით მარმარილო უძვირფასესი ქვაა არქიტექტურისა და მოქანდაკისათვის. აი როგორ ახასიათებს ცნობილი ხელოვნებათმცოდნე ა.ფელკერზამი მარმარილოს;,, ჩვენს პლანეტაზე არ არის სხვა მასალა, რომელსაც პქონდეს ისეთი სუფთა თეთრი ფერი, როგორც მარმარილოს, იგი შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ ახალჩამოცვენილ თოვლის; მეორე მხერივ, შავი მარმარილო თავისი სარკისებრი ელვარებით პქმნის პირქუშ საზეიმო მშვენიერებასა და სიძლიერეს. ასევე აღძრავენ ფანტაზიას ძარღვებითა და ლაქებით მარმარილოს მრავალრიცხოვანი ფერადი სახესხვაობანი... როგორი დიდებული, საუცხოო და დეკორატიულია წითელი და ყვითელი; როგორი ფანტასტიკურია ყვითელი, შავმარდვიანი მარმარილო; როგორი საოცარია წითელი ან მწვანე, რომელშიც სხვა ფერებია ჩართული. ზოგჯერ მარმარილოზე თითქოს ჩანს

ქვაში გარინდებული გამოსახულება სტიქიის ტიტანური ბრძოლისა და მოელი სამყაროსი“.

მარმარილო კრისტალურ-მარცვლოვანი ქანია. მარცვლების სიდიდის მიხედვით არჩევენ: ფარულ-კრისტალურ 0.1მმ, წვრილმარცვლოვან 0.1-0.25მმ, საშუალო 0.25-1მმ და მსხვილმარცვლოვან 1-5მმ-იან სახესხვაობებს. არჩევენ თანაბარმარცვლოვან და არათანაბარმარცვლოვან სტრუქტურებს. მარმარილოს სიმაგრეა 3-4, სიმკერივე 3500კგ/მ³-მდე აღწევს. ელვარება აქვს მინისებრი, ნაპერწკლოვანი.

ზოგიერთი მარმარილო გამჭვირვალე, შუქბამტარი, რაც აისხება ქანში კალციტის კრისტალების ერთნაირი ორიენტაციით, მაგალითად კარარის საუკეთესო მარმარილო-სტატუარიო სინათლეს უშვებს 3-4 სმ-მდე, პაროსი 3.5სმ-მდე. მრმარილოს ფორიანობაა 0.3-1.46%. მისი მინარევებია კვარცი 25%-მდე, გრაფიტი 10%-მდე, მაგნეზიტი, ბიოტუმიანი ნივთიერებანი, ქარსები, ქალცედონი, პირიტი და სხვ.

თუ მარმარილო მინარევებს მოკლებულია და შედგება მხოლოდ კალციტის კრისტალებისაგან-თუთო ფერისაა. ნაცრისფერი ხდება გრაფიტისა და ბიოტუმიან ნივთიერებათა შერევის გამო. ვარდისფერი, წითელი ან ყვითელი ჰემატიტის ან ლიმნიტის ჩანართებიანი, შედარებით იშვიათად გვხვდება მწვანე და განსაკუთრებით ლურჯი ფერისა. ხშირია სხვადასხვა ფერის, ჭრელი მარმარილო, რაც გამოწვეულია მინარევების ცვალებადი რაოდენობით, სტრუქტურათა სხვადასხვაობით, კალციტის ძარღვების სიუხვითა და საერთოდ, როგორი ქიმიური პროცესებით.

მარმარილო კირქვებისა და დოლომიტების რეგიონული და კონტაქტური მეტამორფიზმის პროდუქტია. კირქვის თუ დოლმიტის სრული კრისტალიზაციის დროს წარმოიქმნება სრულკრისტალური მარცვლოვანი მარმარილო, მაგრამ კრისტალიზაციის პროცესი თუ ბოლომდე არ არის დასრულებული მაშინ მიიღება გამარმარილოებული კირქვები. რაღაც მარმარილო დანალექი ქანების მეტამორფიზმით წარმოიქმნება, იგი ბუნებაში გვხვდება ფენების სახით. პრაქტიკული თავლსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია შრების ნაპრალიანობა, რადგანაც იგი განსაზღვრავს ბლოკების გამოჭრის შესაძლებლობას. აქვე გვინდა ავღნიშნოთ რომ, მარმარილო მთელ თავის სილამაზეს ფერებსა და ნახატებს წარმოგვიდგენს მხოლოდ სარკისებრ ზედპირამდე გაქრიალების შემთხვევაში. იგი რამდენადაც

წერილმარცვლოვანია, მით უფრო უკეთ კრიალდება, განსაკუთრებით ეს ითქმის თეორი ფერის მარმარილოზე, რომელიც ანტიკური დროიდან დღემდე უცვლელი მასალაა ხელოვანთათვის. თხელ ფენებში შუქბამტარობა სკულპტურულ ნაწარმს აძლევს სავირველ სიმშენიერეს, მარმარილოს ქანდაკების ზედაპირზე ნაზად კრთიან შუქ-ჩრდილები.

თეორი მარმარილოს სილამაზეზე მეტყველებს ბევრი ქანდაკება, რომლებიც რა ეპოქისა და რა სიდიდის ქანდაკებებს არ ნახავს აქ ადამიანი: აფროდიტა-სილამაზისა და სიუფარულის ქალღმერთი. ამური და ფსიქეა თუ „მარადიული გაზაფხული“. როგორც დეკორატიულმა და არქიტექტურულმა ქვამ, მარმარილომ შეუქმნა დიდება მველი ათენის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის ულამაზეს ნაგებობებს:მას იყენებდნენ როგორც გარეთა, ისე შიდა მოპირკეთებისათვის, არქიტექტურული დეტალებისათვის, კიბეებისა და ბალუსტრადებისათვის, იატაისა და სვეტებისათვის. მარმარილოდან მზადდებოდა ფანჯრის რაფები, პირსაბანები, ლარნაკები, იყენებდნენ ბუქერების, აივნების მოსაპირკეთებლად, ბაღებისა და პარკების შესამკობად და სხვა. მარმარილოს გამჭვირვალე-შუქბამტარი სახესხვაობა ცვლის მქრქალ მინას. მაგალითად, 1963 წელს იენის უენივერსტიტეტის ბიბლიოთეკის შენობაში, დიდი ზომის ფანჯრის მინები შესცვალა ოქროსფერი ყავისფერი შუქბამტარი მარმარილოს თხელი ფიქალებისაგან გამოჭრილმა ფირფიტებმა, რომლებმაც დღისით დარბაზში შექმნა თავისებური განათება.

რადგან მარმარილოს აქვს მინიმალური ელექტროგამტარობა, ამიტომ იყენებენ ელექტროტექნიკაში განმანაწილებელ დაფებად და ფარებად.

მარმარილოს დამუშავებისას დარჩენილ ნატეხებს - როჭებს იყენებენ მეტალურგიაში მდნობად, კირის გამოსაწვავად, ნახშირმჟავას მისაღებად. მარმარილოს ფქვილს - მეავე ნიადაგების მოსაკირიანებლად და სხვა. დია ცისქვეშ ქანდაკებები და შენობათა კედლები იფიტება, უფერულდება, ამიტომ მარმარილოს მეტწილად იყენებენ შენობათა შიდა მოპირკეთებისათვი. დია ცისქვეშ მარმარილოს ქანდაკებებს, შენობათა გარე პერანგებს მეორეჯერ აკრიალებენ. უკანასკნელ სანებში გამოირკვა რომ პირვანდელი პერანგის ადგგენისათვის საუკეთესო ლაზერის სხივები.

მარმარილოს კაცობრიობა უძველესი დროიდან იყენებდა. იგი დიდ როლს ასრულებდა ანტიკური და შემდგომი ეპოქის

ხელოვნებაში. ყველაზე მეტად ცნობილი იყო საბერძნეთის კუნძულ პაროსის მოყვითალო და პენტელიკონის მთის თეთრი მრმარილო. ამ მარმარილოთია აგებული პართენონი, პროპილეი, ზევსის ტაძარი და ათენის სხვა უკვდავი ძეგლები. პენტელიკონის თეთრ მარმარილოს დროთა ვითარებაში ფერი შეიცვალა და დღეს ოქროსფრად ციმციმებს. ძველი ბერძნები სარგებლობდნენ მარმარილოს სხვა საბადოებითაც (გიმეტი, ლავრიონი, ანდროსი, ნაეროსი, ტენოსი, თესალია. ევბეას კუნძულიდან მწვანე ძარღვებით დასერილი მარმარილო ძველ რომში გაჰქინდათ.)

მსოფლიოში ცნობილია იტალიის ქალაქ კარარის საუკეთესო მარმარილო. იგი ცნობილია ეტრუსკების დროიდან. რომის იმპერიის ეპოქაში აქ არსებობდა კარიერები. ამ საუცხოო ქვისაგან შეიქმნა ჩვენს ერამდე IV საუკუნეში აპოლონ ბელვედერელის ცნობილი ქანდაკება, ანტიკური თუ აღორძინების ეპოქის ქანდაკებათა მეტი ნაწილი. მიქელანჯელომ თავისი შესანიშნავი ქმნილებანი შექმნა მხოლოდ კარარის მარმარილოსაგან. ამ ქვითაა შესრულებული ტორვალდესენის, როდენის ქანდაკებები. ამ ქვით სარგებლობდნენ მ.ანტონიოლსკი, ი.ნიკოლაძე და სხვ. კარარის მარმარილოს ორ სახესხვაობას არჩევენ: დია ფერის კიარო და მუქი ბარდილიო. პირველი სახესხვაობიდან განსაკუთრებით ძვირფასია მარმარილო - სტატუსარიო, რომლის თანაბარმარცვლოვანი აგებულება, თეთრი ფერი, გაკრიალების კარგი უნარი, საუცხოო ელვარება და სიმაგრე ხელს უწყობს იყოს საუკეთესო ქვა მოქანდაკისათვის. იტალიის მარმარილო „პოვონაციო“ ფარშავანგის ბოლოსავით ჭრელია და ლამაზი. 2500 წელზე მეტია, რაც კარარიდან მარმარილოს იღებენ, მაგრამ მარაგი ჯერ კიდევ დიდია.

კუროპაში ცნობილია პირინეების (საფრანგეთი) მუქი წითელი მარმარილო თეთრი ლაქებით, ოქროსფერი ძარღვებით, მოყვითალო-წითელი სახეებით. სხვადასხვა ფერისა და სახის მარმარილოები გვხვდება გერმანიაში, ბელგიაში, ნორვეგიაში, კუბაში, ტუნისსა და ალჟირში და სხვა.

რევოლუციამდე მარმარილოს მოპოვება წარმოებდა კარელიასა(ტივდია) და ლადოგის სანაპიროზე (რუსკაელი). ეს მარმარილოებია გამოყენებული სანკტ-პეტერბურგის მრავალი არქიტექტურული ნაგებობების როგორც შიგა, ისე გარე მოპირეობისთვის. სანკტ-პეტერბურგის რუსული მუზეუმის დარბაზი ტივდიის გარდისფერი მარმარლოთია

მოპირკეთებული. ამ მარმარილოზე ა.ფერსმანი
წერს: „ვარდისფერი მარმარილო ისე ბრწყინავს მარადიული
სილამაზით, რომ მისთვის არ არსებობს არც პოეტის სიტყვა
და არც მხატვრის ფუნქცია.“

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამხრეთ ურალის
კოელგინის თეთრი, მოყვითალო თეთრი მარმარილოს
ბუდობები. იგი საშუალომარცვლოვანი, კრისტალური ქანია,
რომლის გაკრიალებულ ზედაპირზე ჩანს წერტილოვანი,
მოწითალო ნაცრისფერი ნახატები, გვაძლევს დიდი ზომის
მონოლითებს, ადგილად მუშავდება. უფალესის მუქი
ნაცრისფერი, ფენობრივი, ზოლებიანი მარმარილო კი შეიძლება
ისე გაიხერხოს, რომ ერთი ლოდიდან დამზადდეს სხვადასხვა
ფერისა და ნახატის მოსაპირკეთებელი ფილები. უზბეკეთის
მარმარილო თხელ ფეხებად, ფილაქნებად ისეა განლაგებული,
თითქოს ბუნებრივად დახერხილი მოსაპირკეთებელი ფილები
იყოს. სხვადასხვა ფერის მარმარილოები ცნობილია
კრასნოიარსკის მხარეში, ალტაიში, შორეულ აღმოსავლეთში,
კირიმში, კარელიაში, უკრაინაში, სომხეთში, აზეირბაჯანში და
სხვა.

უმგელესი დროიდანად ცნობილი მარმარილო
საქართველოში. ამაზე მიგითითებს არქეოლოგიური
გათხრების დროს მცხეთაში ნაპოვნი მარმარილოს
არქიტექტურული დეტალები, ქანდაკებათა ფრაგმენტები,
სოხუმში, ზღვის სანაპიროდან წყალქვეშ ნაპოვნი მარმარილოს
ფილაქანი, ვანის გათხრების დროს აღმოჩენილი მარმარილოს
აღმოჩენილი არქიტექტურული დეტალები და სხვ. მარმარილო
ხშირად არის გამოყენებული შეა საუკუნეების საქართველოში
სასახლეების, ტაძრებისა და ეკლესიების არქიტექტურული
შემკობისათვის. ქუთაისის ბაგრატის ტაძარი მოპირკეთებული
ყოფილა მარმარილოთი. ამ ცნობას გვაწვდის ვახუშტი
ბაგრატიონია, აქა აღაშენა... მეფემან ბაგრატ ყოვლად წმიდისა
ეკლესია შვენიერი, გუმბათიანი, სრულიად სოფიის კენჭით
შინაგან ქმნები და მარმარილოთა სპეციოთა, წითლითა და
ჭრებითა და სვეტებითა მისითავე და ყოველთა
შემკობილობითა სრული და ფრიად დიდი“. ამ ცნობიდან ჩანს,
რომ მოპირკეთებისათვის გამოუყენებიათ თეთრი, წითელი და
ჭრები მარმარილო. ვახუშტის ცნობით მეფე ვახტანგ მეექვსემ
თბილისში „აღაშენა სახლი შვენიერი სრულიად სარკითა და
მოქროვილი, დიდმხატვრობითა, ლაჟვარდითა და მარმარილოს
კედლითა.“ მარმარილო გამოყენებული ყოფილა ბიჭვინთის,

განთიადის, დრანდის, მოყვის, შემოქმედის ტაძრებში და სხვა. თბილისში ერეკლე მეორის სასახლეს პქონია აუზი, სადაც მარმარილოს ორი ლომის ქანდაკების პირიდან შადრევნები ამოდიოდა. სასახლე შადრევნებითურთ ცეცხლს მისცა აღა-მაძმად ხანმა 1795 წელს. XIX საუკუნის 50-იან წლებში თბილის ქვის სათლელ სახელოსნოებში მზადდებოდა მარმარილოს ლარნაკები, ფიალები, ბუხრები, კიბეებები და სხვა. XIX საუკუნიდან წარმოებდა მარმარილოს მოპოვება სადახლოსა და ქუთაისის მიდამოებში. საქართველოს მარმარილოს მნიშვნელოვანი მარაგი აქვს, ხოლო ხარისხით ზოგიერთი მისი სახესხვაობა უტოლდება საბერძნეთისა და იტალიის საუკეთესო მარმარილოს.

საქართველოს მარმარილოს ბუდობები დაკავშირებულია პალეოზოურ, იურულ და ცარცულ ნალექებთან. პალეოზოური ასაკისა ლოპოტის, დიზის და შიდა ქართლის ბუდობები.

ლოპოტის მარმარილო საუკეთესო კარარისა და პენტელიკონის მარმარილოების ანალოგიურია, მდებარეობს კახეთში ლოპოტის ხეობაში. იგი თეთრი ფერისაა ნაცრისფერი ძარღვებით, ასევე მწვანე და ვარდისფერი, მოყვითალო-მწვანე, მტრედისფერი და სხვა ელფერის ძარღვებით.

დიზის მარმარილო მდებარეობს ენგურის ხეობაში, ხოუ. დიზის მიდამოებში. არჩევნ დიზის მარმარილოს ორ სახესხვაობას ნაცრისფერ ზოლიანს-კონტაქტურ ზოლიანს და ლია ნაცრისფერ-მასიური ბუდობის ცენტრალურ ნაწილში. ასევე მეტწილად ნაცრისფერი მარმარილოებია ცნობილი შიდა ქართლში (აბუთი, დედაქალია).

იურული ასაკისაა ძველი შროშის, ახალი შროშის, მარელისის, მოლითის, სალიეთის, საკასრიას და სხვა ბუდობები. ჩვეულებრივ აქ გვხვდება გამარმარილოებული კირქვები. ძველი შროშის მარმარილო ლია წითელი ფერისაა, რომლის ფონზე მიმოფანტულია რთულსახეებიანი თეთრი ლაქები. შროშის წითელი მარმარილოთია მოპირკეთებული მოსქოვის მეტროპოლიტენის საღურები „კიევსკი ვაკზალი“, „არბატის მოედანი“, „კრასნიე ვოროტა“ და სხვა. კოტიტაურის (ახალი შროშის) ვარდისფერ მარმარილოს ზოლად დაცვება თეთრი ნახატები, გვხვდება აგურისფერი სახესხვაობაც. მარელის მარმარილო მოთეთრო-მონაცრისფროა. მოლითის მარმარილოს ლამაზი ფერები აქვს. აქ არჩევნ წითელი ფერის მარმარილოს ყავისფერი ელფერით, ნაცრისფერ მარმარილოს შავი ნაყშებით, შიგნით კი თეთრი ფერით. ზოგი სახესხვაობა

მოწითალოა, თეთრი დაქებით. მოლითის თეთრი მარმარილო საუკეთესოა დეკორატიული ლირსებით, მარაგით. სალიეთის წითელ მარმარილოს დიდი გამოყენება აქვს შენობის როგორც შიდა ისე გარე მოპირკეთებისათვის. ცარცული ასაქის გამარმარილოგბულ კირქვებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ბანოჯის შავი ფერის მარმარილო, თეთრი, მტრედისფერ-ნაცრისფერი ნახატებითა და ზოლებით. ხომულის მარმარილო მოთეთრო ნაცრისფერია. მელაურის მარმარილო ძლიერ დეკორატიულია, აქ გვხვდება თეთრი მარმარილო შავი ლაქებით. სადახლოში არჩევენ ნაცრისფერ და ღია ნაცრისფერ სახესხვაობებს.

საქართველო მარმარილო ამშვენებს მოსკოვის, სანქტ-პეტერბურგის, კიევის, ბაქოს, თბილისის მეტროპოლიტენის სადგურებს; იგი გამოყენებულია მოსკოვის უნივერსიტეტის შენობის, ვარშავის კულტურის სასახლის, მონგოლეთის მთავრობის სასახლის მოსაპირკეთებლად და სხვა.

ვეფხის თვალი

ვეფხის თვალი გაკვარცებული კროკიდოლითია, $2Na_2Fe_3^{2+} + Si_8O_{22}(OH)_2$ მხოლოდ ამ შემთხვევაში კროკიდოლიტი იცვლება რეინის ჰიდროჟანგით, მტრედისფერი-ოქროსფერი-ყავისფერით, შემდეგ ხდება გაკვარცება, აგებულებით ვეფხის თვალი შევარდენის თვალის ანალოგიურია, მხოლოდ კროკიდოლითი შეცვლილია რეინის ჰიდროჟანგით, რაც ქას აძლევს ოქროსფერ-ყავისფერს. სიმაგრე 7, სიმკვრივე 2.640-2.710, მონატები სიწვისებრი. გაუმჯორვალე, ელვარება მონატებში აბრეშუმისებრი, სინათლის გარდატეხა 1.544-1.553, ორმაგი გარდატეხა 0.009, დისპერსია 0.013. ფერი: ოქროსფერ-ყვითელი, ოქროსფერ-ყავისფერი, კრისტალდება ტრიგონალურ სინგონიაში, აგრეგატები მკვრივი ბოჭკოვანი ტექსტურით, ქიმიური შედგენილობა SiO_2 . ტალღობრივი კლეარება გამოწვეულია წვრილბოჭკოვანი აგებულებით.

ვეფხის თვალი-საიუველირო ქვაა, თლიან კაბოშონებად. გვხვდება შევარდენის თვალთან ერთად რამდენიმე სანტიმეტრი სიმძლავრის ფენებრივი სხეულების სახით.

საბადოები: მნიშვნელოვანი-სამხრეთი აფრიკის რესპუბლიკა, აგრეთვე დასავლეთი ავსტრალია, ბირმა, ინდოეთი, აშშ (შტატი კალიფორნია).

შევარდენის თვალი

შევარდენის თვალი ეწოდება მტრედისფერი ტუტე რქატყუარის სახესხვაობის კროკიდოლითის შენაზარდს კვარცთან. მრგვალი კაბოშონების ზედაპირი სინათლის მოლურჯო-ნაცრისფერ ფონზე მოგვაგონებს მტაცებელი ფრინველის თვალს, აქედან წარმოსდგება ქვის სახელწოდება „შევარდენის თვალი“. ეს არის მოლურჯო-ნაცრისფერი, ბოჭქოვანი ტექსტურის ამფიბოლის სახესხვაობის კროკიდოლითის გაკარცებული აგრეგატი. სიმაგრე 7, სიმკვრივე 2.640-2.710, მონატები ხიწვისებრი, ფერი მტრედისფერი-ნაცრისფერიდან მტრედისფერ- მწვანემდე, მონატებში აქვს აბრეშუმისებრი ელვარება, გაუმჯვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.544-1.553, ორმაგი გარდატეხა 0.009, დისაერსია 0.013. კრისტალდება ტრიგონალურ სინგონიაში, გვხვდება მკვრივი აგრეგატები ბოჭქოვანი ტექსტურით. კროკიდოლითი წარმოდგენილია ნემსისებრი სწორხაზოვანი, ტალღური ბოჭქოვანი აგებულებით, გვხვდება იმ საბადოებში, სადაც ვეფხის თვალია. საიუველირო ქვაა, იყენებენ მძივებისათვის, ბეჭდებისა და საყურეებში ჩასასმელად, ამზადებენ კაბოშონებს.

აზურიტი ანუ სპილენძის ლაჟვარდი

სახელწოდება მიიღო ლაჟვარდოვანი-ლურჯი ფერიდან, ხოლო სინონიმა - შედგენილობით; ქიმიური ფორმულა $Cu_3(OH)_2[CO_3]_2$, სიმაგრე 3.5-4, სიმკვრივე 3.700-3.900, ტკებადობა სრული, მონატები ნიჟარისებრი, უთანაბრო, გაუმჯვირვალე, გამოერევა გამჯვირვალე და ნახევარგამჯვირვალე კრისტალდები, ელვარება მინისებრი, სინათლის გარდატეხა 1.730-1.838, ორმაგი გარდატეხა 0.108. ფერი ღიადილოსფერიდან მუქი-ლურჯი, პლეოქროიზმი მკაფიო-ღიადან მუქ ლურჯამდე. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალდები მოკლე სეგმენტები, მეტწილად გვხვდება მკვრივი, მინისებრი აგრეგატები, მცირე სფერეოლითები.

საიუველირო-სანახელავო-დეკორატიული ქვაა, სპილენძის მეორე ხარისხოვანი მადანია, იყენებდნენ ლურჯი საღვებავის დასამზადებლად, აწახაგებენ, ამზადებენ კაბოშონებს. ზოგჯერ აზურიტი და მაღაქიტი ერთმანეთს შეეხდება და გარეგნულად ძლიერ ეფექტურია აზურიტ-მალაქიტი, მას აკრიალებენ და იყენებენ სანახელავო ქვად, თუმცა

მალაქიტთან შედარებით აზურიტი სანახელავო ქვად ნაკლებად გამოიყენება.

გვხვდება მალაქიტთან ერთად სპილენძის საბადოს დაუანგვის ზონაში, ასოციაშია მალაქიტთან, კუპრიტთან, თავისუფალ სპილენძთან.

საუკეთესო საიუველირო-სანახელავო აზურიტის მოპოვება წარმოებს ზაირში, გავრცელებულია სპილენძის საბადოებთან ერთად საფრანგეთში, ინგლისში, აშშ-ში (შტატები არიზონა, პენსილვანია), ნამიბიაში, ავსტრალიაში, კონგოში, ჩილეში, მექსიკაში, ურალში, ალტაიში.

გარეგნულად ემსგაგსება ლურჯ მინერალებს: დიუმორტიერიტს, ლაზურიტს, სოდალიტს.

ვარისციტი

სახელწოდება საქსონიის ერთ-ერთი რაიონის ქველი სახელწოდებიდან (ვარისციიდან) მომდინარეობს, სადაც იქნა პირველად აღმოჩენილი ეს მინერალი. ვარისციტი ალუმინის წყლიანი ფოსფატია, ქიმიური ფორმულა $AlPO_4 \cdot 2H_2O$, რენიისა და ქრომის მონაწილეობით, რომელიც ნაწილობრივ ცვლიან ალუმინის; თუ ალუმინის მთლიანად ჩაენაცვლება რენია- Fe^{3+} , მინერალს შტრენგიტი ეწოდება. სიმაგრე 5, სიმკვრივე 2.400-2.600, ტაქჩადობა სრული, მონატეხი ნიჟარისებრი, ელვარება მინისებრი-ცვილისებრივამდე, შუქბამბარი, გაუმჭვირვალე, სინათლის გარდატეხა 1.55-1.59, ორმაგი გარდატეხა - 0.010, ფერი: მოყვითალო ან მომტრედისფრო მწვანე, კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, კრისტალები-მოკლე სვეტისებრი, გვხვდება წვრილმარცვლოვანი მასიური აგრეგატების, ძარღვების, ქერქების სახით. ვარისციტის კონკრეციის კვარცსა ან ქალცედონში ამატრიქსი ეწოდება, რომელიც გვაძლევს ძლიერ ლამაზ ნიმუშებს სხვადასხვა ფერის კონცენტრიული ზოლების გამო.

ვარისციტი წარმოიშობა სიცარიელებში ფოსფორშემცველი წყლების მოქმედებით თიხიან ქანებთან, ასოციაშია აპატიტთან, ქალცედონთან, ლიმონიტთან და სხვ.

ვარისციტმა მოიპოვა სანახელავო ქვის მნიშვნელობა მას შემდეგ რაც აშშ-ში (შტატები იუტა, ნევადა და არიზონა) იპოვეს მისი მწვანე კონკრეციული მასები, რომელიც ფირუზს მოგვაგონებს. პირველად ამ მინერალს უწოდეს იუტალიტი. მაგრამ ამ სახელწოდებით მინერალი შემე ცნობილი იყო,

მიუხედავად ამისა იუტალიტს ხშირად თვლიან ვარისციტის სინონიმად.

საბადოები: აშშ, ავსტრალია (კვინსლენდი). ძნელად არჩევენ ქრიზოკოლის, ქრიზოპრაზის და ფირუზისაგან.

ლაზულიტი

სახელწოდება გერმანული ენიდან- ლაზულიტი „მტრედისფერი ქვა“. ქიმიური შედგენილობა ($Mg,Fe)Al_2[PO_4]_2OH$; თუ რკინა ჭარბობს მაგნიუმს, მინერალს სკორცალიტი ეწოდება, სახესხვაობას - კალციოლაზულიტი. ზოგჯერ შეიცავს SiO_2 -ს, CaO -ს. კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალგბი: მახვილი პირამიდული, ტაბლეუტური; გვხვდება მარცვლოვანი და მკვრივი აგრეგატების სახით. სიმაგრე 5.5-6, სიმკვრივე 3.000-3.100, ნახევრად გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალე, ელგარება მინისებრი, სინათლის გარდატეხა 1.615-1.645, ორმაგი გარდატეხა 0.030; ფერი: მუქი ლურჯი-მკრთალ მტრედისფერამდე, ლაჟვარდოვანი-მტრედისფერი; პლატინოზმი-ძლიერი: უფერო-მუქი-ლურჯი. იშვიათი მინერალია, ჩვეულებრივ გვხვდება პეგმატიტებში, კვარციტებსა და კვარციან ძარღვებში ხშირად ასოციაციაშია კიანიტთან, ანდალუზიტთან, კორუნთან, რუბილთან.

საბადოები: ბრაზილია (მტატი მინას-უერაისი), ავსტრია (ზალცბურგი, შტარია), შვეიცავ (ვერსმლანდი), ინდოეთი, მადაგასკარი, აშშ (შტატები კაროლინა, შენი, კალიფორნია), შვეიცარია და სხვ.

ძალიან ჩამოგავს აზურიტს, ლაპის-ლაზულს, სოდალიტს, ფირუზს. მეორე ხარისხოვანი სანახელავო ქვაა.

დატოლითი

სახელწოდება დატოლითი-ბერძნულია და „დაყოფას“ ნიშნავს (ზოგიერთი სახესხვაობის მარცვლოვანი ხასიათის გამო). ქიმიური შედგენილობა $CaB[SiO_4](OH)$, სიმაგრე 5-5.5, სიმკვრივე 2.900-3.000, სინათლის გარდატეხის მაჩვენებელი 1.625-1.669, დისპერსია 0.016, ელგარება მინისებრი, გამჭვირვალე, ნახევრად გამჭვირვალე, ფერი: თეთრი, ლია ყვითელი, ყავისფერი, უფერო, მომწვანო, კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში, კრისტალგბი მოკლე პრიზმული, ფირფიტოვანი; აგრეგატები: მარცვლოვანი, რადიალურ-სხივოსნური, ბოჭკოვანი (ბოტრიოლითი).

ეკვისფერ სხვადასხვაობას აძლევენ კაბოშონის ფორმას, ზალცბურგთან ახლოს (ავსტრია) ცნობილია საიუველირო სახესხვაობა. მეორე ხარისხოვანი სანახელავო ქვაა, ბორის მაღანია.

გვხვდება სკარნებში დანბურგიტთან, ვეზუვიანთან, აქსინიტთან ერთად, ბაზალტური ლავების სიცარიელეებში, ჰიდროთერმულ მადნიან ძარღვებში. ასოციაციაშია ცეოლითებთან, პერქნიტთან, კალციტთან.

საბადოები: პარცი (გერმანია), ტრენტინო (იტალია), არენდალი (ნორვეგია), აგრევე აშშ (შტატები: ნიუ-ჯერსი, მიჩიგანი, და მასაჩუსეტსი).

ქრიზოკოლა

სახელი უწოდა ოერფრასტექმ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 315 წელს. ქრიზოკოლა ქართულად: ოქროს და სარჩილი (რჩილვა-დაპავშირება). ქიმიური შედგენილობა-**(CuAl₂H₂/Si₂O₅)/(OH₄)** სიმაგრე 2-4, სიმკვრივე 2000-2400, მონატები ნიუარისებრი, გაუმჭვირვალე, ზოგჯერ სუსტი შუქამტარი. სინათლის გარდატეხა 1,50, ელვარება მინისებრი, ცხიმოვანი ფერი: მწვანე, მტრედისფერი. გვხვდება მკვრივი მასების სახით, ფარულკრისტალური, ამორფული, ყველგან გვხვდება სპილენის მარღვების ზედა ნაწილებში, ასოციაციაშია მალაქიტთან, აზურიტთან. სპილენის მეორეხარისხოვანი მაღანია. კარგად კრიალდება, დეკორატიული სანახელავო ქვაა. საბადოები: ურალი, აშშ (შტატები: არიზონა, ნევადა), ზაირი, ჩილი.

ძნელი გასარჩევია მტრედისფერ ქალცედონისა და , ფირუზისაგან.

დანბურიტი

უწოდეს პირველად პოენის ადგილის დანბურის მიხედვით (კონეკტი-ეუბის შტატი, აშშ). ქიმიური შედგენილობა **Ca(B₂Si₂O₈)**, სიმაგრე 7-75, სიმკვრივე 3000, მონატები უთანაბრო, ნიუარისებრი, კრისტალდება რომბულ სინგონიაში, კრისტალები პრიზმები, გვხვდება მარცვლოვანი აგრეგატების სახით, გამჭვირვალე, ფერი: უფერო, ღვინისებრ-ყვითელი, ვარდისფერი, ფერით იგი არ არის მიმზიდველი, სინათლის გარდატეხა 1,630-1,636, ორმაგი გარდატეხა 0,006, დისპერსია 0,017, ელვარება მინისებრი, გაკრიალდებულ ზედაპირზე აღმასისებრი. ულტრა ისფერი სხივების მოქმედებით დანბურიტი განიცდის

ფლუორესტენციას, ხოლო გახურებისას ფოსფორესცენციას. ზემო ბირმაში- მოგოკში ნაპოვნი ერთი საუცხოო კრისტალი, საფეხურისებრივად დაწახნაგებული, სავსებით გამჭვირვალე, უდევექტო ლამაზი, ღვინისებრ ყვითელი ფერისა, წონით 138,61 კარატი. ზომით $3.18 \times 2.91 \times 1.52$ სმ დაცულია ბუნების ისტორიის ბრიტანეთის მუზეუმში. სანახელავო ქვაა, ბორის მადანია.

გვხვდება სკარნებში, მარმარილოებში, დაბალ ტემპერატურის ძარღვებში კალციტთან და კვარცთან ერთად.

საბადოები: ზემო ბირმა, იაპონია, მექსიკა, მადაგასკარი, აშშ.

მნელი გასარჩევია ციტრინისა და ტოპაზისაგან.

პორფირი

პორფიროს- ბერძნული სიტყვაა და ქართულად წითელს, მეწამულს ნიშნავს. იგი პორფირული სტრუქტურის ვულკანური ქანია, სადაც მიკროფენიტური (სუბმიკროსკოპული კვარც-მინდვრის შპატიანი აგრეგატი) ან ქანთმუნი მინერალებით აგებული ძირითად მასაში ჩანართების სახით გვხვდება ტუტე მინდვრის შპატი, მჟავე პლაგიოკლაზი, ბიოტიტი, ნაკლებად რქატყუარა.

მინერალოგიური შედგენილობით არჩევენ: კვარციან, ტრაქი-ანდეზიტურ, ტრაქი-ლიპარიტულ და სხვა პორფირებს.

პორფირი დიდად გავრცელებული ქანია მაგრამ, სანახელავო-დეკორატული სახესხვაობანი ცოტა აქვს. ჯერ კიდევ ანტიკური დროიდან იყო ცნობილი საბერძნების (პელეპონესის ნახევარკუნძულის) და ეგვიპტის (ნილოსის ხეობა ასუანთან ახლოს) პორფირის ქვის ბუდობები. ძველ რომში ამ ბუდობებიდან მოპოვებულ პორფირს სანახელავო და დეკორატიულ ქვად იყენებდნენ. პორფირის ქვები მოჰქონდათ აგრეთვე რეინის გაღმა მხრიდან (ოდენვალდის მოქმედან).

დეკორატიული მნიშვნელობის პორფირი ცნობილია ალტაის მთებში, მდინარე კორგონის ხეობაში. აქ არის წითელი, იისფერი, ნაცრისფერი, თეთრი და შავი ფერის პორფირის ქვები. ალტაის პორფირი ხასიათდება ნახატების მრავალფეროვნებით, ფერთა სინაზით, მონოლითების გრანდიოზულობით.

პორფირის ქვიდან ამზადებენ ლარნაკებს, მაგიდის თავებს, იყენებენ სვეტებად და ა.შ.

დიდ ინტერესს იწვევს იწვევს ერმიტაჟში კვარცისებრი ფორმის ლარნაკების ჯგუფი, შესრულებული მუქი მკვრივი

პორფირიდან. ეს ლარნაკები დამზადებულია 1780-1790 წლებში პეტერპოლის, ეკატერინენბურგის და კოლივანის ქვის სათლელ ფაბრიკებში. ქვის გაკრიალებული ზედაპირი იმდენება კარგია რომ, არ საჭიროებს ბრინჯაოთი შემკობას. ერმიტაჟში არის კოლივანის ფაბრიკაში 1808 წელს დამზადებული ლარნაკი ნაცრისფერ-ისფერი პორფირიდან და შემკულია მოოქრული ბრინჯაოთი. აქვეა ულამაზესი ლარნაკი მუქი-ალუბლისფერი პორფირიდან.

ხელნაწერთა ინსტიტუტის ერთი ხელნაწერის (ფ.9-2000), სასხლევარი ძლიად საპოვრთა ნივთოა“ (XVIIIს) სქოლიოში ვკითხულობთ; „პორფირი არის ქვა წითელი შეუნიერი ელვარე და განშეუბული მრავლად თეთრისა ხშირისა ხალებითა, ფ-დ მაგარი, რომელსა განკუთხნ ზუმფარითა“. ჩანს რომ პორფირი საქართველოში ცნობილი ქვა იყო.

ბრექჩია

ბრექჩია იტალიურად მსხვევას ნიშნავს ბრექჩია მტკიცედ შეცემენტებული სხვადასხვა ზომისა და ფორმის დაკუთხული ნატეხებით აგებული არაერთგაროვანი ქანია, მკეთრად გამოხატული ნამსხვრევი სტრუქტურით. ამ შემთხვევაში ნამსხვრევი მასალა შეცემენტებულია და როჭენარი ბრექჩიადაა გადაქცეული. წარმოშობის მიხედვით არჩევენ დანალექ, ვულკანურ და ტექტონიკურ ბრექჩიებს.

უერადი ნატეხებით აგებული, მკვრივად შეცემენტებული ბრექჩია გვაძლევს ლამაზ მოსაპირკეთებელ და სანახელავო ქვას. ამ მხვრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა აღტაიში რიდერი და საირკუმირის ხეობა, სადაც ნახატებიან ეშმასთან, მოყვითალო-მწვანე სერპენტინთან და სხვა დეკორატიულ-სანახელავო ქვებთან ერთად გვხვდება სხვადასხვა სახის პორფირისა და ეშმის ბრექჩიები. როგორც ჩანს, შორეულ გეოლოგიურ წარსულში დამსხვრეული ეშმისებრი და პორფირისებრი ქანები შეაცემენტა ცხელმა სსნარებმა და გარდაქმნა ისინი სხვადასხვა ფერის ეშმის თუ პორფირის ბრექჩიად. სწორედ ამ ბრექჩიებიდანაა დამზადებული ერმიტაჟის ლარნაკები.

ლამაზი ბრექჩიის ნაკეთობანი ფერებითა და ქვათა წყობით, აგებულებით, ყოველთვის იზიდავს ადამიანს.

ობსიდიანი

ობსიდიანი ანუ ვულკანური მინა მეორე რიგის სანახელავო ქვაა, პლინიუსის ცნობით მას ობსიდიანი ეწოდა რომაელი ობსიდუსის პატივსაცემად, რომელმაც პირველად ჩამოიტანა ეს ქვა რომში.

ერთგვაროვანი, მინისებრი ვულკანური ქანი, რომელსაც ვულკანურ მინასაც უწოდებენ, არაკრისტალური ნივთიერებაა. წარმოიშვა ბლანტი ლავის ისე სწრაფი გაცივების შედეგად, რომ დაკრისტალება ვერ მოასწრო. ობსიდიანს გარდა ვულკანურ მინას მიყენებენ ქანები: პერლიტი, პემზა, ფისის ქვა (პებშტეინი) და სხვა. ობსიდიანი სხვადასხვა ფერისაა: შავი, ნაცრისფერი, ყავისფერი, მწვანე, ნაკლებად მოწითალო, ნატეხი კიდეებზე გამჭვირვალეა, შუქბამტარი, სინათლის გარდატეხია 1.48-1.51, ღისპერსია 0.010, სიმაგრე 5.5, სიმკვრივე 2.300-2.600, აქვს მინისებრი ელვარება, ნიუარისებრი მონატეხი. ქარგად კრიალდება. მეტწილად დაკავშირებულია ლიპარიტულ ლავებთან. SiO_2 შეადგენს 66-77%-ს, Al_2O_3 -18%, H_2O -1%-ს. მინერალოგიური შედგენილობით არჩევენ დაციტურ, ბაზალტურ, ტრაქიტულ, პლაგიოკლაზინ და სხვ. ობიდიანებს. გვხვდება ახალგაზრდა ვულკანურ მხარეებში მცირე ზომის ნაკადების, გუმბათების, ქერქისა და ნემსისებრი სხეულების სახით.

ობსიდიანი ქაუთან ერთად იარაღებისათვის პირველოფილმა ადამიანმა გამოიყენა. მას დიდი გამოყენება ჰქონდა ქვისა და ენერგიით-ბრინჯაოს ხანაში - ისრის თავების, დანების, საფუქეკებისა და სხვა იარაღების გასაკეთებლად. ამჟამად ობსიდიანის ლამაზი სახესხვაობა სანახელავო ქვას წარმოადგენს, სიმაგრის გამო იყენებენ აბრაზივებად; ობსიდიანი გამოყენებულია მსუბუქი ბეტონის შემავსებლად. (პერლიტ-ობსიდიანი). აგრეთვე თბოსაიზოლაციო ნაწარმისათვის. აფუებულ პერლიტს იყენებენ ქიმიურ ნაკობებადამაბუშავებულ, კვების, ფარმაცევტულ, მინის წარმოებასა და სხვა.

ობსიდიანი უძველესი დროიდან იყო გამოყენებული სომხეთში, საქართველოსა და აზეირბაჯანში. აი რას წერდა ამიერკავკასიის ობსიდიანზე მეცნიერი ა.ფერსმანი;, შავ ობსიდიანს, რომელიც ჩვენს ერამდე ორი ათასი წლის წინათ იყო ცნობილი, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კავკასიისა და ამიერკავკასიის კულტურის ისტორიაში. ობსიდიანისგან დამზადებული ბრწყინვალე ნაწარმები არა მარტო წარსულის

ისტორიას გვიხსნიან, არამედ ასახავენ ამ ქვის გამოყენების ახალ დარგებს... ამიერკავკასიის რესპუბლიკებში არის მრავალრიცხავოვანი საბადო ფისისებრი შავი, ვერცხლისებრ-მოშავო ობსიდიანისა, ასევე შავი ობსიდიანისა ოქროსფერი ძარღვების ქსელით. უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს საინტერესო ქვა პოვებს გამოყენებას არქიტექტურაში... კავკასიის ვულკანების ამ შესანიშნავი ქვის ახალი ფურცლები ჯერ არ არის გადაშლილი“.

ობსიდიანის მნიშვნელოვანი ბუდობები ცნობილია სომხეთში-ჩამქრალი ვულკანის კეტან-დაღის მიდამიებში, სადაც ჭარბობს შავი და ყავისფერი სახესხვაობა, ხოლო შავი და ნაცრისფერი ობსიდიანი ცნობილია აზეირბაჯანში. ობსიდიანი ცნობილია კამჩატკაზე, იმიერ-ბაიკალეთში, კარპატებში, უნგრეთში, გერმანიაში, ისლანდიაში, ლიკარის კუნძულებზე, მექსიკაში, აშშ-ში.

საქართველოში ობსიდიანი ძევლითაგანვე ცნობილი იყო „ცის ნატეხას“ სახელწოდებით. ასეა მოხსენებული ქართულ ბიბლიაში. ქართველი ლექსიკოგრაფები ცის ნატეხას განმარტავენ როგორც ჭიქის მსგავსს ქვას. რაფ-ერისთავი ცისნატებს **რენ** ე ინციდიან-ს უწოდებს. საფიქრებელია რომ სახელწოდება ცისნატებს კავშირი პქნოდეს ამ ქვის სარიტუალო მნიშვნელობასთან. ცნობილია, რომ ობსიდიანის დანით ხოცავდნენ ძველად შესაწირავ საკლავს: „აბსიდიანი ერთნაირი ქვა, ერთგვარის ტალია. ამისგან საჭრელს აკეთებდნენ უწინდელ დროში და მით პხოცავდნენ შესაწირავს საკლავსა“ (ილია ჭავჭავაძე).

არქეოლოგია მდიდარ მასალას გვაძლევს საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ქანის გამოყენების შესახებ. ობსიდიანის იარაღების მასიურ წარმოებაზე მიგვითოთებს სამხრეთ საქართველოს ყველა პალეოლიტური ნადგომი. ზედა პალეოლიტიდან ობსიდიანის იარაღები გვხვდება დასავლეთ საქართველოშიც (საგვარჯილე, მდვიმევი, დევის ხვრელი და სხვა). ზედა პალეოლიტიდან შესაძლებლად მიგვაჩნიათ თრიალეთიდან დასავლეთ საქართველოში იარაღებისათვის ობსიდიანის ჩამოტანა. ობსიდიანის იარაღები ცნობილია ნეოლიტურ ნადგომებშიც (კისტრიკი, ოდიში, თეთრამიწა და სხვა), იგივე უნდა გავიმეოროთ ენეოლიტისა და ბრინჯაოს ხანის ნადგომებზე (ნაცარგორა, ფლავისმანი, დაბლაგორი, მცხეთა-სამთავრო, საგურამო, თბილისის მიდამოები, წალკა და სხვა). შეა საუკუნეებში ობსიდიანს ჩვენში უფრო სარიტუალო

მნიშვნელობა პქონდა. XIX საუკუნის შუა ხანებში ობსიდიანს ამჟავებდა თბილისის ქვის სათლელი ფაბრიკა.

ობსიდიანის საბადოები ცნობილია ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ახალციხის რაიონებში და სხვა. 1959 წელს ნინოწმინდის რაიონში გეოლოგებმა აღმოაჩინეს ობსიდიანის თავფარავნის საბადო (მთაკოიუნ-დაღი). იგი ვუდკანური კონუსია. საინტერესოა, რომ ამ მთას ადგილობრივი ქართველები „ჭიქის მთა“-ს უწოდებენ. მევდ ქართულში „ჭიქი“ მინას ეწოდებოდა. როგორც ჩანს ობსიდიანი აქ ფელთაგანვე ყოფილა ცნობილი. აქ ობსიდიანი დაკავშირებულია ლიპარიტულ ლაგასთან. ბლანტმა ლავამ სწრაფი გაცივებით მოგვცა ობსიდიანი. პროდუქტიული წყების სიმძლავრე 115 მეტრს აღემატება.

პროდუქტიულ წყებაში მორიგეობენ თეთრი და ნაცრისფერი ლიპარიტი, ობსიდიანი, ფოროვანი პერლიტი, პერლიტური ლავური ბრექჩია. შავი, ზოლიანი, წითელი ობსიდიანი გახვდება ლინზების სახით, დელუკინიც ძირითადად ობსიდიანითაა წარმოდგენილი.

საკოლექციო მინერალები, ზოგჯერ გამოყენებული როგორც საიუველირო ქვები.

1. განიტი ანუ თუთიის შპინელი; გამჭვირვალე, სხვადასხვა ელფერის ინტენსიური ლურჯი, წითელ-იისფერი; სიმაგრე 7,5-8, სიმეტრი 3,580-3,900, სინგონია კუბური, ქიმიური ფორმულა: $ZnAl_2O_4$ განიტის საიუველირო თვისება ცნობილია 1937 წლიდან.

2. ბინგემიტი-კვარცი გეტიტის ჩანართებით, ხასიათდება ირიზაციით, ცნობილია შტატი მინესოტიდან (აშშ).

3. სანიდინი-გამჭვირვალე დია-ნაცრისფერი დიაფავისფერამდე მონოკლინური კალიუმიანი მინდვრის შპატი (ორთოკლაზი); სიმაგრე 6, ძლიერი მინისებრი ელგარება.

4. მანგანტიტანტიტი- გამჭვირვალე, ტანტალიტის წითელ-ყავისფერი სახესხვაობა; სიმაგრე 5-6, სიმკვრივე 8,200, სინგონია რომბული; $MnTa_2O_6$ - ქიმიური შედგენილობა.

5. რუტილი-გამჭვირვალე, მოწითალო-ყავისფერი; სიმაგრე 6-6,5, სიმკვრივე 4.200-4.300, სინგონია ტეტრაგონური, TiO_2 , ელგარება ძლიერი, თითქმის მეტალისებრი.

6. პერისტერიტი, ანუ ბელომორიტი (პლაგიოკლაზიანი მოვარის ქვა) -თეთრი ან ყავისფერი მომტრედისფრო

ირიზაციით ალბიტ-ოლიგოკლაზის ძირითადი ფერის ფონზე. სიმაგრე 6,5.

7. ჰაუინი- გამჭვირვალე, ლაუვარდოვანი-ლურჯი; სიმაგრე 5.5-6, სიმკვრივე 2.400, სინგონია კუბური; $(Na,Ca)_{8-4} [AlSiO_4]_6 (SO_4)_{2-1}$

8. ტუბტუპიტი- ჩვეულებრივ გამჭვირვალე მუქი წითელი ისფერი ელფერით, ხშირად ლაქებით სხვა მინერალების ჩანართების გამო; სიმაგრე 6; სიმკვრივე 2.300-2.570, სინგონია ტეტრაგონური; $Na_4[BeAlSi_4O_{12}]Cl$; აღმოჩნდილია 1960 წელს სამხრეთ გრენლანდიაში, ცნობილია კოლის ნახევარკუნძულზე.

9. კილემიტი - გამჭვირვალე, ყვითელი, მომწვანო, წითელყავისფერი; სიმაგრე 5.5, სიმკვრივე 3.890-4.180, სინგონია ტრიგონური; $Zn_2[SiO_4]$. კრისტალები იშვიათია, ცვილისებრი ელვარება.

10. ნატროლითი- გამჭვირვალე, უფერო, თეთრი, მოყვითალო; სიმაგრე 6; სიმკვრივე 2.200-2.250; სინგონია რომბული; $Na_2[Al_2Si_3O_{10}]_2H_2O$.

11. სმარაგდიტი- აქტინოლითის შუქბამტარი ბალახისებრი ან ზურმუხტისებრ-მწვანე სახესხვაობა; სიმგრე 6.5; სიმკვრივე 3.250, სინგონია მონოკლინური; $Ca_2(Mg,Fe)_5 [Si_4O_{11}]_2(OH)_2$; ზურმუხტან (სმარაგთან) მინერალოგიურად საერთო არაფერი აქვს.

12. ლეიციტი-გამჭვირვალე, უფერო, თეთრი; სიმაგრე 5.5, სიმკვრივე 2.450-2.500; სინგონია კუბური და ჰექსაგონური; $K[AlSi_3O_8]$.

13. აქტინოლითი - ანუ სხივოსნური ქვა - შუქბამტარი, მწვანე მონოკლინური ამფიბოლი; სიმაგრე 5.5-6, სიმკვრივე 3.030-3.370; $Ca_2(Mg,Fe)_5 [Si_4O_{11}]_2(OH)_2$.

14. ჰიპერსტენი- გამჭვირვალე, მუქი-მწვანე, ან მურა შავ ფერამდე; სიმაგრე 5-6, სიმკვრივე 3.400-3.500, რომბული ჰიპერსტენი ($Fe,Mg)_2[Si_2O_6$). ზოგჯერ აქს სპილენბისებრ-წითელი ელფერი.

15. დატოლითი- გამჭვირვალე, უფერო, მომწვანო; სიმაგრე 5-5.5; სიმკვრივე 2.900-3.000; მონოკლინური სინგონია, $CaSiBO_4OH$.

16. ჰერიკლაზი-გამჭვირვალე, უფერული, მოყვითალო, ნაცრისფერი-მწვანე, სიმაგრე 5.5-6; სიმკვრივე 3.700-3.900; სინგონია კუბური; MgO , ელვარება მნიხებრი, სინთეზური ჰერიკლაზი გამოყენებულია როგორც შპინელის იმიტაცია.

17. პურაურიტი- შუქგამტარი, მეტამული, მუქი-
ვარდისფერი; სიმაგრე 4-4,5; სიმკვრივე 3.200-3.400, რომბული
სინგონია; $Mn^3+[PO_4]$. ულვარება მეტალური.

18. აპოფილიტი- გამჭვირვალე-უფერული, ოდნავ
მოწითალო, მოყვითალო, მომწვანო, მომტრედისფერო; სიმაგრე
4.4-5; სიმკვრივე 2.300-2.500; ტეტრაგონური სინგონია;
 $KCa_4[Si_8O_{20}](OH,F)_8H_2O$; ელვარება მინისებრი, ტკებადობა
სიბრტყეებზე სადაფისებრი; დამახასიათებელია სინათლის
რეფლექსი, რის გამოც აპოფილიტის ნაჭუჭისებრმა
აგრეგატებმა მიიღეს „თევზის თვალის“ სახელწოდება.

19. ცინკიტი, ანუ თუთიის მადანი; შუქგამტარი, წითელი
ნარინჯისფერ წითელადგე; სიმაგრე 4-4,5; სიმკვრივე 5.660,
სინგონია ჰექტაგონურია ZnO , ელვარება ალმასური;
დასაწახნაგებელი მასალის ერთადერთი საბადო-ფრანკლინის
მაღარო (აშშ-მტაბი ჯერსი) ამჟამად დაკეტილია.

20. კურნაკოვიტი- გამჭვირვალე უფერული, ვარდისფერი;
სიმაგრე 3, სიმკვრივე 1.860, ტრიგონური სინგონია;
 $Mg[B_3O_4(OH)_3]$.

21. სიდერიტი, ანუ რკინის შპატი- გამჭვირვალე,
ოქროსფერი და წითელ-ყავისფერი; სიმაგრე 3.5-4.5; სიმკვრივე
3.850, ტრიგონური სინგონია; $FeCO_3$, მნელი დასაწახნაგებელია;
კოლექციონერები აწახნაგებენ სფეროსიდერიტად.

22. კოლემანიტი- წყლისებრ გამჭვირვალე უფერო;
სიმაგრე 4.5; სიმკვრივე 2.420; მონოკლინური სინგონია;
 $Ca(H_2O)[B_3O_4(OH)_3]$. ელვარება ძლიერი მინისებრი.

23. კუპრიტი, ანუ სპილენბის წითელი მადანი;
შუქგამტარი წითელი; სიმაგრე 3.5-4; სიმკვრივე 5.850-6.150,
კუბური სინგონია; Cu_2O , ელვარება ლითონური; გარდატეხის
ძლიერ მაღალი მაჩვენებელი. ბაზარზე კუპრიტის ნაცვლად
ზოგჯერ სხვა მინერალები გამოაქვთ.

24. ლოლომიტი- გამჭვირვალე უფერო; სიმაგრე 3.5-4.5;
სიმკვრივე 2.850-2.950; ტრიგონური სინგონია; $CaMg[CO_3]_2$
ელვარება მინისებრი.

25. ქალკოპირიტი, ანუ სპილენბის კოლჩედანი-
გაუმჭვირვალე თითბრისებრი ან ოქროსებრ-ყვითელი მწვანე
ელფერით; სიმაგრე 3.5-4; სიმკვრივე 4.100-4.300; ტეტრაგონური
სინგონია; $CuFeS_2$, ელვარება ლითონური.

26. ვიტერიტი- გამჭვირვალე მოყვითალო-თეთრი
უფერულამდე; სიმაგრე 3.5; სიმკვრივე 4.270-4.350; რომბული

სინგონია; **BaCO₃**; ელვარება მინისებრი, ცვილისებრი, მონატექში-ცხიმოვანი.

27. მაგნეტიტური ჟადი- გაუმჭვირვალე შავი ჟადი მაგნეტიტის ჩანართებით; სიმგრე 5.5-7; სიმკვრივე 3.400-4.400 (მაგნეტიტის რაოდენობასთან დამოკიდებულებით). ბუნებაში ძლიერ იშვიათია, ცნობილია მხოლოდ კალიფორნიის შტატში.

28. გოვლიტი- გაუმჭვირვალე ან გამჭვირვალე თოვლივით ოქტრი, იშვიათად უფერული, ზოგჯერ შავი ან მურა ძარღვებით; სიმგრე 3.5; სიმკვრივე 2.530-2.590; მონოკლინური სინგონია; **Ca₂(BOH)₅[SiO₄]**; მაღალი ფორიანობის გამო კარგი მასალაა ხელოვნური ფერისათვის, ბაზარზე ფირუზის ნაცვლად იყიდება.

29. კობალტიტინი კალციტი- ვარდისფერი კალციტი კობალტის მინარევით, დასაწახხაგებელი მასალა ესპანეთიდან.

30. ბარიტოპალციტი- გამჭვირვალე მოყვითალო-თეთრი; სიმაგრე 4, სიმკვრივე 3.660; მონოკლინური სინგონია; **BaCa[CO₃]₂**; ელვარება მინისებრი.

31. ცელესტინი- გამჭვირვალე მტრედისფერი, მკრთალი- მომტრედისფრო, უფერო ; სიმაგრე 3-3.5; სიმკვრივე 3.970-4.000; რომბული სინგონია; **SrSO₄**; ელვარება მინისებრი, ტკებადობის სიბრტყეებზე სადაფისებრი.

32. ვულფენიტი, ანუ უვითელი ტყვიის მადანი- გამჭვირვალე შუქ-გამტარამდე, თაფლივით- უვითელი, ნარინჯისფერი, წითელი; სიმაგრე 3; სიმკვრივე 6.700-7.000; ტეტრაგონური სინგონია; **PbMoO₄**; ელვარება ალმასური, მონატექში-ცხიმოვანი, ძლიერი ნათების გამო საიუველირო სამკაულის ჩარჩოში დაუმუშავებელ კრისტალებს ჩასვამენ .

33. არაგონიტი- გამჭვირვალე უფერული ან სხვადასხვა ფერისა; სიმაგრე 3.5-4; სიმკვრივე 2.940; რომბული სინგონია; **CaCO₃**; ელვარება მინისებრი.

34. კროკოიტი, ანუ ნარინჯისფერი ტყვიის მადანი- გამჭვირვალე წითელ-ნარიჯოვანი; სიმგრე 2.5-3; სიმკვრივე 5.9-6.1; მონოკლინური სინგონია; **PbCrO₄**; ელვარება ალმასური.

35. გეილიუსიტი- გამჭვირვალე უფერული ან თეთრი; სიმაგრე 2.5; სიმკვრივე 1.990; მონოკლინური სინგონია; **Na₂Ca[CO₃]₂5H₂O**; ელვარება მკრთალი მინისებრი.

36. ფოსგენიტი- გამჭვირვალე უფერული, თეთრი, მოყვითალო-თეთრი, მომწვანო; სიმაგრე 2.5-3; სიმკვრივე 9.600-6.130; ტეტრაგონური სინგონია; **Pb₂CO₃Cl₂**, ელვარება ცხიმოვანი ალმასურამდე.

37. თვითნაბადი ვერცხლი- ვერცხლის დენდრიტების ჩანართი კვარცში, გაუმჯორვალე; სიმაგრე 2.5-3; სიმკვრივე 9.600-12.000; კუბური სინგონია; *Ag*; ელვარება ლითონური.

38. თვითნაბადი ოქრო- ოქროს ჩანაწინწკლები კვარცში, გაუმჯორვალე ოქროსფერ-ყვითელი; სიმგარე 2.5-3; სიმკვრივე 15.500-19.300; კუბური სინგონია; *Au*; ელვარება ლითონური.

39. ვივიანიტი- გამჭვირვალე უფერო, ლურჯი-მწვანე, მუქი-ლურჯი; სიმაგრე 1.5-2; სიმკვრივე 2.600-2.700; მონოკლინური სინგონია; *Fe[PO₄]₂H₂O*. ელვარება მინისებრი სადაფისებრივამდე.

40.თვითნაბადი გოგირდი- შუქბამტარი ყვითელი; სიმგრე 1.5-2; სიმკვრივე 2.050-2.080; რომბული სინგონია; ელვარება ალმასური; მონატეხი ცხიმოვანი.

41. პრუსტიტი, ანუ ლია წითელი ვერცხლის მადანი- შუქბამტარი ლალისებრი ან კინოვარისებრ-წითელი; სიმაგრე 2.5; სიმკვრივე 5.570-5.640; ტრიგონური სინგონია; *Ag₃AsS₃*; სინათლეზე რამოდენიმე თვეში მუქდება.

ტექნიკური ქვები

ძვირფასი და სანახელავო ქვების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამავე დროს ძირითადად ტექნიკურ ქას წარმოადგენს. ამ ქვებთან ერთად ქვემოთ განხილულია ის ტექნიკური ქვები, რომელიც არ მიეკუთხნებიან ან იშვიათადაა გამოყენებული როგორც ძვირფასი და სანახელავო ქვები.

გრაფიტი

გრაფიტი უმნიშვნელოვანესი ტექნიკური ქვაა. „გრაფო“ ბერძნულად ნიშნავს ვწერ. მას იყენებენ ფანქრების დასამზადებლად და ეს სახელიც ამიტომ შეერქვა. მისი ქიმიური შედგენილობაა: *C* ბუნებრივი გრაფიტი უოველთვის შეიცავს 10-20%-მდე: *SiO₂, Al₂O₃, FeO, MgO* მინარევებს და სხვა ელემენტებს, ასევე წყალს, ბითუმსა და გაზებს.

გრაფიტი ნახშირბადის ჰექსაგონური კრისტალური მოდიფიკაციაა. კრისტალები იშვიათია. ჩვეულებრივ გვხვდება: მკვრივი, ფირფიტისებრი, ქერცლოვანი აგრეგატების სახით. გრაფიტის ფერია შავი, გვხვდება მუქი ნაცრისფერიც, ელვარება მეტალური, ფარულგრისტალურ აგრეგატებში- მქრქალი, გაუმჯორვალეა, სიმაგრეა - 1 (ზოგ ნაწილში 5.5-მდე), სიმკვრივე - 2230 კგ/სმ³. გრაფიტის შეხებისას ხელი ისვრება, იგი ქაღალდზე ტოვებს შავ ხაზს.

მარცვლების სიდიდის მიხედვით არჩევენ: 1.ქერცლისებრი გრაფიტი, გვხვდება მეტამორფული და კონტაქტურ-მეტასომატური წარმოშობის საბადოებში; 2.მკვრივ-კრისტალური გრაფიტი მაგმურ და პნევმატოლიტურ საბადოებში; 3.ფარულკრისტალური ანუ „ამორფული“ გრაფიტი-მეტამორფულ ნახშირებში. გრაფიტის დიდი საბადოები წარმოიქმნება ნამარხი ნახშირის მეტამორფიზმით, ნაკლებ გავრცელებულია მაგმური, პნევმატოლიტური და პეგმატიტური საბადოები. მაგმურ ქანებში გრაფიტი კრისტალდება მდინარიდან და გვხვდება ქერცლებისა და სხვადასხვა სიდიდის გროვების (ბუდეები, შტოკები) სახით, მაგალითად ასეთია ბოტოგოლის საბადო ბურიატიის არ-ში. ფარულკრისტალური გრაფიტი მეტწილად დაკავშირებულია ქვანახშირის მეტამორფიზმთან. ასეთ ბუდობებში ნახშირბადის რაოდენობა 60-85%-ს აღწევს. გრაფიტის მოპოვება ძირითადად წარმოებს კრისტალური ფიქლებიდან, რომლებიც წარმოიქმნება ბიოზმიანი ნივთიერების შემცველი თიხების მეტამორფიზმით. მეტამორფულ ქანებში გრაფიტი გვხვდება ქერცლების, ლინზების, ბუდეების, ძარღვების სახით. გრაფიტი შეიძლება წარმოიშვას ნახშირბადის გაზისებრი ნაერთების: **CO**, **CH₄**-ის და კარბონატების დაშლითაც. გვხვდება ქვიან და რგინიან მეტეორიტებში.

ბუნებრივ გრაფიტთან ერთად კრისტალურ სახესხვაობას მიეკუთვნება ხელოვნური (ბრძმედული და კარბიდული). ბრძმედული გრაფიტი გამოიყოფა ოუჯის დიდი მასის ნელი გაცივების დროს, კარბიდულ-კარბიდების თერმული დაშლისას, ფარულკრისტალური-ელექტროდუმელებში ნახშირის 2200 გრადუსზე მეტად გახურებით.

ძვირფასი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების გამო გრაფიტს იყენებენ მრეწველობის მრავალ დარგში. მაღალი მხელვალმტკიცობა აპირობებს გრაფიტის გამოყენებას ცეცხლგამძლე მასალათა და ნაკეთობათა წარმოებაში: სხმული ფორმების, სადნობი ტიგელების, კერამიკის, საღებავებისათვის და სხვ. ხელოვნურ გრაფიტს იყენებენ რაკეტული ძრავების საქმეებში, წეის კაჟერებში და სხვ. ასევე, ეროზიამედეგი დაფარვისათვის, რაკეტების ზოგიერთი დეტალის დასამზადებლად.

მაღალი ელექტროგამტარობის გამო, გრაფიტს ფართო გამოყენება აქვს ელექტროტექნიკურ ნაკეთობათა და მასალების დასამზადებლად; გალვანურ ელემენტებში, ტუბ-

აკუმულატორებში, სრიალა კონტაქტებში, გამხურებლებში და სხვ. ქიმიური მედებობის გამო გრაფიტს იხენებენ ქიმიურ მანქნათმშენებლობაში, საკონსტრუქციო მასალებისათვის; ხახუნის მცირე კოეფიციენტი საშუალებას იძლევა გრაფიტი გამოყენებული იქნას საპოხი და ანტიფრიქციული ნაკეთობათათვის; ძლიერ სუფთა ხელოვნური გრაფიტის ბლოკებს იყენებენ ბირთვულ ტექნიკაში, როგორც ნეიტრონების შემნელებელს (მაკონებელს); წვრილად დაქუცმაცებული გრაფიტი სუსპენზიის სახით გამოიყენება ორთქლის ქვაბების კედლებში მინადულის წარმოქმნის წინასწარი გაგებისათვის. გრაფიტს იყენებენ ფანქრებისა და საღებავების (სტამბის, ჩინურ ტუში) წარმოებაში.

გრაფიტის ბუდობებიდან უმნიშვნელოვანებია ბოტოგოლის, კრასნიარსკის მხარეში კურეიკის საბადოები, ურალი, უკრაინა, შორეული აღმოსავლეთი; ჩეხოსლოვაკია, გერმანია, ფინეთი, მადაგასკარი, სომხეთი, კორეა, შრილანკა. საქართველოში გრაფიტის საბადო ცნობილია ხარაგაულის რაიონში (ჩხერის ბუდობი).

ლეპიდოლითი

ლეპიდოლითი უფრო ტექნიკური ქვაა, ვიდრე სანახელავო. ლეპის ბერძნულად ნიშნავს ქერცლს, ლითოს - ქვას. იგი ქერცლოვანი აგებულებისაა და სახელწოდებაც ამის გამო მიიღო. მისი ქიმიური შემადგენლობაა $K(LiAl)_2(SiAl)_4(OH)_2$. ლეპიდოლითს არა აქვს მუდმივი ქიმიურ შედგენილობა, და *Li*, *Al* და *Si*-ის რაოდენობა ცვალებადია, მასში შედის *H₂O* 4.82-დან 13.85%-მდე, *Li₂O* 1.23-5.9%, *Al₂O₃* 11.33-28.80%-მდე, *SiO₂* 46.90-60.00%-მდე, *F* 1.38-8.77%-მდე, ზოგჯერ მეტაცს *Rb₂O*-ს 3.73-2% და *CS₂O*-ს 1.9% და მინარევების სახით მონაწილეობები და სხვ. ლეპიდოლითი რეინაზე დარიბი ლითოუმიანი ქარხია, რკინით მდიდარს კი ცინვალდიტი ეწოდება.

ლეპიდოლითის სიმაგრე 2,5-4 სიმკვრივე 2800-2900. ელვარება აქვს მინისებრი, ტექნიდობის სიბრტყეზე სადაფისებური, თხელ ფირფიტებში იგი გამჭვირვალეა, ფერი: ვარდისფერი (მკრთალ ისფერამდე), წითელი, იასამნისფერი, ნაცრიისფერი, თეთრი, ოდნავ მოყვითალო, ნაკლებად უფერული. კრისტალდება მონოკრისტალ სინგონიაში. კარგად განვითარებული კრისტალები იშვიათია, ჩვეულებრივ გვხვდება ფირფიტებში კრისტალები, ქერცლისებური, ფურცვლოვანი,

წვრილმარცვალოვანი აგრეგატების სახით-პეგმატიტებში ზოგჯერ კი გვევდება სფეროიდული კონკენტრიულ-ნაჭუჭისებრი აგრეგატები, აგრეგატები წვრილმარცვლოვანი სახესხვაობა.

ლეპიდოლითი წარმოშობით არის პეგმატიტური, მეტასომატური, მადალტემპერატურული, ჰიდროთერმული. ლეპიდოლითი ლითიუმიან გრანიტული პეგმატიტების ტიპიური მინერალია; ასოციაციაში ტოპაზთან, ფლუორიტთან, ლითიუმის შემცველ მინერალებთან, სპორუნენთან, ცინკაციტთან და სხვ.

ლეპიდოლითი მეორე რიგის სანახელავო ქვაა. მის ლამაზ, მკერივ, წერტილმარცვლოვან სახესხვაობას იყენებენ სხვადასხვა ნაკეთობათათვის.

ტექნიკაში იყენებენ ტუტე აკუმულატორებისათვის (წყალქვეშა ნავებში), სპეციალური ოპტიკური მინის (ფლინტგლასლი, ოპალი და თეთრი მინა) წარმოებაში, პიროტექნიკაში (კაზაშა წითელი ფერის მისაღებად), მედიცინაში ორგანულ ნივთიერებათა სინთეზისათვის, ხელოვნური მინერალური წყლების დასამზადებლად, კონდიცირებული ჰაერის გასასუფთავებლად და ფოტოგრაფიაში, რენტგენოგრაფიაში, მეტალურგიაში, მეტალური ლითიუმის კალციუმთან, სპილენთან, ალუმინთან შენადნობების მისაღებად, მინანქარისა და ჭიქერის დასამზადებლად. მეთოდებით აბსოლუტური ასაკის განსაზღვრისათვის არის წყარო **Rb**-ის მისაღებად.

ლეპიდოლითის საბადოები გვევდება პეგმატიტურ ქანებში (ურალი, ლიპოვკა, მურზინკა,) იმიერბაიკალში (ზაგრინსკი). აღმოსავლეთ ყაზახეთში (კალბინის ქედი) და სხვ. ლეპიდოლითი ცნობილია ჩეხოსლოვაკიაში, შვეციაში, აშშ-ში, კანადაში, მადაგასკარზე.

სტეატიტი (ტალკი)

სტეატიტი ფარულკრისტალური ტალკია, იგი მეორე რიგის სანახელავო ქვაა. სახელწოდება ბერძნულია და ქართულად ცხიმისებრს ნიშნავს. ქიმიური შემადგენლობა $Mg_2[Si_4O_{10}] (OH)_2$. სტეატიტის მინარევებია: FeO , Al_2O_3 , NiO . იგი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. საბუთარ კრისტალებს არ წარმოქმნის, მაგრამ ავსებს სიცარიელეებს,

რომლებიც ეკუთვნოდა სხვა მინერალთა კრისტალებს (ცნობილია მისი ფევდომორფოზები დოლომიტის, შპინელის და კარბონატები მდგრადი მინერალის-კვარცის მიმართაც). ტალკი წვეულებრივ გვხვდება მკვრივი ქერცლოვანი, ფურცლოვანი აგრეგატების სახით. მისი ფერია: თეთრი, ნაცრისფერი, ხშირად მწვანე ან წითელი ელფერით, ნაკლებად გვხვდება მურა ფერისა, ელვარება - სადაფისებრი, ხელის შეხებაზე ცხიმოვანია. ტალკის ღია ფერის თხელი ფირფიტები გამჭვირვალე ან ნახევრადგამჭვირვალეა, მისი სიმაგრეა 1-2,5, სიმკვრივე 2776-2824 კგ/მ³, სინათლის გარდატეხის მაჩვენებელი - 1.540-1.590.

ბუნებაში ტალკი გვხვდება ტალკის ქვის (კარბონატის ან ქლორიტის მინარევით) ან უფრო სუფთა ტალკიტის სახით. ტალკიტი წვრილმარცვლოვანი ტალკიანი ქანია, 90%-მდე შეიცავს ტალკს. არჩევენ ტალკიტის ორ სახესხვაობას: მკვრივი სტეატიტი და ფიქლებრივი - ტალკიანი ფიქალი.

სტეატიტი ტალკის მასიური სახესხვაობაა, იგი ფარულგრისტალური, თეთრი, ღია მწვანე, მუქი მწვანე, ოდნავ მოყვითალო, ან ნაცრისფერი ტალკია. სირბილის გამო ხელისშეხებაზე გვეჩევნება ცხიმოვანად, აქედანაა მისი სახელწოდება სტეატიტი.

რკინამოკლებული სტეატიტი სანახელავო ქვაა. მისგან ამზადებენ სამკაულებს, განმანაბილებელ დაფებს, მაგიდებს, ზარდაბშებს, ჩიბუხის ტარებს. იგი საუცხოო მასალად გამოყენებით ხელოვნებაში.

ტექნიკაში სტეატიტი კერამიკული მასალაა მცირე რაოდენობით კაოლინოთან და ნახშირმჟავა ბარიუმთან ერთად. ფაიფურისაგან განსხვავებით სტეატიტს აქვს ღიძი (1,5-3-ჯერ) მექანიკური სიმტკიცე, მეტი ხურებამედევობა, უფრო მაღალი ელექტრული თვისება, მექანიკური დამუშავების უკეთესი უნარი, რომელიც საშუალებას იძლევა ღიძი სიზუსტით დამზადეს რთული დეტალები. სტეატიტი გამოიყენება რადიოპარატურაში მაღალი სიხშირის შემთხვევაში, ხოლო ტალკის ფხვნილს იყენებენ ინსეკტიდების წარმოებაში „დუსტების“ შემავსებლად. თეთრი ან ოდნავ მონაცრისფერო ტალკის ფხვნილს უმატებენ ქადალდის მასას, იგი ამაღლებს ქალალდის სიმტკიცეს, მისი პრიალის უნარს, ამცირებს პიგროსკოპულობას. ელექტროსაიზოლაციო ფაიფურის წარმოებაში ტალკის ფქვილი კაზმის შემადგენელი ნაწილია. რეზინის წარმოებაში მას ხმარობენ რეზინის ნარევის

შემავსებლად, რეზინის მოპუდვრისათვის, იყენებენ პარფიუმერიასა და ფარმაცევტულ მრეწველობაში, კვების მრეწველობაში, მყარი შეზეთვისათვის, საკაბელო მრეწველობაში, ლაქ-სამღებრო საქმეში, პლასტმასების წარმოებაში, ტალკის ქვას ხმარობენ ცეცხლგამძლე აგურის წამროებაში. ტალკით ხდება ღუმლების შიდა ნაწილების მოპირკეთება.

სტეატიტს იყენებენ გაზის სანთურებისათვის, რადგან მას შეუძლია აიგანოს მაღალი ტემპერატურა, არ იბზარება და არც დნება, იყენებენ შიგაწვის ძრავებში სანთლებისათვის. სტეატიტს ხმარობენ ტილოზე ხატვისათვის და ცხიმოვანი ლაქების ამოსაყვანად. იგი ნებისმიერად იჭრება, გამოწვისას შეიძლება ასევე ნებისმიერი ფორმა მივცეთ.

სტეატიტის სამრეწველო მნიშვნელობის საბადოები წარმოშობით დაკავშირებულია ჰიპერბაზიტებთან და მაგნიუმიან კარბონატულ ქანებთან (დოლიმიტი, მაგნეზიტი). ტალკი წარმოიქმნება მაგნიუმით მდიდარ ულტრაფუნქციულ ქანებზე სპერიდოტიტები, სერპენტინიტები და სხვ.) ჰიდროთერმული ხსნარების მოქმედებით, კაუიანი კარბონატული ქანების კონტაქტურ-მეტასომატურ ცვლილებებით, თიხიანი ქანების მეტამორფოზით.

სტეატიტური ტალკი მოიპოვება აღმოსავლეთ საიანში (ონოტის ბუდობი), ურალში (მიასის რაიონში, ჟაბრი), საფრანგეთში, გერმანიაში, აგსტრიაში, კანადაში და სხვ. სტეატიტს მიეკუთვნება ჩინეთის ფიგურული ქვის აგალმატოლითის ზოგიერთი სახესხვაობაც.

ტალკის სამკაულად ან სანახელავო ქვად გამოყენება ძველ საქართველოში რამდენიმე არქეოლოგიური მონაპოვარით დასტურდება. „საგვარჯილეს ძველი ქვის ხანის ფენათა ნაშთებიდან განსაკუთრებით ყურადღებას იმსახურებს საქართველოში პირველად აღმოჩენილი პალეოლითური ხელოვნების ნიმუშები: “ტალკისაგან გაკეთებული სხვადასხვა გამოსახულების ყელსაბამები“. ბ.კუფტინმა თრიალეთში ხოფ. სანთაში, ვანის ეპოქის სამართვანში იპოვა ტალკის მძივები. კუფტინი იქვე აღნიშნავს, რომ „დომინოს“ ტიპის ოქტრი ტალკის მძივები ნაპოვნი იქნა სამთავროშიც. ოჯაფარიძემ სოფ. ოქტორაში იპოვა ტალკის ქვის დამუშავებული ფრაგმენტი. (VII საუკუნე ჩვენს წელთაღრიცხვებამდე). გლემდევინი მცხეთა-სამთავროს მძივებს შორის აღნიშნავს სტეატიტისაგან დამზადებულ მძივებს. მლორთქიფანიძეს ადგილობრივ გემებს

შორის აღწერილი აქვს სკარაბეოიდი მოყავისფრო სტეატიტისა. წითელი ლაქებით და ზოლებით (თრიალეთი - სანთა, აქამბნიდური ეპოქა).

საქართველოში ტალკის ქვა ძირითადად დაკავშირებულია ძირულის მასივის პერიფერიულ ნაწილში-ლოპანის ხევი და ჭერათხევის სერპენტინიზულ ულტრაფუნქციური ქანებთან, სხვა ქანებთან კონტაქტის ზონაში.

სტეატიტის მცირე ზომის ბუდობი ცნობილია მდ. ბეინეურასა და ლოპანის წყლის ხეობაში. პრაქტიკულად მნიშვნელოვანია ტალკის ოეთრი მინდორის, ქვაშავასა და ჭეშურას ბუდობები - მეტნაკლებად შეცვლილ სერპენტინიტებს შორის ტალკი გვხვდება ცალკეული ძარღვებისა და ბუდისებრი სხეულების სახით. ჩვენში ტალკი ორი ტიპისაა: ლია ნაცრისფერი და მომწვანო სტეატიტი. ბუდობი ძირითადად ნაცრისფერი სახესხვაობისგან შედგება, მწვანე სახესხვაობა უმნიშვნელო რაოდენობითაა. (10%-მდე).

ფლუორიტი

მრავალფეროვანი ფლუორიტი მინერალთა სამეფოს ერთ-ერთი ულამაზესი მინერალია, ხოლო სახესხვაობა ოპტიკური ფლუორიტი ერთ-ერთი უძირფასესი. სახელი უწოდა აგრიკოლამ 1529 წელს, ლათინურად „ფლუორეს“-დინება, რადგან მინერალი ადგილად დნება, მას მდნობ შპატსაც უწოდებენ. ფლოურიტის ქიმიური შედგენილობაა *CaF₂*, მინარევები: *Cl, Fe₂O₃, Th, U*. კრისტალდება კუბურ სინგონიაში, კრისტალებს აქვთ კუბური, ნაკლებად ოქტაედრული, დოდეკაედრული ჰაბიტესი, გვაძლევს ლამაზ კრისტალებს. ფლუორიტი სშირად გვხვდება მსხვილი კრისტალური დრუზების სახითაც. კრისტალების გარდა ცნობილია მარცვლოვანი და მთლიანი მასალები.

ფლუორიტი გამჭვირვალე მინერალია, გვხვდება შუქბამტარი, გაუმჭვირვალე სახესხვაობაც, მისი სიმაგრეა-4, სიმკვრივე 3180 კგ/მ³. ელვარება-მინისებრი, ტკებადობა სრული, სინათლის გარდატეხა 1.434, დისპერსია - 0,07.

იშვიათია ასე მრავალფეროვანი ფერის მინერალი როგორიც ფლუორიტია ამ მხრივ იგი მეტოქეობას უწევს ტერმალინს. ფლუორიტის ფერებია: უფერო, წითელი, ყვითელი, ყავისფერი, მტრედისფერი, მწვანე, ლურჯი, იისფერი, თოთქმის შავი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეულ ფერს შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ელფერი: დია ყვითელიდან მუქ

ყვითლამდე, დია იისფერიდან-მუქ იისფრამდე, ნაზი მწვანედან-მუქ ლურჯამდე და ა.შ. შესაძლებელია კრისტალი შიგნით ყვითელი იყოს, გარეთ ლურჯი, მწვანე ფერი შეიცვალოს იისფერითა და თეთრით, ან ერთ კრისტალს გარედან ჰქონდეს სხვადასხვა ელფერის ზოლები. საინტერესოა რომ ზოგიერთი მუქი ფერის ფლუორიტი ანარეკლ სინათლეზე გვეჩვნება ლურჯად და გასავალ სინათლეზე კი-მწვანედ; ფერი იცვლება გახურებით, ისევ ადგგება რენტგენის სხივის მოქმედებით, ფერი იცვლება აგრეთვე ულტრაიისფერი სხივების მოქმედებით. ფლუორიტს ახასიათებს ფლუორესცენცია და ფოსფორესცენცია.

ფლუორიტის სახესხვაობანი: ოპტიკური ფლუორიტი-სავსებით უფერული და გამჭვირვალე, რატოვკიტი (მუქი იისფერი, მინისებრი, წვრილმარცვლოვანი), რადიოფლუორიტი-იშვიათი მინერალია, შეიცავს რადიუმს.

ფლუორიტის ლამაზი სახესხვაობანი, როგორც მეორე რიგის სანახლავო ქვები გამოყენებულია მცირე ზომის მხატვრულ ნაკეთობათათვის, ფლუორიტი ძლიერ ლამაზი და ეფექტურია, როგორც საპოლექციო მინერალი. ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ კრისტალთა სილამაზით, ნარნარი ფერებით, გამჭვირვალობით, (დიდი სიმაგრე ჰქონდეს) შეეძლო მეტქეობა გაეწია საუკეთესო ქვირფასი ქვებისათვის.

ფლუორიტი უმნიშვნელოვანესი ტექნიკური ქვაა. გამოიყენება მეტალურგიაში, მინის, კერამიკის, ცემენტის წარმოებაში, ქიმიურ და ოპტიკურ მრეწველობაში. ფლუორიტი მაგმური – ჰიდროთერმული მინერალია.

საბადოები: აშშ. მექსიკა, ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, დასავლეთ სიმბერია, უკრაინა. პამირის ქედზე, ჩიმგარტდის ციცაბო კლდეზე ეღვიმე კულიკულონი 1940 წელს იპოვეს ამ მინერალის იდეალურად გამჭვირვალე კრისტალები, მათ შორის ყველაზე შესანიშნავია 200 კგ-იანი დრუჟა. აქ ნაპოვნი ფლუორიტის კრისტალები შეიძლება დაგაყენოთ მინერალთა ყველაზე ლამაზი კრისტალების გვერდით.

კორუნდი

კორუნდს მინერალებს შორის სიმაგრით ალმასის შემედგე პირველი ადგილი უჭირავს, მოოსის სკალით მისი სიმაგრეა 9. სხვადასხვა ფერის გაუმჭვირვალე კორუნდი, გამჭირვალე ქვირფასი ქვები: წიეთლი ლალი, ლურჯი

საფირონი, აღმოსავლეთის მწვანე სამარგადო, აღმოსავლეთის ყვითელი ტოპაზი აღმოსავლეთის ისტერი ამეთვისტო, ერთი და იმავე მინერალის კორუნდის სახესვაობაბეჭია. მათი საერთო ქიმიური შედაგენლობაა – Al_2O_3

სახელწოდლება „კორუნდი“ სანსკრიტული კორუნდიდან წარმოიშვა და ნიშნავს ლალს. შეადგენს მინერალის 96-98%-ს. მასში შედის მცირე რაოდნეობით Fe_2O_3 , Cr_2O_3 , TiO_2 , MgO , CaO , აგრეთვე V_2O_3 , NiO .

კორუნდი კრისტალდება ტრიგონურ სინგონიაში. იშვიათად გახვდება დიდი კრისტალების სახით მეტწილად ცნობილია საშუალო და წვრილმარცვლოვანი აგრეგატების, ქანებში ჩანართების სახით. სუფთა კორუნდი უფეროა, თეთრი, უფრო გავრცელებულია ლურჯი, მურა-ნაცრისფერი, გარდისფერ-წითელი, ან ნაცრისფერი, იშვიათად ყვითელი, მწვანე ისტერი, მინარევები (Cr, Fe, Ti) გამჭვირვალე კორუნდს აძლევს სხვადასხვა ფერს, ელვარება მინისებრი, ალმასურამდე, სიმკვრივე 3950-4100, სინათლის გარდატეხა-16768-16778, ორმაგი გარდატეხა 0,008, დისპერსია 0,018. კორუნდს ახასიათებს დიდი ქიმიური მედებობა და დნობის მაღალი ტემპერატურა (2020-2050)

არჩევენ კეთილშობლ კორუნდს-სხვადასხვა ფერის ძვირფას ქვებს და გაუმჭვირვალე სახესხვაობას ჩვეულებრივ კორუნდს.

კორუნდის გაუმჭვირვალე სახესხვაობა ზუმფარა კორენდის, მაგნეტიტის, ჰემატიტის, კვარცის, გრანიტის ნარევია. ზუმფარა კორუნდის წვრილმარცვლოვანი სახესხვაობაა. შეიცავს 60%-მდე კორუნდს, სიმაგრე 7-8 წარმოშობა თიხა-ფიქლების, ბოქსიტების კონტაქტური მეტამორფუზმის გზით. ხშირად გვხვდება მარმარილოში ლინზების ბუდეების, ძარღვების, შტოკების სახით.

გაუმჭვირვალე კორუნდს ძირითადად იყნებენ აბრაზივებად, კვანტურ გენერატორებში, როგორც ცეცხლგამძლე მასალას. კორუნდის მადნები და კონცენტრატი (ხელოვნურად გამდიდრებული კორუნდის მასალა) გამოყენებულია ნედლეულად სააბრაზივე მრეწველობაში საპრიალებელი ფენილების და აბრაზიული ქარგოლის დასამზადებლად. კორუნდის ფენილი იხმარება ძვირფასი ქვების, მეტალებისა და მინი გასაპრიალებლად. უფრო დიდი ზომის მარცვლები გამოყენებულია ფერადი და დეპორატიული ქვების დამუშავებისათვის. ქაღალდის მრეწველობაში კორუნდის

ფეხნილი გამოყენებულია სპეციალური ქვების-დეფიბრეატების დასამზადებლად. ამ უგანასძნელს იყენებენ ქაღალდის წარმოებაში მერქნის დასაფეხვად. ზუმფარას იყენებენ აბრაზიულ მრეწველობაში ზუმფარას ქაღალდისათვის.

კორუნდი არც ისე გავრცელებული მინერალდა. მრეწველობა კი ჯერ კიდევ ჩვენი საუკუნის დასაწყისიდან დიდი რაოდენობით მოითხოვდა კორუნდს. ამიტომ საჭირო შეიქმნა ხელოვნური კორუნდის (ალუნდუმის) წარმეობა -2040⁰-ზე, ბიქსიტების ელექტროდნობით მიიღება ელექტროკორუნდი. ხელოვნური კორუნდი ბუნებრივთან შედარებით უფრო ერთგაროვანია, სუფთა და მსხვილმარცვლოვანია, მექანიკური სიმტკიცითაც ჭარბობს ბუნებრივ კორუნდს. სინთეზურ კორუნდს იყენებენ ლაზერში.

კორუნდის შემახებ ქართულ წყაროებში ცნობები არ გვაქვს, ზუმფარას კი როგორც სააბრაზივე მასალას, ფართო გამოყენება პქონია ქვედ საქართველოში.

კორუნდი გვხვდება გრანიტულ პეგმატიტებში. იგი მეტასომატური წარმოშობისაა მეორეულ კვარციტებსა და კორუნდიან პლაგიოკლაზიტებში. ცნობილია მაგმაური, პნევმატოლიტური, მეტამორფული (ბიოქსტიტების მეტამორფიზმით) წარმოშობის კორუნდი. იგი *SiO₂*-ით დარიბი მაგმური ქანების აქცესორული მინერალია. როგორც ქიმიურად მედეგი მინერალი გვხვდება ქვიშრობებში. კორუნდის საბადოა ყაზახეთში (სემი-ბეგი), სადაც კორუნდიანი ქანის ზტოკი შედგება კრისტალურ -მარცვლოვანი ლურჯი კორუნდისაგან. მოქცეულია გავრცელებულ პორფირებსა და პორფირიტებში. ძირთად ბუდობს გარდა, სამრეწველო ხაისათისაა მისი დელუვიონი-ქვიშრობი. კორუნდში *Al₂O₃*-ის რაოდენობა 90,6-95,8%-ს აღწევს. კორუნდის ბუდდობებიდან ადსანიშნავია ურალში, კიშტიმის რაიონში, ილმენის და ვიშნიოვის მთებში, პრიიტიშის საბადო, სამხრეთ იაძუტიაში ჩაინიტის ქვიშრობები, კეივის საბადო კოლის ნახევარგუნდულზე და სხვ. ზუმფარას ბუდობებია ურალში (კოსობროდი), უზბეკეთში (იუჟნი ნურატინსკოე) და სხვ.

კორუნდის საბადოები ცნობილია აშშ-ში, სამხრეთ როდეზიაში, სამხრეთ აფრიკის რესაუბლმიკაში, მალაგასის რესპუბლიკაში და სხვ.

კორუნდის ოქტორი მომრგვალებული და წაგრძელებული მცირე ზომის მარცვლების არსებობა დადგენილია “აპოლონ მე-11” მიერ მოვარიდან ჩამოტანილ რიგოლეტში.

კვარცი

კვარცი ბუნებაში ყველაზე გავრცელებული უმნიშვნელოვანესი ქანომშენი მინერალია. სახელწოდება კვარცი გერმანული კვერკლუფტერცი -დან მომდინარეობს, რაც გამკვეთი ძარღვის მადანს ნიშნავს ამ სიტყვამ თანდათან განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ მივიღეთ კვარცი. კვარცის თითქმის ყველა საიუველირო სახესხვაობა გვაქს მეტნაცლებად აღწერილი: ძლიერ გამჭვირვალე (მთის ბროლი), გამჭვირვალე (ამეთვისტო, ციტრინი), მცირედ გამჭვირვალე, შუქაცმარი (მორიონი, გარდის კვარცი). ქვემოთ კი საუბარი გვექნება გაუმჭვირვალე, ჩვეულებრივ კვარცზე. სხვა მინერალთა მიკროჩანართები გვაძლევს კვარცის მრავალსახეობას: პრაზემი, ავანტიურინი, კატის თვალი, ვეფხის თვალი, შევარდენის თვალი და სხვ. არ არსებობს მინერალი, რომელსაც ჰქონდეს ასეთი საოცარი იისფერი, როგრც კვარცის სახესხვაობა ამეთვისტოს, ყვითელი კვარცი სილამაზით მეტოქეობას უწევს ტოპაზს, ხოლო მისი სახესხვაობა მთის ბროლი (მიუხედავად იმისა, რომ ის მოკლებულია ფერთა თამაშს) ისეთი გამჭვირვალეა, რომ მას ალმასს ადარებენ, რა ფერი გნებავთ კვარცის სახესხვაობებს არა ჰქონდეთ, იისფერი თუ ყვითელი, კვამლის ფერი თუ ვარდისფერი.

კვარცის ქიმიური შემადგენლობა SiO_2 , Si -46.7%, O - 0-53,3%, გამჭვირვალე და უფერო სახესხვაობა ქიმიურად თითქმის სუფთაა, მაგრამ კვარცი ხშირად შეიცავს მინარევებს და ჩანართებს. მექანიკური მინარევები შეიძლება იყოს მერი, თხევადი და გაზობრივი ($CaCO_3$, $NaCl$, H_2O , CO და U) კვარცის ფერი და ფიზიკური თვისებები დამოკიდებულია მინარევებსა და ჩანართებზე.

კვარცი კრისტალება ტრიგონურ სინგონიაში. იგი მეტილად გახვდება წაგრძელებული, პრიზმული, ნაკლებად ბიპირამიდული იერის კრისტალების სახით, ხშირია დრუზები. ჩვეულებრივი კვარცი გამჭვირვალე თეთრი ან ნაცრისფერია, გვხვდება მკვრივი მოლიანი მასების სახით.

კვარცის სიმაგრეა 7, სიმკვრივე 2650, ელგარება-მინისებრი, ზოგჯერ ცხიმოვანი (ვარდის კვარცი), ბოჭკოვან კვარცს აბრეშუმისებრი ელვარება აქვს. გარდატეხის მაჩვენებლები 1,544-1,553, ორმაგი გარდატეხება 0,009. კვარცის მაღალტემპერატურული პოლიმორფულ მოდიფიკაციას ტრიდიმიტი ეწოდება. ტრიდიმიტის 1470⁰-ზე გახურებით

წარმოიქმნება კვარცის მაღალტემპერატურული პოლიმორფული მოდიფიკაცია კრისტობალიტი. კვარცი დნება 1710⁰-ზე, მდნარი კვარცი გაციტებით გვაძლევს კ. წ. კვარციან მინას.

კვარცი ძლიერ გავრცელებული მინერალია, გვხვდება დედამიწის ქერქის ყველა ზრნასა და სხვადასხვა გარემოში, მაგმურ, მეტამორფულ და დანალექ ქანებში. იგი ჰიდროთერმული, პნევმატოლიტური, მეტასომატური პროცესების მინერალია, როგორც მდგრადი მინერალი გვხვდება ქვიშრობებში, მეტეორიტებსა თუ მთვარის ქანებში. კვარცის ბუდობებია ურალში, უკრაინაში, ბრაზილიაში და სხვ. საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში (ყაზბეგის რაიონი, ზემო რაჭა, სვანეთი) ხშირად გვხვდება კვარცი.

მონოკრისტალებს იყენებენ რადიოტექნიკაში (სისმირის პიეზოელექტრულდი სტაბილიზატორების, ფილტრების, რეზონაციორებისათვის); პიეზოფირფიტებს-ულტრაბეჭრით დანადგარებში, ასევე ოპტიკურ ხელსაწყოთმშენებლობაში-საექტოგრაფების, მონოქრომატონების პრიზმებისათვის, ულტარაისფერი ოპტიკური ლინზებისათვის და სხვ. იყენებენ ვერცხლისწყლის ლამპების დასამზადებლად. ეს ლამპები ულტრაისფერი სხივების წყაროა და გამოყენებულია ფიზიო-თერაპიაში ზოგიერთ დაავადებათა მკურნალობისა და პროფილაქტიკისათვის. კვარციანი მინა ხასიათდება სითბური გაფართოების მცირე კოეფიციენტებით, ამიტომ მისგან ამზადებენ ქიმიურ და სამუშაოების ჭურჭლეულს, რომლებიც კარგად უძლებს ტემპრატურის სწრაფ ცვლილებას. ოპტიკურად გამჭვირვალე კვარცის მინას დებულობენ მთის ბროლიდან. იგი ხასიათდება გარდატეხის დაბალი მაჩვნებლებით და ძლიერი შუქაბარობით. მაღალი თერმული და ქიმიური მდგრადობის გამო, კვარცის მინას იყენებენ იზოლატორებისათვის, ოპტიკური ხელსაწყოებისათვის იგი ძირითადი წყაროა კვარციანი კერამიკისათვის, ამ უკანაგნელს კი იყენებენ რაკეტულ ტექნიკაში-რაბეტის თავის ნაწილებისათვის. რაკეტული ძრავების საქმენად. კვარიციანი კერამიკის სახესხვაობა-პეროკვარცი კოსმოსურ ტექნიკაში გამოყენებულია სითბური დაცვისათვის. კვარციანი საათები ხელსაწყოა დროის ზუსტი განსაზღვრისათვის და სხვ.

კვარიციანი ქვიშა მნიშვნელოვანი ნედლეულია კერამიკულ და მინის მრეწველობაში.

როგორც ადნინიშნა, კვარცი ბუნებაში ფართოდაა გავრცელებული, მაგრამ ამჟამად მისი ბუნებრივი მარაგი არ

ფარავს ტექნიკურ მოთხოვნილებებს, თან ბუნებრივი კვარცი შეიცავს ბევრ მინარევს, ზუსტ ტექნიკაში სუფთა კვარცია საჭირო. სინთეზურ კრისტალებს აქვთ მაღალი ოპტიკური ერთგვაროვნება, რაციონალური მდგრადობა, სტაბილური პიეზოელექტრული და სხვა ძვირფასი ტექნიკური თვისებები, ამიტომ ამჟამად ხელოვნურ კრისტალებს შორის ყველაზე მეტად ღებულობენ კვარცის. კვარცის სინთეზური კრისტალები მიიღება ავტოკლავებში SiO_2 -ის წყლიანი სნარებიდან მაღალ ტემპერატურაზე (300-420°) და 350-1200 ატმოსფერული წნევის პირობებში. ხელოვნურ კრისტალთა სიდიდე 15 კგ-მდე აღწევს.

ისლანდიური შპატი

ისლანდიური შპატი მინერალ კალციტის უფერო, გამჭვირვალე სახესხვაობაა. მისი უმთავრესი თივსებაა საგნის გაორება. საინტერესოა მისი აღმოჩენის ისტორია.

1669 წელი იყო. კოპენაგენის უნივერსიტეტის პროფესორის ერაშმ ბარტოლინუსს ისლანდიიდან ჩამოგანილი, სრულიად გამჭვირვალე, კალციტის კრისტალი მიუწანეს. მინერალზე დაკვირვების დროს მეცნიერმა იგი შემთხვევით ნაწერ ქალადზე დადო და საკვირველი მოვლენა შეამჩნია: ყველა სტრიქონი და ყველა ასო გაორებული ჩანდა. მეცნიერმა აღიო კრისტალი-ნაწერი ისევ ჩვეულებრივი იყო. რამდენჯერაც არ გაიმეორა ასე შედეგი ერთი და იგივე იყო. ახლა კალციტის მეორე, დიდი კრისტალი აიღო, რათა ხეალახლა შეემოწვებინა ეს მოვლენა. მეცნიერს მდგლვარებისგან ხელები აუკანკალდა. დიდი კრისტალი ხელიდან გაუვარდა, იატაგზე დაჟცა და ლაიმსხვრა. გულნატკენი ბარტოლინესი დაიხარა ნამსხვრევების ასაკრეფად ქმაგრამ ისეთი რამ შეამჩნია, რომ სტრიქონების გაორება დაავიწყდა კიდეც: კალციტის დიიდი რომბოედრი მცირე ზომის წესიერ რომბოედრებად დამსხვრეულიყო-წახნაგებს შორის ზუსტად ისეთი კუთხით, როგორიც დიდი კრისტალს ჰქონდა. ბარტოლინუსმა ჩაქუთით საგანგებოდ დაამტკრია ერთ-ერთი ნატეხი და ისევ ისეთი წვრილი რომბოედრები მიიღო:

ასე აღმოაჩინას ბუნექბის ორი კანონი: მინერალების ტაქტადობა და სინათლის სხივების ორმაგი გარდატეხა.

სახელწოდება მიიღო ისლანდიიდან, სადაც ესკიფიორდში არის მისი უმდიდრევის, მსოფლიოში სახელგანოქმული საბადო.

ქიმიური შედგენილობა $CaCO_3, CaO\text{-}56\%$, $CO_2\text{-}44\%$, კრისტალება ტრიგონურ სინგონიაში, იგი გვხვდება

რომბოედრების, სკალენოედრებისა და პრიზმების სახით. აქვს ტექნიკური რომბოედრის მიმართ. ისლანდიური შპატმის სიმაგრეა-3, სიმკვრივე 2720-2800; ელგარება მინისებრი

ისლანდიური შპატის კრისტალები ხასიათდება სინათლის სხივების ორმაგი გრადატებით-გამოსახულებათა გაორებით. ეს მოვლენა ფართოდაა გამოყენებული ოპტიკაში.

ოპტიკურ ხელსაწყოთა დასამზადებლად ისლანდიური შპატისათვის აუცილებელია შემდეგი ტექნიკური თვისებები: ძლიერი გამჭვირვალობა, სრული უფერულობა, ან სუსტი და შეფერვა, რომელიც ფრთხილი გახურებით შეიძლება გაქრეს, არ უნდა ჰქონდეს ჩანართები, ბზარები და ინტერფერენციული შეფერვის სიბრტყე.

ისლანდიური შპატს იყენებენ სხვადასხვა ხელსაწყოთა პოლარიზებული პრიზმების (ნიკოლების) დასამზადებლად: მიკროსკოპების, სახეარომეტრების, პოლარომეტრების, სპექტრომეტრების, ფოტოტელეგრაფის, ხმოვანი კინოსა და სატელევიზიო აპარატურისათვის, სამხედრო ხელსაწყოებისათვის.

ისლანდიური შპატის წარმოშობა დაკავშირებულია პიდროთერმული სსნარების მოქმედებასთან. მაღალი ხარისხის ისლანდიური შპატი გვხვდება ბაზალტებში (ტრაპებში), საშუალო სიმუავის ლავურ ნაკადებში სადაც სიცარიელეთა და ნაპრალთა ამოვსება დაკავშირებულია პოსტგულკანური ხასიათის თბილ წყლებთან. ნაკლებად გვხვდება კირქვებში.

გარდა ისლანდიისა, მისი ბუდობები ცნობილია იაკუტიაში (ტუნგუსკის აუზის ტრაპები), ტუვის ოლქში დასხვ.

ისლანდიური შპატის კრისტალები ნაპოვნია თბილისის მიდამოებში, ახალციხის რაიონში ცეოლითების კრისტალებთან ერთად დასავლეთ საქართველოში სოფლების ხეითისა და საკაოს მიდამოებში.

ცეოლითები

ცეოლითებს საოცარ მინერალებს უწოდებენ, იმის გამო, რომ მაღალ ტემპერატურაზე გახურებისას აქვთ აფენების, ამობურცვის უნარი, ცეოლითი ბერძნულად მდუღარე ქვას ნიშნავს. ცეოლითებს მიეკუთვნება 31 მინერალი. აქედან ანალციმი, ნატროლითი, ტომსონიტი, მორდენიტი, ხაბაზიტი, კლინოპტილოლითი, სკოლეციტი. ფილიპსიტი და სხვ. ფართოდაა გავრცელებული ბუნებაში. ქიმიური თვალსაზრისით ცეოლითები **Ca**-სა და **Na**, ნაწილობრივ **Ba**-ს, **Sr**-ის, **K**-ის,

იშვიათად **Mn-ისა** და **Mn-ის** წყლიანი ალუმოსილიკატებია. სიმაგრე 3,5-5,5 სიმკვრივე 2000-33000, სინათლის გარდატეხა 1,47-1,52. ორმაგი გარდატეხა 0,015. სუფთა ცეოლითები უფერაოა, მაგრამ ხშირად შეფერალია წვრილად გაფანტული მინარევებით. გვხვდება მოყივითალო, მონაცრისფრო. მოლურჯო, შავიც, შედარებით ხშირია მოწითალო, წითელყავისფერი, მწვანე. ელვარება მინისებრი, ზოგჯერ სადაფისებრი, გამჭვირვალე, მინერალებია. ბუნებაში გვხვდება მთლიანი მსხვილკრისტალური მასების სვეტისებრი კრისტალების რადიალურ-სხივოსნური აგრეგატების, სხივთაკონების, სფეროლითების სახით.

ცეოლითების უმთავრესი თვისება არის ის, რომ ისინი შეიცავენ ცეილოლითურ წყალს, რომელიც გახურებით შეიძლება აღვიალად დაიკარგოს. მაგრამ ამ დროს არ იცვლება მინერალის სტრუქტურა, იცვლება მხოლოდ სიმკვრივე და ოპტიკური თვისებები. უწყლო ცეოლითებს შესავერის პირობებში შეუძლიათ ისევ ჰითანთქან წყალი და აღადგინონ წინანდელი ფიზიკური თვისებები.

ცეოლითები ნაპოვნია ვულკანურ, დანალექ და მეტამორფულ ქანებში, ვულკანურ ქანებში გაზებისა და ორთქლის გამოყოფის შემდეგ დარჩენილ სიცარიელეებში გამოიყოფა ცეოლითები. ზედაპირული პროცესების დროს ცეოლითები წარმოიშობა ალუმოსილიკატების შეცვლის შედეგად. ცეოლითები ზოგჯერ გროვდება ნიადაგშიც.

ცეოლითების სამრეწველო გამოყენებას დიდი ხნის ისტორია არა აქვს. მაგრამ საოცრად სწრაფად იზრდება მოთხოვნილება ამ ჯგუფის მინერალებზე, იმდენად სწრაფად, რომ ბუნებრივი ცეოლითები აღარ არსი საკმარისი და დაიწყო ხელოვნური (სინთეზური) ცეოლითების მიღება. 1948 წელს მიიღეს პირველი სამრეწველო სინთეზური ცეოლითი. მისი სამრეწველო გამოყენება როგორც ადსორბენტისა დაიწყო 1954 წლიდნა. 1968 წლიდან სამ წელიწადში ერთხელ ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი ბუნებრივი თუ ხელოვნური ცეოლითების გამოყენებისადმი. ამჟამად ლაბორატორიაში სინთეზურად მიღებულია ასზე მეტი ცეოლითი. ჯერ-ჯერობით არა გვაქვს ყველა ბუნებრივი ცეოლითის სითნოეზური ანალოგი და პირიქით ბევრი სინთეზური ცეოლითის ანალოგი არა არსებობს.

ბუნებრივი ცეოლითები ფართოდაა გამოყენებული ტექნიკაში, ნავთობქიმიურ მრეწველობაში, სოფლის

მეურნეობაში (მას უმატებენ მინერალურ სასუქებს და ცხოველთა კომბინირებულ საკვებს, რაც აუმჯობესებს ცხოველის ჯანმრთელობას და ხორცის ხარისხს), სასმელი და ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად.

ცეოლითების შთანთქმითი უნარი საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ისინი ადსორბენტად. მომავალში კი სულ ახალ-ახალი ფურცლები გადაიშლება მინერალების ამ საოცარი ჯგუფის წინაშე. იგი სამსახურს გაუწევს სახალხო მეურნეობის ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ დარგებს.

ბუნებრივია ცეოლითის უპირატესობა მისი ნაკლებ ღირებულებაა.

ბუნებრივი ცეოლითების მოპოვება და დამუშავება ამჟამად მიმდინარეობს იაპონიაში, აშშ-ში და სხვა ქვეყნებში.

საქართველოს ცეოლითები პირველად შეისწავლა და მას მონიცრაფია უძღვნა პროტექსორმა გიორგი გვახარიამ, რომლის დაუდალავი შრომის შედეგია აგრეთვე ამ მინერალების უნიკალური კოლექციების შეგროვება.

საქართველოში ცეოლითები საკმაოდ გავრცელებულია. ქუთაისის მიდამოებში გვხვდება ოქთრი ფერის ანალციმი, მწვანე ფერის კლინოპატილოლითი ფართოდაა გავრცელებული ჭიათურის მანგანუმის საბადოს დანალექ ქანებში, აგრეთვე აჭარის და გურიის რაიონებში მინერალ მონტმორინოლიტთან ერთად. ოქმის ხეობაში, აგრეთვე ძეგვის ხეობაში მრავალ კილომეტრზე გადაჭიმული, აქევა ცეოლითების ქარხანა, რომელმაც 1981 წელს დამზადა 13000 ტონაზე მეტი ცეოლითი. 1982 წელს-50000 ტონა, 1970 წელს 70000 ტონა.

ქარსი

ქარსი გავრცელებული ქანთმშენი მინერალებია, მათზე მოდის დედამწის ქერქის 3,8%. იგი წყლიანი ალუმინილიკატებია, სადაც მონატილეობს სხვა ელემენტები. ქიმიური შედეგნილობით ქარსები სამ ჯგუფად იყოფა: მაგნიუმრკინიანი (ბიოტიტი, ფლოგოპიტი), კალიუმ-ალუმინიანი (მუსკოვიტი, პარაგონიტი) და ლითიუმიანი (ლეპიდოლიტი, ცინკალდიტი).

უკელა მინერალი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. კრისტალები გვხვდება ოხელი ფურცლების, ქერცლისებრი მასებისა და ფირფიტების სახით. ცნობილია ქარსების მოკლე პირიზმული, წაკვეთილი პირამიდის ფორმის, იშვიათად ბიპირამიდული და ფირფიტოგისებრი კრისტალები.

ქარსებს აქვს ერთი მიმართულებით იდეალური ტექნიკური, თხელ ფურცლებად დაა უნარი, ელგარება მინისებრი, ტექნიკურის სიბრტყეზე-სადაფისებრი, მათი სიმაგრეა-2,5-დან 3-მდე, სიმკერივე 2200-3300 კგ/მ².

წარმოშობით ქარსი სხვადასხვა გვარია. მეტე და საშუალო ინტენსიულ ქანებში წარმოადგენს გვიან ან პოსტმაგმურ მინერალს. ქარსის დიდი კრისტალები გვხვდება პეგმატიტურ ძარღვებში, ჰიდროთერმულ საბადოებსა და მეტამორფულ ქანებში (განსაკუთრებით ქარსიან ფიქლებში).

ქარსებს შორის უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს მუსკოვიტს, ფლოგოპიტს, ბიოტიტს (ლეოპიდოლითი ითვლება ლითოუმის მადნად და სანახელავო ქვად).

მუსკოვიტი **KAl₂[AlSi₃O₁₀]** სახელწოდება მოსკოვთანაა დაკავშირებული, ეს მინერალი მველად რუსეთიდან დასავალეთ ეგროპაში „მოსკოვის მინის“ სახელწოდებით გაჰქინდათ. სახელწოდებაც აქვთ მიიღო. ჩვეულებრივ იგი უფერულია, ნაკლებად მურა მწვანე, მისი სიმკრივე 2760-3100, წარმოშობით მაგმურია, პნევმატოლიტური, ჰიდროთერმული. დიდადაა გავრცელებული მაგმურ და მეტამორფულ ქანებში (გრანიტები, გრანიტული პეგმატიტების, სიენიტები, გნეისები, კრისტალური ფიქლები და სხვ). პეგმატიტურ ძარღვებში გვხვდება დიდი ზომის კრისტალები. მრეწველობაში გამოყენებულია ფურცლოვანი ქარსის, ფხვნილის და ქარსის ფაბრიკატის სახით.

საბადოები: მურმანსკის ოლქში (კოლსკის რაიონი), აღმოსავლეთ ციმბირში (მამსკი და კანსკი), ინდოეთში, მალაგასის რესპუბლიკაში კანადაში, აშშ-ში, ბრაზილიაში და სხვ.

ფლოგოპიტი - **KMg[AlSi₃O₁₀](OH,F)₂** სახელწოდება ბერძნულიდან მომდინარეობს, „ფლოგოპოს“ ცეცხლის მგავსს ნიშნავს. ეს სახელი მას დაერქება მინერალის მოწითალო ფერის გამო. ფლოგოპიტის დიდი ზომის კრისტალები ზოგჯერ ორ მეტრს აღწევს. არის მოწიმთალო მოყვითალო, მურა, თაფლასფერი, ვერცხლისფერი. ფერის მიხედვით არჩევნენ ფლოგოპიტის კრისტალთა ხარისხს. იგი გამჭვირვალეა, სიმკერივე აქვს 2200, გარეგნულად ძნელი გასარჩევია მუსკოვიტისაგან. ფლოგოპიტი კონტაქტურ-მეტასომატური წარმოშობისაა. გახდება მაგმური ქანების კირქვებთან და დოლომიტებთან კონტაქტების ზონაში. ხშირია აგრეთვე პეგმატიტურ ძარღვებში, კრისტალურ ფიქლებში. გამოყენება

აქვს ისეთივე როგორც ქარსის სხვა სახესხვაობებს. მისი საბადოებია ბაიკალის ტბასთან (სლუდიანკა, ალდანის რაიონი) და იაკუტიაში, კანადაში, კუნძულ მადაგასკარზე, შრი-ლანკაში, ინდოეთში, კორეაში და სხვ.

ბიოტიტი- მინერალმა სახელწოდება მიიღო ფიზიკოსის ბიოს საპატივსაცემად.

ბიოტიტი $K(Mg,Fe)_3[AlSi_3O_{10}](OH,F)_2$ არის შავი ფერის, ნაკლებად მურა, ზოგჯერ მოყვითალო, მოწითალო, მომწვანო ელფერით, მისი სიმძვრივეა 3300 გვხდება ფიფრფიტისებრი და ქრომისებრი, მარცვლოვანი მასების სახით. ბიოტიტი ფართოდ გავრცელებული მინერალია, გვხდება გრანიტებში, გრანიტოდიორიტებში, სიენიტებში. დიდი ზომის კრისტალები ცნობილია პერმატიტებში. ხშირია კრისტალურ ფიქლებსა და განსაკუთრებით გნეისებში. მისი საბადოებია ილმენის მთებში, ბორშევკონის ქედზე, მდ. სლუდიანკაზე, კოლის ნახევარკუნძულზე. საქართველოში ცნობილია ვაკიჯვრის (ოზურგეთის რაიონი) პერმატიტურ ბარდვებში. დაკიდრატირებული გაჯირჯვებული ვერმიკულიტი (კალიუმით დარიბი ბიოტიტის შეცვლის პროდუქტი) გამოყენებულია როგორც თბოიზოლატორი ბეტონის მსუბუქი შემავსებელი, სათბურებში ხელოვნური გრუნტის შემავსებელი.

ძლიერ კარგი ტაქჩადობის გამო (მუსკოვიტის) დიდ კრისტალებს ხლებდნენ გამჭვირვალე, თითქმის უფერო და სწორზედაპირიან ფირფიტებად (მიკრონებამდე სისქით). გაპობის უნარი, მაღალი მექანიკური სიმტკიცე და ღუნვადობა ქიმიური და ორმოელექტროიზოლაციური თვისებები, გამჭვირვალობა, განსაზღვრავს ქარსის ტექნიკურ თვისებას.

ქარსების პრაქტიკულ ღირებულებას დაბლა სწევს კრისტალთა დეფექტები (ჩანართები, კრისტალთა დეფორმაცია და სხვ.)

ფურცლოვან ქარსებს იყნებენ იზოლატორებში, კონდენსატორებში, ტელეფონებში, ქარსის ფხვნილის -ტოლის, ქარსიანი მუყაოს, ცელცხლგამძლე საღებავების და სხვათა დასამზადებლად, ქარსის ფაბრიკატებს-ელექტრონელსაწყოებში ელექტროსაიზოლაციო შუასადებად. ქარსის (მუსკოვიტი, ფლოგოპიტი) ფქვილი გამოყენებულია სამშენებლო, ქიმიურ, საავტომობილო მრეწველობაში. წვრილმარცლოვანი მუსკოვიტი კვარცთან ერთად არის ძირფასი ხედლებული ფაიფურის მრეწველობაში. ბიოტიტს იყენებენ ოპტიკაში როგორც შუქფილტრს, ქიმიურ და მეტალურგიულ ღუმელებში

ფანჯრებისთვის, დამცავი ქარსიანი სათვალეებისათვის, რუბეროიდის, შპალერის წარმოებაში, ბიოტიტის ფენილს იყენებენ მანქანათა შშრალ საპოხავად. ქარსის წვრილი ნარჩენებიდან ღებულობები ფენილს, ორმელსაც იყენებენ ცემენტის, ცემენტის, რეზინის, პლასტმასის და სხვათა წარმოებაში.

გველად საქართველოში ცნობილი ყოფილა ქარსი. ქარსი ქართული სიტყვაა. გარდა ქარსისა მინერალთა ეს ჯგუფი ცნობილი ყოფილა თაღის სახელწოდებით: ს.ს. ორბელიანი: „თაღი ქვა რამე არს ჭიქსავთ, თხელი რომელი ქარტის სითხედ დაიპება და სარგმლისა და სანათურისა ზედა იხმარებენ, ადვილად არ შეიმუშვრის და გვიანად დაიწვის“ ნიკო ჩუბინაშვილი: „თაღი ქვა მსგავსი, ის სითხედვე დაიპების და არა ადვილ შეიმუშვრის, იხმარების სარკმელთა და სანათურთათვის!“

აქ სხვა აზრი არ შეიძლება არსებობდეს: თაღი ნამდვილად ქარსია. ბიოტიტი ან მუსკოტიტი, უფრო უკანასკნელი. რ. ერისთავიც ამას ადასტურებს: „თაღინი ბელია“

ქარსი საქართველოში გამოყნებული ყოფილა სარკმლისათვის მინის ნაცვლად.

ბარიტი

გ. სმიტის მიერ ბარიტი შეტანილია საკოლექციო მინერალებში, რომელიც ზოგჯერ გამოწებულია როგორც საიუველირო ქვა. შეიძლება ბარიტის გამჭვირვალე ლამაზი კრისტალები საიუველირო ქვას წარმოადგენდეს, მაგრამ ბარიტი უფრო ტექნიკური ქვაა, ვიდრე საიუველირო. ბარიტის სახელწოდება ბერძნულია ბაროს-მძიმეს ნიშნავს დიდი სიმკვრივის გამო. მადანში **BaSO₄**-ის რაოდენობა 81-90%-ია სშირად შეიცავს კალციუმს და სტრონციუმს კრისტალდება რომბულ სისტემაში, კრისტალები: ფირფიტოვანი ნაკლებად პრიზმული, დიპირამიდული, სვეტისებური, აგრეგატები-მარცვლოვანი, მკვრივი მარმარილოსებური, ფარულ-კრისტალური, მიწისებრი, ელვარება-მინისებრი, ტკერვადობის სიბრტყეზე, ფარულკრისტალური, მიწისებრი, ელვარება-მინისებრი, ტკერადობის სიბრტყეზე, სადაფისებრი, ტკერადობა-სრული გამჭვირვალე, ნახევრადუფერო, თეთრი, ყავისფერი, მოყვითალო, მოწითალო-მუქწითლამდე, მომწვანო, მომტრედის-

ფერო, მუქი ნაცრისფერი, წარმოშობა-პიდროთერმული მეტილად გვხვდება ძარღვების სახით.

ბარიტი ქიმიური მრეწველობის უმნიშვენლოვნების ნედლეულია. მას მეტად მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, რომელთაგან მთავარია თეთრი საღვავის-ლითოფონის დამზადება. მას იყენებენ სხვადასხვა ლაქ-საღვავების, ლინოლეუმის, მუშაბის, ალასტრმასის, დერმანტინის, შპალერის ხელოვნური ტყავის, ხელოვნური მარმარილოს წარმოებაში. ბარიტი შემავსებელი და დამამდიმებელი მასალაა რეზინის წარმოქაში. ბარიუმის სულფატს იყენებენ მაღალხარისხს სხვანი ქაღალდის დასამზადებლად. ბარიტის გარეშე არ გვექნება თეთრი, პრიალა, გლუკონედაპირიანი ქადალდი.

ბარიტის მომხმარებელია ნაგორბის მრეწველობა, მას ურევენ თიხიან ხსნარებში და იყენებენ ჭაბურღილების კედლების ფორმების შესავსებად, რათა შეაჩეროს წყლისა და აირების გამოყოფა.

ბარიუმის სულფატი კარაგად შთანთქავს რენტგენის სხივებს, ამიტომ მას იყენებენ რენტგენოსკოპული გამოკვლევების დროს, კერძოდ, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის შესწავლისას.

ბარიტს ურევენ ხარისხოვან ტყვიის თუთიაში, იყენებენ სხვადასხვა მარილსა და პრეპარატის დასამზადებლად. ბარიტის საბადოები ცნობილია ინგლისში, რუმინიაში, იტალიაში, აშშ-ში.

საქართველოში ბევრგანაა ცნობილი ბარიტის საბადოები, კერძოდ, რიონისა და ცხენისწყლის აუზებში, ენგურის ხეობა, აფხაზეთი, შიდა ქართლი, მაშავერის აუზი. XX საუკუნის დასაწყისში ქუთაისის გუბერნიაში წლიურად 1000-2000 ტონა ბარიტს იღებდნენ, ბარიტის საფქვავი წისქვილები სოფელ ჟონეთში და ბათუმში.

დღეისათვის ექსპლოატაციაში მყოფი ბუდობებიდან პირველ რიგში, უნდა დაგასახელოთ ჩორდის საბადო. აქ **BaSO₄**-ის რაოდნეობა საშუალოდ 85%-ია, მეორე საბადო ჯეჯორის აუზშია. ესაა კუდაროს საბადო. ენერგიის ხეობაში ცნობილია ხაიშის ბუდობები, აფხაზეთში აფშრის საბადო და სხვ. ქუთაისის ლითოპონის ქარხანა ამუშავებს ბარიტის ნედლეულს.

აზბესტი

აზბესტი -ბოჭკოვანი სილიკატურ მინერალთა ჯგუფია, აზბესტოს -უწვადს, დაუშლელს ნიშნავს. მინერალთა ეს

ჯგუფი ადვილად იშლება გრძელ, წვრილ და მტკიცე აწეწილ ბოჭკოებად. ამ თვისების მატარებელია მინერალთა ორი ჯგუფი: ქრიზოტილ-აზბესტი და ამფიბოლ-აზბესტი.

სერპენტინ-აზბესტი ანუ ქრიზოტილ-აზბესტი
 $2(Mg_3Si_2O_5)(OH)_4$ ქრიზოს-ბერძნულად ოქროსფერი.

კრისტალდება -კლინოქრიზოტილი მონოკლინურ სინგონიაში, ოროვესიზოტილი და პარაქრიზოტილო-რომბულ სინგონიაში, გვხვდება მოქნილი (დუნგადი) ბოჭკოების სახით სიმაგრე 2,5, სიმკვრივე 2-550 ფერი: ყვითელი, თეთრი ან მწვანე, ზოგჯერ ნაცრისფერი.

ამფიბოლ-აზბესტი $Ca_2(Mg,Fe)_5[Si_4O_{11}]_2(OH)_2$ პარალელურ ბოჭკოვანი მინერალია, სიმაგრე 2-3, ფერი მომწვანო ყვითელი, თეთრი, იშვიათად მურა, ელგარება-აბრეშუმისებრი.

უფრო დიდი სამრეწველო მნიშვნელობა აქვს ქრიზოტილ-აზბესტის. აზბესტის ბოჭკოსაგან მზადდება ცეცხლგამძლე ქსოვილები, ცეცხლგამძლე კოსტუმები, სათეატრო ფარდები, იქნებენ ელექტროტექნიკაში, მნელად გასაცვეთ სავტომატიკო სამუხრაუჭო ბათქებისათვის, ფირფიტებისათვის, ეტერნიტისა და შიფერის წარმოებაში და სხვ. იმ ნაწარმთა ნომენკლატურა, რომელიც მიიღება აზბესტიდან ამჟამად 2000-სს აღემატება.

საბაზოები: ურალი (ბაშკოვია ალაპაევსკი, რეგევსკი კრასნოურალი, ჩრდილოეთ კავკასია – ლაბინსკი, ბურიატის არ – მოლოდეულოვი, ნორვეგია, ინგლისი, კანადა, აშშ – ის მრავალ შტატში).

ძველად საქართველოში აზბესტი ცნობილი იყო ამიანტოს-ის სახელწოდებით, ცეცხლგამძლე ამიანტოსს ქვადაც მიიჩნევდნენ და ხედაც.

ს. ს. ორბეგლიანი: „ ამიანტოს ესე ბუნებით ხე არს, მსგავსი ქვისა და განდევნილი ცეცხლისაგან, რამეთუ ცეცხლსა რა შევიდეს, განაკვერცხლებული ჰეონიეს და რა გამოიდა, ვთარცა წყლითა განრცხილი, უწმინდეს არს, მისის ძაფისაგან ტილო მოიქსოვების... ქვასა პგავს, ბამბასავით დაიწერება და ძაფად დაისთვის“ მეორე თხ-ზულებაში მომაურ ევროპაში საბა წერს: “ამი ანტოს ჰქვიან... ის ქვაც მინახავს. ყენს გამოეგზავნა ვახტანგ მეფისათვის. ამისი ხელსახოცი ეგება მიშოვნო სადმეო“ 6. ჩუბინაშვილი: „ამიანტოს კლდის ქუა ესოდენ ლილი, რომელ დაისთვის ბამბასავით, ხოლო ნასთი ანუ ნაქსოვი მისი არ დაიწვის ცეცხლსა შინა“

საქართველოში აზბესტის ბუდობი ცნობილია ძირულის მასივში

პიროფილიტი

სახელწოდება პიროფილიტი ბერმბულია „პირ“ ნიშნავს ცეცხლს „ფილონ“, – ფურცელს, გასურებისას იშლება ფურცლებად.

პიროფილიტის ქიმიური შედგენილობაა $Al_2(OH)_2[Si_4O_{10}]$; Al_2O_3 -28.35%, SiO_2 -66.65%, ალუმინის ნაწილობრივ ცვლის Mg, Fe^{2+} და სხვ. მინარევებია: Fe_2O_3 , მცირე რაოდნებით CaO, Na_2O, K_2O, TiO_2 .

პიროფილიტი კრისტალდება მონოკლინურ სინგონიაში. იშვიათია ფირფიტისებრი, ნემსისებრი კრისტალები. გვხვდება ფურცლოვანი, რადიალურ-სხივოსნური, თხელ-ფირფიტოვანი, მარცვლოვანი და მკვრიფი აგრეგატების სახით, ზოგჯერ ფიქლებრივია. მისი სიმაგრეა 1-1.5 (იშვიათად 2) გარეგნულად ემსგავსება ტალკს, მაგრამ ტალკზე ოდნავ მაგრია, სიმკრივე 2.800-2.900, გარდატეხის მაჩვნებელი 1.55-1.60 პიროფილიტს აქვს მინისებრი ელვარება სადაფისებრი ციმციმით, მკვრივ მასებს-ცხიმოვანი, რადგან რბილი მინერალია, ხელის შეხებაზე ცხიმოვანი გამჭვენება. ტკეჩადობა აქვს სრული ერთი მიმართულებით. ტკეჩადი ფურცლები ღუნვადია, მაგრამ არა დრეპადი, ნახევრად გამჭვირვალე და გამჭვირვალე მინერალია. პიროფილიტის ფერებია: მოყვითალო, მომტრედისფერო, მონაცრისფრო-მომწვანო, თეთრი. იგი ცეცხლგამძლე და მჟავაგამძლეა, სახესხვაობა: 1. ფურცლოვანი, ხშირად სხივოსნური ტალკისებრი აგებულებით; 2. აგალმატოლით.

პიროფილიტი ტექნიკური ქვაა. მრეწველობაში იგი ხშირად ცვლის ტალკს, იყნებენ ელექტროტექნიკაში იზოლატორებისათვის ქალადისა და რეზინის მრეწველობაში-შემავსებლად; კერამიკასა და მშენებლობაში ცეცხლგამძლე მასალათა წარმოებისათვის, ფიქრის გრიფელებისათვის. მაღალი მცურვალმედგრობისათვის, შიდაწვის ძრავების ამონები.

იყნებენ სანთლისათვის მფრქვევანის ბუნიკბად, სანახელაგო ქვად და სხვ. ტალკთან შედარებით პროფილიტს აქვს უპირატესობანი: ნაკლებ ღნობადია და მაგარი

პიროფილიტი წარმოიშობა პიდროთერმულ ძარღვიან ბუდობებში Al_2O_3 -ით მდიდარ ქანებზე პიდროთერმული სსნარების მოქმედებით. გვხვდება აგრევე ზოგიერთ Al_2O_3 -ით მდიდარ მეტამორფულ ფიქლებში. მეტამორფიზმის დროს პიროფილიტი წარმოიქმნება თისამინერალების თანდათანობითი დამატებადით. ასეთი პიროფილიტი ფართოდაა გავრცელებული თისა-ფიქლებში. გვხვდება კვარცთან და

ქარსებთან ერთად. მეტამორფიზმის დროს პიროვილიტი შეიძლება გადაიქცეს კიანიტად, ანდალუზიტად დაიასპორად და კორუნდად, ტემპერატურის შემცირებისას-კარლინიტად.

მერთალი მწვანე, სადაფისებრი ელვარების, ფირფიტისებრ-სხივოსნური აგრეგატები გვხვდება კვარცის ძარღვებში ურალში, ბერეზოვსკისა და პიშმინსკის საბადოებში, წვრილფურცლოვანი და მკვრივი მასები-სამხრეთ ურალში ქ. მიასთან ახლოს; შორეული დროიდან ცნობილია უკრაინაში ოვრუხის საბადო. პიროვილიტი მოიპოვება შვეციაში, აშშ-ში, ბრაზილიაში და სხვ.

პაჟი

პაჟი SiO_2 -ის ფარული კრისტალური სახესხვაობაა, იგი კრისტალური და ამორფული SiO_2 -ის აგრეგატია. მელად საქართველოში კაჟს „ტალხ“ და „სადრტილსაც“ უწოდებდნენ. არჩევენ ქალცედონ-კვარციან, კვარციან, ქალცედონურ და ოპალ-ქალცედონურ კაჟს, მინარევების სახით შეიცავს კარბონატებს, რკინის ჟანგს, თიხას და ორგანულ ნივთვიერებას. მ. შვეცივის მიხედვით კაჟის მინერალოგიური შედეგნილობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ასაგზე; ახალგაზრდა (მესამელი) ნალექებში გვხვდება ოპალ-ქალცედონური კაჟი; მეზოზოურ, განსაკუთრებით ცარცულ-ნალექებში-უპირატესად ქალცედონური კაჟი, ოპალისა და კვარცის მინარევებით, ხოლო პალეოზოურ ნალექებში კვარც-ქალცედონური კაჟი. არჩევენ სტრუქტურუებს: არაკრისტალურ, კრისტალურ, კონკრეციულ, ორგანოგენულ, სფეროლიტურ და სხვ. ფერი: თეთრი, ღია ნაცრისფერი (სუფთა კაჟი), ყავისფერი, მოწითალო მურა (რკინის პიდროვანგის მინარევით). კაჟის სიმაგრეა 7, იგი თხელ ფენებში ოდნავ შუქამტარია. ბუნებაში კაჟი გვხვდება კონკრეციების ნაკლებად ლინზებისა და შეაშრებების ცალკეული გროვების სახით.

კაცობრიობის ციფილიზაცია პალეოლიტში კაჟის იარაღის დამზადებით იწყება, პალეოლიტური ადამიანის ტექნიკა ვითარდება კაჟის მასალაზე, მას შემდეგ, რაც ადამიანმა შეძლო „პირველი კაჟი დანად გადაექცია“ იწყება შრომის პროცესი. კაჟს იარაღდ იყენებდნენ ნეოლიტის და ბრინჯაოს ხანაში, ანტიკური და ადრეულ ფეოდალურ ხანაში, შეა საუკუნეებში, შრომის თ უსაბრძოლო იარაღში. კევრის კოხებად ძირითადად კაჟი იყო გამოყენებული, ასევე კადუიან თოვებში; რომელსაც ჩვენში თითქმის მე-19 საუკუნემდე

იყენებდნენ. ტალკვესი უძველესი დროიდანაა ცნობილი კაუი აბრაზივებს მიეკუთვნება. სიმაგრისა და სიბლანტის გამო გამოყენებულია კერამიკულ და ცემენტის მრეწველობაში, გასაპრიალებელი ზუმფარისათვის, წისქვილის ხელოვნური ქვებისათვის. კაუი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აბრიზივებად და ანტიაბრაზივებად (სფეროებად ბურთულებიან წისქვილში, როგორც გასაპრიალებელ ფხვნილს იყენებენ ჭიქურის, მინანქრის, ფაიფურის, ლაბერატორული ჭურჭლების დასამზადებლად, სალეს ქვად და სხვ.

კაუი გვეხვდება კირქვებში, ხშირად საწრი ცარცის ფენებში, ნაკლებად თიხებსა და სხვა ქანებში. კაუი პირველადი ქიმიური (კოლოიდური) ნალექია. გამოიყოფა ზღვისფსერზე, ან კოლოიდური ხსანრებიდან ქანების ნაპრალებსა და ფორებში: *SiO₂*-ის ძირითადი წყაროა ქიმიური გამოფიტვის ან წაყლექვეშა ვულკანური ამორფქევის პროდუქტები. ზღვებში *SiO₂*-ის კოლოიდური ხსნარების დალექვა მიმდინარეობს ქიმიური გზით, ხსნარების კოაგულაციით, ორგანიზმების დახმარებით.

კაუი გავრცელებული მინერალია, იგი მეტწილად ცარცელი ასაკის კირქვებთან ან საწერ ცარცთან არის დაკავშირებული. იგი ცნობილია მოსკოვის, კალინის, კურსკის, ბელგორდის ოლქებში, ვოლგისპირეთში, უკრაინაში, სომხეთში, ინგლისში, საფრანგეთი, რპოლონეთში, აშშ-ში და სხვ.

საქართველოში კაუი ყველაზაა გავრცელებული, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, რმადენი ტოპონიმია საქართველოში კაუთან დაკავშირებული: საკაუა თუ კაუიანი, კაუის დელე თუ კაუიანა და ა. შ.

საქართველოში კაუი მეტწიმლად ცნობილია ცარცულ და მესამულ ნალექებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ტურონული ასაკის კირქვებში სხვადასხვა სახით. პალეოლითნეოლითში, ენეოლით-ბრინჯაოს ხანაში საქართველოში იარაღად მრავალნაირი ქანია გამოყენებული, მაგრამ ყველაზე მეტად - კაუი მაგალითად: გვარჯილას კლდის პალეოლითურ ნადგომებში (მადლენი) კაუის სხვადასხვა სახის 26293 იარაღია ნაპოვნი.

კაუს სანახელავოდ იშვიათად იყენებდნენ. მხოლოდ ერთ მაგალითს დავსახელებთ: ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულია ნატიფად ნაკეთები მუქი წითელი ფერის კაუის საფერფლე. გადმოცემით, ეს საფერფლე ცხრა მმა ხერხეულიძეთა ოჯახიდანაა.

პემზა

პემზა ფოროვანი, ღრუბლისებრ დაჩვრეტილი, მინისებრი, ვულკანური ქანია. მას ქვის ღრუბელსაც უწოდებენ. სახელწოდება ლათინურია - „პემზექს“ ქაფს ნიშნავს. იგი წარმოქმნება ვულკანური ამოფრქვევის დროს ორთქლითა და გაზებით ძლიერ გაჯერებული მჟავე ლავების (SiO_2 - 68-73%) სწრაფი გაცივებით. ამ შემთხვევაში დიდი რაოდენობით გამოყოფილი აირი ლავის ზედა ნაწილს აძლევს ფოროვან აგებულებას; პემზის ფორიანობა 80%-მდე აღწევს. სიმაგრე დაახლოებით 6-ია, ფერი: ოქრო, ლია - ნაცრისფერი, მოყვითალო, მოწითალო, ვარდისფერი, ყავისფერი, მოშავო. დნება 1300-1450⁰-ზე, მცირე სითბოგამტარია, ზედაპირი მქრქალი მინისებრი აქვს, წყალში ტივტივებს.

პემზა ქიმიური შედეგნილობით მჟავე ლავას შეესაბამება. სტრუქტურა ფოროვანი ფურცლოვანია, მსხვილბუმტოვანი ან გრძელბორჭკვანი და თმისებრი. ლავასთან დამოკიდებულებით პემზა შეიძლება იყოს რიოლიტური-ლიარტიული, ანდეზიტური, დაციტური, ტრაქიტული, ბაზალტური. პემზა დამოუკიდებლად ქმნის მასივებს, მაგრამ გვხვდება ვულკანურ ნაკადებში ქერქის სახით, ზოგჯერ თავისუფალი ამონასროლი ბომბების ან ლაპილის სახით.

პემზის მაღალაბრაზიულ თვისებას განსაზღვრავს ფოროვანი სტრუქტურა და ფორებს შორის ვულკანური მინის თხელი ფირფიტების -ტიხერების არსებობა. პემზის ხარისხი იმაზეა დამოკიდებული თუ რამდენად თანაბრადაა განაწილებული მასში ფორები, რამდენად მკვრივია მინა. აბრაზიული პემზისათვის მავნებელია ჩანართები, ისინი არღვევენ პემზის ერთგვაროვნებას.

გამოყენების თვალსაზრისით არჩევენ პემზის შემდეგ ხარისხებს: უმაღლესი ხარისხის (ნატეხების ზომა 15-20 სმ-ია), პირველი ხარისხის ნამტვრევი პემზა (ნატეხების ზომა 10-15 სმ), კაკალა ანუ პემზის გუნდა მსხილი (5-3 სმ), საშუალო (3-1) და წვრილი (1-0.65 სმ). ბუნებაში მეტწილად გავრცელებულია პემზის გუნდა, პემზის ქვიშა.

პემზას იყენებენ აბრაზიულ მასალად, ხის ნაკეთობათა, ლითონის, ძვლის, ქვის, განსაკუთრებით მარმარილოს სახეხად და გასაპრიალებლად, ტყავის გამოსაყვანად, კუსტარული მოთელვისათვის და სხვ. პემზა, როგორც სახეხო-გასაპრიალებელი საშუალება ფართო მოხმარების ქვაა. იგი

სჭირდება ქვეით თხრატებს, მღებავებს, დურგლებს და დისახლისებსაც.

პეტიონ აბრაზიული თვისება დამოკიდებულია ფორებს შორის არსებული მინის თხელი ფირფიტების მჯრელ თვისებებზე. საუცხოო აბრაზიული მასალად ითვლება მჟავე ლიპარიტული ლავის ძლიერ ფოროვანი პეტია. ყველაზე დიდი მომხმარებელი არის სამშენებლო მრეწველობა. ბუნებრივ ნატეხებს გარდა, პეტიონ ნაშალს, ნარჩენს იყენებენ ბრიკეტების დასამზადებლად, მსუბუქი ბეტონის შემავსებლად. პეტიონ ქვიშას და ფერფლს პირავლიკური ცემენტის დასამატებლად. ქიმიურ მრეწველობაში პეტია გამოყენებულია ფილტრებისათვის, საშრობი აპარატებისათვის, ადსორბენტიად, იყენებენ აგრეთვე მინის წარმოებაში და სხვ.

საბადოები გვხვდება ველგან ვულკანების გარვცელების მხარეებში, ვულკანურ ტუფებთან და ფერფლთან ერთად. პეტიონ საბადოებით ცნობილია სამხრეთ, ჩრდილოეთ კავკასიაში ნალჩიკის რაიონი. პეტია მოიპოვება იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, საბერძნეთში, უნგრეთში, ახალ ზელანდიასა და იაპონიაში.

ს. ს. ორბელიანი ფოროვან ქანს პეტიას ლაქუარდს უწოდებს: „ლაქუარდი ესე არს ლრუბლისა და ფაშვის მსგავსად დაფუჭვილი, გინა ოღონობდრო ქვა“. ფოროვანი ქანის აღსანიშნავად სიტყვა „ლაქუარდი“ დღეს შენარჩუნებულია მეგრულ ენაში.

საქართველოში ანდეზიტურ ლავებთან დაკავშირებული პეტიის მცირე სიდიდის გამოსავლები გვაქს ყაზბეგის რაიონში (არშა, ფანშეთში, მდ. ჩხერის ხეობა და სხვ.)

ბოლოსიტება

ძვირფასი და ფერადი ქვები ბუნების შემოქმედების შედევრია. ცოცხალი ბუნების ცვალებად და მომაკვდავ ფორმებს შორის მარადიულია მხატვრულად დამუშავებული ქვა. ძვირფასი ქვები სილამაზის სიმბოლოა, ამიტომ იყო ის ლეგენდების, თავფანისცემის საგანი; უძველესი დროიდან ყველა ხალხის პოეზიასა თუ მხატვრულ ლიტერატურაში სილამაზის სისპერაკის, სიძირიდრის ემბლემა.

ამჟამად ცნობილია მინერალთა სამი ათასამდე სახე, ხოლო სახესხვაობასთან ერთად მათი რაოდენობა შვიდი ათასს აღწევს, ქანების სახესხვაობანი კი ათასზე მეტია. აქედან მხოლოდ ასზე ცოტათი მეტი მინერალი და ქანი მიეკუთხნება

ძვირფას, სანახელავო და ტექნიკურ ქვებს. ეს ქვები ფიზიკური თვისებებითთ განსხვავდებიან ჩვეულებრივ მინერალებისა და ქანებისაგან, მათ აქვთ მეტი სიმაგრე, უკეთესი ფერი, მეტი ელგარება, გამჭვირვალობა და სილამაზე. მაგრამ ბუნება სშირად წარმოშობს ძვირფას ქვებს მრვალი დეფექტით. ადამიანმა ტექნიკური ზემოქმედებით შესძლო ძვირფასი ქვების დეფექტების გამოსწორება, ან უფრო სრულქმნილი ძვირფასი ქვების ხელოვნურად მიღება. ამჟამად საიუველირო საქმე ვითარდება არა კუსტარული წესით, არამედ თანამედროვე ტექნიკით აჭურვილი ფაბრიკებისა და ქარხნების ბაზაზე, სადაც ძვირფას ქვებს არა მარტო აწახნაგებენ, არამედ დებულობენ სინთეზურადაც.

ძვირფასი, სანახელავო და ტექნიკური ქვების გამოყენების დარგები თანდათანობით გაფართოვდა. ამჟამად მექანიკას, ელექტროტექნიკას, რადიოტექნიკას, ოპტიკას, სამხედრო მეცნიერებას, სახალხო მეურნეობას და მრავალ სხვა დარგს აქვს თავისი მოთხოვნები ძვირფასი და ტექნიკური ქვებისადმი, მაგრამ არა მარტო მათი სილამაზის გამო, არამედ შესანიშნავი, განსაკუთრებული, ფიზიკური თვისებების გამო.

ძვირფასი ქვები ხანგრძლივი ისტორიული დროის მანძილზე იყო ფუფუნების საგანი, ახლა კი ჩვენს ეპოქაში, ძვირფასმა ქვებმა გამოყენება პოვა არა მარტო საიუველირო ხელოვნებაში, არამედ მეცნიერებისა და ტექნიკის მრავალ დარგში; ამჟამად ტექნიკის განვითარება, უმნიშვნელოვანების მეცნიერული პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლებელია ძვირფასი, ფერადი და ტექნიკური ქვების გამოყენების გარშე. აქვე გვინდა ავლიშნოთ, რომ შესაძლებელია ნაკლებფასოვანი მინერალები, რომელთაც დღეს ტექნიკაში არაფითარი გამოყენება არა აქვთ, მეცნიერების განვითარების შედეგად, მომავალში გახდეს უძვირფასები ტექნიკური ქვა და დადგეს საჭიროება მათი ხელოვნურად მიღებისა.

ძვირფასი ქვის მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს მისი შესანიშნავი ტექნიკური თვისებებით, აგრეთვე სილამაზით. ქვა იყო და დარჩება ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრებაში. ქვაში ადამიანი ხედავს ბუნებრივ მარადიულობასა და სწორულვარ სილამაზეს. (ძ. ფერსმანი)

ბუნების ნამოდვაწარს ოსტატის ხელი ალამაზებდა, ამიტომ ძვირფასი ქვის ნაკეთობაზე ბუნებრივ მარადიულობასა და ადამიანის ოსტატობის სინთეზია.